

林业部林业科学研究所湖南林业科学研究所

研究报告

(内部刊物)

林业部林业科学研究所湖南林业科学研究所编印

1958年2月

研 究 报 告

(一) 湖南杉木林型調查初步報告.....	(1—22)
(二) 澄水流域造林樹種規劃.....	(1—25)
(三) 杉木天然更新調查及其促進方法的研究初報.....	(1—8)
(四) 湖南杉木 (<i>Cunninghamia lanceolata</i> Hook.) 檫木 (<i>Pseudosassafras Tzuma</i>) 的物理力学性質試驗初步報告.....	(1—8)
(五) 杉苗立枯病的防治試驗初報.....	(1—14)
(六) 茄根對馬尾松苗生長的影響.....	(1—13)
(七) 竹蟲蟲的发生及防治方法的研究初報之一.....	(1—16)
湖南益陽竹蟲蟲發生的初步觀察	
附：湖南林业科學研究室1958年度主要科研工作.....	(1—2)

湖南杉木 (*Cunninghamia Lanceolata* Hook) 榉木 (*Pseudosassafras Tzuma*) 的物理力学性質試驗初步報告

劉松齡 劉修村 黃玲英 趙仕安

一、前　　言

湖南盛產杉木，為我國木材的重要供應基地，隨着祖國社會主義事業之一日千里，木材的需要量當亦不斷增加，但是，木材系由複雜有機物質組成，樹種不同，性質每亦各異。是故欲求合理用材與節約木材，則對於材性的研究實屬必要。

杉木檫木乃湖南主要樹種，因其不但生長迅速，分布廣闊，而且木理通直，容易繁殖，為了逐步了解湖南主要木材的物理力学性質。俾給工程建設提供設計的資料，我們首先選擇上述樹種，開始進行試驗。

本篇“湖南杉木檫木的物理力学性質試驗”以材料采集範圍甚狹，所得供試材數目又少，所以只能作為一初步的比較試驗。

二、試材的采集

(一) 采集地點

長沙 大山冲 衡山 大岳乡


(二) 試材的選擇與采集株數

采集試材系先在采集地區選擇適當的標準地，每個標準地采集試材 5 株。樹木大小杉木為胸高直徑 15cm 左右，檫木為胸高直徑 20—22cm 左右，一般均發育正常，具有代表性的。

(三) 圓筒的截取


每株供作試驗的樹木，均由離地 0.3m 处伐倒，再由其主干截取長 2m 的圓筒三或四個，第一個在離地 1.3 至 3.3m 处；第二個在 5 至 7m 处；第三個在 9 至 11m 处，其截取方法如下圖所示：

(圖 1)



三、供試木的截制

圓筒截取以後，即在每個圓筒的端面通過樹心画一直徑，如試材為偏心的，則此項直徑應在偏心方向上，亦即通過試材幾何學中心與樹心的方向上。



(图 2)

在所定直徑的兩邊，距離直徑 2 Cm 处，畫出兩條平行的弦線，然後順着弦線剖锯中心板，此中心板即所有試件的來源。

四、試驗方法

本試驗系應用德制 5 吨標桿式電動萬能試驗機進行，其形如下圖。

試驗方法基本上採用蘇聯 OCT 250 木材
物理力學性質試驗標準。

杉木、檜木系 1955 年 8 月與 10 月分別采
集，均約經過一年的氣干時開始作試驗。

五、試驗項目


(一) 物理性質試驗

1. 每公分年輪數

每公分年輪數系用靜力弯曲試驗的試材測定法為在所選擇的試材斷面上，數出整年輪的數目，除其寬度，即得每公分年輪數。

2. 晚材率

測定晚材率為以兩腳規測量標定点間每一年輪內晚材寬度，準確率至 0.1 mm 。列公式計算晚材率：



(图 3)

$$M = -\frac{\sum \delta}{\ell} \times 100$$

$\Sigma \delta$ —— 晚材總寬度

ℓ —— 測定晚材寬度處的年輪總寬度


3. 全干比重

試材尺寸為 $2 \times 2 \times 4\text{cm}$ 的長方體，多用經過靜力弯曲試驗後的試體截取，將供試材置於干燥箱中，溫度約為 100°C 至 110°C ，秤其全干重量得 W_0 后，將前項已干燥的試材浸於熔化石蠟中，使其四周涂附很薄的一層，再將其投於盛水的玻璃杯中，用排水法求出全干材體得 V_0 用下式計算全干比重：

$$\text{全干比重} = \frac{W_0}{V_0}$$

(二) 力學性質試驗

1. 靜力弯曲



(图 4)

試件尺寸： $20 \times 20 \times 300\text{mm}$ 其形如上圖，跨距 240mm 試驗時加力的平均速度約為每分鐘 500kg 。

計算公式：

$$\text{破壞系數 } B_n = \frac{3P_{max} \ell}{2bh^3} \cdot (\text{kg/cm}^2)$$

P_{max} ：最大荷重

ℓ ：跨距

b ：梁的寬度

h ：梁的高度

試件含水量的測定系用電表法或在試材折斷的附近截成 $20 \times 20 \times 10\text{mm}$ (10mm 為順紋方向) 的小長方體，用重量法求其絕對含水量。

試件強度的調整，系用下列公式，將試驗時的強度調整至 15% 含水量時的強度。

破壞系數：

$$B_{15} = B_n [1 + \alpha (W - 15)]$$

B_n ：試驗時的破壞系數


W ：試驗時的含水量

α ：調整系數 0.04

2. 順紋拉力

試件尺寸：試件須依照上圖所示式樣與大小制取，試驗時加力的平均速度約為每分鐘 1500 kg 。

計算公式：



(图 5)

$$\text{順紋拉力的抗拉強度 } Z_n = \frac{P_{max}}{a \cdot b} (\text{kg/cm}^2)$$

P_{max} ：最大荷重

$a \cdot b$ ：試材破壞面的大小

試件強度的調整，系用下列公式，將試驗時的含水量調整至15%含水量時的強度（僅限于硬材）。

$$\text{順紋拉力的抗拉強度 } Z_{15} = Z_n [1 + \alpha (W - 15)]$$

Z_n ：試驗時的順紋拉力抗拉強度

W ：試驗時的含水量

α ：調整系數 0.015

W ：試驗時的含水量

d ：調整系數，徑向為 0.01 茎向為 0.025

3. 順紋壓力



(图 6)

試件尺寸：試件尺寸為 $20 \times 20 \times 30\text{ mm}$ ，其形如上圖。試件相對的兩邊與年輪平行或垂直，試件的兩個端面相互平行。試驗時加力的平均速度約每分鐘 4000 kg ，計算公式：

$$\text{順紋壓力的最大抗壓強度 } D_n = \frac{P_{max}}{a \cdot b} (\text{kg/cm}^2)$$

順紋壓力的最大抗壓強度，系用下列公式調整至 15% 含水量時的強度。

$$D_{15} = D_n [1 + \alpha (W - 15)]$$

D_n ：試驗時的最大抗壓強度

W ：試驗時的含水量

α : 調整系數 0.04

4. 順紋剪力

試件尺寸：試件的尺寸與形狀如上圖所示。切制作弦向剪力試驗用的試件，須使試件端面上的年輪與剪力面平行，而切制徑向剪力試件，則年輪與剪力面相垂直，年輪層邊緣應與試件長向的邊稜相平行。試驗時加力的平均速度約每分鐘 1250 kg。


計算公式：

$$\text{順紋剪力的抗剪強度 } C_n = \frac{P_{max}}{b \cdot \ell} (\text{kg/cm}^2)$$

P_{max} : 最大荷重

b : 試件厚度

ℓ : 受剪面高度



(圖 7)

順紋剪力的抗剪強度系用下列公式調整至 15% 含水量時的強度。


$$C_{15} = C_n [1 + \alpha (W - 15)]$$

C_n : 試驗時的抗剪強度

W : 試驗時含水量

α : 調整系數 0.03 (徑面與弦面)

5. 硬 度



(圖 8)

加力速度為每次約 2 分鐘，硬度系用下列公式調整至 15% 含水量時的硬度。

$$T_{15} = T_n [1 + \alpha (W - 15)]$$

T_n : 試驗時的硬度

W : 試驗時的含水量


α : 調整系數 0.03

(圖 9)

6. 剥裂性

試件尺寸：試件尺寸 $20 \times 20 \times 45 \text{ mm}$ 其形如上圖，試驗時 (徑向、弦向) 加力的平均速度約每分鐘 60 kg。

計算公式：



$$\text{劈裂性} S_w = -\frac{P_{\max}}{a} \quad (\text{kg/cm})$$

P_{\max} : 最大荷重

a : 試材寬度

六、試驗資料的統計(見附表)

木材系复杂的有机物組成，由于樹木生長所在地的立地条件之不同，木材的性質大相悬殊，即在同一樹种其物理力学性質亦极不一致，所以我們采用变量統計方法，計算以下各值：

$$1. \text{算术平均值 } M = \frac{\sum X}{N}$$

$$2. \text{标 准 差 } \delta = \pm \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

$$3. \text{平 均 誤 差 } m = \pm \sqrt{\frac{\delta}{N}}$$

$$4. \text{标准差系数 } V = \frac{\delta}{M} \cdot 100$$

$$5. \text{准 确 指 数 } P = \frac{m}{M} \cdot 100$$

七、試 驗 結 果

本試驗主要目的为求出木材的力学指标，但是由于立地条件不同与繁殖方法不同等影响着木材肉眼下可見構造与細微構造，因而影响着木材的物理力学性質，所以我們認為今后应进行綜合性的試驗研究。

正 調 表

刪

頁次
2
2
2
4
4

行
4
11
倒 2
開 列
15,16

誤
2
用 下

w : 試驗時的含水量
 d : 調整系數, 徑向為 0.01 弦向為 0.025

圖 6 与圖 9 調換位置

杉木標木的物理性質試驗統計表

樹種	产地	試驗號	每公分年輪數			晚材率%			全						
			N	M	S.E.	±m	V%	P%	N	M	±E	±m	V%	P%	N
杉木	長沙	3	1.63	0.62	0.11	3.68	0.7	2/	5.71	2.16	0.43	3.1	7	30	0.5
松木	南平	3	2.63	3.11	0.35	1.18	13.3	2/	56.34	19.74	3.8	35	6.7	31	0.4
松木	山	3	2.63	3.11	0.35	1.18	13.3	2/	56.34	19.74	3.8	35	6.7	31	0.4

標木力學性質試驗統計表

性質	項目	試驗 N 含水量15%	算水平均值 M 含水量15%	算水平均值 M 含水量15%	標準差 B± 15%		均值 m± 含水量15%	變異 D 含水
					標準差 B± 15%	均值 m± 含水量15%		
1. 鋼曲								
板根強度	公斤/平方公分	76	1250.7	410.4	47.1	36		
2. 圓紋張力		82	1213.0	864.9	108.1	78		
3. 原紋壓力		48	512.56	216.0	43.7	45		
4. 圓紋剪力		40	96.24	33.7	5.33	33		
5. 勞開性		59	10.4	14.21	1.83	13		
6. 硬度：								
橫向		9	346.7	59.6	19.8	17		
弦向		9	349.0	171.0	37.0	48		
徑向		9	256.0	57.12	19.04	22		

杉木力学性質試驗統計表

性 質 項 目	試 样 數 N 含水重量15%	衡木平均值 W 含水重量15%	准 差 B± 15%	均 值 $m \pm$ 15%	变 率 $V\%$ 含水重量15%	准 離 指 數 P % 15%
1. 弯曲 极限强度公斤/吋吋公分	106	437.6	173.87	16.8	39.72	3.834
2. 鞭纹張力	30	632.3	151.64	29.8	25.17	4.95
3. 鞭纹壓力	26	178.0	33.8	6.64	18.97	3.73
4. 鞭纹剪力	32	33.94	22.56	4.04	53.7	10.34
5. 剪力	10	3.4	2.81	0.88	82.76	25.0
6. 硬度 (公斤)						
橫向	10	153.1	15.8	5.0	10.32	3.27
枝向	10	53.7	22.33	7.06	26.9	8.5
徑向	10	81.3	21.65	6.8	26.6	8.3

从以上統計數字，可以得出下列小結：

(一) 初步的求出湖南所产杉木、檫木的強度指标，从而給应用上提供一般的参考資料(数字詳列如上表)。

(二) 从相关的物理力学性質分析可知杉木、檫木的力学性質主要决定于晚材率，因为晚材率的大小，主要决定容积重的大小，容积重大的，其相关的木材力学性質亦大。

(三) 杉木、檫木生長速度甚快，就杉木言，其力学性質中等，就檫木言其力学性質可与甚大強度的麻櫟等相比，为工程建筑的优良木材，所以上述树种，均有大量繁殖的必要，不过檫木就我們在湖南的觀察所知，最易开裂，这一点是非常重要而值得研究的。