

# ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЛИ

СОБРАНИЕ СВѢДѢНІЙ

О

## ГОРНОМЪ И СОЛЯНОМЪ ДѢЛѢ,

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ ПО НАУКАМЪ,

КЪ СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

ЧАСТЬ II.

20399

КНИЖКА VI.

1844 г.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ И. ГЛАЗУНОВА И К<sup>о</sup>.

=

1841.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по означеніи представлены были  
въ Ценсурный Комитетъ три экземпляра. С. Петер-  
бургъ, 30 Іюля 1841 года.

*Ценсоръ С. Куторги.*

## О Г Л А В Л Е Н І Е .

Стран.

### I. ГЕОГНОЗИЯ и ГЕОЛОГИЯ.

- 1) Геогностическое обозрѣніе губерній Тверекон и Новгородской по рѣкамъ Волгѣ и Волхову, и дополнителныя свѣдѣнія о Прикшинскомъ каменноугольномъ мѣспорожденіи; Г. Подполковника Оливьери . . . . . 317
- 2) О каменноугольныхъ формаціяхъ въ Европейской Россіи; Барона Мейендорфа . . . . . 349

### II. ГОРНОЕ ДѢЛО.

- 1) Гартленуль и его рудники; Г. Капитана Иваницкаго . . . . . 361
- 2) Замѣчанія о горномъ и заводскомъ дѣлѣ въ южной Шотландіи; Г. Капитана Иваницкаго . 383


### III. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

- 1) О причинѣ образованія струй на булатныхъ или Дамаскскихъ клинкахъ; Г. Генри Улькипсона . . . . . 422
- 2) О жженіи угля въ лежачихъ кучахъ . . . . . 438
- 3) Шпирійское косное производство; Г. Лисенки 453
- 4) Нѣкоторыя замѣчанія о кричномъ производствѣ Никольскаго завода въ Новгородской губерніи; Г. Лисенко . . . . . 468

IV. СМѢСЬ.

523

- 1) Измѣненія, сдѣланныя Гг. Каппелиномъ и Кампаномъ въ Марчовомъ приборѣ . . . . . 474
- 2) Способъ Г. Лассена для открытія малѣйшихъ слѣдовъ мышьяка помощію Марчова аппарата 476
- 3) О полученіи кальція . . . . . 478
- 4) Новая степень окисленія желѣза . . . . . 479
- 5) Объ устройствѣ прядильной фабрики въ Лидсѣ . . . . . 480
- 6) О вывозѣ мепалловъ изъ Англій въ 1840 году 482
- 7) О количествѣ выбитой въ Англій монеты съ 1837 по 1841 годъ . . . . . 485
- 8) Отчетъ о дѣйствіяхъ Екатеринбургской заводской лабораторіи за Сенптябрьскую треть 1840 года . . . . . 484
- 9) О самородномъ желѣзѣ Пспропавловской золотой россыпи . . . . . 492



I.

**ГЕОГНОЗИЯ и ГЕОЛОГИЯ.**

1.

ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ ГУБЕРНІЙ ТВЕРСКОЙ и НОВГОРОДСКОЙ ПО РѢКАМЪ ВОЛГѢ и ВОЛХОВУ, и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ О ПРИКШИНСКОМЪ КАМЕННОУГОЛЬНОМЪ МѢСТОРОЖДЕНІИ.

(Г. Подполковника Оливьери).

Годность Прикшинскаго бураго угля при употребленіи для нагрѣва паровыхъ котловъ, замѣченная изъ опытовъ, произведенныхъ въ 1839 году на Александровскомъ липейномъ заводѣ, къ тому предстоявшіе виды на улучшеніе того угля, если онъ будетъ вынудъ изъ глубочайшихъ горизонтовъ своего пластованія, и за тѣмъ по мѣрѣ возможности будетъ хорошо очищенъ отъ зем-

*Горн. Журн. Кн. VI. 1841.*

листныхъ частей, его сопровождающихъ, были причиною, почему Прикипинскую угольную развѣдку велѣно было мнѣ продолжать и въ 1840 году. Кроме означенной развѣдки, при которой слѣдовало добыть 5,000 пудъ очищеннаго угля, мнѣ поручалось изслѣдовать въ точности нѣкоторыя урочища, подававшія надежду на открытіе угольныхъ слоевъ близъ горы Орѣховой и по рѣчкамъ Вышерѣ и Керестѣ, а за тѣмъ приступити къ геогностическому осмотру горъ, проходящихъ по обѣимъ сторонамъ рѣкъ Волхова и Волги, начиная осмотръ послѣдней отъ ея вершины до перваго сближенія этой рѣки съ губерніею Московскою, откуда поставлено мнѣ въ обязанность ознакомиться съ характеромъ почвы, выполняющей губерніи Московскую и Тульскую, держась въ этихъ наблюденіяхъ линіи, идущей отъ Москвы къ городу Одоеву, или къ тамошнимъ довольно богатымъ угольнымъ мѣсторожденіямъ.

Исполнивъ порученіе Штаба Корпуса Горныхъ Инженеровъ, послѣдовавшее по Высочайшему повелѣнію, поспѣшаю предсказать окончательные тому результаты, присовокупляя при томъ, что берега Волхова были осмотрѣны Горнымъ Инженеръ Поручикомъ Миллеромъ.

Расположа въ Маѣ и въ Іюнѣ мѣсяцахъ горныя работы въ четырехъ уѣздахъ Новгородской губерніи, а именно: въ Боровицкомъ на рѣчкѣ Прик-

нѣ, въ Крестецкомъ по рѣчкѣ Вышерѣ, въ Новгородскомъ по рѣчкѣ Кереспѣ и въ Демьянскомъ у горы Орѣховой, я приступилъ къ обзору береговъ рѣки Волги.

Вершина Волги и все пространство на 50-нѣ верстѣ ее окружающее разительнѣо опличается отъ прочихъ мѣстностей значительною высотой своихъ горъ, всѣми видами ихъ неправильностей, покрытыхъ попеременно то лѣсами и мхами, то непроходимыми топями и болотами, окруженными почти повсемѣстно особенными скопленіями озеръ, наносными шолщами глинъ, песковъ и громадами гранита, составляющими здѣсь по видимому одну изъ важнѣйшихъ причинъ неровностей земныхъ положеній и той ихъ высоты, копорою они превосходятъ всѣ высочайшіе пункты Валдайскаго хребта, служа центромъ испока во всѣ стороны многихъ главнѣйшихъ рѣкъ въ Россіи.

Рѣка Волга (начинающаяся у деревни Волги ручейкомъ, черезъ которій можно перешагнуть) далеко въ своемъ теченіи не сопровождается иными возвышенностями, какъ только шѣми, копорыя, не имѣвъ неразрывной цѣлости въ своемъ продолженіи, и состоя на значительную высоту изъ однихъ наносныхъ глинъ съ запутанными въ нихъ оппорженцами гранита, показывающая, въ видѣ опдѣльныхъ бугровъ, проходящихъ не далѣе какъ до озеръ Спержа, Пено и Волго, гдѣ соединяясь

съ ними, они теряются въ ихъ низменныхъ озерныхъ берегахъ, опмѣченныхъ на разстояніе немалое либо топями, либо песчаными холмами. Кромѣ песковъ, копорыми прибрежныя мѣста здѣсь чаще покрыты, достойно замѣтить, что во всемъ почти озерамъ Новгородской губерніи и лежащимъ въ сѣверной части губерніи Тверской, весьма свойственно быть пунктами непомернаго скопленія оппорженцевъ гранита; особенно это болѣе замѣчательно при озерахъ Вельѣ, Вельцѣ, Полонцѣ, Испошинѣ, Городцѣ и другихъ, гдѣ на малыхъ разстояніяхъ встрѣчаются кучи песку и огромныхъ гранитовыхъ камней, копорые, загромождая одни другіе, лежатъ по отдѣльнымъ пирамидамъ и неправильными грудами, по грядамъ раздѣльными, либо сплошными, расположенными около озеръ въ видѣ стѣнъ, и въ томъ почти постоянномъ порядкѣ, что меньшіе изъ оппорженцевъ помѣщены къ водѣ ближе, большіе отъ береговъ далѣе, и самыя огромныя массы гранита занимающъ мѣста болѣе возвышенныя. Озеро Волго можно считать начальнымъ мѣстомъ, откуда рѣка Волга, не вбѣгая на пупки своемъ въ озера, бѣжитъ между горъ болѣе или менѣе высокыхъ. Волга, начиная отсюда до города Твери, хотя и окружена возвышенностями, но чаще такими, копорыя проходя отъ нея въ отдаленіи, спускаются къ ея берегамъ болѣе оплогими скатами, широкими до -



линами, сопровождающими въ такомъ видѣ печеніе самой рѣки на разстояніи иногда довольно значительныя. Есть однако жъ случаи, что при раздѣленіи Волги на рукава, или при ея внезапномъ поворотѣ въ теченіи, берега Волги иногда являющіяся въ видѣ крупныхъ и высокихъ утесовъ, нависшихъ прямо надъ водою рѣки. Примѣрами болѣе или менѣе близкими къ такимъ береговымъ видамъ Волги, можно представить береговья урочища близъ селеній: Елецъ, Бочаровой, Дуньки, городовъ Ржева, Зубцова и Старицы. Относительно разсмаприванія внутренняго строенія здѣшнихъ горъ, оба представленные положенія береговъ даютъ о немъ понятіе, хотя и не въ одинаковой степени. Вездѣ, по всему описываемому протяженію Волги, даже и при пологихъ ея берегахъ, разрѣзывается горная порода только въ видѣ хрящеватаго камня, едва выступающаго на поверхность; почему конечно нельзя судить о слоеніи самаго пласта, но можно хорошо замѣнить свойство породы и ея окаменѣлостей, составляющихъ основную почву разсмаприваемаго мѣста. Въ мѣстахъ же по Волгѣ утесистыхъ, поименованныхъ выше, и особенно по рѣчкамъ въ нее впадающимъ, гдѣ на половинномъ ихъ пуши, либо на ихъ вершинахъ, постоянно разрѣзываются горы высоты значительной, тамъ раскрываются полныя группы горныхъ породъ, правильно однѣ на другія на-

ложенныя и представляющія въ сложности цѣлыя стѣны каменныхъ напластованій, между собою рѣзко отличительныхъ и довольно разнообразныхъ. Такіе естественные профили видѣть можно по рѣчкамъ: Пыренкѣ, Ипомлѣ, Дункѣ, Погорьлѣ, Туду, Безыменной, Пыренкѣ близъ города Ржева и по рѣкѣ Вазузѣ. Какъ эти разрѣзы, такъ и берега Волги, начиная отъ своего верховья, повсемѣстно заняты известняками, то плотными кремнистыми, то мягкими, исполненными кругляками кремня и различными органическими остатками, перемѣшанными въ повпорочельномъ порядкѣ съ немногими другими породами. Чтобы шочнѣе показать рядъ наслоенія пластовъ по Волгѣ и въ то же время избѣжать необходимости представлять нѣсколько отдѣльныхъ разрѣзовъ въ сложности, что легко повело бы къ ошибкамъ, могущимъ скорѣе затемнить представляемый предметъ, чѣмъ служить ему поясненіемъ, я почелъ за лучшее говорить о горныхъ породахъ по шѣмъ урочищамъ порознь, гдѣ онѣ сами естественнымъ образомъ раскрыты.

1) По рѣкѣ Волгѣ, начиная съ ея верховьевъ, первое довольно ясное обнаженіе горныхъ породъ можно видѣть въ ручьѣ у деревни Подола. Здѣсь берега одного оврага лѣвой стороны Волги, достигая до 8-ми сажень высоты, состоятъ сплошь изъ пластовъ известняка, рѣдко бѣлаго, мягкаго и

содержащаго органическіе оспашки, но чаще изъ известняковъ сѣроващопепельнаго цвѣта, плотныхъ, кремнистыхъ, либо сопровождаемыхъ отдѣльными глыбами кремня.

Положеніе этихъ пластовъ почти горизонтальное, или по крайней мѣрѣ безъ замѣтнаго паденія. Разности известняка Подольскаго болѣе чистыя, плотныя, содержація менѣе кремня, употребляющіяся на жженіе извести. Порядокъ положенія Подольскихъ пластовъ есть слѣдующій: за поверхностною глиною плотный известнякъ съ кремнями и окаменѣlostями: *Productus gigas*, *cyathophyllum*, *strombodes pentagonus*, расположенными въ нижнемъ отдѣленіи известняковаго пласта. Далѣе:

Известнякъ бѣлый и мягкій, похожій на мѣловой камень;

Известнякъ, окрашенный окисломъ желѣза;

Известнякъ плотный, кремнистый, сѣропепельнаго цвѣта, толщиной близко 2-хъ сажень;

Неполный пластъ плотнаго известняка съ содержаніемъ *Productus Gigas* и *Favorites*; и наконецъ

Известнякъ очень плотный, синяго цвѣта и слишкомъ кремнистый. Разрѣзъ № 1-й.

2-е.) Въ другомъ мѣстѣ хорошо раскрывается положеніе пластовъ въ ручьѣ Пыренковомъ, чпо на правой сторонѣ Волги близъ деревни Тешное-

вой. Здѣсь въ высотѣ 8-ми саженныхъ береговъ ручья, пластующся поже все кремнистые известняки съ глинами въ слѣдующей поспепенности: наносная глина, известнякъ крѣпкій сѣрвашио-бѣлый съ огромными валунами кремня, слои копраго не много потолще аршина, повторяются въ представленномъ видѣ нѣсколько разъ, образуя общій насьдъ известняка въ 4 сажени пощиною и имѣющаго съ прочими породами видимое склоненіе къ сѣверо-западу на 4°; ниже его, сначала бѣлый и довольно рухлый известнякъ, попомъ слѣдующъ известнякъ плотный, сѣраго цвѣта съ *Productus Gigas*, *Pr. hemisphaericus*, *Calamopora fibrosa*, (*Chaetetes radians*), *Pr. antiquatus*, *Pecten Noe*, *Sanguinolitaria sulcata*, *Orthoceratites crepitaculum* *Turritella* и сланцеватая глина съ тѣми же остатками. Разрѣзь № 2-й.

3). По рѣчкѣ Ипомлѣ, впадающей въ Волгу съ лѣвой стороны, обнажается известнякъ на 12 саж. высоты. Известняки здѣшнихъ пластовъ всѣ бѣлы, мягки, марки, исполнены много кремня прослоями, разбиными на куски различной формы; въ известнякъ по Ипомлѣ, заключающа *Orthoceratites crepitaculum*, *Pr. Gigas*, *Euomphalus*, *Nautilus*, *Calamopora fibrosa*.

4). Горы по рѣчкѣ Молодому Туду, впадающей въ Волгу съ правой стороны, состоятъ изъ породъ, начиная сверху: первый известнякъ, лежа-

цій ближе къ поверхности земли, цвѣта сѣро-вапо-бѣлаго, сложенія частей мелко-оолиптоваго, не крѣпокъ, марокъ, толщину имѣетъ до 2-хъ сажень, лежатъ подъ поверхностною глиною и употребляется на известку.

Второй пластъ известняка бѣлѣе предыдущаго, кремнистѣе, сложенія поже оолиптоваго, толщиной до 4 сажень, въ немъ окаменѣлости *Pr. antiquatus*, *Strombodes pentagonus*.

Третья разносплывъ известняка цвѣта бѣлаго, сложенія плотнаго, толщиной  $1\frac{1}{2}$  аршина, содержитъ: *Isocardia*, *Pinna Costata Phil.*, *Pectendis-fimilis Phil.*, *Bellerophon Spec*, *orbicula sp.*, *Pecten pigmeus*, *Unio (Sanguinolaria)*, *Gorgonia reticulum*; ниже слонся известнякъ еще плотнѣе, темно-сѣраго цвѣта, толщиной  $\frac{3}{4}$  аршина, съ содержаніемъ *Pr. Antiquata* и мелкихъ раковинъ, распознать которыя довольно трудно. За глинистымъ сланцемъ слѣдуетъ землистый уголь, толщиной въ нѣсколько вершковъ, и наконецъ при руслѣ рѣчки Туда, лежатъ пластъ рухляка, толщиной въ  $\frac{1}{2}$  аршина. Разрѣзъ № 3.

5-с.) Близъ деревни Бочаровой, лѣвымъ берегомъ Волги не ясно обнажается известнякъ глинистый мягкій, исполненный множества стеблей *Энкринитовъ* и еще болѣе хорошо сохранившихся *Productus Martini Sow.*, *Nautilus sp*, *Pr. antiquatus* и *Rhodocrinites verus*.

б-е.) Въ ручьѣ Шогорѣкинѣ, что близко деревни Бахмуповой, на лѣвой сторонѣ Волги, берегъ котораго не превышаетъ 6-ни сажень высоты, видны, начиная сверху: бѣлые, кремнистые, средней плотности известняки, содержащіе въ низшихъ слояхъ валуны кремня, расположенные правильными рядами, какъ въ этомъ известнякѣ, такъ и въ послѣдующихъ, лежащихъ ниже, за нимъ.

Известнякъ болѣе кремнистый, сѣровошо-синяго цвѣта, сопровождаемый поже рядомъ кремней чернаго и желтаго цвѣта. Тонкій слой темнаго известняка очень плотнаго и совершеннаго окаменѣlostями, которыя по мелкости распознать очень трудно; ниже этого известняка, лежитъ слабый глинистый сланецъ и темносѣрый плотный известнякъ, расположенный по самому руслу ручья; онъ дѣлится на большіе кубы и ромбы и содержитъ *Pr. latissimus*, *Pr. Gigas*, *Strombodes pentagonus* и *Turbinolia*. Положеніе пластовъ означаеся на сѣверо-воспокъ съ уклоненіемъ на 8°. Разръзъ № 4-й.

7-й.) Рѣчка Дунька, вливаясь въ Волгу съ правой стороны, не болѣе какъ въ 17 верстахъ отъ г. Ржева, пробѣгаетъ въ берегахъ довольно высокихъ, совершенно оплѣснутыхъ и состоящихъ изъ однихъ известняковъ на ширину  $3\frac{1}{2}$  сажень. Известняки эти бѣлы, мелкозернисты сахаровидны,

крѣпки, исполнены часшей кремня, дѣлящая на неправильные опломки, почему къ употребленію мало способны.

Дунькскіе известняки, на всю площину  $3\frac{1}{2}$  сажень, образуютъ почти одинъ сплошной пластъ, который, будучи разбишь мѣстами продольными и поперечными шрецинами, склоняющимися въ свосмъ положеніи на  $7^{\circ}$  къ юго-востоку, только одинъ разъ прерывающа близко средины прослоемъ, состоящимъ изъ огромныхъ кремней различной формы. У русла рѣчи Дуньки спелился еще известнякъ, площадью въ аршинъ, цвѣта темнобѣлаго, пластинѣ предыдущаго; въ немъ и въ среднемъ сахаровидномъ известнякѣ попадающа преимущественно *Productus Gigas*. Разрѣзъ № 5-й.

8-е.) Не много не доѣзжая до Ржева, по Волгѣ опять видны слоенія известняковъ, но не столь хорошо раскрытыя, чтобъ были удобны къ вѣрному опредѣленію ихъ наложенія; въ нихъ окаменѣлости попадающа: *Pr. antiquatus*, *Strombodes pentagonus*, *Enerinites*, *Pr. Martini*, *Turritella* и *Terebratula*.

9-е.) По Волгѣ у г. Ржева и въ особенності въ ручьѣ Пыренковомъ встрѣчающа напластованія известняковъ на высоту почти 10 сажень; пласты ихъ, будучи площадью отъ 1 аршина до 4 сажень, перемежающа прослоями мягкой глины,

кремня, а нѣкоторыя разности, особенно лежація въ средней половинѣ насѣда, исполнены: *Pg. priscus* и *Euomphalus*. Ржевскіе известняки, цвѣтомъ бѣлы, сложенія частей иногда оолиптоваго, а чаще плотнаго; заключал же глину, они нѣсколько марки и удобно дѣлятся на правильные опломки. Разрѣзъ № 6-й.

Одна изъ разностей Ржевскаго известняка болѣе чистая, сложенія оолиптоваго, съ проблесками известковаго шпата, служить предметомъ значительнаго здѣсь добыванія и употребляется на дѣло камипелей, колошъ, рундуковъ и для постройкіи фундаментовъ и самыхъ зданій.

Тѣже горы одинаковой въ 12 сажень вышины, какъ у г. Ржева, и тѣ же известковыя породы ихъ составляющія, видимо проходятъ по споронамъ Волги до самого г. Зубцова, безъ особеннаго измѣненія. Здѣсь у г. Зубцова плывутъ высокія въ видѣ стѣнъ горы, которыя сначала сопутствуютъ съ правой спороны теченія рѣки Вазузы, а потомъ и самой Волги. Изъ открытыхъ стѣнныхъ высотъ видно, что берега означенныхъ рѣкъ здѣсь состоятъ изъ различныхъ породъ, пластующихся въ слѣдующемъ порядкѣ.

Сверху, начиная съ наносныхъ глинъ слѣдуютъ сажени на 4 кварцевые пески съ огромными кругляками кремня, цвѣшомъ краснаго и чернаго; потомъ эти пески, мѣшаясь съ глиною, ярко голу-



баго цвѣта, переходящъ въ довольно плотный голубой песчаникъ, замѣтно смѣшанный съ известковыми частями, но копорымъ онъ походитъ на плавиковую известь. Верхніе пески часто сопровождаются Productus'ами, Pr. hemisphaericus, spirifer mosquensis и Turritell'ами, обратившимися въ кремь; то же, хотя рѣдко, въ нихъ попадаются куски колчедана, заупаанные въ тонкихъ прослѣяхъ глины, проходящихъ въ толстыхъ отсѣдахъ песка. Ниже означенныхъ породъ, слоятся известковые рухляки, содержащіе Euomphalus, Turbinolia, отпечатки otarion Eichwaldi и попоу смѣняются опвердѣлою рухляковою глиною краснаго цвѣта, за которой спелются бѣлые кремнистые рухляки, заключающіе кругляки кремней. Еще ниже пластуется толстый, довольно мягкій оолиповый известнякъ бѣлаго цвѣта, съ проблесками известковаго шпата, который, образуя пластъ толщиной въ  $1\frac{1}{2}$  аршина, ломается большими глыбами, представляя въ описываемой мѣстности отличныи спроевой маперіалъ, весьма способный на хорошую опеску; въ нихъ попадаются, только рѣдко, Favosites и Bellerophon. Глубже оолиповаго известняка слѣдуютъ въ повторительномъ порядкѣ известковые рухляки, болѣе или менѣе мягкіе, смѣняемые до самой подошвы здѣшнихъ горъ опвердѣлыми рухляковыми глинами, цвѣтовъ: сѣраго, розоваго и кар-

минно-краснаго. Глины послѣдняго цвѣта занимають ряды самыя низшіе и полстѣйшіе, доходящіе до 5 и болѣе сажень. Разрѣзъ № 7-й.

Гористое проспрансиво между Гг. Зубцовымъ и Спарицей, гдѣ только раскрывается свое спроектіе, тамъ вездѣ видно, что породы ихъ составляющія суть совершенно пождественныя съ породами, видимыми по рѣкамъ Вазузѣ и Волгѣ. Изъ огромныхъ ломокъ г. Спарицы замѣнить можно, что спроектіе и здѣшнихъ горъ слишкомъ сходно съ показанными прежде, и если предспавляеется между ними разность, то она состоитъ въ преимущественномъ осажденіи у г. Спарицы известняковъ, рухляковъ и глинь, въ замѣнь огромныхъ песковъ, встрѣчаемыхъ у г. Зубцова. Въ Спарицкихъ рухлякахъ попадаются: *Spirifer Mosquensis*, *Productus Martini*, *cidarites orthoceratites crepitulum*, *Rhodocrinites Verus*; въ известнякахъ оолишовыхъ, которыми здѣсь ведутся большія разработки посредствомъ довольно правильныхъ штольнь и оршовъ, встрѣчаются: *Cyatophillum Turbinolia*, *Favosites* и *Bellerophon*. Около города Спарицы берега Волги внизъ по ея теченію являющіяся чаще не высокими, и потому нераскрываютъ горныхъ породъ на глубину значительную; впрочемъ не смотря на изменность Волжскихъ береговъ, почти повсемѣстно по нимъ видны известняки, коихъ прісутствіе означается ихъ

щепнемъ, выступившимъ наружу. По признакамъ эпого щепня и органическимъ оспаткамъ ему со-  
нупсивующимъ, замѣпно, что онъ составляетъ  
продолженіе известняковъ, видимыхъ у города Спа-  
рицы. По берегамъ Волги, особенно у деревни Ва-  
нищевой, попадаются въ известнякъ: *Productus*  
*Martini*, *cidarites* и *spirifer Mosquensis*.

Волжскіе известняки съ пластами имъ подчи-  
ненными, хопя мѣстами и означаются наклон-  
ными въ извѣстную сторону, но говоря о ихъ по-  
ложеніяхъ вообще, надо сказать, что они прива-  
длежатъ къ пластованіямъ болѣе горизонталь-  
нымъ, или слишкомъ полого падающимъ. На  
проспранствѣ предспавленнаго пропшженія Волги,  
изъ полезныхъ минераловъ находятся лѣпныя гли-  
ны, употребляемыя на дѣло посуды, и известняки,  
доставляющіе хорошую известку и хорошіи спро-  
евой матеріалъ, особенно около городовъ Ржева,  
Зубцова и Спаріцы. На рѣчкѣ Молодомъ Тудѣ,  
найденъ угольный слой, но довольно тонкій, въ  
вершокъ толщины, и при томъ расположенный  
споль близко къ водѣ рѣчки Туда, что не пред-  
спавляетъ ни какого удобствва вести по немъ раз-  
вѣдку.

Судя по характеру Волжскихъ известняковъ,  
по окаменѣлостямъ, глиннамъ, глинистому сланцу  
и по Тудовскому углю, надо думать, что и въ мѣ-  
стнахъ, осмотровныхъ по Волгѣ, могутъ находить-

ся и другія угольныя мѣсторожденія, которыхъ должно искать глубокими работами, и которыя, чпобы ихъ предпринимать, требуютъ болѣе признаковъ, чѣмъ берега Волги ихъ доселѣ представляющъ.

Всѣ эти породы, пластующіяся по Волгѣ, судя по многимъ признакамъ ориктогностическимъ и геогностическимъ, какъ кажется, представляющъ собою область известняковъ оолиповыхъ, при размещиваніи же ихъ по органическимъ осадкамъ въ нихъ заключеннымъ, ихъ можно относить къ известняку горному, хотя на это образованіе Волжскія породы не совсѣмъ походятъ, какъ собственно по своему свойству, по которому онѣ часто похожи на мѣль, или на формацию довольно къ нему близкую, такъ еще болѣе кажется и потому, что среди ихъ нѣтъ ни одной изъ тѣхъ породъ, какъ напримѣръ: сѣрой ваки, плошного глинистаго сланца, либо филлада и сланцевъ: аспиднаго, рисовальнаго, кремнистаго, либо минеральнаго каменнаго угля, антраципа и другихъ, которые служатъ главнѣйшими и можно сказать непремѣнными представителями области горнаго известняка, развиваго въ такомъ видѣ во многихъ мѣстахъ Россіи, Франціи и въ другихъ странахъ.

Геогностическія наблюденія, совершенныя въ Октябрѣ мѣсяцѣ показали, что часть Москов-

ской губернии, прилежащая къ губернии Тульской, состоитъ преимущественно изъ известняковъ, которые не только по минералогическимъ признакамъ, сколько по окаменѣlostямъ, въ нихъ запутаннымъ, и состоящимъ чаще изъ *spirifer Mosquensis*, *Turbinolia* и *Favosites*, имѣютъ сходство съ породами, соупотребляющимися печенію рѣкъ Мезы и Волги.

По обозрѣніи Волги и нѣкоторыхъ мѣстъ губерній Московской и Тульской, были осмотрѣны обѣ стороны Волхова съ главными его притоками. Берега Волхова, начиная отъ его устья, почти до самой Старой Ладуги, повсемѣстно низки, покрыты большею частью шравою и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до Юшкова обнаженъ бѣлый, довольно рыхлый песчаникъ. Отъ Старой Ладуги вверхъ по теченію, берега начинаютъ возвышаться, и въ двухъ верстахъ отъ Ильинскаго погоста они уже достигаютъ до 15-ти сажень, представляя почти отвѣсныя скалы, покрытыя частью шравою и мелкимъ кустарникомъ, частью же обнаженныя. Здѣсь непосредственно подъ наносомъ, котораго толщина доходитъ до 4-хъ и 5-ти сажень, находится зеленоватобѣлый съ глиною смѣшанный известнякъ; онъ не совсемъ плотенъ, разбитъ трещинами и перемежается съ глиною красною и зеленою, толщина которой измѣняется отъ  $\frac{1}{2}$  аршина до 1 вершка. Изъ ока-

менѣостей, кошорья попадающа болѣе въ извеснякъ, нежели въ глину, замѣчательныя сушь: *Orthoceratites vaginatus* иногда огромной величины, *Asaphus expansus*, *Orthis pronites*, *Euomphalus quattenatus*, *Pleurotomaria*, *Favosites* и другія; весь этотъ слой съ глинами имѣетъ горизонтальное положеніе и достигаетъ въ иныхъ мѣстахъ 10-ти сажень толщины. Подъ нимъ, на высотѣ одной сажени, или менѣе, ошъ русла рѣки, тянется слой болѣе плотнаго извесняка съ желтыми и красными полосками; окаменѣлости въ немъ гораздо рѣже. Извеснякъ этотъ раскрывшъ во многихъ мѣстахъ по лѣвому берегу, на протяженіи 14-ти верстъ, до шакъ называемаго Плотичнаго ручья, нѣсколько выше деревни Большой Порогъ. Еще попадающа окаменѣлости по лѣвой сторонѣ у ручья Жавань, въ 3-хъ верстахъ отъ Ильинскаго погоста. Что касается до древности означеннаго извесняка, то его, какъ по большому сходству съ С. Пешербургскимъ, такъ и по окаменѣлостямъ, можно причислить къ силурскому образованію. У деревни Извозъ подъ извеснякомъ раскрывается бѣлый песчаникъ, который можно назвать унгулиновымъ, и между ними тонкій слой черной глины. На правомъ берегу, обнаженія въ первой разъ являюща у села Обухова; тутъ верхній слой пошъ же извеснякъ, смѣшанный съ глиною, какъ и на лѣвомъ берегу,

только тонче и рже перемежается съ глиною; окаменѣлости почти тѣ же съ прибавленіемъ са-  
 lutene; толщина его примѣрно 5 тѣ сажень; къ  
 низу онъ пластнѣе и переходитъ въ желтовато-  
 красный известнякъ, около  $1\frac{1}{2}$  аршина толщиной,  
 и наконецъ въ совершенно сплошной съ раковин-  
 нымъ изломомъ и съ зернами хлорита. Выше  
 Обухова, берега нѣсколько понижаются и покры-  
 ны правою до деревни Симонково; тутъ виднѣтъ  
 опять тончѣе же зеленоватобѣлый известнякъ,  
 что у Ильинскаго погоста, и тянется на двѣ  
 версты непрерывно до деревни Заполя и отсюда  
 далѣе до Заручья. У Заручья тонкій слой черно-  
 зема покрываетъ пластъ известковаго щебня въ  
 $1\frac{1}{2}$  сажени; пластъ этотъ состоитъ изъ оплом-  
 ковъ, подъ нимъ лежащаго, известняка, въ про-  
 межуткахъ конхъ, находится желтый глинистый  
 песокъ; за нимъ слѣдуетъ пластъ, около двухъ са-  
 жень толщины, сплошнаго зеленоватобѣлаго изве-  
 стняка, въ которомъ окаменѣлости довольно рѣд-  
 ки, и который лежитъ на пресциноватомъ весь-  
 ма глинистомъ известнякѣ краснаго и зеленаго  
 цвѣта; наконецъ этотъ известнякъ переходитъ  
 въ сѣрый, сплошной, весьма похожій на нижній  
 Обуховскій. Нѣсколько ниже Волховскаго порога  
 отъ Михаило-Архангельскаго и до Петропавлов-  
 скаго, берега весьма круты по обѣимъ сторонамъ,  
 и состоятъ изъ той же известковой плины. Из-

веснякъ кончается въ правомъ берегу у Зельца-  
 каго ручья; отсюда только дно Волхова состо-  
 итъ изъ известняка, который, исчезая понемно-  
 гу, замѣненъ у Гостинопольской пристани уже  
 совершенно толстыми глинами. Вообще долина  
 Волховская, отъ Новой Ладѣги и до Соснинской  
 пристани, ровна по обѣимъ сторонамъ, исключая  
 небольшихъ возвышеній наносовъ, которые встрѣ-  
 чаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно чаще  
 ближе къ устью. Известнякъ по Волхову, по лѣ-  
 вому и правому боку отъ Обухова и до Вельць,  
 относится къ силурской почвѣ. Выше Вындина  
 острова противъ Панева, на лѣвомъ берегу, въ  
 первый разъ появляется надъ силурскимъ изве-  
 стнякомъ формація древняго краснаго песчаника  
 (Devonien-systeme) и тянется въ обѣихъ бере-  
 гахъ мѣстами почти до Городища, гдѣ уже замѣ-  
 щена наносами до Соснинской пристани. Подъ на-  
 носомъ, который здѣсь не толстъ, находилась гли-  
 на песрыхъ цвѣтовъ, въ  $1\frac{1}{4}$  аршина толщиною;  
 въ ней попадаются куски отвердѣлой глины, про-  
 никнутые углекислою известью; ниже слѣдуетъ  
 довольно толстый известнякъ, смѣшанный съ гли-  
 ною около 6-ти вершковъ, зеленоватокраснаго  
 цвѣта, преисполненный окаменѣlostями. Изъ нихъ  
 замѣчательныя суть: *Terebratula ambigua*, *En-*  
*crinites*, *Bellerophon*, *Spirifer trapezoidalis*, *Tere-*  
*bratula prisca*; двѣ послѣднія оплительны для



древняго краснаго песчаника. Въ силурскомъ известнякѣ онѣ не были еще найдены. Наружный видъ его отличенъ отъ вышеупомянутаго силурскаго известняка; онѣ занимаетъ также высшій горизонтъ сравнительно съ нимъ. Книзу пошѣ красный известнякъ переходитъ въ зеленый, котораго толщина доходитъ до 8-ми вершковъ По ручьямъ и рѣчкамъ, впадающимъ въ Волховъ, а именно: по Влоѣ, Оломѣ, Черной, Тигодѣ, Пшевжѣ, Оскуѣ и далѣе отъ ихъ устья, кромѣ наносовъ, галекъ и валуновъ, ничего не замѣчено. По Кересни отъ Чудова, обнаженъ мѣстами на правомъ и лѣвомъ берегу известнякъ до деревни Боровое, и въ немъ кромѣ: *Terebratula micans*, *Rhodocrinites*, *Spirifer rostratus*, *Terebratula prisca*, *Terebratula acuminata*, *Spirifer macropterus*, *Rhodocrinites verus*, *Spirifer attenuatus*, *trapezoidalis* и *Terebratula ventilabrum* и не опредѣленныхъ еще остатковъ растений, найдены были кости *Holoptychus nobilissimus*; Г. Мурчисонъ причисляетъ известнякъ этотъ также къ древнему красному песчанику. Отъ деревни Боровое до Волхова по берегамъ Кересни нѣтъ болѣе известняка. Остаеся еще замѣнить, что на рѣкѣ Полистѣ близъ Почивалова, въ 17-ти версахъ отъ устья, на правомъ берегу, обнаженъ красноватобѣлый плотный известнякъ около 13-ти вершковъ толщиной, а подъ нимъ и между нимъ на-

ходится различныхъ цвѣшовъ глина. На лѣвомъ берегу, нѣсколько пониже, у мельницы въ имѣнїи Генерала Шпермана, тотъ же известнякъ лежитъ также на глинѣ, будучи покрытъ известковымъ щебнемъ. Окаменѣлости тушь чрезвычайно рѣдки. Известнякъ эіютъ ломаюць въ маломъ количествѣ и употребляютъ на постройки. Хотя угля и его знаковъ нигдѣ по Волхову не замѣчено; однако жъ за всеѣмъ пѣѣмъ ни какія мѣстности изъ Новгородской губерніи не представляюць столько видовъ на его прїисканіе, какъ именно пространства, ближайшія къ рѣкѣ Волхову и его притокамъ. Къ такому заключенію ведетъ свойство Волховскихъ породъ и отношеніе къ нимъ формаций, лежащихъ выше ихъ на полдень. Только преслѣдованіе въ означенной споронѣ пластовъ каменнаго угля иначе совершиться не можетъ, какъ посредствомъ постоянныхъ и глубокихъ горныхъ работъ. Пространства, соупотребуемая рѣкою Волховымъ, какъ замѣчено мною прошедшаго лѣта, нынѣ и по свидѣтельству Г. Мурчисона принадлежатъ къ древнему красному песчанику; каменные же угли, какъ многіе примѣры Англіи и Россіи показываютъ, встрѣчаются какъ выше, глубже, такъ и въ самой области древняго песчаника. На пути изъ Шлиссельбурга въ Новую Ладугу обращаетъ на себя вниманіе Пушиловская ломка. Здѣсь добываютъ чрезвычай-

но плотный известнякъ, при ломкѣ котораго ежедневно работаютъ до 3,000 человекъ; ломка производится здѣсь весьма правильно. Жители села Путилова и окрестныхъ деревень слабо занимаются хлѣбопашествомъ, а болѣе ломкою известняка. Они зимою перевозятъ наломанныя плиты и куски къ Ладожскому каналу, а лѣтомъ на баркахъ отправляютъ въ С. Петербургъ. Изъ окаменѣлостей въ известнякѣ преимущественно попадаются: *Orthis sincta*. Породы въ Путиловской горѣ, по порядку належаю пластовъ, суть слѣдующія: наносный глинистый песокъ, около 1-й сажени толщиной; ниже идетъ слой известняка въ 8-мь вершковъ и менѣе; за нимъ рухляковатая опвердѣлая глина въ 6-ть вершковъ; песчрая глина, красная и зеленая, около 7-ми вершковъ, а по срединѣ ея шпанется слой желшой опвердѣлой рухляковатой глины, примѣрно въ 3 вершка. Глины эти, приближаясь къ известняку, твердѣютъ, составляя слой около 8-ми вершковъ, за которымъ слѣдуютъ известнякъ, около 1-й сажени толщиной. Онъ дѣлится на двѣ части: верхняя сѣрвопобѣлаго цвѣта, чрезвычайно плотная, содержишь въ себѣ зерна хлорита и мало окаменѣлостей; другая разноситъ есть песчрый известнякъ, цвѣтомъ зеленоватокрасноватый.

Къ геогностическимъ замѣчаніямъ, произведен-

нымъ по рѣкѣ Волхову, прилагается 6-ть горныхъ разрѣзовъ.

Въ то же мѣсто, въ нѣсколькихъ мѣстахъ Новгородской губерніи, на предметъ пріисканія и изслѣдованія каменноугольныхъ мѣспорожденій, были ведены испытательныя горныя работы. Онѣ велись по рѣчкамъ: Вышерѣ, Керести, въ долину горы Орѣховой и по рѣкѣ Прикшѣ. По берегамъ рѣчки Вышеры, близъ деревни Рушиной, гдѣ раскрываются мѣстами сланцеватыя темнаго цвѣта глины, было сдѣлано нѣсколько разрѣзовъ, копорыми обозначено напластованіе здѣсь плопнаго известняка, исполненнаго Энкринидами и помѣщеннаго столь близко къ рѣчной водѣ, что вести изслѣдованіе ниже было довольно затруднительно.

Такъ какъ берега Волхова, будучи большею частью пологи, раскрываютъ чаще одни поверхностныя глины, пески, а за ними повсемѣстно известняки, хорошо обозначенные по рѣчкамъ: Полищи, Керести, Тигодѣ и проч.; то, чтобы познаться съ строеніемъ Волховской почвы на глубину большую, и вмѣстѣ съ тѣмъ на случай раскрыть угольныя мѣспорожденія, на что подавали нѣкоторые виды Чудовская известковая порода со своими окаменѣлостями, опущенъ былъ на земляхъ яма Чудова шурфъ до 5 сажень глубиною. Породы имѣ разрѣзанныя были: глинистый сланецъ и попомъ известнякъ, плопность кошо-

раго, пришокъ изъ него воды и неизмѣнне вольно-рабочихъ людей обращаясь съ порохоспрѣвальною работою, были причиною, что Чудовскій шурфъ на означенной глубинѣ былъ пріоспановленъ. Чершежь Б.

Гора Орѣхова послѣ значительныхъ работъ, бывшихъ здѣсь въ 1859 году, изслѣдована сего лѣта еще шахною, опущенною съ подошвы горы на 17 сажень 2 аршина перпендикулярной глубины, и къ тому пройдено развѣдочнымъ орпомъ 2 сажени. На этой глубинѣ породы, ею разрѣзанныя, состояли изъ песка, а болѣе изъ сѣрой лѣпной глины. Въ означенной глинѣ, лежащей въ видѣ неправильнаго, полувершикалачнаго и столь огромнаго пласта, что ею заняты 14 сажень высоты шахты, попадаются довольно часто оппечашки: *Lepidodendron*, *Knorria*, *Stigmaria* и *Calamites Suckowii*, куски смолистаго дерева, иногда весьма тонкіе прослойки древовиднаго угля и еще чаще куски сѣрнаго колчедана и еферосидерцшовъ. Повторительное наслоеніе подобныхъ породъ вмѣстѣ съ оппешками расшеній и другими той же формации минералами, нѣсколько поддерживали надежду возможнаго здѣсь раскрытія лигнитшовъ; но появленіе на 17-й сажени песка съ водою измѣнили ходъ безоспановочной работы на горѣ Орѣховой. Плывучіе пески, хотя своимъ пласнованіемъ повидимому ни сколько не прошивурѣчаютъ возмож-

ности наслоенію въ Орѣховской мѣстности бураго угля, но они крайне затрудняли дальнѣйшее углубленіе шахты, особенно вольными людьми, которые, сколько по неуверенности углублялись по песку съ водою, а еще болѣе по опасенію спускались въ большую глубину, не соглашались за углубленіе одной сажени брать менѣе 400 рублей ассигнаціями. Какъ по этой причинѣ, такъ и по неопредѣлительности, въ какой глубинѣ могутъ встрѣтиться угольные слои въ горѣ Орѣховой, какой доброты и толщины они окажутся, можно полагать, что дальнѣйшее углубленіе здѣшней шахты можно бы считать предпріятіемъ почти лишнимъ и тѣмъ болѣе, что въ Орѣховской возвышенности велись работы многоразличныя и на глубину значительную, но до сей поры все безъ всякаго полезнаго успѣха Чершежь Б.

Пришибинское каменноугольное мѣспорожденіе изслѣдовано въ мѣсяцъ 1840 года по всѣмъ направленіямъ 15 ходами на 1,216 квадратныхъ сажень, на 38 сажень по простиранію и 32 сажени по склоненію угольнаго мѣспорожденія. Толщина угольнаго пласта по простиранію достигала повсемѣстно въ одной мѣрѣ 31-го вершка, состоя изъ 3-хъ слоевъ, равно и свойство самаго угля по тому же направленію, оставалось всюду безъ измѣненія. Напротивъ по линіи склоненія, означающагося здѣсь на 3 часа NO, пластъ угля въ сплю-

рону возстанія уменьшается въ объемъ до 16 вершковъ, спановаясь болѣе глинистымъ, мягкимъ и вмѣстѣ колчеданистымъ; держася же пласта прямо линіи, по которой онъ падаетъ, уголь оная принимаетъ прежнюю толщину 31 вершка, начиная состоять изъ 5-хъ угольныхъ слоевъ, изъ которыхъ верхній и нижній, отчасти уподобляясь углю лосковому, улучшаютъ качество угля всего пласта; средній уголь, будучи болѣе глинистъ, безъ дутья горитъ не скоро и воспламеняется очень медленно; верхніе и нижніе прослой горятъ несравненно сильнѣе, давая большое яркое пламя, а по сгорѣніи оставляютъ остатокъ, равный 10 доли сожженного минерала. Чертежъ Б.

Прикшинскій уголь, при испытаніи въ кузнечныхъ горнахъ, оказывался тоже годнымъ, но только на ковку мелкихъ вещей. Настоящее назначеніе Прикшинскаго угля, гдѣ онъ по своему свойству съ пользою сбывается бытъ можетъ, есть употребленіе его на отопку. Въ этомъ случаѣ онъ представляетъ, по многимъ отношеніямъ, отличный матеріалъ, неоспоримости чего доказана многими опытами. Опыты употребленія Прикшинскаго угля для отопки домовъ производились въ 1840 и 1841 годахъ въ погостѣ Шереховичъ и оказались въ слѣдующемъ видѣ. Одна изъ крестьянскихъ избъ, въ которой на зимнее время помещены горные служители, отоплялась и пе-

перъ удовлетворительно отапливается Прикшинскимъ бурымъ углемъ, не производя въ избѣ ни противнаго запаха, ни чаду. На этомъ же углѣ означенные служители варили и варяпъ себѣ кушанье и пекутъ хлѣбы совершенно съ одинаковымъ удобствомъ, какъ бы и при топкѣ печи дровами; при чемъ ни кушанье, ни хлѣбы, не пребуа для своего изготовленія лишней прапы стараемаго, ни сколько не принимаютъ на себя запаха каменнаго угля, что въ особенности отклоняло тамошнихъ жителей отъ употребленія въ домашнемъ быту своего Прикшинскаго угля. Для хорошей отпоки крестьянской жилой избы въ зимнюю пору, считая вмѣстѣ съ приготовленіемъ кушанья и хлѣбовъ, не прапилося угля болѣе какъ  $1\frac{1}{2}$  пуда въ супки. Тоякъ Руской печи (съ колосниками) Прикшинскимъ бурымъ углемъ, производимой имъ теплотъ въ избѣ и удовлетворительной возможности печь пѣтъ же углемъ хлѣбы и варить кушанье, были свидѣтелями большая часть жителей погоспа Шереховичъ, которые, смотря на благопріятныя слѣдствія подобной топки углемъ, почти убѣждены теперь въ пользѣ его употребленія, почему и естъ надежда, что Прикшинскій уголь, даже въ настоящую пору, можетъ имѣть збытъ на самомъ мѣсцѣ своего нахожденія, и пѣтъ скорѣе, что окрестныя мѣстности нуждаюшя дровами.



Добытой при изслѣдованіи Прикшинскаго пласта бурый уголь, по доставочной его сортировкѣ, опдѣленіи сѣрнаго колчедана и другихъ землестыхъ частей отъ угля чистаго, былъ опправленъ въ С. Петербургъ, для точнѣйшаго испытанія, въ количествѣ 5850 пудовъ. Доставленный уголь испытывался для опытки паровыхъ котловъ на Александровскомъ липейномъ заводѣ и на фабрикѣ г. Рейта. При Александровскомъ заводѣ опыты начались 16-го Января подѣ паровымъ котломъ машинъ аптекировальнаго и селсарнаго цеховъ, причемъ для сильнѣйшаго припока воздуха употребленъ былъ вентиляторъ, приводимый въ дѣйствіе паровою машиною аптекировальнаго цеха. Она дѣйствовала съ 6 часовъ утра до 8 часовъ вечера, и сила пара въ теченіе сего времени держалась постоянно отъ 3-хъ до  $3\frac{1}{2}$  фунтовъ давленія на одинъ квадрапный дюймъ. При этомъ угля употреблено 169 пудовъ. Пару доставочно было для дѣйствія двухъ паровыхъ машинъ, каждая въ силу 6 лошадей. 17-го числа дѣйствіе было тоже и угля употреблено 166 пудъ; паръ держался всегда постоянно при вышеозначенномъ давленіи, что весьма было доставочно для дѣйствія машины безъ малѣйшей остановки.

Но такъ какъ эти трехъ-дневные опыты производились въ печи, устроенной для топки дровами; но, дабы получить болѣе выгодные результа-

ны, въ устройствѣ печи сдѣланы были нѣкоторыя измѣненія. Сдѣлавши печь болѣе похожею на печи, дѣйствующія каменнымъ углемъ, съ 20 числа опыты опять начались: опыты продолжались 4 дни, при чемъ оказалось, что 20 числа угля употреблено 138 пудъ, 21-го числа 126 пудъ, 22 числа 126 пудъ и 23 числа 125 пудъ. Паръ всегда держался на  $3\frac{1}{2}$  фунта давленія, какъ и прежде, что для дѣйствія паровыхъ машинъ здѣшнихъ весьма достаточно. На фабрику г. Рейпа опыты производились слѣдующимъ образомъ. Прикшинскій уголь испытанъ былъ, въ теченіе двухъ сутокъ, именно 22 и 23 Января, при паровой машинѣ обыкновеннаго по Ваттсовой системѣ устройства, силою въ 30 лошадей, при чемъ каждый день, въ теченіе 13 часовъ рабочаго времени, машина дѣйствуя 20 силами, приводила въ движеніе механизмы: претальныхъ, чесальныхъ, прядильныхъ и ткацкихъ станковъ, всего числомъ 20, помѣщенныхъ въ 3-хъ этажахъ зданія; паръ содержался всегда на 5-ти и  $3\frac{1}{2}$  фунтахъ давленія, что было весьма достаточно для требуемаго дѣйствія. Угля употреблено 22-го числа 274 пуда, 23 числа 145 пудовъ; причиною столь неравнаго употребленія угля было то, что копель и печь, бывши въ остановкѣ болѣе 3-хъ мѣсяцевъ, чрезвычайно остыли, почему и требовали въ первый день для нагрѣва своего гораздо болѣе угля.

Г. Ферведеръ, механикъ и управляющій пою часшію фабрики г. Рейна, въ копорой производились опыты, объясняетъ, что для произведенія подобнаго дѣйствія, ш. е. въ 20 лошадиныхъ силъ, въ теченіе 13 рабочихъ часовъ, потребно хорошаго Англійскаго каменнаго угля 60 пудовъ, копорый стоить, считая по 30 коп. ассигнаціями за пудъ, 18 рублей; и такъ, дабы употребленіе Прикшинскаго угля не было дороже употребленія угля Англійскаго, нужно, чтобы пудъ Прикшинскаго угля не дороже стоилъ 12 копѣекъ ассигнаціями, принимая за основаніе, что Прикшинскаго угля употребится на дневное дѣйствіе машины 145 пудъ, какъ показали опыты. Но такъ какъ извѣстно, что на каждую силу лошади, при паровыхъ машинахъ употребляется нынѣ среднимъ числомъ 12 фунтовъ хорошаго каменнаго угля въ каждый часъ; то для машины въ 20 лошадиныхъ силъ, въ теченіе 13 часовъ рабочаго времени, должно употребить угля Англійскаго не 60, но 80 пудовъ, на сумму 36 рублей ассигнаціями, считая каждый пудъ хорошаго Англійскаго угля круннаго, по 45 копѣекъ ассигнаціями, какъ справочныя общія цѣны показали. Изъ этого расчета выходитъ, что Прикшинскій уголь можешь стоить до 25 копѣекъ ассигнаціями за пудъ, чтобы въ экономическомъ отношеніи быль равнымъ Англійскому угляю.

Теперь слѣдуетъ обратиться къ сравненію употребленія Прикшинскаго угля и дровъ въ Александровскомъ заводѣ въ экономическомъ отношеніи. Для дѣйствія при семь заводѣ 2-хъ паровыхъ машинъ, каждая силою въ 6 лошадей, въ теченіе 13 часовъ рабочаго времени, употребляется дровъ еловыхъ и сосновыхъ 8 четвертной длины  $1\frac{1}{2}$  сажени, на сумму 50 рублей ассигнаціями, ибо дрова здѣсь заготовляются нынѣ по 20 рублей сажень. Но такъ какъ Прикшинскаго угля въ тоже время и для того же дѣйствія употреблено 125 пудовъ; то, дабы цѣнность употребленнаго угля была равна съ цѣнностію употребленныхъ дровъ, необходимо, чтобы Прикшинскій уголь стоилъ не болѣе 24-хъ копѣекъ ассигнаціями за пудъ.

Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ: 1-е) что Прикшинскій уголь въ техническомъ отношеніи безъ малѣйшаго сомнѣнія весьма можетъ быть употребленъ для дѣйствія паровыхъ машинъ, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что при печахъ съ невысокими шрубами, употребленіе вентилатора необходимо, при печахъ же съ шрубами высокими, какъ напр: на фабрикѣ г. Рейпа, употребленіе вентилаторовъ не нужно. Сверхъ того можно надѣяться, что приспособивъ устройства топки надъ паровыми котлами къ свойствамъ сего угля, и количество употребленія его будетъ меньше противъ того, какъ показали опыты.

2-е.) Что Прикшинскій уголь нынѣшней доставки, и по наружному виду, и по самому употребленію, сказывается гораздо лучшихъ свойствъ противъ угля прошлагодней доставки; ибо при нынѣшнихъ опытахъ не было ни какихъ помѣшательствъ, отъ спекавшей золы, отъ колчедановъ и другихъ причинъ, какъ то было при опытахъ, произведенныхъ въ прошедшемъ году. Такое улучшение свойствъ Прикшинскаго угля, добытаго изъ большей глубины и тщательпо разобраннаго, позволяетъ надѣяться, что въ послѣдствіи, когда дойдутъ въ мѣсторожденіи до глубины еще большій, и самыя свойства угля еще болѣе улучшатся, а съ тѣмъ вмѣстѣ и цѣнность его въ употребленіи уменьшится.

---

## 2.

О каменноугольныхъ формаціяхъ въ Европейской Россіи, Барона Мейендорфа.

Каменноугольныя почвы состоятъ обыкновенно, по крайней мѣрѣ въ Англіи, изъ трехъ различныхъ ярусовъ:

- 1) Ярусъ кремнеземнаго конгломерата.
  - 2) Ярусъ, содержащій пласты каменнаго угля.
  - 3) Ярусъ, подъ каменнымъ углемъ лежащій и на-
- Горн. Журн. Кн. VI. 1841.

зывается въ Англии горнымъ известнякомъ (mountain limestone). Въ Европейской Россіи изслѣдованы были только два послѣдніе яруса. Первый изъ нихъ представляется здѣсь въ видѣ кремнеземнаго известняка, иногда какъ второй, или горный известнякъ, почти всегда лежащій подѣ каменнымъ углемъ, простирается отъ Двины (вершинахъ въ 400 ниже Архангельска) до Орши на Днѣпрѣ и занимаетъ пространство въ 1400 верстѣ. Этого огромнаго пласта известняка покрываетъ большую частію наносами, и только мѣстами, какъ около Спарицы, Сошина, Кирилова и Андомска близъ Вытегры, выставляется наружу въ видѣ отдѣльных холмовъ, раздѣленныхъ другъ отъ друга наносными полами. Известнякъ этотъ имѣетъ почти всегда значительную твердость и употребляется на постройку (какъ Спарицкій), или на известъ (какъ Сошинскій и Кириловскій). Часто камень этотъ бываетъ глинистъ, и въ такомъ случаѣ онъ превращается отъ прикосновенія воздуха въ мергель или рухлякъ. Такимъ образомъ верхушки высотъ близъ Кирилова большую частію состоятъ изъ мергеля, будучи между прочимъ весьма богаты раковинами всякаго рода; но эти слои находятся уже въ переходномъ полѣ 2-го яруса.

1) Эти нижніе слои характеризуются ниже-

слѣдующими окаменѣlostями: *Spirifer mosquensis*, *Chaetetes radians* и полипниками. Но въ нихъ совсѣмъ не попадаются ни цидарипсы, ни *Productus giganteus*.

2) Промежуточные слои между этими известковыми слоями, каменного угля не содержащими, и другими, въ коихъ эпошь горючій минералъ содержится, характеризуются большимъ количествомъ цидариповъ и энкриниповъ. Въ Подольскѣ (Московской губерніи) можно видѣть весьма поучительный оныхъ разрѣзъ. За этими слоями, употребляемыми на жженіе известки, а иногда и на постройку, слѣдуютъ:

3) Слой, отличающіеся присутствіемъ *Productus giganteus*. ископаемой раковины, имѣющей отъ 2-хъ до 6-ти дюймовъ въ діаметръ. Эпошь известняка, легко узнаваемый по присутствію этой прекрасной и огромной окаменѣlosti, находится въ Тарусѣ Калужской губерніи, въ Вадаѣ, Вышнемъ Волочкѣ и въ другихъ мѣстахъ. Тупъ именно и началась разработка каменноугольныхъ пластовъ. Каменный уголь средней доброты находится ипунъ, какъ и въ Шотландіи, въ промежуткахъ между горнымъ известнякомъ, котораго эти слои составляютъ часть, и известнякомъ собственно каменноугольнымъ. Въ этихъ пластахъ никогда не находятся *Spirifer mosquensis*, такъ что отсутствіе этой раковины и

присутствіе съ другой стороны *Productus giganteus* составляетъ ихъ настоящей зоологическій характеръ. Эти пласты можно считать основаніемъ настоящаго угольнаго известняка, который долженъ находиться всегда поверхъ того другаго.

4) Известковые пласты съ каменнымъ углемъ. Эти пласты отличаются обыкновенно:

- а) Известняками съ криноидами (\*),
- б) Присутствіемъ одного или нѣсколькихъ тонкихъ слоевъ смолистаго известняка, сѣраго или темносиняго цвѣта, издающаго при удареніи молоткомъ противный запахъ (вонючій камень). Этимъ камень находится тонкими черепьями подъ настоящею каменноугольною системою (*coal measures*).

в) Присутствіемъ слѣдующихъ ископаемыхъ: *Terebratulipora* изъ семейства Югатовъ (*Jugatus*), *Spirifer resupinatus*, *Spirifer cuspidatus*, *Spirifer trigonalis*, и не менѣ того присутствіемъ ципрей и другихъ микроскопическихъ раковинъ, считаемыхъ прѣсноводными, и найденныхъ Г. Мурчисономъ также въ нѣкопрыхъ каменноугольныхъ формаціяхъ Англіи.

д) Присутствіемъ множества кремней всевозможныхъ цвѣтовъ. Алексинскій разръзъ показы-

---

(\*) Г. Фишеръ изобразилъ эти криноиды въ своемъ сочиненіи о Московской губерніи.



васть соотношеніе между 5-мя и 4-мя напластованіями. Въ этомъ именно четвертьномъ порядкѣ известковыхъ пластовъ находяпіся обыкновенно флещы каменноугольныя.

Еще въ 1796 году открыты были въ Калужской и Тульской губерніяхъ пласты, весьма обильныя лигнитомъ, или бурымъ углемъ. Одинъ изъ нихъ, толщиной въ  $4\frac{1}{2}$  футовъ, выходитъ наружу въ 5-ти верстахъ отъ Оки, въ деревнѣ Зеленино, въ Лихвинскомъ уѣздѣ. Но только въ 1816 году Г. Соймоновъ открылъ множество пластовъ настоящего каменнаго угля, различнаго качества и толщины.

Вотъ любопытнѣйшіе пласты, открытые Г. Соймоновымъ, а послѣ и владѣльцами земель.

1) Въ деревнѣ Урочище Чулково, въ двухъ верстахъ отъ Тулы, въ 5-ть сажень глубины, пласты въ  $\frac{3}{4}$  аршина толщиной лосковаго угля. Этотъ уголь горитъ съ пламенемъ, издавая при семъ смолистый и едва слышный стърный запахъ.

2) Въ Алексинскомъ уѣздѣ близъ деревни Кіевцы, въ имѣніи Г. Одоевцова.

Пластъ, въ  $1\frac{1}{4}$  аршина толщиной, даетъ уголь глинистый, засоряющій печи. Что касается до производимаго имъ жара, то его можно считать въ половину противъ того, который происходитъ отъ лучшаго древеснаго угля. Впрочемъ качество этого угля улучшается по мѣрѣ углубленія. Надо

бы продолжать его разработку. Кроме 2800 пудовъ угля, добытаго изъ этого мѣсторожденія Г. Соймоновымъ, я добылъ еще 100 пудъ, изъ коихъ 60 послалъ на пробу въ Москву въ Сентябрь 1840 года.

3) Въ Тульской губерніи, Тульскаго уѣзда близъ деревни Воскресенской. Пластикъ настоящаго каменнаго угля въ  $4\frac{1}{4}$  аршина толщиной. Въ 1820 г. изъ него добыто уже нѣсколько тысячъ пудъ.

4) Близъ этого мѣста, въ Пенровской. Флещъ такой же толщины, какъ и предъидущій, но уголь еще лучше. Вообще по мѣрѣ приближенія къ Угрю (отъ сѣвера къ югу) каменный уголь становится лучше.

5) Въ Одоевскомъ уѣздѣ, близъ деревни Слободки. Флещъ въ 3 фута толщиной. Онъ годенъ на всякое употребленіе, и даже на плавку желѣзныхъ рудъ. Уголь этотъ находится на рѣкѣ Угрю, и потому развозка его весьма удобна. Надо непременно обратить вниманіе на разработку этого угля, равно какъ и Чулковскаго. Г. Тихменевъ говоритъ, что онъ нашелъ подъ этими пластами еще пластикъ очень хорошаго качества.

6) Въ 15-ти верстахъ отъ Тулы, у деревни Спраховки, въ Тульскомъ уѣздѣ. Два пласта, изъ коихъ одинъ въ 18-ть, другой въ 20-ть дюймовъ толщиной. Оба сподобны разработкѣ.

7) Въ помѣстьѣ Г. Жукова, близъ деревни Ва-

лино, въ Одоевскомъ уѣздѣ, въ 50-ти верстахъ отъ Тулы. Угольный флець, въ 4 фута толщиною, лежитъ не болѣе какъ въ 6-ть сажень глубины. Флець этотъ опестонилъ на 6-ть верстъ отъ рѣки Уны и находится близъ рѣки Сухой Колдни. Этотъ уголь стоить особеннаго вниманія; онъ изъ пѣхъ, копорые должны сдѣлаться предметомъ разработки въ большомъ видѣ.

8) Въ имѣннн Г. Ключарева, въ 22-хъ верстахъ отъ Тулы, при рѣкѣ Щани. Два пласта, въ 1-нъ и  $1\frac{1}{2}$  фута толщиною

9) Въ 5-ти верстахъ отъ Венева, въ Березовомъ. Два пласта, копорыхъ я не видалъ, но копорые, по собраннмъ свѣдѣннмъ, стоить вниманія.

10) Между Тулою и Калугою, въ 7-ти верстахъ отъ Тулы, въ деревнѣ Пальцино, нѣсколько каменноугольныхъ слоевъ.

11) Близъ Жиздры, въ верстѣ отъ большой сукопной фабрики Александрова. Уголь этотъ землистъ и свойствомъ похожъ на Алексинскій.

12) Въ Рязанской губернн, въ Раненбургскомъ уѣздѣ, въ помѣстьяхъ Сенашора Мороза, въ 150 верстахъ отъ Рязани, не далеко отъ Дона. Этотъ уголь нѣсколько тому лѣтъ былъ испытанъ въ Москвѣ и найденъ годнымъ на топливо.

Вотъ 12-ть каменноугольныхъ присковъ, ко-

порые изъ всѣхъ другихъ, по-сю-пору извѣстныхъ, заслуживаютъ главное вниманіе.

Каменноугольная почва простирается въ извѣстныхъ мѣстахъ отъ Венева до истоковъ Жидры, или до южной границы Рязанской губерніи, занимая 150-шъ верстъ отъ востока къ западу и 100 верстъ отъ сѣвера къ югу. Находящійся шупъ уголь не только годенъ въ своихъ обнаженіяхъ, какъ онъ предсавляется шеперь, но и обыцаентъ такую же добропу по крайней мѣрѣ до 30-ти сажень глубины.

Эта вѣроятность основана на сходствѣ Тульской каменноугольной почвы съ Бахмутскою и Англійскою. Изъ сравненія геологическихъ разрѣзовъ Тульской каменноугольной почвы съ Бахмутскою открываентъ слѣдующее:

1) Та же самая перемежаемость известняка съ песчаникомъ и глиною, съ тою только разницею, что песчаникъ Бахмутскій замѣняентъ около Тулы болѣе или менѣе связнымъ пескомъ, и на мѣсто сландевапой глины находившя глина слошная; а впрочемъ порядокъ наплашования породъ совершенно одинаковъ и тамъ и здѣсь. Особенно Тульскій известнякъ до такой степени похожъ на Пешровскій (\*) (къ Югу отъ Харькова), что

---

(\*) Мѣшпорожденіе Пешровское входитъ въ одну систему съ Бахмутскимъ.

самые опытные Горные Инженеры не могли бы различить ихъ одинъ отъ другаго.

Но въ Пепровскомъ мѣсторожденіи чешыре каменноугольные пласта, изъ которыхъ одинъ качествомъ сходенъ съ худшимъ изъ Тульскихъ, тогда какъ два другіе даютъ такой уголь, который уже 10-ть лѣтъ употребляется на ковку желѣза какъ въ самомъ Харьковѣ, такъ и во всѣхъ другихъ мѣстахъ губерніи.

2) Тульскій каменный уголь не менѣе сходенъ съ Пепровскимъ и въ зоологическихъ признакахъ: ципрен и другія прѣсноводныя раковины находящіяся и тушь и тамъ въ однихъ и тѣхъ же известковыхъ пластахъ; *Productus giganteus*, и на югѣ и на сѣверѣ, занимаетъ одинъ и тотъ же геогностическій горизонтъ; наконецъ—и это всего замѣчательнѣе, *Spirifer mosquensis*, какъ въ Луганскѣ и въ Калугѣ и въ Тулѣ, лежатъ подъ каменнымъ углемъ, въ основаніи всей каменноугольной формациі. Это послѣдній признакъ довершаетъ сходство между упомянутыми формациями. Но что касается до различія между ними, какъ на примѣръ, что глинистый сланецъ часто преобладаетъ на югѣ, тогда какъ горный известнякъ болѣе развитъ на сѣверѣ; но обстоятельство это встрѣчается и въ сѣверной Англійи и насколько не мѣшаетъ сходству формациі въ главныхъ признакахъ.

Собравъ воедино все эти шюлки сравненія, выходитъ, что каменноугольные слои на югъ и сѣверъ Россіи одни и тѣ же, съ шюю только разницею, что веществу послѣднихъ не вполне образовалось, но и они въ нижнихъ частяхъ своихъ, (не глубже какъ въ 50-ши саженьяхъ) могутъ представить тѣ же качества и тѣ же условія разработки, которыя отличаютъ каменноугольныя копи Луганн и Петровки.

Каменноугольная почва окрестностей Тулы представляетъ подобное сходство и съ почвою сѣверной Англій, столь хорошо описанною Филиппсомъ въ его геологій Йоркшира, 1836 г. Все, что находится въ этомъ сочиненіи на страницъ 36-й и 37-й, а равно разрѣзъ, представленный на страницъ 37, весьма сходны съ разрѣзами Тулы.

Въ Англій уголь разрабатывается въ подобныхъ обстоятельствахъ; тоже можно дѣлать и въ Тулѣ, тѣмъ болѣе, что Филиппсъ говоритъ утвердительно: что уголь, лежащій въ Англій между песчаникомъ и слоями угольнаго известняка, представляетъ только углестую и смолистую глину, и что даже самый лучший уголь въ долинь Клоустеръ въ Тангиллѣ и Лейбуркѣ (въ Клоустерделѣ) гораздо ниже свойствами угля остальныхъ частей Англій. Онъ обыкновенно сѣристъ и нечистъ, содержитъ желѣзный окисель; но посреди этихъ слоевъ худаго качества встрѣчаются не шюлестые

слои превосходнаго кристаллическаго угля, не уступающаго въ чистотѣ ни какому другому; удѣльный вѣсъ этого угля отъ 1,29 до 1,62. Сообразивъ всѣ вышеприведенныя обстоятельствова, находимъ:

1) Что сходство каменноугольныхъ почвъ сѣвернаго Йоркшира съ почвами Тульскими и Калужскими, можетъ служить побудительною причиною къ разрабѣткѣ въ сихъ губерніяхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій въ такомъ же видѣ, какъ она давно производится въ Англіи.

2) Что еще большее сходство каменноугольной почвы Тульской съ почвами южными, и наиболее съ Петровскою, дастъ увѣренность, что и въ Туль найдется въ нижнихъ слояхъ, не глубже 50 сажень, столько же хорошій уголь, какъ и южный, который добывается въ Петровской копи и употребляется въ Харьковской губерніи.

3) Что всѣ минералогическіе, зоологическіе и геологическіе признаки, замѣченные въ формаціяхъ Тульскихъ, спавяны ихъ въ совершенную параллель съ каменноугольными формаціями другихъ странъ.

4) Наконецъ, ко всѣмъ этимъ доказательствамъ присоединяется еще выведенное изъ самой практики, что во многихъ мѣстахъ настоящій каменный уголь выходитъ на земную поверхность; что всѣ 12-ть вышеомянутыхъ мѣсторожденій были

признаны, какъ Г. Соймоновымъ, такъ и моею экспедиціею спюющими разработки, и что теперь же можно приступить съ увѣренностію въ успѣхъ къ разработкѣ пластовъ въ Пепровкѣ № 4, Слободкѣ № 5-й, Чулковой № 6-й и Вялинѣ № 7-й.

Изъ этого видно, что всякое дальнѣйшее изслѣдованіе сихъ земель будетъ излишне, если оно не будетъ сопровождаемо всеми средствами для предпріянія разработки въ большомъ видѣ сихъ минеральныхъ богатствъ, найденныхъ еще за 20 лѣтъ предъ симъ, и теперь признанныхъ относящимися къ настоящей каменноугольной формациіи. Это усилитъ промышленность на пространныхъ въ нѣсколько сотъ квадратныхъ верстъ, гдѣ каменный уголь по Окѣ и Деснѣ легко можетъ быть доставляемъ въ земли Волжскія и Днѣпровскія.





## II.

# ГОРНОЕ ДѢЛО.

---

## 1.

ГАРТЛЕПУЛЬ И ЕГО РУДНИКИ.

(Капитана Иваницкаго.)

---

Гартлепуль, небольшой городокъ на восточной сторонѣ Англiи, около 40 верстѣ къ югу отъ Ньюкастля, стоитъ на полуостровѣ и есть одинъ изъ удобнѣйшихъ мѣстъ для гавани въ цѣлой Англiи; съ самыхъ древнихъ временъ онъ считался важнымъ портовымъ городомъ. Еще въ 15-мъ столѣтiи была извѣстна гавань Гартлепульская, какъ самое удобное и безопасное убѣжище во время бурь, для кораблей, плавающихъ по Нѣмецкому морю; но гавань, не будучи поправляема около двухъ столѣтiй, занесена была наносами и въ послѣднее

время прежде славный портовый городъ Гарплепуль до того упалъ, что вмѣсто флота кораблей, въ немъ, лѣтъ десять тому назадъ, считалось только два корабля и нѣсколько рыбацкихъ лодокъ; упали слава и богатство Гарплепуля, и ни что не могло возстановить его прежняго благосостоянія, не смотря на неоднократныя попытки. Нашему времени предоставлено шворить дѣла, о которыхъ нѣсколько десятиковъ лѣтъ тому назадъ и пламенное воображеніе не мечтало: явились сначала соединенные капиталы, и торговыя дѣла въ цѣломъ свѣтѣ пошли въ десять разъ быстрѣе прежняго; за нѣмъ явились желѣзныя дороги и паровозы—просвѣщеніе и промышленность полетѣли со скоростью 45 верстъ въ часъ. Этимъ двумъ магическимъ средствамъ, измѣнившимъ дѣла и поверхность всей Англій, измѣнившимъ все коммерческія сношенія цѣлаго міра, Гарплепуль и сонныя другихъ городовъ Англій, обязаны своимъ настоящимъ благосостояніемъ и блестящею картиною будущности.

Примѣръ Гарплепуля очень любопытенъ: онъ ясно показываетъ, какое магическое вліяніе имѣютъ желѣзныя дороги на развитіе промышленности въ нѣхъ мѣстахъ, гдѣ безъ этого средства ни кто и не предполагалъ бы успѣховъ въ торговлѣ и мануфактурахъ.

Гарплепуль стоитъ на формациі горькоземн-

маге известняка или цехштейна (magnesian sinestone). Толщина этой формации около 50 сажень; подъ нею лежатъ песокъ и мягкій песчаникъ, содержащіе большое количество воды: песчаникъ и песокъ представляютъ здѣсь формацию новаго краснаго песчаника. Далѣе идетъ формация каменноугольная, содержащая 4 пласта: quater, Main, Hetton и Bensham. Средняя толщина ихъ 4 фута. Уголь большею частію самаго высокаго качества—кубическій, плавкій, за который на Лондонскомъ рынкѣ платятъ самую высокую цѣну: 16 копѣекъ за пудъ (26 шилл. за тонну). Положеніе каменноугольной формации, не смотря на множество базальтовыхъ жилъ и сбросовъ, можно указать, горизонтальное, пласты наклонены очень незначительно, на примѣръ: 1 дюймъ на 3 фута по тому подобно.

Счастливое заложеніе каменноугольнаго рудника въ Hetton' въ близъ Дургамы чрезъ формацию горькоземистаго известняка подало поводъ къ развитію горной промышленности въ мѣстахъ, гдѣ существованія угля и не предполагали. Такое развитіе каменноугольной промышленности заслужило искали удобнѣйшій и ближайшій путь для нагрузки угля на корабли, и въ 1831 году Горный Инженеръ Томасъ Вудъ составилъ проектъ компаніи для устройства доковъ и желѣзной дороги отъ рудниковъ въ Гарпленуль. Онъ предполагалъ, что

около 200 ш. чальдроновъ (чальдронъ, мѣра одного обыкновеннаго угольнаго вагона вмѣститъ около 159 пудовъ), около 32,000,000 пудовъ, могутъ быть нагружаемы въ Гарпленулѣ несравненно дешевле, нежели въ Сундерландѣ (\*), отсюда и дальше отъ рудниковъ.

*Вотъ его расчетъ:*

Полагая длину дороги 12-ть миль Англійскихъ (18-ть верстъ),

За провозъ угля  $\frac{1}{2}$  пенса (5-ть копѣекъ ассигнаціями) за милю за шонну 6 пенсовъ.

Прибавочныхъ за наклонныя плоскости (\*\*)

За употребленіе доковъ и нагрузку . 2 пенса.

---

Всего 9 пенсовъ за шонну.

(\*) Железная дорога Сундерландская, сообщающая рудники съ портомъ Сундерландскимъ, идетъ отъ Дургама; длина ея около 16-ти миль Англійскихъ. Она дѣйствуетъ сиповыми машинами и усроена въ то время, когда еще употребленіе локомотивъ или паровозовъ не было усовершенствовано.

(\*\*) На Гарпленульской дорогѣ двѣ наклонныя плоскости: 1-я въ 3750 фуповъ длиною или немного болѣе 1-й версты; наклонъ ея  $\frac{1}{48}$  къ городу; 2-я 8400 фуповъ или  $2\frac{1}{2}$  версты, наклонъ ея  $\frac{1}{32}$  по же къ городу. На 1-й машина въ 30-ть силъ, на 2-й во 100 силъ, опускающія вагоны, нагруженные углемъ, и поднимающія пустые вагоны, иногда нагруженные лѣсомъ для крѣпей и другими матеріями нужными для рудниковъ.

Слѣдовательно, предполагая нагружать 200 тысячъ чалдроновъ, сборъ компаніи

былъ бы 19,875 ф. стер.

Изъ того на содержаніе дороги и  
машеріалы . . . . . 5,375— —

---

Слѣдовательно чистаго дохода . 16,000— —

Изъ капитала 200 тысячъ фунтовъ - стерлинговъ, что по его расчету устроится стоили бы.

Въ 1832 году, составлена была компанія и утверждена Парламентскимъ актомъ; 168,000 фунтовъ-стерлинговъ были собраны продажей акцій, по 100 фунтовъ-стерлинговъ каждая. Работы были начаты въ слѣдующемъ году съ разнымъ успѣхомъ и перемѣнами, заняты были большія суммы, и наконецъ въ концѣ 1840 года и доки и дорога благополучно окончены и открыты.

Вопръ въ какомъ видѣ находится все это огромное предпріятіе: на низкомъ мѣстѣ, съ восточной стороны города, заливаемомъ приливомъ, вырыты и устроены два дока, и изъ нихъ сдѣланъ выходъ, или каналъ, въ море: первый докъ или гавань (tide dock) устроенъ съ открытымъ входомъ, такъ что приливъ и отливъ свободный въ него имѣютъ доступъ, и корабли во время отлива спускаются сообразно горизонту воды; эта гавань имѣетъ 20-ть акровъ поверхности (около 7½ десятиинъ). Другая гавань, или собственно такъ  
*Горн. Журн. Кн. VI 1841.*

называемый докъ (wet dock), есть резервуаръ воды, въ копоромъ вода прилива постоянно запирается, такъ что корабли стоятъ всегда на одномъ горизонтѣ, и не смотря на горизонтъ воды въ морѣ, всегда могутъ быть выпускаемы изъ дока помощію шлюзовъ. Этотъ докъ длиною 2000 фузовъ, съ сѣверной стороны 274, съ южной 493 фуза шириною, плоскость его по же около  $7\frac{1}{2}$  десятиныхъ. Берега или стѣны доковъ выложены изъ 24-хъ рядовъ камня, известняка изъ формацин magnesian limestone, верхній рядъ выложенъ изъ прочнѣйшаго матеріала—каменноугольнаго песчаника; въ докъ съ одной стороны оставлены двѣ наклонныя плоскости для выгрузки лѣса. Глубина дока 30-ть фузовъ, и воды въ немъ всегда отъ 20-ти до 24-хъ фузовъ. Со всѣхъ сторонъ доковъ оставлено обширное мѣсто для устройства магазиновъ для складки товаровъ, и на набережной или стѣнѣ, разделяющей оба дока, устроены спуски (embarcaderes drops) для нагруженія угля на корабли.

Предполагается, что каждый акръ поверхности достапочень для помѣщенія 10-ти кораблей средней величины.

Для всего устройства доковъ и дороги собрано продажею акцій и займомъ 464,826 фунтовъ, 1 шиллингъ, 5-ть пенсовъ.

Издержано:

фунт. шил. пен.

На полученіе акта и другіе судебные расходы . . . . .	9,680	17	11
---	-------	----	----

На поупку дома и земли бывшихъ близъ дока . . . . .	12,000	—	—
---	--------	---	---

На плату за работы и мащериалы . . . . .	359,786	3	11
--	---------	---	----

На содержаніе работъ, жалованье, проценты на капиталъ . . . . .	57,283	5	3
---	--------	---	---

Разные расходы . . . . .	5,256	17	6
--------------------------	-------	----	---

Выплачено дивиденду . . . . .	20,818	16	10
-------------------------------	--------	----	----

---

И того	464,826	1	5
--------	---------	---	---

Получено сбора за провозъ угля и прочее . . . . .	86,004	18	5
---	--------	----	---

Испрачено на содержаніе дороги, проценты и прочее . . . . .	57,283	5	3
---	--------	---	---

Чистаго дохода отъ начала предпріятія до половины 1840 года . . . . .	28,721	13	2
---	--------	----	---

Изъ этого выплачено дивиденда акціонерамъ до 1840 года 15,596 фунтовъ 6 шиллинг. 10 пенс. Въ 1840 году за полгода 5,222 фунтовъ 10 шиллинговъ

---

	20,818	16	10
--	--------	----	----

Осшается въ кассѣ . . . . .	7,902	16	4
-----------------------------	-------	----	---

100 фунтовья акціи компаніи, въ одно время отъ недовѣрчивости публики, упали на биржѣ до 60-ти фунтовъ-стерлинговъ, теперь же цѣна имъ 160 фунтовъ-стерлинговъ.

Такимъ образомъ это вслѣдствіе предпріятіе благополучно окончено, и Гаршлепуль ничтожный городишко уже производитъ значительную торговлю углемъ, обладаетъ лучшею въ Королевствѣ гаванью, и по всѣмъ вѣроятностямъ, въ скоромъ времени будетъ опаснымъ соперникомъ Ньюкастля и важнымъ торговымъ городомъ въ Англии на ряду съ Ливерпулемъ, Глазговымъ и пресее.

Нагруженіе угля въ Гаршлепуль началось съ 1832 года, постепенно увеличивалось и въ прошлой половинѣ 1840 года нагружено угля изъ рудниковъ:

Thornley	58,289	тоннѣ.
South Stetton	31,696	— —
East Stetton	42,116	— —
Wingate grange	17,079	— —
Crow trees	22,713	— —
West Stetton	8,715	— —
Haswell	2,268	— —
Gassop moor	863	— —

---

183,692 — —



Сверхъ того поступилъ доходъ:

	Фун. шил. пен.		
За перевозку товаровъ вверхъ по дорогъ и выгрузку . . . . .	820	—	—
За выгрузку 33,453-хъ тоннъ баласта . . . . .	1,254	9	9
За перевозку пассажировъ по желѣзной дорогъ . . . . .	800	6	4
Кораблѣй было въ гавани для взятія груза	344		
Для спасенія отъ бурь . . . . .	886		
Количество угля въ нынѣшнемъ 1841 году можно положить до 370,000 тоннъ.			

Въ теченіе будущаго года, количество это значительно увеличится, такъ какъ нѣсколько новыхъ рудниковъ, заложенныхъ въ послѣднее время, будутъ открыты и часть угля, отправлявшаяся прежде въ Stockton и Сундерландъ, будетъ отправляема въ Гартлепуль, какъ удобнѣйшій портъ, и можно полагать, что предположенное количество 200 тысячъ чалдроновъ, или 530 тысячъ тоннъ, будетъ доставляемо въ Гартлепуль чрезъ 2 или 3 года.

*Каменноугольные рудники, расположенные въ окрестностяхъ Гартлепуля и доставляющіе уголь въ портъ его.*

Кромъ вышеупомянутыхъ рудниковъ, еще два

вновь заложенные рудника въ скоромъ времени будутъ открыты для добычи угля: Castle Eder, ближайшій къ Гарплеулю, съ двумя подъемными машинами въ 80-тъ силъ каждая, и Dalton le dale, находящійся въ 5-ти миляхъ къ югу отъ Сундерланда, слѣдовательно самый дальній рудникъ отъ Гарплеуля. Заложение рудника Dalton le dale есть новоселье, замѣчательная въ угольной торговлѣ. Этотъ рудникъ есть рѣшительно самый гигантскій въ цѣлой Англїи: въ немъ проходятъ три шахты въ самомъ близкомъ разстояніи одна отъ другой, только позволяющемъ помѣщеніе машинныхъ домовъ; шахты всѣ 15 футовъ въ діаметръ. Первая шахта раздѣлена на три отдѣленія: одно для подъема угля и два для насосовъ; при ней двѣ водоопливныя машины, въ 290 силъ каждая, и одна подъемная въ 60 силъ.

Вторая шахта раздѣлена на два отдѣленія: одно для насосовъ, другое подъемное; при ней машины: опливная въ 300 силъ (самая большая на сѣверѣ Англїи) и подъемная въ 100 силъ. Третья шахта подъемная съ машиною въ 100 силъ. Шахты углубляются еще въ горькоземиспомъ известнякъ и не достигли формации краснаго песчаника, состоящей изъ пластовъ песка съ водою. Воды при достиженіи этихъ пластовъ ожидаютъ, что изъ опытовъ уже извѣстно, такъ много, что для опливки ея всѣ подъемныя машины обра-

щены на время въ водоопливныя, такъ что всего 1140 силъ будетъ обращено для откачки воды и подъемъ породы производится двумя временными машинами, въ 20-ть силъ каждая.

Диаметръ насосовъ въ водоопливныхъ машинахъ 18-ть дюймовъ.

Диаметръ насосовъ, приложенныхъ къ подъемнымъ машинамъ, есть 12-ть дюймовъ, следовательно сумма поверхности всехъ поршней есть 1101 квадратныхъ дюймъ. Размахъ машинъ 84 дюйма, следовательно при каждомъ размахъ машины опольютъ 54 кубическихъ футовъ, или при 8-ми размахахъ въ минуту 432 кубическихъ футовъ. Но при всемъ этомъ усилъхъ предпріянія очень сомнительны; надо знать, что песокъ, лежащій подъ известнякомъ, такъ наполненъ водою, что представляетъ совершенную жидкость, и насосы откачиваютъ воду, на половину смѣшанную съ пескомъ, и по мѣрѣ углубленія шахты заплываетъ новыми массами песка и затрудненія при этомъ неисчислимы. Mr Budge, одинъ изъ опынѣйшихъ Инженеровъ въ сѣверной Англїи, употреблялъ съ усилъхомъ слѣдующій остроумный способъ углубленія шахты чрезъ песокъ: выработавъ досчаточное количество неса, чтобы образовать кольцеобразную пустоту вокругъ шахты (какъ изображено въ разрѣзѣ), онъ засыпаетъ шахту вязкою глиною, которая уляжется на днѣ шахты пло-

пнымъ слоемъ и наполнивъ пустоту въ словъ песка. Затѣмъ приступающъ опять къ углубленію шахты сквозь глину, опуская вмѣстѣ съ шѣмъ чугунный цилиндръ внутреннимъ діаметромъ, равный предположенному діаметру шахты. Цилиндръ, по мѣрѣ углубленія шахты, опускается собственною тяжестію и въ то же время наспавляется сверху новыми сегментами, покуда не пройдепъ всей толщины песка и не спавещъ на твердой породѣ. Этимъ средствомъ вся вода запруживается, и случалось часто, что послѣ огромнѣйшаго притока воды, запруженнаго чугуннымъ цилиндромъ, шахта до окончанія работы была совершенно суха. Вообще эта операція очень походитъ на проходъ буровыхъ скважинъ при подобныхъ же обстоятельствахъ.

Каменный уголь съ южной стороны рѣки *Wear'* начинали разрабатывать въ самое недавнее время, слѣдовательно справедливо полагающъ можно, что рудники эти усироены на самыхъ усовершенствованныхъ началахъ. И дѣйствительно, осмолрѣвъ ихъ, я нашелъ многія весьма важныя усовершенствованія. Я не буду говорить о каждомъ рудникѣ особенно, такъ какъ они все разрабатываются одинаково и совершенно сходно со способами, употребляемыми въ окрестностяхъ Ньюкастеля, т. е. разработка производится столбами; столбы, смотря по глубинѣ пласта, слѣдо-

вапсельно по величинѣ давленія, дѣлаются разной величины. Въ рудникѣ *Wingate*, гдѣ разработывается пластъ въ 4 фута толщиною, на глубинѣ 80-ти фуговъ, столбы оставляются въ 12-ть ярдовъ (36-ть фуговъ) шириною, 22 ярда длиною (66-ть фуговъ), ходы дѣлаются въ 4 ярда (12 фуговъ); около главныхъ опкаточныхъ ходовъ оставляются столбы въ 40 ярдовъ (120 фуговъ) въ квадратѣ.

Провѣтриваніе рудниковъ, хотя и не содержащихъ много газа, производится на шакомъ же основаніи, какъ въ Ньюкаслѣ, т. е. по способу двойнаго провѣтриванія Г. Будия.

Опкатка въ рудникахъ производится по рельсамъ, изображеннымъ здѣсь въ разрѣзѣ. Эпими рельсами замѣнены чугунные или желѣзные угловые рельсы, повсемѣстно въ рудникахъ употребляемые, и хотя вѣсъ новыхъ рельсовъ вдвое болѣе вѣса рельсовъ прежде употреблявшихся, за то они не удерживаются на поверхности своей грязи и сора, они того производятъ меньше тренія и долѣе служатъ нежели прежніе. Въ фабричныхъ ходахъ употребляются рельсы переносные изъ полосоваго желѣза, въ  $\frac{1}{2}$  толщиною и  $2\frac{1}{2}$  дюйма шириною, утверждаемые прямо въ поперечныя деревянныя перекладины. Тележки или собаки, употребляемыя для опкатки угля, дѣлаются деревянныя изъ дюймовыхъ сосновыхъ до-

сокъ съ желѣзною оковкою, вида и размѣра, какъ изображено въ чертежѣ 1-мъ. Тележка такого рода содержитъ 52 Peeks или около 20-ши пудовъ; одна лошадь везетъ 4 такихъ тележки по опкочной дорогѣ къ шахтѣ.

Шахты дѣлаются 15-ть футовъ въ діаметрѣ и всегда раздѣсны на два или на три отдѣленія, служащія для помѣщенія насосовъ для подъема угля и вентиляціи или провѣтриванія рудника. Если шахта раздѣлена на три отдѣленія, два служатъ для подъема, одно для откачки воды, и провѣтриваніе рудника производится чрезъ эти же отдѣленія; воздухъ входитъ по насосному отдѣленію и выходитъ по подъемному, обтѣкши всѣ выработки. Подъемъ угля въ послѣднее время очень усовершенствованъ, равно какъ и всѣ механическія производства, относящіяся къ Горному дѣлу. Подъемъ производится въ вышеописанныхъ тележкахъ, устанавливаемыхъ въ желѣзной клеткѣ, движущейся при подниманіи и опусканіи по чугуннымъ вертикальнымъ полосамъ, или рельсамъ, вертикально укрѣпленнымъ по всей длинѣ шахты. Этимъ способомъ во всѣхъ новыхъ рудникахъ замѣняютъ прежде употреблявшійся способъ подъема въ коробахъ, плетеныхъ изъ древесныхъ вѣтвей; устройство перваго способа дороже, требуетъ лишней силы въ машинѣ, но эти невыгоды замѣняются быстрою работою

и сбереженіемъ угля опть разсыпки—важнаго неудобства, сопровождающаго подъемъ угля въ коробахъ. Я имѣлъ случай сдѣлать очеркъ этого способа при описаніи каменноугольнаго рудника *Stet-ton*; теперь опишу энопть же способъ, упрощенный и принаровленный къ производству при одинаковыхъ издержкахъ вдвое болѣе работы. Чертежъ 2 изображаетъ разрѣзъ горизонтальный, чертежъ 3 вертикальный шахты въ 15 фушовъ въ діаметръ. АВ есть перегородка, раздѣляющая водооливное отдѣленіе шахты С опть подъемнаго D; шахта С въ тоже время служитъ для входа воздуха, D для выхода воздуха разрѣженнаго печью; перегородка АВ сдѣлана изъ дубовыхъ или сосновыхъ досокъ, плотно сплоченныхъ и укрѣпленныхъ концами въ стѣны шахты. EF поперечныя балки, въ разстояніи 3 фушовъ одна опть другой; однимъ концомъ онѣ врѣзапы въ перегородку АВ, другимъ вдѣланы въ стѣну шахты. Къ этимъ поперечнымъ балкамъ укрѣпляются чугуныя полосы g g g g, по которымъ клѣпки поднимаются и опускаются. Полосы дѣлаются обыкновенно 3 дюйма шириною и 2 дюйма толщиною, длиною 6 фушовъ; три такихъ полосы нужны для вертикальнаго движенія одной клѣпки. Въ чертежѣ 2 и 3 изображены усовершенствованныя полосы, употребляемыя съ успѣхомъ въ новыхъ рудникахъ близъ Гарплепуля. Полосы сдѣланы съ загнутымъ наружнымъ краемъ,

какъ видно въ g. g. чертежъ 2. Клетки движущіяся въ нихъ помощію двухъ скобокъ h h. Опъ этого небольшого измѣненія два ряда полосъ нужно только для движенія клетки, и стѣмъ много сбережено чугуна и лѣса, меньше пренія и все устройство прочнѣе.

Клетки дѣлаются изъ полосоваго желѣза, 3 дюйма шириною и  $\frac{1}{2}$  шириною. Въ чертежъ 2 изображена клетка I въ планѣ, клетка K въ разрѣзѣ, обѣ съ стѣплыми на нихъ тележками i, i, i, i. На чертежъ 3, клетка K изображена безъ тележки; клетки привѣшиваются къ канату m, цѣпами l, l, l, l. Тележки удерживаются на клеткахъ помощію двухъ задвижекъ, прикрѣпленныхъ къ обѣимъ сторонамъ клетки къ верхней рамѣ. Очеркъ на боку изображаетъ одну задвижку а верхняя рама клетки, b скобка къ ней приклепаная съ обращающеюся въ ней рукою с, d пружина, удерживающая рукою или задвижку въ данномъ ей положеніи.

Для подъема двухъ тележекъ однимъ приемомъ, прежде устройвали клетки такимъ образомъ, что одна тележка помѣщалась надъ другою, и слѣдовательно каждая тележка должна была бытъ снимаема особо; въ описанномъ же здѣсь устройствѣ двѣ тележки въ клеткѣ помѣщаются на одномъ горизонтѣ одна за другою, будучи соединены между собою крючкомъ, слѣдовательно рабочей сво-



зипть однимъ разомъ объ тележки, нагруженныя углемъ, другой рабочій съ другой стороны клешки ввозишь двѣ порожнія тележки. Точно шоже происходитъ внизу шахты: порожнія тележки связяся и съ углемъ наставляются; рабочій, производящій это внизу, даетъ знакъ (колокольчикомъ или молоткомъ, находящимся на верху шахты и шнуръ отъ которыхъ проведенъ внизъ) на верхъ, что уголь готовъ къ подъему, такъ что все это, можно сказаць, производится мгновенно. Я долго стоялъ и наблюдалъ время, употребляемое для снятія пустыхъ тележекъ и установа тележекъ съ углемъ, или остановку между подъемами, и рѣшишельно скажу, что на это употребляется не болѣе 5 секундъ. Средняя скоростъ подъема есть 500 фушовъ въ минушу.

Надъ каждою шахтою для удобства простѣиванія угля, ссыпки въ вагоны и прочее, устраивается деревянный помостъ, а в (черт. 4 и 5), 20 фушовъ вышиною отъ поверхности земли или отъ поверхности желѣзной дороги  $cd$ ,  $cd$  ..., по которой уголь изъ рудника отвозиися по назначенію. Помостъ имѣетъ надъ шахтою отверстіе  $e f$ , соотвѣтствующее размѣру клешокъ. Клешки удерживаются на горизонтѣ помоста задвижкой, поддерживающею клешку съ 4-хъ угловъ.

Помостъ, вмѣсто того, чтобы быль устанъ желѣзными дорожками для опкапа тележекъ, по-

крышь чугунными досками, такъ что тележка можетъ быть поворачиваема по всѣмъ направленіямъ и съ большою скоростію.

Для опораживанія тележекъ съ углемъ употребляютъ слѣдующій остроумный приборъ, много сокращающій время и работу: надъ вагонами, стоящими на желѣзной дорогѣ подъ помостомъ, въ которые уголь долженъ быть сыпается, прорѣзаны въ помостъ отвѣрстія *g, g, g*, (чертежъ 4 планъ помоста, черт. 5 разрѣзъ вертикальный), надъ этими отвѣрстіями употреблена площадка (тн въ чертежѣ 1, 4 и 5) съ рельсами; передъ площадкою, для удобнѣйшаго ввоза на нее тележки съ углемъ, на чугунныхъ доскахъ, которыми покрытъ помостъ, опланы рельсы, сходящіеся клиномъ *x. x. x.* (черт. 4); площадка виситъ и обращается на двухъ желѣзныхъ осяхъ, *o, o*, (чер. 1. 4 и 5.), приклепанныхъ къ желѣзнымъ рамамъ (какъ видно въ черт. 1 Фиг. 1, на которомъ площадка изображена изометрически) и упертыхъ въ деревянные стойки *p. p.*, вдолбленные въ помостъ на краяхъ отвѣрстій *g. g. g.*

Сверхъ того изображенъ разрѣзъ площадки и стоящей на ней телеги. Если телега наполнена углемъ, то центръ тяжести всего прибора находится выше точки опоры *o*, положимъ въ точкѣ *s*, почему приборъ, какъ только тележка на него уставится, мгновенно опрокидывается и уголь

изъ тележки высыпается; тогда цепирь тяжесии пустаго прибора, будучи ниже шочки опоры о, на примѣръ въ точкѣ t, заспавляется приборъ приняты прежнее положеніе. Тележка, будучи опрокинута, удерживается на площадкѣ двумя крючками, приклепанными къ ней и захватывающими за переднюю ось тележки (одинъ крючекъ видѣнь въ разрѣзѣ при u), съ другой стороны она удерживается желѣзною рамою v. Дѣйствіе этого прибора превосходно.

Уголь, высыпаясь изъ тележки, падаетъ не прямо въ вагонъ, но на рѣшета, устроенныя подь каждою площадкою, такимъ образомъ, что крупный уголь ссыпается чрезъ рѣшето h i (черт. 5) въ вагонъ, стояцій на желѣзной дорогѣ 1-й; hi имѣеть опверстія въ  $\frac{3}{4}$  дюйма, уголь чрезъ него просѣявшійся, падаетъ на другое рѣшето j k въ вагонъ, стояцій на желѣзной дорогѣ 2; рѣшето j k. имѣеть опверстія около  $\frac{1}{4}$  дюйма, и уголь, чрезъ него просѣявшійся, есть негодный муссоръ; онъ падаетъ на наклонную деревянную плоскость lmn., въ вагонъ, стояцій на дорогѣ 3. Лучшія рѣшета дѣлаются изъ чугуныхъ брусочковъ, длиною 2 фута 6 дюймовъ, шириною  $2\frac{1}{4}$  дюйма, толщиною въ срединѣ  $\frac{3}{8}$  дюйма, по концамъ  $\frac{3}{4}$  дюйма; каждый брусочикъ имѣеть на обоихъ концахъ полукруглую вырѣзку, конорою онъ приспавляется къ круглому желѣзному пруту, съ одной стороны имѣюще-

му головку, съ другой гайку, а длиною равному ширинѣ рѣшетки (6 фут.); спой брусковъ кладется на деревянную поперечную доску, которая съ широкими боковыми досками образуетъ основу рѣшетки.

Паровыя машины, для подъема употребляемыя, почти все высокаго давленія; лучшія изъ нихъ тѣ, которыя дѣйствуютъ и высокимъ давленіемъ и сгущеніемъ пара холодною водою въ одно время. Для примѣненія паровой машины для подъема, нужны слѣдующія устройства:

1.) Механизмъ, помощію котораго золотники, выпускающіе и выпускающіе паръ надъ поршень и подъ поршень, могли бы быти мгновенно освобождены отъ механизма машины и двигаемы руками помощію рычага къ нимъ приложеннаго, на подобіе обыкновеннаго механизма, употребляемаго въ морскихъ машинахъ. Это нужно для того, чтобы рабочій могъ остановить машину, уменьшивъ скорость ея и пустивъ въ обратное движеніе по произволу. Для небольшихъ машинъ, напримѣръ, до 15 лошадей силою, это устройство очень удобно, но при машинахъ большей силы этого устройства недостаточно, и круглые золотники, опираемые двумя неподвижными шпиками на вертикальномъ шестѣ (обыкновенно шпангъ одного изъ насосовъ) и запираемые грузомъ, — есть самое удобнѣйшее.

2.) Окружность маховаго колеса, должна быть окружена тормазомъ, рычагъ котораго проведенъ къ рабочему, управляющему золотникомъ.

3.) На оси маховаго колеса должны быть помѣщены два шкива, на которые плоскій канатъ навивается и свивается для подъема угля и опусканія пустой посуды.

4.) Для извѣщенія рабочаго, что посуда съ углемъ близка къ поверхности шахты и пора уменьшить скорость машины, устроивается слѣдующій механизмъ: на оси маховаго колеса, съ одной стороны, оставляется конецъ въ 2 дюйма въ діаметрѣ а, на оси укрѣплена шоккая цѣпочка, проведенная чрезъ 2 блока b, b, и имѣющая на концѣ чугунную гирию с, движущуюся въ деревянномъ желобѣ d, прикрѣпленномъ къ стѣнѣ прошиву глазъ рабочаго, управляющаго машиною; чтобы уменьшить длину желоба, конецъ цѣпи укрѣпленъ въ такомъ положеніи въ валикѣ а, когда и спускающаяся и поднимающаяся посуды встрѣтились на срединѣ шахты, слѣдовательно при каждомъ подъемѣ цѣпочка одинъ разъ навѣсится на валикѣ и одинъ разъ разовьется, и слѣдовательно ежели шкивъ, на который канатъ навивается, будетъ 10 фузовъ длины, глубина шахты 500 фузовъ, гирия с при каждомъ подъемѣ пройдетъ растояніе 4 фузовъ и около этого должна быть длина желоба d; къ желобу d прилаженъ колокольчикъ

въ такомъ мѣстѣ, что гиря, проходя его, звоинтъ и возвѣщаетъ рабочему близость посуды съ углемъ.

5.) Для уравновѣживанія неравноѣрнаго дѣйствія тяжести при подъемѣ угля изъ глубокихъ рудниковъ, каждая машина должна быть снабжена копиробалансомъ, устроиваемымъ слѣдующимъ образомъ: на одномъ концѣ оси колеса, выпущенномъ наружу машиннаго дома, укрѣпляется шкивъ, на который навивается цѣпь съ привѣшенною на концѣ ея тяжестью, опускающеюся въ усроенный для того колодезь или шахту. Цѣпь укрѣплена въ такомъ положеніи къ шкиву, что при каждомъ подъемѣ, она разъ навѣсится и разъ разовѣсится; слѣдовательно при началѣ подъема, когда тяжесть и сопротивленіе наибольшія, гиря, развиваясь, способствуетъ дѣйствию машины. За тѣмъ, когда пустая посуда будетъ опускаться ниже посуды съ углемъ, и слѣдовательно ускорять подъемъ, гиря, начиная навѣситься, уничтожаетъ это дѣйствіе.

Машины болѣе 30-ти лошадей силою устроиваются всего удобнѣе съ параллельнымъ движеніемъ *Crotterà*; машины такого рода не требуютъ чугунной основы, всѣ части укрѣплены къ зданію, цилиндръ сидитъ на срединѣ зданія на каменномъ фундаментѣ, параллельное движеніе состоитъ изъ двухъ балансировъ *ab* и *bd*, одними кон-

цами прилаженныхъ къ двумъ противоположнымъ стѣнамъ зданія, другими соединенныхъ помощію штангъ *bb*, въ центрѣ которыхъ с укрѣпленъ поршневой шестъ *ce* и штанга *cf* кривошипа *fg*, обращающаго маховое колесо и шкивы, на которые канатъ навивается. Условія параллельнаго движенія  $ab:bc=cb:bd$  или  $ab=bd$  и  $bc=cb$ .

## 9.

Замѣчанія о горномъ и заводскомъ дѣлѣ въ южной Шотландіи.

### *Разработка каменнаго угля.*

Каменноугольная формація южной Шотландіи опличается ошъ Ньюкастельской пѣмъ, чпо она болѣе соединена съ формаціею горнаго известняка, съ кошорою мѣстами перемѣшается. Вулканическія породы поже болѣе свойственны Шотландской, нежели Ньюкастельской. Взглядъ на геогностическую карту южной Шотландіи дастъ понятіе, въ какомъ изобиліи и прихотливомъ видѣ вулканическія породы прошли сквозь каменноугольную формацію; въ Ньюкастельскомъ бассейнѣ онѣ болѣе находятся въ видѣ правильныхъ жилъ (*dykes*). Соснавъ формаціи и разрѣзы помѣщены въ

Voyage metalurgique par Beaumont etc., и потому я не повторяю ихъ. Положеніе пластовъ, не смотря на большое количество вулканическихъ породъ, прорвавшихся чрезъ каменноугольную формацию, большею частію очень полого; въ немногихъ мѣстахъ оно наклонно въ прикосновеніи съ вулканическими породами, и при городѣ Далкистѣ, въ 7-ми миляхъ къ югу отъ Единбурга, разрабатываютъ единственныя крупныя пласты во всей Англіи (killgramie colliery).

Для разработки пластовъ пологихъ каменнаго угля, употребляютъ нѣсколько отличные способы нежели въ сѣверной Англіи; вообще рудники Шотландскіе не такъ обширны, какъ рудники Ньюкастельскіе, доставляющіе  $\frac{1}{3}$  часть всего угля, добываемаго въ Англіи.

Для разработки пластовъ, до 4-хъ футовъ толщиною, употребляется разработка, называемая работою *длинными стѣнами*, подобная Нѣмецкому способу—*разработкѣ штребами*. Необходимое условіе для работы *длинными стѣнами* есть достаточное количество породы, легко отдѣляющейся отъ крыши пласта и нужной для выкладки стѣнъ опкаточныхъ ходовъ и для заваливанія части выработаннаго пространства. Пласты толще 4-хъ футовъ не могутъ съ пользою и безопасно быть разрабатываемы этимъ способомъ и



разрабатываются столбами. Работа длинными стѣнами производится слѣдующимъ образомъ:

Въ самой нижней части поля, ежели пласты наклонны, и въ срединѣ поля, ежели пласты горизонтальны, котораго *loyalty* или право разработки взято у владѣльца земли, закладываютъ шахту, четырехугольную или цилиндрическую, почти всегда цилиндрическую. Изъ шахты въ обѣ стороны по простиранию пласта ведутъ двѣ галереи, въ нѣкоторомъ разстояніи одну отъ другой (3 или 4 сажени); галереи, по мѣрѣ продолженія, соединяются между собою поперечными ходами для воздухообращенія. Приготовивъ досчаточное поле галереями, начинаютъ разработку. *ab* и *cd* суть двѣ галереи: *ab* служишь для откачки изъ дальнихъ отдѣленій рудника, *cd* для провода воды къ шахтѣ. Разработка начинается изъ стѣны галереи *ab*. Оставивъ близъ шахты два столба *x* и *y*, въ 30-ть ярдовъ въ квадратѣ, начинаютъ разработывать часть, длиною около 22-хъ ярдовъ, и уголь отвозяшь по галерси *ef* въ откапочный ходъ *ab*. Пространство *fg*, для сохраненія откапочнаго хода *ab*, закладывается прочною стѣною, толщиною около 3-хъ футовъ. По мѣрѣ продолженія первой работы, начинаютъ вторую стѣну *gh*, оставляя откапочный ходъ *ig* и выкладывая прочную стѣну *gh*. Такимъ образомъ, по мѣрѣ продолженія работъ, число забоевъ увеличи-

ваются и откаточные ходы, для сбереженія расходовъ на поддержку ихъ и сокращенія разстоянїя, соединяются отъ многихъ забоевъ въ одинъ ходъ. Съ правой стороны шахты изображено два откаточныхъ хода, проложенныхъ чрезъ выработанное пространство.

Слѣдующая фигура представляетъ очеркъ одной части, посѣщенной мною, каменноугольнаго рудника *Гованъ* близъ Глазгова: *a* есть шахта, *ab*, *ac*, *ad* и всѣ прочія линїи, въпывающіяся изъ *b*, суть откаточные ходы, проложенные отъ забоевъ *ef*, *fg*, *no* чрезъ выработанное пространство. Разстоянїе отъ забоевъ до шахты болѣе двухъ верстъ; длина забоевъ или стѣнъ около 30-ти ярдовъ.

Направленїе забоевъ или стѣнъ стараются располагать по направленїю спайности угля, для легчайшей выработки; но ежели спайности не замѣтно, или она очень неправильна, забои ведутъ по удобнѣйшему направленїю.

При каждомъ забое или стѣнѣ работаютъ отъ 3-хъ до 7-ми подбойщиковъ вмѣстѣ; работу начинаютъ пробиванїемъ подбоя *a*, вышиною до 10 дюймовъ, глубиною до 3-хъ фушовъ, длиною по всему пространенїю стѣны или забоя, п. е. до 80 фушовъ. Для поддержанїя висящаго угля во время работы оставляются небольшїе столбики *b* въ самомъ углѣ; какъ скоро подбой готовъ, вырубаютъ оставленные столбики и всю висящую ко-

лону угля опшбнвають опть крыши клиньями; если въ случаѣ уголь очень крѣпокъ, его отламывають пороховою работою, что однако рѣдко случается при работѣ длинными спѣнами, потому что вѣсь подбитой колѣны с значительно уменьшаетъ связь угля въ спояхъ, и онъ при малѣйшемъ усилии легко опшваливается.

Ежели въ почвѣ пласта находящейся огнепостоянная глина, что случается очень часто; то подбой дѣлають въ почвѣ, и шѣмъ сберегая измельченіе угля при подбиваніи, добываютъ поупшню глину.

По мѣрѣ выработки угля, для предохраненія забоя опть обваловъ, ставятъ стойки *d.d.d*, какъ можно ближе къ спѣнѣ и около 3-хъ фушовъ разстояніемъ одну опть другой; 3 или 4 ряда споекъ всегда оставляются за спиною рабочаго, и по мѣрѣ прибавленія новыхъ рядовъ заднія, вынимаются. Близъ Глазгова употребляютъ стойки, отлитыя изъ чугуна, въ видѣ шрубъ, 4 дюймовъ въ діаметрѣ и  $\frac{3}{4}$  дюйма толщиною спѣнокъ. Въ другихъ же мѣстахъ употребляютъ стойки изъ Шотландской ели, опть 4-хъ до 5-ти дюймовъ толщиною, привозимыя изъ сѣверной Шотландіи въ большомъ количествѣ въ разные горные округи Шотландіи и Англіи.

Стойки служатъ только для поддержанія крыши каменнаго угля всегда очень сладеващой. По мѣрѣ выниманія рядовъ споекъ, крыша на два или

болѣе футовъ въ ширину обваливается, и ее употребляютъ на выкладываніе стѣнъ опкаточныхъ ходовъ и для образованія столбовъ или кучъ для поддержанія висящихъ породъ. Ежели работа ведется правильно и не встрѣчаются перевалы, верхнія породы осѣдаютъ постепенно на стѣны опкаточныхъ ходовъ и столбы или кучи пустой породы, и такъ нажимаютъ и пѣ и другіе, что нельзя бываетъ узнать, цѣльная ли масса въ стѣнахъ ходовъ или сложена изъ кусковъ; выработанное пространство то же совершенно исчезаетъ, т. е. бывшая крыша угля совершенно сплошно опускается на почву. Часто случается, что крыша, или опъ трещинъ и жилъ, проходящихъ поперегъ пластовъ, или опъ другихъ причинъ, начинаетъ осѣдать при самомъ забой; въ такомъ случаѣ забой оставляется и опкаточный ходъ проводятъ черезъ массу невыработаннаго угля, гдѣ дошедши до безопаснаго мѣста, закладываютъ вновь работу, оставивъ столбъ угля для поддержанія валящихся породъ.

При работѣ длинными стѣнами или забоями почти весь уголь добывается, и въ этомъ отношеніи она гораздо выгоднѣе работы столбами, гдѣ иногда  $\frac{1}{3}$  часть всего угля обязаны бывать оставить въ рудникѣ. Провѣтриваніе легко производится при этой работѣ, такъ какъ стѣною свѣжаго воздуха итѣтъ надобности раздѣлять по без-

конечнымъ ходамъ сиполбовой работы. Но такъ какъ въ Шотландскихъ рудникахъ очень мало газа (горючаго), то и нельзя сказать, въ какой степени эта работа могла бы быть приравнена для пластовъ, содержащихъ много углеводороднаго газа.

Откапка въ Шотландскихъ рудникахъ производится большею частію самими подбойщиками, или людьми, ими нанимаемыми; женщины всего чаще употребляются для откапки. Этотъ неприспоспособный и безчеловѣчный обычай, къ несчастію, до сего времени не уменьшается. Число откапчиковъ, смотря по обширности работъ и длинѣ откапчныхъ ходовъ, различно, среднимъ числомъ 3 откапчика на 4 подбойщика; должность откапчиковъ то же состоитъ въ выкладкѣ стѣнъ и рельсовъ въ откапчныхъ ходахъ, выниманіи сшонокъ и прочихъ.

За выработку одной тонны угля платятся подбойщику при пластахъ, толщиной въ 5-ть футовъ, 18-ть пенсовъ, въ томъ же числѣ заключается плата откапчику. При толщинѣ пласта до 3-хъ футовъ, платятся 2 шиллинга 6-ть пенсовъ; одинъ рабочій въ день добываетъ отъ 3-хъ до 4-хъ тоннъ, работа отъ 8-ми до 10-ти часовъ.

Рабочіе должны имѣть свой свѣтъ, если употребляются обыкновенныя лампы; но при рабо-

тъ въ опасныхъ мѣстахъ, и лампы Девіевы и масло доставляются хозяиномъ рудника за небольшой вычетъ изъ жалованья. Для освѣщенія употребляютъ киповый жиръ. Инструменты доставляются хозяиномъ рудника; за починку ихъ подбойщикъ платитъ 18-ть пенсовъ въ годъ. Сверхъ платы за добычу, каждый горный рабочій получаетъ уголь и домъ. Вдовамъ и старикамъ владѣльцы рудниковъ платятъ пенсію, простирающуюся до 2-хъ шиллинговъ и 6-ти пенсовъ вдовамъ и до 4-хъ шиллинговъ старикамъ, и притомъ даютъ уголь и квартиру.

Для откачки, подъема и оплива воды употребляются тѣ же средства, какъ и въ сѣверной Англіи.

Въ новомъ рудникѣ близъ Далкиса, принадлежащемъ Dake'у Buckleutt'у, устроены между прочимъ слѣдующій присной приборъ для подъема угля въ клеткахъ, который, я полагаю, будетъ болѣе полезенъ для Русскихъ рудниковъ, нежели описанный мною приборъ Ньюкашельскій.

Таблица 1-я фигура 2-я представляетъ поперечный разръзъ шахты, 9-ть футовъ въ діаметръ, съ двумя отдѣленіями, раздѣленными деревянною перегородкою *ab*: одно отдѣленіе для насосовъ, другое для подъема.—*cd*, *cd*, *cd* представляютъ деревянные поперечины, до 4-хъ дюймовъ толщиною и до 6-ти глубиною, укрѣпленные одними конца-

ми въ снѣну шахпы, другими въ перегородку при с. с. с.—*f. f. f. f* продольныя полосы или рельсы деревянные для движенія по нимъ клешки. Размѣръ полосъ: 4 дюйма въ ширину и 3 въ толщину; онѣ прикрѣплены къ поперечинамъ болтами съ западною головкою. Поперечины *ffff* расположены въ 3 фуша одна отъ другой. Полосы 6-ть фушовъ длиною.

Фигура 1-я изображаетъ изометрической видъ клешки. *gg* скобки, движущіяся по полосамъ (*f f*—фигура 2-я). *hi* желѣзная полоса, приклепанная поперекъ клешки для удержанія тележки на рельсахъ *kl, kl*; *mno* желѣзный пружъ, обращающійся въ гнѣздахъ или подшипникахъ *mn* и согнутый подъ прямымъ угломъ къ *o*; онъ служитъ для запиранія тележки въ клешкѣ съ другой стороны.

Таблица 2-я фигура 1-я и 2-я представляютъ очень простой, но хорошей способъ остаиваванія клешки на горизонтѣ помосна: *abcd* есть клешка, *efgh* помоснъ на поверхности шахпы; *f'f'* полосы или рельсы, по которымъ клешка движется, *c'd'*, *c'd'* поперечины, къ которымъ полосы прикрѣплены. Приборъ для остаиваванія состоитъ изъ двухъ досокъ *m* и *n* въ 3 дюйма толщиною, прилично скованныхъ желѣзомъ и обращающихся на шарнирахъ *o* и *p*. Доски *m* и *n* соединены двумя рычагами *q* и *r* съ среднимъ рычагомъ *st*, укрѣпленнымъ между двумя средними полосами

(какъ въ фигурѣ 2-й видно) и обращающихся на оси  $x$ ,  $y$  ешь желѣзный рычагъ или ручка для управленія приборомъ. Очевидно, что при движеніи рычага  $y$  въ правую сторону, обѣ доски  $m$  и  $n$  будутъ обращаться на шарнирахъ въ стороны  $f$  и  $g$ , и клепка, стоявшая на доскахъ, можетъ свободно спуститься внизъ; при подниманіи же клепки, она сама, дѣйствуя на доски выдающимися концами  $c$  и  $d$ , отводитъ доски  $m$  и  $n$ , которыя сами собою запрутся и клепка станетъ на нихъ.

Таблица 3 представляетъ остроумный и чрезвычайно полезный приборъ для предохраненія клепки отъ упада, ежели случится, что веревка порвется.

Въ Англіи почти вездѣ для спуска рабочихъ употребляютъ тѣ же средства, какъ и для подъема товара, что въ особенности въ глубокихъ рудникахъ берегаетъ много времени и силы рабочаго, безюлезно истощаемаго при опусканіи по лестницамъ; но частые несчастные случаи отъ обрыва каната дѣлали эпошъ дешевый способъ опаснымъ и безчеловѣчнымъ. Небольшое устройство, теперь описываемое, совершенно усранило опасность и рискъ при опусканіи рабочихъ.

Таблица 3, такъ какъ и въ предыдущихъ чертежахъ, представляетъ разръзъ шахты, и  $aaa$  означаютъ поперечины,  $ffff$  полосы или рельсы;  $abcd$  клепка,  $gg$  ушки или скобки. Приборъ для



оснащеніи состоятъ изъ 4-хъ желѣзныхъ по-  
лосъ *jj* (2 только въ чертежѣ видны), которыми  
замѣнена часть цѣпей, служащихъ для прикрѣпле-  
нія клетки къ канату; желѣзныя полосы *jj* обра-  
щаются въ прочныхъ ушкахъ *kk*; онѣ имѣютъ  
концы *ll*, выдающіеся за точку обращенія *kk* на  
столько, что лишъ не задѣваютъ при движеніи  
клетки за поперечины *aa*. Если случится, что ка-  
натъ оборвется, рычаги *jj*, по тяжести верхнихъ  
концовъ и цѣпей къ нимъ прикрѣпленныхъ, мгно-  
венно примутъ положеніе изображенное при *xu* и  
*xu* точками, а слѣдовательно 4 конца ихъ упру-  
тся на поперечины *aa* такъ, что клетку невоз-  
можно упасть глубже 3-хъ футовъ, т. е. на раз-  
стояніи поперечинъ одной отъ другой.

При *m* въ томъ же чертежѣ изображено коль-  
цо особаго устройства для предохраненія клетки  
отъ удара, ежели бы по какому нибудь случаю не  
остановили машины во время. Это кольцо состо-  
итъ изъ двухъ частей *a'* и *b'*, обращающихся на  
оси *c'* и закрывающихся помощію дѣйствія двухъ  
сильныхъ пружинъ *d'd'*, при чемъ верхнія части  
кольца входятъ одна въ другую и стѣмъ дѣлаютъ  
спой болѣе прочнымъ. Съ обѣихъ сторонъ кольца  
прилажены два рога *e'* и *e'*. Ежели бы случилось,  
что машина не была бы остановлена во время, то  
клетка, поднявшись немного выше надлежащаго и  
встрѣня перекладину козелъ, (черезъ которую, въ

сдѣланномъ въ ней отверстіи, канатъ проходитъ) опъ дѣйствія роговъ кольца  $e'$  и  $e'$  на перекладину, опцѣпляется и спановишся на доски  $m, n$  (чертежь 2-й фигура 1-я и 2-я).

*Разные виды каменнаго угля.*

Лучшій Шотландскій уголь, преимущественно употребляемый для выплавки чугуна, есть видъ угля называемаго въ Шотландіи *Сплинтъ*. Слово сплинтъ собственно значить клиновидный обломокъ; въ Англіи подъ именемъ сплинта разумѣють или очень слоистый или каменистый уголь. Шотландскій сплинтъ есть уголь слѣдующихъ качествъ: цвѣтъ чернобурый безъ блеску, изломъ въ малыхъ кускахъ раковистый, въ большемъ видѣ ломается плитами или клинами, всегда переслоенъ съ слоистымъ блестящимъ углемъ, и чѣмъ меньше содержишь этой примѣи, тѣмъ лучшимъ считается для выплавки чугуна. При ударѣ издается звукъ подобный дереву. Онъ содержишь опъ 50 до 55% кокса и золы опъ 1 до 5%. Коксъ даетъ плавкій; опопъ, до введенія горячаго воздуха, и при употребленіи его въ видѣ кокса, давалъ очень неудовлетворительныя результаты, несъ меньше 50% (на вѣсъ угля) сыпи и употребляется былъ на немногихъ тогда существовавшихъ заводахъ: но качества его необыкновенно благопріятны при употребленіи горячаго воздуха, и опъ въ сыромъ видѣ несеть 100 и болѣе процентовъ сыпи.

Другой видъ угля, добываемый въ Шотландіи, есть блестящій уголь, черный, смолистый кубического или слоистаго сложенія. Этого угля, сохраняя свои наружныя качества, бываетъ очень разныхъ свойствъ: иногда онъ даетъ плавкій коксъ, иногда сѣжающійся (free burning coal). Онъ даетъ кокса онъ 30 до 55  $\frac{\circ}{\circ}$  и употребляется для приготоовленія кокса для локомотивъ, для переплавки чугуна въ вагранкахъ и проч. Онъ же преимущественно употребляется для пудлинговой работы, для топки машинъ и для всѣхъ другихъ употребленій. Онъ рѣдко бываетъ чистымъ; но всегда почти содержитъ примѣсь сплинша, и всѣ разновидности угля, употребляемаго для выплавки чугуна, заключающія въ смѣшеніи этихъ двухъ видовъ; чѣмъ больше въ углѣ сплинша, тѣмъ болѣе уголь несетъ сыпи. Самъ по себѣ блестящій уголь несетъ 15 $\frac{\circ}{\circ}$  менѣе сыпи, нежели содержитъ кокса, или иногда равное количество.

Позднѣе ошличительное различіе угля есть *Кенельскій уголь*; онъ сравнительно находится въ меньшемъ количествѣ, нежели предыдущія разновидности и преимущественно употребляется для добыванія газа (\*).

---

(\*) Въ собранной мною технической коллекціи для Горнаго Института можно видѣть всѣ виды описаннаго угля въ сыромъ видѣ и въ видѣ кокса.

*Жельзные руды.*

Руды, употребляемыя въ Шотландіи, всѣ добываются изъ формациі каменноугольной и иѣсно соединенной съ нею формациі горнаго известняка. Онѣ представляютъ два разныхъ вида углекислаго желѣза: 1) углистая руда и 2) сферосидериты.

*Углистая руда* имѣетъ видъ строваго бурый, сплошной, въ массѣ слоистый. Она переслоена всегда съ очень зольнымъ Кенельскимъ углемъ, который въ разныхъ частяхъ руднаго слоя имѣетъ разную толщину и обыкновенно къ поверхности лежатъ отдѣльнымъ слоемъ. Видъ и вѣсъ этой руды таковъ, что не испытавши ея и опытный металлургъ, незнакомый съ нею, отбросилъ бы ее, какъ негодный глинистый камень или горючій сланецъ. Эта руда была случайно найдена Mr Mushet'омъ въ 1801 году. Mr Mushet, опытный металлургъ въ Шотландіи (инженеръ завода Calder), поначасъ удостовѣрился въ пользѣ и важности своего открытія и употреблялъ эту руду на своемъ заводѣ съ большимъ успѣхомъ; но въ продолженіе почти 20 лѣтъ, употребленіе этой руды заключалось въ одномъ Кальдерскомъ заводѣ, и то въ смѣшеніи со сферосидеритами. Въ 1825 году, ее начали употреблять на заводѣ Monkland безъ всякой примѣси другой руды, кромѣ известняка, для флюса. Успѣхъ этого завода скоро сдѣлался извѣст-

нымъ, и употребленіе углистой руды теперь повсемѣстно со времени открытія горячаго воздуха и употребленія сыраго угля, которые удивительно какъ хорошо дѣйствуютъ съ углистою рудою.

Наибольшее количество чугуна, получавшагося при употребленіи холоднаго воздуха, кокса и углистой руды, никогда не превосходило 60 тоннъ въ недѣлю изъ одной печи; теперь же, при употребленіи горячаго воздуха, сыраго угля и углистой руды, средній продуктъ одной печи есть 90 тоннъ въ недѣлю.

Углистая руда находится во всѣхъ отдѣленіяхъ Шотландской каменноугольной формации, и повидимому три слоя оной, извѣстные въ Глазговскомъ полѣ, находятся тоже въ Единбургскомъ (Midlothian coal basin) и Клакманенскомъ (Clackmannanshire coal basin).

Пласты углистой руды имѣютъ толщину отъ 10 до 18 и 20 дюймовъ и лежатъ мѣстами отдѣльно, мѣстами съ углемъ. Близъ Alva разрабатываются 9-ти дюймовый пластъ вмѣстѣ съ лежащимъ на немъ 2-хъ фузовымъ пластомъ угля. Руду работаютъ, такъ какъ и уголь, длинными стѣнами. За добычу руды платятъ 5 шиллинга (1 рубль серебромъ) съ тонны, и за право разработки (или пошлина, платимая заводчикомъ по

мѣщику (landlord) за добытую руду) пламятъ опъ 4 до 8 шиллинговъ съ тонны обожженной руды.

Углистая руда въ такомъ количествѣ содержишь въ себѣ Кенельскій уголь, что для обжиганія не пребуесть ни сколько прибавки угля, и прямо по добычѣ, будучи сваливаема съ помоста опъ устья шахны въ длинную кучу, около 10 фузовъ въ основаніи и 7 фузовъ вышины, и будучи по-дожжена, горить сама собою 4 или 6 дней, причѣмъ шеряетъ до 50% своего вѣса. Результатъ обжиганія естъ коксовидная масса руды, содержащая чугуна опъ 40 до 72,2% (\*).

По разложеніи углистой руды, которая, я позабылъ сказать въ своемъ мѣснѣ, называется по Англійски black land или чернѣй слой и Mushetston, камень Мушета въ честь открывшеля, самъ Мушетъ ее называетъ Carboniferous iron stone или какъ я ее назвалъ, *углистая желѣзная руда*. Она содержишь по разложенію Dr Thomson'a

Углекислаго желѣза	—————	85,44.
Углекислой извести	—————	5,94.
Углекислой магнези	—————	3,71.
Кремнезема	—————	1,40.
Глинозема	—————	0,63.

(\*) Въ моей коллекціи пехнической, собранной для Горнаго Института, можно видѣть все виды этой интересной руды и угля съ нею пересловивающагося и проч.

Перекиси желѣза	-----	0,23.
Углеродаго вещества	-----	3,03.

---

100. 38.

По другому разложенію Dr. Colquhoun'a

Угольной кислоты	-----	26,41.
Закиси желѣза	-----	40,77.
Извести	-----	0,90.
Магнесіи	-----	0,72.
Глины	-----	10,10.
Угля	-----	17,38.
Желѣзнаго колчедана	-----	2,72.
Воды	-----	1,00.

---

100. 00.

Или практически по послѣднему анализу руда  
содержитъ: желѣза ----- 33.

Землистыхъ веществъ ----- 10

Углеродныхъ ----- 17.

Сѣры -----  $7\frac{1}{2}$ .

---

61 $\frac{1}{2}$ .

Другой образецъ изъ другаго пласта по разложе-  
нію Dr Colquhoun'a содержалъ:

Угольной кислоты ----- 34,39.

Закиси желѣза ----- 50,82.

Извести ----- 1,51.

Магнезіи	0,28.
Кремнезема	2,00.
Угля	7,77.
Желѣзнаго колчедана	0,23.
	<hr/>
	100. 00.

Или технически руда состояла изъ

Желѣза	42,00.
Землистыхъ веществъ	3,79.
Сѣры	0,12.
	<hr/>
	45. 91.

Другой видъ углекислаго желѣза — сферосидериты, добывается тоже мѣстами въ Шотландіи, но находится въ меньшемъ количествѣ и употребляется только въ немногихъ заводахъ, какъ примѣсь къ углестой рудѣ. Составъ, видъ и положеніе сферосидеритовъ слишкомъ извѣстны, чтобы сказать что нибудь о нихъ новое. Они разрабатываются слѣдующимъ образомъ: спустивъ шахту до пласта глины, въ которомъ сферосидериты находятся, проводятъ обыкновенно галерею въ обѣ стороны отъ шахты по простиранию; изъ ней по восстанію проводятъ ходъ, и прошедши его до 720 футовъ въ длину, выработываютъ, возвращаясь назадъ, руду съ обѣихъ сторонъ хода на 60 футовъ, закладывая выработанное пространство кучами пустой породы. За швъ закладываютъ



другую галерею въ 60 фупахъ отъ выработаннаго мѣста, и поступають такимъ же образомъ, покуда не выработаютъ всего поля, заготовленнаго шахтою; за тѣмъ закладываютъ другую шахту въ 600 фузовъ отъ конца первой галереи и т. д. Такъ какъ толщина руды, если лежитъ пластомъ, бываетъ неболѣе 4 или 8 дюймовъ; то галереи, для сбереженія расходовъ работы по пустой породѣ, ведутся очень низкія, и рабочіе ползають на боку. Этимъ способомъ оплачиваются издержки для добычи даже 4-хъ дюймоваго положаго слоя.

#### *Огнепостоянная глина.*

Я не знаю ни одной части каменноугольной формациі въ осмопрѣвной мѣсто части Англїи и Шотландїи, которая не содержала бы огнепостоянной глины. Наружные признаки огнепостоянной глины очень неодинаковы: она обыкновенно имѣетъ видъ черноватосѣрой массы, жирной, но иногда и грубой на ощупь, не сланцевата, ломается на клиновидные и угловатые куски всегда съ блестящими поверхностями, но изломъ ея поперегъ этихъ поверхностей, составляющихъ ея сложеніе, разумѣется, неровный, землистый.

Она почти всегда находится въ почвѣ угольныхъ пластовъ и очевидно составляла почву растительную лѣсовъ, образовавшихъ каменный

уголь. Въ ней попадаются желваки руды, копорые тщательнo должны бытъ обшираемы.

По разложенію Dr Thomson'a чистой разности огнепостоянной глины изъ Гарикирка близъ Глазгова, она содержитъ.

Кремнезема	53,4.
Глинозема	43,6.
Извести	0,6.
Перекиси желѣза	1,8.
Закиси марганца	0,6.
	<hr/>
	100,0

Для приготовленія изъ нея кирпичей, она не пребудетъ ни какой примѣси; ее размалываютъ на жерновахъ въ грубый порошокъ, смачиваютъ при молотіи теплою водою, для образованія довольно жидкаго шѣста, и формуютъ въ кирпичи и прочее (\*).

По обожженіи, эта глина сѣкается въ очень швердую огнепостоянную массу, но вмѣстѣ съ шѣмъ въ массу необыкновенно прочную и неразрушающуюся опѣ воздушныхъ перемѣнъ, почему ее употребляютъ для дѣла разныхъ архитектурныхъ украшеній, и черепицы для строящагося новаго дома для Парламента въ Лондонѣ заказаны

(\*) О приготовленіи огнепостоянныхъ кирпичей въ Англіи, о машинахъ, устройствахъ и печахъ для того употребляемыхъ, я буду имѣть честь сообщить по возвращеніи.

изъ огнепостоянной глины въ заводѣ Гарикиркѣ близъ Глазгова.

### О выплавкѣ чугуна.

#### *Доменные печи.*

Шотландскія доменные печи, хопя всѣ употребляютъ одни и тѣ же маперіалы и производятъ одинаковыя результаты, но значительно разнятся въ формѣ и величинѣ внутреннихъ размѣровъ. Вотъ размѣры нѣкоторыхъ печей:

Диаметръ горна опть 4-хъ до 5-ти футовъ, какъ при лещади, такъ и при началѣ заплечиковъ. Горнъ большею частію квадратный, а не круглый; всѣ прочія части печи круглыя.

Диаметръ распара опть 12-ти до 15-ти футовъ. Самыя большія или недавно введенныя въ употребленіе имѣютъ распаръ до 18-ти футовъ въ диаметръ.

Диаметръ колошника и трубъ надъ колошникомъ опть 6-ти до 8-ми футовъ. Въ прежнія времена колошники дѣлали до 4-хъ футовъ въ диаметръ и иногда менѣе, но найдено, что это имѣетъ очень вредное вліяніе на плавку; при такихъ колошникахъ жаръ въ верхней части печи такъ сконцентрировывался, что руда не имѣла времени постепенно воспламениться и за тѣмъ насыпиться углеродомъ, но расплавлялась въ верхнихъ частяхъ

печи, и это всегда имѣло худое вліяніе на качество получавшагося чугуна. Теперь нѣтъ ни одной печи съ колошникомъ уже 6-ти футовъ.

Вышина отъ почвы или лещади до фурмъ 2 фута, отъ фурмъ до вершины горна отъ 2-хъ до 3 футовъ, отъ горна до распара 12-ть футовъ, отъ распара до колошника 24 фута. Вышина трубы надъ колошникомъ отъ 6-ти до 8-ми футовъ. Расстояние отъ фурмъ до запорнаго камня отъ 6 до 7-ми футовъ. Толщина шемпеля 22 дюйма.

Ширина горна при запорномъ камнѣ 2 фута.

Чѣмъ болѣе вмѣстимость печи въ верхнихъ частяхъ, тѣмъ лучше и экономнѣе производится плавка. Основываясь на этомъ практическомъ наблюденіи, печи въ нѣкоторыхъ заводахъ (Govan и Blaiv) устроены такимъ образомъ, что отъ распара до самаго почти колошника онѣ имѣютъ видъ цилиндра, въ 15-ть футовъ въ діаметрѣ, и при самомъ колошникѣ суживаются крупнымъ сводомъ до 8-ми футовъ. Печи этого устройства въ Govan дѣйствуютъ необыкновенно хорошо и производятъ неимовѣрное количество мшала; въ мою бытность однажды выпустили изъ одной печи 15-ть тоннъ чугуна № 1-го, что даетъ въ недѣлю 210 тоннъ чугуна изъ одной печи, но до этого еще не дошли, и такой большой выпускъ, какъ 15-ть тоннъ, случается рѣдко. Наружная форма шактовыхъ печей по же цилиндрическая отъ

основанія до вершины и скрѣплена желѣзными обручами.

Для устройства всей внутренности печи употребляютъ огнепопоянные кирпичи. Шахта выкладывается изъ 2-хъ рядовъ кирпича, въ 18-ть дюймовъ толщиною каждый; между двумя рядами оставляютъ промежутокъ въ 3 дюйма, который засыпали прежде мелкимъ коксомъ, пепель же засыпаютъ пескомъ; коксъ при прежнемъ способѣ часто выгаралъ, когда внутренняя оболочка печи растрескивалась и пропускала воздухъ.

Лещадь дѣлается такимъ образомъ: на чугунную доску, покрывающую оплутники фундамента печи, насыпаютъ слой сухаго песка, въ 4 дюйма толщиною, и окружаютъ песокъ слоемъ кирпичей, для удержанія его на доскѣ; за шѣмъ лещадь горна кладутъ изъ кирпичей, длиною до  $5\frac{1}{2}$  фузовъ до 10-ти дюймовъ въ квадратѣ съ одной стороны и до 11-ти съ другой. Толстымъ концомъ ихъ спавяютъ книзу, такъ что будучи сложены вмѣстѣ, для образованія лещади подлежащей ширины и длины, они образуютъ обращенный сводъ, и стѣны горна, будучи устроены на немъ и производя давленіе къ центру, заспавляютъ кирпичи лежатъ всегда плотно. Темперъ то же дѣлается изъ кирпичей въ видѣ очень плоскаго свода между боками горна.

*Фурмы.* Число фурмъ при каждой печи бываетъ

опть 2-хъ до 5-ти, большею частію 3 фурмы, 2 съ боковъ и одна сзади. Но по наблюденіямъ, сдѣланнымъ недавно, лучшее расположеніе фурмъ есть съ боковъ; задняя фурма, направляя воздухъ на шемпель и продувая сквозь грудь печи, оспражаясь опть нижней части шемпеля, производишь болѣе вреда, нежели пользы. Основательный владѣлецъ и инженеръ завода Shott's Г. Бердъ (братъ Пепербургскаго Г. Берда) производилъ сравнительные опыты по этому предмету и несомнѣнно нашель, что безъ задней фурмы печь всегда дѣйствуетъ лучше, почему всѣ новыя печи строяшь съ боковыми фурмами только.

Лучшимъ расположеніемъ и числомъ счисляюпть по, въ которомъ 4 фурмы усстроены съ боковъ, по 2 съ каждой стороны.

Таблица 4-я фигура 1-я и 2-я представляютъ разрѣзы печи съ 4-мя фурмами, расположенными по 2 съ каждой стороны; оси фурмъ параллельны. По увѣренію Г. Берда, фурмы одной стороны печи должны быть на 3 дюйма выше фурмъ другой стороны. Эпошь черпещь снятъ мною съ вновь спстроенныхъ печей въ заводѣ Гарпшери. Точечными линіями означено расположеніе шрубъ воздухопроводныхъ; главная шруба, идя опть нагрѣвательнаго прибора подъ землю, раздѣляется при *a* на 2 рукава *ab* и *ac*, при *b* и *c* поднимающіеся вертикально въ массѣ самой печи. Сошла рѣдко быва-

еще нужно вынимать изъ фурмы при плавкѣ горячимъ воздухомъ; для прочищенія фурмы въ соплахъ дѣлается отверстіе  $d$ , чрезъ которое можно просунуть толкѣй ломокъ.  $bc$  изображаетъ сопло, и при  $a$  на немъ желѣзная наставка для увеличиванія или уменьшенія отверстія; конецъ наставки долженъ быть цилиндрической на 4 или на 6-ть дюймовъ. Въ нѣкоторыхъ заводахъ въ отверстіе  $d$  вставляють круглый кусокъ слюды, такъ что не отворяя его, можно видѣть все, что дѣлается въ печи. Въ слѣдующей фурмѣ означенъ разрѣзъ сопла съ такимъ приборомъ:  $e$  есть гайка, въ отверстіе которой вставлена слюда  $f$ ; гайка навинчивается на выдающуюся изъ сопла трубу  $g$ .

Водяныя фурмы, вмѣсто желѣзныхъ съ двойными стѣнками, дѣлаются теперь чугуныя съ залпюю въ нихъ желѣзною трубкою (обыкновенною газовой трубкою  $\frac{3}{4}$  дюйма въ діаметръ и  $\frac{1}{8}$  дюйма толщиною въ стѣнкахъ). Трубка, нагрѣтая до красна, загибается въ спираль, обматывая се около приготовленнаго чугуннаго конуса; полупора оборота спирали достаточно для охлажденія фурмы, но дѣлають иногда фурмы съ  $2\frac{1}{2}$  и болѣе оборотами. Приготовленную, загнутую въ спираль желѣзную трубку вставляютъ въ наформованную въ песокъ безъ перекрыши фурму, и вставивъ чугунную шишку для образованія внутренней пуспюны фурмы, заливають се чугуномъ. Фигура 3 на

таблицѣ 4-й изображаетъ фурму, наформованную въ песокѣ, но не залитую; *aa* есть почва фабрики или песокъ, *bb* два конца желѣзной трубки загнутой спирально и вставленной въ формовку въ 1 дюймъ отъ дна; *d* чугунная шишка для образованія пустошны въ фурмѣ. На концахъ *b* и *b* нартзаны виншны для навинчиванія на нихъ съ одного конца трубки, проводящей холодную воду, съ другога трубки, проводящей горячую воду изъ фурмы. Фурмы такого устройства, безъ сомнѣнія, лучше всѣхъ до сего времени употреблявшихся, и такъ просты и дешевы, что каждый печникъ дѣлаешь ихъ самъ для себя, и цѣна имъ не болѣе 9-ти шиллинговъ (3 рубля серебромъ), между тѣмъ какъ желѣзныя фурмы стоятъ до  $2\frac{1}{2}$  фунтовъ каждая. Дѣйствуютъ онѣ такъ же долго, какъ и желѣзныя, т. е. иногда фурма стоитъ цѣлый годъ, иногда же сгараешь въ недѣлю.

Воздуходувныя машины всѣ одного устройства, и каждая машина состоитъ изъ одного воздушнаго цилиндра, дѣйствующаго силою пароваго цилиндра, съ нимъ сообщеннаго равноплечимъ балансиромъ. Для дѣйствія одной доменной печи большаго размѣра нужно имѣть до 2,500 кубическихъ футовъ воздуха въ минуцу, при давленіи до 6-ти дюймовъ ртутни, т. е. до 3-хъ фунтовъ на квадратный дюймъ.

Регуляторы употребляютъ двухъ родовъ: или



огромныя каморы, выстроеныя изъ кирпича или вырубленныя въ камень (какъ въ заводъ Devon близъ Апоа) или желѣзные и чугунные пустые сосуды. Водяные регуляторы, при введеніи горячаго воздуха, охлаждаются; воздухъ, при употребленіи ихъ, никакъ насыщается водою, что имѣлъ вредное вліяніе на плавку. Регуляторы, вырубленныя въ горѣ, хотя доставляютъ равномерную струю воздуха, но по же въ вѣкошорой степени подвержены сырости, и единственные регуляторы, строимые на новыхъ заводахъ, суть пустые сосуды, чугунные или желѣзные.

Желѣзные регуляторы дѣлаются въ видѣ цилиндровъ лежачихъ, или стоячихъ, изъ листового желѣза, въ  $\frac{1}{2}$  линіи или въ  $\frac{1}{8}$  часть дюйма толщиной, склепаннаго на подобіе паровыхъ котловъ. Другая употребительная форма ихъ есть шаровидная; они снабжены предохранительнымъ клапаномъ, открывающимся при излишнемъ давленіи и пътъ еще болѣе уравнивающимъ струю воздуха.

Регуляторъ, какой бы формы онъ ни былъ, долженъ бытъ не менѣе 12 емкостей цилиндра воздуходувнаго. Въ заводъ Somerly регуляторъ одной изъ машинъ, имѣющей цилиндръ въ 424 куб: футовъ емкостью и доставляющей воздухъ для 2 доменныхъ печей, есть шаръ 24 футовъ въ діаметръ, следовательно содержащій 16 объемовъ цилиндра; качаніе рипупи въ духомѣрѣ при фурмахъ есть  $\frac{3}{8}$  дюйма.

Дешевѣйшій и самый удобнѣйшій регуляторъ есть паралелопипедъ, составленный изъ чугунныхъ досокъ и помѣщенный на зданіи, вмѣщающемъ воздуходушную машину; онъ служитъ зданію въ то же время и пошолкомъ и крышею; такого рода регуляторъ усроенъ въ Shotts и Gevan won Wouks.

*Нагрѣвательные приборы*, все усроены на подобіе извѣснаго Кальдерскаго; но замѣчено, что въ Кальдерскомъ приборѣ воздухъ худо раздѣляется по соединительнымъ трубамъ, но больше проходитъ въ крайнія трубы, и потому среднія трубы скоро прогораютъ, для избѣжанія чего основныя трубы прибора дѣлаютъ изъ нѣсколькихъ частей, и пѣмъ заставляющъ воздухъ переходить чрезъ горячія трубы нѣсколько разъ. Фигура 1 и 2 на таб. 5 изображаетъ приборъ, снятый мною въ заводѣ Гаршера, спроеційся для новыхъ печей. Изъ фиг. 1 видно, что основныя трубы состоятъ съ одной стороны изъ трехъ трубъ: двухъ крайнихъ короткихъ и средней длинной; съ другой стороны (нижней въ фиг. 1) трубы состоятъ изъ 2 длинныхъ трубъ. Изъ одной короткой трубы выходятъ 4 соединительныя трубы и входятъ въ длинную, изъ которой выходятъ другія 4 трубы и входятъ въ длинную на противоположной сторонѣ и т. д.; наконецъ при четвертомъ оборотѣ воздухъ нагрѣтый выходитъ изъ короткой трубы въ сопла. Приборъ изображенныхъ размѣ-

ровъ служить для нагрѣва воздуха фурмъ четырёхфурманной печи, и воздухъ въ немъ до того нагрѣвается, что иногда наружныя трубы, выходящія изъ него, бывающъ нагрѣты до красна.

Соединительныя трубы дѣлаются или круглыя или плоскія; но самыя лучшія и прочныя имѣютъ форму, изображенную въ натуральной величинѣ на таб. 6 фиг. 1. Трубы этого вида, какъ увѣряли меня Шотландскіе Инженеры, равномернѣе расширяются и поному не лопаются отъ жару (\*).

*О ходѣ плавки доменныхъ печей и продуктовъ.*

Со времени изобрѣшенія плавки горячимъ воздухомъ, сырой уголь во всѣхъ Шотландскихъ печахъ единственно употребляется. Процессъ плавки

---

(\*) На таб. 6 фиг. 2 изображена половина разрѣза чугунаго рельса, употребляемаго въ Шотландіи для вагонныхъ дорогъ и служащаго необыкновенно хорошо. Я рекомендую Сибирскимъ инженерамъ эту форму для тѣхъ заводовъ и рудниковъ, гдѣ желѣзныя дороги нужны, а еще вѣшь для приготовленія рельсовъ устройствъ; они безъ всякаго сомнѣнія очень полезны. Они должны быть отлиты изъ чугуна № 2 или даже № 3, длина ихъ 10 футовъ или короче ежели нельзя фиг. 4 отлить прямыхъ такой длины; по срединѣ отливаяющъ къ нимъ въ двухъ мѣстахъ лапки, помощію которыхъ ихъ приколачивающъ деревянными гвоздями къ поперечинамъ. Въ свои кладутъ чугуныя подушки въ 4 дюйма шириною, какъ и при желѣзныхъ рельсахъ.

сдѣлался гораздо проще, экономнѣе и правильнѣе. Черезъ 6 дней послѣ задувки печи, или иногда и ранѣе, получается хорошій чугуны, и печь въ продолженіе годовъ идетъ постоянно хорошо и производитъ одинъ сортъ чугуна, ежели ни какихъ особыхъ случаевъ не встрѣпишся. Перемены, иногда случающіяся, происходятъ или опъ случайной перемѣны качествъ въ матеріалахъ, или опъ ошибки засыпщиковъ, или, что обыкновеннѣе, ежели одна изъ фурмъ сгоритъ и часпъ воды нальется въ горны. Работна при печи сравнительно довольно легкая, шлакъ опъ выпуска до выпуска печетъ непрерывною струею; и шлакъ какъ количество шлака чрезвычайно велико и почти въ 250 $\frac{1}{2}$  болѣе, нежели количество получаемого чугуна; но для сбереженія работы его выпускаютъ въ желѣзную тележку, и имѣя двѣ тележки при каждой печи вывозятъ шлакъ въ каждой попеременно. Шмельцеръ или печникъ работаетъ печь одинъ разъ въ 12 часовую смѣну за часъ до выпуска, и въ продолженіе смѣны нѣсколько разъ ворочаетъ ломкомъ въ горну, чтобы нѣсколько выгрести могущій встрѣпиться мусоръ и доставить свободный ходъ шлаку. Фурмы при горячемъ дупѣ всегда держатся свѣтлыми, и нѣтъ надобности производить плавку съ носомъ и держать шлакъ выше фурмы для защищенія чугуна, проходящаго мимо фурмъ опъ окисленія. При горячемъ воздухѣ чугуны про-

содитъ мимо фурмъ безъ всякой защиты и шлаки ни сколько не измѣняются, что Mr. Mushet объясняетъ тѣмъ, что кислородъ въ нагрѣтомъ состояніи мѣняетъ больше сродство съ углеродомъ, нежели съ желѣзомъ. Настыли, такъ часто бывающія при душѣ холоднымъ воздухомъ, при горячемъ никогда не встрѣчаются. Иногда, при порчѣ нагрѣвательнаго прибора, случается дуть, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, холоднымъ воздухомъ; но такъ какъ пропорція руды, горючей матеріалъ и съ прочія обстоятельства принаровлены для горячаго воздуха: то печь скоро наполняется настылями, и въ продолженіе нѣсколькихъ дней бываетъ въ опасности совершенно застыть опора до колошника. Но какъ скоро опять задуютъ горячимъ воздухомъ, въ 24 часа всё настыли расплавляются и печь опять приходитъ въ порядокъ.

Засыпка производится желѣзными тачками, вмѣщающими 6 септень (18 пудовъ) сыраго угля, и среднимъ числомъ можно положить, что на одинъ вѣсъ обожженной руды употребляютъ одинъ вѣсъ угля и  $\frac{1}{3}$  вѣса известняка. Содержаніе руды, дѣло такой важности при плавкѣ холоднымъ воздухомъ, при горячемъ бываетъ очень различно и бываетъ отъ 40 до 70%. Говоря вообще, горячимъ воздухомъ можно проплавлять болѣе богатые руды безъ примѣси бѣдныхъ, и на многихъ заводахъ про-

*Горк. Журн. Кн. VI. 1841.*

плавляютъ углестую обожженую руду до 70% со-  
держаніемъ — одну.

Въ сушки, при двухъ 3-хъ дюймовыхъ фурмахъ  
и при 3-хъ фунтахъ давленія, проходитъ до 30  
колошъ упомянутого вѣса.

Но годичной сложности, въ заводе Shotts, про-  
изводящемъ лучшей листовой чугуны, въ прошломъ  
году употреблено на одну тонну чугуна:

Угля сплинга для плавки	1 тонна	19 сомень	и 3
Для нагревашельнаго прибора		3	—
Для воздухоудной паровой машины		7	—

Итого угля	2	—	—	10	—	—
Сырой руды (*)	2	—	—	18	—	—
Известняка для флюса				10	—	—

Изъ этого видно, что на 1 пудъ чугуна вышло  
 $2\frac{2}{3}$  пуда угля, около 3 пудовъ руды (сырой) и  $\frac{1}{2}$   
пуда флюса.

Шлакъ, получаемый при плавкѣ горячимъ возду-  
хомъ, и видомъ, и составомъ совершенно отличенъ  
отъ шлака, получаемого при холодномъ воздухѣ.  
При пересѣломъ ходѣ печи, когда получаемый чу-  
гунъ содержитъ излишекъ графита, шлакъ бы-  
ваетъ очень жидкій, выпекая изъ печи развѣиваетъ

\*) Руда, состоящая изъ углекислаго желѣза: углестая и  
сѣросидериты, всегда употребляется обожженая; здѣсь  
для расчѣту она приведена въ сырой вѣсъ. Прим.

1 тонна = 20 сопнямъ, 1 сопня =  $\frac{1}{2}$ .

ся и бросаетъ голубыя искры горящаго углерода; по остываніи, въ изломѣ имѣешь бѣловатый цвѣтъ и каменистое сложеніе, поверхность его покрыта вся кристаллами графита, иногда въ большомъ изобиліи. При спѣломъ ходѣ, шлакъ болѣе густъ, пещь длинными струями съ морщиноватою поверхностію. По остываніи, цвѣтъ имѣетъ бѣловатый съ голубоватыми и сѣроватыми ошпѣнками. Далѣе, при болѣе или менѣе сыромъ ходѣ печи, шлакъ содержишь болѣе желѣза, бываетъ жиже и цвѣтъ его измѣняется отъ желтоватобураго до чернаго. При поливаніи водою, шлакъ спѣлаго хода печи обращается въ ячеистую или пѣнистую массу.

Чугунъ въ Шотландіи раздѣляется на четыре сорта, какъ и вездѣ, означаемые нумерами. Чугунъ № 1 или спѣлый чугунъ. Крупнозернистый кристаллическій съ блестящими зернами; при выпускѣ чугунъ эмпонъ жидокъ, показываетъ на поверхности ему свойственную игру, и капли расплавленнаго графита въ изобиліи по немъ плаваютъ, издавая блестящія голубыя искры. По остываніи, листочки графита видны по всей поверхности его; поверхность его гладкая, всегда выпуклая. По остываніи онъ увеличивается нѣсколько въ объемѣ. Чугунъ № 4, содержащій наименѣе углерода, въ изломѣ бѣлый или пестрый (половинчатый), очень мелкозернистый или лучнепокристалличе-

скій; участвуетъ при случайныхъ разстройствахъ печи. Онъ жидокъ, при выпускѣ испускаетъ множество яркихъ красныхъ искръ, происходящихъ отъ горѣнія мелкихъ капелекъ чугуна, выбрызгивающихся изъ массы жидкаго металла. При остываніи принимаетъ вогнутую поверхность и очень уменьшается въ объемъ. Чугуны № 2 и № 3 суть промежуточные разности между сими.

Чугунъ № 1 для переплавки одинъ употребляться не можетъ, но идетъ въ смѣшеніи съ № 3. Чугунъ № 2 есть преимущественно лишній чугунъ, № 3 употребляется для выдѣлки желѣза, № 4 рѣдко получается съ намѣреніемъ, но есть случайный продуктъ. Онъ употребляется въ примѣсь къ рафинированному чугуну для выдѣлки желѣза и составляетъ даже необходимую примѣсь при пудлинговой работѣ, производя болѣе шлаку и шѣмъ облегчая работу; но вмѣстѣ съ шѣмъ пудлингованіе, при употребленіи чугуна № 4 до 25% въ примѣсь къ рафинированному чугуну, замедляетъ работу, и поному рабочимъ, сверхъ платы за приготовленное желѣзо, платитъ 10 копѣекъ за каждую сошню (3 пуда) употребленнаго чугуна № 4.

При каждой доменной печи употребляютъ въ каждую 12 часовую смѣну 4 рабочихъ; изъ нихъ 2 внизу при печи и 2 вверху при засыпи. За каж-



дую тонну выплавленного чугуна платятъ шмель-  
церу 9 пенсовъ.

Его помощнику 8 пенсовъ.

Засыпщикамъ 7 пенсовъ каждому.

Но ежели плавка идетъ меньше предположен-  
наго количества, всѣ рабочіе получаютъ поден-  
ную плату.

Шмельцеръ 3 шиллинга въ день.

Помощникъ и засыпщикъ 2 шиллинга и 6 пен-  
совъ.

Ежели же по количеству полученнаго чугуна имъ  
причисляется больше, они получаютъ задѣльную  
плату, такъ что это ихъ собственный интересъ  
держатъ печь въ наибольшемъ порядкѣ.

Сверхъ того употребляются: 2 машиниста, 2  
исполнителя для паровыхъ котловъ и 2 исполнителя  
для нагревательныхъ приборовъ, 1 рабочій для  
отвоза шлака и перевѣски чугуна. Всѣ они полу-  
чаютъ соразмѣрную задѣльную плату, простираю-  
щуюся до 3-хъ шиллинговъ въ смѣну каждому.

Расходы на одну тонну чугуна:

Угля  $2\frac{1}{2}$  тонны, по 6 шиллинговъ, 15 шиллинговъ.

Руды 3 тонны, по 8 шиллинговъ 24 шиллинга.

Жалованья рабочимъ 8 $\frac{1}{2}$  шиллинговъ.

Жалованья Инженеру, интересъ на  
капиталъ, содержаніе печи, машины  
и зданія, пошлины и проч: 10 шиллинговъ.

И того тонна стоитъ  $57\frac{1}{2}$  шиллинговъ

Или 1 пудъ стоить на мѣсяцъ 9 гривень ассигнаціями.

Въ Ньюкастелѣ, гдѣ много употребляютъ Шотландскаго чугуна для выдѣлки желѣза и переливки, въ Февралѣ мѣсяцѣ 1841 года были слѣдующія цѣны, съ доставкою на мѣста и съ выплатой денегъ въ три мѣсяца.

Чугунъ № 1, 80 шиллинговъ за тонну.

----- № 2, 77½ { -----

----- № 3, 75 { -----

Чтобы имѣть понятіе объ обширности горнаго производства въ Шотландіи, нужно вообразить, что на пространствѣ неболѣе 40 верстъ отъ В. на Э. въ южной Шотландіи находятся 92 доменные печи (изъ нихъ 15 еще не дѣйствуютъ), и принимая дѣйствительный средній продуктъ каждой печи въ день 15 тоннъ, или 800 пудовъ, видно, что въ Шотландіи ежедневно выплавляютъ 62 ш. пудовъ чугуна, на что сжигаютъ 150 ш. угля и 180 ш. пудовъ руды.

Большая часть заводовъ расположена при каналахъ, или при желѣзныхъ дорогахъ, по которымъ и отправляютъ получаемый продуктъ въ порты Глазговскій и другіе. Заводы состоятъ изъ 4 и болѣе печей; въ заводѣ Somerley 8 печей и въ заводѣ Gartshery 12, и большая часть заводовъ построена при самыхъ рудникахъ.

*Сравненіе выплавки чугуна горячимъ воздухомъ съ  
выплавкою холоднымъ.*

Много было писано въ пользу и противу употребленія горячаго воздуха, и всѣ факты убѣждаютъ насъ, что изобрѣтеніе горячаго дутья есть величайшее металлургическое открытіе нашего времени. Нигдѣ употребленіе горячаго воздуха не принесло такой пользы, какъ при Шотландскомъ чугуноплавленномъ производствѣ, и развитіе его, о которомъ нѣкоторую идею мы спарались дать въ печеніе этой записки, единственно должны приписать горячему воздуху и вмѣстѣ съ нимъ возможности употребляющъ сырой уголь. Говорятъ, что чугунъ, полученный горячимъ воздухомъ, не такъ хорошъ, какъ холоднымъ: я не видалъ точныхъ сравнительныхъ опытовъ по этому предмету, но знаю, что Шотландскій чугунъ употребляется въ многочисленныхъ и превосходныхъ машинныхъ фабрикахъ въ Глазговѣ и Гринолѣ и удовлетворяетъ всѣмъ нужнымъ условіямъ и требованіямъ Инженеровъ.

Въ доказательство экономическихъ выгодъ плавки горячимъ воздухомъ, я могу представить слѣдующее сравненіе, выбранное мною изъ самыхъ исправныхъ книгъ, веденныхъ въ заводѣ Shotts близъ Глазгова. Это сравненіе пѣтъ болѣе интересно, что во всѣхъ случаяхъ употреблялась та же са-

мая печь, та же машина и шопъ же уголь. Руды употребляютъ теперь гораздо богатѣйшаго содержанія, которыхъ безъ примѣси бѣдныхъ нельзя было проплавливать холоднымъ воздухомъ.

Въ 1834 году	Въ 1835 году	Въ 1841 го-
при холодномъ	при горячемъ	ду при горя-
воздухъ и кок-	воздухъ и кок-	чемъ возду-
съ.	съ.	къ и сы-
		ромъ углѣ

*Употреблено, при всѣхъ прочихъ обстоятельствахъ сходныхъ, съ недѣлю:*

Колошъ . . .	466—	—	—	547—	—	—	439
	поннь			поннь			поннь
Угля . . .	250—	—	—	300—	—	—	244
Руды . . .	166—	—	—	287—	—	—	210
Известняка .	37—	—	—	47—	—	—	34
Получено чу-							
гуна . . .	47—	—	—	80—	—	—	74

*Что дастъ на каждую тонну чугуна.*


	тон.	сот.		тон.	сот.		тон.	сот.
Угля . . .	5	3—	—	3	14—	—	1	15½
Руды . . .	3	10—	—	3	11—	—	2	11
Известняка	16—	—	—	11½	—	—	—	9

*Примѣчаніе:* вѣсъ кокса приведенъ въ вѣсъ угля и руда обожженная приведена въ сырой вѣсъ.

Изъ этого сравненія видно, что для полученія одной тонны чугуна горячимъ воздухомъ, нужно угля въ  $2\frac{1}{2}$  раза меньше, нежели для полученія одной тонны горячимъ воздухомъ и коксомъ, и почти въ 4 раза меньше, нежели при употребленіи холоднаго воздуха и кокса.

Около 25% флюса сберегается въ первомъ случаѣ и около 50% во второмъ.

ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.



О значеніи развитія стѣн въ металургіи  
Давидовъ развилъ

(Сравненіе развитія стѣн въ металургіи)  
Англискому Королевскому Обществу, и сообщенъ имъ Г.  
Натальвику Шварцу.

Горючіе вещества превращаются во время сжиганія сво-  
ими металургическими свойствами, и не-  
вѣстны также, что Гурье, Жанс, повараръ Си-  
рне, въ началѣ XIX-го вѣка, указалъ въ Норман-  
дѣтѣ металургическія замѣчанія, замѣчанія, при-  
сущія и съ этого времени выдѣлаю орудія въ де-  
маленькія, принявъ въ виду, а потомъ и въ ма-  
стеры, разрабатывая по болѣе, болѣе, и

### III.

## ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

### 1.

О ПРИЧИНѢ ОБРАЗОВАНІЯ СТРУЙ НА БУЛАТНЫХЪ ИЛИ  
ДАМАССКИХЪ КЛИНКАХЪ.

(Спѣхъ, чинанная Г. Генри Улькинсономъ Лондонскому  
Азіатскому Королевскому Обществу, и сообщенная имъ Г.  
Начальнику Штаба).

Городъ Дамаскъ прославился во всемъ свѣтѣ своими мануфактурами сабельныхъ клинковъ, но извѣстно также, что Тимуръ Лангъ, покоривъ Сирію, въ началѣ XIV-го вѣка, увлекъ въ Персію всѣхъ мастеровъ, занимавшихся пригошовленіемъ стали, и съ того времени выдѣлка оружія въ Дамаскѣ пришла въ упадокъ, а потомки тѣхъ мастеровъ, разстѣявшись по Востоку, большею ча-

спію потеряли секретъ и спали уже выдѣлывать одни только обыкновенные сабельные клинки. Однако жъ прежде всего мы должны безпристрастно разсмотрѣть, дѣйствительно ли заслуживаютъ прежніе Дамаскскіе клинки ту чрезвычайную похвалу, какую имъ приписываютъ, и припомнимъ, что въ то время, когда военочные народы умѣли изготовлять хорошія желѣзные и спальные издѣлія, мы, да и все Европейцы, въ этомъ отношеніи, находились въ состояніи совершеннаго невѣжества. Такимъ образомъ, прежніе Дамаскскіе клинки, въ сравненіи съ клинками, выдѣланными въ другихъ странахъ, вѣроятно, оказывались несравненно превосходнѣйшими по закалкѣ и по качеству, что, вмѣстѣ съ весьма красивою ихъ наружностію, придавало имъ, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, такую чрезвычайную цѣнность, что даже и нынѣ восточные Государя своеручно передаютъ Дамаскскія сабли своимъ преемникамъ, въ видѣ наслѣдства. Необыкновенно высокія цѣны (\*), которыя были предлагаемы и получаемы за Дамаскскія сабли, достаточно свидѣтельствуютъ о

---

(\*) Двѣ булавы сабли, подаренныя Шахомъ Персидскимъ Сирю Джону Кампбеллю, были оцѣнены по 200 червонцевъ каждая—почти 86-ти фунтамъ—стерлинговъ. А у Сиидскаго Эмира есть широкая сабля, за которую онъ не согласился взять 9,000 рупій—900 фунтамъ—стерлинговъ.

погдашнемъ къ нимъ уваженіи; но въ наше время такіе же или еще лучшіе сабельные клинки могутъ быть выдѣлываемы за  $\frac{1}{2}$  прежней цѣны. Кромѣ того, нужно также принять въ расчетъ особенное искусство и чрезвычайную сноровку мастеровъ, потому, что кажущееся превосходство старыхъ булатныхъ клинковъ, безъ сомнѣнія, должно быть приписано наиболѣе этому обстоятельству.

Хотя искусство выдѣлывать булатные клинки занимало ученыхъ и мануфактуристовъ во многихъ странахъ и въ разныя эпохи, однако жъ старанія ихъ были устремлены болѣе на отысканіе средствъ къ сообщенію сабельнымъ клинкамъ красивой наружности, нежели на улучшеніе ихъ качества, по которымъ столько славилась настоящія Дамаскскія сабли, и дѣйствительная причина образованія на этихъ сабляхъ спруекъ (которыхъ, по моему мнѣнію, ни одинъ еще изъ Европейскихъ мастеровъ не могъ произвести совершенно удовлетворительно (\*)), и до сихъ поръ остается еще необъясненною. Я прилежно занимался изслѣдованіемъ этого предмета въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и наконецъ долженъ заключить, что сабель-

---

(\*) Въ то время (1837 года) Г. Вилькинсонъ не имѣлъ еще образцовъ булатовъ Златоусловскихъ, признанныхъ самыми замѣчательными изъ всѣхъ Европейскихъ булатовъ и наиболѣе подходящими къ булатамъ Азіатскимъ.



ные мастера на воспокъ, или сами вовсе не знаютъ опчего происходяшъ спруйки на поверхности Дамаскскихъ клинковъ, или же, видя, что труды ихъ цѣлятся такъ дорого, всегда содержали свой способъ въ величайшей тайнѣ, а чтобы она не была открыта, то съ намѣреніемъ распускали слухи, что у нихъ нѣтъ ни какого секрета.

Между множествомъ разныхъ попытокъ къ поддѣлкѣ Дамаскскихъ клинковъ, самая недалековидная есть, безъ сомнѣнія, выправливаніе поверхности обыкновенныхъ стальныхъ клинковъ, производимое только съ тою цѣлю, чтобы обмануть покупателя. Къ многимъ неудачнымъ предиріаніямъ, но тому же предмету, мы можемъ причислить опыты Гг. Никольсона, О'Рейлли, Вильде и другихъ, въ Англии, также Г. Клуэ, во Франціи, котораго сочиненіе, подъ заглавіемъ: «*Art de fabriquer les Lames figurées, dites Lames de Damas*», не содержитъ въ себѣ ни одного практическаго способа выдѣлки булавныхъ клинковъ со спруйками на поверхности и вообще стали такихъ качествъ, копорыми славятся Дамаскскія сабли, что ясно доказано Синьоромъ Кривелли, въ статьѣ его: «*Sull' Arte di fabricare le Sciabole di Damasca*», напечатанной въ Миланѣ, въ 1821 году, гдѣ авторъ полагаетъ, что открылъ эту важную тайну. Способъ его, хотя дѣйствительно весьма замысловатъ, и по моему мнѣнію, удобенъ

для приготоуленія клинковъ, неуступающихъ по красивой наружности, Дамаскскимъ, однако жъ, кажется, я въ состояніи доказать, что мнѣнія Г. Кривелли ошибочны, и что онъ принялъ природное свойство спали за искусственную обдѣлку (\*). Другой способъ, довольно употребительный въ Грузіи, и другихъ странахъ, то же, по незнанію настоящей причины образованія струекъ на булатѣ, производится съ цѣлію придать сабельнымъ и кинжалнымъ клинкамъ только красивую наружность. На такомъ оружіи видна въ срединѣ полоса, проспирающаяся вдоль клинка; выдѣльвавшаяся же оно по способу, сходному съ употребляемымъ въ Индіи на мануфактурахъ ружейныхъ стволѣвъ, и пилеръ весьма извѣстному въ Европѣ. Производство это состоитъ въ переслаиваніи желѣзныхъ и спальныхъ пластинъ, въ скручиваніи ихъ и сваркѣ. Однако способъ этотъ совершенно отличенъ отъ настоящей Дамаскекаго, и приготоуляемый такимъ образомъ матеріалъ не годенъ ни для какихъ рѣзущихъ инструментовъ, потому что закаливается не равномерно. Булатныя сабли, выдѣланныя, въ не большомъ числѣ, Геургомъ уроженцемъ Тифлискимъ, и славившіяся своею добротою, почти всѣ находятся пилеръ у Восточныхъ Государей. Геургъ приготоулялъ

(\*) Клипки Г. Кривелли суть токмо образцы сварочнаго хорошаго издѣлія К. Ч.

нихъ изъ Грузинской стали, а руда доставлялась изъ Сибирскихъ рудниковъ. На сабляхъ его работы также есть широкая полоса, близъ полспаго края клинка. Недавно я имѣлъ случай испытывать такую саблю, и нашелъ, что, въ отношеніи къ главнымъ качествамъ, она ничѣмъ не лучше нашихъ обыкновенныхъ сабель, полоса же на клинкѣ есть одно только украшеніе (\*).

(\*) Мнѣніе Г. Вилькинсона о клинкахъ Геурга (т. е. Егора) ошибочно: Тифлискій оружейникъ сей, по фамиліи Еліаровъ, былъ уже давно умершій, но передавшій свое искусство сыну, извѣстенъ намъ и по лѣдній шокмо умнѣніемъ прилично перерабатывать восточный булатъ и приготовленіемъ особаго рода сварочныхъ клинковъ изъ желѣза и стали съ присыпкою во время сварки чернаго, именно Анадольскаго, чугуна, для усиленія углерода. Приготовленіе же ни булата, ни стали вовсе въ Грузіи не извѣстно, и Сибирскаго чугуна тамъ вовсе не употребляютъ. Напротивъ того при опытахъ, произведенныхъ въ 1833 году сыномъ Геурга, Караманомъ Еліаровымъ, вмѣстѣ съ обучавшимися у него Златоустовскими мастерами, чугунъ Уральскій оказался для присыпки сварочныхъ клинковъ менѣе способнымъ, чѣмъ Анадольскій. Впрочемъ нельзя не признаться въ сварочныхъ клинкахъ Еліарова высокаго для сабелъ достоинства, что доказываетъ самая проба для нихъ, нерѣдко употребляемая, именно опѣшеніе саблею съ одного удара голозы быка или коровы. Правда, что для усѣха подобнаго удара нужна и мощная рука, но примѣры въ Грузіи бывали многократные. К. Ч.

Будучи убѣжденъ, что важныя секреты по ма-  
нуфактурнымъ производствамъ рѣдко могутъ о-  
сваиваться неизвѣстными въ продолженіе нѣсколь-  
кихъ столѣтій, я началъ обыскивать причину  
образованія струекъ на булаві въ самыхъ мате-  
ріалахъ, употребляемыхъ для приготовленія его,  
и полагаю, что если въ Китаѣ и другихъ спра-  
нахъ, какой нибудь особенный предметъ торго-  
ли выдѣлывается туземцами превосходнѣе, нежели  
въ прочихъ Государствахъ, то вообще это дол-  
жно приписать болѣе качеству матеріала и спо-  
собу выдѣлки, чѣмъ искусству и свѣдѣніямъ ма-  
стеровъ. Часто получающіяся отличныя результа-  
ты по причинамъ, неизвѣстнымъ самому мастеру  
и, слѣдовательно, легко скрывающимся отъ лю-  
бопытства постороннихъ лицъ.

Струйки или фигуры на поверхности настоя-  
щихъ Дамаскскихъ сабель, происходятъ, кажется,  
отъ двухъ главныхъ причинъ, именно: отъ свой-  
ства желѣзной руды и отъ способа пригото-  
вленія изъ нея стали. По нѣкоторымъ пріемамъ,  
способъ этотъ, въ разныхъ провинціяхъ Индіи,  
различенъ, но въ сущности одинъ и тотъ же,  
какъ о томъ свидѣтельствуютъ списки Д. Мур-  
крофта, Маіора Джемса Франклина и другіе доку-  
менты (\*).

---

(\*) Въ 1-мъ томѣ, на страницѣ 245-й, Журнала Бенгаль-  
скаго Азіатскаго Общества помѣщены любопытныя

О горнѣ знаемъ мы только то, что онъ складенъ изъ камней на глиняной смазкѣ; руду превращаютъ въ крупный порошокъ; горнѣ предварительно наполняютъ древеснымъ углемъ (\*) и раздуваютъ огонь мѣхами, откуда переспануть уже отдѣляясь водяные пары, а въ это время забрасываютъ въ горнѣ небольшую, но полную, пленку руды, потомъ довольно объемистую пленку древеснаго угля, на уголь снова мечутъ руду, а на нее опять уголь и т. д. Шлакъ начинаютъ вытекать почини черезъ часъ по задувкѣ горна; мѣхи дѣйствуютъ непрерывно и приводятся въ движеніе людьми, смѣняющимися поочередно; по прошествіи 12-ти часовъ, или около того, плавка прекращается. Получаемое такимъ образомъ сыродушное желѣзо, во все время

---

извѣстія о приготовленіи стали въ Южной Индіи, извлеченныя изъ записокъ покойнаго Д. Войзей, а на страницѣ 253-й того же Журнала находится нѣсколько замѣчаній о Салемскихъ желѣзодѣлательныхъ заводахъ. Докторъ Гейне напечаталъ свои: *Разсужденія объ Индіи*, въ которыхъ вполне описываетъ способы выдѣлки желѣза и стали въ разныхъ частяхъ Индіи. Сталью Д. Муркрофта и Маіора Джона Франклина можно получать въ книжномъ магазинѣ, въ домѣ Остъ-Индской компаніи.

(\*) Бамбуковый уголь, какъ говорятъ, предпочитается прочимъ, вѣроятно, по причинѣ значительнаго содержанія въ немъ кремнезема, который дѣйствуетъ какъ флюсъ.

производства ни однажды не расплавляется совершенно, но опускается, по собственной тяжести, на дно горна, гдѣ металлическія зерна слипаются; въ такомъ состояніи желѣзо часто бываетъ ковка. Выломавъ порожекъ (wall) въ горнѣ, вытаскиваютъ изъ него раскаленную до красна металлическую массу и разбиваютъ ее на куски, отъ 1-го до 2-хъ фунтовъ вѣсомъ. Для превращенія въ сталь, каждый такой кусокъ кладутъ въ особый тигель и бросаютъ туда же полную горсть сухихъ вѣпвей (\*), а послѣ того замазываютъ опверсііе тигля глиною. Тигли ставятся, въ видѣ круга, на печномъ поду подъ сводомъ; остающееся пустое пространство напознляется древеснымъ углемъ, послѣ чего даютъ сильный жаръ и поддерживаютъ его въ печеніе 6-ти часовъ. По прошествіи этого времени, тигли орошаютъ водою, для охлажденія, и наконецъ вынимаютъ сталь, находящуюся на днѣ ихъ; но въ нѣкоторыхъ тигляхъ оказывается часнію сталь, часнію желѣзо, другіе же находятъ во время производства и металлъ высекающъ. Шлипки стали, приготовленной по этому способу, называются *вуць*, но качества ихъ не одинаковы, смотря по свойству руды, изъ которой получены; впрочемъ *вуць*

(\*) При этомъ употребляются сухія вѣпви: *Cassia auriculata* и свѣжее лисья: *Convolvulus laurifolia*. Докторъ Гейне.

вообще очень хорошая сталь (\*), ее отправляютъ въ Персію и Турцію, гдѣ, сообразно потребности, выдѣлываются изъ нея сабельные клинки, бритвы и другія острья орудія.

Эпо топъ самый родъ стали, изъ котораго всегда выдѣлываются были, на востокъ, булатные клинки, столько прославившіеся своею изящностію, и я полагаю, что на всякомъ клинкѣ, выкованномъ изъ такого матеріала хорошихъ качествъ, непременно должны быть спруйки или настояція Дамаскскія фигуры, которыя, какъ неудачно, стараются поддѣлывать искусственнымъ скручиваніемъ желѣзныхъ и стальныхъ пластинъ. Плипки вѣща очевидно имѣютъ кристаллическое сложеніе, спруйки же, оказывающіяся на выкованныхъ клинкахъ, зависящъ отъ вида и расположенія кристалликовъ въ плиткѣ, измѣняющагося отъ весьма ра-

---

(\*) Я далъ кусокъ Салемской стали одному искусному оружейному мастеру, который пробовалъ обрабатывать его при разныхъ степеняхъ жара, но безъ успѣха, и на послѣдокъ объявилъ мнѣ, что сталь эта не годится ни для какого употребленія. Но у меня оставался другой кусокъ той же самой стали; я испыталъ его самъ, и нашелъ, что эта сталь обрабатывается, только несколько пруднѣе обыкновенной сырцовою стали, изъ чего и долженъ заключить, что при подобныхъ испытаніяхъ, никакъ нельзя полагаться на мнѣніе одного какого либо мастера, даже искуснаго. Впрочемъ эти куски стали, по видимому, весьма различались по качеству и вообще были гораздо хуже Кечской (Cutch) стали.

знообразныхъ обстоятельствъ, почему и не удивительно, что годная на эсп и издѣлія спаль встрѣчается такъ рѣдко, или что секретъ выдѣлки наспоящихъ булатныхъ сабель считается потеряннымъ. Къ числу причинъ, измѣняющихъ расположеніе кристалликовъ въ спали, должно отнести: малое содержаніе земель, или ихъ металлическихъ основаній, вступающихъ въ химическое соединеніе со спалью; примѣсь другихъ металловъ, содержащихся въ рудѣ; количество углерода, поглощенного желѣзомъ во время передѣла въ спаль; количество или вѣсъ металла, расплавляемаго за одинъ разъ въ пинглѣ; быстрота или медленность охлажденія, которое всегда происходитъ по законамъ кристаллизаціи, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже измѣняетъ свойства самыхъ кристалловъ; сверхъ того, весьма вѣроятно, что электричество имѣетъ важное вліяніе на расположеніе кристалловъ, сообразно температурѣ, а впрочемъ опъ какихъ бы причинъ оно ни зависѣло, но все же совершенно очевидно, что спруйки или фигуры, которыхъ такъ давно уже домогаются ученые и мастера, существующія въ самыхъ плиткахъ *суца* или Индѣйской спали и легко обнаруживаются опъ дѣйствія разведенныхъ кислотъ (\*).

(\*) Съ этою цѣлію можно употреблять сѣрную либо азотную кислоту, разведенную водою; по погруженіе вуца въ растворъ мѣднаго купороса въ водѣ, полагая по 1-й



Испытывая разные образцы *вуца*, я нашелъ между ними одну широкую плитку, изъ Кеча (Cutch), вѣсившую около  $2\frac{1}{2}$  фунтовъ. Изъ нея выдѣланы были превосходныя рѣзущія орудія, и она не только закаливалась и отпускалась безъ особеннаго затрудненія, но заключала въ себѣ спируйки или Дамасскія фигуры какъ до обработки, такъ и по выщипути въ брусокъ, который, въ состояніи краснаго каленія, будучи согнутъ вчепверо, совершенно сварился во всѣхъ мѣстахъ. Разные образцы Салемской стали, вѣсившіе около 1-го фунта каждый, обнаруживали только слабыя признаки спруекъ, потому, что кристаллики были очень мелки и вообще сталь была хуже Кечской. Известно, что торговля между Кечемъ и Дамаскомъ производилась непосредственно; почему весьма вѣроятно, что прежнія булатныя сабли выдѣлывались первоначально изъ Кечской стали, и, слѣдовательно, имѣли красивую наружность отъ случайныхъ только обстоятельствъ. Если бы городъ Да-

---

унція купороса на 1-ну кварту воды, производить еще лучшее дѣйствіе и совершенно обнаруживаетъ кристаллическое сложеніе стали. Однако жъ поверхность металла должно предварительно очистишь отъ жира, натеревъ ее мокрою древесною золою, какъ это дѣлается въ Индіи, либо намазавъ густою смѣсью извести съ водою и давъ ей высохнуть на стали. Плитки *вуца*, погруженныя въ жидкость, могутъ оставаться въ ней отъ 10 минутъ до  $\frac{1}{2}$  часа.

массѣ производилъ торговлю съ какою либо другою частію Индіи, гдѣ спаль приготоовлялась изъ руды иного свойства, либо въ видѣ плитокъ меньшей величины и приномъ не содержащихъ спрускъ во всей массѣ; но Сирійскіе мастера никогда бы не прославились своею выдѣлкою булатныхъ клинковъ и не превзошли бы, въ этомъ отношеніи, прочихъ оружейныхъ мастеровъ на Востокѣ. Въ изслѣдованной мною Кечской спали нашелъ я струйки двухъ отличительныхъ родовъ; перваго рода струйки оказываются чрезъ нѣсколько мипушъ опть дѣйствія разведенныхъ кислотъ, сѣрной либо азотной, которыя обнаруживаютъ вообще расположеніе кристалловъ въ плиткѣ и удлинненіе ихъ въ линіи, когда плитка выпянула въ брусокъ. Другой же родъ струекъ сложнѣе, и походитъ на темныя линіи, замѣчаемыя на поверхности настольаго булата; обнаруживъ ихъ гораздо пруднѣе, и вообще, чтобы онѣ сдѣлались совершенно ясными, нужно употребить воспочный способъ обработки спали, или подвергать ее вліянію свѣта и воздуха въ пшеченіе долгаго времени; струйки этого рода образуются, по видимому, опть дѣйствія токовъ, происходящихъ въ жидкой массѣ металла, при охлажденіи его, а такія спрусна или токи происходятъ, какъ извѣстно, во вѣхъ жидкостяхъ, при возвышеніи и пониженіи температуры. При передѣлѣ желѣза въ вуцъ, ша

часть расплавившейся смали, которая находилась въ соприкосновеніи со стѣнками шигля, охлаждается скорѣе средней части и упадаетъ внизъ, по большей своей тяжести, между стѣмъ какъ жидкія еще части смали, пропекаясь отъ центра шигля къ стѣнкамъ его, находясь въ непрерывномъ круговращеніи, покуда не остынетъ вся масса; вотъ причина лучеобразнаго вида поверхности плитокъ такого *вуца* и красивости струекъ, которыя вовсе не находясь въ связи съ фигурами, образующимися отъ удлинненія самыхъ кристалликовъ смали.

При всѣхъ *нашихъ* мануфактурныхъ производствахъ требуются непосредственные результаты, которые вообще значительно отличаются отъ результатовъ, получаемыхъ при мешкашнихъ, большею частію, работахъ на Воспокъ, гдѣ время и трудъ челоѣка цѣнятся менѣе, нежели у насъ. Обеспоятельность это можетъ нѣкоторымъ образомъ объяснить, отчего такъ затруднительно было изслѣдовать разсшириваемый нами предметъ. Здѣсь кешани однако жъ будутъ замѣтить, что Докпоръ Ферей и покойный Г. Сподаршъ производили разные опыты надъ *вуцомъ*, и странно, что такой опытный наблюдатель, какъ Докпоръ Ферей, не открылъ струекъ въ самыхъ плиткахъ и не узналъ настоящей причины ихъ образованія. Но какъ онъ старался болѣе опредѣ-

лишь свойства самой стали, нежели узнать почему так красивы фигуры на лучших восточных клинках, по причине совершенной одинакости ихъ, а также и по обстоятельству, что спируйки заключаюся въ самыхъ уже плинкахъ Индѣйской стали, оставались до сихъ поръ не извѣстными. Я полагаю впрочемъ, что, кромѣ истинной причины образованія струекъ, ясно различаемыхъ еще въ плинкахъ вуца, нужно принять въ расчетъ, что одной такой плинки недостаточно для выдѣлки клинка, а пребудется, по крайней мѣрѣ при, для тяжелыхъ же клинковъ, вѣроятно, понадобится 8-мь и болѣе плинковъ, что зависить отъ предполагаемой величины сабли и отъ искусства мастера, потому, что въ плинкѣ рѣдко бываетъ болѣе 2-хъ фунтовъ вѣсу, и какъ плинки вуца сперва вытягивають въ бруски, которые нужно сварить между собою, то пластины уже первоначально образуются по необходимости, а не по произволу. Мастера же не могли не узнать, что отъ увеличенія числа пластинокъ соразмерно улучшается наружный видъ клинка и качество стали, почему имъ сподило только перегибать бруски и опять сваривать ихъ, и, такимъ образомъ, повторяя эту работу, умножать число пластинокъ, смотря по надобности; а что въ Индѣи сталь готовится въ видѣ маленькихъ плинковъ, по это зависить, безъ сомнѣнія, отъ

того, что для выделки стали значительными массами потребовались бы печи больших размеров и лучшего устройства, а сверх того, по недостатку сильно действующих машин, большія массы стали нельзя бы было выпягивать въ брусках, а обыкновенные молота не годились бы для этой цѣли, что, конечно, не составило бы коммерческой выгоды въ такой странѣ, гдѣ употребительна одна только ручная работа.

Когда клинокъ выковывается изъ брусковъ стали вышеписаннымъ образомъ, то пластинки, безъ сомнѣнія, бывающъ очень тонки, и, при обточкѣ и полировкѣ клинка, вѣдятся одна въ другую. Къ тому же разнообразію струекъ способствующъ и удары молота, особливо при недостаточной снаровкѣ молотового, и, такимъ образомъ, на поверхности клинка, происходятъ тѣ узорчатыя фигуры, которыми старались подражать мастера во многихъ странахъ, въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій.

Въ заключеніе доспашочно будетъ слѣдующаго поясненія: если мы станемъ разсматривать, выполрованную съ одной стороны, массу какихъ нибудь кристалловъ, наприм. изавиковаго шпата, то различимъ всѣ очерки и слѣды кристаллическаго ея сложенія. Положимъ теперь, что эта кристаллическая масса выпягивается до значительной длины, подобно какъ при проковкѣ ста-

ли; но, въ иномъ случаѣ, кристаллы должны разширяться и удлиняться въ видѣ иѣжныхъ, извивистыхъ линій по всей массѣ, а при соединеніи нѣсколькихъ такихъ брусковъ должны неравномѣрно пересѣкаться въ разныхъ мѣстахъ. Основываясь на этомъ примѣрѣ, не трудно, кажется, представить себѣ всю разнородность фигуръ, какая истреуется для удословренія въ ишинѣ моихъ доводовъ, которыми я желаю доказать, что спруйки на поверхности настоящихъ Дамаскскихъ клинковъ, какъ прежнихъ, такъ и нынѣ выдѣлываемыхъ, происходятъ отъ естественнаго свойства стали, а не отъ обдѣлки ея искусственными средствами.

---

## 2.

### О жженіи угля въ лежащихъ кучахъ.

(Переводъ со Шведекаго).

---

#### *Кладка кучи съ дерненіемъ и осыпкою.*

Основаніемъ такой кучи выбирается плоское, сухое и ровное мѣсто, которое очищается отъ корней и большихъ камней и выравнивается наклонно отъ задней стороны къ лицевой; эта наклонность способствуемъ, къ легчайшему горѣнію

кучи. Чѣмъ болѣе кучи, тѣмъ сильнѣе должно быть склоненіе, впрочемъ 5 градусовъ склоненія считается достаточнымъ.

На шаромъ мѣстѣ, гдѣ жженіе производилось, остается такъ называемое днище, образующее весьма плоскій и крѣпкій подъ, и сохраняетъ кучу отъ подземнаго теченія воздуха. — Когда дно приготовлено той величины, какой хоплять имѣть кучу, то начинаютъ кладку бревенъ въ слѣдующемъ порядкѣ.

По покатоости днища кладутъ при бревна, называемыя подпилькою: одно посреди днища, а другія два каждое на 3 или 4 четверти отъ боковъ, обращая толстыми концами къ задней стѣнѣ. — Толстога подпильныхъ бревенъ зависитъ отъ свойства днища. Если мѣсто новое и отъ давленія бревенъ днище можетъ обѣтнѣ, то подпильки берутся отъ 6 до 4 дюймовъ; но на старый и твердый подъ, отъ 4 до 5 дюймовъ въ комѣ.

Послѣ того вбиваютъ передъ лицевою стороню, на 7 или 8 четвертей отъ боковыхъ, два столба одинаковой вышины съ кучею, при лицевой ея сторонѣ и съ наклономъ 5 или 6 дюймовъ къ днищу; столбы сія служатъ опорю лицевой стороны во время накладки бревенъ. — При подшивѣ кучи и вообще для нижнихъ слоевъ выбирается лѣсъ мельче, для удобности горѣнія;

въ средину же кучи, гдѣ жарь бывася сильнѣе, и къ задней стѣнѣ выбираютъ бревна крупнѣе. Клажу бревенъ начинаюпъ съ подошвы, продолжая и къ задней стѣнѣ и къ верху, перемежая толстые концы бревенъ, чюбы плотнѣе ложились. Если же при этомъ произойдутъ пустоты между бревнами, то ихъ закладываетъ вершинникомъ; иначе пустота способствуешъ теченію воздуха и уголь осѣдаетъ неравномѣрно, и пѣмъ зашрудняется самое жженіе.

Далѣе наблюдается, чюбы бревна съ боковъ лежали ровно одно къ другому, такъ чюбъ обѣ боковыя стѣны были совершенно вертикальны.

Такимъ образомъ складываются бревна до высоты предполагаемой кучи. Для задней стѣны выбираютъ прямая и ровныя бревна безъ сучьевъ, отъ 7 до 9 дюймовъ въ комлѣ; эти бревна кладутъ такъ, чюбы составляпъ округленіе кучи съ задней стѣны къ верху. Это округленіе много способствуешъ къ лучшему жженію, иначе если бы задняя стѣна была прямая, то потребовался бы сильный притокъ воздуха, прежде обугливанія заднихъ бревенъ. Округленная стѣна имѣетъ болѣе силы прошивушояпъ давленію и даетъ свободный проходъ дыму и сырости; такимъ образомъ по положенію перваго задняго бревна, слѣдующія бревна перекладываются короткими полѣньями до 5 четвертей въ разстояніи отъ боковыхъ стѣнъ. Тол-



щина полѣньяевъ бываетъ до одной, и длинна до 5 четвертей.

Такъ складывается задняя стѣна съ округленіемъ, оканчиваясь подъ крышею, опойдя опть крайняго бревна на 4 четверти. Послѣ этого вся поверхность уравнивается вершинникомъ и колотыми дровами, для предотвращенія провала мусора

Когда бревна сложены, то всѣ отверстія съ боковыхъ сторонъ закладываются вершинникомъ, а меньшія затыкаются еловыми вѣтвями, чѣмъ упираются попомъ и всю кучу; за неимѣніемъ еловыхъ вѣтвей, можно употреблять и сосновыя, но послѣднія не такъ плотны; а потому при употребленіи ихъ должно всегда имѣть толще слой, чшобы мусоръ не могъ чрезъ него провалиться.

Всѣ отверстія въ задней стѣнѣ, происшедшія отъ переслойки бревень съ полѣньями, наполняются вѣтвями: на вершинѣ кучи располагаются вѣтви въ обѣ стороны къ задней и передней стѣнамъ и постопа слоя вѣтвей на крышѣ должна быть такая, чшобы при хожденіи было мягко подъ ногами. Попомъ боковыя стѣны также убираются вѣтвями, при чемъ сучья засовываются между бревнами.

Такимъ образомъ куча готова къ осыпкѣ, но прежде нежели се начнутъ осыпать мусоромъ, вколачиваютъ два столба передъ лицевою стороною, съ боковыхъ сторонъ по при столба, ко-

порые располагаются такъ, чтобы средніе столбы были ближе къ задней стѣнѣ, въ разстояніи отъ боковыхъ стѣнъ на 5 дюймовъ и больше, смотря по качеству мусора; всѣ эти столбы укрѣпляются какъ можно плотнѣе въ землю, а разстояніе между ними и самую кучею очищается отъ вѣтвей и сору, дабы они не способствовали поченію воздуха; толщина же слоя мусора зависитъ отъ его качества. Когда куча первоначально будетъ осыпана мусоромъ на 6 или 8 дюймовъ, то засынаютъ вдругъ заднюю и боковыя стѣны. А дабы мусоръ удобнѣе держался на задней стѣнѣ и при томъ не препятствовалъ выходу дыма и паровъ; то по ней кладутъ такъ называемыя мусорныя балки, поддерживаемыя подпорками, а мусоръ насыпается между ними и кучею на толщину 6 дюймовъ; надъ балками же возвышается около 7 дюймовъ и слегка приколачивается лопатками. Мусорныя балки должны быть длиною во всю заднюю стѣну, со включеніемъ пространства, между боковыми стѣнами и заборкою. Подъ заборку, чтобы она не лежала плотно къ землѣ, кладутъ нѣсколько камней, отъ 5 до 6 дюймовъ въ высоту, между которыми можно бы было въ послѣдствіи дѣлать отверстія для печенія снизу воздуха, какъ скоро потребуется это при окончаніи горѣнія. Такъ какъ заборка длиною равна длинѣ кучи, то углы между заборкою и мусор-

пыми балками наполняюща пловцо мусоромъ; послѣ чего куча получаетъ довольно прочную мусорную покрывку. Наконецъ обсыхавшая лицевая сторона и такимъ образомъ куча готова къ жженію.

*О надзорѣ за кучею.*

Зажиганіе кучи производится чрезъ отверстіе, дѣлаемое въ боковой стѣнѣ, но иногда вмѣсто отверстія, зажигаютъ кучу сверху при подошвѣ. Если зажиганіе производится съ боку, то отверстія оставляютъ съ обоихъ боковъ, во время кладки, и выбирается самая тихая погода для зажегу; если же въпрено, то зажигаютъ съ той стороны, которая лежитъ за вътромъ и отверстіе наполняется сухими колопыми дровами. Когда дрова разгорятся и зажгутъ вокругъ находяща бревна, то на верху нѣсколько по далье мѣста горѣнія дѣлаютъ дымовыя отверстія, служащія также къ распространенію горѣнія въ другую сторону, и по мѣрѣ приближенія его впередъ, дѣлаютъ другія отверстія въ той же сторонѣ. Когда огонь обнялъ преть кучи, или около того, то заглушаютъ отверстіе зажега, равно какъ и прежнія дымовыя отверстія, и дѣлаютъ новыя, подвигая ихъ ближе и ближе къ другой сторонѣ отверстія зажега, пока шамъ огонь не покажется, и тогда все отверстія закрываютъ.

Если лѣсъ былъ сухой, то куча такимъ обра-

зомъ можешъ разгорѣться въ первыя сутки, но при сыромъ лѣсѣ требуется  $1\frac{1}{2}$  и даже двое сутокъ, и тогда нужно бываетъ дѣлать отверстія внизу, для поддержанія по днищу, и остановить неровное воздыманіе огня вверху; впрочемъ эти отверстія должно потчасъ закрыть, какъ скоро огонь покажется въ противоположномъ отверстіи зажега, дабы огонь не могъ съ самаго начала проникнуть въ средину кучи, что ускоряя горѣніе и производя неровное осѣданіе кучи, даетъ еще мелкій и рыхлый уголь.

Послѣ сего стараются о томъ, чтобы огонь распространялся сначала не болѣе какъ на 5 или 4 четверти и поверху кучи, для чего такъ же потчасъ по закрытіи прежнихъ отверстій, дѣлаютъ отъ 5 до 6 новыхъ отверстій на крышѣ между средними и задними столбами, для болѣе свободнаго выхода дыма. Эти отверстія оставляютъ до тѣхъ поръ, пока огонь не дойдетъ до нихъ; чѣмъ далѣе дымъ отъ мѣста обугливанія, тѣмъ долѣе оно совершается. Чрезъ это жженіе получаютъ лучшій ходъ и гораздо легче бываетъ управлять имъ, потому что внутренній воздухъ въ этомъ случаѣ разжиженъ и мало способствуетъ горѣнію; иначе же воздухъ болѣе плотный, ускоряетъ горѣніе и дѣлаетъ чрезъ то уголь рыхлѣе и вообще худшихъ качествъ.

По мѣрѣ того какъ обугливаніе идетъ по верху

къ сдѣланнымъ отверстіямъ , оно распространяется также и по днищу кучи, и гдѣ она окажется подъ ногами рыхлою, то это знакъ, что путь дрова обуглились , и въ пѣхъ мѣстахъ должно приколачивать мусоръ плотно лопатками; а гдѣ дрова еще не обуглены, тамъ слегка разгребать граблями, чтобы сдѣлать мусоръ рыхлѣе и привлечь туча огонь, чрезъ что уравнивается обугливаніе повсемѣстно, и крыша, осѣдая ровно по всей кучѣ, не дѣлаешь ни бугровъ, ни ямъ.

Если горѣніе началось, то огонь поддерживается самъ собою; если зажгли глубоко, то горѣніе очень скоро распространяется къ задней стѣнѣ и затрудняетъ управленіе кучею, прежде нежели большая часть бревень успеетъ достаточно просохнуть. По этому должно наблюдать, чтобы огонь распространялся въ одно время по верху кучи (чѣмъ ближе къ крышѣ, тѣмъ лучше) и по днищу, чрезъ что среднія бревна успеютъ болѣе высохнуть и самое жженіе будетъ удачнѣе.

Если дѣль для жженія употребленъ сухой, то жженіе всегда будетъ удобнѣе и подошва кучи можетъ совершенно переуглишься на пятыя или шестыя сунки; въ противномъ случаѣ требуется гораздо болѣе времени, чтобы предварительно изгнать изъ бревень всю сырость; при чемъ и управленіе кучею гораздо затруднительнѣе; въ особенности же должно обращать самое тщатель-

ное вниманіе на открытіе дымовыхъ отверстій. Если внутри кучи жаръ будетъ слишкомъ силенъ, то это также весьма затрудняетъ жженіе, и если въ это время будетъ находиться мало дымовыхъ отверстій, то водяные пары сгущаются въ кучѣ до такой степени, что сбрасывая мусоръ, сами открываютъ себѣ выходъ. Это бываетъ иногда по нѣскольку разъ сряду; и въ такомъ случаѣ, если мусоръ и бываетъ опять набрасывается, то онъ, слишкомъ заглушая кучу, причиняетъ великій вредъ. Если бы управленіе кучею и ровное жженіе затрудняемо было подземнымъ теченіемъ воздуха, или продолжительными вѣтрами, или какими либо другими причинами, ускоряющими обугливаніе въ одномъ мѣстѣ; то должно предотвращать насыпаніемъ и уколачиваніемъ мусора въ мѣстѣ сильнаго горѣнія и дѣлать отверстіе въ противуположной сторонѣ, и такимъ образомъ достигнуть равномернаго по всей кучѣ горѣнія. Когда горѣніе дойдетъ до прежнихъ отверстій, что замѣчается по свѣплому дыму и по осѣданію возвышеній, уколачиваемыхъ коломъ; то сказанныя отверстія закрываютъ, дѣлая столько же другихъ на самой вершинѣ крыши, позади крайнихъ столбовъ. Приколачивая мусоръ по нѣскольку разъ въ сутки, продолжаютъ жженіе такимъ же порядкомъ, пока свѣплый дымъ не покажетъ, что горѣніе дошло до послѣднихъ отверстій. То-

гда вся кровля уколачиваеяся. Верхнія отперстія закрывають и выходъ дыму дають на верху задней стѣны, по динѣ которой дѣлають отперстія въ располніи 2-хъ или 3-хъ четвершей одно отъ другаго, смотря по тому, какъ потребуешь горѣніе кучи. Этоотъ переносъ дымовыхъ отперстіей дѣлается даже и тамъ, гдѣ замѣняютъ, что дрова не совсѣмъ переуглились, опивода дымъ отъ мѣста горѣнія какъ можно далье; тогда середина кучи осѣдеетъ и должна ухлопотинься. Послеъ того главный надзоръ угажегоа будетъ состоятъ въ томъ, чтобы во все время горѣнія держать мусоръ на крышѣ какъ можно плотнѣе, препятствуя печенію воздуха сверху, и направляя дымъ чрезъ заднюю стѣну.

Когда изъ верхнихъ дымовыхъ отперстіей будетъ выходить одинъ голубоватый дымъ, по это значить, что тамъ горѣніе уже кончилось; тогда отперстія закрывають, балку снимають и дѣлають дымовыя отперстія ниже между другими ближними къ верху балками; такимъ образомъ дѣлають отъ двухъ до трехъ и болѣе рядовъ дымовыхъ отперстіей, и это зависитъ отъ величины кучи и отъ количества необуглившихся еще въ ней бревень. Впрочемъ назначеніе числа отперстіей въ ряду, равно какъ и самыхъ рядовъ, должно болѣе зависѣть отъ величины кучи и качества упопреленнаго лѣса.

Когда дымовыя отверстія будутъ понижены до половины задней стѣны и когда обугливаніе идетъ внизу, встрѣчая бревна болѣе толстыя, то необходимо увеличить теченіе воздуха снизу; для этого дѣлаютъ по самому днищу кучи одно или два отверстія въ срединѣ, подъ задней стѣною; по одному отверстию съ обѣихъ сторонъ средней подстилки и два отверстія въ равномъ разстояніи отъ боковыхъ стѣнъ. Все эти отверстія остаются до окончанія обугливанія и даже увеличиваютъ число ихъ, если обспоятельствова прѣбуютъ сильнѣйшаго принока воздуха. Когда замѣтятъ по свѣплому дыму, что горѣніе кончилось въ верхнихъ слояхъ, то дымовыя отверстія понижаютъ мало по малу къ нижней балкѣ. Если бы жженіе шло скорѣе къ одной сторонѣ задней стѣны, то уменьшаютъ на ней число дымовыхъ отверстій, увеличивая ихъ въ противной, такъ что бы вся эта стѣна могла обугливаться и осѣдаль равномерно, какъ если бы равномерно выломалъ стѣну.

Чтобы окончательно ускорить жженіе по всему поду кучи, должно дать болѣе теченія воздуху; для чего дѣлаютъ дымовыя отверстія въ боковыхъ стѣнахъ подъ заборомъ и пробуютъ, какъ тамъ, такъ и съ задней стѣны, длинными жердями, какъ далеко дрова обуглились и не остались ли еще необугленные мѣста.

Обыкновенно случается, что отъ осѣданія за-



дней снѣны дымовыя отверстія въ ней дѣлаются слишкомъ узки, почему ихъ должно расширить, для произведенія большаго теченія воздуха. После сего, когда нижнія бревна обуглились, всѣ отверстія по задней снѣнѣ закрываются; но если бы случились головни на двѣ кучи, что болѣе всего бываетъ въ боковыхъ снѣнахъ, то эти головни могутъ быть переуглены безъ малѣйшаго вреда всей кучи, сдѣлавъ узкія отверстія съ кровли до самаго мѣста, гдѣ дрова не обуглены. Эти отверстія, дѣлаемыя длинными жердями, приносятъ весьма большую пользу, въ особенности, ежели они проведены въ пересѣченіи съ боковыми отверстиями: тогда они усиливаютъ спреманіе воздуха, привлекая туда огонь. Когда изъ этихъ послѣднихъ отверстій спанетъ отдѣляться свѣплый дымъ; то всѣ отверстія зарываются, и кучу, уколотивъ, оставляютъ для охлажденія на одни или двой сутки до разломки.

Кромѣ вышесказаннаго способа управленія лежащею кучею, есть еще много другихъ.

Иногда зажиганіе кучи производится надъ подошвою по срединѣ; иногда съ которой нибудь стороны подошвы. Въ послѣднемъ случаѣ, для распространенія огня, дѣлаютъ дымовыя отверстія въ прошивуположной споронѣ, наблюдая, чтобы огонь не слишкомъ углублялся. Обыкновенно при жженіи лежащихъ кучъ случаются двѣ главныя о-

шибки первал, что подошвенный бревна обугливаются слишком, поспешно, отъ чего уголь получается изъ нихъ мелкій и рыхлый. Другая ошибка, когда обугливаніе идетъ вдоль по крышѣ, то дымовыя отверстія дѣлаютъ слишкомъ близко къ мѣсту горѣнія; отъ сего обугливаніе идетъ слишкомъ глубоко и отъ усиленнаго шеченія воздуха, горѣніе ускоряется, и дрова, не успѣвъ достаточно просохнуть, раскалываются и даютъ негодный уголь.

Большія ошибки происходятъ также и отъ того, когда обугливаніе достигнетъ задней стѣны, то часто и безъ всякой надобности дѣлаютъ внизу дымовыя отверстія, только для ускоренія горѣнія кучи, отъ чего всегда уголь портится. А какъ сказанное неудобство, по сдѣланнымъ выше сравненіямъ, върнѣе отвращается дѣланіемъ дымовыхъ отверстій послѣ заженія (преимущественно на крышѣ), то этому должно и слѣдовать.

Кубическое содержаніе сложенныхъ дровъ въ лежащей кучѣ вычисляется слѣдующимъ образомъ: большая и меньшая высота кучи складываются вмѣстѣ и сумма дѣлится пополамъ; частнымъ множатъ длину кучи; полученнымъ отъ сего произведеніемъ умножается длина бревень, и такимъ образомъ находятъ кубическое содержаніе. Если бы напримѣръ большая высота кучи равня-

лась  $5\frac{1}{2}$  аршинамъ, меньшая  $2\frac{1}{2}$  аршинамъ, длина кучи 12-ши, а длина дровъ  $11\frac{1}{2}$  аршинамъ, что все вмѣститъ соспавитъ 552 кубическихъ аршина; а для закругленія задней стѣны и крыши, каждую сошню полученнаго произведенія, должно еще помножить на  $2\frac{1}{2}$  кубическаго аршина, следовательно вышеприведенное число  $552 \times 13\frac{1}{4}$  кубическихъ аршинъ, получится настоящее содержаніе кучи  $565\frac{3}{4}$  кубическихъ аршинъ.

Что касается до высоты кучи при подошвѣ и задней стѣнѣ, также отношенія между длиною и шириною кучи, должно замѣнить, что чѣмъ почва круче, тѣмъ должны дрова лежать выше при подошвѣ, чтобы лежація далѣе къ верху бревна не могли производить сильнаго давленія на подошвенныя, гдѣ они скорѣе переугливаются. Впрочемъ должно сообразоваться съ управленіемъ кучею: ежели жженіе производятъ слишкомъ скоро къ днищу, то возвышеніе подошвы мало приноситъ пользы, и уголь всегда получается дурныхъ качествъ, по случаю сильнаго сжатія воздуха, который сначала необходимо поддерживать; но при правильномъ управленіи жженіемъ, худой уголь можетъ получиться только въ верхнихъ частяхъ и, стало бытъ, полученіе хорошаго угля вполне зависитъ отъ искусства углежого. Для лучшаго и удобнѣйшаго управленія кучею, должно возвышать подошву; что же касается до взаимнаго отноше-

нія длины и ширины кучи, то ясно, что ежели будутъ складывать дрова въ небольшую кучу, то не слѣдуетъ ее возвышать, избѣгая неудобствъ при осыпкѣ и затрудненій при самомъ управленіи; если же дать почвѣ слишкомъ большое паденіе, то это будетъ вредить жженію. Въ слѣдствіе чего, если почва позволяеть употреблять длинныя бревна и если хотясть за разъ жечь ихъ большое количество, то для управленія кучею лучше увеличить ее въ ширину, а не въ высоту. Весьма удачно производится жженіе съ 9-ти и 12-ти аршинными бревнами, при чемъ, смотря по большей длинѣ бревенъ, можно кучу класть выше безъ затрудненія; чрезъ это выигрывается, какъ во времени, такъ и въ издержкахъ, принимая въ расчетъ, что полученіе худаго угля въ подонвѣ расположится на большее число коробовъ хорошаго угля.

Если подошва кучи будетъ въ три аршина вышиною, большая высота задней стѣны въ шесть аршинъ, разстояніе же отъ линіи высоты задней стѣны до наружнаго бревна  $1\frac{1}{4}$  аршина, а длина бревенъ будетъ равна длинѣ кучи, или иначе, когда длина кучи равна ширинѣ ея; то кубическое содержаніе будетъ:

Длина кучи. Ширина кучи. Кубич. сажень.

Въ аршинахъ. Въ аршинахъ. Въ саженяхъ.

Длина кучи. Ширина кучи. Кубич. сажень.

Въ аршинахъ. Въ аршинахъ. Въ саженяхъ.

$11\frac{1}{2}$                        $11\frac{1}{2}$                        $24\frac{1}{4}$

12                              12                              27

$12\frac{1}{2}$                        $12\frac{1}{2}$                        $29\frac{1}{4}$

13                              13                               $31\frac{6}{7}$

$13\frac{1}{2}$                        $13\frac{1}{2}$                        $34\frac{2}{7}$

14                              14                               $36\frac{1}{2}$

### 3.

#### Штирійское косное производство.

Между многоразличными отраслями заводскихъ производствъ обширной Имперіи Австрійской, дѣло косъ липовокъ, существующее въ южныхъ и югозападныхъ ея обласпяхъ, и преимущественно развитое въ Герцогствѣ Штирійскомъ, занимаетъ первое мѣсто. Оно, будучи освящено уже вѣками, заслужило всеобщую извѣстность, и произведенія онаго, за удовлетвореніемъ нуждъ общественныхъ внутри Имперіи, развозятся во все части міра. И дѣйствительно, не смотря на все спаранія, можно сказать рабскія, въ подражаніи дѣлу оныхъ, не взирая на тяжелыя пошлины, соотвѣспивующія почти запрещительнымъ тарифамъ, и существующія въ разныхъ странахъ Европы, косы

Шширійскія (разумѣя въ томъ числѣ и пригошовляемыя въ Кариншіи и нижней Австріи) доселѣ занимають, по своей доброкачественности, первое мѣсто, а по дешевизнѣ нѣтъ имъ равныхъ. Въ этомъ я имѣлъ случай убѣдиться на ярмаркахъ Лейцигской и Франкфуртской (на Майнѣ); а также въ Виртембергскомъ Королевствѣ и Прусскихъ, Рейнскихъ провинціяхъ. Эпи-шо обстоятельство и суть причиною, что помянутыя кося развозятся и охотнѣе покупаются другихъ (Силезскихъ, Виртембергскихъ, Изерлонскихъ, Швейцарскихъ) и въ Новой Голландіи, и въ Сѣверной Америкѣ и въ нашей опдаденной (по неудобству путей сообщенія) Сибири. Мы спавимся соперничать съ ними, но доселѣ все эти поныпки оспались только какими-шо начинаніями, и развитіе этого важнаго произвоства въ нашемъ опчествѣ вообще идетъ весьма медленно. Здѣсь раждается невольнo вопросъ: отъ чего зависить эта доброкачественность кося Шширійскихъ, и въ чемъ именно она состоитъ? И почему мы, подражая почти безусловно методѣ Шширійской (въ округахъ заводовъ: Злапоусповскихъ, Алапаевскихъ, Гг. Шенелевыхъ и Бапашевыхъ), не можемъ доселѣ пригошовлять столь же хорошихъ и дешевыхъ кося?

Чтобы отвѣчать положительно на эти существенные вопросы, мы должны нѣсколько оспира-

вишься онъ предмета нашей записки и разсмотримъ сперва нѣ первоначальные матеріалы, изъ коихъ получается въ Шшириіи основной продуктъ заводскій — чугуиъ, продуктъ спюль пригодный для выдѣлки изъ него превосходной сырцовой спали, идущей уже въ разныхъ состояніяхъ на дѣло кося; а потомъ рассмотримъ и дѣло изъ оной сихъ послѣднихъ.

Природа вложила въ нѣдра горъ Шширійскихъ неизчерпаемые запасы прекрасныхъ рудъ желѣзныхъ, извѣстныхъ въ системѣ Минералогіи подъ именемъ шпатованаго желѣзнаго камня. Руды эти заключаются въ области переходной (глинистомъ сланцѣ, сѣрой ваккѣ и известнякѣ) и образуютъ или жилы (Кольрадъ близъ Марга Целль), или огромные штоки (гора Эрцбергъ). Онѣ состоятъ преимущественно изъ окиси желѣза ( $50,23\%$ ) и углеродной кислоты ( $34,62\%$ ), и при вліяніи окиси марганца ( $2,54\%$ ), известни, горькозема, глинозема и кремнезема (до  $10\%$ ), въ высокой степени легкоплавки. Будучи проплавлены въ блауфенахъ, онѣ способны давать нощъ видъ бѣлаго чугуна, который, не будучи сырымъ (хотя и есть слѣдствіе слабощяжелой сыни), несетъ названіе: Hartflossen и который въ категоріи другихъ чугуновъ, выплавляющихся изъ сихъ же рудъ признается за наиболѣе пригодный для выдѣлки сырцовой спали, идущей на дѣло кося.

Многочисленные наблюдения и параллели показали, что прекрасныя качества оной именно зависящъ отъ самыхъ качествъ чугуна, и что метода, ручныя приемы и закалка, коимъ нѣкогда у насъ придавали такую важность, играютъ роль второстепенную. И такъ Россія и многія другія страны Европы, лишеныя помянутого рода желѣзныхъ рудъ, никогда не въ состояннн будуще приготавливать сырцовою спали, но качествамъ подобной Штирійской, хотя самый способъ приготовленія оной, равно какъ и ручныя приемы, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими къ производству относящимися обспоятельствами, и могутъ быть изучены въ возможной степени совершенства. Все зависить, къ сожалѣнню, отъ первоначальныхъ матеріаловъ, и получаемого изъ нихъ основнаго продукта, чугуна. Въ Англнн поспигли это прежде, нежели у насъ, и въ началѣ нынѣшняго столѣтнн начали дѣлать косы изъ литой спали, сперва изъ одной, а потомъ съ желѣзными обухами и плѣками; но онѣ отъ цѣны литой спали, и нѣкоторыхъ лишннхъ работъ обходились весьма дорого, посему и не могли войти въ соперничество съ Штирійскими, хотя сами по себѣ и были весьма хорошихъ качествъ. У насъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, начали также приготавливать косы изъ литой спали въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ, закаливая оныя въ сгущенномъ воздухѣ. Хотя, говоря по



справедливости, первые опыты были и не весьма удачны: отъ качества липной стали, большую частью весьма твердой и неоднородной; однако же они не основали предпріятія, и нынѣ, когда липая сталь, приготовляемая въ Златоустовскомъ заводѣ, начала получаться лучшихъ качествахъ, производство это принимаетъ видъ положительный. Можно надѣяться, что сравненіями вводителея этой новой для Россіи методы дѣла кося липовокъ Г. Генералъ - Маіора Аносова, она разовьется и упрочится со временемъ въ нашемъ отечествѣ; ибо липая сталь, приготовляемая въ Златоустовскомъ заводѣ, обходится нынѣ по весьма дешевымъ цѣнамъ (отъ 8 до 10 руб. за пудъ) сообразно съ цѣною первоначальныхъ матеріаловъ: желѣзныхъ обѣшчковъ и угля (при хорошихъ ея качествахъ).

Способъ приготовленія сырцовою стали на дѣло кося липовокъ несетъ названіе Каринійскаго. Онъ состоитъ въ двукратной переплавкѣ твердаго чугуна, нажиганіи изъ него крицы и проковкѣ кусковъ. Первая переплавка совершается съ цѣлюю очистиши чугуна отъ постороннихъ примѣсей (почему она и называется очиспительною) и выдѣлитъ нѣкоторое количество углерода въ немъ находящагося, дабы привести его въ то состояніе, въ которомъ наиболее и наискорѣе можно обращаться въ сталь. По расплавленіи, его выпу-

скаютъ на чугунный полъ, придавал форму довольно толстыхъ бляхъ (boden), разбивающихся попомъ на куски. Изъ сихъ послѣднихъ нажигаютъ уже стальные крицы. Для сего устроиваютъ горнъ, имѣющій въ длину и ширину по 24'', а въ глубину 15''. Фурма оной набивнаго дна (изъ угольнаго мусору) опущена на 12'' и образуетъ съ нимъ уголъ въ 9 или 10°, въ горнъ же выдается на 3½''. Изъ сего видно, что самая набойка равняется площади по 3'', и она должна быть приготовлена съ особеннымъ пицаніемъ, и имѣть поверхность совершенно горизонтальную. На одну крицу употребляютъ по 2½ центнера отбѣленаго чугуна, содержащаго довольно значительное количество марганца. Нажиганіе крицы съ переплавкою продолжается 6 часовъ; угаръ въ чугунъ проспирается отъ 20 до 24%, а угля сжигаютъ по 3 шаффа (1 шафъ = 15½ кубнч. фуп.) на каждый центнеръ полученной стали. Во время хода операціи мастеръ долженъ быть весьма внимателенъ: дутье пускаютъ оны сперва слабое до появленія въ горнѣ шлага, который постоянно долженъ быть довольно жидокъ, а потомъ оное усиливаетъ различно, смотря по ходу самой операціи, наблюдая во всякомъ случаѣ, чтобы въ горну не было столь возвышенной температуры, какъ при кричномъ производствѣ, для избѣжанія сильнаго обезуглероженія чугуна и полученія неоднородной стали. Когда кри-

ца поспѣеть, тогда ее обжимають подь молотомъ, центнера въ 4 вѣсомъ, и разрубаяють на куски. Сии послѣдніе провариваются при дѣлѣ слѣдующей крицы и пропягиваются въ бруски, имѣющіе  $1\frac{1}{2}$ '' въ квадратъ, кои не закаливаясь и слѣдовательно не сортируясь, поступаютъ въ косныя фабрики.

Въ косныхъ фабрикахъ, болышею частію употребяемыхъ отдѣльно, отъ помянутыхъ не закаленныхъ брусковъ отпягиваютъ пробы, имѣющія по  $2$ ''' въ квадратъ и подвергаютъ оныя закалкѣ; потомъ ихъ разламываютъ и по излому сортируютъ самые бруски на два нумера, изъ коихъ № 1 представляетъ сыпь лучшую и однородную, а № 2 посредственную или неоднородную. Первая обыкновенно имѣетъ довольно мелкозернистое сложеніе или совершенно однородную сыпь при синеграно-сѣромъ цвѣтѣ, а вторая заключаетъ прорости желѣза. После сортировки брусковъ приступаютъ къ рафинированію оныхъ пономерно въ обыкновенныхъ рафинировочныхъ горнахъ, снабженныхъ шрема фурмами, расположенными на одной линіи, дабы жаръ въ горну былъ равномернѣе; бруски выпягиваются въ ленты, кои потомъ складываются въ пачки, наблюдая, чтобы черезъ каждыя 3 ленты были закладываемы бракованныя косы, значительно улучшающія качество сыпи, и безъ сомнѣнія менѣе приносящія уцербъ здѣсь,

нежели при передѣлѣ ихъ на сырцовую сталь прибавкою къ чугуну, какъ оно дѣлается у насъ. Пачки имѣютъ различную величину, зависящую отъ числа и длины входящихъ въ нихъ лентъ, но вообще въ нихъ не бываетъ никогда менѣе 13 и болѣе 21 ленты. Сталь № 2 подвергаютъ одинъ разъ рафинированію, получая такимъ образомъ одновыварную сталь; ее вытягиваютъ въ брусочки различной длины, зависящей отъ числа употребленныхъ лентъ въ пачку и сообразной съ величиною предположенныхъ выдѣлаться изъ нихъ кося; такъ напр. для кося, идущихъ преимущественно въ Россію, и несущихъ названіе девятиручныхъ, брусочикъ имѣетъ въ ширину 1", а въ толщину  $\frac{3}{4}$ "; въ такомъ видѣ эта сталь называется **Ruckenstahl** или обушною сталью. Сталь № 1 или лучшая подвергается рафинированію точно такъ же, какъ и № 2, только вмѣсто одного два, а мѣстами и три раза, дабы придать ей наилучшія качества, и окончательно вытягивается въ полоски, имѣющія  $\frac{3}{4}$ " въ ширину, и  $\frac{1}{4}$ " въ толщину. Лучшая сталь въ семь видѣ называется **Schneidstahl** или сталь для лезвія. Какъ обушная, такъ и лезвенная сталь разрубается на кованчики различной длины, смотря по размѣрамъ кося; такимъ образомъ для девятиручныхъ, они имѣютъ до  $4\frac{1}{2}$ " длины, для 8 ручныхъ 4", для 7 ручныхъ  $2\frac{1}{2}$ ". Эти куски или кованчики скла-

дѣлаются вмѣстѣ, такъ чтобы полщина бру-  
сочка ( $\frac{3}{4}$ ") соприкасалась ширинѣ полоски ( $= \frac{3}{4}$ "),  
и потомъ взвѣшивающіяся вмѣстѣ на обыкновен-  
ныхъ вѣскахъ; при чемъ наблюдается, чтобы для  
9 ручныхъ они вѣсили 1 ф. 12 лоповъ, для 8 ручн.  
1 ф. 6 лоп.; для 7 ручн. 1 ф.; для 6 ручн. 30 лоп.  
Далѣе ихъ сваривающъ и выпягивающъ подъ ко-  
лопушечнымъ молотомъ, такъ что сналь № 2  
образуетъ обухъ и пяпку, а № 1 предназначается  
для полошна, и въ такомъ видѣ ихъ называютъ  
Zain, а у насъ кованцемъ. Послѣ сего слѣдуетъ  
одна изъ важнѣйшихъ операций кованго произ-  
водства, а именно разгонка полошна; шугъ мас-  
теръ долженъ обратишь все свое вниманіе, дабы  
все удары молотка были вдоль по обуху, а не вкось,  
что имѣетъ великое вліяніе на доброшу полошна,  
образование рвотинъ и хлопунцовъ. За сію рабо-  
ту мастера получаютъ здѣсь наибольшую плату.  
Разгонка полошна совершается съ трехъ разъ,  
при чемъ сперва разгоняющъ средину или брюшко,  
потомъ носокъ, а потомъ бородку, и это дѣ-  
лается съ двухъ нагрѣвовъ. За симъ приступаютъ  
къ правкѣ полошна и выгладкѣ онаго подъ коло-  
пушечнымъ молоткомъ и оплывающъ шипа на пяп-  
ку, потомъ загибающъ носокъ на наковальнѣ съ  
руки молоткомъ, спавяющъ на пяпкѣ шипецель,  
поднимающъ пяпку, такъ чтобы она съ полош-  
номъ образовала уголь, имѣющій для разнаго рода  
Горн. Журн. Кн. VI. 1841.

кость постоянную величину, обрѣзываютъ положительно ручными пожницами и приступаютъ къ закалкѣ. Закалка есть вторая важнѣйшая операція въ дѣлѣ кости лнповокъ: она производится съ цѣлю придать имъ твердость и упругость; отъ первой зависить ихъ оспропа, а вторая необходима для избѣжанія поломокъ при ударахъ ихъ о твердыя тѣла. Во всякомъ случаѣ должно наблюдать, чтобы предварительный нагрѣвъ кости былъ въ нѣкоторомъ соотношеніи съ качествами спали, и чѣмъ сія послѣдняя тверже, тѣмъ онѣ должны быть слабѣе. У насъ закалка кости содержалась прежде въ секретѣ; ибо веществамъ, въ коихъ онѣ закачивались, приписывали великое вліяніе на самыя качества оныхъ. Но это совершенно несправедливо; ибо я имѣлъ случай удостовѣриться, что въ Штиріи, Каринтіи, Королевствѣ Виршембергскомъ, Прусскихъ Рейнскихъ провинціяхъ и Силезіи употребляютъ для сего исключительно чистое бычачье или коровье сало, и только въ весьма немногихъ мѣстахъ (около Леобена въ Штиріи), въ случаѣ твердости кости, прибавляютъ, или мыла или, что еще лучше, деревяннаго масла. По жиръ бараній и овечій признается для кости Штирійскихъ весьма вреднымъ, и какъ бы онѣ хороши ни были, но отъ закалки въ ономъ всегда лопаются. Самая закалка производится по предварительной нагрѣвкѣ въ мѣдныхъ ящикахъ, съ

двойными стѣнами, между коими протекаетъ вода, дабы расплавленное сало не сильно нагрѣвалось; косы обыкновенно погружаются въ сало не прямо, но подъ угломъ и остаются въ ономъ нѣсколько времени; потомъ вынимаются со дна и обпираются лицевой корой, обмокнутой въ горячую воду; за симъ ударяютъ ими быспро по поверхности холодной воды, чтобы ихъ ободрало и онѣ получили бѣлую поверхность. По окончаніи закалки, приступаютъ къ чисткѣ полотна стальными зубилами, что требуетъ также большаго вниманія, дабы вся окалина опстала и коса получила бѣлый чистый видъ. Какъ бы хороша сталь ни была, но она всегда получаетъ нѣкоторую кропкость послѣ закалки, а потому и косы послѣ оной всегда нѣсколько отпускаютъ или зеленятъ (правильнѣе синятъ), дабы онѣ не были ломки. Это совершается очень просто въ песокъ, насыщенный въ желѣзномъ противнѣ и помѣщенномъ надъ горномъ, и степень отпуска узнается эмпирически, т. е. когда вся коса посинѣетъ. Далѣе слѣдуютъ: настилка шпиривовъ на полотнѣ острымъ молоткомъ, полировка онаго вдоль стальнымъ молоткомъ, что полезно будетъ ввести и у насъ въ Аршинскомъ заводѣ, и что, по замѣчанію Генераль-Маіора Аносова, имѣетъ, вѣроятно, значительное вліяніе на наружную чистоту Шпирійскихъ косъ, всегда высшую нашихъ; правка обуха и полотна или наклепка косы, спочка лезвія на

шочилъ и проба ударомъ по деревянной доскѣ плашмя и упоромъ носка въ деревянный стулъ. При семъ звонъ долженъ быть высокъ и ровень безъ дребезжанія, иначе въ косѣ есть пороки; носокъ, при нажатіи грудью, не долженъ гнуться ни въ шу, ни въ другую сторону. Въ Каринтіи мѣстами дѣлають у косъ тупые носки, такъ что полозна не доходитъ до окончанія обуха на  $\frac{1}{4}$  //; это дѣлается для того, чтобы полозна, при ударѣ косы въ камни и пни, скрытые правую, не лопалось, что полезно бы было испытать у насъ на Уралѣ и въ другихъ гористыхъ губерніяхъ. Измѣненіе это не имѣетъ ни какого вліянія на успѣхъ работы по приготовленію косъ и по кошенію травъ, въ чемъ я лично удостоверился отъ Каринтійскихъ и Краинскихъ поселянъ.

Изъ изложеннаго видно, что дѣло косъ липовокъ въ Имперіи Австрійской заключается въ слѣдующихъ операціяхъ:

1. Въ просяжкѣ сырой спали, по разсоршированіи на № 1 и 2, въ ленпы.
2. Въ рафинированіи пачекъ по разрядамъ и выпяжкѣ брусочковъ и полосокъ.
3. Въ разрубкѣ шѣхъ и другихъ на кованчики, навѣскѣ по парно, сваркѣ и выпяжкѣ въ кованцы (Zain).
4. Въ разгонкѣ полозна подъ колодушкою и дѣлѣ шипа на пяткѣ.



5. Въ правкѣ и глаженіи полотна подѣ молопкомъ.
6. Въ загибѣ носка, штемпелеваніи и подъемѣ пяпки съ руки.
7. Въ обрѣзкѣ полотна ручными ножницами.
8. Въ закалкѣ косъ и чисткѣ полотна.
9. Въ оппускѣ косъ или зелененіи (хотя цвѣтъ правильнѣ синій).
10. Въ насѣчкѣ шприховъ на полотнѣ.
11. Въ полировкѣ полотна молопкомъ (изъ лучшей Англійской стали).
12. Въ правкѣ косы съ руки и спочкѣ лезвія.
13. Въ пробѣ косъ ударомъ и упоромъ.

Для приготовленія 1000 косъ липовокъ девятиручныхъ, долженствующихъ имѣть въсь = 11 центнерамъ, употребляютъ сырцовою стали 17 центнеровъ; недостающее количество 6 центнеровъ заключается въ 2 центнерахъ 50 фунтахъ обѣчковъ (опѣ Zain или кованцовъ), стружкахъ опѣ обрѣзки полотна и спалесодержащихъ шлакахъ, осшающихся на днѣ рафинированныхъ горновъ, идущихъ потомъ въ передѣлъ на желѣзо; слѣдовательно 3 центнера 50 фунтовъ есть чистый угаръ, что дастъ на 100 центнеровъ  $20\frac{1}{4}$  центнеровъ, т. е. четвертую часть. На приготовленіе 100 штукъ липовокъ въ сложности

упошребляютъ 20 фортъ мѣръ (мѣра = 7, 8 куб. фушамъ) мягкаго угля посредственныхъ качествъ. Въ день и ночь при работахъ находятся 1 уславщикъ и 16 рабочихъ; они должны ежедневно приготавливать 9 ручныхъ — 160,  $8\frac{1}{2}$  ручныхъ — 175, 8 ручныхъ 190,  $7\frac{1}{2}$  ручныхъ 205, 7 ручныхъ 220 и 6 ручныхъ 250 годныхъ косъ. Уславщикъ получаетъ въ недѣлю по 6 гульденовъ серебромъ (1 гульденъ = 1 руб. 24 коп.) и хорошее содержаніе, а прочіе мастера, смотря по искусству, зарабатываютъ въ недѣлю отъ 2 до 4 гульденовъ серебромъ. Принимающъ, что на фабрикѣ, гдѣ въ сложности ежедневно будетъ выдѣлываться по 160 годныхъ косъ, въ годъ можно приготовить ихъ 40000 штукъ.

Въ Штирин и Каринни пробовали приготовить косы и изъ лихой стали; но поелику онѣ обходились дороже дѣлаемыхъ изъ сырцової, по и оставлены.

Качества косъ Штирійскихъ зависятъ а) въ ихъ стойкости при ударѣ, что зависитъ отъ свойства стали; б) въ способности полотна сохранять долгое время остроту, чему причиною однородность стали, чистота полотна и надлежащая степень заковки; в) способности полотна даваться безъ нагрѣва на отбой не выкрашиваясь, что весьма важно и свойственно Штирійской стали въ высшей степени; д) равномерная доброкачественность

кость въ общей массѣ, что поселяетъ при покупкѣ ихъ величайшее къ нимъ довѣріе и е) ихъ дешевизна.

Прилагаю таблицу кость, приготовляемыхъ въ Австрійской Имперіи, полученную мною опъ братавъ Офнеровъ, заводчиковъ-негоціаншовъ въ городъ Вольсбергъ, кои  $\frac{2}{3}$  кость, дѣлаемыхъ у нихъ на фабрикахъ, отправляютъ чрезъ Броды въ Россію.

1) Лейпцигскія хлѣбокосныя литовки . . . . .	12, 11 и 10 рупн.	100 кость каждаго
2) Американскія хлѣбокосныя литовки . . . . .	11 и 10 рупн.	№, раз-
3) Швейцарскія обыкновенныя, или Французскія хлѣбокосныя липовки	9, $8\frac{1}{2}$ , $8, 7\frac{1}{2}$ , $7, 6\frac{1}{2}$ , 6 рупн.	сортиро-
4) Таковыя же правокосныя . . . . .		ванныхъ
5) Польскія широкія правокосныя	9, $8\frac{1}{2}$ , $8, 7\frac{1}{2}$ , $7, 6\frac{1}{2}$ , 6 рупн.	въ извѣ-
6) Русскія правокосныя . . . . .	9, $8\frac{1}{2}$ , $8, 7\frac{1}{2}$ , 7 рупн.	стной про
7) Валахскія широкія, среднеширокія Венгерскія,		порціи, стоятъ 40 гульден. серебр.

Шширійскія и узкія Австрійскія травокосныя вообще 9, 8 $\frac{1}{2}$ , 8, 7 $\frac{1}{2}$ , 7, 6', 6 рур.

100 кось каждаго №, разсортирваныхъ въ известной пропорціи, стоятъ 40 гульдеребромъ.

8) Узкія Валахскія травокосныя 9, 8 $\frac{1}{2}$ , 8, 7 $\frac{1}{2}$ , 7, 6 $\frac{1}{2}$ , 6 рур.

Изъ сего видно, что косы, за всѣми расходами, продаются около 90-ти копѣекъ за шпіку на мѣстѣ (полагая гульденъ равнымъ 1 рубл. 24 копѣйкамъ); какаѣ же ихъ истинная цѣна, того я узнать не могъ, хотя Г. Шпимфлеръ въ Вольфсбергѣ и увѣрялъ меня, что отъ каждой косы можно получить, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, до 5-ти крейцеровъ (1-нъ крейцеръ почти = 3 $\frac{1}{4}$  копѣйкамъ на наши деньги) чистой прибыли.

---

#### 4.

Нѣкоторыя замѣчанія о кричномъ производствѣ Никольскаго завода въ Новгородской губерніи.

(Г. Маіора Лисенко).

Въ сѣверной части Новгородской губерніи, мало способной для земледѣлія, но изобильной лѣсами и значительными водными теченіями, въ 50-ти верстахъ отъ деревни Сомины и 70-ти верстахъ отъ города Успенжны Желѣзопольской, находится не-

405

большой желѣзодѣлательный заводъ, несущій названіе Никольскаго, основанный нѣсколько лѣтъ тому назадъ Г. Евреиновымъ, коему онъ и принадлежитъ. Заводъ этотъ примѣчательенъ особенно по качествамъ желѣза въ немъ приготовляемаго, измѣненнымъ Нѣмецкимъ способомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Контуазскаго отъ провинціи Франш-Конте во Франціи, въ коей онъ развитъ въ особенности. Способъ этотъ видѣнъ былъ мною во время моего путешествія въ заводахъ: Бельфорскомъ, Оденкурскомъ, Масево и нѣкоторыхъ другихъ Дубскаго и Верхисаонскаго Департаментовъ. Главнѣйшія выгоды, имъ представляемыя, передъ другими (старымъ Нѣмецкимъ или большекричнымъ, Валлонскимъ) заключающіяся въ маломъ угарѣ сыраго матеріала, и въ таковомъ же потребленіи горючаго, независимо отъ прекрасныхъ качествъ выковываемаго желѣза. Эти обстоятельство столь существенны и важны, что нельзя не пожелать водворенія сего способа и на нашихъ заводахъ Уральскихъ, разумѣется съ нѣкоторыми измѣненіями сообразно мѣстнымъ обстоятельствамъ каждаго заводскаго округа.

Г. Евреиновъ, какъ просвѣщенный человѣкъ, возымѣвъ намѣреніе основать металлургическое заведеніе, постигъ, что въ семъ предпріятіи необходима практика, и что одно изученіе теоретически плавильныхъ и кричныхъ процессовъ не

приведенъ его къ возможности усвоить оныя въ совершенствѣ на почвѣ отечественной, а потому и рѣшился вывезти изъ страны, извѣстной совершенствомъ многихъ металлургическихъ производствъ — юговосточной Франціи, кричвыхъ масперовъ, кои въ теченіе довольно краткаго періода времени поставили заведеніе Г. Евреинова, подъ его непосредственною администраціею, на прекрасную степень, и дали чрезъ то ему возможность получать довольно значительныя выгоды отъ онаго, не смотря на нѣкоторыя мѣстные неудобства, заключающіяся въ дороговизнѣ сырого матеріала, получаемого съ заводовъ Уральскихъ, перевозкѣ онаго нѣкоторое пространство сухопутно, равно какъ и желѣза въ Пешербургъ на вольную продажу.

И такъ мы уже сказали, что въ Кондуазскомъ или Эльзаскомъ способѣ, кромѣ устройства горна, главное дѣло состоитъ въ величинѣ крицъ, ручныхъ пріемахъ и особенномъ вниманіи при нажатіи оныхъ, чего именно не достаетъ нынѣ у насъ при шаронъмецкомъ способѣ. Я предлагаю здѣсь описаніе этого способа, такъ, какъ я его видѣлъ во Франціи, ибо тѣ измѣненія, кои, какъ кажется, сдѣланы мастеромъ Жозефомъ въ заводѣ Никольскомъ, сообразно съ качествами сырого и горючаго матеріаловъ, мнѣ остались неизвѣстными. Замѣчу: что согласно сего описанія я намѣренъ про-

известни опыты въ заводѣ Златоустовскомъ, и если они будутъ не совсѣмъ удачны по вышеизложеннымъ причинамъ, тогда можно будетъ послать артель рабочихъ на заводъ Г. Евреина для обученія, или, что лучше, пригласить мастера Жозефа на Уральскіе заводы, ибо срокъ его контракта кончился въ Сентябръ мѣсяцъ нынѣшняго года; на что вѣроятно и владѣлецъ завода изъавитъ свое согласіе, ибо у него есть уже обученные мастера изъ крѣпостныхъ людей.

Въ Коштуазскомъ способѣ обепяательства, имѣющія главное вліяніе на усиленный ходъ онаго и на качества получающихся продуктовъ соображены весьма хорошо. Такимъ образомъ величина крицы признана за наиболѣе выгодную для приданія наибольшей однородности нажженной изъ чугуна масе; размеры горновъ, соотвѣтствующіе величинѣ крицы, качество употребляемаго чугуна таковы, что получаемыя крицы бываютъ ни очень сыры, ни очень сухи; воздухъ, вдуваемый въ горнъ, долженъ имѣть извѣстную плотность, близкую плотности горячаго машеріала; фурма извѣстное положеніе, сообразное также качествамъ онаго. Опъ сего ходъ операціи весьма быстръ и усиленъ, а особенное вниманіе мастеровъ и плаша, исполнѣ вознаграждающая трудъ ихъ, причиною прекрасной отдѣлки выковываемаго желѣза.

Кричные горны въ заводѣ Бельфоръ и Оденкуръ

имѣютъ четырехугольную форму; стѣны ихъ параллельны между собою и соспояшъ, равно какъ и днище, изъ чугунныхъ досокъ въ 2<sup>1/2</sup> толщиною.

$$ab \text{ и } cd = 2b'' \text{ до } 28''$$

$$ac \text{ и } bd = 20''$$

$$cf = 13'', gh = 7\frac{1}{2}'' - 8'', gf = 11'';$$

Фурма наклонена ко днищу подъ угломъ 10 или 12° и выдается въ горнъ на 3<sup>1/2</sup>; она имѣетъ глазъ полукруглый, въ коемъ опиошенія основанія къ высотѣ, какъ 20<sup>1/2</sup>:12<sup>1/2</sup>. Горнъ дѣлается вверху уже для сконцентрированія жара, равно какъ и порогъ прошиву глаза фурмы. Чугунъ, употребляемый на нажиганіе криць, имѣетъ форму длинныхъ брусковъ или свинокъ; цвѣтъ его сѣрый, изломъ крунозернистый; онъ долженъ бытъ опалитъ въ чугунную изложницы; онъ закладывается со стороны *bd* (airé); положеніе его въ горнѣ нѣсколько выше фурмы, а подъ нею складываютъ крошье, оставшесся отъ разрубки крицы. Набросавши угля, пускаютъ дутье, нагрѣваемое въ Оденкуръ до 110° по Реомюрову термометру, а въ заводѣ Никольскомъ холодное. Чугунъ, расплавляясь постепенно, падаетъ каплями въ горнъ, и проходя черезъ струи нагрѣпаго или холоднаго воздуха, теряетъ часишь угле-рода, сваривается и образуетъ жуки. Когда расплавятъ достапочное количество чугуна (до 80 килограмовъ или 5-ти нашихъ пудъ) и прокуютъ



куски или тяги опгъ предыдущей крицы; тогда приподнимають съ горна настьвшій поваръ на фурму, дабы онъ сколько возможно болѣе обезуглеродился и однороднѣе съльз на крицу; эта часть операціи пребуешъ великаго вниманія. Если шлаку бываетъ очень много, то часть онаго спускають, ибо онъ будетъ мѣшать правильной садкѣ крицы, но во всякомъ случаѣ его не должно спускать много, дабы крица не вышла сухая. Передъ окончаніемъ нажиганія накладывають на верхъ мелкихъ желѣзныхъ обсычковъ для скорѣйшаго окончанія операціи. Вся работа продолжается 2 часа; при каждомъ находится по 4 мастера и 2 мальчика; они смѣняются черезъ каждыя 3 (заводъ Никольской) или 4 (заводъ Оденкуръ) крицы, т. е. черезъ 6-ть или 8-мь часовъ. Угаръ въ сыромъ матеріалѣ равняется во Франціи 30%, а въ Никольскомъ заводѣ только 20%, что весьма мало, а горючаго, матеріяла жжигаютъ во Франціи опгъ 150-ти до 165%.

Желѣзо, выковываемое въ заводѣ Никольскомъ весьма хорошихъ качествъ; въ седмицу выковывають на каждомъ горнѣ по 240 пудъ въ 2 смѣны, что дастъ на арпель, изъ 3-хъ человекъ состоящую, по 120-ти пудъ разносоршнаго желѣза, что соопвѣтствуетъ и выковкѣ на помянутыхъ выше Французскихъ заводахъ.

## IV.

### С М Ъ С Ъ.

#### 1.

**Измѣненія, сдѣланныя Гг. Кеппелиномъ и Кампманомъ въ Марчовомъ приборѣ.**

Берцеліусъ и Либигъ, какъ извѣстно, предлагали отдѣляющійся изъ Марчова аппарата мышьяковисповодородный газъ пропускать чрезъ стеклянную трубку и въ ней нагрѣвать шакъ, чтобы мышьякъ при этомъ садился въ одномъ мѣстѣ этой трубки. Господа Кеппелинъ и Кампманъ предлагаютъ для сей операціи слѣдующія удобныя устройства въ Марчовомъ приборѣ: прямая стеклянная трубка, шириною въ 1-нѣ сантиметръ ( $4\frac{1}{2}$ ''' ), вставляется въ одно горло двугорлой стклянки, въ которую положенъ цинкъ. Изъ второго горла ея идетъ изогнутая трубка, соединяю-

дялся съ другою трубкою, наполненною хлориднымъ кальціемъ; послѣдняя кромѣ того соединена еще съ трубкою въ 5-ть миллиметровъ ( $2\frac{1}{3}$ ) діаметра, которая на открытомъ концѣ выпянута. Эта тонкая трубка въ одномъ мѣстѣ на пространствѣ 5-ти сантиметровъ ( $2\frac{1}{2}$ ) обернута мѣднымъ листкомъ для того, чтобы на этомъ мѣстѣ ее легко можно было нагрѣть по мощію спиртовой лампы. При употребленіи сего аппарата, дѣйствіе начинается чрезъ наливаніе на цинкъ соляной кислоты. Когда можно предположить, что весь воздухъ изъ прибора уже вытѣсненъ отдѣляющимся газомъ, то трубку нагрѣваютъ до красна и газъ на выпянутомъ конусѣ этой трубки зажигаютъ; такимъ образомъ убѣждаются сначала, что употребленные реактивы совершенно свободны отъ мышьяка.

Послѣ сего испытанія наливаютъ въ стеклянку чрезъ первую прямую трубку: 1) снова соляной кислоты, 2) нѣсколько шой жидкости, которую желаютъ испытать на мышьякъ, 3) опять соляной кислоты, 4) снова испытуемой жидкости и такъ попеременно далѣе. Какъ бы мало ни заключалось мышьяка въ испытуемомъ растворѣ, онъ собирается въ ненагрѣтой части стеклянки въ  $2\frac{1}{2}$  линіи діаметра трубки, и такъ какъ отдѣляющійся изъ выпянушаго конца трубки газъ зажигаютъ, то должно только пропихивъ пламени

державъ фарфоровую чашечку, дабы узнать пѣмъ не ускользнула ли опять разложеніа въкопорая часть мышьяковисповодороднаго газа.

одной аммоніаки въ водной растворѣ (M)  
 —————  
 2. ил-ѣ аммоніаки въ

Способъ Господина Лассеня (Lassaigne) для открытія малѣйшихъ слѣдовъ мышьяка помощью Марчова аппарата.

Профессоръ Лассень производилъ новыя испытанія надъ чувствительностію Марчова аппарата при открытіи мышьяка, и при этомъ убѣдился, что двѣ миллионныя части его по вѣсу въ растворѣ могутъ быть съ точностію открыты, если при этомъ будутъ употреблены извѣстныя предосторожности для уловленія всѣхъ паровъ мышьяка на фарфоровой чашечкѣ. Разумѣется, что сіи предосторожности для найденія очень малыхъ слѣдовъ мышьяка представляютъ много затрудненій по этой методѣ. Принявъ это въ соображеніе, Г. Лассень употребилъ въ пользу характеристическое свойство мышьяковисповодороднаго газа для поглощенія его, опчего открытіе мышьяка дѣлается столь же простымъ, какъ и легкимъ. А именно онъ пропускаетъ, отдѣляющійся изъ Марчова аппарата, газъ въ растворъ чи-

стаго азотнокислаго серебра. Примѣшанный къ водороду, мышьяковисповодородный газъ будетъ разлагаться отъ дѣйствія окиси серебра. Эта послѣдняя возстановляется при этомъ, и мѣталлическое серебро осаждается въ видѣ черныхъ клочевъ, между тѣмъ какъ мышьяковистая кислота съ избыточествовавшимъ азотнокислымъ серебромъ остается въ растворѣ. Послѣ поглощенія и разложенія всего мышьяковисповодороднаго газа, къ жидкости прибавляютъ мало по малу соляной кислоты, для разложенія избытка азотнокислаго серебра и для превращенія его въ хлористое. Потомъ, чрезъ процѣживаніе, отдѣляютъ хлористое серебро, которое натурально смѣшано съ мѣталлическимъ серебромъ, осажденнымъ мышьяковисповодороднымъ газомъ. Прозрачную жидкость потомъ, въ маленькой фарфоровой чашечкѣ, выпариваютъ при умѣренной теплотѣ. Во время выпариванія, оставшаяся въ жидкости азотная кислота дѣйствуетъ на мышьяковистую и превращаетъ ее въ мышьяковую. Сія послѣдняя получается въ осадкѣ послѣ выпариванія, и по ея свойствамъ легко можетъ быть узнана. Лассень открылъ по этому способу 1-нъ миллиграмъ мышьяковистой кислоты, растворенной въ 1000 грамахъ перегнанной воды. Онъ говоритъ, что чрезъ сгущеніе газа въ растворѣ азотнокислаго серебра можно собрать весь мышьякъ, отдѣляющійся изъ

Марцова прибора въ газообразномъ состояніи, между тѣмъ какъ при обыкновенной методѣ большая часть его теряется. (\*).

### 3.

#### О полученіи калція.

(Г. Харе).

Профессоръ Харе получилъ различными способами металлическое основаніе извести; оно можетъ быть приготовлено, напримѣръ, если безводный іодистый калцій подвергнуть дѣйствію краснокальянаго жара въ спрувъ водорода, или амміяковаго газа, также если углекислую известь съ сахаромъ, или одну виннокислую известь накалить до бѣла. Въ последнемъ случаѣ происходитъ сое-

(\*) Уже Г. Симонъ въ Берлинѣ убѣдился въ томъ, что при пропусканіи мышьяковистоводороднаго газа въ растворъ азотвокислаго серебра, образуется мышьяковистая кислота, остающаяся въ жидкости, между тѣмъ какъ металлическое серебро осаждается (Погендорфа журналъ XLII страница 356). Лассенъ замѣчаетъ, что осадокъ серебра содержитъ однако же всегда слѣды мышьяка; ибо если растворить его въ азотной кислотѣ и потомъ выпарить до суха, то, по обработаніи остатка водою, получается легкій кирпичнокрасный порошокъ, состоящій изъ мышьяковокислаго серебра.

диненіе кальція съ углеродомъ, которое, будучи промыто уксусною кислотою и заполировано на фарфоровой чашечкѣ, принимаетъ блескъ графита. Углеродистый кальцій нерастворимъ ни въ уксусной, ни въ соляной кислотѣ, но растворяется въ царской водкѣ. Чистый кальцій окисляется очень скоро на воздухѣ.

---

#### 4.

#### Новая степень окисленія желѣза.

---

Желѣзо, столь сходное въ соединеніяхъ своихъ съ марганцемъ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ Фреми, образуетъ электрооприцательный окисель, соответствующій марганцевой кислотѣ. Если смѣсь изъ ѣдкого кали съ окисью желѣза подвергнута нѣкоторое время сильному краснокальному жару; то получается бурая масса, размягчающаяся въ водѣ и дающая при этомъ красивый красновато-синій растворъ. Еще легче, въ нѣсколько минутъ, можно образовати сіе соединеніе чрезъ прокалываніе, при очень высокой температурѣ, смѣси изъ силицы, ѣдкого кали и окиси желѣза (или смѣси изъ перекиси кали и окиси желѣза). Мокрымъ путемъ не удастся получить этотъ составъ; онъ не образуется, наиримѣръ, при пропусканіи струи

хлора чрезъ очень концентрированный растворъ бѣлаго кали, въ коемъ находишься плавающею водная окись желѣза.

Соединеніе это имѣетъ прекрасный фіолетовый цвѣтъ и легко растворяется въ водѣ; въ крѣпкощелочной водѣ оно не растворимо, при чемъ оно образуетъ бурый осадокъ, который однако жъ въ чистой водѣ снова удобно растворяется и даетъ пурпуровокрасную жидкость. Составъ этого гораздо менѣе простъ, нежели марганцевистокислородное кали. При извѣстныхъ обстоятельствахъ, онъ разлагается уже при обыкновенной температурѣ на окись желѣза, которая осаждается на отдѣляющійся кислородъ и на кали, дѣлающееся свободнымъ; тогда жидкость совершенно обезцвѣчивается. При температурѣ кипѣнія воды, соединеніе это разлагается мгновенно. Всѣ органическія вещества разлагаютъ этотъ составъ, а потому и нельзя процѣживать растворовъ его.

## 5.

Объ устройствѣ прядильной фабрики въ Лидсѣ.

(Выписка изъ письма Капитана Иваницкаго).

Въ Лидсѣ я имѣлъ случай то же изслѣдовать



вновь возводимое зданіе льнянопрядильной фабрики Маршала, которое, по обширности, прочности и огнестояности, безъ сомнѣнія, можетъ служить моделью всѣмъ другимъ фабричнымъ зданіямъ. Это зданіе есть четвероугольникъ, въ 275 фузовъ въ длину и 150 фузовъ въ ширину, въ два этажа. Нижний этажъ вмѣщаетъ проводъ механизма къ верхнему и магазины; онъ покрытъ кирпичными сводами на кирпичныхъ столбахъ; своды около 7 фузовъ шириною и 10 фузовъ вышиною. Верхній этажъ образуетъ одну огромную комнату, въ которой рядами расположены льнянопрядильныя машины. Этотъ этажъ покрытъ кирпичными сводами, выложенными между чугунными балками, поддерживаемыми чугунными колоннами, поставленными въ разстояніи 25 фузовъ одна отъ другой; въ центрѣ каждой четырехъ колонъ, въ сводѣ, поставленъ стеклянный фонарь въ 8 фузовъ въ діаметръ; вся зала освѣщается 66 такими фонарями. Грубый скицъ на чертежѣ изображаетъ часть этого зданія,

Верхъ сводовъ покрытъ слоемъ асфальта и насыпанъ на 4 футахъ землю, въ которой посѣяна трава; дождевая вода проведена чрезъ колонны. Зданіе провѣтривается и нагревается вентилаторомъ, поставленнымъ въ нижнемъ этажѣ и обращаемымъ небольшою паровою машиною; вентилаторъ продуваетъ воздухъ чрезъ трубчатый

котелъ, наполненный горячею водою; отъ этого во всемъ зданіи поддерживается одинаковая температура (68<sup>a</sup> F) и чистый воздухъ. Фасадъ зданія въ Египетскомъ вкусь.

---


## 6.

О вывозѣ металловъ изъ Англи въ 1840 году.

(Изъ *Allgem. Zeitung*).

Лондонская Таможня опубликовала отчетъ о вывозѣ благородныхъ металловъ въ 1840 году, изъ котораго выходитъ, что во всея части свѣта разошлось 7.069,015 унцій серебра и 26,081 унція золота. Изъ этого 6,498,832 унціи серебра и 12,515 унцій золота вывезено на твердую землю Европы. Возобновленная дѣятельность по неблагороднымъ металламъ началась съ новымъ годомъ. Цинкъ съ каждымъ днемъ потребляется болѣе и болѣе, и весь запасъ его въ 32,000 центнеровъ на Лондонскомъ рынкѣ купленъ по 25 фунта-стерлинга 10 шиллинговъ за тонну. Этотъ предметъ стоитъ теперь на 24 фунта-стерлинга противъ 21 фунта-стерлинга,

цѣны 1840 года. Ввозъ составлялъ въ прошломъ году только 95,300 центнеровъ прошивъ 178,200 центнеровъ въ 1839 году, и 125,300 центнеровъ въ 1838 году. Въ другія части свѣща выслано въ 1838 году только 37,160, въ 1839 году 67,820 и въ 1840 году 68,900 центнеровъ. Внутреннее потребленіе Англіи составляло въ 1838 году 71,920, 1839 — 95,300 и 1840 — 92,500 центнеровъ.



## 7.

О количествѣ выбитой въ Англіи монеты съ 1837 по 1841 годъ.

Съ 1 Января 1837 по 1 Января 1841, т. е. въ четыре года, выбито было въ Англіи монеты:

Золотой: 4,295,373 совереновъ	} кружковъ.
434,778 полусовереновъ.	

Серебряной: 507,072 пяти-шиллингъ.	} 23,833,352.
9,741,600 шиллинговъ.	
7,524,000 полушиллинговъ.	
6,070,680 четырехъ-пенсовъ	

кружковъ.

Мѣдной:	174,720	пенсовъ.	} 12.163,200.
	1,075,200	полупенсовъ.	
	10,913,280	фаршинговъ.	

---

## 8.

Отчетъ о дѣйствіяхъ Екатеринбургской заводской  
лабораторіи за Сентябрьскую третью 1840 года.

(Горнаго Инженеръ Поручика Шубина).

---

Кромѣ постоянной обязанности своей—сплавки и пробъ золота и испытаній рудъ, доставляемыхъ частными заводами и лицами, лабораторія, въ продолженіе нынѣшней трети, занималась: 1) обработкою пламенистаго шлиховаго золота, доставленнаго управленіемъ Всеволодоблагодашскихъ золотыхъ промысловъ; 2) обработкою соровъ, накопившихся въ лабораторіи въ продолженіе 1839 и первой половины 1840 года, промывкою и амальгамированіемъ; 3) разложеніями штыковой мѣди Тагильскихъ и Сысертскихъ заводовъ и минерала изъ Ахматовскаго пріиска; 4) испытаніемъ нѣкоторыхъ минераловъ, и 5) пригошовленіемъ и очищеніемъ реагентовъ для химическихъ разложеній.

## 1. Раздѣленіе золота и платины.

Въ дачахъ золотыхъ промысловъ, принадлежащихъ наслѣдникамъ Г. Всеволожскаго, сепь пріиски, изъ копорыхъ, по промывкѣ песковъ, получаюгъ шлиховое золото, смѣшанное съ платиною рудою. Отдѣленіе послѣдней отъ золота сухимъ путемъ оказалось невозможнымъ, и потому раздѣленіе производилось слѣдующимъ образомъ:

Платинистое шлиховое золото обрабатывалось царскою водкою; растворъ сливался въ большія фарфоровыя чашки и сгущался для отдѣленія избытка и кислоты. Остапокъ, пропигуствовавшій дѣйствию царской водки, былъ тщательно опмытъ. Онъ состоялъ преимущественно изъ осмистаго ирида, шлиха и хлористаго серебра; послѣднее извлечено изъ него ѣдкимъ амміякомъ и обработано потомъ извѣстными способами.

Растворъ золота и платины, слипой вмѣстѣ съ сгущенными промывными водами, былъ обработанъ крѣпкимъ виннымъ спиртомъ и попомъ густымъ растворомъ нашатыря; осадокъ платинохлористаго аммонія былъ отдѣленъ отъ жидкости процѣживаніемъ и, по надлежащей промывкѣ виннымъ спиртомъ, высушенъ и прокаленъ.

При прокаливаніи части нашатырной платины треснула глиняная крышка, покрывавшая шигель, и потому получившаяся губчатая платина снова

распворена въ царской водкѣ. При этомъ осмалось нераспвореннымъ довольно значительное количество ирида.

Изъ процѣженного раствора золото осаждено растворомъ желѣзнаго купороса.

За неимѣніемъ сосудовъ большой вмѣстимости, за одинъ разъ обрабатывалось только по полуфунту платинистаго золота.

Съ Іюля мѣсяца 1840 по Январь 1841 года обработано платину содержащаго золота 26 фунтовъ  $14\frac{1}{9}$  золотника; при этомъ получено:

Губчатой платины	4 фунта	62	золотника.
Сплавленнаго золота	15	—	19
Сплавленнаго серебра	—	—	55
Ирида . . . . .	—	—	92
Остатковъ, противу- сполвшихъ дѣйствію царской водкп. . . .	1	—	18
	22	фунта	58 золотниковъ.

## 2. Обработка соросъ.

Всѣ золотосодержащіе остатки, хранившіеся въ лабораторіи съ Января 1839 по Іюль 1840 года, какъ то: старыя горшки, выжженные капелли, гершъ, обугленное платье, и ветхія кошмы, всего до 400 пудъ, были обработаны толченіемъ и промывкою; при чемъ получено до  $7\frac{1}{9}$  фунта шлиховатаго золота и до 299 пудъ сѣраго шлиха,

По сплавкѣ шлиховаго золота, получено легатурнаго золота 5 фунтовъ 72 золотника.

Сѣрый шликъ былъ обработанъ въ лабораторіи амальгамированіемъ; изъ него извлечено 2 фунта 3 золотника легатурнаго золота.

Обожженная шпейза, накопившаяся въ лабораторіи въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, также обработана амальгамированіемъ: изъ пяни пудъ продукта извлечено 3 фунта 10 золотниковъ легатурнаго золота.

И такъ въ продолженіе этой трети лабораторія, своими средствами, изъ оспатковъ и соровъ извлекла 10 фунтовъ 85 золотниковъ легатурнаго золота.

### 3. Разложеніе штыковой мѣди.

Частные заводы доставляютъ въ Екатеринбургскій монетный дворъ штыковую мѣдь весьма различныхъ качествъ. Г. Горный Начальникъ, Полковникъ Чебаевскій, желая узнать настоящую причину дурныхъ качествъ, приказалъ произвести въ лабораторіи химическое разложеніе штыковой мѣди Сысертскихъ и Тагильскихъ заводовъ; первая по качествамъ своимъ считается вообще худшею, а послѣдняя лучшею.

По качественному испытанію, штыковая мѣдь Тагильскихъ заводовъ оказалась состоящею изъ

мѣдной закиси, мѣди и желѣза; въ Сысертской мѣди, вмѣстѣ мѣдной закиси, найдена сѣра.

Резульшаты, по количественномъ разложеніи полученные, были:

*Во 100 частяхъ:*

	Тагильская	Сысертская.
Сѣры . . . . .	—	12
Мѣдной закиси. . . . .	0,8	—
Мѣди . . . . .	98,5	96,8
Желѣза . . . . .	1,1	1,7
	100,4.	99,7.

Оба разложенія эти, подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ, произведены Унперъ Шихимейстеромъ 1-го класса Ялуцинымъ.

#### 4. Испытаніе и химическое разложеніе минерала изъ Ахматовскаго прииска.

Минералъ встрѣчается въ округѣ Кусинскаго завода въ Ахматовскомъ приискѣ на шальковомъ сланцѣ, друзами или отдѣльными кристаллами. Онъ безцвѣтенъ и имѣетъ стекляннй, къ масляному приближающійся блескъ; твердостью едва успунаетъ полевому шпату, но хрупокъ. Относительный вѣсъ его = 3,261—3,265. Форма кристалловъ прямая четырехсторонняя призма съ приощреніями.

Предъ паяльною трубкою въ щипчикахъ съ



платиновыми оконечностями плавится и, вспучиваясь не много, обращается въ безцвѣтное стекло. Фосфорная соль трудно разлагается его, но бура растворяетъ удобно. Сода разлагается имъ и вся масса обращается въ трудноплавкій шлакъ.

Количественнымъ испытаніемъ въ минералъ найдены: кремнеземъ, глиноземъ, желѣзная закись, магнезія, известь и кали.

Для количественнаго разложенія я исперъ четыре кристала въ самый тонкій порошокъ, и смѣшавъ его съ тремя частями (по вѣсу) чистаго углекислаго нашла, сплавилъ смѣсь въ платиновомъ пинглѣ подъ муфелемъ пробирной печи. Сплавленную массу обработалъ хлористоводородною кислотою и отдѣлилъ кремнеземъ обыкновеннымъ способомъ.

Прощенный распворъ я обработалъ амміакомъ: осадившіяся желѣзную окись и глиноземъ собралъ на цѣдилку, промылъ и раздѣлил ѣдкимъ кали. Изъ оставшагося раствора осадилъ известь щавелевокислымъ амміакомъ, и процѣдивъ жидкость, выпарилъ ее, вмѣстѣ съ промывными водами, до суха; сухой оспашокъ прокалилъ въ платиновой чашкѣ и облилъ его горячею водою, и высушивъ, прокалилъ, взвѣсилъ и облилъ хлористоводородною кислотою, при чемъ магнезія распворилась, а незначительное количество кремнезема, въ ней заключавшееся, осталось. Я собралъ его на цѣ-

дилку, промылъ, высушилъ, прокалилъ и взвѣсилъ.

Изъ раствора, отдѣленного отъ осадка магнeзiн, осадилъ кали посредствомъ раствора платиновохлористаго напрія въ алкогольъ.

Въ 1,359 грамма минерала найдено:

кислорода.

Кремнезема . . . . .	0,703	0,3652.
Глинозема. . . . .	0,018	0,0084.
Желѣзной окиси. 0,025		
или закиси . . . . .	0,0224	0,0051
Углекислой извести 0,655		0,1601
или извести . . . . .	0,3675	0,1052
Магнeзiн. . . . .	0,134	0,0518
		0,1734
Платиновохлористаго		2
		<hr/>
		0,3468.
калія 0,409 или кали 0,079 . . . . .	0,0153	
	1,3239.	

Слѣдовательно минералъ составленъ по формулѣ:  $K^2 \ddot{Si}^2 + 8 Ca^3 \ddot{Si}^2 + 4 (Mg Fe) \overset{5}{\ddot{Si}}^2$  съ примѣсью незначительнаго количества  $Al \overset{3}{\ddot{Si}}^2$ . Для упрощенія формулы, лучше ее изобразить такъ:  $K^2 \ddot{Si}^2 + 4 (2 Ca^3 \ddot{Si}^2 + Mg^5 \ddot{Si}^2)$ . Результатъ показываетъ, что минералъ этотъ весьма сходенъ съ разложеннымъ минераломъ Г. Поручиковъ Ивановымъ (Горнаго Журнала 1858 г. № 11), и различенъ

только физическими свойствами и отношеніями къ пламени паяльной трубки, атакже и формулою.

5. *О присутствіи теллура въ кварцевыхъ жилахъ Преображенскаго рудника, въ округъ Березовскаго завода.*

Занимаясь изслѣдованіемъ нѣкоторыхъ минераловъ Екатеринбургскаго округа, я нашелъ, что въ нѣкоторыхъ кускахъ кварца, вмѣстѣ съ кристаллами бураго желѣзняка, сѣрнаго и другихъ колчедановъ, и различныхъ видовъ мѣдныхъ и свинцовыхъ рудъ, вспрѣчается мѣстами минераль свинцоваго цвѣта, вкропленный зернами незначительной величины. Собравъ его, сколько могъ, и испытывая предъ паяльною трубкою, я нашелъ въ немъ между прочимъ и теллуръ. Желая болѣе убѣдиться въ присутствіи послѣдняго, я обработалъ весь остатокъ слѣдующимъ образомъ. Сплавивъ порошокъ минерала съ азотнокислымъ кали и обработавъ сплавленную массу горячею водою, процѣдилъ. Полученную жидкость выпарилъ до суха, прибавивъ къ ней предварительно кислаго виннокислаго натра. Сухую массу сыпалъ въ спекляющую трубку, запаянную съ одного конца, и накалывалъ ее надъ пламенемъ спиртовой лампы. — На холодныхъ частяхъ трубочки образовались корочки возпавленнаго теллура, обладающіе всеми свойствами, этому телу принадлежащими.

## 6. Объ отсутствіи цинка въ Уральскомъ автомо- литъ.

Въ дачахъ Кыштымскихъ заводовъ, въ россы-  
пяхъ по рѣчкѣ Борзовкѣ, въ обломкахъ бѣлаго по-  
леваго шпата, заключается минералъ окристалло-  
ванный окшаедрами, кошорый до сихъ поръ былъ  
признаваемъ за автомолитъ. По произведенному  
мною испытанію предъ паяльною трубкою и мок-  
рымъ пучемъ, оказалось, что цинка въ немъ вовсе  
не находится, и что по свойствамъ своимъ, онъ  
долженъ быть отнесенъ къ плеонасту или кан-  
диду.

Химическое разложеніе, кошорому я подвергнулъ  
его, вѣрнѣе покажетъ составъ его и опредѣли-  
тельно назначитъ ему мѣсто въ Минералогіи.

## 9.

О самородномъ желѣзѣ Петропавловской золотой  
россыпи.

(Г. Подполковника Соколовскаго).

Въ началѣ нынѣшняго года, управляющій Алтай-  
скими казенными золотыми промыслами, Капитанъ  
Быковъ, представилъ Горному Начальнику Колы-  
вановоскресенскихъ заводовъ кусокъ желѣза, въсомъ

въ  $17\frac{1}{2}$  футовъ, найденный въ Пешронавловской золононосной россыпи Мрасскаго округа. Кусокъ этого встрѣченъ опъ поверхности на глубинѣ  $4\frac{1}{2}$  сажень въ нижнемъ слою золононоснаго пласта, на плошкѣ, состоящемъ изъ крупнослоистаго извѣстняка. Хотя и прежде того попадались въ этой россыпи, вмѣстѣ съ бурымъ желѣзнымъ камнемъ, копорымъ она особенно богата, кусочки мешаллическаго желѣза; но какъ величина ихъ была весьма невелика, потому они и не обращали на себя особаго вниманія, и находеніе ихъ приписывали случаю, полагая, что они опламывались опъ желѣзныхъ инструментовъ, употребляемыхъ при добычѣ и промывкѣ песковъ. Но обрѣтеніе куска желѣза столь значительнаго вѣса заслуживало уже особеннаго вниманія, тѣмъ болѣе, что онъ найденъ на большой глубинѣ, слѣдовательно не могъ случайно попасть въ россыпь, а особливо въ россыпь Мрасскаго округа, который до водворенія въ немъ золонаго промысла былъ почти вовсе необитаемъ.

Найденное желѣзо представляетъ неправильный трехъ-гранный кусокъ, углы и бока котораго округлены. Наибольшая длина его  $7\frac{1}{4}$  дюймовъ, ширина  $5\frac{1}{2}$  дюймовъ, а вышина 3 дюйма. Весь кусокъ покрытъ съ поверхности корою бураго желѣзняка, которая на краяхъ, гдѣ кусокъ болѣе подверженъ былъ иренію, едва закрываетъ мешалличес-

ское желѣзо, а мѣстами имѣешь одну и болѣе линіи шолцины. Желѣзо имѣешь шлопную, однородную массу, но съ одного бока его примѣтна впадина, около кошорой мешалъ представляеть по видимому наклонность къ листоватому сложенію. Можетъ бытъ, шунъ заключалось какое нибудь поспороннее шѣло, которое въ послѣдствіи выкрошилось и оставило по себѣ эту пустошу. Кромѣ этой впадины, поверхность куска не представляеть особенныхъ неровностей, а также въ немъ незамѣтно поспороннихъ шѣлъ. Желѣзо имѣешь свѣплый спальносѣрый цвѣтъ и сильный мешаллическій блескъ; оно ковко, но нѣсколько шверже обыкновеннаго желѣза, впрочемъ легко чернишися спалю. Относительный вѣсъ кусочка чиешаго мешалла равенъ 7,76-ши, и слѣдовательно соотвѣшствуетъ наибольшему относительному вѣсу чиешаго желѣза. Хлористоводородная кислота растворяеть желѣзо, съ отдѣленіемъ водороднаго газа, кошорый не обнаруживаеть ни какого запаха. Если кислота была недовольно крѣпка, то по раствореніи остаешся сѣрый мешаллическій порошокъ, кошорый, при варевіи съ крѣпкою кислотою, растворяеться совершенно. Гораздо легче растворяеться желѣзо въ царской водкѣ, и при этомъ случаѣ не остаешся уже ни какого осадка. Сѣрнистоводородный газъ ни сколько не осаждаетъ раствора; ѣдкій амміакъ, прилишой въ избыткѣ,

дастъ огромный осадокъ желѣзнаго окисла: осадокъ эшотъ не содержишь марганца. Пропуская сѣрнистоводородный газъ чрезъ аммонікальную жидкость, оставшуюся по процѣженіи желѣзнаго окисла и имѣющую слабый синеватый цвѣтъ, получается черный осадокъ, копорый, по раствореніи въ царской водкѣ, дасть съ ѣдимъ кали яблочнозеленый осадокъ никелева окисла. Растворы, оставшіеся какъ послѣ обработки аммоніакальной жидкости сѣрнистоводороднымъ газомъ, такъ и шотъ, изъ копорого отдѣленъ былъ никелевъ окисель, не содержали болѣе ни какихъ металлическихъ шѣлъ; точно такъ же не открыто въ желѣзѣ присутствія сѣры, потому что хлористый барій не дасть съ растворомъ его ни малѣйшаго осадка. Особенное вниманіе обращено было на опредѣленіе присутствія углерода, нахождение копорого могло бы еще служить нѣкоторымъ доказательствомъ, что желѣзо эшо было искусственнымъ произведеніемъ. Для открытія углерода сдѣлано было два испытанія: тонкій кусочикъ желѣза варень былъ въ растворѣ двухлористой мѣди; при эшотъ случаѣ желѣзо растворилось и образовало осадокъ металлической мѣди. Осадокъ эшотъ, по вторичной обработкѣ растворомъ двухлористой мѣди, къ копорому прилило было нѣсколько капель хлористоводородной кислоты, также совершенно растворился, не оставя послѣ себя ни

малѣйшаго слѣда углерода. Для другаго изслѣдованія тонкій кусочекъ желѣза положенъ былъ на кружокъ сплавленнаго хлористаго серебра. Оставаясь въ прикосновеніи съ нимъ нѣсколько дней подъ водою, къ которой прилипо было нѣсколько капель хлористоводородной кислоты, желѣзо обратилось въ хлористое, растворилось въ водѣ, поверхность хлористаго серебра сдѣлалась металлическою, но на ней не было примѣтно и слѣдовъ угля. Такимъ образомъ произведенныя испытанія показали, что найденный въ россыпи кусокъ металла состоялъ только изъ желѣза и никеля. Количественнымъ разложениемъ (\*) во 100 частяхъ его найдено:

(\*) 1.113 миллиграммовъ металла растворены были въ царской водкѣ; при этомъ раствореніи не осталось ни какого осадка. Въ кислый раствор прилипо въ избытокъ ѣдкаго амміака: полученъ осадокъ желѣзнаго окисла, весь котораго равенъ былъ 1982,6 миллиграммамъ; количество это соотвѣствовало 1374,68 или 97,28 процентамъ металлическаго желѣза. Оставшійся аммоніакальный растворъ обработанъ сѣрнишководороднымъ газомъ, полученный черный осадокъ отдѣленъ отъ жидкости, промытъ водою, къ кошорой примѣшанъ былъ сѣрноводородокислый сѣрнистый аммоній, а потомъ растворенъ въ азотной кислотѣ. Растворъ процеженъ для отдѣленія сѣры и послѣ обработанъ при нагрѣваніи ѣдкимъ кали. Полученный при этомъ окиселъ никеля вскипъ по прокаленіи 37,2 миллиграма; въ немъ заключалось 29,26 или 2,07° металлическаго никеля.



Желѣза 97,28

Никеля 2,07

---

 99,36

Нахожденіе мешаллическаго желѣза въ природѣ соспавляетъ до сей поры рѣдкое явленіе. Только въ Америкѣ, и по въ недавнее время, встрѣчено самородное желѣзо, смѣшанное съ кварцемъ прослойками въ слюдяномъ сланцѣ (\*); нахожденіе его въ Европѣ, въ нѣкошорыхъ рудникахъ Германіи, еще подлежитъ сомнѣнію (\*\*). Тѣмъ не менѣе достоверно паденіе изъ атмосферы мешаллическаго желѣза. Метеоры сіи найдены были въ различныхъ частяхъ Земнаго Шара. Многіе изъ нихъ разложены химически и можеть бысть здѣсь неизлишне будеть привести для сравненія результатовъ сихъ разложеній.

---

 (\*) Lehrbuch der Mineralogie von Naumann, страница 547.

(\*\*) Handbuch der Oryktognosie von Leonhard страница, 716

Минералогія Соколова часть II страница 815.

27,78	Железо
2,01	Никель

29,79

Известно, что железный купорос, содержащий в себе 27,78% железа и 2,01% никеля, при нагревании до 200° С. теряет воду и превращается в окислы железа и никеля. При этом происходит следующее химическое действие:

$$FeSO_4 \cdot 7H_2O \rightarrow FeSO_4 + 7H_2O$$

$$FeSO_4 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$$

$$NiSO_4 \rightarrow NiO + SO_2 + SO_3$$

Таким образом, при нагревании железного купороса выделяется вода, диоксид серы и триоксид серы, а также образуются окислы железа и никеля. Эти окислы являются твердыми веществами, которые могут быть использованы в различных областях промышленности.

(\*) Справочник химика, т. 1, стр. 127.  
 (\*\*) Справочник химика, т. 1, стр. 128.  
 (\*\*\* Справочник химика, т. 1, стр. 129.

	Жельза	Никкеля	Кобальт.	Хрома.	Марган- ца.	Сьры.	Земли- стыхъ частей.	И того.
1) Палласово желъзо . . . . .	90,0	7,5	2,5	---	---	---	---	100,0
2) Жельзо изъ Санпарозы, въ Южной Америкѣ	91,2	8,2	---	---	---	---	0,3	99,7
3) Изъ Толуки въ Мексикѣ . . . . .	91,4	8,6	---	---	---	---	---	100,0
4) Жельзо, находящееся въ Эльбогенѣ въ Бо- гемин . . . . .	87,5	8,7	4,9	1,9		---	---	100,0
5) Метеорическое желъзо изъ Лиеля во Фран- цин . . . . .	92,7	5,5	---	слѣдъ	слѣдъ	слѣдъ	---	98,2
6) Метеорическое желъзо изъ Сиенны. . . . .	92,7	5,2	---	---	слѣдъ	---	---	97,9
7) Изъ Шапоне . . . . .	92,7	5,5	0,8	0,8	---	слѣдъ	---	99,8
8) Эльбогенское желъзо (по разложенію Кла- прота) . . . . .	97,5	2,5	---	---	---	---	---	100,0
9) Жельзо изъ Грашина, въ Венгрии . . . . .	96,5	3,5	---	---	---	---	---	100,0
10) Сибирское желъзо (по разложенію Клапропа)	98,6	1,5	---	---	---	---	---	100,0
11) Жельзо изъ Мексики . . . . .	96,75	3,25	---	---	---	---	---	100,0

№	Имя владельца	Содержимое	Площадь в саж.			Содержимое	Имя владельца	Содержимое
			Всего	Воды	Суши			
12	С. В. Савин	Земельный участок в с. Савинское	17 700	1	3	8	24	Итого 17 704 саж.
13	С. В. Савин	Земельный участок в с. Савинское	47 147	0	0	3	77	Итого 47 150 саж.
14	С. В. Савин	Земельный участок в с. Савинское	47 101	0	0	7	21	Итого 47 101 саж.
15	С. В. Савин	Земельный участок в с. Савинское	22 000	1	2	4	60	Итого 22 003 саж.
Итого за 1875 год			133 948	2	5	98	222	Итого 133 955 саж.

Примечание 1) Если в поле и в саду имеются участки, которые не принадлежат ни одному из владельцев, то они должны быть включены в общую таблицу.

2) При покупке земли составляется акт, в котором указывается площадь участка, его местоположение, а также сведения о владельце и о покупке.

Всѣ эти изслѣдованія показываютъ, что никель, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, постоянно находимъ былъ во всѣхъ кускахъ самороднаго желѣза, которымъ приписываютъ метеорическое происхожденіе. Принявши находеніе этого металла за характеристическое для всѣхъ желѣзныхъ массъ воздушнаго образованія, остается полагать, что и желѣзо Петропавловской россыпи должно быть также отнесено къ метеорическому. Опъ этого вывода находеніе желѣза въ россыпи становится вдвойнѣ любопытнымъ, потому что, кромѣ рѣдкости этого минерала, онъ представляетъ еще новое данное къ опредѣленію эпохи образованія золотиносныхъ россыпей.

---

А

Часть  
Ладомского  
Озера

# Геогностическая Карта Нѣкоторыхъ частей губерній: Новгородской и Тверской!

Новая Ладога

Кисельга  
Ст. ладога  
д. Савинское  
д. Барское  
д. Петронавское  
д. Малахова

Пречинской  
д. Волочки  
д. Бародичье  
д. Печева  
д. Мухоморова  
д. Селище

д. Одоце  
д. Шиньково  
д. Новое-николовское  
д. Петровское

д. Трудино  
д. Саворытское  
д. Дор. Ватаи  
д. Становинское

д. Морозовичи  
д. Мухоморова  
д. Мухоморова  
д. Мухоморова

д. Крестьяны  
д. Локочей

д. Лужайцы  
д. Юрчино  
д. Семеновщина

д. Мушцы  
д. Шинькова  
д. Ореховина  
д. Полново

д. Останковъ  
д. Селужарова  
д. Соколова

д. Радова  
д. Валдино  
д. Селець

д. Семьова  
д. Молод-тучь  
д. Вахтангова

д. Ржевъ  
д. Зисцовъ

A

B

C

D

E


A

B



5 10 20 30 40 50 60 Верстъ

Н



Р. Волга

Р. Шинь

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова


Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

Р. Мухоморова

# Разрезы горы по рѣкамъ Волгѣ, Волхову и рѣкамъ въ нихъ впадающимъ.


№ 1.




Погость Молод-тудъ № 3.



Д. ТЕТЮЕВА № 2.




Погость Молод-тудъ № 3.



№ 2.




№ 4.



№ 2.




№ 5.




# Разрезы горъ по рѣкамъ Волгѣ, Волхову и рѣчкамъ въ нихъ впадающимъ.

№ 6. Г. РЖЕВЬ.




Д. ОБУХОВА.




№ 7. Г. ЗУБЦОВЪ.




Д. ПАНАЕВА.




П. ИЛЬИНСКОЙ.





Д. ПОДШИВАЛОВА.




Горизонтъ рѣки Волхова  
Д. ЗАРУЧЬЕ



Д. ПОДШИВАЛОВА.







- 
- 
- a
- b
- c
- Горизонтъ рѣки Трикунской
- d
- e
- f
- g
- a
- b
- 
- 
- Красная Глина.

Масштабъ для высоты разрѣзовъ 50 Сажень.

Масштабъ для Горныхъ работъ 32 Сажень.

Масштабъ для Дачи. 500 Сажень.

Разрѣзъ по линіи А В.

Развѣдочная шахта.

Горизонтъ рѣки Керестин.

# Къ Геогностической картѣ А.

въ которыхъ частей губерній: Новгородской и Псковской

## Объяснение красокъ.

- A  Известнякъ подобный горному
- D  ————— средней плотности съ валунами кремня и съ содержанием въ особенности *Orthoceras tit. orb. Ornatus*, много *Sulcata*, *Strophomena*, *Lima Waldaica*, *Ammonites nodosus*, *Turbinites dubius*, *Turbinolia favosites* и др.
- C  Известняки въ составѣ крапивооты, крепкіе и сильно наплавленные жезельнаго окисла.
- D  Известняки, то крепкіе крапивооты, то рыхлыя песчановатые, заключающіе *Turbinolia* и *Leptena Variabilis*, *Prod. Gigas*.
- E  Известняки, либо глинистые, либо оолитовые, вообще мягкіе, бѣлые, нарки, бѣлыми мѣтѣ переходя на желтоватый камень, переходящій съ талотыни рѣдкими рудякаго, медковъ, крапиво и желтыхъ глинъ и содержащій *Tr. Martini*, *Spirifer*, *Mosquensis*, *Cidarites*, *Pseudocrinites Verus*, *Turritella*, *Turbinolia*, *Favosites* и мнѣ др.
- A  Песчаникъ древній красный по свойству и плотности.
- D  Песчаники, и въ тобъ нестрѣхъ, содержащіе мѣстами остатки *Holoptichus nobilissimus* *Agassiz*.
- Песчано-глинистые пласты.
- Турный уголь.

Къ плану и разрывамъ горныхъ работъ, произведенныхъ по разнымъ мѣстамъ Новгородской губернии въ мѣсто 1840 года.

## Къ плану условные знаку

- Известнякъ Суздальскій (Old red) съ *Spirifer attenuatus*, *Platycrinites novis*, *Terebratula micans* и прор.
- Известнякъ Псковский *Strophomena*, *Orthoceras ornatus*, *Cyathocrinites pinnatus* и прор.
- a  Синяя желтая глина.
- b  ————— въ Ореховой съ кусками *Leptena*, сферосидеритовъ и отпечатками *Sinoria*, *Stigmara ficoides*, *Calamites Suckowii* и *Lepidodendron*.
- c  Сланцеватая глина съ отпечатками *Lepidodendron Nefedievi*, *Calamites Suckowii*, *Stigmara ficoides*.
- d  Зеленая известковатая глина.
- e  ————— съ костями рыбъ *Holoptichus nobilissimus*.
- g  Красная желтоватая глина.
- ч  Известковатая зеленая глина съ остатками костей и зубовъ животныхъ позвоночныхъ *Mustelodon* *Agassiz*.
- a  Известковатый песчаникъ.
- b  Костеносный песчаникъ съ шипками и зубами бѣлаго древняго мѣра.
- Песокъ.
- Массы буряго угля.




Fig. 5





Fig. 1: *напомн. Фарингопуль и его рудника*












Fig. 3: *Из статьи: О кричном производстве Николаевского завода в Новосародской губернии*






Fig. 5: *Стеклянный фонарь*

Fig. 6: *Намочная масса 23 дюйма*


Fig. 7: *Резиновый шар*

Къ станку. Очистка чугуна изъ руды.

Маш. 1  
1/2 дюйма за футъ.




Фиг. 2.




Разпортъ по линиѣ АВ 2<sup>е</sup> фиг.

Маш. 2.




Фиг. 2. Планъ.



1/2 дюйма за футъ.


Маш. 5.

Фиг. 1.



1/2 дюйма за футъ.


Фиг. 2.



10 футъ.


Маш. 3.

Къ станку. Очистка чугуна изъ руды.





Къ станку. Разработка каменнаго угла въ Швейцарской Шотландии.


Фиг. 1.



Фиг. 2.




Фиг. 3.




Фиг. 1.



Фиг. 2.



Фиг. 3.




Къ маш. 6.



Къ станку. Очистка чугуна изъ руды.

Фиг. 2.



Фиг. 3.

