

航空委員會
航空研究院

研究報告第十四號

川產柳杉木之性質

余仲奎 黃鵬章
陳啟嶺 羅裕英

審核者 王助

三十三年十二月 成都



航空研究院出版刊物

研究報告

- 第一號 林致平：偏心圓管之扭力問題
- 第二號 錢學森：高速度氣流突變之測定
- 第三號 林致平、談鎬生：正向質薄板之彈性穩定問題
- 第四號 余仲奎，黃鶴章，陳啓讚，羅裕英：川產雲杉之性質
- 第五號 余仲奎，黃鶴章，陳啓讚，羅裕英：四川理番六種木材之性質
- 第六號 林致平，王培生：平板環列圓孔之應力分析
- 第七號 林致平，談鎬生，黃克繁：月形柱體之扭力問題
- 第八號 林致平，談鎬生，李迪強：新型蒙布張力測定器
- 第九號 林致平，王培生，荊廣生：多孔長條之應力引
- 第十號 余仲奎，沈陽根：川產楠竹之性質
- 第十一號 王裕齊，省凌，黃嵩生：機槍校靶水平儀與孫靶方法
- 第十二號 余仲奎，黃鶴章，陳啓讚，羅裕英：黔產核桃木之性質

技術叢編

- 第一號 王士倬，徐舜壽：飛機性能之捷算法
- 第二號 飛機修理要領
- 第三號 飛機木材之處置與使用
- 第四號 木材力學試驗標準草案

WITH COMPLIMENTS
FROM
THE WOOD AND BAMBOO RESEARCH LABORATORY,
BUREAU OF AERONAUTICAL RESEARCH.

P.O. Box WU-989, Chengtu, China.

航空委員會

航空研究院

研究報告第十四號

川產柳杉木之性質

余仲奎 黃鶴章

陳啟嶺 羅裕英

三十三年十二月 成都

川產柳杉木之性質

目 次

| | |
|-------------|---|
| 一、前言 | 1 |
| 二、形態 | 1 |
| 三、物理性質及力學性質 | 3 |
| 四、結論 | 4 |

圖 表

| | |
|------------------------|-----|
| 第一圖 柳杉 | 2-3 |
| 第二圖 柳杉比重變異圖 | 2 |
| 第三圖 柳杉含水量與力學性質關係圖 | 2-3 |
| 第一表 泡沫與柳杉之強度比重比率 | 4 |
| 第二表 柳杉之物理性質及力學性質表 | 4-5 |
| 第三表 柳杉木在15%含水量時之機設計用值表 | 5 |

一、前 言

柳杉產於我國及日本，世界僅此一種。在我國分佈於東南及西南各省，浙江沿海一帶尤夥。今各地多行栽培，生長迅速。在四川普遍栽植於成都平原，俗稱「建杉」或「泡杉」。柳杉材質甚輕，為我國西南最輕商用針葉樹材之一。按我國商用闊葉樹材以泡桐為最輕^[1]，可用於飛機上受力較小之部分，及作調整氣流之材料等。而柳杉在飛機製造上有無應用之價值，誠有詳盡研究之必要。三十二年春，特派楊君緒藻，前往瀘縣四川大學育場，採伐柳杉5株，連同進行研究，茲將所得到之結果，刊載於此。


二、形 態

柳杉學名 *Cryptomeria Japonica* D. Don. 屬松柏科 (Pinaceae)，在四川俗名「建杉」、「泡杉」，為常綠大喬木，樹幹端直，高25至40公尺，直徑1.5至3公尺，樹冠呈錐形，卵形或卵圓形；樹皮亦褐色，縱裂，作細長鱗狀片剝落。葉線狀錐尖形，綠色，先端稍向內曲，橫切面為扁平菱形，長0.5至1.5公分，無葉柄，作螺旋形附着，通常3列，幼葉兩側有白色氣孔線。小蕊花大蕊花同株。小蕊花橢圓形或卵形，黃褐色，長約公4厘，寬約2.5公厘，無柄，簇生於枝梢，成短穗狀花叢，小蕊成覆瓦狀附着，花絲短，藥3至5室，藥隔伸出，大蕊花球形，單生於小枝，深褐色，鱗片木質，作螺旋形排列。球果褐色，球形，直徑1至1.5公分，苞鱗與果鱗合着，果鱗木質，為倒狀楔形，先端有3至5枚尖齒，背面為變形者，乃苞鱗之先端，每一果鱗有種子2至5顆；種子三角狀長橢圓形，周圍有極薄而狹之翅，長3至4公厘，寬約2公厘。

心材與邊材之區別顯明。心材淡紅褐色，邊材淡黃白至淡褐色，生長輪明顯，甚寬，每2公分2至6輪，邊材帶寬。早材與遲材之密度差異甚大。無樹脂管，木質線細。紋理直，結構粗，質地輕，乾燥性質良好，施工容易。

中國書局藏

第二圖 柳杉比重變異圖




註：爐乾比重係指依爐乾重量及爐乾體積算出之比重

上圖係根據648次之試驗

爐乾比重之平均值為-267，最低容許值為-360


34-1-26

第一圖
柳杉 (*Cryptomeria japonica* D. Don.)



1.果枝；2.花枝；3.葉；4.葉之橫切面；5.6.果片之前後兩面；7.小蕊；8.種子

第三圖 柳杉含水量與力学性質關係圖



三、物理性質及力學性質

由柳杉 5 株製成各種試樣，作物理試驗及力學試驗共 2547 次。

1. 物理試驗 物理試驗包含比重，含水量及收縮等。茲將柳杉物理性質列表如下（測定比重，含水量及體積收縮係用同一試樣，徑向及弦向收縮之試樣，大小為 2.2.3 公分，3 公分之一面，為測定收縮之面）。

| 生材 含 水 量 | | 比重 依據 爐乾重及 生材體積 含 水 量 時 之 體 積 | | 重 量 | | 體積收縮 爐乾體積 含 水 量 時 之 體 積 | | 徑向收縮 爐乾體積 含 水 量 時 之 體 積 | | 弦向收縮 爐乾體積 含 水 量 時 之 體 積 | |
|-------------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 試 試 樣 數 | 平 均 值 | 試 試 樣 數 | 平 均 值 | 試 試 樣 數 | 平 均 值 | 試 試 樣 數 | 平 均 值 | 試 試 樣 數 | 平 均 值 | 試 試 樣 數 | 平 均 值 |
| 159 | 10 | 159.242.253.256 | 643.26.0.26 | 49 | 29 | 29 | 158 | 8.3 | 36 | 1.7 | 34 |

2. 力學試驗 分生材力學試驗，氣乾材力學試驗，及含水量與力學關係試驗，共 1801 次。由各種試驗，求出生材狀態 12% 含水量及 15% 含水量時之力學性質（第二表），含水量與力學性質之關係圖（第三圖），與關係式（第二表），及各種力學性質之纖維強度（第二表）。

3. 飛機設計值之計算 計算之方法參照木院研究報告第十二號。所得各設計值見第二表。

四、結論

川產柳杉木平均之重量甚輕，與泡桐相若，隨水分變化而生之變形甚小，惟早材與遲材之密度有顯著之差異，不及泡桐之均勻。其力學性質，一般較泡桐[1]稍大，其中彈性係數，大於泡桐約達 1.5 倍。惟柳杉之韌性，在生材時數值較泡桐甚低，但乾燥至纖維飽和點後，則隨水份之減少而逐漸增大，適與泡桐相反。

柳杉木普通用以作器具及一部份建築材料。在飛機製造上，可用為填充材，減阻材及其他於受力較小及不受力之部份。

柳杉在我國長江以南各省，生長甚佳，為一種良好之造林樹種。

第一表 泡桐與柳杉之強度比重比率

| 強 度 | | 生材強度 / 比重 (依樣品乾重 量及體積) | | |
|------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | | 柳 杉 | 泡 桐 | |
| 靜 曲 試 驗 | 比例限度應力 破壞係數 彈性係數 最大荷重之工作 | 公斤 / 公分 ² 公斤 / 公分 ² 公斤 / 公分 ² 公斤 - 公分 ³ / 公分 | 647.00 1,063.00 258,427.00 1.12 | 586.00 898.70 105,468.00 1.68 |

(未完接第 6 頁)

第二表 柳杉之物理性質及力學性質表

| 學名 地 | 產 地 | 試驗樹 株數 | 試驗總 次數 | 每二公分生長年輪 平均值 | 纖維紀和點 數 | 含水 狀態 | 含 水量 | 比 重 依 據 爐 乾 重 量 及 爐 乾 體 積 | | | 收縮率 (由生材至爐乾) | | 靜曲試驗 | | | | 韌性 試驗 | 順紋壓縮試驗 | | | 橫紋壓 縮試驗 比例限 | | 硬度試驗 | | 順紋剪力試驗 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|---------|---|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| | | | | | | | | 試 時 體 積 | 最 容 許 量 | 體 積 | 徑 向 | 弦 向 | 比 例 度 | 破 壞 | 彈 性 | 最 大 荷 之 工 作 | 抗 壓 度 | 抗 壓 強 度 | | 抗 壓 度 | 抗 壓 強 度 | | 抗 壓 度 | 抗 壓 強 度 | | 抗 壓 度 | 抗 壓 強 度 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 株 | 次 | | % | % | % | % | % | % | 公斤 公尺 ³ | 磅 呎 ³ | % | % | % | 公斤 公分 ² | 磅 吋 ² | 公斤 公分 ² | 磅 吋 ² | 公斤 公分 ³ | 磅 吋 ³ | 試樣 試樣 | 公斤 公分 ² | 磅 吋 ² | | | | | | | | | |
| Cryptomeria | 四川 | 5 | 2471 | 3 | 26 | 生材 | 101 | 0.242 | 0.267 | 0.260 | 49 | 30 | 8.3 | 1.7 | 5.5 | 173 | 2460 | 284 | 4030 | 69000 | 0.98×10^6 | 0.30 | 4.26 | 28 | 24 | 106 | 1510 | 133 | 1890 | 140 | 199 | 78 | 172 | 93 | 194 | 364 | 517 | 39.0 | 55.4 |
| Japonica | 灌縣 | | | | | 氣乾 | 15 | 0.253 | — | — | 29 | 18 | | | | 245 | 3480 | 390 | 5540 | 85000 | 1.21×10^6 | — | — | 70 | 31 | 195 | 2770 | 245 | 3480 | 19.7 | 280 | 97 | 213 | 109 | 240 | 49.0 | 696 | 52.0 | 73.6 |
| D. Don. | | | | | | 乾 | 12 | 0.260 | — | — | 29 | 18 | | | | 273 | 3880 | 430 | 6100 | 90000 | 1.28×10^6 | — | — | 85 | 74 | 240 | 3410 | 300 | 4260 | 21.5 | 30.5 | 102 | 224 | 115 | 253 | 510 | 724 | 55.0 | 78.1 |
| | | 各強度之纖維紀和點 % | | | | | | | | 24 | | 25 | | 25 | | | 28 | | 25 | | 28 | | 25 | | 27 | | 26 | | 26 | | | | | | | | | | |
| 附表 | 各強度與含水量之關係式 (M為含水量之百分數) | | | | | | | | | -0.0164M | | -0.0143M | | -0.0088M | | | -0.0219M | | -0.0256M | | -0.0116M | | -0.001M | | -0.0075M | | -0.022M | | -0.012M | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 130×10 | | 650×10 | | $114,000 \times 10$ | | | 160×10 | | 600×10 | | 29×10 | | 132×10 | | 140×10 | | 74×10 | | 73×10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公斤/公分 ² | | 公斤/公分 ² | | 公斤/公分 ² | | | 公斤/公分 | | 公斤/公分 | | 公斤/公分 | | 公斤/公分 | | 公斤/公分 | | 公斤/公分 | | 公斤/公分 ² | | | | | | | | | | |

註：上表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為 2×2 公分；靜曲之跨距為 24 公分。

第三表 柳木在15%含水量時飛機設計用強度值表

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| 比重 平均值 | | 0.267 | |
| 依據爐乾重量及爐乾體積 | | 最容許低值 | |
| 收縮率 | (體積(依據生材體積))% | 8.3 | |
| 材至爐乾 | (徑向(依據生材寬度))% | 1.7 | |
| 率 | (弦向(依據生材寬度))% | 5.5 | |
| 在 15% 含水量時之重量 | | 公斤 / 立方公尺 | 29 磅 / 立方呎 |
| 靜曲試驗 | 比例限度應力 | 公斤 / 平方公分 | 270 哩 / 平方吋 |
| | 破壞係數 | 公斤 / 平方公分 | 430 哩 / 平方吋 |
| | 彈性係數 | 公斤 / 平方公分 | 79100 哩 / 平方吋 1.12×10^6 |
| 順紋壓縮試驗 | 比例限度應力 | 公斤 / 平方公分 | 216 哩 / 平方吋 |
| | 最大抗壓強度 | 公斤 / 平方公分 | 270 哩 / 平方吋 |
| 橫紋壓縮試驗 | 比例限度應力 | 公斤 / 平方公分 | 31 哩 / 平方吋 |
| 順紋最大抗剪強度 | | 公斤 / 平方公分 | 38 哩 / 平方吋 |
| 簡卡氏抗凹硬度(側面) | | 公斤 / 平方公分 | 103 哩 / 平方吋 |

(續第一表)

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 韌性 | 公分一公斤 | 104.8 | 308.6 |
| 順紋 壓縮 試驗 | 比例限度應力 公斤 公分 ² | 397 | 324 |
| | 最大抗壓強度 公斤 公分 ² | 498 | 429 |
| | 橫紋比例限度壓縮應力 公斤 公分 ² | 52.4 | 57 |
| | 最大抗剪強度 公斤 公分 ² | 141 | 154 |
| | 簡卡氏抗凹硬度 公斤 公分 ² | 310.8 | 328 |

參考文獻

- (1) 余仲奎，黃鵬章：川產泡桐木之性質。航空研究院報告第十三號，三
課答錄，羅裕英，十三年。
- (2) 木材力學試驗標準草案。航空研究院技術叢編第四號，三十年。

柳 杉
勘 誤 表

| 頁 | 行 | 字 | 誤 | 正 |
|------|----|----|---|----|
| 封面背面 | 11 | 20 | 引 | 分析 |
| : | 13 | 21 | 孫 | 校 |
| : | 16 | 5 | 土 | 士 |
| 1 | 7 | 23 | 場 | 場 |
| 1 | 19 | 20 | 光 | 先 |

PUBLICATIONS RELATING TO TIMBER RESEARCH,
BUREAU OF AERONAUTICAL RESEARCH.

TECHNICAL REPORT

- No. 4 C.F.Yee, Hwang Pun-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying; Properties of the wood of Yushan (*Picea asperata*) grown in Szechuan.
- No. 5 C.F.Yee, Hwang Pun-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying; Properties of some important timbers grown in western Szechuan.
- No. 10 C.F.Yee and Shen Lan-gan; Properties of Nanchu (*Phyllostachys edulis*) grown in Szechuan.
- No. 12 C.F.Yee, Hwang Pun-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying; Properties of the wood of Hotaomu (*Juglans regia*) grown in Kweichow.
- No. 13 C.F.Yee, Hwang Pun-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying; Properties of the wool of Paotung (*Paulownia Fargesii*) grown in Szechuan.
- No. 14 C.F.Yee, Hwang Pun-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying; Properties of the wood of Liushan (*Cryptomeria japonica*) grown in Szechuan.

BUREAU OF AERONAUTICAL RESEARCH

TECHNICAL REPORT NO. 14

PROPERTIES OF THE WOOD OF LEUSHAN (CRYPTOMERIA JAPONICA)
GROWN IN SZECHUAN

C.F. YEE

HWANG PUN-CHEUNG

CHEN CHI-LING

LO YU-YING

DECEMBER 1944 CHENG TU