

資源委員會

中國石油有限公司新竹研究所

試驗報告第一號

剎車油之製造

沈譏·祝總廳

SKBC
MG
J473.7
1

中華民國三十六年八月

國立新竹實驗所

MG
U473.7

剎車油之製造

本所庫存有蓖麻油，蓖麻子，及乙醇等，可以製剎車油，以供汽車之用。

一. 剎車油配合成分之試驗

首要之試驗，為剎車油配合成分之研究。查剎車油最重要之要求，為對汽車剎車系統中所用橡皮杯之侵蝕作用，應極微小；故先將蓖麻油及其溶劑（主要者為乙醇），製成不同成分之剎車油多種，分別試以橡皮杯浸入其中，以觀察其優劣。

此項試驗，名曰脹大試驗 (Growth Test)，其試驗儀器之裝置如下：將剎車油置於圓底燒瓶中，上結冷凝器，俾其溶劑不致因變熱揮發，而變更剎車油之成分；置燒瓶於電熱恒溫水浴器，保持 75° — 76°C 之溫度。再將通常用於剎車系統中之橡皮杯，以測微器量一直徑，並以刀劃誌之；然後放於剎車油內，隔若干小時後，將橡皮杯取出，再以測微器量前所劃誌之直徑，由此直徑長度之增加，可計算此橡皮杯之脹大率。同時並須觀察橡皮杯之變軟，變黏，或變形之情形。茲將試驗之結果錄下：



3 1774 1880 7

號碼	剝車油之成分			橡皮杯浸入剝車油後之脹大					
	蓖麻油	乙 醇	丁 醇	乙基乙二醇	溫度°C	時間hr.	浸入前直徑mm.	浸入後直徑mm.	脹大率%
A	50	50			75	214	36.52	37.13	1.67
B	42		52	6	75	212	36.89	38.15	3.14
C	42	26	26	6	75	244	36.63	37.18	1.50
D	44.4	44.4	11.2		75	229	37.00	37.63	1.702
E	33.33	16.66	33.33	16.66	75	229	36.85	37.47	1.682
F	54.54	33.36	9		75	229	36.74	37.39	1.76
G	50	25	25		75-76	210	36.48	37.56	2.95
H	50		50		76	184	36.77	38.20	3.83
I	50	12.5	37.5		76	196	36.62	37.52	2.64
J	50	20	30		75-76	196	36.79	37.62	2.23
K	45	25	30		75-76	281	36.75	37.79	2.993

由此可知，以乙醇為溶劑，成品最佳，用丁醇則對橡皮之影響較大；然以乙醇極易揮發，為減低剝車油之揮發度計，當以乙醇丁醇為混合溶劑，較為適宜。

此外並就其黏度 (Viscosity)，及能容水量 (Watertolerance)，酌做若干測定如下：

號碼	黏 度 Saybolt Universal 100°F., sec.	能容水 量 100gr. 剝車油內 能容水 c.c.	2	
			—	—
A	53.5	0.51	—	—
B	—	5.5	—	—
C	67.5	3.9	—	—
D	53.5	5.02	—	—
E	—	4.14	—	—
F	—	4.06	—	—
G	69.5	4.89	—	—
H	81.5	5.52	—	—
I	—	—	—	—
J	65.5	—	—	—
K	65.0	—	—	—

據上試驗結果，再參酌本所情況，決定製造剎車油之配合比，為
蓖麻油45%，乙醇25%，丁醇30%。

二、剎車油製造過程

剎車油之製造，係將蓖麻油，乙醇，丁醇三者，照規定比例量，
用泵打至混合桶內混合；混合完畢，再以泵打至過濾機經多次之過
濾，得澄清之剎車油；再以泵打至貯油器內，即可裝桶。以本所現裝
設備而論，混合桶可容600加侖，過濾機之能力為每分鐘10加侖，貯
油器可儲1250加侖，每日可製剎車油100加侖。

三、原料之精製

I 丁 醇

惟庫存之蓖麻油及丁醇，質皆不良，須經精製，然後可配成剎車
油。曾將庫存粗丁醇，及將其蒸餾後之純丁醇，分別配成剎車油，各
作張大試驗，以為比較，其結果：

	溫度 °C	時間 hr.	橡皮杯試驗 前直徑 mm	橡皮杯試驗 後直徑 mm	橡皮杯脹 大率 %
庫存粗丁醇 所製剎車油	75	281	36.82	38.18	3.69
經蒸餾之丁醇 所製剎車油	75	281	36.46	37.55	2.98

如將時間延長至616小時，則經蒸餾之丁醇所製剎車油內，橡皮杯脹
大率為3.94%，而粗丁醇所製者，其橡皮杯已變軟，無法量得準確之
直徑。於是必需另行裝置小型蒸餾設備一組，將庫存丁醇先行蒸餾
得純品後，再用以製剎車油。

II 蓖麻油

至於庫存蓖麻油，因擺置過久，皆已敗壞，其酸價在5以下者，僅十分之一，經用以配製剝車油，並檢驗其結果，尙能符合一般要求，可供使用。（其檢驗結果見後。）其餘則酸價在30以上，甚至100以上以致無法測定者，當不能作此用。及後以庫存蓖麻子，委託臺灣油脂公司沙鹿廠，代搗成蓖麻油；然查此項蓖麻油之酸價，最大者達34.87，最小者為17.36，大都則在18—25之間。如以此製剝車油則製成設備上之金屬（銅），已不堪其侵蝕，故非經精製，不可用為剝車油之原料。查據上野誠一氏所著“油脂工業與油脂各論”，其所分析臺灣產蓖麻油之性質，與本所測定者，相較

	上野氏測定	本所測定
比重	0.9597 (15°C.)	0.9595 (15.6°C.)
屈折率	1.4783 (20°C)	1.4771 (20°C)
酸價	5.25	18.68
鹼化價	183.34	178.2
碘價	83.44	44.34
Acetyl價	143.96	—

此殆因庫存蓖麻子，已有一部分敗壞，致酸價碘價，皆相差甚遠。

曾試以燒鹼溶於乙醇內，以中和蓖麻油內之游離酸，再加丁醇而成剝車油，經檢驗結果，雖尙能符合要求，然以游離酸與鹼中和所成之皂，仍存在於剝車油內，於久時後，其性質有無變化，尙不可知；經試製若干，擺置三箇月後，再度檢驗，（二者檢驗記錄見後。）似因乙醇有所揮發，致其黏度，引火點等，皆稍有變更；如酸價過大之油，

亦照此配製，成皂更多，而剝車油內含皂多量，似不相宜。乃決將蓖麻油先行精製。

一般精製植物油方法，係於油內加適量之9—40%燒鹹，熱至 50° — 60°C ，拌攪約半小時，靜置後，油皂水即能分離，再以水洗多次，即成。然現以酸價過高，如加較濃之燒鹹，則所成之皂，溶於蓖麻油內，凝成蠟狀之固體，無法分離。又因蓖麻油內含有氫氧化根，與水之親和力甚強，而蓖麻油之黏度特大，故油水經拌攪成乳濁狀後，雖靜置甚久，亦難分離。是以（1）燒鹹不可太濃，能用弱鹹尤佳；（2）拌攪不可過速；（3）中和及洗油時，宜先用淡鹽水，俾較易分離，以後再用清水將鹽洗去；（4）溫度可較高，以助沉澱。其步驟如下：

（1）將油用泵打至精製釜內，熱至 60° — 70°C ，以3%鹽水洗油，以洗去油內雜質，鹽水量與油量為1:1，同時並拌攪15分鐘，靜置俟鹽水與油分離後，將鹽水放去，時油內已混有水分，故呈乳濁狀。

（2）用6%鹽水及1%燒鹹溶液，以中和油內之酸量，燒鹹之用量，為使油內游離酸全部中和為度，此時仍須保持 60° — 70°C ，並拌攪15分鐘。所成之皂，一部分在油內，一部分在鹽水內，而鹽水與油較易分離。

（3）再用3%及1%鹽水各洗一次，其用量與油量皆為1:1，使逐漸洗去油內之皂，溫度仍保持在 60° — 70°C ，洗時仍須拌攪15分鐘，靜置俟鹽水與油分離後，將鹽水放去。

（4）再用清水洗油三次，以除去鹽水中之氯根，每次用量與油量皆為1:1，溫度在 60° — 70°C ，每次拌攪15分鐘，則油內之皂及鹽，皆可洗淨。

(5) 於洗油之水放出後，油內含水量仍富，如靜置以待油之澄清，則曠廢時日，勢不可能；故須加熱至 105°C ，一則油之黏度因溫度高而減小，水易於下沉，即可放出，一則水漸蒸發，故可全部除盡。惟因溫度太高，油之色度較深。

照此精製之油，與未精製之油，兩相比較如下

	精製蓖麻油	未精製蓖麻油
色	較深	較淺
黏度 50°C	573秒	615秒
30°C	1734秒	1848秒
流动点	-27°C	-21°C
酸价	4.747	18.68
鹹化價	159.6	178.2
碘價	39.26	44.34

結果真佳，然有二缺點：1. 所成之皂，全部洗去，未能利用；2. 溫度必須熱至 100°C 以上，以去水分，否則油與配合成之剎車油，皆混濁不清，是以色度因溫度高而較深，關於後者，亦曾試以白土為脫色劑，惟加白土後，脫色之效未著，而增加其對金屬之腐蝕性，茲將試驗結果錄下，籍供參考：

	酸價	時間 hr.	溫度 $^{\circ}\text{C}$	對金屬之侵蝕			
				鋼	銅	黃銅	鋁
油精製後加 A	1.861	48	75	+	+	+	+
白土脫色 B	0.6	46	75	-	+	+	-
油精製後不 A	1.831	48	75	-	-	+	-
加白土脫色 B	0.6	46	75	-	-	+	-

四 成 品 之 檢 定

(甲) 本所以庫存較好之蓖麻油，製成剎車油，其檢驗結果：

(1) 黏 度 Viscosity (用Redwood黏度計)

溫 度	0°C	238.3秒
	37.8°C	64.8秒

(2) 凝 固 點 Solidification point (用液體丙烷冷卻器)

溫 度	-33.0°C 以下
-----	------------

(3) 酸 值 Acid value 每公分之中和量1.033mg of KOH

(4) 橡皮杯脹大試驗 Growth Test

溫 度	75°—77°C
時 間	288小時
脹 大 率	2.42%

(5) 侵 蝕 試 驗 Corrosion Test

溫 度	75°—77°C
時 間	288小時
反 應 (金屬表面呈黑色)	

鎳 + 銅 + 鋅 合 金 —

(6) 挥 發 度 Volatility

引火點 Flash point (用Penskey Martin器測定) 25.2°C

(乙) 以庫存蓖麻子榨油後，未經精製，另逕以燒鹹溶於酒精內，再加丁醇混合配成剎車油，如此可以中和油內之游離酸，再擱置三箇月後，分別檢驗其結果如下：〔所用儀器與(甲)同。〕

		製成剎車油時	擱置三箇月後
(1) 黏 度	0°C	215.1秒	226.4秒
	37.8°C	60.1秒	64.0秒

(2) 濁 固 點	—25°C以下	—31°C以下
(3) 酸 值	6.0499	6.61
(4) 脹 大 試 驗 測 度	75°—76°C	75°—76°C
時 間	278小時	196小時
脹 大 率	2.8%	5.54%
(5) 侵 蝕 試 驗 測 度	75°—76°C	75°C
時 間	278小時	72小時
金屬反應 銅 —	—	Trace
銅 —	—	Trace
黃銅 —	—	Trace
鋁 +	—	—
(6) 挥 發 度 引 火 點	25.5°C	26.5°C

(丙) 萃麻油經精製後，配成剎車油，其結果：

(1) 黏 度	0°C	248.2秒
	37.8°C	65.0秒
(2) 濁 固 點	—35.8°C以下	—
(3) 酸 值	4.87	—
(4) 脹 大 試 驗 測 度	75°—76°C	—
時 間	214小時	—
脹 大 率	5.43%	—
(5) 侵 蝕 試 驗 測 度	75°C	—
時 間	45小時	—
金屬反應 銅	—	Trace
銅 —	—	—
黃銅 /	Trace	—
鋁 —	—	—

(6) 摧發度 引火點 25.5°C

(丁) 關於侵蝕試驗各次試驗總結果

(1) 新高存蓖麻油，製剝車油者，

Acid value	1.633	時間	反應	Cu	Steel	Al-alloy
	238			+	+	-

(2) 沙空縮油，用NaOH 溶於 Ethyl Alcohol 中和，以製剝車油

Acid value	6.0499	時間	反應	Steel	Cu	Brass	Al
	278			-	-	-	+

(3) 前者擱置三箇月後

Acid value	6.61	時間	反應	Steel	Cu	Brass	Al
	72			少	少	少	-

(4) 油經精製後製剝車油

Acid value	2.752	時間	反應	Steel	Cu	Brass	Al
	48			+	+	+	+

(5) 作三次試驗，看是否 Clay 的關係：

加 Clay 脫色之油製剝車油為 A

不加 Clay 脫色之油製剝車油為 B

Sample	Acid value	時間	反應			
			Cu	Steel	Brass	Al
A ₁	1.881	48	+	+	+	+
B ₁	1.861	48	-	-	+	-
A ₂	1.68	40	+	+	+	+
B ₂	1.68	40	+	-	+	-
A ₃	0.6	46	+	-	+	-
B ₃	0.6	46	-	-	+	-

(6) 有一部份用 Clay 脫色者，已製成剝車油，並將 NaOH 溶於 Alcohol 內中和之，試其影響

Sample	時間	反應	Cu	Steel	Brass	Al
用Clay脫色後製品	45	(→)	(→)	(→)	(→)	
前者加NaOH in alc. 中和 65°		—	(→)	(→)	—	

(7) 油中和後不加 Clay 脫色製品, (工場所製)

Acid value	時間	反應	Cu	Steel	Brass	Al
5.75	45	—	(→)	(→)	—	

(8) 已加 Clay 脱色之油, 再中和重製, 然後配成剝車油

Sample	時間	反應	Steel	Cu	Brass	Al
已加Clay脫色所製	40	+	+	+	+	+
前品再中和精煉後所製	40	+	—	—	—	—

(9) 不用塩水洗油而精煉者

Sample	時間	反應	Steel	Cu	Brass	Al
蓖麻油	43	—	—	(→)	—	
剝車油	43	(→)	(→)	—	—	

中國石油公司
研究所印刷圖印

