

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ

ГОРНЫМЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.

1895.

ТОМЪ III.

ИЮЛЬ — АВГУСТЪ — СЕНТЯБРЬ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФИЯ П. П. СОЙКИНА (ПРЕДШЕСТВЕННИКЪ ФИРМЫ А. ТРАНШЕЛЬ), СТРЕМянНАЯ, № 12.
1895.

Печатано по распоряжению Горнаго Ученаго Комитета.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Третьяго тома 1895 г.

I. Горное и Заводское Дѣло.

Нефтеотопление металлургическихъ печей, кузнечныхъ горновъ и паровыхъ котловъ Сормовскаго, Воткинскаго и Московскаго металлическаго Гужона заводовъ; горн. инж. Н. Попова (Chaussage à la naphte des fours métallurgiques, des feux de forge et des chaudières à vapeur dans les usines de Sormow, Votka et de M-r Goujon à Moscou; par M-r Popow, ing. des mines).	1
Приспособление для радиального строганія брони на Ижорскихъ заводахъ; горн. инж. Р. Тонкова (Appareil pour le rabotage radial de plaques de blindage à l'aciérie d'Ijora; par M-r Tonkow, ing. des mines)	31
Исследование некоторыхъ типовъ рудничной крѣпи въ статическомъ отношеніи; горн. инж. I. Кржижановскаго (Recherches statiques sur certains types du cuvelage; par M-r Krjijanowsky, ing. des mines).	133
Рудный процессъ на Нижне-Тагильскомъ заводѣ; горн. инж. Туманова (Ore-process à Nijni-Tahil; par M-r Toumanow, ing. des mines)	151
Газовый и воздушный клапанъ въ печахъ Сименса; инж.-мех. А. Удовенко (Soupapes dans les conduits d'air et du gaz dans les fours Siemens; par M-r Oudovenko, ing.-mécanicien).	165
Пружинная платформа для рудничныхъ подъемныхъ клѣтей; горн. инж. I. Кржижановскаго. (Platorme à ressort pour les cages d'extraction; par M-r Krjijanowsky, ing. des mines).	313

II. Геология, Геогнозия и Палеонтология.

Геологическая изслѣдованія въ Киргизской степи; горн. инж. Краснопольского. (Recherches géologiques exécutées dans les steppes des Kirghises; par M-r Krasnopol'sky, ing. des mines).	33
Запасы каменной соли въ Самгарѣ и въ Бардымкульскомъ ущельѣ; горн. инж. Михайлова. (Les masses de sel gemme dans le Samgar et la gorge de Bardimkoul; par M-r Michailow, ing. des mines).	65
Геологическая изслѣдованія Западно-Сибирской горной партии; горн. инж. А. Майстера (Recherches géologiques exécutées en Sibérie occidentale; par M-r Meister, ing. des mines).	167
Описание Якутской экспедиціи покойнаго горнаго инженера Н. Г. Меглицкаго; горн. инж. М. Мельникова 1-го (Description de l'expédition de feu ingénieur N. G. Meglitzky au district de Iakoutsk; par M-r Melnikow, ing. des mines).	178
Замѣтка о горномъ промыслѣ въ Туркестанѣ и некоторыхъ бухарскихъ бекствахъ; горн. инж. А. Михайлова. (Notice sur l'industrie minière dans le Tourkestan et dans quelques districts de Boukharie; par M-r Michailow, ing. des mines)	322

III. Химія, Физика и Минералогія.

Аналитическія и техническія работы въ лабораторіи арендаторовъ Западнаго округа Царства Польскаго; горн. инж. И. Антипов (Travaux analytiques et techniques au laboratoire des concessionnaires de l'arrondissement occidental des mines de la Pologne; par M-r Antipow, ing. des mines).	80
Колориметрическое опредѣленіе фосфора въ стали, желѣзе и чугунѣ; М. Мирноніца. (Dosage colorifique du phosphore dans l'acier, le fer et la fonte; par M-r Mourkewitch)	330

IV. Горное Хозяйство. Статистика и Исторія.

Современное состояніе горныхъ заводовъ Южной Россіи и Уральскихъ; горн. инж. Коженкова (État actuel des usines du midi de la Russie et de l'Oural; par M-r Kojenkov, ing des mines).	108
Исследованіе современаго положенія каменноугольной промышленности въ Подмосков- номъ краѣ; горн. инж. Н. Нестеровскаго. (Recherches sur l'état actuel de l'industrie houillère dans le bassin de Moscou; par M-r Nesterowsky, ing. des mines)	219—333

V. Смѣсь.

Развѣдки на нефть въ Туркестанскомъ краѣ; горн. инж. Н. Михайлова.	271
Описаніе нѣкоторыхъ Американскихъ заводовъ.	279
Статистика міровой желѣзной промышленности Ю. Каменскаго.	287
Определеніе никеля въ никелевой стали.	429
Отдѣленіе никеля и кобальта отъ желѣза по способу Юптера	432
Никелевая сталь	432
Ил. Фед. Фелькнеръ (некролог); профессора Ив. Тиме	438

VI. Библіографія.

Новые книги: Собрание чертежей для студентовъ С.-Петербургскаго Технологического Ин- ститута, адъюнктъ-профессора Г. Ф. Деппа; профессора Ив. Тиме	421
Бесадымное сожиганіе топлива въ топкахъ паровыхъ котловъ, Г. Ф. Деппа; профессора Ив. Тиме	421
Всемирная Колумбова выставка въ Чикаго, В. Л. Кирпичева; профессора Ив. Тиме.	423
Желѣзо и уголь на югѣ Россіи, Е. И. Рагозина; профессора Ив. Тиме.	425

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

ІЮЛЬ.

№ 7.

1895 г.

УЗАКОНЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ измѣненіи порядка снабженія частныхъ горныхъ заводовъ древеснымъ материаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ, а также отдачи казенныхъ земель въ аренду для устройства или расширенія таковыхъ заводовъ.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраниі Государственного Совѣта, объ измѣненіи порядка снабженія частныхъ горныхъ заводовъ древеснымъ материаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ, а также отдачи казенныхъ земель въ аренду для устройства или расширенія таковыхъ заводовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подпись: Предсѣдатель Государственного Совѣта **МИХАИЛЪ.**

29 мая 1895 года.

МНѢНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ, Государственной Экономии и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ 11 марта и 8 апрѣля и Общаго Собрания 15 мая 1895 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, Государственной Экономии и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраниі, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ измѣненіи установленнаго ст. 449 уст. лѣсн. порядка предоставленія горнымъ заводамъ казенныхъ лѣсовъ, мнѣніемъ положилъ:

1. Взамѣнъ ст. 449 устава лѣсного и въ измѣненіе и дополненіе другихъ подлежащихъ узаконеній, постановить нижеслѣдующія правила о снабженіи частныхъ горныхъ заводовъ, не исключая посессіонныхъ, потребнымъ для нихъ древеснымъ материаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ и объ отдачѣ въ аренду казенныхъ земель, для устройства или расширенія таковыхъ заводовъ:

1) Въ лѣсныхъ мѣстностяхъ губерній: Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, Уфимской, Тобольской и Томской, а равно генералъ-губернаторствъ Иркутскаго и Приамурскаго, казенные лѣса могутъ быть предоставляемы, для надобностей горныхъ заводовъ, въ пользованіе заводчиковъ на льготныхъ основаніяхъ.

2) Мѣстности, упомянутыя въ статьѣ 1, опредѣляются ближайшимъ образомъ въ особомъ расписаніи. Росписаніе сie составляется Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, который, предварительно внесенія мѣстностей, расположенныхъ въ предѣлахъ Иркутскаго и Приамурскаго Генералъ-

Губернаторствъ, входитъ въ сношеніе съ подлежащими Генералъ-Губернаторами. Составленный Министромъ проектъ росписанія, равно какъ предположенія Министра объ измѣненіи сего росписанія, представляются на Высочайшее утвержденіе, чрезъ Комитетъ Министровъ.

3) Казенный лѣсъ предоставляемъ заводчикамъ исключительно для удовлетворенія нижеслѣдующихъ надобностей заводовъ: крѣпленія рудниковъ, обжиганія руды, заводскаго дѣйствія, постройки, ремонта и отопленія заводскихъ и рудничныхъ зданій и сооруженій, школъ, больницъ, домовъ для помѣщенія заводскаго управлѣнія и жилищъ заводовладѣльца, служащихъ при заводѣ и рабочихъ, постройки судовъ для сплава сырыхъ матеріаловъ и произведеній завода, а равно устройства дорогъ и мостовъ на оныхъ для провоза сихъ матеріаловъ и произведеній.

4) Ходатайства о предоставленіи казеннаго лѣса въ пользованіе могутъ быть заявляемы заводчиками для удовлетворенія надобностей заводовъ какъ существующихъ, такъ равно вновь устраиваемыхъ, или предположенныхъ къ устройству.

5) Упомянутыя (ст. 4) ходатайства представляются Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, который распоряжается передачею оныхъ въ подлежащія Горнаго Управлѣнія, а если лѣсъ испрашивается въ мѣстности, въ которой не учреждено Горнаго Управлѣнія, то въ Горнаго Департаментъ.

6) На обязанность Горныхъ Управлѣній и Горнаго Департамента, по принадлежности, возлагается: а) удостовѣряться, обеспечень ли заводъ сырими матеріалами (рудами, флюсами и т. п.), и б) выяснить годовой размѣръ древеснаго (древяного и строительнаго) матеріала, необходимый для удовлетворенія потребностей заводскаго производства, исчисленныхъ въ статьѣ 3.

7) По доставленіи свѣдѣній, означенныхъ въ статьѣ 6, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ либо разрѣшаетъ пользованіе казеннымъ лѣсомъ для надобностей завода (ст. 3), либо отклоняетъ заявленное ходатайство. Если ходатайство признано будетъ заслуживающимъ уваженія, то изслѣдованиемъ на мѣстѣ опредѣляется смежный, по возможности, съ заводомъ лѣсной участокъ, площадь коего, при расчетѣ оборота рубки на древяной лѣсъ, достаточна для ежегодной, безъ истощенія участка, вырубки потребнаго заводу древеснаго матеріала (ст. 6 п. б.).

8) Опредѣливъ размѣръ предназначеннаго къ отводу участка (ст. 7), мѣстное лѣсное начальство приступаетъ къ его отграничению въ натурѣ. Одновременно съ симъ названное начальство отграничиваетъ изъ состава участка лѣсосѣки, потребныя для обеспеченія завода древеснымъ матеріаломъ на три года заводскаго дѣйствія, и затѣмъ объявляетъ заводчику о разрѣшеніи приступить къ рубкѣ въ сихъ лѣсосѣкахъ, не ожидая отграничения всего участка. Вмѣстѣ съ тѣмъ заводчикъ приглашается лѣснымъ начальствомъ къ заключенію, установленнымъ порядкомъ, договора на предоставленіе ему права пользованія лѣсомъ въ предназначенномъ участкѣ.

9) По отграниченніи участка, мѣстнымъ лѣснымъ начальствомъ производится его лѣсоустройство, съ составленіемъ плана лѣсного хозяйства, отграничениемъ и таксацией лѣсосѣкъ и оцѣнкою участка и лѣсосѣкъ. При этомъ строевые роши не выдѣляются изъ состава лѣсосѣкъ. Распределеніе сихъ послѣднихъ, не ис-

кзючая отводимыхъ до ограничения всего участка (ст. 8), совершаются съ такимъ расчетомъ, чтобы: а) количество древесной массы на очередныхъ для каждого года лѣсосѣкахъ соотвѣтствовало годовой потребности завода, и б) чтобы среднее разстояніе лѣсосѣкъ отъ завода, согласно правиламъ, изложеннымъ въ статьѣ 462 устава лѣсного, было по возможности постоянно.

10) Расходы казны, вызываемые мѣрами, означенными въ статьяхъ 7 — 9, возмѣщаются заводчикомъ немедленно по предъявленіи о томъ требованія со стороны мѣстного лѣсного начальства. Расходы по совершенію договоровъ на право пользованія лѣсомъ (ст. 8) относятся также на счетъ заводчика.

11) За льготное пользованіе казеннымъ лѣсомъ взимается годовая плата соотвѣтственно средней стоимости лѣсосѣкъ, отведенныхъ для пользованія заводчика. При исчислении сей стоимости принимается въ основаніе цѣна кубической сажени древесной массы, по особой таѣ, утверждаемой Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ для отдѣльныхъ мѣстностей, въ которыхъ допускается предоставлениѳ заводчикамъ лѣса въ пользованіе на льготныхъ основаніяхъ (ст. 2), причемъ, одако, такса эта должна быть не выше нисшей мѣстной таѣ на хвойный дровянной лѣсъ. Предварительно утвержденія таѣ, Министръ, относительно мѣстностей, расположенныхъ въ предѣлахъ Иркутскаго и Приамурскаго Генераль-Губернаторствъ, входить въ сношеніе съ подлежащими Генераль-Губернаторами. Определенная согласно сей таѣ плата за льготное пользованіе лѣсомъ устанавливается на двадцать пять лѣтъ со дня заключенія договора по означеному предмету. По истечениіи сего срока плата можетъ быть повышаема Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ черезъ каждыя десять лѣтъ, сообразно съ возрастаніемъ цѣнности лѣса въ данной мѣстности. Размѣръ сего повышенія не долженъ, однако, превышать двадцати пяти процентовъ платы, установленной для первого двадцатипятилѣтія или послѣдующихъ десятилѣтій, по принадлежности. О предположенномъ повышеніи платы заводчикъ уведомляется не позднѣе, какъ за три года до истеченія срока, на который она была установлена.

12) Дѣла по ходатайствамъ заводчиковъ о предоставлениіи имъ лѣса въ льготное пользованіе должны быть окончены производствомъ не позднѣе двухъ лѣтъ со дня возбужденія сихъ ходатайствъ. По ходатайствамъ, признаннымъ заслуживающими уваженія, въ теченіи указанного срока долженъ быть произведенъ и отводъ лѣсосѣкъ, предоставляемыхъ заводчику до ограничения отводимаго участка въ полномъ его составѣ (ст. 8).

13) Отграниченный участокъ остается въ завѣдываніи мѣстного лѣсного начальства, на которомъ продолжаетъ лежать и обязанность его охраненія вѣтъ отведенныхъ заводчику лѣсосѣкъ. Вырубка лѣса производится заводчикомъ. Въ отношеніи правильности рубки, охраненія отведенныхъ лѣсосѣкъ и отвѣтственности за неправильную рубку и самовольныя порубки, заводчикъ подчиняется существующимъ по лѣсной части узаконеніямъ, наравнѣ съ лицами, получающими право рубки казеннаго лѣса съ торговъ.

14) Если заводчикъ не вырубить въ теченіе года всего количества лѣса, предназначеннаго къ рубкѣ на тотъ годъ, и не заявить, до истеченія этого года, о намѣреніи вырубить оставшійся лѣсъ, или же, сдѣлавъ такое заявленіе, въ теченіе двухъ лѣтъ не воспользуется этимъ лѣсомъ, то послѣдній можетъ быть

отданъ казною для рубки другому лицу. Въ такомъ случаѣ заводчикъ не имѣетъ права требовать ни возврата денегъ, уплаченныхъ имъ за недовырубленный лѣсъ, ни уменьшения платы, причитающейся за право пользованія лѣсомъ на отведенномъ участкѣ въ слѣдующемъ году.

15) Входящіе въ составъ отграниченного участка лѣсостѣки остаются, за исключеніемъ того срока, въ теченіе котораго онѣ предназначаются къ рубкѣ заводчикомъ, свободными для частныхъ: горнопромышленности, золотопромышленности и нефтяного промысла. Въ этомъ отношеніи соблюдаются общія правила о сихъ видахъ промышленности на казенныхъ земляхъ, не исключая постановленій о правѣ промышленника на пользованіе лѣсомъ, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что устройство заводовъ или рудообжигательныхъ фабрикъ на отведенныхъ промышленнику рудничныхъ площадяхъ не допускается.

16) Заводчику предоставляется во всякое время отказаться отъ права пользованія лѣсомъ въ отграниченномъ ему участкѣ. Независимо отъ желанія заводчика, право пользованія лѣсомъ можетъ быть прекращено по распоряженію Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, если заводъ, для надобностей котораго лѣсной участокъ отграниченъ, будетъ бездѣйствовать болѣе трехъ лѣтъ, а въ случаѣ отграничения участка для надобностей завода еще не существующаго, если онъ не будетъ построенъ ипущенъ въ дѣйствіе въ теченіе пяти лѣтъ со дня объявленія о разрѣшении приступить къ рубкѣ въ лѣсостѣкахъ, отводимыхъ до отграничения участка въ полномъ его составѣ (ст. 8). Въ случаѣ бездѣйствія завода въ теченіи пяти лѣтъ, право пользованія лѣсомъ безусловно прекращается.

17) Для устройства или расширенія заводовъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ допускается отводъ лѣса на льготныхъ основаніяхъ (ст. 2), Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется разрѣшать отдачу заводчикамъ участковъ казенной земли, пространствомъ не болѣе трехсотъ десятинъ, въ арендное содержаніе, на срокъ не свыше девяноста лѣтъ, за плату и на условіяхъ, по соглашенію съ заводчиками. Участки, отданные въ арендное содержаніе на означенномъ основаніи, признаются не свободными для частныхъ: горнаго, золотого и нефтяного промысловъ. Лѣсъ, могущій оказаться въ границахъ этихъ участковъ, оцѣнивается по таксѣ, означенной въ статьѣ 11. На предоставление заводчикамъ въ арендное содержаніе участковъ казенной земли заключаются договоры установленнымъ въ законѣ порядкомъ. Расходы по совершенію сихъ договоровъ относятся на счетъ заводчика.

18) Лѣсъ предоставленный въ пользованіе заводчика, а равно могущій оказаться въ границахъ участка, отданного заводчику въ арендное содержаніе согласно статьѣ 17, долженъ быть употребляемъ заводчикомъ исключительно для надобностей заводскаго производства, исчисленныхъ въ статьѣ 3. За продажу сего лѣса или иную переуступку онаго, виновный подвергается денежному взысканію въ размѣрѣ тройной пѣнѣ проданного или переуступленного лѣса по таксѣ, составляемой на основаніи статьи 698 устава лѣсного. Дѣла сіи представляются непосредственному разбирательству Управлѣній казенными лѣсами.

19) Право пользованія лѣсомъ на участкѣ, отграниченномъ для надобностей горнаго завода (ст. 8), а равно право пользованія участкомъ, отданнымъ въ арендное содержаніе для устройства или расширенія завода (ст. 17), состав-

ляютъ, за исключениемъ означенныхъ въ статьѣ 16 случаевъ прекращенія права пользованія лѣсомъ, принадлежность завода, для потребностей котораго участокъ отграниченъ или отданъ въ арендное содержаніе.

20) Въ развитіе настоящихъ правилъ, Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется издать подробную инструкцію относительно: а) порядка разсмотрѣнія ходатайствъ заводчиковъ о предоставлении въ ихъ пользованіе лѣсныхъ участковъ, а равно объ отдачѣ заводчикамъ земельныхъ участковъ въ арендное содержаніе; б) порядка отграничения и таксации лѣсосѣкъ и оценки лѣсныхъ участковъ и лѣсосѣкъ; в) условій рубки отведенного въ пользованіе лѣса, устройства, въ предѣлахъ лѣсного участка, углеобжигательныхъ печей и дорогъ, и г) порядка возмѣщенія расходовъ казны по отграничению и лѣсоустройству лѣсныхъ участковъ, а равно внесенія платы за право пользованія лѣсомъ и за землю, отданную въ арендное содержаніе. Инструкція сія представляется Министромъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

21) Внѣ мѣстностей, внесенныхъ въ росписаніе, издаваемое согласно статьѣ 2, снабженіе горныхъ заводовъ потребнымъ для нихъ древеснымъ материаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ производится на общихъ основаніяхъ, установленныхъ для отпуска казеннаго лѣса частнымъ потребителямъ.

II. Отдѣль II приложения къ статьѣ 1124 устава уголовнаго судопроизводства (по прод. 1893 г.) дополнить слѣдующимъ (5) пунктомъ:

Непосредственно вълѣнію казеннаго Управленія предоставляются слѣдующія дѣла по лѣсному управлению:

«5) О продажѣ или иной переуступкѣ лѣса, вырубленнаго заводчикомъ на участкѣ, на которомъ ему предоставлено право льготнаго пользованія казеннымъ лѣсомъ по правиламъ о снабженіи частныхъ горныхъ заводовъ потребнымъ для нихъ древеснымъ материаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ и объ отдачѣ въ аренду казенныхъ земель, для устройства или расширенія таковыхъ заводовъ, а равно на участкѣ, отданномъ отъ казны, на льготномъ основаніи, въ арендное содержаніе, согласно тѣмъ же правиламъ».

III. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, распространить: 1) на вновь имѣющія возникнуть горнозаводскія предпріятія; 2) на предпріятія, кои возникли до изданія сего узаконенія, если арендные договоры на предназначенные имъ лѣсныя дачи еще не совершены, и 3) на предпріятія, объ учрежденіи коихъ возбуждены надлежащія ходатайства ранѣе обнародованія настоящихъ правилъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ утверждении устава Русско-Бельгійского металлургического Общества.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить инженерамъ—Титуллярному Совѣтнику Федору Егоровичу Енакіеву и Надворному Совѣтнику Болеславу Антоновичу Яловецкому и Бельгійскимъ подданнымъ: Октаву Нефть-Орбану и Оскару Біэ, учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русско-Бельгійское металлургическое Общество», на основаніи устава, удостоенного Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, во 2 день июня 1895 года.

Для развитія въ предѣлахъ Европейской Россіи промышленностей: металлургической и машинной и кораблестроительной, устройства и содержанія горныхъ заводовъ и разработки рудниковъ и копей, а равно для торговли предметами производства означенныхъ заводовъ и рудниковъ какъ въ Имперіи, такъ и за границею, учреждается акционерное Общество подъ наименованіемъ «Русско-Бельгійское металлургическое Общество».

Примѣчаніе. Учредители Общества: инженеры—Титуллярный Советникъ Федоръ Егоровичъ Енакіевъ и Надворный Советникъ Болеславъ Антоновичъ Яловецкій и Бельгійскіе подданные: Октавъ Нефѣ-Орбанъ и Оскаръ Бізъ.

Основной капиталъ Общества опредѣляется въ восемь миллионовъ рублей, разделенныхъ на тридцать две тысячи акцій, по двѣсти пятидесяти рублей каждая.

Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества горныхъ заводовъ въ Олонецкомъ краѣ.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить С.-Петербургскому і гильдіи купцу Александру Семеновичу Семенову учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «акціонерное Общество горныхъ заводовъ въ Олонецкомъ краѣ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день марта 1895 года.

Для приобрѣтенія и эксплоатациіи находящагося въ Повѣнѣцкомъ уѣздѣ, Олонецкой губерніи, Святноволокского чугуноплавильного завода, принадлежащаго С.-Петербургскому первой гильдіи купцу Александру Семеновичу Семенову, а равно отведенныхъ ему, Семенову, рудоносныхъ озеръ Сегоозерской группы и участка земли съ Сиговецкимъ порогомъ на рѣкѣ Сонѣ (Сонъ-Ярви), учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акционерное Общество горныхъ заводовъ въ Олонецкомъ краѣ».

Примѣчаніе. Учредитель Общества: С.-Петербургскій первой гильдіи купецъ Александръ Семеновичъ Семеновъ.

Основной капиталъ Общества опредѣляется въ триста тысячъ рублей, разделенныхъ на одну тысячу двѣсти акцій, по двѣсти пятидесяти рублей каждая.

Объ утвержденіи устава Русского Донецкаго Общества каменно-угольной и заводской промышленности.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить дворянину, Горному Инженеру Дмитрію Ивановичу Иловайскому учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ «Русское Донецкое Общество каменно-угольной и заводской промышленности», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, въ 16 день июня 1895 года.

Для развитія разработки находящихся въ землѣ Войска Донского, Таганрогскаго округа, и въ Екатеринославской губерніи, Бахмутскаго уѣзда, каменно-угольныхъ мѣсторожденій и залежей другихъ рудъ и полезныхъ ископаемыхъ, принадлежащихъ наследникамъ И. Г. Иловайскаго, а также для производства коакса, брикетовъ, обработки рудъ для извлечения изъ нихъ металловъ, а равно для развитія машиностроенія и эксплоатациіи фабрикъ и заводовъ, обрабатывающихъ продукты рудъ и земель, и вообще для производства всѣхъ относящихся къ этимъ торгово-промышленнымъ операциямъ дѣйствій,— учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское Донецкое Общество каменно-угольной и заводской промышленности».

Примѣчаніе. Учредитель Общества: дворянинъ, Горный Инженеръ Дмитрій Ивановичъ Иловайскій.

Основной капиталъ Общества опредѣляется въ два миллиона пятьсотъ тысячъ рублей золотомъ, разделенныхъ на двадцать тысячъ акцій, по сто двадцати пяти рублей золотомъ каждая, каковая сумма приравнивается: пяти стамъ франкамъ, — девятнадцати фунтамъ стерлинговъ, шестнадцати шиллингамъ, шести пенсамъ, — четыремъ стамъ пяти имперскимъ германскимъ маркамъ, — и двумъ стамъ сорока голландскимъ гульденамъ.

Объ установленіи особаго дополнительнаго сбора съ минеральнаго топлива и соли на покрытие расходовъ по участію горнопромышленниковъ юга Россіи въ предстоящей Нижегородской выставкѣ.

По выслушаніи записки Министра Путей Сообщенія, отъ 3—5 іюня 1895 г. (по Деп. Желѣзн. Дор.), объ установленіи съ 1 іюня 1895 г. впредь на 1 годъ, особаго дополнительнаго сбора, по 10 коп. съ вагона минеральнаго топлива и соли, отправляемыхъ со станцій Курско-Харьково-Азовской, Екатерининской и Воронежско-Ростовской желѣзныхъ дорогъ, на покрытие расходовъ по участію горнопромышленниковъ юга Россіи въ предстоящей Нижегородской выставкѣ, съ дополнительными по сему дѣлу свѣдѣніями, Комитетъ Министровъ полагалъ: испросить на сie, согласно съ представленіемъ, Высочайшее Его Императорскаго Величества соизволеніе.

Государь Императоръ, въ 30 день іюня 1895 года, Высочайше на сie соизволилъ.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ постановлений устава о питейномъ сборѣ, касающихся порядка производства питейной торговли.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраниі Государственного Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ постановлений устава о питейномъ сборѣ, касающихся порядка производства питейной торговли, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подпись: Предсѣдатель Государственного Совѣта **МИХАИЛЬ**.

5 іюня 1895 г.

МНѢНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Экономіи и Законовъ 15 мая и Общаго Собрания 29 мая 1895 г.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраниі, разсмотрѣвъ представление Министра Финансовъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ содержащихся въ уставѣ о питейномъ сборѣ правилъ о питейной торговлѣ, мнѣніемъ положилъ:

III. Въ дополненіе ст. 1, отд. III Высочайше утвержденного, 8-го іюня 1893 г., мнѣнія Государственного Совѣта о патентномъ сборѣ съ заведеній для продажи крѣпкихъ напитковъ (Собр. узак. и расп. Правит. 1893 г., № 97, ст. 821) постановить:

Заведеніямъ трактирнаго промысла на морскихъ купаньяхъ, минеральныхъ водахъ, грязяхъ и въ другихъ тому подобныхъ лечебныхъ мѣстностяхъ въ Имперіи, производящимъ торговлю лишь въ теченіи лечебнаго сезона, выдаются полугодовые патенты, на срокъ съ 1 мая по 1 октября. Списокъ указанныхъ мѣстностей составляется по соглашенію Министровъ Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, установленнымъ порядкомъ.

Объ увеличеніи основного капитала Товарищества «Сергинско-Уфалей- скихъ горныхъ заводовъ» и объ измѣненіи устава онаго.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ объ увеличеніи основного капитала и объ измѣненіи Высочайше утвержденного 6 ноября 1881 г. устава онаго, Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 26 день мая 1895 г., Высочайше повелѣть соизволить:

І. Предоставить Товариществу Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ выпустить 6,000 дополнительныхъ паяевъ, по 250 р. каждый, всего на сумму 1,500,000 руб.

Объ утвержденіи устава «Общества Чувальскихъ чугунно-плавильныхъ заводовъ».

Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, Высочайше повелѣть соизволить разрѣшить потомственному дворянину Федору Ефимовичу Клейсту учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Чувальскихъ чугунно-плавильныхъ заводовъ», на основаніи устава, удостоенаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С.-Петербургѣ, въ 10 день марта 1895 года.

Для эксплоатациіи мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ и постройки чугунно-плавильныхъ заводовъ учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество Чувальскихъ чугунно-плавильныхъ заводовъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомственный дворянинъ Федоръ Ефимовичъ Клейстъ.

Примѣчаніе 2. Передача до образованія Общества учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякий разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Примѣчаніе 3. Въ своей горнопромышленной дѣятельности Общество подчиняется всѣмъ ограниченіямъ, установленнымъ дѣйствующими законами о горномъ промыслѣ въ отношеніи иностранцевъ и лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія.

Основной капиталъ Общества опредѣляется въ одинъ миллионъ пятьсотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на пятнадцать тысячъ акцій, по сто рублей каждая.

О льготахъ временно-заводскимъ рабочимъ и ссыльно-поселенцамъ, привлеченнымъ къ работамъ на Николаевскомъ (Иркутской губерніи) желѣзодѣлательномъ заводѣ.

Государь Императоръ, по положенію Комитета Сибирской желѣзной дороги, въ 9 день мая 1895 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Предоставить Иркутскому Генералъ-Губернатору:

а) дозволять обращеннымъ на водвореніе ссыльно-поселенцамъ, безъ различія прежняго до ихъ ссылки званія и времени поступленія на водвореніе, наниматься по установленнымъ видамъ на работы на Николаевскій желѣзодѣлательный заводъ, съ распространениемъ на нихъ, а равно и на работающихъ на этомъ заводѣ временно-заводскихъ рабочихъ всѣхъ льготъ, предоставленныхъ соотвѣтствующимъ разрядамъ арестантовъ и ссыльныхъ, привлеченныхъ къ работамъ по постройкѣ Средне-Сибирской желѣзной дороги, на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 7 мая 1894 г., Временныхъ Правилъ.

О временномъ предоставлениі отечественнымъ углепромышленникамъ нѣкоторыхъ льготъ по вывозу каменного угля въ Константинополь.

Вслѣдствіе ходатайства Директора Горнаго и Промышленнаго Общества на Югѣ Россіи, Горнаго Инженера Авдакова о временномъ предоставлениі нашимъ углепромышленникамъ нѣкоторыхъ льготъ по вывозу каменного угля въ Константинополь, Государь Императоръ, по положенію Комитета Министровъ, въ 17 день марта 1895 г., Высочайше повелѣть соизволиль:

Освободить суда, вывозящія каменный уголь изъ Мариупольскаго порта въ Константинополь, отъ уплаты, въ теченіи ближайшихъ пяти лѣтъ, взимаемыхъ нынѣ, на основаніи Уст. Тамож. и Высочайшаго повелѣнія отъ 3 марта 1824 г., якорныхъ, ластовыхъ и другихъ подобныхъ сборовъ, а также установленнаго въ Мариупольскомъ портѣ, по Высочайшему повелѣнію отъ 4 июня 1890 г. попуднаго сбора, въ размѣрѣ $\frac{1}{8}$ коп. съ пуда угля.

О разрѣшеніи сѣездовъ марганцевыхъ промышленниковъ на Кавказѣ.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Главноначальствующимъ гражданскою частію на Кавказѣ, входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представлениемъ, въ коемъ полагалъ: «предоставить ему, Министру:

1) по предварительномъ каждый разъ соглашеніи съ Главноначальствующимъ гражданскою частію на Кавказѣ, созывать, когда и гдѣ это окажется удобнымъ, сѣезды марганцевыхъ промышленниковъ на Кавказѣ съ участіемъ чиновъ мѣстнаго горнаго управлія и представителей управлія Заѣвказской желѣзной дороги и пароходныхъ обществъ, занимающихся перевозкою марган-

цевой руды, подъ предсѣдательствомъ лица, по назначенію Министра, съ тѣмъ, чтобы сужденія таковыхъ съѣздовъ касались исключительно предметовъ, относящихся до нуждъ марганцевой промышленности,

2) издать инструкцію, которая опредѣлила бы организацію и кругъ занятій съѣзда, а равно постояннаго бюро съѣзда, буде обѣ учрежденія такового съѣзда будеть ходатайствовать».

Нынѣ Управляющій дѣлами Комитета Министровъ выпискою изъ журнала Комитета отъ 14 и 28 марта 1895 года увѣдомилъ, что, по выслушаніи означенаго представленія, Комитетъ полагалъ представленіе это утвердить и что Государь Императоръ, въ 24 день марта 1895 года, на положеніе Комитета Высочайше соизволилъ.

О производствѣ вычетовъ изъ заработной платы рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ при взысканіи податей и другихъ сборовъ.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраниі Государственного Совѣта, о производствѣ вычетовъ изъ заработной платы рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ при взысканіи податей и другихъ сборовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подпись: Предсѣдатель Государственного Совѣта **МИХАИЛЪ**.

22 мая 1895 года.

МНѢНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Экономіи, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ 6 апреля и Общаго Собрания 8 мая 1895 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраниі, разсмотрѣвъ представленіе Министра Финансовъ о производствѣ вычетовъ изъ заработной платы рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ при взысканіи податей и другихъ сборовъ, мнѣніемъ положилъ:

Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

При взысканіи податей и другихъ сборовъ изъ заработной платы рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ, съ рабочаго можетъ быть удержано, при каждой отдельной расплатѣ, не болѣе одной трети причитающейся ему суммы, если онъ холостъ, и не болѣе одной четверти, если онъ женатъ или вдовъ, но имѣеть дѣтей.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

№ 10. 12 июля 1895 года.

I.

Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Министра Иностранныхъ Дѣлъ, въ 19 день мая сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ на принятіе и ношеніе пожалованныхъ Его Величествомъ Императоромъ Германскимъ Королемъ Пруссікимъ орденовъ Горнымъ Инженерамъ: Заступающему мѣсто Предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ и Предсѣдательствующему въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, Тайному Совѣтнику *Кулибину 1-му*—Короны 1 степени, Члену Горнаго Совѣта, Тайному Совѣтнику *Кеппену*—Короны 2 степени со звѣздою и состоящему по Главному Горному Управлению, Надворному Совѣтнику *Лемпицкому*—Краснаго Орла 4 степени.

Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Товарища Министра Иностранныхъ Дѣлъ, въ 6 день іюня сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ на принятіе и ношеніе пожалованного Его Величествомъ Шахомъ Персидскімъ ордена Льва и Солнца 3 степени, исправляющему должность Техника по ирригациіи при Начальникѣ Закаспійской области, Горному Инженеру Титуллярному Совѣтнику *Цимбаленко 1-му*.

II.

Высочайшиими приказами по гражданскому вѣдомству сего года
а) отъ 1 іюня за № 30:

Назначены Горные Инженеры: Старшій Учитель и Инспекторъ Уральскаго Горнаго Училища, Надворный Совѣтникъ *Уваловъ*—Помощникомъ Окружного Инженера VI Восточно-Екатеринбургскаго горнаго округа; состоящій по Главному Горному Управлению, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Надворный Совѣтникъ *Паутовъ 1-й*—Старшимъ Учителемъ и Инспекторомъ Уральскаго Горнаго Училища, оба съ 1 мая; Смотритель сверлильной, кольцовой и механической фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Коллежскій Секретарь *Ставровскій*—Смотрителемъ Верхнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, съ 24 апрѣля 1895 г.

Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, Окружной Инженеръ Харьково-Полтавскаго горнаго округа, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ *Таскинъ*, съ 13 мая сего года, съ мундиромъ.

б) отъ 9 іюня за № 31:

Назначены Горные Инженеры: Помощникъ Управляющаго Московскою Пробирною Палаткою, Статскій Совѣтникъ *Романовъ*—Управляющимъ Рижскою Пробирною Палаткою; Механикъ Кушвинскаго завода, Гороблагодатскаго горнаго округа, Титуллярный Совѣтникъ *Марсовъ*—исправляющимъ должность Управителя механическихъ производствъ Камско-Воткинскаго горнаго округа, съ 8 мая; Смотритель литейнаго и каменнаго цеховъ Воткинскаго завода, Коллежскій

Ассесоръ *Поповъ 2-й*—Смотрителемъ цеховъ кузнечнаго, котельного, судового и землемѣльческихъ орудій того же завода; исправляющій должность Смотрителя цеховъ Воткинского завода, *Федоровъ 2-й*—исправляющимъ должность Смотрителя завода и цеховъ каменнаго, кирпичнаго, пожарного двора и конюшни Воткинского завода, оба съ 16 мая; Помощникъ Пробирера Владикавказской Пробирной Палатки, Коллежскій Секретарь *Карахановъ*—исправляющимъ должность Пробирера той-же Палатки.

Перемѣщенъ Управляющій Рижскою Пробирною Палаткою, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ *Кулаковъ*, Управляющимъ С.-Петербургскю Пробирною Палаткою и Лабораторію Министерства Финансовъ.

Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, Управляющій С.-Петербургскю Пробирною Палаткою и Лабораторію Министерства Финансовъ, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ *Савченковъ*, съ мундиромъ въ) отъ 17 іюня за № 32:

О предѣленъ на службу по горному вѣдомству окончившій курсъ науки въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, Горный Инженеръ Петръ *Свѣчиниковъ*, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, IX класса.

Назначены Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному Управленію, Надворный Совѣтникъ *Липинъ*—Адьюнктомъ Горнаго Института по каѳедрѣ металлургіи и пробирнаго искусства, съ 23 апрѣля; Помощникъ Управляющаго Зыряновскимъ и Заводинскимъ рудниками, Алтайскаго горнаго округа, вѣдомства Кабинета Его Императорскаго Величества, Титуллярный Совѣтникъ *Жакъ*—исправляющимъ должность Начальника Зыряновскаго руднично-заводскаго Управленія того же округа; состоящіе въ распоряженіи Начальника того же округа, Титуллярный Совѣтникъ *Холодковскій* и Коллежскій Секретарь *Николаевъ*, первый Помощникомъ и второй — исправляющимъ должность Помощника Начальника Зыряновскаго руднично-заводскаго Управленія того-же округа; состоящій въ распоряженіи Начальника того-же округа Коллежскій Секретарь *Давыдовъ*—исправляющимъ должность Управляющаго Змѣевскою электролитическою фабрикою того-же округа, всѣ четверо съ 1 января; состоящій по Главному Горному Управленію, Коллежскій Секретарь *Ковригинъ*—Помощникомъ Лаборанта Лабораторіи Министерства Финансовъ, съ 11 марта 1895 года.

Исключенъ изъ списковъ умершій Окружной Инженеръ II Пермскаго горнаго округа, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ *Блоусовъ*, съ 7 мая 1895 года.

г) отъ 29 іюня за № 35:

Произведены за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, нижеслѣдующіе Горные Инженеры: въ Статскіе Совѣтники Окружной Инженеръ Сѣверо-Западнаго горнаго округа Коллежскій Совѣтникъ *Гебauer*—съ 25 января 1895 г.; въ Коллежскіе Совѣтники, Надворные Совѣтники: Помощникъ Горнаго Начальника и Управитель Кушвинскаго завода, Гороблагодатскаго горнаго округа *Юнъ-Лезедовъ*, съ 22 октября 1894 г., и состоящій по Главному Горному Управленію *Вольфъ 1-й*—съ 12 марта 1895 г.; въ Надворные Совѣтники: состоящий по Главному Горному Управленію Коллежскій Ассесоръ *Эрдели*—съ 30 марта

1894 г.; въ Титулярные Совѣтники, Коллежскіе Секретари: состоящіе по Главному Горному Управлению: *Тонковъ 1-й*—съ 9, *Шульгинъ*—съ 19 февраля, *Красносельскій* съ 17 и *Фейгинъ 1-й*—съ 28 марта 1895 г.; въ Коллежскіе Секретари, Губернскіе Секретари: состоящіе по Главному Горному Управлению: *Звягинъ*—съ 25 и *Брайнинъ*—съ 28 марта 1895 года.

Назначенъ Маркшейдеръ Уральскаго Горнаго Управления, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ *Дмитревскій*—Окружнымъ Инженеромъ II Пермскаго горнаго округа, съ 3 іюня 1895 года.

Уволенъ отъ должности, согласно прошенію, Помощникъ Пробирера С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Горный Инженеръ *Линдеманъ*, съ 1⁵ мая 1895 года.

д) отъ 5 іюля за № 37:

О предѣленъ на службу по горному вѣдомству, окончившій курсъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, Горный Инженеръ Владимиръ *Арандаренко*, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Земельно- заводскаго Отдѣла Кабинета Его Императорскаго Величества, для техническихъ занятій.

Исключенъ изъ списковъ умершій: Управляющій Владикавказскою Пробирною Палаткою, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ *Архиповъ*, съ 5 мая 1895 года.

III.

Назначается Помощникъ Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ *Строльманъ*—Депутатомъ отъ горнаго вѣдомства въ Пермскомъ Губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствіи, съ 5 сего іюля, съ оставленіемъ въ занимаемой должности.

Командируются Горные Инженеры: Статскіе Совѣтники: Начальникъ Техническаго Отдѣленія Горнаго Департамента *Даничичъ*, срокомъ на полтора мѣсяца, въ Тифлисъ и Лисичанскъ и Библіотекарь Горнаго Института *Яковлевъ 2-й*, срокомъ на два мѣсяца, для изслѣдованія залежей фарфоровыхъ и огнеупорныхъ глинъ въ Глуховскомъ, Сквирскомъ и Верхнеднѣпровскомъ уѣздахъ; состоящіе по Главному Горному Управлению—Коллежскій Ассесоръ *Богдановичъ*, срокомъ на 2½ года, въ Охотско-Камчатскую экспедицію, для изслѣдованія золотоносности береговъ Охотскаго моря, западнаго берега Камчатки и Шантарскихъ острововъ, въ качествѣ Начальника экспедиціи; Коллежскіе Совѣтники: *Ауэрбахъ*—въ распоряженіе Управлія Богословскимъ горнымъ округомъ жены Статьи-Секретаря Н. М. Половцовой, съ 12 іюня, *Копыловъ 1-й*—на Каштымскіе горные заводы наслѣдниковъ Растворгueva, Надворный Совѣтникъ *Стоковскій*—въ распоряженіе участника въ Малопатомскомъ золотопромышленномъ товариществѣ въ Олекминскомъ округѣ, дворянина Коссовскаго, Коллежскій Ассесоръ *Визинъ*—въ распоряженіе Правленія Голубовскаго Богодуховскаго горнопромышленного товарищества, послѣдніе трое съ 14 іюня; Титулярный Совѣтникъ *Кованько*—въ Горное Управление южной Россіи, съ 13 іюня; Коллежскіе Секретари: *Мирецкій*—въ распоряженіе Бюро изслѣдованій почвы, съ 17 іюня, *Касинскій*—въ распоряженіе Управляющаго Домбровскими каменноугольными

копями французско-итальянского общества, съ 4 іюля, Губернскій Секретарь *Вольфъ 2-й*—въ распоряженіе Правленія Общества С.-Петербургскихъ желѣзодѣлательного и проволочнаго заводовъ, съ 19 іюня, *Свѣчиниковъ* — на Нижнетагильскіе заводы наслѣдниковъ Демидова, Князя Сань-Донато, съ 17 іюня; послѣдніе девять для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, всѣ съ оставленіемъ по Главному Горному Управлению.

Продолжается срокъ практическихъ занятій, при Геологическомъ Комитетѣ, Горному Инженеру Коллежскому Секретарю *Муравскому* по 1 іюля 1896 года, съ содержаніемъ по чину.

Зачисляются по Главному Горному Управлению, на основаніи 182 ст. т. VII Уст. Горн., изд. 1893 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны: Горные Инженеры: командированный въ Высочайшее утвержденное Товарищество нефтяного производства бр. Нобель, для техническихъ занятій, Титулярный Совѣтникъ *Шатынскій*, съ 4 іюня, за окончаніемъ сихъ занятій, и Помощникъ Пробирера Лабораторіи С.-Петербургскаго Монетнаго Двора *Линденманъ*, за увольненіемъ, согласно прошенію, отъ должности, съ 18 мая 1895 г.

Поручается Инженеру для командировокъ и развѣдокъ при Горномъ Департаментѣ, Горному Инженеру Статскому Совѣтнику *Нестеровскому* исполненіе обязанностей Начальника Отдѣленія соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ сего же Департамента, на время увольненія Горнаго Инженера Надворнаго Совѣтника *Кулибина 2-го* въ отпускъ на два мѣсяца.

Увольняются въ отпускъ Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совѣта, Вице-Директоръ Горнаго Департамента, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ *Абрюсиловъ*, съ Высочайшаго соизволенія, на два съ половиною мѣсяца, Начальникъ Горнаго Управлениія южной Россіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ *Зеленцовъ*—на одинъ мѣсяцъ, Начальникъ Отдѣленія соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента, Надворный Совѣтникъ *Кулибинъ 2-й*—на два мѣсяца, Лаборантъ Горнаго Института, Коллежскій Секретарь *Бурдаковъ*—на одинъ мѣсяцъ, всѣ четверо съ сохраненіемъ содержанія; состоящіе по Главному Горному Управлению: Коллежскій Совѣтникъ *Миквицъ*—на два мѣсяца, Надворные Совѣтники: *Радловъ*—на двѣ недѣли, *Стоковскій*—на четыре мѣсяца, Коллежскій Ассесоръ *Визинъ* и Титулярный Совѣтникъ *Пріемскій*—на два мѣсяца, изъ нихъ Зеленцовъ и Бурдаковъ во внутреннія губернія Россіи, а остальные за границу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго распоряженія.

Подпись: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ *А. Ермоловъ*.

№ 11. 21 іюля 1895 года.

I.

Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйшему докладу Г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ 12 день іюня сего года, управление Горнымъ Департаментомъ, впредь до возвращенія изъ командировки Директора сего Департамента, Горнаго Инженера Тайного Со-

вѣтника *Скальковскаго*, для обозрѣнія частныхъ горныхъ заводовъ, въ Сѣверо-Западномъ, Подмосковныхъ и Средне-Волжскомъ горныхъ округахъ, возложено на Члена Горнаго Совѣта, Горнаго Инженера Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника *Давыдова*.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 17 день сего іюля Высочайше соизволилъ на возложеніе исполненія обязанностей Товарища Министра, на время управлѣнія мною Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ отсутствіе Тайнаго Совѣтника Ермолова, по дѣламъ службы въ Олонецкій край и въ восточныхъ губерніяхъ Россіи, на заступающаго мѣсто Предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ, Горнаго Инженера Тайнаго Совѣтника *Кулибина* 1-го.

II.

Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 11 іюля 1895 г. за № 39

Назначены Горные Инженеры: Помощникъ Начальника Нерчинскаго горнаго округа вѣдомства Кабинета Его Императорскаго Величества, Статскій Совѣтникъ *Назарьевъ*—Старшимъ Инженеромъ при томъ же Управлѣніи, съ 17 іюня; Управляющій Лисичанской штейгерскою школою, Коллежскій Совѣтникъ *Саксъ*—Окружнымъ Инженеромъ Харьково-Полтавскаго горнаго округа, состоящій по Главному Горному Управлѣнію, Преподаватель Лисичанской штейгерской школы, Надворный Совѣтникъ *Зальцеберъ*—Управляющимъ названною школою, оба съ 24 іюня; Титуллярные Совѣтники: и. д. Инженеръ-Гидравлика водныхъ учрежденій на Кавказѣ *Савицкій 2-й*—Смотрителемъ пеховъ пудлингового, кричнаго, стального и чугунно-литейнаго производствъ Воткинскаго завода, Камсковоткинскаго округа, согласно прошенію, съ 21 іюня; Смотритель Нижнеисетскаго завода *Шуруповъ*—Маркшайдеромъ Уральскаго Горнаго Управлѣнія, съ 9 іюня, и Управляющій Горбиченскими Кудечинскими и Давенденскими золотыми промыслами Нерчинскаго горнаго округа *Пфаффіусъ*—Управляющимъ Казаковскими золотыми промыслами того же округа, съ 5 января сего года.

III.

Назначаются Горные Инженеры: Начальникъ Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ *Холостовъ*—Членомъ отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Управлѣніи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, съ отчисленіемъ отъ занимаемой должности, съ 24 іюня сего года, и состоящей по Главному Горному Управлѣнію, Коллежскій Совѣтникъ *Сучковъ*—Представителемъ сего же Министерства во Временной Комитетѣ по завѣдыванію вывозомъ минерального топлива и соли въ Западной части Донецкаго бассейна, съ 14 сего іюля, съ оставленіемъ по сему Управлѣнію.

Возлагается временно исполненіе обязанностей Начальника Отдѣленія

казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента на Столоначальника сего же Отдѣленія, Горнаго Инженера Надворнаго Совѣтника *Азанчеева*.

Увольняется въ отпускъ во внутреннія губернія Россіи, на одинъ мѣсяцъ, съ сохраненіемъ содержанія, Инженеръ для развѣдокъ и командировокъ при Горномъ Департаментѣ, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ *Брудереръ*.

Объявляю о семъ по Горному Вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго распоряженія.

Подпись: Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Товарищъ Министра *Нарышкинъ*.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

**НЕФТЕОТОПЛЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХЪ ПЕЧЕЙ, КУЗНЕЧНЫХЪ ГОРНОВЪ
И ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ СОРМОВСКАГО, ВОТКИНСКАГО И МОСКОВСКАГО
МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ГУЖОНА ЗАВОДОВЪ.**

Горнаго Инженера Н. Попова.

ВВЕДЕНИЕ.

Нефтеотопление съ 70-хъ годовъ и по настоящее время завоевываетъ себѣ все большій и большій кругъ практическаго примѣненія; ни одна отрасль нашей отечественной промышленности и техники не пользуется такими безспорно быстрыми успѣхами, какъ нефтеотопление. Начиная съ отопленія паровыхъ котловъ въ прошломъ десятилѣтіи, нефть болѣе или менѣе удачно примѣнилась къ отопленію жилыхъ помѣщеній, кухонныхъ очаговъ и проч., а въ 80-хъ годахъ сдѣланы были болѣе или менѣе удачныя попытки по примененію нефтеотопленія въ металлургіи.

Вопросъ о нефтеотопленіи metallургическихъ печей и горновъ, какъ болѣе сложный, по настоящее время далеко еще не былъ доведенъ до своего практическаго разрѣшенія и, несмотря на то, что многіе техники усердно работаютъ въ этомъ направленіи и достигли уже удовлетворительныхъ результатовъ, тѣмъ не менѣе въ нашей технической литературѣ мы почти что ничего до сего времени не встрѣчали по этому вопросу, если не считать извѣстныхъ статей Гулишамбара и А. Варенцова въ «Горномъ Журналѣ», не большой статейки Строганова въ журнале «Инженеръ» за 1892 годъ и бѣглыхъ замѣтокъ «Техническаго Сборника». Посему я льщу себя надеждой, что предлагаемый небольшой трудъ по описанію нефтеотопленія на нашихъ metallургическихъ заводахъ пополнить хотя отчасти этотъ пробѣлъ и принесетъ свою пользу тамъ, гдѣ, замѣняя твердое горючее, захотять получить отъ нефти лишь то, что она способна дать. Пособіемъ при составленіи настоящей статьи май служили, помимо личнаго опыта при введеніи нефтеотопленія на Воткинскомъ заводѣ,—сочиненія по нефтеотопленію паровыхъ котловъ Гулишамбара, Вознесенскаго, Береснева, Бессона, Блюммера и А. Васильева.

Нефтеотопление Сормовского завода.

Сормовский заводъ, находящійся въ 7 верстахъ оть Нижняго-Новгорода, имѣеть своимъ основнымъ производствомъ судостроеніе и вагонное дѣло и въ связи съ этимъ машиностроеніе и постройку баковъ.

Извѣстно, что выдающуяся особенность этого завода составляетъ примѣненіе почти во всѣхъ его производствахъ жидкаго горючаго, въ видѣ нефтяныхъ остатковъ или мазута. Не останавливаясь на описаніи производствъ этого завода, я опишу лишь то, какъ примѣняется нефтяное отопленіе къ пудлинговымъ и сварочнымъ печамъ, кузнецкимъ горнамъ и паровымъ котламъ, какія имѣются для этого средства и какія преимущества представляетъ нефть сравнительно съ дровами. Съ возрастающей дороговизной дровъ и пользуясь дешевизной перевозки по Волжскому пути, заводъ лѣтъ 8 тому назадъ задался цѣлью примѣнить къ своимъ печамъ болѣе дешевое горючее—нефтяные остатки,—и, довольно удачно рѣшивъ эту задачу, перешелъ теперь окончательно къ этому новому роду горючаго.

Регенеративная сварочная и пудлинговая печи.

(Фиг. 1—6. Табл. I).

Въ прежнее время, имѣя въ своемъ распоряженіи однѣ регенеративныя сварочные и пудлинговые печи, заводоуправление, чтобы перейти къ нефтяному топливу, лишь слегка измѣнило конструкцію своихъ печей и затѣмъ, цѣлымъ рядомъ опытовъ, въ теченіи многихъ лѣтъ, пришло къ тому устройству ихъ, которое я встрѣтилъ лѣтомъ прошлаго года въ свою поѣздку на Сормовские заводы; слѣдовательно, нижеописанное устройство этихъ печей далось заводу не легко, и нужно отдать справедливость, дѣйствие ихъ весьма удовлетворительно. Детальное устройство сварочныхъ печей совершенно одинаково съ пудлинговыми. Разница между ними заключается только въ томъ, что въ сварочныхъ печахъ нефть сжигается въ той парѣ регенераторовъ, которая находится непосредственно подъ рабочими пространствомъ; въ пудлинговыхъ же—въ регенераторахъ, стоящихъ рядомъ съ нимъ. Въ пудлинговыхъ печахъ два рабочихъ отверстія съ 2-хъ противоположныхъ сторонъ, а въ сварочныхъ—одно рабочее отверстіе. По неимѣнію на заводѣ воздухоудувныхъ машинъ, нефть на всѣхъ вообще печахъ сжигается непосредственно струей, не подвергаясь предварительно распыливанію. Рабочее пространство одной изъ осмотрѣнныхъ мною сварочныхъ печей имѣетъ размѣры: $10' \times 6'$, перекрыто оно, какъ и всѣ прочія печи, вогнутымъ сводомъ, стрѣла подъема котораго $2'$, съ осью, имѣющею параллельное направленіе длиною пода печи. Обѣ пары регенераторныхъ камеръ расположены внизу, подъ печью, и имѣютъ слѣдующіе размѣры: $60'' \times 27''$ —газовая и $60'' \times 44''$ —воздушная. Общая глубина ихъ $6'$. Послѣднее обстоятельство ухудшаетъ ходъ печей, почему во


всѣхъ печахъ глубину въ настоящее время передѣлываютъ на 9'. Наружныя стѣнки печей и камерь сложены въ $1\frac{1}{2}$ кирпича, внутрення же стѣны камерь, а также и сводь,—въ одинъ кирпичъ. Какъ въ газовыхъ, такъ и въ воздушныхъ камерахъ боровокъ перекрыть 7 поперечными арками на разстояніи 7" другъ отъ друга. Затѣмъ уже въ обѣихъ камерахъ укладывается регулятивная рѣшотка, на которую, считаю нужнымъ здѣсь замѣтить, брусковаго кирпича совсѣмъ не употребляютъ, ибо онъ требуетъ болѣе сильной тяги и при низкихъ трубахъ очень скоро затягивается коксомъ. Сюда идетъ хорошо обожженный обыкновенный глиняный кирпичъ фирмы «Вахтеръ», 1000 штукъ котораго стоить заводу 70 руб. На выравненную площадь арки газовой камеры кладутъ первый рядъ кирпичей, ставя ихъ на ребро въ 4 ряда по длини камеры съ промежутками въ 3", въ каждомъ ряду по 6 штукъ кирпичей; печетные ряды всѣ таковы, въ четныхъ же рядахъ, параллельныхъ аркамъ, помѣщаются 7 рядовъ по 3 кирпича въ каждомъ, съ промежутками въ 6". Послѣ укладки 4-го ряда приступаютъ къ устройству желоба для нефти.

По средней линіи длины камеры кладутъ три ряда кирпичей другъ на друга плашмя, по бокамъ которыхъ ставятъ по 4 ряда кирпичей, идущихъ въ томъ же порядкѣ, какъ кирпичи 4 ряда, составляя такимъ образомъ 6 поперечныхъ стѣнокъ. На тройной срединный рядъ кирпичей, у стѣны, противоположной клапанной коробкѣ, приставляютъ одинъ кирпичъ стоймъ, для того, чтобы стѣна эта не страдала отъ пламени. Къ этому кирпичу примыкаетъ желобъ, уложенный съ уклономъ въ $1\frac{1}{2}$ " изъ отдѣльныхъ кирпичей, связанныхъ между собою тонкимъ швомъ въ притирку. Необходимо здѣсь замѣтить, что этотъ тройной желобчатый рядъ кирпичей обязательно слѣдуетъ укладывать съ зазорами по краямъ, въ противномъ случаѣ, какъ показала мноѣ практика, отъ расширенія вслѣдствіе жара, желобъ получаетъ выпуклую или вогнутую форму, почему хороший ходъ печи нарушается и ее приходится остановить. Далѣе продолжаютъ укладывать рѣшотку по старому, пока не сдѣлаются еще 4 ряда ея по всей ширинѣ камеры. Такимъ образомъ отъ верхняго ряда насадки до свода надъ камерой остается свободное пространство, высотою до 2'. Послѣ нагрузки камеры чрезъ окно наружной стѣны въ немъ оставляютъ незаложеннымъ отверстіе въ $6\frac{1}{2}" \times 10\frac{1}{2}"$, начиная съ горизонта желобчатаго кирпича. Это отверстіе перекрыто желѣзной пластиной въ 9" \times 9" \times 1", вѣланной въ кладку, и надъ ней оставляютъ еще отверстіе въ $5\frac{1}{2}" \times 3\frac{1}{2}"$, закрываемое обыкновенно кирпичемъ, въ которомъ дѣлають для пропуска нефтяной трубки отверстіе въ 1". На желѣзную пластинку кладутъ стальной фигурный кирпичъ (см. фиг. 1 наслѣд. стр.) съ желобкомъ по срединѣ, выѣланнымъ съ уклономъ внутрь рѣшотки. Чрезъ выемку въ кирпичѣ въ 1" пропускаютъ конецъ дюймовой желѣзной трубки отъ нефтепровода, чрезъ которую нефть течеть по стальному кирпичу и, воспламеняясь, падаетъ съ высоты 10" на кирничный желобъ, гдѣ и сгораетъ.

Нижнее отверстіе окна, чрезъ стѣнку котораго продолжаютъ желобъ къ

самому выходу, закладывают до высоты пластины 3-мя кирпичами, положенными логомъ, и 4-мъ положеннымъ сверху на ребро; отстраняя послѣдній, образуютъ отверстіе, чрезъ которое желѣзнымъ крюкомъ очищаютъ желобъ сверху и по бокамъ отъ нагорѣвшаго кокса. Воздушныя камеры также перекрываются сводами выше рѣшетки, которая выкладывается обыкновеннымъ порядкомъ изъ бѣлого кирпича или даже краснаго, но на практикѣ послѣдній оказывается совсѣмъ не выгоднымъ, такъ какъ, при ремонтѣ, стараго бѣлаго кирпича, годнаго для дальнѣйшей работы, выбираютъ до 80%, красный же сгораетъ весь. Въ рабочее пространство печи газъ выходитъ двумя окнами, а воздухъ тремя, расположенными на одномъ горизонтѣ и съ размѣрами, указанными на чертежѣ.

Фигура 1-я.



Управление печью. Управление ходомъ печи производится одновременно однимъ клапаномъ и двумя заслонками, которые въ нефтяныхъ печахъ замѣнили газовые клапаны. Эти послѣдніе здѣсь, при нефтяномъ горючемъ, отъ жары коробятся и дѣлаются совершенно негодными со своею коробкою¹⁾.

Воздушный же аппаратъ остается и здѣсь пригоднымъ для распределенія, только клапанъ его, подвергаясь сильному нагреванію, дѣлается съ приливами, между которыми вѣльвается оgneупорный кирпичъ. Такое устройство дѣлаетъ его устойчивымъ отъ жара, но, тѣмъ не менѣе, его приходится менять каждый мѣсяцъ. Заслонки же газовыхъ ходовъ дѣлаются изъ кирпича, связаннаго рамой изъ углового желѣза, толщина которой $1/2$ кирпича.


Подъемъ этой заслонки производится винтомъ съ ходомъ въ $1/2$ ". Нельзя не замѣтить здѣсь, что такой механизмъ весьма обременителенъ для рабочихъ при его частыхъ опусканіяхъ и подъемахъ. Такая же заслонка устроена и для регулированія тяги въ дымоходѣ.

Дѣйствіе этой системы будетъ (ф. 2) тоже, что и при обыкновенныхъ аппаратахъ. Если, положимъ, нефть горить въ камерѣ (H_2) тогда заслонка M_2 закрывается, заслонка M_1 — открывается, воздушный же клапанъ a имѣть

¹⁾ Нужно замѣтить, что, примѣняя нефтяное горючее къ такимъ же печамъ на Воткинскомъ завоѣ, мы нашли возможнымъ обходиться безъ этихъ заслонокъ, оставляя оба клапана на мѣстѣ, если только они достаточно удалены отъ печи, причемъ ни клапаны, ни коробки совсѣмъ не страдаютъ отъ жара.

положеніе, показанное пунктиромъ; если же она горитъ въ H , то, наоборотъ, перемѣну клапана и заслонокъ стараются дѣлать какъ можно чаще, чтобы, во 1-хъ, не слишкомъ много образовалось нефтяного кокса, а во 2-хъ, чтобы по возможности предохранить и самые клапаны отъ порчи. При образованіи кокса въ желобкѣ нефтяной камеры, вынимаютъ одинъ изъ кирпичей ниже сталь-


Фиг. 2-я.



ного фасоннаго кирпича и проходятъ клюкой вдоль всего желоба. Наблюденіе за своевременнымъ перестановомъ заслонокъ возложено на особыхъ дежурныхъ, которые переставляютъ ихъ черезъ каждыя 20—30 минутъ, иначе рабочіе, по лѣности, оставляютъ ихъ слишкомъ долго въ одномъ положеніи, что обязательно вызываетъ частый ремонтъ рѣшетокъ, которыя заплываются шлакомъ въ нижней своей части.

Разогрѣвъ печи производится посредствомъ особоустроенной плоской форсунки (ф. 3).

Фиг. 3-я.



Въ одной изъ боковыхъ сторонъ печи оставляютъ небольшое окно, выходящее въ одинъ изъ газовыхъ каналовъ на высотѣ отверстія его въ печь; чрезъ это окно вводятъ эту плоскую жѣльзную форсунку, привинчивая подтрубокъ ея (b) къ трубкѣ отъ паропровода, послѣ этого по другой трубкѣ (a)пускаютъ нефть такъ, чтобы она падала на поверхность прибора въ (a), и, протекая тонкимъ слоемъ до щели въ $1/8$ ", распыливалась. Когда печь въ ходу, окно задѣлано кирпичемъ, форсунку поворачиваютъ въ сторону и нефтепроводную трубку закрываютъ.

Передъ разогрѣвомъ печи форсункой, рабочее пространство разогрѣваютъ дровами и затѣмъпускаютъ нефть чрезъ форсунку. Пламя форсунки, проходя надъ подомъ и прогрѣвая его и регенераторы, уходитъ въ дымоходъ; при этомъ заслонка у газового хода той камеры, со стороны которой установлена форсунка, закрыта. Когда одна пара камеръ достаточно прогрѣта, на желобъ этой газовой камерыпускаютъ нефть и прекращаютъ дѣйствіе форсунки¹⁾. Вся процедура такого разогрѣва продолжается не болѣе $\frac{1}{2}$ часа. На каждыя три такія печи служить одна дымовая труба высотою въ 11 саж. и диаметромъ въ $3\frac{1}{2}$ ". Всѣ трубы на высотѣ 12' выложены внутри кирпичемъ.

Производительность печей. Въ описанныхъ сварочныхъ печахъ садка дѣлается до 150 пуд. слитковъ, и нефти расходуется отъ 95 до 100 пуд. въ сутки. Въ пудлинговыхъ же печахъ въ 12 часовую сѣмьну перерабатываются 5 садокъ чугуна, по 34 пуда каждая, то есть 340 п. въ сутки; угарь 7—8%; расходъ нефти 80—85 пуд. въ сутки. Принимая, что 100 п. нефти по своей теплотворной способности замѣняютъ 219 п. каменного угля и 2,45 куб. саж. полусухихъ дровъ, при цѣнѣ нефти въ 18 к., угля въ 15 к. и дровъ въ 19,40 руб. за куб. саж., получимъ, что на каждые 100 п. нефти заводоуправлѣніе дѣлаетъ экономію 30—31 руб. сравнительно съ дровами и 14—15 руб. сравнительно съ каменнымъ углемъ.

Ремонтъ печей главнымъ образомъ заключается во 1-хъ, въ очисткѣ и перемѣнѣ насадокъ газовыхъ камеръ, что дѣлаютъ одинъ разъ въ 2 мѣсяца во 2-хъ, въ перемѣнѣ клапановъ и воздушной коробки. Клапаны приходится менять каждый мѣсяцъ и коробки одинъ разъ въ 4 мѣсяца. Что касается сводовъ, то они выдерживаютъ неопределенно долгое время, чему способствуетъ прекрасный материалъ боровичскаго кирпича.

Пудлинговая печь простыя.

(Фиг. 7—10).

Этихъ печей въ заводѣ имѣется двѣ. Построены онѣ въ 1893 году и весьма немногими отличаются отъ таковыхъ же печей завода Гужона. Обѣ эти печи одномѣстныя, безъ подогрѣвателей, съ рабочимъ пространствомъ въ $5' \times 5'$. Топка ихъ представляеть изъ себя камеру шириной въ 14". Передняя стѣнка печи имѣеть вырѣзъ $3' 3'' \times 1' 9''$, въ которомъ на высотѣ 9" отъ горизонта вдѣланы рельсы, а на нихъ лежать три тарелочныхъ колосника (фиг. 4), разстояніе которыхъ до верхней кромки порога—24".


Воздухъ, необходимый для сжиганія нефти, поступаетъ въ этотъ вырѣзъ сверху и снизу колосниковъ, причемъ для болѣе тѣснаго смышенія газовъ съ воздухомъ, колосники имѣютъ на своей поверхности два выступа со ще-

¹⁾ Такія же точно форсунки съ успѣхомъ примѣняются и къ паровымъ котламъ съ 2-я внутренними трубами, въ которыхъ помѣщаются по одной форсункѣ въ каждой трубѣ, расходующей по 60—70 пудовъ нефти въ сутки.

лями въ $\frac{1}{2}$ " шириной, чрезъ которыхъ воздухъ, притекая во время горѣнія нефти, способствуетъ болѣе полному сгоранію ея. Колосники эти могутъ свободно сниматься и чиститься отъ нагорѣвшаго нефтяного шлака. Нагреваніе ихъ вслѣдствіе охлажденія притокомъ наружнаго воздуха весьма незначительно. Самая высшая точка температуры наблюдается у передняго перевала, гдѣ и происходитъ выгораніе свода, но, благодаря высокому достоинству огнеупорнаго кирпича фирмы «Вахтеръ», ремонтъ печей требуется только въ 2—3 мѣсяца разъ и при томъ весьма незначительный.

Охлажденіе пороговъ достигается открытыми колодами, указанными на чертежѣ. Донныя доски охлаждаются естественнымъ теченіемъ воздуха чрезъ

Фиг. 4-я.



пролетъ подъ печью. Размѣры переваловъ и высота вогнутаго свода, выработанные практикой, показаны на чертежѣ. Нефть подводится къ колосникамъ, изъ общаго нефтепровода, трубкой въ 1" внутренняго діаметра и регулируется краномъ. Дымовая труба высотою 11 сажень съ діаметромъ въ $3\frac{1}{2}$ " служить для двухъ печей, при чемъ уходящимъ жаромъ не пользуются для отопленія котловъ.

Работа на печахъ. До начала работы, рабочее пространство печи нѣсколько разогрѣвается дровами; послѣ этого на колосники набрасываютъ паклю, намоченную нефтью, и зажигаютъ, пуская нефть тонкой струйкой. Полный разогрѣвъ достигается чрезъ 2—3 часа. Работа на всѣхъ пудлинговыхъ печахъ, т. е. какъ простыхъ, такъ и регенеративныхъ, ведется въ данномъ случаѣ безъ такъ называемой *закваски*, т. е., исправивши предварительно подъ шлакомъ и окалиной, остуживаютъ его водой, пуская ее прямо въ печь по приставленному желобу, потомъ сейчасъ же заваливаютъ въ нее 30 пудовъ чугуна ипускаютъ при полной тягѣ нефть, усиливая по возможности жаръ для скорѣйшаго расплавленія чугуна.

Чрезъ 30 минутъ чугунъ расплывается и скоро начинаетъ кипѣть отъ всплывающихъ чрезъ массу его шлаковъ. Спустя 15 минутъ послѣ расплавленія, нефть закрывается, чугунъ покрывается пленою шлаковъ и кипѣніе приостанавливается; на поверхности появляются всплески и разбрасываніе искръ. Вымѣшиваніе массы продолжается все это время безпрерывно.

Чрезъ 15 минутъ, послѣ закрытія нефти, масса начинаетъ выростать, появляются крупинки желѣза и въ это время, чтобы не затруднялось вымѣ-

шиваніе, пускаютъ опять нѣсколько нефти, пока материалъ не сядеть. Тогда задаются полный жаръ и масса переворачивается, прожаривается, послѣ чего, уменьшивши притокъ нефти, приступаютъ къ дѣланію крицъ и т. д., какъ это дѣлается и при дровахъ.

Весь процессъ пудлингованія отъ насадки чугуна до выдачи крицъ продолжается 2 часа 20 минутъ. Суточный расходъ нефти 80—85 пуд. Дѣлаютъ въ смѣну 5 садокъ по 30 пудовъ, угаръ 2—3 фунта на 1 пудъ выдѣлки.

Нефтяные горна.

Вся кузнечная фабрика имѣеть, если не ошибаюсь, до 10 нефтяныхъ горновъ разной величины, для разнообразныхъ подѣлокъ. Наиболѣе типичными представителями ихъ можно считать:

1) Малый нефтяной горнъ для нагреванія костылей и болтовъ (фиг. 11 и 12);

2) Калильная печь (фиг. 13 и 14) и

3) Горнъ для желѣзнодорожныхъ колесъ (фиг. 15 и 16).

Всѣ другіе, различаясь величиной, не многимъ отличаются по конструкціи.

Малый горнъ, представляющій изъ себя паралелопипедъ, состоить изъ желѣзной коробки въ $25'' \times 16'' \times 13''$, склепанной и стянутой полосовымъ же-лѣзомъ. Въ длинныхъ бокахъ ея выдѣланы вырѣзы, по 2 съ каждой стороны. Внутреннее пространство его выложено изъ огнеупорнаго глинистаго кирпича такимъ образомъ, что боковыя и задняя стѣнки сдѣланы въ $\frac{1}{2}$ кирпича, передняя стѣнка — въ одинъ кирничъ, дно — въ $2\frac{1}{2}$ кирпича, такъ что внутреннее пространство его имѣеть $10'' \times 6'' \times 12''$. Передняя стѣнка имѣеть круглое отверстіе въ $1''$ и къ нему съ этой стороны горна придѣливается желѣзный подтрубокъ длиною въ $\frac{3}{8}''$ съ диаметромъ въ расширенной части въ $1\frac{1}{2}''$. На разстояніи $2''$ отъ лицевой стѣнки горна въ подтрубокъ выдѣлана сверху поперечная щель въ $1\frac{3}{8}'' \times \frac{1}{2}''$; щель эта закрывается накладкой, снабженной флянцами, въ прорѣзы которыхъ вводятъ винты и закрѣпляютъ накладку гайками. На верху накладки кончается маленькой подтрубокъ $\frac{11}{16}$ дюйма наружнаго диаметра, съ винтовой нарезкой внутри, куда ввинчивается трубка съ воронкой для нефти.

Съ нижней стороны накладки, между закраинами вдвигается мѣдная форсунка такимъ образомъ, что отверстіе ея приходится въ центръ желѣзной воздухопроводной фурмы. Для спуска нефти, не успѣвающей пульверизироваться струей воздуха, доставляемаго вентиляторомъ, внизу фурмы придѣланъ подтрубокъ, отводящій нефть въ сосудъ *P* (фиг. 11). Притокъ нефти регулируется краномъ, а воздухъ — заслонкой.

Горнъ прикрывается сверху крышкой, состоящей изъ огнеупорнаго кирпича въ желѣзной рамѣ. Всѣ щели кладки замазываются глиной.

Горнъ этой конструкціи, нагревая до 2,500 костылей въ смѣну, сжигаетъ до $3\frac{1}{2}$ пуд. и стоитъ безъ ремонта недѣлю.

Калильная печь.

(Фиг. 13 и 14).

Эта печь находится при паровыхъ молотахъ и имѣеть своимъ основаниемъ кирпичный фундаментъ высотою въ 30". Рабочее пространство въ 35" \times 48" прикрывается сводомъ, подъемъ котораго 16". Одна наружная стѣна имѣеть толщину въ 2 кирпича, другая въ $1\frac{1}{2}$ кирпича и къ ней примыкаетъ нефтяная камера, очень схожая съ вышеописаннымъ горномъ, но только большихъ размѣровъ. Устроена она въ желѣзной клепанной коробкѣ и открывается въ печь боковымъ окномъ въ 6" \times $6\frac{1}{2}$ " на разстояніи въ $1\frac{1}{2}$ " отъ задней стѣнки ея. Въ лицевую, узкую стѣнку входитъ фурма діаметромъ въ 2". Всѣ остальныя детали совершенно подобны описанному нефтяному горну, но только въ увеличенномъ видѣ. Арматура печи заключаетъ въ себѣ только двѣ чугунныя доски, укрѣплennыя около двухъ рабочихъ отверстій, другія ея части—чугунныя, легкія стойки, соединенныя желѣзными тягами. Боковая стѣна, противоположная камерѣ, поддерживается тремя желѣзными полосами, концы коихъ загнуты на стойки. Порожняя доски отлиты отдельно отъ рамы, съ двумя кронштейнами. Дверца движется между двумя направляющими и придерживается при своемъ движеніи обоймой, укрѣпленной къ послѣднимъ. Расходъ нефти въ смѣну 7—8 пуд. Это одна изъ большихъ печей, но есть и меньшія, но такого же устройства.

Примѣненія для горновъ и печи форсунка изображена, въ $1\frac{1}{2}$ натуральной величины на фиг. 17 и 18.

Горнъ для железнодорожныхъ колесъ.

(Фиг. 15 и 16).

Кромѣ вышеописанныхъ горновъ, Сормовскій заводъ имѣеть еще нефтяной горнъ для сварки спицъ железнодорожныхъ колесъ. Это вертикальный горнъ съ цилиндрическимъ пространствомъ внутри. Диаметръ его 14", вся высота 3' и на разстояніи 8" отъ дна въ него входятъ двѣ противоположныя форсунки. Онъ углубленъ въ землю на 2' и имѣеть чугунное выдвижное днище, которое смазывается глиной. Въ верхней своей части горнъ имѣеть колпакъ, который накладывается на нагрѣваемый предметъ. Расходъ нефти до 8 пудовъ въ смѣну.

Относительно вообще всѣхъ горновъ и печей на нефти слѣдуетъ замѣтить, что для сварочнаго жара необходима воздушная пульверизація, а не паровая. Послѣдняя можетъ быть съ успѣхомъ примѣнена только тамъ, где требуется жаръ калильный. Этотъ фактъ, наблюдавшийся мною и на горнахъ Воткинскаго завода, мало еще изслѣдованъ въ наукѣ, объясненіе его, однако, многіе видятъ въ разложеніи паровъ воды на O и H , причемъ O окисляетъ желѣзо и препятствуетъ его сваркѣ.

Нефтяное хозяйство.

Сормовский заводъ покупаетъ нефть въ Баку по 14 коп. съ доставкой до пристани. Весь годовой запасъ, болѣе 650 тысячъ пудовъ, приходитъ въ затонъ въ баржахъ. На берегу Волги построенъ бакъ па 150 тысячъ пудовъ; по наполненіи этого бака, нефть накачивается въ вагоны, которыхъ заводъ имѣеть три, по 750 пудовъ каждый, и по мѣрѣ надобности доставляется на заводъ къ одному изъ малыхъ двухъ баковъ, по 12 тысячъ пудовъ каждый. У баковъ нефть сначала спускаютъ въ особые колодцы и потомъ уже паровымъ насосомъ подымаютъ въ самые баки.

При этомъ считаю нужнымъ замѣтить, что брать изъ бака нефть нужно обязательно съ верхнихъ горизонтовъ, что дѣлаютъ и въ магистральныхъ проводахъ, во избѣженіе полученія въ форсункахъ воды и песка.

Баки поставлены на деревянные срубы высотою 5 арш. и подъ ними помѣщаются насосы съ небольшими паровыми котлами, отработанный паръ которыхъ идетъ по трубкамъ въ спирали, устроенные внутри бака около выпускныхъ крановъ. Съ выпускными кранами соединены трубы, діаметромъ $2\frac{1}{2}$ ", по которымъ нефть подъ собственнымъ напоромъ течетъ къ мѣстамъ потребленія. Трубы эти обертываются соломой и обмазываются глиной, а внутри ихъ проходитъ трубочка въ $\frac{1}{2}$ " діаметромъ, по которой зимойпускаютъ паръ для разогрѣва нефти. Въ сварочной фабрикѣ, где нефти расходуется до 1,000 пудовъ въ сутки, есть желѣзный бакъ вмѣстимостью 1,000 пудовъ, который укрепленъ къ стѣнѣ на кронштейнахъ и подвѣскахъ, а нефть накачиваются въ него изъ цистернъ.

Не имѣя возможности разсмотрѣть подробности устройства этого бака, я укажу здѣсь только на тѣ детали, которыхъ мнѣ удалось замѣтить.

Бакъ представляетъ изъ себя цилиндрическій сосудъ съ діаметромъ 60' и высотою 34'.

Подъ нимъ на сваяхъ имѣется ростверкъ, на которомъ сдѣлана деревянная надстройка съ закраинами въ видѣ тарелки. На эту тарелку насыпанъ песокъ толщиною до 1" и уже на этотъ слой песка поставленъ бакъ, съ тою цѣлью, чтобы нефть, проходя чрезъ швы днища и пропитывая песокъ, прекращала бы свое дальнѣйшее вытеканіе; но это едва ли будетъ справедливо при плохой склекѣ. Днище сдѣлано изъ котельного желѣза въ $\frac{1}{4}$ ", соединяется со стѣнками 2-мя рядами заклепокъ и связывается съ ними угольникомъ. Толщина листовъ для стѣнокъ постепенно уменьшается съ высотою бака.

Крыша бака изъ кровельного желѣза и лежитъ на 15 деревянныхъ стропилахъ, поддерживаемыхъ укосинами, нижніе концы которыхъ упираются въ желѣзные башмаки. Стѣны бака выдаются выше стропилъ на 6" для скопа атмосферной воды, въ видахъ предохраненія бака отъ ударовъ молний, для чего имѣется громоотводъ.

Выпускной кранъ бака установленъ внизу на высотѣ 3" отъ днища и устроенъ

слѣдующимъ образомъ: внутри бака находится труба, которая имѣетъ съ выпускнымъ краномъ шаровое соединеніе и можетъ, вслѣдствіе этого, какъ вращаться около него, такъ и подыматься и опускаться по высотѣ бака. Высота этой внутренней трубы крана дѣлается такой величины, чтобы можно было брать нефть съ самаго высшаго горизонта. Подыманіе и опусканіе этой трубы достигается посредствомъ цѣпей и блоковъ.

Внизу бака въ днищѣ придѣланъ водоспускной кранъ, которымъ отводится изъ бака вода.

Нефтеотопленіе завода Гужона.

Заводъ, принадлежащий Гужону и К°, находится въ одной изъ окраинъ Москвы, близъ Нижегородского вокзала, и главнѣйшимъ своимъ назначеніемъ имѣть производство проволоки и проволочныхъ гвоздей изъ мартеновскаго металла. Какъ побочное дѣло, онъ ведеть производство желѣзно-дорожныхъ скрѣплений и готовить большой ассортиментъ фигурнаго желѣза средняго калибра. Для этой цѣли заводъ имѣть въ своемъ распоряженіи фабрики: прокатную, кузнечную, сталелитейную, тянульную, химическій и электрическій отдѣлы.

Въ недавнее еще время пудлингованіе и сварочное дѣло велось на заводѣ на каменномъ углѣ, но съ развитіемъ нефтяного дѣла и, благодаря понижению провозной цѣны нефтяныхъ остатковъ, заводоуправление нашло болѣе для себя выгоднымъ перейти отъ каменного угля, пудъ котораго обходится заводу 21—22 коп., къ нефтянымъ остаткамъ¹⁾, выработавъ, путемъ долгаго опыта, наилучшій существующій теперь способъ сжиганія этого горючаго.

Пульверизація нефти воздухомъ какъ бы ни была хороша по примѣненію ея къ печамъ, все таки потребовала бы дорого стоящихъ воздуходувныхъ устройствъ и ихъ содержанія; поэтому заводоуправление остановилось на способѣ сжиганія нефти струей, для чего потребовалось только усилить тягу, устроивши высокія трубы.

Благодаря энергіи и настойчивости директора, завода горнаго инженера Л. П. Василевскаго, всѣ существующія печи были какъ нельзѧ болѣе удачно передѣланы для этого горючаго. Всѣ паровые котлы отапливаются теряющимся жаромъ этихъ печей, а также и нефтью при посредствѣ паровыхъ форсунокъ.

Кузнечная фабрика снабжена нефтяными горнами.

Были также попытки вести мартеновскій процессъ на нефти, но, благодаря тому, что сжиганіе нефти производилось въ генераторѣ и газопроводные трубы быстро засорялись, нужно было эти попытки признать неудачными.

¹⁾ Цѣна 1 пуда нефтяныхъ остатковъ въ Москвѣ 24—25 коп.

Сварочные печи.

(Фиг. 19—23).

Сварочныхъ печей въ настоящее время въ прокатной фабрикѣ построено 10, изъ которыхъ 6 печей, перестроенныхъ согласно приложенному здѣсь чертежу, предназначены для сварки пакетовъ и нагреванія стальной болванки, остальные же 4 печи построены для нагреванія стальныхъ слитковъ.

Разница между тѣми и другими заключается только въ томъ, что вторыя печи, во-1-хъ, длиныѣ первыхъ, во-2-хъ, имѣютъ по 5 рабочихъ отверстій съ каждой стороны и въ 3-хъ, имѣютъ горизонтальный подъ. Фиг. 19, 20, 21 и 22, представляютъ детальное устройство одной изъ сварочныхъ печей. Рабочее пространство имѣеть 2 рабочихъ окна съ одной и той же стороны, для удобства работы. Сводъ ея выпуклый, сложенъ толщиною въ 1 кирпичъ; въ настоящее же время его дѣлаютъ въ $\frac{1}{2}$ кирпича, что признается рациональнѣе въ видахъ его устойчивости отъ жара. Высота свода въ переднемъ пролетѣ надъ порогомъ дѣлается въ 15".

Подъ устраивается такимъ образомъ, что онъ идетъ, постепенно понижаясь къ заднему порогу, а также и къ сторонѣ, противоположной рабочимъ отверстіямъ. Благодаря такому устройству, шлаки имѣютъ свободный стокъ въ шлаковикъ и не мѣшаютъ работѣ въ печи. Шлаковикъ устроенъ съ разборчатой кровлей, которая свободно снимается для удаленія шлаковъ. Доинная доска состоить изъ нѣсколькихъ частей и покоятся на 6 кирпичныхъ столбахъ, которые съ порожними стѣнками образуютъ между собою сквозные пролеты для охлажденія допной доски и пода.

Порогъ охлаждается призматической чугунной колодой, къ одному изъ концовъ которой придѣлывается вытяжная вертикальная труба. Топка представляетъ собою призматическую камеру длиною во всю ширину рабочаго пространства и шириной въ 15" съ сквознымъ пролетомъ въ 15" \times 22" въ боковыхъ стѣнахъ и щелью въ передней стѣнкѣ печи въ 6" высотою. Передняя сторона порога этой камеры на высотѣ $\frac{2}{3}$ отъ дна идетъ, постепенно скашиваясь уступами до верхней кромки его. Въ верхней части свода камеры продѣланы отверстія, куда пропущены желѣзныя трубки для впуска нефти.

Эти трубки (фиг. 23) устраиваются изъ двухъ колѣнь, одно изъ которыхъ прямое и служитъ для прочистки трубокъ отъ нагара чрезъ свободный конецъ, который закрывается кирничкомъ. Нефть падаетъ прямо на дно камеры, не задѣвая поверхности уступовъ передней стѣнки, и сгораетъ на счетъ того воздуха, который проникаетъ въ переднюю щель и боковые пролеты. Для регулированія притокомъ воздуха, щель и пролеты имѣютъ приставные щиты или же дверцы. При горѣніи нефти, на полу камеры образуется коксъ, который клюшкой свободно удаляется чрезъ боковыя отверстія. Въ начальствіе печи можетъ случиться, что нефть чрезъ швы кирнич-

ной кладки пола будетъ уходить подъ печь; для предупреждения такой случайности нужно полъ камеры засыпать пескомъ и уложить на него чугунную или желѣзную доску съ невысокими закраинами. При дальнѣйшемъ ходѣ печи швы половыи выстилки обыкновенно заполняются шлакомъ, и ухода нефти болѣе не повторится.

Въ видахъ охлажденія печи, вся обшивка сдѣлана изъ рѣшетчатыхъ досокъ, причемъ съ одной стороны въ средней части ея эти доски прикрываютъ печь только до горизонта донной доски, оставляя свободною нижнюю часть печи для свободнаго притока воздуха, и всѣ эти доски скрѣпляются между собою рельсовыми и желѣзными связями, причемъ рельсы ставятся прямо въ землю безъ всякой плотовины.

Боровокъ съ размѣрами $2' \times 1'$, опускаясь внизъ, подъ землею проходитъ къ паровымъ котламъ и затѣмъ сообщается съ одной изъ дымовыхъ трубъ, которыхъ имѣется 2 для всѣхъ печей. Высота трубы 18 саженей съ диаметромъ въ 5'.

Работа на печахъ. Разогрѣвъ печи начинается съ того, что въ топку забрасываютъ дрова или щепье, смоченное нефтью, зажигая которые, слегка пускаютъ нефть. Горѣніе идетъ въ началѣ неполное, но по мѣрѣ разогрѣванія, пламя становится чище, а чрезъ 4 часа печь разогрѣвается настолько, что можно нагрѣвать сталь; варовой же жаръ достигается только чрезъ 12 часовъ. Нагрузка печи 2-хъ дюймовой стальной болванкой, длиной въ 4', доходитъ до 150 п.; если же свариваютъ пакеты изъ мильбарса, то садять ихъ 35 штукъ, по 2 пуда каждый, слѣдовательно садка доходитъ до 70 пуд. При нагрѣваніи стальной болванки, она нагружается въ печь въ 2 яруса и прокатка идетъ безъ перерыва и безъ всякихъ неполадокъ со стороны печи. Въ видахъ же напряженной работы прокатной артели, послѣ каждой выдачи съ печи одной садки, допускается смена на отдыхъ 2—3 работниковъ, которыхъ замѣняютъ запасные рабочіе, принадлежащіе къ одной и той же артели при 12 часовой сменѣ. Плата за прокатку всякихъ сортовъ желѣза и стали разсчитывается не поденно, а съ пуда выдѣлки, по выработанной заводоуправлениемъ особой табели, причемъ каждый работникъ можетъ легко заработать до 2-хъ рублей въ смену.

Что касается нагрѣвателныхъ длинныхъ печей, въ которыхъ температура по длини печи различна, то въ нихъ нагрѣваніе слитковъ дѣлается съ такъ называемой *перекаткой*, т. е. нагружаютъ въ печь одновременно 18 слитковъ (360 пуд.) и, по мѣрѣ выдачи изъ переднаго окна, другіе постепенно подкатываются ближе къ топкѣ, гдѣ и нагрѣваются до требуемой температуры съ тою постепенностью, какая требуется для всякой стали. Суточная производительность сварочной печи, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ, выражается такъ:

Стальной болванки въ 2" (изъ 20 пуд. слитк.) . . .	1,800	пуд.
Желѣзной болванки (изъ пакетовъ)	870	"
Проволоки до 4 мм. изъ 2" болванки	1,300	"
Суточный расходъ нефти	150	"

Пудлинговыя печи.

(Фиг. 24—26).

Топки этихъ печей имѣютъ 2 тарелочныхъ колосника (*a*), уложенныхъ горизонтально на 2 поперечныя балки, вдѣланныя въ вырѣзъ передней стѣнки топки на высотѣ отъ пола 8". Колосники эти чугунные, имѣютъ по 2 сквозныя щели, для притока воздуха при горѣніи нефти. Площадь колосниковъ 9" × 12". Установъ ихъ дѣлается такимъ образомъ, чтобы задній конецъ нѣсколько выходилъ за внутреннюю плоскость стѣнки топочной камеры.

Выше колосниковъ оставлено свободное пространство до 4", такъ что воздухъ притекаетъ сверху и снизу.

Высота перевала надъ колосниками 34"; наименьшая ширина тоики—20". На высотѣ 19" отъ пола задняя стѣнка камеры идетъ уступами, уширяясь до 32". Высота переднаго пролета надъ порогомъ 12". Сводъ, выложенный въ $\frac{1}{2}$ кирпича толщиною, идетъ постепенно понижаясь къ заднему порогу. Рабочее пространство въ 6', 5" × 5' имѣетъ 2 рабочихъ отверстія съ 2 противоположныхъ сторонъ. Для разогрѣва чугуна эти печи имѣютъ еще подогрѣватель. Боровокъ имѣеть размѣры: 8" × 18". Донная доска лежить на кирпичныхъ столбахъ, между которыми остается свободное воздушное пространство, охлаждающее донную доску. Чугунныя колоды подъ порогами охлаждаются струею холодной воды, доставляемой въ нихъ водопроводными трубками.

Теряющійся жаръ этихъ печей также проводится подъ паровые котлы

Тяга регулируется заслонками у колосниковой щели. Шлакъ выпускается по желобу у рабочаго отверстія.

Благодаря такому устройству охлажденія печи и малой толщинѣ ея свода, ремонтъ болѣе или менѣе серьезный бываетъ 1 разъ въ годъ, что отчасти надо приписать и хорошему качеству боровичскаго глинистаго кирпича фирмы «Вахтеръ», изъ котораго сдѣланы всѣ вообще печи.


Работа на печахъ ведется 2-мя сѣнами по 12 часовъ. Весь процессъ пудлингованія ничѣмъ не отличается отъ общепринятаго способа. Садка дѣлается въ 25 пуд. чугуна. Число садокъ—до 13 въ сутки, причемъ чистой выдѣлки въ кускахъ получается до 270 пуд.; угаръ—до 10 %. Расходъ нефтяныхъ остатковъ—80—85 пуд. въ сутки. Все желѣзо, получаемое изъ пудлинговыхъ печей, идетъ на выдѣлку костылей и болтовъ.

Паровые котлы.

Для приведенія въ дѣйствіе всѣхъ своихъ движителей, заводъ имѣеть 10 паровыхъ котловъ и въ настоящее время приводится работа къ концу еще 4-хъ котловъ.


Всѣ эти котлы простыя, съ тремя кипятильниками и, кромѣ теряющагося жара, отапливаются еще самостоительно каждый 3-мя форсунками системы Береснева.

Фиг. 6.



Топка этихъ котловъ въ общихъ чертахъ устроена слѣдующимъ образомъ (ф. 6): Внизу подъ каждымъ кипятильникомъ въ топкѣ для каждой форсунки устраиваютъ передній сводикъ для защиты котла отъ дѣйствія высокой температуры, а на разстояніи 8' 11" отъ форсунки дѣлаютъ другой сводикъ, который съ горкой въ этомъ мѣстѣ образуетъ съуженіе топки. Кромѣ того, вся нижняя (огневая) сторона котловъ облицовывается глинистымъ кирпичемъ и въ особенности это дѣлается на швахъ, которые наиболѣе страдаютъ отъ жара и, не будучи защищены кладкой, обязательно даютъ течь. Цѣль съуженія топки заключается въ томъ, чтобы: во 1) дать возможность продуктамъ горѣнія скорѣе упестись и тѣмъ освободить отъ избытка ихъ несгорѣвшія частицы нефти, во 2) возвысить въ этой части топки температуру, а слѣдовательно и способствовать совершенству сгоранія.

Фиг. 7.



Фиг. 7 представляетъ въ общихъ чертахъ устройство форсунки Береснева. Форсунка эта представляетъ изъ себя полый внутри дискъ съ

полою же внутри перегородкой, куда посредствомъ трубы (*n*) подводится нефть, а паръ подводится сверху и снизу трубками (*m, m*) и чрезъ продѣланную щель (*o*) пульверизируетъ нефть. По этой то причинѣ эта форсунка и названа авторомъ *форсункой двойной пульверизаціи*.

Не вдаваясь въ подробности описанія этихъ форсунокъ и устройства топокъ для нихъ, я отсылаю читателя къ книгѣ Береснева «Устройство нефтянотопленія паровыхъ котловъ», где онъ найдетъ всѣ необходимыя для него свѣдѣнія. Здѣсь я считаю полезнымъ только отмѣтить, что форсунки этой системы заводоуправлениемъ нѣсколько видоизмѣнены въ своей конструкції, вслѣдствіе чего расходъ нефти въ сутки доходитъ до 120 пуд., т. е. въ часъ сжигается до 5 пуд.; настоящая же не видоизмѣненная форсунка Береснева средней величины сжигаетъ до 6 пуд. въ часъ.

Нефтяное хозяйство завода.

Въ 1893 году нефтяные остатки покупались заводомъ по 24 коп. за пудъ съ доставкой въ заводскій бакъ, вмѣстимостью на 20,000 пуд., куда, по мѣрѣ надобности, нефть доставляется въ цистернахъ по желѣзной дорогѣ, линія которой проходитъ близъ заводской площади. Бакъ этотъ устроенъ на деревянномъ срубѣ, внизу котораго помѣщаются паровые насосы, накачивающіе въ бакъ нефть изъ цистернъ.

Въ днищѣ бака имѣется выпускной кранъ для воды, сбоку же на 4"—5" отъ днища придаѣна нефтепроводная труба, по которой нефть накачивается изъ бака въ особые расходные баки, стоящіе въ фабрикѣ близъ мѣстъ потребленія нефти и вмѣстимостью до 150 пуд. Накачивание въ нихъ нефти производится 2-мя паровыми насосами. Нефтепроводная трубка, діаметромъ въ 3", не имѣютъ никакой одежды для защиты отъ холода, какъ въ Сормовскомъ заводѣ; разогрѣваніе же нефти производится въ бакѣ паромъ по спиральной трубкѣ близъ выпускного крана.

Нефтеотопленіе Вотkinsкаго казеннаго завода.

Съ развитіемъ судостроенія, постройки земледѣльческихъ орудій и паровозного дѣла, а также благодаря поступленію большого количества заказовъ по другимъ производствамъ, для заводоуправлениія явилась настоятельная необходимость удовлетворить всѣмъ требованіямъ по приготовленію сортового и листового желѣза и стали, а слѣдовательно и увеличить число сварочныхъ, сталелитейныхъ и пудлинговыхъ печей, построить въ помощь гидравлическихъ движителей паровые движители, и увеличить соотвѣтственное число паровыхъ котловъ. Естественно, что съ увеличеніемъ числа печей и котловъ, при недостаткѣ воды въ заводскомъ прудѣ (который, кстати сказать, едва достаетъ на 4—5 мѣсяцевъ при полномъ дѣйствіи завода), потребленіе дровъ и цѣна ихъ возрасли настолько, что заводоуправлениѣ рѣшило замѣнить, гдѣ

только возможно, древесное горючее нефтяными остатками и тѣмъ хотя отчасти сохранить небольшіе запасы сильно порѣдѣвшихъ лѣсовъ.

Признавая a priori всѣ преимущества употребленія жидкаго горючаго предъ древеснымъ, заводоуправлению необходимо было решить вопросы: во 1-хъ, выгодна ли вообще будетъ для завода такая замѣна прежняго топлива новымъ горючимъ, при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ заводъ принужденъ работать, и во 2-хъ, въ чёмъ возможно будетъ примѣненіе его?

Для разрѣшенія этихъ вопросовъ въ 1891 г. и приступлено было къ цѣлому ряду опытовъ, которые по настоящее время решили этотъ вопросъ, болѣе или менѣе удовлетворительно, относительно печей сварочныхъ и пудлинговыхъ и кузнецкихъ горновъ. Дальнѣйшихъ же попытокъ къ нефтеотоплению мартеновскихъ печей заводоуправлѣніе не предпринимало, но я смѣю думать, что въ недалекомъ будущемъ и этотъ вопросъ решится также удовлетворительно, какъ онъ решенъ для прочихъ печей.

Нельзя того же сказать, какъ ниже покажетъ расчетъ, про нефтеотопление паровыхъ котловъ, расходъ нефти на которыхъ, даже при усовершенствованныхъ форсункахъ, настолько великъ, что дрова при ихъ настоящей цѣнѣ (11 руб. за куренную сажень) будутъ наиболѣе подходящими горючими, а если заводоуправлѣніе воспользуется безполезно теперь теряющимся жаромъ печей, то вопросъ этотъ решится самимъ удовлетворительнымъ образомъ.

Сварочные печи.

Примѣняясь къ существующей конструкціи печей, въ настоящее время изъ 14 дѣйствующихъ сварочныхъ простыхъ и регенеративныхъ печей, 7 передѣланы на нефтяные, остальная же дѣйствуютъ на дровахъ. Регенеративныя печи перестроены по типу Сормовскихъ печей, простыя же печи сжигаютъ нефть, пульверизируя ее сгущеннымъ воздухомъ, доставляемымъ воздуходувными машинами; одна изъ нихъ построена для стальныхъ слитковъ вновь, по типу печи завода Гужона, где нефть сжигается струей при естественной тягѣ воздуха и имѣеть высокую трубу (100 фут.).

Фигуры 27 — 32 представляютъ одну изъ сварочныхъ печей, построенныхъ мною въ сварочномъ цехѣ, для сварки пакетовъ и нагреванія мелкосортной болванки.

Рабочее пространство этой печи ($4' \times 11\frac{1}{2}'$) перекрыто выпуклымъ сводомъ, съ осью, параллельно длине печи, и имѣеть два рабочихъ отверстія съ одной и той же стороны. Подъ ея съ донной доской лежитъ на 6 кирпичныхъ столбахъ, оставляя между собою свободное пространство для охлажденія донной доски. Онъ устроенъ съ двоякимъ уклономъ, какъ къ сторонѣ шлаковика, такъ и къ сторонѣ противной рабочимъ окнамъ, способствуя этимъ свободному стоку шлака въ шлаковикъ, во избѣженіе порчи пода во время работы.

Высота свода надъ переднимъ порогомъ 13''. Эта величина выработана практикой для хорошаго хода печи при наименьшемъ количествѣ сжигаемой нефти въ единицу времени. Отклоненіе отъ этой величины въ ту или другую сторону ведетъ за собою ухудшеніе хода печи, передержку горючаго и лишній ремонтъ свода печи. Толщина свода сдѣлана въ полкирпича. Практика показала, что, при уменьшениі толщины свода, устойчивость его повышается, независимо отъ огнеупорности глинистыхъ кирпичей. Кирпичъ для кладки сводовъ употребляется златоустовскій и пермскій, но лучшій изъ нихъ златоустовскій; мѣстный же плохого качества и требуетъ частаго ремонта. Топочная камера снизу ограничена сводомъ, поверхность котораго выровнена огнеупорной кладкой; въ передней стѣнкѣ ея сдѣланы 3 отверстія, куда вставляются 3 желѣзныя коническая фурмы съ ихъ форсунками.

Передній порогъ охлаждается чугунной колодой, къ которой придѣлывается еще вытяжная труба. Вся печь скрѣпляется чугунными стойками и рельсами внизу, которые связаны между собою желѣзными связями.

Фиг. 33, 34 и 35 представляютъ устройство фурмы съ форсункой. Въ конической желѣзной фурмѣ *M* дѣлается въ верхней части овальное отверстіе, черезъ которое вводится мѣдная форсунка *N* съ закраинами, прижимаемыми къ мѣсту накладкой *P*, сдѣланной изъ одного цѣльнаго куска съ потрубкомъ, имѣющимъ внутри винтовую нарезку, куда ввинчивается нефтяная трубка съ воронкой діаметромъ въ $\frac{7}{8}$ ". Отверстіе форсунки съ внутреннимъ діаметромъ въ $\frac{3}{4}$ " не доходитъ до срѣза фурмы на $1\frac{1}{4}$ ", что предохраняетъ форсунку отъ сгоранія и образованія на ея концѣ нагара, а следовательно и отъ заростанія шлакомъ ея отверстія. Къ нижней поверхности фурмы придѣлывается под трубокъ *R* для стока излишней нефти, не успѣвшей почему либо распылиться форсункой. Всѣ три фурмы своими фланцами привинчиваются къ под трубкамъ *C* (фиг. 27, 28, 29 и 31), связаннымъ общимъ колѣномъ *B*, куда притекаетъ воздухъ по трубѣ *O*, равномерно распредѣляясь колѣнами *T* и *L*, *L*.

Нефть, поступающая въ воронки изъ расходнаго бака, регулируется кранами при трубахъ; воздухъ же регулируется заслонкой въ трубѣ *O*. Для наблюденія за горѣніемъ нефти въ под трубочкахъ (*m*, *m*, *m*) вдѣланы выдвижные стекла. Печь этой конструкціи расходуетъ въ сутки отъ 100 до 110 пудовъ нефти, и весьма быстро развиваетъ на столько высокую температуру по всему рабочему пространству, что замедленія прокатка весьма невыгодно выражается большими угарамъ металла. Разогрѣваніе печи дѣлаютъ дровами чрезъ окно *s*, которое задвигается заслонкой. Полного разогрѣва печи достигаютъ въ 6 часовъ.

Дымовая труба имѣетъ высоту 7 саж. съ діаметромъ 21". Всѣ остальные размѣры печи видны изъ чертежа.

Нефтяная сварочная печь Сименса.

Фиг. 36—39 представляютъ собою одну изъ сварочныхъ печей листокатального цеха, передѣланную на нефть. Общій способъ устройства нефтеотопленія здѣсь примѣненъ мною по примѣру Сормовскаго завода, различие же въ ея устройствѣ заключается въ слѣдующемъ: обѣ пары регенераторовъ устроены не подъ рабочимъ пространствомъ печи, а рядомъ съ нимъ. Какъ тѣ, такъ и другія камеры перекрыты сводами, причемъ газовые камеры выходятъ въ рабочее пространство двумя каналами, размѣры которыхъ одинаковы $8'' \times 12''$. Воздухъ же, выходя изъ камеры тремя отверстіями, входитъ въ рабочее пространство общую щелью, продѣланною непосредственно у вогнутаго свода печи, направляя такимъ образомъ газы къ поду рабочаго пространства. Заслонки газопроводнаго канала, поставленныя здѣсь вместо газораспределительного прибора, приводятся въ движение не винтомъ, а рычагомъ, что облегчаетъ трудъ рабочаго, принужденнаго возможно чаще менять направление газовъ.

Всѣ остальные детали этой печи и устройства ея топочной камеры и газового регенератора съ желобчатымъ кирпичемъ—во всемъ подобны сормовскому устройству. Въ настоящее время, когда убѣдились, что при извѣстномъ разстояніи перекидныхъ аппаратовъ отъ печи, они также могутъ быть устойчивы отъ жара, какъ и при дровахъ, заслонки эти замѣняются опять аппаратами.

Высота дымовой трубы 7^0 ¹⁾) при діаметрѣ ея 3'. Благодаря такой слабой тягѣ, газовые решетки очень быстро засоряются, что можно отчасти приписать неумѣнию рабочихъ обращаться и вести работу на такихъ печахъ. Расходъ нефти въ сутки также пѣсколько великъ, т. е. 90—100 пуд. въ сутки. Разогреваніе печи производится не форсункой, какъ въ Сормовскомъ заводѣ, а дровами. Такой разогревъ хотя и невыгоденъ по затрачиваемому времени, котораго требуется 1—2 сутокъ, но за то онъ не требуетъ расходовъ на особья устройства паровой пульверизаціи нефти.

Сварочная печь Гужоновскаго типа.

По конструкціи своей почти ничѣмъ не отличается отъ таковой же печи на заводѣ Гужона. Производительность ея до 700 пуд. въ сутки стальныхъ слитковъ. Расходъ нефти 180 пуд. въ сутки. Садка нагреваемыхъ слитковъ 150 пуд. Высота желѣзной трубы—14 саж. при діаметрѣ $3\frac{1}{2}$ фута. Сила тяги ея—0,3" по водяному манометру. Такой большой расходъ нефти зависитъ отъ небрежности и неумѣшія рабочаго обращаться съ печью.

¹⁾ Высоту трубы заводоуправлѣніе не находить возможнымъ измѣнить, какъ не находить возможнымъ усовершенствовать и разогрѣвать печи.

Пудлинговыя нефтяныя печи.

(Фиг. 40—43).

Всѣ 18 пудлинговыхъ печей Воткинскаго завода въ настоящее время передѣланы на нефтяныя, одна изъ которыхъ и представлена на нашемъ чертежѣ. Верхнее дутье оставлено въ прежнемъ видѣ. Передѣланы соотвѣтственнымъ образомъ только топки, а толщина свода уменьшена на $\frac{1}{2}$ кирпича.

Сжиганіе нефти примѣнено на всѣхъ печахъ посредствомъ пульверизаціи ея сжатымъ воздухомъ, для чего топочная камера рядомъ сводиковъ отдѣляется на глухо отъ остальной части камеры, подъ которой выкладывается двумя рядами кирпичей. На высотѣ 4" отъ пода ея продѣлывается въ передней стѣнкѣ 2 круглыхъ отверстія, куда вставляются 2 желѣзныя фурмы, верхняя сторона которыхъ вогнута такъ, что представляеть собою желобчатую поверхность, по которой до срѣза передняго конца ихъ проведены желѣзныя изогнутыя трубы въ $\frac{1}{2}$ " діаметромъ съ воронкой на верху; поперечное сѣченіе этихъ фурмъ представлено на фиг. 8.

Передняя стѣнка печи на половину своей высоты снята по

Фиг. 8. своей толщинѣ и въ образовавшуюся камеру помѣщены подтрубки, съ которыми соединяется воздухопроводная труба. Въ переднихъ концахъ подтрубокъ (2) устроены стеклянныя форточки для наблюденія за горѣніемъ, а также и для прочистки фурмъ отъ нагорѣвшаго шлака. Такое устройство форсунокъ очень просто и стоитъ очень дешево.



Единственное неудобство ихъ то, что концы ихъ сгораютъ и во время работы зарастаютъ шлакомъ, вслѣдствіе чего горѣніе идетъ не всегда равномѣрно. Размеры топочной камеры, выработанные практикой при наилучшемъ ходѣ печи, $39'' \times 28'' \times 20'$.

Высота порога надъ фурмами 10". Высота пролета надъ сводомъ 7"—8". Разогрѣвъ печи производятъ щепью и дровами чрезъ боковое окно топочной камеры. Высота трубы при этомъ способѣ сжиганія нефти не имѣеть значенія. Теряющійся жаръ пудлинговыхъ печей проведенъ подъ 4 паровыхъ котла, развивающихъ паръ до 40 фунт. давленія. Если давленіе пара требуется болѣе, тогда въ топку котловъ забрасываютъ дрова.

Производительность печи. Работа пудлингованія на нефтяныхъ печахъ Воткинскаго завода почти ничѣмъ не отличается отъ работы на дровахъ. Пріемы остаются все тѣ же, поэтому я не буду останавливаться на описаніи пудлингованія.

Сравнивая же производительность старой работы на дровахъ съ производительностью при новомъ горючемъ, мы имѣемъ:

Суточная выдѣлка обжатыхъ кусковъ жилковатаго желѣза при дровахъ была 190—195 пуд., теперь при нефти—200—220 пудовъ. Угаръ при томъ

и другомъ горючемъ 10%. Расходъ сухихъ дровъ быль въ сутки — 1,2 кур. саж. или 1,90 куб. саж.

Расходъ нефти въ сутки 80—85 пудовъ при 8 садкахъ по 28 пудовъ на садку. Сравнивая расходъ сухихъ дровъ и нефти, найдемъ, что при нефти на 1 пудъ обжатыхъ кусковъ приходится — 17 ф. нефти; при дровахъ же на 1 пудъ обжатыхъ же кусковъ падаетъ — 0,00628 кур. саж. или 0,0103 куб. саж.

Сопоставляя суточный расходъ того и другого горючаго и принимая, что суточная выдѣлка и въ томъ и въ другомъ случаѣ одинакова, мы найдемъ, что 100 пудовъ нефти замѣнить:

$$\text{Сухихъ дровъ: } \frac{100 \cdot 1,9}{85} = 2,23 \text{ куб. саж.}$$

$$\text{или } \frac{100 \cdot 1,2}{85} = 1,41 \text{ курен. саж.}$$

Сравнивая цѣнность того и другого горючаго, посмотримъ, какая будеТЬ выгода отъ замѣны на Воткинскомъ заводѣ одного горючаго другимъ.

Въ настоящее время Воткинскому заводу одна куренная сажень сухихъ дровъ стоитъ 13 руб., нефть же съ перевозкой отъ пристани 22 к. за пудъ. Выше мы вывели, что на выдѣлку 1 пуда пудлинговыхъ кусковъ требуется нефти 17 фунтовъ, сухихъ же дровъ на этотъ пудъ прежде расходовалось — 0,00628 кур. саж., слѣдовательно выдѣлка одного пуда обходится:

въ 1-мъ случаѣ.	8,85	коп.
во 2-мъ случаѣ.	8,16	"

Т. е. экономическій разсчетъ не оправдываетъ еще замѣну дровъ нефтью, но указанныя выше причины, разбирать которыхъ я здѣсь не буду, заставили заводъ перейти на этотъ родъ горючаго, а въ недалекомъ будущемъ понудить его поставить на немъ и всѣ другія производства.

Нефтяные кузнечные горна.

Всѣ кузнечные горна на Воткинскомъ заводѣ въ настоящее время не употребляютъ древеснаго угля, и болѣе 30 горновъ дѣйствуютъ на нефти. Всѣ они весьма разнообразной формы и величины, сообразно той цѣли, для которой они построены.

Для пульверизаціи нефти пользуются какъ вентиляторами, такъ и воздуходувными машинами. Поэтому густота воздуха доходитъ отъ $\frac{1}{4}''$ — $1\frac{1}{2}''$ по ртутному духомѣру.

Не входя въ подробное описание всѣхъ кузнечныхъ горновъ, могу здѣсь замѣтить, что большинство изъ нихъ до крайности просто, представляя иногда одну вертикальную стѣнку съ продѣланнымъ въ ней отверстиемъ, куда вставляется воздушная трубочка съ желобкомъ для стока нефти. Сравнивая же ихъ съ таковыми же горнами Сормовскаго завода и завода Гужона, мы за-

мѣтимъ, что, благодаря несовершенной конструкціи форсунокъ Воткинскихъ горновъ и плохому качеству кирпича, расходъ нефти здѣсь очень великъ и превышеніе его доходитъ до 50 %.

Наиболѣе типичными представителями этихъ горновъ являются:

Горнъ сварочного цеха (фиг. 44—47). Этотъ горнъ средней величины, предназначенный для разнообразныхъ подѣлокъ по ремонту.

Топочная камера этого горна заключена въ чугунную коробку, передняя стѣнка которой понижена почти до горизонта форсунки, задняя же стѣнка имѣть круглое отверстіе для пропуска конической воздушной фурмы. Внутреннее пространство камеры $9'' \times 9'' \times 7''$, порогъ которой возвышается надъ форсункой на 5''. Пролѣтъ шириною въ 5'' имѣть высоту $2\frac{1}{2}''$. Диаметръ фурмы 1''; въ нее пропущена нефтяная медная трубочка въ $\frac{3}{8}''$, конецъ ея не доходитъ до передняго срѣза фурмы на 1''. При такой конструкціи распыливаніе происходитъ болѣе совершенно. Наилучшая густота воздуха достаточна $\frac{1}{2}''$ по ртутному духомѣру.

Всѣ другія детали горна понятны изъ чертежа. Расходъ въ 10 час. смѣну 5 пуд. нефти.

2) *Нефтяной горнъ для сварки шинг* (фиг. 48 и 49). Этотъ горнъ состоитъ изъ 2-хъ частей: рабочаго пространства въ 2'' длиной и $6\frac{1}{8}$ шириной, и камеры съ внутренними размѣрами $12'' \times 9'' \times 9''$, сбоку которой вставляется желѣзная воздушная фурма въ $2\frac{1}{2}''$ диаметромъ. Камера эта помѣщается въ желѣзной коробкѣ и стягивается желѣзной полосой съ корпусомъ горна.

Камера и рабочее пространство горна перекрыты крышкой на толщину кирпика, въ которой, близъ пламенного окошка, оставлены сквозные прорѣзы, куда и вкладываются нагреваемые предметы.

Форсунка въ этихъ горнахъ имѣть очень простое устройство. На разстояніи 9''—10'' отъ конца воздушной фурмы въ пей просверливается круглое отверстіе, куда пропускаютъ до центральной линіи фурмы желѣзную трубку въ $\frac{3}{8}''$ съ расширенной частью на верху и съ косымъ срѣзомъ на нижнемъ концѣ.

Притокъ нефти регулируется краномъ въ поставленномъ бакѣ, воздухъ же—клапаномъ.

Расходъ нефти 6 пуд. въ 10 часовую смѣну. Густота у фурмы воздуха, доставляемаго вентиляторомъ,— $\frac{1}{2}$ по ртутному духомѣру.

Нефтяной горнъ для мелкихъ подѣлокъ (фиг. 50—52). Горнъ этотъ съ длиннымъ рабочимъ пространствомъ, температура котораго различна—отъ самой высокой въ началѣ горна до самой низкой въ концѣ, что и требуется для разнаго рода подѣлокъ. Боковыхъ стѣнокъ не существуетъ и сводъ горна покоятся на кирпичахъ, причемъ онъ можетъ подыматься и опускаться на своихъ подставкахъ. Устройство форсунки тоже самое, что и въ первомъ горну. Расходъ нефти 12 пуд. въ 10-ти часовую смѣну.

Нефтяной горнъ съ нагрѣтымъ воздухомъ (фиг. 53—55). Устройство этого горна слѣдующее: на желѣзномъ станкѣ высотою въ 2' 4'' укладываютъ рабочей

подъ и камеру изъ огнеупорного кирпича, а въ концѣ его основывается вытяжная небольшая труба. Вся топочная камера зашивается съ 3-хъ сторонъ желѣзнымъ кожухомъ, имѣющимъ двойные стѣнки и плотно закрытымъ сверху. Этотъ кожухъ имѣетъ по обѣимъ сторонамъ камеры сверху 2 отверстія для впуска воздуха изъ воздухопровода, а 3-мъ отверстіемъ онъ открывается въ камеру. Нагрѣтый чрезъ стѣнки камеры воздухъ проникаетъ чрезъ это отверстіе въ камеру и пульверизи-
руетъ струю нефти, которая подводится трубкой въ $\frac{3}{4}$ " діаметромъ чрезъ тоже отверстіе. Сводъ надъ рабочимъ пространствомъ горна подъемный, опирается на нѣсколько кирпичиковъ, положенныхъ по сторонамъ горна, и можетъ подыматься и опускаться посредствомъ рычага (C). Расходъ нефти въ 10 часовую сѣмьну—13 пуд. Работа на такомъ горнѣ идетъ значительно успѣшнѣе при болѣе высокой температурѣ. Размеры его видны изъ чертежа.

Нефтяное хозяйство завода.

Нефтяные остатки заводъ покупаетъ въ баржахъ, съ доставкой на пристань на рѣкѣ Камѣ, въ 14 верстахъ отъ завода, по 15—19 копѣекъ за пудъ, смотря по времени года закупки. Доставка же ея съ пристани на заводъ производится въ желѣзныхъ бочкахъ на лошадяхъ по 4—5 к. съ пуда.

Бочки эти вмѣщаются 20 пуд. нефти и, по доставкѣ ея на заводъ, она сливается въ 2 желѣзныхъ бака.

Одинъ изъ нихъ вмѣщается до 25 тысячъ пуд., другой же до 75 тысячъ пудовъ.

Устройство этихъ баковъ самое обыкновенное, причемъ большой бакъ, построенный на отлогости плотины, представляетъ собою цилиндръ, высотою въ 19' съ діаметромъ 60'. Онъ не имѣетъ никакихъ приспособленій для наполненія нефти, которое, поэтому производится съ полотна плотины чрезъ отверстіе, сдѣланное въ кровлѣ бака, по желобу, куда опрокидывается бочка своимъ выпускнымъ отверстіемъ. Бакъ этотъ всѣмъ своимъ дномъ лежитъ на утрамбованномъ глиной полу, укрѣплennомъ вбитыми по сторонамъ сваями, связанными между собою продольными поперечными брусьями.

Кровля его желѣзная и лежить на 8 стропилахъ съ ихъ укосинами. Водоспускного крана въ днищѣ его не имѣется; для расходованія же нефти, сбоку, близъ днища, придѣланъ одинъ выпускной кранъ съ чугуннымъ нефтепроводомъ въ 5" діаметръ. Въ настоящее время этотъ нефтепроводъ проведенъ только для сварочного и пудлингового цеховъ. Всѣ же остальные цеха пользуются нефтью изъ мелкихъ нефтехранилищъ, разбросанныхъ по заводу, откуда нефть доставляется къ мѣстамъ потребленія ведрами или привозится въ желѣзныхъ бочкахъ, изъ которыхъ нефть сливается въ особые расходные баки, для каждой печи отдельно. Малый бакъ, въ 25 тысячъ пудовъ, устроенъ нѣсколько удобнѣе тѣмъ, что внутри его имѣется желѣзная труба, выходящая въ наружу и кончающаяся въ колодцѣ, устроенномъ вблизи бака, куда нефть сливается и отсюда уже накачивается въ бакъ

ручнымъ насосомъ. Расходъ нефти производится пѣсколькими выпускными кранами. Водоспускного крана у него тоже не имѣется.

Количество воздуха, необходимаго для полнаго сгоранія нефти.

Нефтяные остатки представляютъ смѣсь углеводородовъ химического состава: $C^n H^{2n}$ съ небольшими количествами O и S .

Возьмемъ въ круглыхъ числахъ для:

H	12 %
C	87 »
O	1 »

Сдѣлаемъ расчетъ, какое количество воздуха нужно для полнаго сгоранія 1 ф. нефтяныхъ остатковъ въ CO_2 ¹⁾.

Для сгоранія 1 ф. водорода въ H_2O требуется кислорода

$$\frac{16}{2} = 8 \text{ фунт.}$$

Для сгоранія же 1 ф. углерода въ CO_2 требуется кислорода

$$\frac{2 \cdot 16}{12} = \frac{32}{12} \text{ фунт.}$$

Воздуха же потребуется:

$$\text{для } 0,87 C \quad 0,87 \cdot \frac{32}{12} \cdot \frac{100}{23,20} = 10,02 \text{ ф.}$$

$$\rightarrow 0,12 H \quad 0,12 \cdot \frac{100}{23,20} = 4,15 \text{ »}$$

$$\rightarrow 0,01 O \quad 0,01 \cdot \frac{100}{23,2} = 0,043 \text{ »}$$

14,13 фунтовъ.

Или по объему:

$$\frac{14,13}{0,0897} = 157,5 \text{ куб. фут. воздуха для сгоранія 1 фунта}$$

нефтяныхъ остатковъ.

Сравнивая это количество воздуха съ количествомъ его, потребнымъ для сжиганія 1 вѣсовой единицы древеснаго горючаго, видимъ, что на 1 фун. полу-сухихъ дровъ требуется 60 куб. футъ воздуха²⁾; на 1 ф. каменнаго угля—120 куб. фут. Но такъ какъ 1 куб. саж. полусухихъ дровъ, вѣсть которой

¹⁾ Воздухъ состоитъ изъ 21% кислорода и 79% азота по объему; по вѣсу же кислорода 23,20% и азота 76,80%. Вѣсъ 1 куб. фута воздуха—0,0897 фунтовъ.

²⁾ Недзилковскій, 1 ч. см. таблицы стр. 812—816.

270 п., замѣняется по своей теплотворной способности, какъ это мы увидимъ ниже, 69-ю пуд. нефтяныхъ остатковъ, то соотношеніе между потребнымъ количествомъ воздуха, необходимымъ для полнаго сжиганія дровъ и нефти, получится:

$$\frac{270 \cdot 60}{69 \cdot 157,5} = 1,48$$

То есть, что, для сжиганія нефтяныхъ остатковъ, воздуха требуется вообще меныше, чѣмъ для твердаго горючаго, такъ какъ 1 вѣсовая единица нефти замѣняется 4 единицами дровъ и 2 единицами каменнаго угля.

На практикѣ же, благодаря несовершенству соприкосновенія частицъ воздуха съ твердымъ горючимъ, для сожиганія его требуется притокъ воздуха въ $1\frac{1}{2}$, раза болѣе того, что показываетъ теоретическій расчетъ, т. е. для дровъ - 90 к. ф., для каменнаго угля—180 к. ф.

Точно также при сжиганіи нефти, хотя бы при посредствѣ самыхъ лучшихъ форсунокъ, продукты горѣнія ея, вслѣдствіе несовершенства устройства топокъ печей, не могутъ одновременно удаляться съ притокомъ свѣжаго количества воздуха, присутствіе же ихъ (CO_2) въ топкѣ, какъ известно изъ химіи, мѣшаетъ полному сгоранію нефти, почему для полноты сгоранія ея потребуется воздуха тоже въ $1\frac{1}{2}$, болѣе противъ теоретическаго расчета. Имѣя въ своемъ распоряженіи мелкосортную сварочную печь (фиг. 36—39) Воткинскаго завода, сжигающую нефть пульверизаціей при помощи воздуха, доставляемаго 3-мя воздушными фирмами, сдѣлаемъ расчетъ, какое количество воздуха въ дѣйствительности расходуется для развитія сварочнаго жара. Для этого воспользуемся приблизительными формулами ¹⁾.

$$Q_v = 60 \text{ к. } n_0 \cdot \frac{\pi d^2}{4 \cdot 144} V_0 \dots \dots \quad (1)$$

$$V_0 = k_1 \cdot 235 \sqrt{(1 + 0,004t) h - z_0} \dots \quad (2)$$

гдѣ Q — расходъ воздуха въ кубическихъ футахъ; V — скорость воздуха; k — коэффиціентъ расхода = 0,90; k_1 — коэффиціентъ скорости = 0,97; n_0 — число фирмъ; d — диаметръ ихъ = 1,75'; t — температура холоднаго воздуха = 12° Ц.; h — густота воздуха, измѣренная у фирмъ по ртутному духомѣру = 1 дюйму; z_0 — манометрическое давленіе, измѣренное внутри топочной камеры = $\frac{3}{8}$ " по ртутному духомѣру. Подставляя эти величины въ (1) и (2), мы получимъ:

$$V_0 = 0,97 \cdot 235 V (1 + 0,004 \cdot 12) \cdot 1'' - 0,37 = 187,6$$

¹⁾ Справ. книга И. Тимме стр. 204.

Расходъ воздуха въ минуту:

$$Q_0 = 0,30 \cdot 3 (1,75)^2 \cdot 187,6 = 515,9 \text{ куб. фут.}$$

Пользуясь таблицами для проверки по Нauer'у¹⁾ при тѣхъ же данныхъ, мы получимъ расходъ воздуха почти тотъ-же самый (пѣсколько менѣе).

При суточномъ расходѣ нефтяныхъ остатковъ въ 100 п. или 4,000 ф., минутный расходъ ихъ будетъ:

$$2,8 \text{ фунт.}$$

Слѣдовательно, на сжиганіе 1 фун. остатковъ действительный расходъ воздуха требуется

$$190 \text{ куб. футовъ},$$

то есть почти въ $1\frac{1}{4}$, раза болѣе теоретического количества.

Если же принять въ соображеніе, что процессъ горѣнія нефти происходитъ все-таки въ атмосферѣ, насыщенной продуктами горѣнія, слѣдовательно въ нихъ могутъ быть еще и такія соединенія, которыя способны еще горѣть и дать теплоту, а между тѣмъ они съ другими продуктами улетаютъ въ трубу, образуя черный или сѣрый дымъ, то окажется, что для совершенного сгоранія потребовалось бы не 190 куб. фут. воздуха, а болѣе, т. е. въ $1\frac{1}{2}$ —2 раза болѣе теоретически разсчитанного. Этого же на практикѣ обыкновенно избѣгаютъ дѣлать, такъ какъ вслѣдствіе избытка холоднаго воздуха температура печи понизилась бы болѣе, чѣмъ выиграли бы отъ полнаго сгоранія горючаго.

Причины, вліяющія на процессъ горѣнія нефти.

Для болѣе или менѣе совершенного сгоранія нефти необходимо, какъ сказано выше, чтобы во 1-хъ, продукты горѣнія CO_2 , N , NH_3 , H_2O быстро удалялись изъ топки, чтобы не мѣшать частицамъ газовъ и воздуха тѣснѣе смышиваться между собою; слѣдовательно, тяга должна быть достаточно велика и скорость газовъ, покидающихъ рабочее пространство, больше скорости притока свѣжаго воздуха; во 2-хъ, нефть должна быть распылена и смыщана съ $1\frac{1}{2}$ количествомъ воздуха противъ теоретического расчета.

Но при нѣкоторыхъ условіяхъ этотъ процессъ идетъ иначе, какъ напримѣръ въ описанныхъ мною печахъ Сименса. Здѣсь прежде всего сплошная струя нефти, при недостаточномъ притокѣ воздуха, разлагается на пары нефти и газообразные углеводороды, которые въ такомъ видѣ и вступаютъ въ рабочее пространство печи, гдѣ они при входѣ встрѣчаются подъ нѣкоторымъ угломъ струю воздуха и, смышиваясь съ нимъ, производятъ большій или меньшій тепловой эффектъ, въ зависимости отъ совершенства смысі

¹⁾ Гауеръ. Таблицы стр. 590—602.

воздуха съ газами; слѣдовательно регенераторы въ данномъ случаѣ играютъ ту же роль, какъ генераторъ этого типа печей при твердомъ горючемъ. При этомъ считаю нужнымъ напомнить, что при такомъ способѣ сжиганія нефти высокая тяга еще болѣе необходима, чѣмъ въ простыхъ печахъ, такъ какъ газы на своемъ пути встрѣчаютъ сопротивленіе въ решеткахъ.

Заключеніе.

Разсмотрѣвъ конструкцію и практическіе разсчеты по нефтеотопленію печей и другихъ устройствъ, мы видимъ, что нефть, какъ топливо, имѣть слѣдующія преимущества передъ твердымъ горючимъ:

1) Управлять топкою печей и котловъ легко при посредствѣ крановъ. Топка при этомъ не нуждается въ колосникахъ, а регулировать притокомъ горючаго можно почти автоматически.

2) Парообразованіе котловъ и разогрѣвъ печей достигаются быстрѣе.

Разъ паръ образовался въ котлѣ настолько, что можно пустить въ дѣйствіе пульверизаторъ, то давленіе пара въ котлѣ можно увеличить почти моментально. Разведя огонь въ топкѣ печи, разогрѣвъ рабочаго пространства ея достигается при всякомъ ея состояніи до сварочной температуры въ 2—3 часа.

При временныхъ неполадкахъ, при прокаткѣ желѣза, притокъ нефти можетъ быть почти прекращенъ безъ всякаго вреда для печи, чѣмъ достигается нѣкоторая экономія въ горючемъ.

3) *Полнота сгоранія нефти.* Это одно изъ существенныхъ преимуществъ нефти, причемъ мы имѣемъ возможность пользоваться на практикѣ отъ 85 до 90 % ея теоретической теплотворной способности, тогда какъ при твердомъ горючемъ (древа, каменн. уголь) мы, по даннымъ С. К. Девиля и наблюденіямъ Шпаковскаго¹⁾, едва умѣемъ пользоваться 60 % его теоретической теплопроизводительности.

4) Паропроизводительная способность нефти сравнительно съ дровами и минеральнымъ горючимъ значительно болѣе.

Такъ, мы знаемъ, что нагрѣвателная способность нефти 10,000 единицъ въ круглыхъ числахъ:

Полусухихъ дровъ (съ 25 % H_2O)	2,800 един.
Каменнаго угля	7,500 »

Паропроизводительная способность нефти.

Мы знаемъ, что однимъ фунтомъ твердаго горючаго можно выпарить воды при 100°:

¹⁾ Шпаковскій, Морской Сборникъ, 1866 г. № 4.

Дровами съ 25% воды ¹⁾	4,3	фунт.
Каменнымъ углемъ	10,8	"

Это по теоретическому расчету; на практикѣ же при:

Дровахъ	2,5	фунта.
Каменномъ углѣ	6,5	"

Сдѣлаемъ расчетъ, сколько можемъ испарить воды однимъ фунтомъ нефтяныхъ остатковъ.

Для испаренія 1 фунта воды:

при 0° требуется: 650 тепловыхъ единицъ.
 » 100° , , , 580 »

Слѣдовательно, 1 фунтъ нефти испаритъ:

$$\begin{array}{l} \text{въ 1-мъ случаѣ} \\ \frac{10.000}{650} = 15,5 \text{ фунт. воды} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{во 2-мъ } \quad " \quad \\ \frac{10.000}{580} = 18 \quad " \quad " \end{array}$$

Но такъ какъ въ существующихъ топкахъ котловъ, при ихъ несовершенствѣ, мы имѣемъ потери тепла: во 1-хъ—отъ несовершенства сгоранія нефти, во 2-хъ—отъ присутствія воды въ ней, въ 3-хъ—отъ улетучиванія нагрѣтыхъ газовъ въ трубу при 300° , то, считая всѣ эти потери отъ 15% до 20%, мы имѣемъ, что возможное испареніе для нефти на практикѣ будетъ:

$$\begin{array}{l} \text{При } 0^{\circ} 15,5 - 15,5 \cdot 0,20 = 12,4 \text{ фунт.} \\ \text{» } 100^{\circ} 18 - 18 \cdot 0,20 = 14,4 \quad " \end{array}$$

Сравнивая одну только практическую паропроизводительность нефти съ таковою же для дровъ и каменного угля, найдемъ, что одинъ пудъ нефтяныхъ остатковъ замѣняетъ:

Каменного угля	1,9	пуд.
Дровъ полусухихъ	5	"
» сырыхъ	8,5	"

Принимая вѣсъ 1 кубической сажени полусухихъ дровъ въ 270 пуд., сырыхъ 300 пуд., найдемъ, что *одну кубическую сажень полусухихъ дровъ замѣняетъ*

54 пуда нефти.

Одну кубическую сажень сырыхъ дровъ замѣнять

35 пудовъ нефти.

¹⁾ Недвѣлковскій, ч. I таблицы.

Отсюда мы дѣлаемъ такой выводъ:

Нефтеотопление паровыхъ котловъ, вмѣсто каменного угля, будетъ выгодно только тамъ, где цѣна ея не превышаетъ двойной цѣны каменного угля, взятой по вѣсу этихъ матеріаловъ, и вмѣсто дровъ тамъ, где цѣна одной кубической сажени ихъ не дешевле 35—54 раза взятой цѣны нефти.

5) Теплопроизводительная способность нефтяныхъ остатковъ позволяетъ дѣлать значительную экономію въ горючемъ при металлургическихъ процес- сахъ. Вычислимъ, какая существуетъ зависимость въ этомъ отношеніи между рассматриваемыми тремя родами горючаго.

Теплопроизводительная способность

Нефти	10,000	единицъ.
Каменаго угля	7,500	»
Дровъ полусухихъ	2,800	»

Слѣдовательно, теоретически, одинъ пудъ нефтяныхъ остатковъ можетъ замѣнить:

Каменаго угля	1,4	пуд.
Дровъ	4	»

Принимая вѣсъ 1 куб. саж. полусухихъ дровъ въ 270 пуд., найдемъ, что одна куб. саж. дровъ замѣняется

69 пудами нефти.

Въ дѣйствительности, на практикѣ, при твердомъ горючемъ мы пользуемся только 60% его нагрѣвателной способности, слѣдовательно для 1 куб. саж. дровъ

$$69 - 60\% = 41 \text{ пуд. нефти,}$$

а на 1 пудъ нефти потребуется

$$\text{Каменаго угля} \frac{1,4 \cdot 100}{60} = 2,19 \text{ пуд.}$$

$$\text{Дровъ} \frac{4 \cdot 100}{60} = 6,5 \text{ »}$$

Это въ дѣйствительности и наблюдается, какъ на Сормовскомъ, такъ и на Воткинскомъ заводахъ, гдѣ въ сварочныхъ печахъ расходуется 100 пуд. нефтяныхъ остатковъ, которые замѣняются

Дровами	2,45	куб. саж.
Каменнымъ углемъ	229	пуд.

а въ пудлинговыхъ печахъ этимъ же 100 п. нефти соотвѣтствуетъ:

Дровъ	2,22 куб. саж.
Каменнаго угля	2,25 пуд.

То есть:

a) Одному пуду нефти для сварочныхъ и пудлинговыхъ печей соотвѣтствуетъ:

Дровъ сухихъ	5,7 — 6,20 пуд.
Каменнаго угля	2,29 — 2,25 »

b) Одной куб. саж. сухихъ дровъ соотвѣтствуетъ

40—45 пуд. нефти.

c) Одному пуду каменнаго угля средняго качества соотвѣтствуетъ:

0,44 — 0,45 пуд. нефти.

Отсюда мы выводимъ, что отопленіе сварочныхъ и пудлинговыхъ печей нефтью вмѣсто:

а) каменнаго угля выгодно тамъ, гдѣ цѣна нефти не превышаетъ $2\frac{1}{4}$ раза взятой цѣны угля, и

б) вмѣсто дровъ,—тъ цѣна 1 куб. саж. не дешевле 40—45 разъ взятой цѣны нефтяныхъ остатковъ.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНОГО СТРОГАНИЯ БРОНИ НА ПЖОРСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Статья горн. инж. Р. Тонкова.

Въ механическихъ мастерскихъ Колпинскихъ заводовъ не было ни специальныхъ станковъ, ни устройствъ для разрѣзыванія плитъ по дугамъ круга. Обыкновенно пользовались долбежнымъ станкомъ, что, конечно, невыгодно отзывалось на стоимости и качествѣ работы. Поэтому мною было сдѣлано особое приспособленіе къ продольно-строгательному станку № 5. Это приспособленіе можно разбирать и тогда станокъ работает какъ обыкновенный.

На прилагаемомъ рисункѣ обозначены (фиг. 1, Таб. V): *A* — каретка, могущая двигаться по поперечинѣ *D* и несущая суппортъ съ рѣзцомъ; *B* тяга, связанная съ нимъ; *C* — подушка, неподвижно укрепленная къ плотовинѣ. Къ послѣдней, помошью штырей съ гайками, ходящими въ продольныхъ прорѣзахъ; на шашкахъ (обрубкахъ) укрепляется плита, предназначенная для разрѣзыванія.

При движениіи плотовины рѣзецъ описываетъ дугу круга, что можно доказать такимъ путемъ: ежели (фиг. 2) *fA* — поперечина, 1, 2, 3 и т. д. положенія тяги *B* при движениіи плотовины, то рѣзецъ будетъ находиться въ *a*, когда тяга или поводокъ *B* займетъ положеніе 1. Когда поводокъ перемѣстится въ 2, рѣзецъ перейдетъ въ *b*, а точки *a* въ *a₁*, ибо плита передвинется вмѣстѣ съ плотовиной. Когда тяга займетъ мѣсто 3, то *a* подвинется въ *a₂*, *b* въ *b₁*, и т. д. Наконецъ, когда поводокъ займетъ положеніе 7, то *a* придется въ *a₇*, *b* въ *b₆*, съ *c₅*, и т. д. а рѣзецъ будетъ уже въ *f*, такъ что плита, занимая послѣдовательныя положенія, будетъ рѣзаться въ *a*, *b*, *c*, *d*... и, наконецъ, *f*, а линія разрѣзыванія будетъ проходить черезъ точки: *a*, затѣмъ *b* и *a₁*, далѣе *c*, *b₁* и *a₂*... наконецъ, *f*, *d₄*, *c₅*, *b₆* и *a₇*. Эта линія будетъ дугой круга, ибо, напримѣръ, въ треугольникахъ *CbA* и *AbD*, *CA=AD=bb₅*, какъ одинаковыя пути, а *Ab* — общая, углы при *A* — прямые, а потому *Cb=bD*. Въ прямоугольникѣ же *Abb₅D*, *Ab₅=bD* = разстоянію между концемъ рѣзца и центромъ вращенія поводка. Тоже самое справедливо и для другихъ положеній, т. е. точки *a₇*, *b₆*, *c₅*, *d₄*, и т. д. будутъ находиться на одинаковомъ разстояніи отъ *A*, следовательно будутъ находиться на дугѣ круга, радиусъ котораго равенъ длини по-

водка. Такимъ образомъ, при движениі плотовины вправо, суппортъ по поперечинѣ удаляется отъ *A*, причемъ тяга подвергается сжатію. При обратномъ движениі поводокъ подвигаетъ каретку съ суппортомъ къ *A* и подверженъ вытягиванію. Всю полуокружность рѣзецъ описать не можетъ, ибо тяга должна составлять съ поперечиной углы меныше 90° , при которомъ имѣеть мѣсто мертвое положеніе.

Самый суппортъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы, во-первыхъ, плоскость рѣзца была все время перпендикулярна къ оси поводка; во-вторыхъ, конецъ рѣзца и центръ вращенія тяги должны находиться на одной линіи, и въ третьихъ, при ходѣ безъ строжки (обратномъ) рѣзецъ долженъ нѣсколько отклоняться отъ вертикальной оси. Этимъ условіямъ удовлетворяетъ хлопуша въ видѣ цилиндра (фиг. 3; фиг. 4 представляетъ разрѣзъ по *MN*) съ яблокомъ, на которомъ она виситъ на кареткѣ. На рисункѣ обозначены: *B*—каретка, передвигающаяся по поперечинѣ *D*; *C*—суппортъ съ подшипникомъ *B₁* для яблока и двумя открылками, въ которыхъ и вращается цилиндрическая хлопуша *E*. Въ послѣдней имѣется чугунная трапециoidalная съченія часть *F* съ рѣзцомъ внутри. Ее можно опускать помошью винта *M* по мѣрѣ углубленія рѣзца въ броню. За этимъ слѣдить старшой при станкѣ, поворачивая винтъ ключемъ каждый разъ, какъ рѣзецъ выйдетъ изъ плиты. Поводокъ охватываетъ суппортъ въ нижней его части вилкой, а на другомъ концѣ снабженъ яблокомъ. Послѣднее здѣсь необходимо потому, что при обратномъ ходѣ, когда рѣзецъ, скользя въ прорѣзанномъ желобкѣ, отклонитъ суппортъ, поводокъ тоже нѣсколько отклонится и повернется вокругъ своей оси на вѣкоторый уголъ. Для поводка примѣнена газовая труба съ втулками, снабженными рѣзьбой. Вращая ее, можно измѣнить радиусъ, такъ какъ рѣзьбы обратныя. Такъ какъ суппортъ къ кареткѣ укрепленъ на болтахъ, расположенныхъ въ круговомъ желобѣ, то рѣзецъ можно поставить и подъ угломъ.

Дѣйствіе механизма вполнѣ правильно и точно. Онъ былъ примѣненъ для разрѣзыванія башенныхъ броней, но очень вѣроятно можетъ служить и для другихъ цѣлей, напримѣръ, для листовъ, сложенныхъ вмѣстѣ и представляющихъ такимъ образомъ ту же броню.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ І ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

ГЕОЛОГІЧЕСКІЯ ИЗДѢДОВАНІЯ ВЪ КИРГІЗСКОЙ СТЕПІ.

(Краткій предварительный отчетъ).

Горн. Инж. А. Краснопольского.

Въ 1894 году, при работахъ Западно-Сибирской горной партии въ Семипалатинской и Акмолинской областяхъ, мною были произведены геологические наблюденія въ предѣлахъ площади, ограниченной съ востока р. Иртышомъ, съ юга—линиою, проведеною отъ Семипалатинска на озеро Акъ-бота, Джамантузское (Степановское) мѣсторожденіе угля, бывшій Кызылтавскій (Ланно-Предтеченскій) мѣдиплавильный заводъ Шопова, станицу Баянъ-Аулъ и Карагандинскую каменноугольную копь; съ запада—линиою отъ этой копи на Акмолинскъ и, наконецъ, съ сѣвера и сѣверо-запада—линиою, проведеною изъ Акмолинска на Баянъ-Аулъ, озеро Экибасъ-тузъ и Павлодаръ.

Въ предѣлахъ этого района мною исполнены слѣдующіе маршруты:

1) Изъ Павлодара по правую сторону Иртыша до станицы Семіярской и отъ послѣдней по лѣвую сторону Иртыша до Семипалатинска, причемъ осмотрѣны были лежащія въ сторонѣ отъ Иртыша мѣсторожденія угля Кумъкуль, Талды-кудуکъ, Тынъ-кудуکъ, Ойнакъ-соръ и пр.

2) Изъ Семипалатинска чрезъ горы Семей-тау, озеро Карабасъ, Акъ-бота, Кумъ-куль, г. Уй-тасъ, Утевлю-адыръ, Чіили-кудуکъ, озеро Кемпиръ-тузъ на Джамантузское мѣсторожденіе угля.

3) Отъ Джамантузской угольной копи чрезъ горы Карапулъ-чеку; Бишътау, колодцы Чанграу къ могилѣ Арзбекъ на Иртышѣ и лѣвымъ берегомъ послѣдняго въ Навлодаръ.

4) Изъ Павлодара на Калкаманъ, Джолъ-кудуکъ, озеро Худай-куль, Карабидайкъ и Экибасъ-тузъ.

5) Отъ озера Экибасъ-тузъ чрезъ Альгрень-соръ, гору Майкаинъ на Кайдаульскій пикетъ.

- 6) Изъ Кайдаульского пикета на Алтыбай-соръ и Джамантузский пикетъ и изъ послѣдняго въ Павлодаръ.
- 7) Изъ Павлодара въ Баянъ-Аулъ.
- 8) Изъ Баянъ-Аула на Кызыль-тау, затѣмъ чрезъ Кызылъ-адыръ на горы Калманъ-кырганъ и далѣе къ мѣсторожденію угля Кара-джира, откуда, чрезъ горы Карагайлы и Акъ-чеку, на Джамантузское угольное мѣсторожденіе.
- 9) Съ Джамантузской копи, мимо озера Алкамергенъ, на мѣдный рудникъ Кокъ-тасъ (Алкасорскій), озеро Сувлу-соръ, г. Бишъ-чеку на Чокчанская пикетъ.
- 10) Съ Чокчанскоаго пикета на горы Каратасъ, Чумакъ-куянды, Шайтанды и далѣе въ Баянъ-Аулъ.
- 11) Изъ Баянъ-Аула на Саръ-тибѣ, озеро Чокпакъ, Далбинскія горы, г. Саръ-тау, Бель-агачъ, Улькционъ-аюлы, озеро Бота-гара, г. Куу-чеку и затѣмъ на Карагандинскую каменноугольную копь.
- 12) Съ Карагандинской копи, чрезъ Куу-чеку, на вершины р. Чидерты и вдоль послѣдней до Канды-адыра и затѣмъ чрезъ горы Байсаны, Керегетасъ, Джиланды къ могилѣ Мусы (Чурманова зимовки) и далѣе въ Баянъ-Аулъ, и, наконецъ,
- 13) Изъ Баянъ-Аула, чрезъ Мусы, горы Орда, Нязъ, Еремень въ Акмолинскъ.
- Маршруты эти охватываютъ обширный районъ, съ замѣчательно сложнымъ рельефомъ и еще болѣе сложнымъ и запутаннымъ геологическимъ строенiemъ.
- На сѣверо-востокѣ, между Иртышомъ и линіею, проведеною примѣрно отъ озера Худай-куль на Джамантузский пикетъ, озера Алтыбай-соръ, Кемпиръ-тузъ, Карасоръ, г. Утевлю-адыръ и бывшій мѣдиплавильный заводъ Кузнецова на Иртышѣ, районъ этотъ имѣеть видъ ровной, совершенно безлѣсной, утомительно однообразной степи, вполнѣ лишеннай проточныхъ водъ. Степь эта характеризуется песчаною почвою и скудпою, быстро выжигаемою солнцемъ травянистою растительностью (кипецъ, полынь, ковыль), обиліемъ солончаковъ, покрытыхъ ослѣпительно бѣлымъ (при солнечномъ освѣщеніи) налетомъ солей, и многочисленными, болѣе или менѣе обширными соляными озерами, обыкновенно окружеными, подобно солонцамъ, широкою красною каймою густорастущихъ солянокъ; изрѣдка встрѣчаются тутъ поросшія ярко-зеленымъ чіемъ и низкимъ камышемъ небольшія болотистыя займища — бидаики, въ которыхъ могутъ задерживаться снѣговыя воды.
- За исключенiemъ этой части, вся остальная площадь изслѣдованного района представляетъ мѣстность болѣе или менѣе холмистую, покрытую весьма многочисленными, но обыкновенно незначительной высоты сопками и холмами; иногда мѣстность принимаетъ даже вполнѣ гористый характеръ, представляя горы, имѣющія болѣе 3,000 футовъ абсолютной высоты. Наиболѣе высокія горы расположены въ южной части района: Семей-тау, Калмакъ-кырганъ, Баянъ-Аульскія, Котуръ-кызыль-тау, Нязъ, Еремень и пр. Изъ числа

этихъ горъ Семей-тау, Калмакъ-кырганъ, Баянъ-Аульскія представляютъ болѣе или менѣе обширныя группы высокихъ скалистыхъ возвышенностей; горы Котуръ-кызылъ-тау, а въ особенности Ніязъ и Еремень-тау имѣютъ уже видъ болѣе или менѣе рѣзко выраженныхъ хребтовъ, вытянутыхъ съ NОН на SWS.

Районъ этотъ весьма бѣденъ рѣками. Въ западной части онъ орошается вершинами Ишима, Нуры, а также небольшими рѣчками Уленты и Чидерты. Средняя часть района почти совершенно лишена проточныхъ водъ; находящіяся тутъ рѣчки: Аши-су, Коджа-куругу, Эспе, Тюндюкъ и пр. лѣтомъ почти совершенно пересыхаютъ и текутъ лишь весною. Наконецъ, въ восточной части района имѣются небольшія рѣчки Чаганъ и Мухоръ, впадающія въ Иртышъ.

За исключеніемъ Ишима и Нуры, текущихъ къ западу, всѣ рѣчки изслѣдованныго района текутъ по направленію на NO, т. е. къ Иртышу; но изъ нихъ лишь Чаганъ и Мухоръ достигаютъ послѣдняго, всѣ же остальные рѣчки до Иртыша не доходятъ, впадая въ степныя озера. Всѣ эти рѣки, имѣя въ вершинѣ прѣсную воду, становятся затѣмъ горько-солоноватыми даже самыя незначительныя и лѣтомъ совершенно пересыхающія, текутъ въ чрезвычайно широкихъ долинахъ, заполненныхъ обыкновенно грубо-песчанистымъ наноснымъ материаломъ.

Что касается озеръ, то большинство ихъ представляетъ незначительной величины и обыкновенно весьма мелкие бассейны съ соленою или горько-соленою водою. Озера соляные съ самосадочную солью называются «тузъ», озера съ горькосолоноватою водою, лѣтомъ сильно высыхающія—«соръ»; наконецъ, озера съ болѣе или менѣе прѣсною водою, встрѣчающіяся довольно рѣдко, известны подъ названіемъ «куль». Изъ числа прѣсныхъ озеръ особенного вниманія заслуживаютъ находящіяся въ гористой части района, и питающіяся ключами озера: Сабунды-куль близъ Баянъ-аула и оз. Ботагара близъ Нуры. Вообще же прѣсные озера изслѣдованныго района не отличаются своею глубиною, имѣютъ берега плоскіе, поросшіе камышемъ, и представляютъ рядъ постепенныхъ переходовъ къ болотистымъ займищамъ—бадаикамъ.

Какъ уже замѣчено, изслѣдованный районъ почти совершенно лишенъ лѣса, и только лишь на горахъ Калмакъ-кырганъ, Баянъ-Аульскихъ и Карагайлы ростетъ сосна, а на Еремень-тау—береза. Лучше всего лѣса сохранились на Баянъ-Аульскихъ горахъ, где встрѣчается еще строевой сосновый лѣсъ, въ нижнихъ частяхъ склоновъ постепенно смѣняющейся березовымъ. Вообще говоря, покрыты хвойнымъ лѣсомъ Баянъ-Аульскія горы, съ ихъ скалистыми живописнаго вида вершинами, съ ихъ прекрасными сѣно-косными долинами и съ расположеннымъ у подножія этихъ горъ обширнымъ озеромъ Сабунды-куль, представляютъ въполномъ смыслѣ слова живописную мѣстность, куда, какъ на небольшой курортъ, приѣзжаютъ изъ Павлодара и Омска подышать чистымъ воздухомъ и попить кумыса.

Литературныя свѣдѣнія о геологическомъ строеніи изслѣдованной части

Киргизской степи немногочисленны и, вообще говоря, не отличаются полнотою. Литература эта была уже указана въ напечатанной въ юньской книжкѣ «Горнаго Журнала» за 1894 годъ замѣткѣ о прииртышскихъ мѣсторожденіяхъ угля.

Среди этого литературного материала, въ геологическомъ отношеніи, наибольшаго вниманія заслуживаетъ статья неизвѣстнаго автора «Геогностическая замѣчанія о сѣверной части Баянъ-Аульскаго и Каркаралинскаго округовъ. («Г. Ж.», 1845, III, 175), въ которой описаны встрѣченныя авторомъ, по пути изъ Семипалатинска въ Павлодаръ и изъ Павлодара чрезъ Баянъ-Ауль, горы Кызылъ-тау и Куу въ Семіярскую станицу, обнаженія горныхъ породъ (гранитовъ, порфировъ, сланцевъ, известняковъ и породъ угленосной свиты). Въ концѣ статьи авторъ дѣлаетъ общій сводъ наблюденій, въ которомъ указывается, что граниты, слагающіе наиболѣе возвышенныя горы осмотрѣнной имъ части степи, составляютъ «первое поднятіе кристаллическихъ толщъ», — что представляющіе весьма значительное разнообразіе порфиры (кератитовые, евритовые, глинянокаменные и проч.) не одновременнаго образования и «долеритовые миндалевидные камни и долериты» являются позднѣйшими по происхожденію. Что касается осадочныхъ образованій, то авторъ описываетъ разнообразные сланцы, темнокрасные мелкозернистые песчаники, известняки съ ископаемыми, зеленовато-серые известковистые песчаники и залегающія выше породы угленосной свиты. Авторъ склоненъ иѣ-которыя изъ описанныхъ имъ мѣсторожденій угля отнести къ «буроугольной формациі», т. е. къ третичной системѣ; другія же мѣсторожденія угля — къ формациямъ древнѣйшимъ въ сравненіи съ буругольною.

Помѣщенная въ «Горномъ Журналѣ» 1884, 85 и 87 гг. статьи Бѣлоусова и Яковлева касаются главицѣше описанія мѣсторожденій угля и мѣдныхъ рудъ. Научные выводы этихъ статей не согласованы ни другъ съ другомъ, ни съ вышеразсмотрѣнною работою неизвѣстнаго автора. По Бѣлоусову, угленосныя образованія Киргизской степи залегаютъ или среди песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ «верхняго яруса формациі горнаго известняка», или среди известняковъ и глинистыхъ сланцевъ «нижняго яруса формациі горнаго известняка». По Яковлеву же, образованія эти залегаютъ ниже нижняго каменноугольнаго известняка. Что касается мѣдныхъ рудъ, то, по Бѣлоусову, въ западной части Каркаралинскаго уѣзда руды эти подчинены осадкамъ пермской системы, имѣющей, будто бы, тутъ весьма значительное разви-тие и состоящей изъ «песчаниковъ различной твердости и цвѣта и красныхъ песчаниковъ глинъ» («Г. Ж.», 1884, IV, 323, 344).

Въ 1891 году въ «Ізвѣстіяхъ Императорскаго Томскаго Университета» появилась статья проф. Зайцева «О породахъ иѣ-которыхъ пунктовъ Киргизской степи», представляющая описание доставленныхъ проф. Коржинскимъ образцовъ кварцеваго порфира, гранитита, діабаза, порфирита и порфиритово-ага туфа изъ окрестностей Баянъ-Аула и озера Балхашъ.

Въ геологическомъ строеніи изслѣдованнаго района принимаютъ участіе:

1) породы кристаллическія—граниты, порфиры, порфириты, сіениты, габбро, змѣвики и діабазы, 2) породы метаморфической—кварциты, роговики и пр. и 3) нормальная осадочная образованія.

Граниты. Въ предѣлахъ изслѣдованного района граниты образуютъ наиболѣе значительныя горы: Баянъ-Ауль, Калмакъ-кырганъ, Кызыль-тау, Котуръ-кызыль-тау и Бель-агачче. Граниты этихъ возвышенностей представляются болѣе или менѣе крупно-зернистыми, состоящими изъ желтовато-блѣлого, рѣже красноватаго полевого шпата (орт- и плагіоклаза) и сѣраго кварца, съ ничтожною лишь примѣсью біотита; кромѣ того въ породѣ наблюдается эпидотъ, магнетитъ и пр. Образуя высокія, покрытыя соснякомъ горы, граниты характеризуются прекрасно выраженою матрацовою отдѣльностью и сравнительно весьма легкою вывѣтриваемостью, вслѣдствіе чего здѣшнія гранитные горы представляются въ видѣ пагроможденныхъ другъ на друга колоссальныхъ плоскихъ съ закругленными краями пластообразныхъ или блинообразныхъ глыбъ, образующихъ такъ называемыя «палатки».

Кромѣ указанныхъ пунктовъ, граниты развиты: 1) на горѣ Карагайлы-тибе, верстахъ въ 18 къ S отъ ст. Долонской; 2) на NO отъ г. Карагайлы, близъ кол. Намасъ; 3) на горѣ Курумсу, къ востоку отъ Джамантузской колонии; 4) въ 7 верстахъ къ N отъ Карасорского пикета; 5) къ востоку отъ Чокчана и между р. Чокчанкой и горою Джуванъ-тибе; 6) между Сувлусоромъ и Эспе-тузомъ (горы Кой-тасъ); 7) на Уй-тасъ (къ S отъ ст. Семіарской); 8) близъ Тегене-кудука (на W отъ Акъ бота) и 9) по дорогѣ изъ Баянъ-Аула въ Бель-агачъ на горахъ: Мурза-чеку, Динъ, Тотъя, Кретегасъ, Сарь-чеку, Сарь-джаль.

Хлорит-тие *Фург-тие* *Динъ-тие* *и пр. по*
дорогѣ изъ Баянъ-Аула въ Бель-агачъ

Изъ петрографическихъ разностей гранита упомянемъ о гранитахъ рогово-обманковыхъ (Сарь-чеку, Уй-тасъ), хлоритовыхъ (Тегене-кудукъ) и графитовыхъ (близъ кол. Намасъ). Граниты послѣдняго пункта состоять изъ желтоватобѣлого ортоклаза, сѣраго кварца и графита, скопленія которого достигаютъ иногда величины грецкаго орѣха.

Довольно часто граниты представляются порфировидными, вслѣдствіе выдѣленія среди однороднозернистой массы породы отдѣльныхъ крупныхъ кристалловъ полевого шпата и иногда кварца (Мурза-чеку, Сарь-джаль, Карагайлы-тибе).

Гранитамъ подчинены болѣе или менѣе мощныя жилы кварца (къ востоку отъ Баянъ-Аула, р. Чили), также пегматита (Баянъ).

Какъ подчиненная порода граниты наблюдаются жилами: во 1-хъ, въ змѣвики—въ 4 верст. къ S отъ Кайдаула, и во 2-хъ, въ габбро—въ 4 верст. на W отъ Тарапкуль; въ обоихъ пунктахъ развиты граниты бѣлые, состоящіе изъ ортоклаза, плагіоклаза, кварца и хлоритового минерала.

Порфиры. Въ предѣлахъ изслѣдованного района порфиры имѣютъ весьма значительное распространеніе, представляя наиболѣе обыкновенную породу отдѣльно стоящихъ сопокъ и грядъ осмотрѣнной части степи. Порфиры наблюдались въ слѣдующихъ пунктахъ: Джартасъ на Иртышъ (противъ пос.

Грачевского), горы Семей-тау, на NW отъ этихъ горъ (сопка Джуванъ-тюбе) и на W отъ нихъ (между Карасу и Чаганомъ); къ N отъ Акъ-бота; Ациузекъ, Уй-тасъ и Утевлю-адыръ (къ S отъ ст. Семіярской); горы Курумсу между Кемпиръ-тузъ и Джаманъ-тузъ; къ N отъ Джамантузского мѣсторождения угля (горы Карауль, Бишъ-тау); Мысъ-кудукъ въ 30 верст. на W отъ Кайдаула; г. Кайдаулъ; между Чокчанскимъ пикетомъ и Карасоромъ; въ 8 и 14 верст. къ S отъ Карасорского пикета; въ г. Джуванъ-тюбе на О отъ Чокчана; къ востоку отъ Баянъ-Аульскихъ горъ по ключу Муюлды, по Эспе и далѣе въ горахъ: Камбоба-адыръ, Джегитекъ, Кызылъ-тау, Шайтанды, Джапакъ-кара; на NW отъ Калмакъ-кыргана; между Кокъ-тасъ и Алка-мергень, на О отъ Кой-таса и на О отъ Сувлу-сора; по пути изъ Баяна въ Бель-агачъ: къ западу отъ Мурза-чеку, къ О отъ оз. Тузъ-куль, въ горахъ Тотъя, Далба, Саръ-чеку, Тенебекъ-джалъ, Кауга; въ г. Джуваль-тюбе на Нуръ; г. Канды-адыръ на Чидертъ; по дорогѣ съ Чидерты на Чурманову зимовку въ горахъ Аманъ-тау, Аибасъ, Керегетасъ, Джиланды; г. Чокпакъ между Чурмановой зимовкой и Баяномъ; по дорогѣ отъ Чурминовой зимовки на р. Уленты въ уроцищахъ Сарымсакты, Кызылъ-тымсыкъ, Саръ-джаръ, Амыръ-булакъ, Кызылъ-куль и по дорогѣ отъ рѣчки Уленты въ Акмолинскъ въ горѣ Иштаганъ и близъ озеръ Балта-кара и Талды-куль.

Порфиры изслѣдованныго района представляютъ красновато- или свѣтло-сѣраго цвѣта породу, состоящую изъ основной массы обыкновенно микрозернистой, рѣже фельзитовой, съ выдѣленіями ортоклаза, плагіоклаза и кварца. Выдѣленія полевого шпата обыкновенно болѣе или менѣе сильно каолинизированы; кварцевыя выдѣленія имѣютъ кристаллическія, нерѣдко закругленныя очертанія, иногда какъ-бы съ бухтами и включениями основной массы. Иногда выдѣленія кварца совершенно отсутствуютъ (Джуванъ-тюбе къ О отъ Чокчана, г. Шайтанды, Алка-мергень, Мысъ-кудукъ, Канды-адыръ). Кромѣ того, въ порфирахъ наблюдаются выдѣленія біотита (Мурза-чеку, Тегене-кудукъ на W отъ Акъ-бота) и роговой обманки (Чебунды-кара-адыръ на Чидертѣ, къ N отъ Акъ-бота и близъ озера Альгренъ-соръ).

Основная масса порфировъ является обыкновенно микрозернистою (голокристаллическою), вслѣдствіе чего порода представляетъ переходы въ гранито-порфиры, какъ это наблюдается въ большинствѣ красноватосѣрыхъ порфировъ (г. Курумсу къ N отъ Джамантуза). Свѣтлосѣрые порфиры представляютъ массу фельзитовую гипокристаллическую, иногда съ сферолитами (Джуванъ-тюбе къ О отъ Чокчана, г. Шайтанды, Саръ-чеку близъ Кереге-тасъ, къ О отъ Мусы).

Въ тѣсной связи съ порфирами находятся обломочныя порфировыя породы—порфировыя брекчіи, наблюдалася, напр., между Коктисъ и Алкамергенъ, въ г. Тотъя, Динъ, къ О отъ Тузъ-куль и пр. *Близь Караборской тибет.* *Акъ-бота, и Шайтанды*

Какъ подчиненная порода, порфиръ встрѣчается жилами: 1) въ гранитѣ—Карагайлы, Кереге-тасъ, Джапакъ-карагай близъ вершины Чіили; 2) въ квар-

цитахъ — на сопкахъ Чарыкты-кызыль между Май-соромъ и Саръ-бидакомъ и 3) въ порфиратахъ—на SW отъ Дагоба-сора и на NO отъ Кызыль-тсу.

Порфирамъ подчинены незначительныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, въ видѣ болѣе или менѣе обильныхъ примазковъ и налетовъ мѣдной зелени и сини, напр., красновато-сѣрые гранофирировые съ выдѣленіями ортоклаза порфиры Мысъ-кудука (на W отъ Кайдаула) и красновато-бурые фельзитовые порфиры съ выдѣленіями ортоклаза и кварца холмовъ Джалпакъ-кара близъ г. Шайтанды.

Порфиры. Въ предѣлахъ изслѣдованнаго района порфиры имѣютъ весьма значительное распространеніе, образуя обыкновенно незначительной высоты, но часто и на значительныхъ пространствахъ разсѣянныя холмообразныя возвышенности, или такъ называемый мелкосопочникъ.

Порфиры наблюдаются въ слѣдующихъ пунктахъ: ниже Кузнецовскаго завода по Иртышу, къ S отъ этого завода по дорогѣ на Кумъ-куль, на SW отъ Кумъ-куля, близъ Ойнакъ-сора, въ сопкѣ Джоланъ (къ S отъ Тынь-кудукъ), между Тирашкуль и Акъ-бота, на N отъ Акъ-бота, на W отъ Май-сора и близъ Саръ-бидака, на SO отъ Джуванъ-тюбе (на NW отъ Кумъ-куля), между Ащи-узекъ и Дагоба-соромъ, къ N отъ Джамантузской угольной копи, между Чиили и Экибасъ-тузомъ, близъ Альгрень-сора, между Мысъ-кудука и Кайдауломъ, къ S отъ Ботырша-сора (Айна-кудукъ, Акча-соръ), между пикетами Джамантузъ и Кайдауль, между Кайдауломъ и Чокчаномъ, между Чокчаномъ и Баянъ-Аульскими горами; затѣмъ порфиры развиты на NW отъ Саръ-тау, по нижнему теченію Чиили, близъ озера Бота-гара, по нижнему теченію Ащи-су (Тузды), къ S отъ Нуры и на востокъ отъ р. Кокнекты и Карагандинской копи; въ горѣ Канды-адыръ на Чидертѣ, на SW и SO отъ озера Саумаль-куль, между Кереге-тасъ и г. Джиланды, между могилой Мусы и Баянъ-Аульскими горами; къ востоку отъ Баяна по Эспе, въ горѣ Сексенбай, близъ г. Джигитецъ; на NO отъ Кызыль-тау, на NW отъ Калмакъ-кыргана, между Калмакъ-кырганомъ и Кара-джира и на NO отъ Кара-джира; между Ирыль-бай-сорь и Кокъ-тасъ, между Кой-тасъ и Сувлу-сорь; по р. Чокчанкѣ; къ S отъ Чокчана (Карабай, Коибасъ, Биль, Акъ-гой), на NW отъ г. Шайтанды, на O отъ Чокчана (Джуванъ-тюбе); по дорогѣ изъ Баянъ-Аула въ Акмолинскъ—между Мусы и Сарымъ-сакты, между Сарымъ-сакты и раздѣленіемъ дорогъ на Петропавловскъ и Акмолинскъ.

Порфиры изслѣдованнаго района представляютъ зеленовато- или красновато-сѣрую, иногда темнокрасную или чернаго цвѣта породу, состоящую изъ основной гипокристаллической массы и выдѣленій плагіоклаза и авгита. Основная масса имѣеть иногда флюидальную или гіалопилитовую структуру; сферолиты наблюдались въ ней лишь въ образцахъ къ востоку отъ Мусовъ и горы Джигитецъ (на NW отъ Кызыль-тау).

Плагіоклазовая выдѣленія обыкновенно болѣе или менѣе каолинизированы; авгитовая—почти постоянно весьма сильно трещиноваты; иногда авгитовая выдѣленія превращены въ змѣевикъ (Канды-адыръ) или уралитъ (Чок-

чанка, между Сувлу-соръ и Койтасъ). Порода часто представляетъ миндалины, заполненные халцедономъ (на W отъ Май-сора, Альгрень-соръ), хлоритомъ (на NO отъ Карагандинской копи), эпидотомъ (на NO отъ Кара-джира), кварцемъ и кальцитомъ (между Майкаиномъ и Кайдауломъ).

Совершенно своеобразными представляются порфиры, развитые между Ирыль-бай-соромъ и Кокъ-тасомъ и на горѣ Аибасъ на SW отъ Саумалкуль; они имѣютъ черный цвѣтъ и заключаютъ весьма крупные выдѣленія лабрадора и оливина; въ послѣдней мѣстности порфиры являются въ видѣ жилы среди бѣлого кварцеваго порфира.

Порфирировые жилы наблюдаются также среди роговообмаковыхъ гранитовъ Уй-таса.

Порфиритамъ подчинены многочисленныя, но обыкновенно весьма незначительныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, являющихся въ видѣ скоплений, примазковъ и палетовъ мѣдной зелени и сини. Мѣдные руды въ порфириатахъ были встрѣчены: на NO отъ Карагандинской копи (Май-кудукъ), близь озера Балкай (къ востоку отъ Мусы), на NO отъ г. Джигитекъ (на NW отъ Кызыль-тау), близь г. Джуванъ-тюбе (къ О отъ Чокчана), на NW отъ г. Шайтанды и въ г. Канды-адыръ на Чидертѣ. Всѣ эти мѣсторожденія представляютъ лишь мѣстную оруденѣлость породы; ни одно изъ нихъ не можетъ быть признано благонадежнымъ. Замѣчу, что на мѣсторожденіяхъ Шайтанды и Джуванъ-тюбе среди порфириотовъ находится жила бѣлой кварцевой породы, причемъ руды, встрѣчающіяся въ порфириатахъ въ видѣ примазковъ и незначительныхъ скоплений, въ наибольшемъ количествѣ наблюдаются вблизи соприкосновенія порфириита съ этой жилою.

Въ порфириатахъ, въ видѣ незначительныхъ скоплений, встрѣчается также магнитный желѣзнякъ вмѣстѣ съ желѣзнымъ блескомъ на Саръ-тюбе, на SW отъ Баянъ-Аульскихъ горъ.

Порфиры тѣсно связаны съ обломочными порфирировыми породами,—брекчиями, наблюдавшимися близь Экибаст-туза, Альгрень-сора, между Майкаинъ и Кайдауломъ, между Джамант-тузомъ и Кайдауломъ, близь Айна-кудукъ, въ 7 верстахъ къ S отъ Карасора, по ключу Муюлды, въ г. Косъ-дунганъ на Чили, близь Куу-чеку (къ N отъ горы и по р. Ащи-су), по р. Нури, близь г. Чокпакъ, на NO отъ Кызыль-тау и къ N отъ Кара-джира.

Въ свою очередь эти обломочные порфирировые породы, состоящія изъ обломковъ порфириита (также порфира), связанныхъ порфиритомъ же, представляютъ совершение незамѣтные переходы и обнаруживаютъ тѣснѣйшую связь съ разнообразными туфовыми, иногда слоистыми породами, къ числу которыхъ относятся брекчіи, конгломераты, песчаники, состоящіе изъ разнообразного вида и величины обломковъ порфириита, порфира, кварцита, плагіо-класа, авгита, кварца и пр., связанныхъ цементомъ, состоящимъ изъ хлорита, кальцита, эпидота и пр. Такія туфовые породы развиты: къ N отъ Джамантузской копи, близь Альгрень-сора, по Ащи-су, между г. Джиланды и

Мусы, на О отъ оз. Балкай, па О отъ Чокиакъ-сора, на NO отъ Кызыль-тау, на NW отъ Калмакъ-кыргана и пр.

Въ тѣсной связи съ этими туфами находятся зеленовато-серые, иногда полосатыя ятмы, развитыя между Малкаиномъ и Кайдауломъ, между Джамантузомъ и Кайдауломъ и пр.

Сіениты. Въ предѣлахъ изслѣдованнаго района сіениты имѣютъ незначительное распространение. Они наблюдаются къ N отъ Акъ-бота, близъ Тегене-кудукъ, между Тегене-кудукъ и Май-соромъ, близъ Дагоба-сора (къ S отъ Семіарска, въ г. Джаманъ-саръ-тау (на NO отъ Бель-агачъ) и въ г. Косъ-дунгаль (на NW отъ Ульюнъ-Аюлы). Во всѣхъ этихъ пунктахъ развита порода, состоящая изъ ортоклаза, плагіоклаза и роговой обманки, съ примѣсью эпидота и кварца, обыкновенно съ болѣе или менѣе ясно выраженнымъ гнейсовымъ сложеніемъ (Тегене-кудукъ).

Габбро. Породы группы габбро наблюдались: на SO отъ Майкаина, на Утевлю-адырѣ (къ SW отъ Семіарска), на NW отъ Таранкуля и близъ Ойнакъ-сора. Габбро этихъ пунктовъ представляетъ средне или мелкозернистую породу, состоящую изъ плагіоклаза, діаллагона, гиперстена, съ примѣсью роговой обманки, хлорита и пр.

Змѣевики. Въ предѣлахъ изслѣдованнаго района змѣевики имѣютъ весьма а незначительное распространение; они наблюдаются лишь въ слѣдующихъ пунктахъ: на W отъ Альгренъ-сора, въ 4 верст. на SW отъ Кайдаула и на W отъ Кызыль-тымсыкъ (по дорогѣ изъ Баянъ-Аула въ Акмолинскъ, близъ отдѣленія дороги на Петропавловскъ). Наконецъ, *Діабазы* имѣютъ уже совершенно ничтожное развитіе въ предѣлахъ изслѣдованнаго района. Они наблюдались въ видѣ жилы въ гранитѣ близъ Кереге-таса, а также къ N отъ Тузъ-куля и къ N отъ Кара-сора, причемъ въ последнихъ двухъ пунктахъ соотношеніе діабаза къ сосѣднимъ породамъ, вслѣдствіе недостаточности обнаженій, остается невыясненнымъ. Діабазы всѣхъ трехъ пунктовъ представляютъ мелкозернистую зеленовато-сераго цвѣта породу, состоящую изъ плагіоклаза и авгита или вторичной роговой обманки, съ примѣсью хлорита, эпидота и пр.

Къ числу метаморфическихъ породъ мы отнесемъ:

1) Свѣтлосерые, желтоватобурые, красноватые или темнокрасные роговики, имѣющіе весьма значительное распространение въ предѣлахъ изслѣдованнаго района. Они развиты: въ 2 и 6 верст. на NW отъ Ойнакъ-сора, близъ Акъ-бота, между Май-соромъ и Саръ-бидайкомъ, близъ оз. Саба-куль, оз. Альгренъ-соръ, на г. Майкаинъ и къ востоку отъ нея, въ 6 верст. къ S отъ Кайдаула, въ г. Джиланды на Нурѣ, г. Кейкѣ (на NO отъ Куу-чеку), г. Кызыль-адыръ (на NW отъ Калмакъ-Кыргана), г. Ряйды (на SO отъ Кара-джира) Акъ-чеку (къ S отъ Джамантузской копи), близъ Прылъ-бай-сора, по дорогѣ изъ Баянъ-Аула въ Акмолинскъ (на W отъ Кызыль-тымсыкъ, въ г. Косъ-домбай, Акъ-ирекъ, между р. Уленты и Еремень-тау, на горахъ Еремень-тау, къ N отъ Талды-куль, на W отъ Ульюнъ-чалкаръ и близъ Акъ-тюбе).

Большая часть этихъ роговиковъ представляетъ видоизмѣненные оса-

дочныя образованія, вѣроятнѣе всего известняки девонскіе или каменноугольные. Обыкновенно эти роговики разсѣчены многочисленными тонкими прожилками бѣлаго кварца; иногда они содержать незначительныя скопленія и примазки мѣдной зелени и сини, напр., на холмахъ Кынъ-чулганъ (между Еремень-тау и р. Уленты) и на холмѣ Чокпакъ (между Баянъ-Ауломъ и могилою Мусы), а также желѣзного блеска, напр., въ 6 верст. къ S отъ Кайдаула и въ г. Джиланды на Нурѣ. Иногда роговикамъ подчинены довольно многочисленныя конкреціи бураго желѣзняка (Акъ-чеку, къ S отъ Джаманътута). Весьма интересна огромная пласто или штокообразная масса тяжелаго шпата, выступающая сопочкою среди выходовъ бѣлыхъ или красноватыхъ желѣзистыхъ роговиковъ къ востоку отъ горы Майкаинъ. При такихъ довольно рѣдкихъ для барита условіяхъ нахожденія онъ известенъ въ нѣсколькихъ пунктахъ Алтая. Встрѣченный нами тяжелый піпать имѣеть бѣлый, свѣтлосѣрый или зеленоватый цвѣтъ и крупнокристаллическое сложеніе.

2) Къ числу метаморфическихъ породъ мы отнесемъ также бѣлые или сѣрые, иногда слюдистые кварциты, развитые по южному склону Мурза-чеку (на SW отъ Баянъ-Аульскихъ горъ) и на западномъ склонѣ горы Сары-джаль (къ S отъ Кереге-тасъ). Кварцитамъ южнаго склона Мурза-чеку подчинены незначительныя скопленія магнитнаго желѣзняка.

3) Къ числу метаморфическихъ же породъ мы отнесемъ породы, развитыя на горахъ: Джаманъ-бесъ-чеку (къ S отъ Алка-мергенъ), Бишъ-чеку (на SO отъ Чокчана), Куанды (на SW отъ Бишъ-чеку), Бота-гара, Кую-чеку и Джуванъ-тюбе (на W отъ Кумъ-куля). Въ этихъ пунктахъ развита плотная бѣлая, свѣтло-сѣрая, иногда мѣстами красноватая, роговиковая или кварцитовая порода, въ которой мѣстами заключены обыкновенно разрушенныя въ глину зерна полевого шпата и иногда довольно крупныя зерна кварца; обыкновенно порода содержитъ, кромѣ того, весьма мелкие листочки серебристо-бѣлаго слюдистаго минерала. Микроскопическое изслѣдованіе этихъ породъ, имѣющихъ мѣстами порфировидный характеръ, еще не закончено; изслѣдованные же образцы показываютъ, что ихъ естественнѣе всего сближать съ роговиками или кварцитами.

Нормальныя осадочныя образованія, развитыя въ предѣлахъ изслѣдованнаго района, представлены девонскими и каменноугольными осадками, отложеніями угленосной группы и третичными и послѣтретичными образованіями.

Девонскіе осадки изслѣдованной части Киргизской стени представлены известняками верхняго и средняго отдѣла системы, а также красными и зеленовато-сѣрыми, обыкновенно мелко-зернистыми песчаниками, причемъ въ палеонтологическомъ отношеніи наиболѣе полно охарактеризованными являются одни лишь известняки верхняго отдѣла системы.

Къ среднему отдѣлу девона мы отнесемъ известняки свѣтло-сѣрые или бѣлые, плотные, болѣе или менѣе тонкослоистые, обыкновенно лишенные органическихъ остатковъ; известняки эти имѣютъ незначительное распространеніе.

Они были встрѣчены: 1) въ 7 и 15 верстахъ на W оть Кайдаула, къ востоку оть Мысъ-кудука и близъ озера Чокпакъ, причемъ во всѣхъ этихъ пунктахъ развиты бѣлые или свѣтло-сѣрые, тонкослоистые известняки, въ видѣ небольшихъ островковъ среди порфиритовъ или туфовыхъ породъ и 2) на S оть озера Алка-мергенъ, гдѣ известняки выступаютъ небольшими грядами изъ подъ покрывающихъ ихъ красновато- или зеленовато-сѣрыхъ сланцевъ и песчаниковъ. Въ свѣтло-сѣрыхъ или бѣлыхъ, плотныхъ известнякахъ этихъ грядъ, лишь послѣ долгихъ поисковъ, намъ удалось найти *Favosites Goldfussi* d'Orb., ядра гастероподъ и неопределимый экземпляръ *Orthoceras* sp.

Красные или зеленовато-сѣрые мелкозернистые песчаники и сланцы имѣютъ весьма значительное распространеніе. Они развиты: на NO оть Кызыль-тау близъ Эспе, къ N оть Калмакъ-кыргана, близъ Кокъ-таса, къ S оть Алка-Мергенъ, къ S оть Сувлу-сора, на O оть г. Куюнды; далѣе между Куу-чеку и Чедертой, по Чидерть ниже Акъ-тасты и близъ Чургутъ-каргана къ востоку оть Чедерты близъ Кызыль-аше; наконецъ, по дорогѣ въ Акмолинскъ: на W оть Косъ-домбай, между Кызыль-куль и Чидертой, по Саръ-булаку на W оть Чидерты, на W оть Уленты, между Кара-булакъ и Куръ-кулемъ и на W оть Талды-куль.

Во всѣхъ этихъ пунктахъ развиты мелкозернистые темно-красные, красновато-сѣрые или зеленовато-сѣрые песчаники, переходящіе въ темно-красные глинистые сланцы; мѣстами песчаники слабо-известковисты (Кара-булакъ, Куръ-куль, Косъ-домбай).

Въ двухъ пунктахъ, близъ Кокъ-таса и Куюнды, темно-краснымъ глинистымъ сланцамъ и песчаникамъ подчинены мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, въ видѣ скопленій примазковъ и налетовъ мѣдной зелени и сини. Кроме мѣдныхъ рудъ, сланцы близъ Куюнды заключаютъ также желѣзный блескъ.

Разсмотрѣнные красные или зеленоватые песчаники и сланцы въ петрографическомъ отношеніи являются совершенно тождественными съ девонскими сланцеватыми песчаниками западнаго склона Урала.

Въ восходящемъ порядкѣ темно-красные мелкозернистые песчаники сменяются известняками, въ которыхъ можно отличить слѣдующіе горизонты:

1) Темно-сѣрые мелкозернистые сланцеватые известняки, иногда болѣе или менѣе песчанистые, непосредственно налегающіе на темно-красные песчаники и отчасти переслаивающіеся съ ними. Известняки эти развиты: по Чидерть ниже Акъ-тасты, между Чидертой и Кызыль-аше, между Кызыль-аше и р. Акчи, на SO оть Саумаль-куля и близъ Саръ-булака (по дорогѣ въ Акмолинскъ). Обыкновенно известняки эти сильно изогнуты по простиранію, вслѣдствіе чего выходы ихъ являются въ видѣ длинныхъ грядъ, об окружающихъ многочисленные S или Z—образные изгибы.

Въ этихъ известнякахъ найдены многочисленные органические остатки, характерные для верхняго девона, а именно:

Spirifer Archiaci Murch.

» *disjunctus* Sow.

Spirifer *cnf. speciosus* Schl.

Rhynchonella pleurodon Phill.

Productus *cnf. praelongus* Sow.

Но между р. Кызыль-аще и Акчи, по дороге съ Канды-адыръ на Чурманову зимовку, въ такихъ темносѣрыхъ сланцеватыхъ известнякахъ, переслаивающихся съ красновато-сѣрыми песчаниками, были встрѣчены въ изобиліи *Cryptonella planirostra* Hall и *Cryptonella rectirostra* Hall, свойственные Hamilton group Сѣверной Америки, т. е. верхнимъ горизонтамъ средняго девона, вмѣстѣ съ *Spirifer mesacostalis* Hall и *Productus* *cnf. arctirostratus* Hall, свойственными Chemung group, т. е. верхнему девону.

2) Известняки свѣтлосѣрые, иногда красноватые, плотные, глинистые или кремнистые, болѣе или менѣе тонкослоистые, съ массою органическихъ остатковъ, характерныхъ для верхняго девона. Известняки эти развиты: въ 15 верст. на SW отъ Кайдаула,—близъ Коктаса,—по Чидерть отъ Акъ-тасты до Чургутъ-коргана, ниже Канды-адыра, къ О отъ Якшишадра и на SO отъ Саумаль-куля,—и по дорогѣ въ Акмолинскъ между Саръ-булакъ и рѣкою Уленты.

Въ известнякахъ этихъ встрѣчены въ изобиліи слѣдующіе органические остатки:

Spirifer disjunctus Sow.

Cyrthia Murchisoniana de Kon.

Athyris concentrica Buch.

Productus subacutatus Murch.

» *cnf. praelongus* Sow.

» *cnf. dissimilis* de Kon.

Orthis striatula Schl.

» *interlineata* Sow.

Streptorhynchus umbraculum Schl.

Rhynchonella pleurodon Phill.

Orthoceras sp.

Эти органические остатки встрѣчены хотя и въ изобиліи, но они распределены весьма неравномерно; наибольшее количество ископаемыхъ найдено въ свѣтлосѣрыхъ плотныхъ глинистыхъ известнякахъ. Кремнистые тонкослоистые известняки, прекрасныя обнаженія которыхъ наблюдаются по Чидерть отъ Акъ-тасты до Чургутъ-коргана, почти вовсе лишены ископаемыхъ.

Отложенія каменноугольной системы въ предѣлахъ изслѣдованного района представлены известняками нижняго отдѣла системы и залегающими выше ихъ осадками угленосной группы.

Каменноугольные известняки развиты: въ сопкѣ Кандыкъ (близъ Иртыша, къ S отъ пос. Грачевского), сопкахъ Тюе-байлаганъ (на SO отъ Кандыка), на NO отъ г. Чжоланъ (на SO отъ Тенъ-кудуку), близъ Экибасъ-туза и на

NW отъ этого озера, въ 2-хъ пунктахъ между Кайдауломъ и Чокчаномъ, на SW отъ г. Динъ (въ долинѣ Коджа-Куругу), на SW отъ Куу-чеку, по рѣкѣ Тузды (Аши-су, къ S отъ Куу-чеку), по рѣкѣ Кокпекты (лѣвый притокъ Нуры), на NO отъ Карагандинской копи, на SW отъ Кызыль-куль и на W отъ Чидерты (по дорогѣ въ Акмолинскъ), по Чидертѣ: близъ Акъ-тасы, выше Чургутъ-каргана, выше и ниже Канды-адыра и близъ Якши-шадра, — къ востоку отъ Чидерты (между Кызыль-аще и Акчи), — къ S отъ Кара-джира, близъ Герыль-бай-сора (между Кокъ-тасъ и Джаманъ-тузомъ), къ N отъ Кокъ-таса и близъ горы Куюнды.

Во всѣхъ этихъ пунктахъ развиты бѣлые или свѣтлосѣрые, иногда слегка красноватые, мелкозернистые, рѣже плотные, толстослоистые, обыкновенно весьма неясно напластованные известняки.

Въ верхнихъ горизонтахъ известняки эти становятся иногда весьма кремнистыми, напр. на NW отъ Экибасъ-тузъ, близъ Ирыль-бай-сора и по рѣкѣ Кокпекты, или песчанистыми, напр. въ 15 верст. къ S отъ Кайдаула.

Въ известнякахъ изслѣдовавшаго района встрѣчены слѣдующіе органические остатки:

Spirifer tornacensis de Kon.

- » *pinguis* Sow.
- » *bisulcatus* Sow.
- » *ovalis* Phill.
- » *duplicicostus* Phill.
- » *distans* Sow.

Spiriferina laminosa de Kon.

Syringothyris cuspidata Mart.

Reticularia lineata Mart.

Productus semireticulatus Mart.

- » *pustulosus* Phill.
- » *punctatus* Mart.
- » *plicatilis* Sow.
- » *giganteus* Mart.
- » *longispinus* Sow.
- » *Nystianus* de Kon.
- » *Carringtoniana* Dav

Chonetes Hardrensis Phill.

Streptorhynchus crenistria Phill.

Orthis resupinata Mart.

Rhynchonella pleurodon Phill.

Athyris expansa Phill.

Terebratula hastata Sow.

- » *sacculus* Mart.

Camarophoria globulina Phill.

Conocardium sp.

Orthoceras sp.

Phillipsia sp.

Fenestella sp.

Каменноугольные известняки изслѣдованного района, образуя весьма мощную толщу, непосредственно налегаютъ на верхне-девонскіе осадки, какъ это наблюдается, напр., по Чидертѣ близъ Акъ-тасты, Чургутъ-кардана, Якшишадра и пр.

Образуя весьма мощную толщу, известняки эти въ самыхъ верхнихъ своихъ горизонтахъ переслаиваются съ зеленовато-сѣрыми известковистыми песчаниками, мѣстами содержащими большое количество ископаемыхъ: *Spirifer tornacensis* de-Kon., *Sp. distans* Sow., *Productus semireticulatus* Mart., *Streptorhynchus crenistria* Pholl. (Кызылъ-соръ близъ Сувлу-сора, Кара-джира, на NW отъ Джапакъ-кара близъ города Шайтанды¹⁾).

Выше этихъ известняковъ залегаютъ или грубые зеленовато-сѣрые песчаники съ *Productus semireticulatus* Mart., *Orthis resupinata* Mart., *Spirifer tornacensis* de Kon. (Кара-джира, Ирыль-бай-соръ и пр.), или весьма мелко-зернистые, иногда кремнистые, желѣзистые сланцеватые песчанки, въ которыхъ были найдены *Spirifer cf. tornacensis* de Kon., *Sp. distans* Sow., *Syringothyris cuspidata* Mart. (Джаманъ-тузъ, Экибасъ-тузъ), — или наконецъ, черные глинистые сланцы или сланцеватыя глины съ многочисленными конкреціями глинистаго песчаника, проникнутыми по трещинкамъ гипсомъ. Въ такихъ конкреціяхъ близъ Куу-чеку найдены ядра *Nautilus sp.*, *Orthoceras sp.*, *Nucula sp.*, *Camarophoria sp.*, а также плохо сохранившіеся растительные остатки.

Непосредственно выше слѣдуетъ уже угленосная свита, состоящая изъ переслаивающихся между собою бѣлыхъ, сѣрыхъ или черныхъ, болѣе или менѣе песчанистыхъ глинъ, — бѣлыхъ, желтоватыхъ, или зеленоватыхъ глинистыхъ песчаниковъ и каменнаго угля.

Отложенія угленосной свиты встрѣчены нами въ слѣдующихъ пунктахъ: по Иртышу отъ ст. Семіярской до пос. Известковаго, близъ Чагана оз. Карагайлы и Семипалатинска; къ S отъ пос. Грачевскаго, на мѣсторожденіяхъ угля: Кумъ-куль, Талды-кудукуль, Тынъ-кудукуль, Дунгулюкъ-соръ, Тюсбайлаганъ, Акъ-кудукуль и Ойнакъ-соръ, а также близъ горъ Карапуль-тасъ; близъ Сукъ-сора и между нимъ и оз. Таранъ-куль; близъ Екъ-бота, между Акъ-бота и Ойпакъ-соромъ, близъ Май-сора, оз. Чандакъ (на NO отъ Саръ-бидайка), на горѣ Ульюкюнъ-кара-денгыкъ и на горѣ Чагыль, на W отъ Кумъ-куля; близъ Экибасъ-туза, Акъ-бидайка и на SO отъ Ботырша-сора; верстахъ въ 10—15 къ S отъ Кайдиула; на мѣсторожденіяхъ каменнаго угля Джаманъ-тузъ, Кара-джира и Кызылъ-тау; близъ Кокъ-таса, Ирылбай-сора и горы Шайтанды (близъ г. Джапакъ-кара); на Карагандинскомъ мѣсторожденіи угля

¹⁾ Въ послѣднемъ пунктѣ въ песчаникахъ, вмѣстѣ съ вышеприведенными органическими остатками, были найдены также *Lepidodendron sp.* и *Knoria sp.*

и къ S отъ горы Куу-чеку; по Чидертъ ниже Акъ-тасты и между горою Куинь-чулганъ и р. Уленты (по р. Теренъ-узекъ).

Наиболѣе обыкновенными породами угленосной свиты являются глины бѣлые, свѣтло или темносѣрыя, часто совершенно черныя, иногда желтоватыя или красноватыя, обыкновенно болѣе или менѣе песчанистыя, часто съ небольшими скоплѣніями мелкихъ кристалловъ гипса; эти сопровождающія уголь глины развиты во всѣхъ пунктахъ нахожденія послѣдняго.

Песчанки бѣлые или сѣрые, съ глинистымъ цементомъ, переслаиваются съ вышеописанными глинами и представляютъ также наиболѣе обыкновенную породу угленосной свиты. Иногда, заключая гальки и обломки роговика и другихъ породъ, песчанки эти переходятъ въ конгломераты (Иртышъ, близъ Кузнецковскаго завода); довольно часто песчаники содержать разрушенныя зерна полевого шпата (на SO отъ Акъ-биданка, на SO отъ Ботырша-сора, на горѣ Улькюнъ-кара-денигыкъ, между Сукъ-соромъ и Таранъ-кулемъ, близъ Аще-кудука, на NO отъ Тынъ-кудука, въ 10—12 верстахъ къ S отъ Кайдаула). Зеленоватосѣрые мелкозернистые песчаники развиты главнѣйше на Карагайдѣ и по Иртышу между Кандыкомъ и Известковымъ поселкомъ. По Иртышу эти песчаники, иногда довольно грубозернистые, переслаиваются съ сѣрыми глинистыми сланцами. Въ петрографическомъ отношеніи эти послѣдніе не отличимы отъ обнаженныхъ близъ Семипалатинска. Условно къ числу породъ угленосной свиты мы отнесемъ: бѣлые разбитые прожилками кварца глинистые сланцы и сланцеватыя глины Чагана и озера Карагайлы, — бѣлые глины горы Чагылъ и Караулъ-таса и красновато и зеленоватосѣрые сланцы Май-сора.

Въ палеонтологическомъ отношеніи всѣ эти породы, за исключеніемъ лишь непосредственно сопровождающихъ каменный уголь, нѣмы, — если не считать плохихъ и притомъ принадлежащихъ исключительно растеніямъ остатковъ, найденныхъ въ зеленоватосѣрыхъ песчаникахъ Иртыша, выше Кандыка. Что же касается породъ, непосредственно сопровождающихъ каменный уголь и такъ сказать, вмѣщающихъ его месторожденія, то въ породахъ этихъ были найдены довольно многочисленныя, но обыкновенно плохо сохранившіяся ископаемыя, принадлежащія также исключительно растеніямъ.

Растительные остатки нами найдены:

1) въ отвалахъ Ойнакъ-сора, Тынъ-кудука, Дунгулюкъ-сора, Талды-кудука, Кумъ-куля и близъ озера Чандыкъ (на S отъ Караулъ-таса). Тутъ растительные остатки встрѣчены главнѣйше въ сѣрыхъ, болѣе или менѣе песчанистыхъ глинахъ; обыкновенно они представляютъ болѣе или менѣе плохое сохраненіе, не допускающее точнаго опредѣленія; лучшіе экземпляры найдены нами въ слѣдующихъ пунктахъ: на Тынъ-кудукъ № 2, въ отвалахъ «юго-восточной» шахты и шахты «Бѣлькова» — *Odontopteris*, *Cyclopteris*, *Cordaites* sp; въ отвалахъ Тынъ-кудукъ № 1 (на NW отъ Бѣльковой шахты) — *Neuropteris cardiopterooides* Schmalh. и *Bornia radiata* Schimp.; въ отвалахъ Талды-кудука — *Calamites* sp. и стволы хвойныхъ.



- 2) Въ глинахъ, сопровождающихъ уголь, на Куучеку (въ шуфре Розенбаума), — *Lepidodendron* и *Cordaites sp.*
- 3) Въ зелетоватыхъ или бурыхъ мелкозернистыхъ песчаникахъ, лежащихъ въ кровлѣ верхняго карагандинскаго пласта, — *Lepidodendron sp.*
- 4) Въ сѣрыхъ глинистыхъ, иногда желѣзистыхъ песчаникахъ, въ кровлѣ нижняго пласта Карагандинскаго мѣсторожденія — *Pecopteris*, *Neuropteris* и *Calamites sp.*
- 5) Въ известковистыхъ песчаникахъ близъ горы Джапакъ-кара — *Lepidodendron Ve'ltheimianum* Sternb., *Knoria sp.* и *Calamites sp.*

На основаніи этихъ органическихъ остатковъ и тѣсной связи угленосныхъ отложений съ подлежащими имъ каменноугольными осадками, слѣдуетъ рассматриваемую угленосную свиту отнести къ каменноугольной системѣ. Такой выводъ, изложенный мною еще въ рапортѣ, представленномъ въ Горный Департаментъ тотчасъ по возвращеніи изъ командировки 1893 года, былъ впослѣдствіи измѣненъ вслѣдствіе предположительного отождествленія всѣхъ вообще угленосныхъ отложений Киргизской степи съ петрографически вполнѣ сходными съ ними угленосными осадками, развитыми близъ Чоксанскаго пикета, въ которыхъ найдены были растительные остатки, тождественные съ *Asplenium Whitbiense* изъ условно относимыхъ къ юрѣ отложений Кузнецкаго бассейна, — а также съ угленосными осадками р. Увелки, въ которыхъ были найдены характерныя для триаса *Estheria minuta*.

Угленосныя образованія залегаютъ въ небольшихъ долино-или котловинообразныхъ углубленіяхъ, окруженныхъ обыкновенно незначительной высоты увалами съ выходами подлежащихъ породъ, т. е. каменноугольныхъ известняковъ и кристаллическихъ породъ. Такой типъ залеганія угленосныхъ осадковъ наиболѣе обыкновененъ для изслѣдованной части Киргизской степи; опь наблюдается, напр., на Караджира, Ирыль-бай-сорѣ, Карагандѣ, Кызыль-тау, Куу-чеку и проч. Обыкновенно въ центрѣ такой котловины находится озеро, по берегамъ котораго обпажаются черныя углистыя глины.

Болѣе сложный типъ представляютъ мѣсторожденія Экибасъ-тузъ и Джаманъ-тузъ, гдѣ такая сравнительно болѣе обширная долина или котловина, огражденная возвышеностями, состоящими изъ кристаллическихъ породъ или каменноугольного известняка, заполнена третичными осадками, смѣтыми въ средней части долины; такимъ образомъ обнаженія угленосной свиты, наблюдаемыя по берегамъ находящагося въ наиболѣе пониженной части котловины озера и по впадающимъ въ него плоскимъ, неглубокимъ ложкамъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ озера скрываются подъ небольшимъ уваломъ (иногда разбитымъ на отдѣльные холмики) съ выходами третичнаго песчаника; затѣмъ далѣе, уже въ болѣе или менѣе значительномъ удаленіи отъ озера замѣчаются возвышенности изъ кристаллическихъ породъ или каменноугольного известняка, ограждающія всю котловину.

Изъ изложеннаго видно, что угленосные осадки покрываются или лишь наносами, обыкновенно весьма песчанистыми и не имѣющими значительной

мощности,—или, сравнительно рѣже, осадки эти по окраинамъ занятыхъ ими долинъ или котловинъ прикрыты третичными породами, т. е. глинами и песчаниками.

Залегая въ долино-или котловинообразныхъ углубленіяхъ, угленосные осадки являются обыкновенно сильно изогнутыми, иногда совершенно вертикальными (Кызыль-тау) или даже опрокинутыми (Экибасъ-тузъ); весьма рѣдко на Куу-чеку и Карагандѣ образованія эти пластуются лишь съ незначительнымъ уклономъ.

Мощность пластовъ угля Киргизскихъ мѣсторожденій весьма различна. Такъ, на Джаманъ-тузъ и Кызыль-тау, а также на Карап-джирѣ, мощность пластовъ угля достигаетъ 6—8 метр. Къ сожалѣнію, эти мощные пласти угля представляютъ, собственно говоря, свиту переслаивающихся между собою болѣе или менѣе тонкихъ слоевъ угля, углистаго слапца и черной или темносѣрой глины. Вслѣдствіе такой частой и толкой перемежаемости хорошихъ углей съ никакими негодными «мусорами», отдельить послѣдніе отъ первыхъ при самой разработкѣ представляется дѣломъ весьма затруднительнымъ и въ практическомъ отношеніи врядъ ли возможнымъ.

На Карагандѣ, въ западной части мѣсторожденія, въ старомъ разрѣзѣ известенъ также весьма мощный пластъ угля (до 6 метр.); къ востоку отъ этого разрѣза шахтами и штолнями разрабатывались два полого падающихъ на SO пласта угля, толщиною: верхній—0,9 и нижній—2 метр., раздѣленныхъ прослоемъ глины въ 0,6 метр. На Куу-чеку пластъ угля имѣеть 4,9 метр. толщины.

Мощность угольныхъ пластовъ остальныхъ мѣсторожденій гораздо умѣренѣе. Такъ на Кумъ-кулѣ общая мощность двухъ пластовъ угля до 2 метр., на Тынъ-кудуку № 1, хотя и былъ встрѣченъ уголь въ 2 метра толщиною, но пластъ этотъ весьма скоро выклинился; на Тынъ-кудуку № 2 былъ встрѣченъ угольный пластъ до 4 метр., но уголь оказался сильно золистымъ и чрезвычайно быстро совершенно выклинился; на Экибасъ-тузѣ пластъ угля съ прослойками глины имѣеть мощность до 1 м.; на Ойнакъ-сорѣ 2 пласти съ мощностью до 0,5 м. и менѣе каждый.

Вообще говоря, угольные слои изслѣдованныхъ мѣсторожденій не представляютъ постоянной мощности; наоборотъ, мощность ихъ подвергается постояннымъ и иногда весьма быстрымъ измѣненіямъ и совершенному выклиниванію.

Осмотръ весьма многочисленныхъ мѣсторожденій угля въ изслѣдованной части Киргизской степи приводить къ слѣдующимъ заключеніямъ: залежи, ближайшія къ Иртышу и слѣдовательно находящіяся въ наиболѣе выгодныхъ относительно разработки условіяхъ, отличаются, вообще говоря, незначительными размѣрами по простирацію, сильною нарушеніостью напластованія измѣнчивою и обыкновенно незначительною толщиною пластовъ (Ойнакъ-гори).

соръ, Талды-кудукъ, Тынъ-кудукъ, Кумъ-куль, Джаръ-тасъ, Дунгулюкъ-соръ¹⁾). Подобные результаты получены уже изъ развѣдокъ, произведенныхъ, по порученію Алтайского горнаго управлениія въ 1884—1889 гг. горными инженерами Майеромъ, Суханевичемъ, Еринимъ и др., на мѣсторожденіяхъ Ойнакъ-соръ, Тынъ-кудукъ, Тюе-байлаганъ, Талды-кудукъ, и Кумъ-куль. Въ 1894 г. изъ числа этихъ мѣсторожденій развѣдывалось одно лишь Ойнакъ-сорское. Углубленная еще при Алтайскихъ развѣдкахъ шахта, заложенная въ озерѣ, у SO его берега, была отлита и въ ней на горизонте 17 и 25 саж. были сдѣланы выработки. Въ верхнемъ горизонте выработки состояли изъ штрековъ по простиранию на NW (на 24 саж.) и на SO (на 18 саж.); прослѣженный этими штреками уголь имѣеть весьма крутое, почти вертикальное паденіе и мощность около 0,5 метр., причемъ мѣстами уголь значительно утоняется, вытягиваясь песчаниками. На горизонте 25 саж., изъ шахты по направлению на SO былъ пробитъ квершилагъ по свѣтлосѣрымъ, мелкозернистымъ песчаникамъ. Въ 13 саж. отъ шахты квершилагъ этотъ встрѣтилъ второй пластъ угля, который, подобно первому, судя по проведеннымъ на NW (на 24 саж.) и на SO (на 14 саж.) штрекамъ, не представляетъ ни значительной, ни постоянной мощности; имѣя почти вертикальное паденіе, пластъ этотъ то сжимается, то гнѣздовидно расширяется, представляя въ общемъ не болѣе 0,5—0,7 метр. мощности.

Открытое въ 1864 году и принадлежащее горнопромышленнику Попову мѣсторожденіе угля Джамантузское (Степановское) находится въ 60 верст. на SW отъ пос. Лебяжьяго и въ 150 верст. прямо на S отъ Павлодара. Мѣсторожденіе это представляется повидимому благонадежнымъ, судя по значительной мощности угольныхъ слоевъ, обнаженныхъ въ старомъ разрѣзѣ; но произведенія до настоящаго времени развѣдоочныя работы слишкомъ мало говорятъ относительно постоянства этой мощности. Развѣдки этого мѣсторожденія были направлены лишь къ N отъ большого разрѣза; для окончательного рѣшенія вопроса о благонадежности Джамантуза необходимо произвести шурфовку къ S, SO и SW отъ разрѣза. Замѣчу, что примѣрно въ

¹⁾ Во избѣжаніе недоразумѣній, считаю нужнымъ замѣтить, что мѣсторожденія Кумъ-кульское и Дунгулюкъ-сорское многими авторами смѣшиваются между собою. Мѣсторожденіе Кумъ-кульское, изъ которого уголь возился на расположенный при Иртышѣ Кузнецковскій заводъ, находится какъ разъ на томъ самомъ мѣстѣ, где на 10-ти верстной карте Западной Сибири показанъ никогда не существовавшій тамъ мѣдный рудникъ. Мѣсторожденіе это было уже описано Габрелемъ въ 1873 г., Кеппеномъ въ 1877, Бѣлоусовымъ въ 1885 и Малѣвымъ въ 1888 году, причемъ первые три автора называютъ его неправильно Дунгулюкъ-сорскимъ. Мѣсторожденіе Дунгулюкъ-сорское находится въ 8 верстахъ на SO отъ Кумъ-куля (въ 3 верст. на SW отъ Тынъ-кудука), близъ небольшого озера Дунгулюкъ-сора; тутъ была произведена развѣдка Товариществомъ горныхъ промысловъ въ Киргизской степи, которая г. Бѣлоусовымъ неправильно пріурочивается къ Узунъ-сору. Судя по показаніямъ плановъ отводовъ площадей Алтайского горнаго управлениія, а также по показаніямъ мѣстныхъ киргизъ, озерко, близъ котораго была произведена эта послѣдняя развѣдка, называется Дунгулюкъ-соромъ, а не Узунъ-соромъ; Узунъ-соръ находится на SW отъ Кумъ-куля.

120 саж. къ востоку отъ разрѣза, въ отвалахъ колодца, заложеннаго уже на третичномъ увалѣ, видны черныя углистыя глины, доказывающія распространение породъ угленоснаго яруса къ востоку отъ большого разрѣза, подъ третичными осадками. Необходимо однако имѣть въ виду, что Джамань-тузскій уголь заключаетъ значительное количество золы и вообще представляетъ топливо незавиднаго качества, какъ это показываютъ не только лаборатория его испытания, но и валовыя пробы этого угля, произведенныя въ печахъ въ Омскѣ.

Весною 1894 года, по ходатайству Начальника контроля по постройкѣ Сибирской желѣзной дороги, былъ возбужденъ вопросъ объ изслѣдованіи замежей угля близъ Павлодара. Мѣсторожденія, имѣвшіяся въ виду этимъ ходатайствомъ, находятся въ 115 верст. па юго-западъ отъ Павлодара, близъ озера Экибасъ-тузъ; они заявлены горнопромышленникомъ купцомъ Деровымъ, который лѣтомъ 1894 года и развѣдывалъ ихъ по указаніямъ партіи. По произведеннымъ пока работамъ, можно сказать, что мѣсторожденія близъ Экибасъ-туза не представляются благопадежными (крутое паденіе при незначительныхъ размѣрахъ по простиранію, обиліе прослойковъ глины и сланца, толщина угля съ прослойками около 1 метр.).

Солидными и благопадежными мѣсторожденіями слѣдуетъ признать Карагандинское и находящееся близъ горы Куу-чеку. Карагандинское мѣсторожденіе каменнаго угля находится въ 340 верстахъ отъ Иртыши, въ Акмолинской области, въ 30 верстахъ къ N отъ Спасскаго мѣдинлавиленного завода Рязановой, примѣрно въ 100 верстахъ къ S отъ вершинъ Ишима¹). Въ этомъ мѣсторожденіи известны два пласта угля: верхній—двойной съ мощностью 0,9 и 2 метра, на которомъ были сосредоточены работы, веденные съ 1867 по 1874 гг., и нижній, выходящій на поверхность къ западу отъ этихъ работъ и имѣющій въ старомъ разрѣзѣ весьма значительную мощность (до 6 метровъ); оба пласта падаютъ на SO 140° $\angle 15^{\circ}$.

Мѣсторожденіе Куу-чеку находится въ юго-западной части Павлодарскаго уѣзда, вблизи границы съ Акмолинскомъ, верстахъ въ 40 къ N отъ Караганды, въ 300 верстахъ на SW отъ Иртыша и въ 480 верстахъ на югъ отъ Омска. Мѣсторожденіе расположено въ ровной мѣстности, находящейся къ югу отъ горы Куу-чеку и на западъ отъ впадающей въ Нуру рѣчки Тузды или Ащи-су и представляющей чрезвычайно обширную плоскую котловину, огражденную съ W, S и O небольшими увалами съ выходами каменноугольнаго известняка, а съ сѣвера—горою Куу-чеку.

На этомъ мѣсторожденіи, въ западной его части, уже вблизи выходовъ известняка, еще въ 80-хъ годахъ горнопромышленникомъ Розенбаумомъ былъ углубленъ шурфъ, глубиною до 5 саж., который пересѣкъ пологопадающую на SO свиту перемежающихся между собою пластовъ угля, сѣрой и черной

¹) Ишимъ становится сплавившимъ лишь отъ Петропавловска.

глини, общею мощностью до 6 метровъ, и затѣмъ шель по сїрой глипѣ съ многочисленными растительными остатками. На SO отъ этого шурфа въ одной, примѣрно, верстѣ, по показаніямъ отваловъ сурковой норы, горнопромышленникомъ Деровымъ въ 1893 году былъ заложенъ шурфъ, глубиною до 4 метровъ, въ которомъ былъ встрѣченъ весьма полого падающей на NW пластъ угля. Такъ какъ въ этомъ шурфѣ уголь оставался не пробитымъ, то партія проглубила шурфъ еще на 2 метра, но, все-таки, почвы угольного пласта не встрѣтила, и на всей 3-метровой вскрытой шурфомъ толщинѣ пласта наблюдался одинъ лишь уголь съ ничтожными 2—3 прослойками глины.

Въ виду такой значительной мощности угольного пласта, пологаго (не болѣе 10°) его паденія, обширности котловины, занятой угленосными образованіями, и полнаго отсутствія въ предѣлахъ этой котловины выходовъ какихъ-либо кристаллическихъ или иныхъ породъ, могущихъ нарушить пластованіе, нельзя было не отнести заявленное г. Деровымъ мѣсторожденіе къ числу солидныхъ и заслуживающихъ детальной развѣдки. Поэтому партія сочла нужнымъ дать г. Дерову указанія относительно развѣдки этого мѣсторожденія, которыми г. Деровъ и не преминулъ воспользоваться. На основаніи этихъ указаній, мѣсторожденіе Куу-чеку было еще въ октябрѣ 1894 г. подвергнуто предварительной развѣдкѣ, причемъ въ упомянутомъ углубленіи партіею шурфъ уголь оказался толщиною 2,3 саж., т. е. 4,9 метра¹⁾), и присутствіе угля обнаружено на площади, имѣющей до 2 верстъ въ направлениі NW—SO и до 1½ верстъ въ направлениі перпендикулярномъ.

Качество углей киргизскихъ мѣсторожденій усматривается изъ слѣдующей таблицы, которая сравнительно съ приведеною въ замѣткѣ о прииртышскихъ мѣсторожденіяхъ значительно пополнена и исправлена. Въ таблицѣ этой приведены, какъ произведенныя профессоромъ Алексѣевымъ и лабораторіемъ Шешуковымъ анализы доставленныхъ нами образцовъ углей, такъ и известныя мнѣ по литературнымъ даннымъ анализы каменныхъ углей изъ Киргизской степи.

¹⁾ По сообщенному мнѣ г. Деровымъ описанію произведенныхъ на Куу-чеку въ октябрѣ 1894 года развѣдоочныхъ работъ.

	Влажности.	Легкихъ веществъ.	Кокса безъ золы.	Золы.	
Джаманъ-Тузъ	2,82	5,19	74,57	17,42	Г. Ж., 1891, I, 470.
»	1,51	6,61	72,61	19,26	Зап. Западн.-Сиб. Отд., X
»	6,2	—	74,0	19,8	»
» верх.	—	—	60,20	32,45	
» сред.	—	—	50,7	45,1	Алексѣевъ.
» ниж.	—	—	60,3	35,3	
» сред.	1,54	7,08	76,96	14,42	Шешуковъ.
» ниж.	1,47	5,22	72,53	20,78	
»	0,95	—	—	14,22	Зап. З.-Сиб. Отд. XVI, 2—3
»	3,09	—	—	24,86	
Кара-джира	—	—	62,1	34,2	Алексѣевъ.
Кызылъ-тау	1,50	4,10	75,65	18,75	Г. Ж., 1891, I, 470.
»	0,9	14,2	43,6	41,3	Алексѣевъ.
»	0,95	20,57	48,35	30,13	Шешуковъ.
Ойнакъ-соръ	1,07	19,44	64,57	14,92	Алексѣевъ.
»	0,85	35,55	51,84	11,76	Зап. З. Сиб. Отд. XVI, 2—3.
Тынъ-кудуку	3,38	25,92	58,5	12,2	Алексѣевъ.
Дунгулюкъ-соръ	1,82	37,10	54,89	6,19	Г. Ж. 1884, IV, 328.
Кумъ-куль	24,16	—	61,15	14,27	Изв. Геогр. Общ. 1873.
»	2,85	31,60	59,34	6,21	Зап. З.-Сиб. Отд., X.
»	25,40	—	67,90	6,70	»
»	1,80	25,93	60,92	11,35	»
»	38	—	53,5	8,5	»
»	2,68	24,22	47,3	25,8	Алексѣевъ.
Экибасъ-тузъ	1,75	21,97	26,84	49,46	Шешуковъ.
»	4,73	19,99	45,57	29,71	
Караганда	3,2	—	58	10	Г. Ж., 1871, II, 11.
»	2,23	18,12	39,21	40,14	Г. Ж., 1868, III, 83.
»	7,86	23,49	61,67	6,98	Шешуковъ.
Карагандин. шурфъ Дервиза	1,02	17,00	24,87	57,11	Г. Ж., 1891, I, 470.
Куу-чеку	5,54	29,47	47,75	17,24	Шешуковъ.
»	0,80	18,70	58,70	21,80	Алексѣевъ.
»	0,84	17,60	56,36	25,2	

По химическому своему составу угли рассматриваемыхъ месторождений Киргизской степи естественно распадаются на двѣ группы: на дающіе спекающейся коксъ, настоящіе каменные угли, и на недающіе спекающагося кокса антрацитовидные угли, причемъ къ числу послѣднихъ относятся угли месторождений Джаманть-тузъ и Караг-джира. За исключениемъ этихъ послѣднихъ, угли всѣхъ остальныхъ перечисленныхъ месторождений представляютъ настоящій каменистый уголь, дающій спекающейся коксъ. Угли эти черного цвѣта, обыкновенно блестящіе, рѣже матовые, слоистаго, иногда плотнаго сложенія. Обыкновенно они разбиты тончайшими параллельными другъ другу и перпендикулярными наслойенію трещинками, заполненными глинистыми примазками. Угли содержатъ прослойки сърой плотной глины, па вывѣтрѣловой поверхности имѣющей бѣлый цвѣтъ; иногда въ угль замѣчаются прожилки гипса (Ойнакъ-соръ). Горятъ эти угли яркимъ желтымъ пламенемъ, длиннымъ и коптящимъ, издавая смолистый запахъ. При прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ вспучиваются, иногда весьма сильно, напр., Карагандинскіе, и даютъ спекающейся коксъ. Недостатокъ этихъ углей—значительное содержаніе золы, доходящее иногда до 20 и болѣе процентовъ.

Въ отличіе отъ этихъ углей, угли месторождений Джаманть-тузъ и Караг-джира, при прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ, не даютъ спекающагося кокса. При прокаливаніи они выдѣляютъ ничтожное количество газовъ. Угли эти загораются весьма трудно и горятъ синеватымъ или желтоватымъ короткимъ пламенемъ, растрескиваясь, и легко гаснутъ. Эти антрацитовидные угли имѣютъ черный цвѣтъ, плотное или слоистое сложеніе. Нѣкоторыя отличія Джаманть-тузского угля при лежаніи на воздухѣ покрываются красноватобурою желѣзистою побѣжалостью; угли вообще содержатъ много золы. По опытамъ, произведеннымъ въ Омскѣ, при отопленіи печей, Джамантузского угля въ среднемъ шло въ $1\frac{1}{2}$ раза болѣе, чѣмъ Кумкульского (см. Малѣевъ. З.-Сиб. Отд., X).

	Кокса.	Золы.	Влажности.	Углерода.	Водорода.	Въ органической массѣ.		
						C	H	O+N H
Кумъ-куль	73,1	25,8	2,68	58,88	4,08	82,3	5,7	2,1
Тынъ-кудуцъ	70,7	12,2	3,38	67,9	4,44	80,4	5,2	2,7
Ойнакъ-соръ	79,49	14,92	1,07	74,33	4,33	88,48	5,15	1,2
Күү-чеку	81,56	25,2	0,84	64,50	3,88	87,21	5,23	1,4
»	80,5	21,80	0,80	67,43	3,84	87,12	5,01	1,6
Кызылъ-тау	78,48	30,13	0,95	57,92	4,11	82,59	5,93	1,9
Экибасъ-тузъ	76,30	49,46	1,75	41,73	5,58	85,06	11,45	0,3
»	75,28	29,71	4,73	55,14	4,28	84,11	6,53	1,4
Караганда	68,65	6,98	7,86	76,82	6,13	90,21	7,20	0,4

Въ вышеприведеной таблицѣ приведены произведенныя профессоромъ Алексѣевымъ и лаборантомъ Шешуковымъ опредѣленія углерода, водорода и проч. въ пѣкоторыхъ доставленныхъ нами образцахъ углей Киргизской степи и па основаніи этихъ опредѣленій подсчитанъ составъ органической массы рассматриваемыхъ углей.

Кромъ разсмотрѣнной угленосной свиты, относящейся къ каменноугольной системѣ и заключающей залежи настоящаго, иногда антрацитовиднаго угля, въ предѣлахъ изслѣдованнаго района существуетъ еще другая тоже угленосная свита съ залежами бураго угля. Въ петрографическомъ отношеніи эта послѣдняя свита весьма сходна съ только что разсмотрѣнною угленосною группою; она состоить изъ перемежающихся между собою свѣтлосѣрыхъ или желтоватыхъ глинъ и глинистыхъ песчаниковъ съ подчиненными слоями бураго угля и конкреціями глинистаго сферосидерита. Свита эта наблюдается близъ Чокчанскаго пикета, Талды-куля (въ 5 верст. на NW отъ Чокчана), Сары-куля (въ 15 верст. на W отъ Чокчана) и близъ Майкобена (въ 25 вер. къ W отъ Чокчана). Въ глинахъ и песчаникахъ этой свиты близъ Чокчана и Майкобена были найдены многочисленные растительные остатки принадлежащіе *Asplenium Whibiliense*, *Phyllotheeca striata*, *Leptostrobus sp.*, *Podocarpites sp.*, па основаніи которыхъ рассматриваемую угленосную свиту можно условно отнести къ юрѣ или рѣту. Въ лучшемъ сохраненіи указанные органическіе остатки были найдены нами въ 1893 году близъ Чокчанскаго пикета. Пикетъ этотъ въ то время переносился версты на 3 къ N, ближе къ Кайдаулу, причемъ близъ новаго пикета были заложены многочисленные колодцы (давшіе въ большинствѣ случаевъ горько-солоноватую воду). Въ одномъ такомъ колодцѣ, углубляемомъ при насъ и расположенному примѣрно въ 100 саж. на SO 170° отъ пикета, наблюдался слѣдующій разрѣзъ: хрящъ (состоящій изъ мелкихъ галекъ роговика, яшмы кварца и пр.)—5 м.; желтая жирная глина—1,5 м.; сѣрая глина съ углистыми прослойками—0,7 м. и свѣтлосѣрая плотная глина съ многочисленными, указанными выше остатками растеній—2 м.

Рассматриваемые угленосные осадки пластуются или горизонтально (Чокчанъ, Талды-куль), или наклонно (Майкобенъ, Сары-куль), заполняя небольшія долино- или котловинообразныя углубленія, окруженныя выходами кристаллическихъ породъ. Размѣры такихъ котловинъ обыкновенно незначительны; такъ па Талды-куль присутствіе угленосныхъ осадковъ обнаружено па площиади $1 \times 0,5$ версты¹⁾, а па Майкобенъ—на площиади 2×3 верстъ²⁾.

На указанныхъ мѣсторожденіяхъ близъ Чокчанскаго пикета бурый уголь встрѣчается обыкновенно нѣсколькими пластами, мощностью отъ 0,3 и менѣе до 1 метра. Уголь этотъ имѣть черный цвѣтъ, иногда смолистый блескъ, раковистый изломъ, плотное или слоистое сложеніе; обыкновенно онъ сильно

¹⁾ «Горный Журналъ», 1845 г., III, 181.

²⁾ «Извѣстія Географ. Общ.», 1873, № 4, стр. 130.

трещиновать, при лежаніи на воздухѣ легко разсыпается. Уголь легко загорается и горить длиннымъ коптящимъ пламенемъ, при сухой перегонкѣ даетъ пеплекающійся порошковатый коксъ.

Анализы бурыхъ углей изслѣдованиаго района приведены въ слѣдующей таблицѣ.

	Влаж- ности.	Летучихъ веществъ.	Кокса безъ золы.	Золы.	
Майкобенъ	—	—	58,30	10,35	Изв. Геогр. Общ. 1873
»	—	—	55	20	Г. Ж. 1845, III, 185.
Сары-куль	—	—	37,5	25	» 184.
Талды-куль	—	—	45	5	» 181.
Сергіевское мѣсторожде- ніе Дервиза въ 8 верст. на SO отъ Майкоб.	8,31	37,29	46,51	7,89	Г. Ж. 1891, I, 470.

Бурый уголь близь Чокчана найденъ былъ въ 1838 году (Талды-куль); въ настоящее время ни одно изъ указанныхъ мѣсторожденій его не разрабатывается, по въ 60-хъ годахъ на Майкобенъ и Талды-куль производилась незначительная добыча для бывшаго Александровскаго завода, находящагося верстахъ 20 на SO отъ первого и верстахъ въ 30 на SW отъ второго мѣсторожденія.

Третичныя образованія въ предѣлахъ изслѣдованиаго района представлены: 1) бѣлыми песчаниками; 2) свѣтло-сѣрыми плотными глинами съ гипсомъ и 3) зеленовато-сѣрыми слюдистыми песками и суглинками.

Бѣлые третичные песчаники имѣютъ весьма значительное распространение въ предѣлахъ изслѣдований части Киргизской степи. Между озеромъ Худай-куль и уроцищемъ Чили, между Экибасъ-тузомъ и Акъ-биданкомъ, а также между Кайдауломъ и Ботырша-соромъ эти бѣлые мелкозернистые, иногда сливные, звонкие, съ своеобразнымъ стекляннымъ или жирнымъ блескомъ песчаники слагаютъ довольно значительной высоты сопки и холмы. Выходы этихъ песчаниковъ имѣютъ тутъ видъ нагроможденій другъ на друга громадныхъ глыбъ, какъ-бы разбитыхъ и разломанныхъ на мѣстѣ; при этомъ такія нагроможденія другъ на друга глыбы или плиты, имѣя иногда до 1 и болѣе квадр. саж., издали представляются въ видѣ гранитныхъ выходовъ (Ботырша-соръ). Эти песчаники, вслѣдствіе своей ровной и мелкой зернистости и замѣчательной однородности, легко поддаются отдѣлкѣ и идутъ

на приготовление мельничныхъ жернововъ. Ломки ихъ сосредоточены главнѣйше въ окрестностяхъ Кайдаула¹).

Въ несравненно меньшемъ развитіи эти третичные песчаники наблюдаются на г. Карапуль-тасъ (къ S отъ Кумъ-куля), на г. Ульюнъ-каръ-дэнгыкъ (на W отъ Кумъ-куля), также по Иртышу и пр. На Ульюнъ-карапуль-тасъ наблюдается слѣдующій разрѣзъ: на самой вершинѣ горы—глины бѣлые или красноватыя, слагающія отдѣльный холмъ, у подножія которого выступаютъ бѣлые или свѣтло-сѣрые песчаники, залегающіе горизонтальнымъ слоемъ до 0,5 м. толщ., разбитымъ на отдѣльные глыбы; ниже этого песчаника, на прилежащихъ холмахъ менѣей высоты выступаютъ бѣлые мелко-зернистые глинистые песчаники и песчанистая глина, которая мы относимъ уже къ угленосному ярусу.

На Ульюнъ-кара-дэнгыкѣ, къ W отъ Кумъ-куля и на SO отъ Джуванъ-тюбе третичные песчаники наблюдаются на вершинѣ горы частично въ видѣ горизонтального слоя, частично въ видѣ глыбъ; ниже по склону горы выступаютъ грубые арковые песчаники угленоснаго яруса. .

По Иртышу третичные песчаники наблюдаются, напр., верстахъ въ 9 выше пос. Кривинскаго и близъ Семирека, въ видѣ весьма крупныхъ глыбъ на поверхности ограждающаго рѣчную долину увала.

Третичные песчаники наблюдаются далѣе на горѣ Джуванъ-тюбе (къ W отъ Кемпиръ-туза), между г. Курумсу и Джамантузомъ, близъ Джамантузской угольной копи, между этою копью и Кара-джира (Аксъ-чеку), въ 5 верстахъ на NO отъ Тынъ-кудука, близъ Коктаса и, наконецъ, близъ чигета Бармакскаго (на NW отъ Акмолинска). Во всѣхъ этихъ пунктахъ выходы третичнаго песчаника представляются болѣе или менѣе сильно размытыми, являясь въ видѣ скопленій крупныхъ глыбъ и обломковъ, лежащихъ на вершинахъ небольшихъ уваловъ и холмовъ. На NO отъ Джамантузы можно прекрасно наблюдать всю серію постепенныхъ переходовъ отъ еще вполнѣ сохранившагося выхода третичнаго песчаника (въ видѣ горизонтально залегающаго слоя) къ едва лишь уцѣлѣвшимъ отъ размыванія слѣдамъ бывшаго его распространенія. Такъ въ 3 хъ верстахъ отъ копей на небольшомъ грядообразномъ холмѣ обнажаются: песчаники, частично въ видѣ горизонтального слоя, разбитаго на глыбы, главнѣйше же въ видѣ отдѣльныхъ глыбъ, вслѣдствіе подмыванія нижележащихъ глинъ, принимающихъ наклонное положеніе; ниже видны—глины желтая съ гипсомъ и свѣтло-сѣрыя глины, ниже которыхъ у подножія холмовъ и въ промежуткахъ между ними выступаютъ черные глины угленоснаго яруса. Ближе къ копи эти холмы представляются лишь покрытыми кусками (въ видѣ валуновъ) третичнаго песчаника, причемъ

¹) Въ этихъ заложенныхъ на вершинахъ холмовъ ломкахъ наблюдаются горизонтально залегающіе слои песчаника, имѣющіе до 1¹/₂ и болѣе арш. мощности; на склонахъ же холмовъ песчаники, вслѣдствіе подмыванія, являются громадными глыбами, съ уклономъ въ разныя стороны.

самые холмы сложены изъ черной углистой глины и зеленовато-серыхъ песчаниковъ съ каменноугольными ископаемыми.

Близъ Кокъ-таса, на SW отъ старого разрѣза, холмы и небольшіе увалы, сложенные изъ девонскихъ ярко-красныхъ сланцевъ, на вершинѣ мѣстами сплошь усѣяны глыбами третичнаго песчаника (несомнѣнныя выходы послѣдняго наблюдаются на вершинѣ увала на SW отъ разрѣза, близъ могиль). Разрывая одинъ такой холмикъ, покрытый обломками бѣлаго третичнаго песчаника, мы замѣтили, что обломки эти лежать на бѣлой глини (вѣроятно тоже третичнаго возраста), вслѣдствіе подмыванія которой лежащій выше слой третичнаго песчаника разбился на отдѣльныя части. Въ большинствѣ же случаевъ залегающія ниже третичнаго песчаника глины вымыты совершенно, и третичные песчаники лежать отдѣльными глыбами и обломками, въ видѣ валуновъ, на ярко-красной, сложенной изъ девонскихъ сланцевъ почвѣ, напр., въ окрестностяхъ Сувлу-сора, Уш-тюбе, Дараба и пр.

Въ петрографическомъ отношеніи третичные песчаники изслѣдованнаго района представляютъ два отличія:

1) бѣлые или свѣтло-серые, мелкозернистые, иногда сливные кварцевые песчаники — Кайдаулъ, и

2) бѣлые или свѣтло-серые, иногда желтоватые, кремнистые или глинистокремнистые, опоковые песчаники, съ разсыпанными въ нихъ болѣе или менѣе крупными зернами прозрачнаго кварца и иногда съ обломками красноватаго роговика (наиболѣе обыкновенный типъ песчаника отдѣльныхъ глыбъ). Никакихъ органическихъ остатковъ въ песчаникахъ найти не удалось; по петрографическимъ же своимъ признакамъ они вполнѣ тождественны эоценовымъ песчаникамъ Тобола и восточнаго склона Урала.

Выше этихъ песчаниковъ залегаетъ весьма мощная толща третичныхъ глинъ плотныхъ, свѣтло или зеленовато-серыхъ, часто съ краснобурыми пятнами, съ болѣе или менѣе крупными кристаллами совершеню прозрачнаго гипса. Глины эти наблюдались исключительно въ сѣверной части района. Онѣ развиты по Иртышу, у посада Лебяжьяго и Поднускаго, гдѣ образуютъ по правому берегу высокіе яры, и близъ озера Козалы, выше Павлодара, по лѣвой сторону Иртыша. Къ сѣверу отъ посада Лебяжьяго, по правую сторону Иртыша, эти глины обнажаются близъ Джаманъ-сора, Джаманъ-туза и озера Бурдугуль; близъ послѣдняго находятся разработки гипса, залегающаго большиими комьями въ этой глини.

Къ югу отъ Иртыша третичныя глины наблюдаются: 1) по рѣкѣ Карасу, на NW отъ Семей-тау, гдѣ онѣ заполняютъ небольшую долину или заливъ между состоящими изъ порфира Семей-тау и сопкой Джуванъ-тюбе (на W отъ Семей-тау).

2) По сѣверному и восточному берегу озера Карабанъ.

3) По восточному берегу озера Кемниръ-тузъ, а также между городами Курумсуз и Джаманъ-тузомъ (въ отвалахъ колодцевъ).

4) По восточному и съверному берегамъ обоихъ Калкаманскихъ озеръ, гдѣ въ свѣтлосѣрыхъ плотныхъ глинахъ встречаются конкреціи гипса и мергеля, и

5) По съверному берегу озера Худай-куль. По описанію, помѣщенному въ «Горномъ Журналѣ» за 1845 г., III, стр. 203, въ синевато сѣрой глини близъ этого озера, на глубинѣ 1 сажени, залегаетъ слой въ 2 вершка толщиною бураго лигнита, совершенно сохранившаго видъ и сложеніе дерева, причемъ между кусками лигнита тутъ были находмы зерна янтаря. Такимъ образомъ тутъ, какъ на Тоболѣ (Юргамышъ) и по Ишиму, среди третичныхъ осадковъ находятся признаки угля, не могущіе впрочемъ имѣть въ практическомъ отношеніи какого-либо значенія.

По Карабу, близъ Семей-тау, выше этой свѣтло-зеленовато-сѣрой плотной глины съ гипсомъ залегаютъ темнокрасныя, болѣе рыхлые, отчасти мергелистистыя глины, также заключающія гипсъ. Такія-же темнокрасныя глины съ кристаллами гипса наблюдаются по лѣвому берегу Иртыша близъ могиль Кунай, гдѣ глины эти, вмѣстѣ съ покрывающими ихъ зеленовато-сѣрыми слоистыми песками, образуютъ высокія береговыя кручи.

Близъ Алтыбай-сора и Кемпиръ-туза свѣтло-сѣрыя третичныя глины въ верхнихъ горизонтахъ становятся слоистыми, песчанистыми и переслаиваются съ тонко- или грубозернистыми песками.

Во всѣхъ этихъ глинахъ мнѣ нигдѣ не удалось пайти органическихъ остатковъ; предположительно ихъ можно отнести къ олигоцену.

Выше этихъ глинъ залегаетъ толща переслаивающихся между собою свѣтло-сѣрыхъ, иногда зеленоватыхъ, топкозернистыхъ слоистыхъ песковъ, мѣстами глинистыхъ и переходящихъ въ суглинки, иногда съ прослойями грубаго песка. Эта толща наблюдается по Иртышу, у Павлодара, Подстепного и Чернаго поселка, близъ озера Козалы, могилы Кунай и пр. Толщу эту можно условно отнести къ міоцену.

Относительпо послѣтретичныхъ образованій я ограничусь лишь весьма немногими замѣчаніями. Постпліоценовые отложенія представлены желтовато-буровой, сильно песчанистой глиной и бурыми слоистыми песками, обыкновенно болѣе или менѣе грубозернистыми и хрящеватыми. Отложенія эти наблюдаются по Иртышу и въ прилежащей къ нему ровной степи. Въ холмистой или гористой части изслѣдованія района послѣтретичныя образованія представлены главнѣйше отложеніями озеръ, элювіальными образованіями и отложеніями немногочисленныхъ рѣчныхъ долинъ. Было уже упомянуто, что рѣчки этой части крайне незначительны, текутъ омутами, обыкновенно лѣтомъ совершенно пересыхаютъ; долины ихъ чрезвычайно обширны и заполнены желто-буровою весьма песчанистою глиною и сѣрыми грубыми, слоистыми, часто хрящеватыми песками, иногда с cementованными въ рыхлые песчаники.

Что касается почвъ, то въ равнинной части изслѣдованія района опѣ песчанисты, иногда хрящеваты и чередуются съ солонцами. Песчанистые почвы степей, покрытыя кипцомъ и полынью, мѣстами обрабатываются подъ пашни какъ самими киргизами, такъ и казаками. Пашни наход-

дятся, напр., близъ Карагайлы-куль, могиль Арзбекъ (по дорогѣ съ Джамантуза на Иртышъ), верстахъ въ 3 отъ Семипалатинска по Каракаралинскій дорогѣ, на W отъ Кумъ-куля, въ степи па SW отъ посада Подиускаго и пр. Для характеристики этихъ почвъ приведу анализы образцовъ, взятыхъ близъ Семипалатинска I, Кумъ-куля II и могилы Арзбекъ III.

	Влажности.	Гумуса.	Потери при прокал.
I.	1,704	1,527	4,266
II.	0,982	0,663	2,766
III.	0,707	0,509	1,969

Вообще восточная часть изслѣдованного района, характеризующаяся обилиемъ солончаковъ и соляныхъ озеръ и почти полнымъ отсутствиемъ рѣкъ, песчаными и хрящеватыми почвами и скучною быстро выжигаемою солнцемъ травянистою растительностью, пригодна лишь для скотоводства, составляющаго главное основаніе экономической жизни киргизъ и единственный источникъ материальнаго ихъ благосостоянія. Хотя киргизы обладаютъ удивительной способностью приспособляться къ недостатку прѣсной воды и жить въ условіяхъ, совершенно невозможныхъ для крестьянина,—тѣмъ не менѣе и кочевникамъ необходимы такъ называемыя «удобныя» земли, среди которыхъ только и находятся крайне рѣдкіе въ данной мѣстности и незначительные прѣсноводные бассейны. Впрочемъ при недостаткѣ прѣсной воды и полномъ отсутствіи лѣса, врядъ-ли и возможно основаніе крестьянскихъ поселковъ въ восточной части района.

Западная часть изслѣдованного района, къ западу отъ Баяна, орошаемая рѣчками Чидерты, Уленты, Нуруй и пр., представляетъ болѣе благопріятныя мѣста для поселенія и развитія земледѣлія, тѣмъ болѣе, что тутъ мѣстами встрѣчаются прекрасныя и замѣчательныя по плодородію почвы, напр. на SW отъ Баянъ-Аула, на Бота-гара, на востокѣ отъ Еремень-тау, между Улькунъ-чалкаръ и Акмолинскомъ и пр.

Въ заключеніе этого краткаго отчета сдѣлаю еще нѣсколько замѣчаній относительно мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ.

Изслѣдованная часть Киргизской степи довольно богата полезными ископаемыми, мѣсторожденія которыхъ однако не имѣютъ особенно значительного практическаго или промышленнаго значенія. Многочисленныя мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, подчиненные главнѣйше порфиритамъ, также порфирамъ (Мысъ-кудукъ, Джалақъ-кара), роговикамъ (Чокпакъ-соръ) или девонскимъ сланцамъ (Кокъ-тасъ), представляютъ мѣстныя вкрапленности и скопленія примазковъ мѣдной зелени и сини. Вообще все эти мѣсторожденія не могутъ быть признаны благопріадѣжными, по незначительности и убожеству; они могутъ быть разрабатываемы лишь при особенно благопріятныхъ условіяхъ, при дешевизнѣ рабочихъ рукъ и дешевой доставкѣ рудъ къ заводу. При такихъ именно условіяхъ на нѣкоторыхъ изъ указанныхъ мѣсторожденіяхъ и производилась прежде незначительная разработка, главнѣйше на

Кокъ-тасъ, а также на Джуванъ-тюбе, Чокнакъ-соръ, Джалиакъ-кара, близь горы Джигитекъ и пр.

Желѣзныя руды были встрѣчены въ видѣ незначительныхъ скопленій магнитнаго желѣзника и желѣзного блеска въ кварцитахъ и порфириатахъ (Мурза-чеку и Саръ-тюбе на WSW отъ Баянъ-Аула), а также въ видѣ конкремцій бураго желѣзника, подчиненныхъ кварцитами и роговикамъ, напр., близь Акъ-чеку (къ S отъ Джамапъ-туза) и близь Джуванъ-тюбе (на W отъ Кумъ-куля). Мѣсторожденія эти практическаго значенія имѣть не могутъ, по незначительности ихъ.

Залежи ископаемаго угля (каменнаго и бураго) въ предѣлахъ изслѣдованнаго района весьма многочисленны; по изъ нихъ лишь мѣсторожденія Джамантузъ, Караганда и, можетъ быть, Куу-чеку слѣдуетъ признать благонадежными. Къ сожалѣнію, уголь первого мѣсторожденія представляетъ горючее довольно плохого качества, а Караганда и Куу-чеку, вслѣдствіе значительного удаленія отъ Иртыша и липіи желѣзной дороги, не могутъ имѣть нынѣ особеннаго практическаго значенія. Остальныя мѣсторожденія угля, вслѣдствіе незначительности размѣровъ по простиранію, сильной нарушенности въ напластованіи и измѣнчивой и вообще незначительной мощности пластовъ угля, не могутъ быть признаны благонадежными и выгодными для эксплоатациі. Въ настоящее время ни одно изъ мѣсторожденій въ предѣлахъ изслѣдованнаго района не разрабатывается; по еще въ 1893 году ничтожная добыча угля производилась на Джаманъ-тузъ и Кызылъ-тау для Козьмо-Демьянинскаго завода (близь Каракалинска), находящагося въ 250 верст. отъ первого и въ 150 верст. отъ второго мѣсторожденія. Затѣмъ въ сравнительно недавнее время Кызылъ-тавское мѣсторожденіе разрабатывалось для расположеннаго у самой копи Іоаппо-Предтеченскаго мѣднаго завода (нынѣ уничтоженнаго), Кумъ-кульское мѣсторожденіе—для бывшаго Кузнецковскаго завода на Иртышъ и Майкобенское буруугольское мѣсторожденіе—для бывшаго Александровскаго завода г. Попова. На всѣхъ этихъ мѣсторожденіяхъ разработка производилась въ країне ограниченныx размѣрахъ и на мѣсторожденіяхъ Попова одними лишь открытыми работами. Болѣе значительная добыча подземными выработками производилась на Карагандинской копи для Спасскаго мѣднаго завода Рязановой: за всю дѣятельность этой копи съ 1867 по 1874 г. было добыто 3.200,000 пуд. угля.¹⁾.

Съ проведеніемъ Западно-Сибирской желѣзной дороги и открытиемъ уже временнаго движенія отъ Челябинска до Омска, мѣсторожденія угля въ Киргизской степи пріобрѣтаютъ значительный интересъ. На всемъ разстояніи между Омскомъ и Челябинскомъ (741 в.) лѣса въ предѣлахъ придорожной полосы представляютъ незначительные и болѣе или менѣе рѣдко разсѣянные

¹⁾) См. статьи Бернера, «Горн. Журн.», 1871 г. II, 30 и Кеппена «Гор. Журн.», 1877, II, 172 прил.

березовые перелѣски, дающіе въ среднемъ не болѣе 10 кубовъ дровъ съ десятины ¹⁾.

Желѣзная дорога въ настоящее время, по необходимости, должна отапливаться дровами, но со временемъ, при усилившемся движеніи, березовые перелѣски придорожной полосы, само собою разумѣется, не въ состояніи будутъ удовлетворить потребности дороги. Уничтоженіе этихъ перелѣсковъ, очевидно, отзовется на мѣстныхъ климатическихъ условіяхъ и вызоветъ уменьшеніе водныхъ бассейновъ, подобно тому, какъ это наблюдается въ SW части Барабы; а потому пужко стремиться по возможности сократить время пользованія дорогою дровами мѣстныхъ перелѣсковъ. Въ виду неблагонадежности залежей угля, ближайшихъ къ Иртышу, и удаленности отъ линіи и Иртыша мѣсторожденій болѣе или менѣе благонадежныхъ, Западно-Сибирской желѣзной дорогѣ придется пользоваться или углемъ Кузнецкаго бассейна, или, можетъ быть, нефтью. Каменноугольная промышленность въ Киргизской степи можетъ развиться лишь при устройствѣ желѣзнодорожныхъ вѣтокъ къ мѣсторожденіямъ или въ случаѣ осуществленія въ высшей степени важномъ въ торговомъ и промышленномъ отношеніи соединенія рельсовымъ путемъ Сибирской желѣзной дороги съ Семирѣчью или Туркестанскимъ краемъ. Если эта соединительная линія направится изъ Омска чрезъ Акмолинскъ и Вѣрный, то она пройдетъ вблизи Караганды и Куу-чеку; если же соединительная линія направится изъ Челябинска на Троицкъ, Кустапай и Ташкентъ, то какъ разъ на пути (въ 600 и 700 верстахъ отъ Челябинска) находятся извѣстныя благонадежныя залежи угля близъ Ярь-куе и Джиланчика, къ востоку отъ Турагая.

Изслѣдованная часть Киргизской степи весьма богата разнообразными строительными материалами, изъ числа которыхъ промышленный интерес представляютъ третичные песчаники. Отличаясь замѣчательною ровнозернистостью и легко поддаваясь обдѣлкѣ, песчаники эти идутъ на приготовление мельничныхъ жернововъ; разработки ихъ находятся главнѣйше близъ Кайдаульского пикета. Кроме того, нѣкоторое промышленное значеніе имѣютъ известники, разрабатываемые по Иртышу близъ пос. Известковаго, и гипсы близъ пос. Лебяжьяго.

¹⁾ Такой выходъ дровъ съ десятины, указанный мною въ рапортѣ, представленномъ въ Горный Департаментъ по возвращеніи изъ командировки 1894 года, надо считать скорѣе преувеличеннымъ, чѣмъ уменьшеніемъ. Для болѣе наглядной характеристики березовыхъ перелѣсковъ приведу слѣдующія данныя:

1) По сообщенію лѣсничаго 2-го Курганскаго Степного лѣспромышленства, въ составъ котораго входятъ волости Саломатовская, Кривинская и Башкирская, на 1 десятинѣ бересоваго перелѣска средній запасъ древесной массы — 6 до 8 куб.

2) По сообщенію начальника III-го участка Западно-Сибирской жел. дор., на разстояніи 164 верстъ къ W отъ Петропавловска перелѣски и кустарники составляютъ отъ 7 (на востокѣ) до 15 (на западѣ) процентовъ линейнаго протяженія, причемъ съ 1 десят. кустарника получается 3 куб. хвороста, а съ 1 десят. перелѣска 3,2 куб. дровъ.

Для постройки желѣзнодорожнаго моста въ Омскѣ было предположено весь камений строительный материалъ доставить съ Иртыша. Желѣзнодорожныя ломки заложены по Иртышу близь Грачевскаго поселка (угленосные песчаники) и близь Долонки (граниты), а также въ сторонѣ отъ Иртыша на юго-востокъ отъ Семіарска, на Уй-тасъ (роговообманковый гранитъ) и на Сарь-чеку по Аци-узеку. Высокая стоимость добычи и перевозки камня заставили, однако, ограничиться доставкою съ Иртыша одного лишь бутового камня, тогда какъ всю облицовку для мостовыхъ быковъ и устоевъ рѣшено привести изъ Челябинска, т. е. почти за 750 верстъ.

Изслѣдованная часть Киргизской степи весьма богата соляными озерами, изъ числа которыхъ промышленное значеніе пока имѣютъ одни лишь Коряковскія, близь Павлодара, и Карасукское, близь ст. Песчаной, изслѣдованныя горнымъ инженеромъ Высоцкимъ. Затѣмъ изъ числа наиболѣе значительныхъ самосадочныхъ озеръ, соль которыхъ добывается мѣстными киргизами, можно назвать:

1) Тузды-куль (Карабасъ), въ 35 верстахъ къ S отъ пос. Черемуховскаго. Оно имѣть болѣе 3 верстъ въ поперечнику; воды не болѣе, какъ по колѣно; соль садится сплошнымъ слоемъ, толщиною до 10 дюймовъ; соль добывается киргизами окрестныхъ волостей: Семитавской, Мукирской, Аксуйской, Айгырджалской и пр. въ количествѣ до 100,000 пуд. ¹⁾; значительное количество соли этого озера отправляется въ Семипалатинскъ.

2) Калкаманскія озера, близь пикета того-же имени. Тутъ находятся два озера, причемъ лежашее на W отъ пикета при солнечномъ освѣщеніи имѣть ярко-розовый цвѣтъ; вода этого озера даже въ стаканѣ имѣть слаборозоватый оттенокъ. Анализъ ея приведенъ въ «Горномъ Журналѣ» за 1891 г., I, 471.

3) Озеро Джаманъ-тузъ близь пикета того-же имени, по дорогѣ изъ Павлодара въ Баянъ-Аулъ.

4) Озеро Кемпиръ-тузъ, въ 15 верстахъ на NO отъ Джамантузской каменноугольной копи (слой соли $\frac{1}{2}$ арш.).

Во всѣхъ этихъ озерахъ мѣстные киргизы производятъ болѣе или менѣе обширную добычу соли. Упомяну еще о самосадочныхъ озерахъ Экибасъ-тузъ, въ 115 верстахъ на SW отъ Павлодара, Алтыбай-соръ, въ 30 верстахъ на NO отъ Кайдаула, и пр.

Многія озера осаждаютъ соль, съ значительною примѣсью горькихъ солей, для употребленія въ пищу пегодную, напр., озеро Джаманъ-тузъ близь каменноугольной копи. Для характеристики солей самосадочныхъ озеръ приведу результаты произведенныхъ г. Шешуковымъ испытаний доставленныхъ пами образцовъ:

¹⁾ Сборовский. Краткий очеркъ о состояніи Семипалатинско-Семирѣченского горнаго округа. «Г. Ж.», 1894, III, 201.

	Ангидр. сірп. кисл.	Хлора.
Джаманъ-тузъ, пикетъ	0,26	58,23
Кемпиръ-тузъ	0,47	56,88
Экибасъ-тузъ	0,57	58,21
Джаманъ-тузъ, близъ Лебяжьяго . .	0,66	58,24
Джаръ-соръ (между Чокчаномъ и Карасоромъ).	0,78	58,02
Розовый Калкаманъ	0,99	57,13
Тузды-куль (Карабасъ)	1,29	56,88
Джаманъ-тузъ (каменно-уг. копь) .	2,48	55,87

Многія озера отличаются цѣлебными свойствами; изъ такихъ озеръ за-служиваютъ упоминанія Калкоманское, близъ Павлодара, по берегамъ кото-раго пользуются грязями киргизы отъ весьма распространенныхъ среди нихъ пакожныхъ болѣзней, а также немногочисленные пріѣзжіе изъ Павлодара и Омска отъ ревматизма.

Въ заключеніе настоящаго отчета считаю нужнымъ замѣтить, что изслѣдованная нами мѣстность находится въ условіяхъ, не позволяющихъ надѣяться на успешное развитіе въ ней горно-заводской промышленности. Принимая во вниманіе отсутствіе осѣдлаго населенія, отсутствіе лѣса, недостатокъ прѣсной воды, затруднительность въ сообщеніяхъ (всльдствіе пустынности края), необходимость выписывать не только слесарей и кузнецовыхъ, но даже простыхъ плотниковъ, необходимость держать всѣхъ рабочихъ на хозяйственныхъ харчахъ и пр., становится ясно, что для развитія и правильного веденія горнаго дѣла въ Киргизской степи нужны, съ одной стороны, громадные капиталы, а съ другой---чрезвычайно богатыя мѣсторожденія, могущія окупить всѣ затраты. Такія мѣсторожденія, если и существуютъ въ Киргизской степи, то лишь въ части ея, лежащей къ югу отъ Каркароловъ и находящейся уже впѣ предѣловъ изслѣдований партіи. Начавшаяся въ Киргизской степи въ 20-хъ годахъ и сосредоточенная главнымъ образомъ въ мѣстностяхъ, лежащихъ къ югу отъ осмотрѣвшаго партію района, горнозаводская дѣятельность гг. Поповыхъ для нового предпринимателя не представляетъ чеголибо особенно заманчиваго, такъ какъ дѣятельность эта, несмотря на всевозможныя льготы и полное отсутствіе конкуренціи, имѣла весьма перемѣнныій успѣхъ и притомъ не останавливалась на однихъ и тѣхъ-же мѣсторожденіяхъ, а постоянно переносилась на новыя мѣста, оставляя посль себя обремененные долгами казиѣ и частнымъ лицамъ «бывшіе» заводы, напр. Іоанно-Предтеченскій, Александровскій, Куускій и пр.

Въ 80-хъ годахъ Алтайское горное управление, а затѣмъ болѣе или менѣе солидныя частныя компаніи и лица, между прочимъ С. П. фонъ-Дервизъ, пытались также начать эксплоатацію минеральныхъ богатствъ Киргизской степи, но всѣ эти попытки, несмотря на затраты значительныхъ денежныхъ средствъ, кончились неудачею,—что, понятно, останавливаетъ всякоаго нового предпринимателя въ желаніи вложитъ капиталъ на устройство горнаго дѣла въ степи.

ЗАПАСЫ КАМЕННОЙ СОЛИ ВЪ САМГАРЬ И БАРДЫМКУЛЬСКОМЪ УЩЕЛЬЕ¹).

Горн. Инж. Михайлова.

Лѣтомъ 1892 года, по приказанію г. Туркестанскаго генералъ-губернатора, мною были производимы развѣдки на каменнную соль въ мѣстности Самгарь и въ Бардымкульскомъ ущельѣ, для опредѣленія какъ условій залеганія мѣсторожденій, такъ и запаса въ нихъ каменной соли.

Точныхъ, опредѣленныхъ свѣдѣній относительно первого мѣсторожденія не было, но существовало предположеніе, что каменная соль въ Самгарѣ должна быть, такъ какъ мѣстность по своей пластикѣ, составу породъ и по сравнительной близости разстоянія напоминаетъ Бардымкульское ущелье, гдѣ пласти тянутся вдоль дороги на цѣлые версты, импонируя своею мощностью и богатствомъ.

Мѣстность Самгарь, получившая название отъ находящагося здѣсь же кишлака (села), лежитъ въ 25 верстъ на С. В. В. отъ г. Ходжента и въ 6—8 верстахъ отъ р. Сыръ-Дары; въ 5—6 в. на западѣ начинается предгорье г. Моголь-Тау, причемъ мѣстность усѣяна обломками частью послѣднихъ горъ, а частью и Кураминскихъ, лежащихъ нѣсколько С. З. и, наконецъ, съ восточной ограничивается грядою осадочныхъ породъ Акъ-чапъ, въ которыхъ, по предположенію, и должна быть каменная соль.

Бардымкульское ущелье находится въ 35 верстахъ на С. В. отъ Самгарѣ, причемъ дорога все время идетъ по безводной, выжженной солнцемъ долинѣ, ограниченной справа г. Акъ-чапъ, слѣва Кураминскими горами, покрытой щебнемъ, галькой сосѣднихъ горъ и, мѣстами, бѣлымъ налетомъ типса.

Таково положеніе мѣстностей, гдѣ предстояло изслѣдоватъ соль, и въ виду той цѣли, которая имѣлась г. начальникомъ края,—сдать ихъ въ аренду,—

¹⁾ Проф. Романовскій называетъ «бордунгуль», но я слышалъ отъ грамотныхъ сартовъ название «бардымкуль», почему и сохранилъ его, хотя и не стою за его правильность. Название произошло изъ двухъ словъ: берданъ и куль; первое въ переводѣ означаетъ плетенку, а второе—озеро, такъ какъ мѣстность напоминаетъ, будто бы, окаменѣвшее озеро, въ которомъ волны являются въ разнообразномъ, переплетенномъ положеніи.

естественно было желаніе съ моей стороны изучить сначала ту мѣстность, которая находилась въ болѣе счастливыхъ условіяхъ не только со стороны богатства и благонадежности мѣсторожденія, но и удобствъ въ отношеніи доставки добытаго матеріала къ главнымъ пунктамъ потребленія.

Считая соль за продуктъ, составляющій важную отрасль въ экономіи народнаго хозяйства, необходимо, чтобы онъ отличался доступностью цѣны, дешевизною; но какъ бы низко ни обходилась его эксплоатація на мѣстѣ, а если ему предстоитъ выдержать дальнюю и дорогую транспортировку,—а такая именно и имѣется въ Туркестанскомъ краѣ, гдѣ отсутствуютъ водные и желѣзные пути сообщенія,—то нельзя разсчитывать ни на широкое распространение помянутаго продукта, ни на большой сбытъ его. Послѣднее обстоятельство создаетъ уже до нѣкоторой степени преграду и къ дешевой эксплоатації.

Сравнивая мѣстныя условія Самгара и Бардымкульскаго ущелья, нельзя не отдать преимущества первому, еслибы въ немъ открылась соль. Въ самомъ дѣлѣ, Самгаръ является населеннымъ и, въ случаѣ возникновенія здѣсь дѣла, въ немъ не было бы недостатка въ рабочихъ; въ немъ имѣется вода, которой нѣтъ въ Бардымкульѣ; онъ расположенъ близко отъ р. Сырь-Дарьи, по которой возможно судоходство, хотя и на небольшомъ разстояніи¹⁾, а слѣдовательно и отправка соли; наконецъ онъ отстоитъ въ 25 верстахъ отъ г. Ходжента, соединеннаго почтовымъ трактомъ со всѣми областными городами Туркестанскаго края, наиболѣе населенными. Почтовый же трактъ содержится всегда въ сравнительно лучшемъ видѣ и по немъ, хотя и съ грѣхомъ пополамъ, но можно проѣхать во всякое время года, чего нельзя сказать съ увѣренностью о другихъ колесныхъ дорогахъ; почтовыя дороги въ тоже время и транспортныя. Путь до г. Ходжента идетъ по твердому, каменистому грунту и годенъ для проѣзда.

Всѣ эти соображенія даютъ преимущество Самгару передъ Бардымкульскимъ ущельемъ, и потому для изслѣдованія я прежде всего остановился на немъ.

Къ сожалѣнію, первое знакомство съ к. Самгаръ не вселяло особенной надежды на удачный исходъ, и не указывало на то, чтобы каменная соль была близко, такъ какъ тогда бы жители, вѣроятно, ее добывали и употребляли въ своемъ обиходѣ, а между тѣмъ они покупали самосадочную соль изъ к. Камышъ-Кургана, находящагося въ 50—55 верстахъ на С. В.

Узнать что нибудь положительное въ кишлакѣ о близкомъ существованіи соли въ горахъ, мнѣ не удалось, кромѣ указанія на Бардымкуль, свѣдѣнія о которомъ уже у меня имѣлись изъ сочиненій Г. Д. Романовскаго и И. В. Мушкетова.

Впослѣдствіи мнѣ указали еще на одно незначительное озеро, вытянутое съ N на S, саж. 30 шириной и саж. 250 длиною, находящееся

¹⁾ Отъ слияния Кара-Дарьи съ Нарыномъ до Биговатскихъ пороговъ по рѣкѣ.

верстъ на 6 Ю. В. отъ кишлака Самгарь, недалеко отъ р. Сырь-Дарьи, изъ котораго бѣдняки киргизы собираютъ соль для своихъ потребностей.

Толщина здѣсь осаждающагося слоя соли не больше 1 вершка, при чмъ приходится, при собираниі, погружаться выше колѣна въ вязкій, чернаго цвѣта иль, почему и добываемая соль всегда грязна. Быть можетъ, въ концѣ юля и началѣ августа, при полномъ испареніи и затвердѣваніи соли въ кору, возможно получать и болѣе чистый материалъ, но тогда для отбиванія потребуется больше усплій. Въ іюнѣ же, когда я тамъ былъ, киргизъ прямо сгребалъ соль кетменемъ (родъ лопаты, насаживаемой на рукоятку подъ прямымъ угломъ) въ кучки, оставляя ее для просушки на день, вечеромъ же собирая въ мѣшки. Долго оставаться въ такой грязи нельзя, такъ какъ кожа на ногахъ разъѣдается солями (?).

По словамъ работавшаго старика киргиза, озеро это дѣлается съ каждымъ годомъ менѣше, а съ этимъ уменьшается и количество соли. Его словамъ вполнѣ можно довѣрить, имѣя другое подтвержденіе въ фактѣ около г. Джизака, гдѣ изъ подобнаго же озера лѣтъ 10 тому назадъ еще добывали соль въ та-комъ количествѣ, что она сбывалась въ близь лежаще го рода (Ура-Тюбе, Чиназъ), но года два тому назадъ озеро пересохло и добыча соли прекратилась.

Такимъ образомъ выходило, что вмѣсто опредѣленія запасовъ соли въ Самгарѣ, тутъ нужно было начать дѣло съ поисками каменнуя соль, къ чмъ я и приступилъ.

Въ полуторѣ или двухъ верстахъ на югъ отъ кишлака Самгарь возвышается гряда, извѣстная подъ именемъ Акъ-Чапъ или Адиръ, сложенная осадочными породами, главнымъ образомъ глинами, сланцеватыми глинами, песчаникомъ, гипсомъ, смѣшаннымъ съ глиною, пескомъ и известнякомъ. Гряда вытянута съ юго-запада на сѣверо-востокъ, съ высотою въ среднемъ 800 фут. Нѣсколько повышаясь на востокъ, гдѣ въ Бардымкульскомъ ущельѣ гряда достигаетъ наибольшей своей высоты, она, паоборотъ, приближаясь къ Сырь-Дарьѣ, становится ниже, промоины и овраги встрѣчаются чаще и глубже, образуя иногда сквозные проходы черезъ гряду, тянущіеся съ N на S. Еще ближе къ рѣкѣ, гряда разрывается совершенно, появляясь только отдѣльными выходами холмообразныхъ возвышений и, наконецъ, не доходя до Сырь-Дарьи версты четыре, сливается съ окружающей мѣстностью.

Породы, слагающія гряду, принадлежать, по опредѣленію Г. Д. Романовскаго ¹⁾), — долго и много изучавшаго край, опытнаго палеонтолога, — къ третичной (неогеновой) системѣ. Найденные мною въ ничтожномъ количествѣ окаменѣлости: *Ostrea* (внутрен. ядро), *Cerithium* и др., пока точно не определены и я не рѣшаюсь дѣлать заключеніе о возрастѣ солепосныхъ осадковъ

¹⁾ «Материалы для Геологии Туркестанского края». Вып. I, стран. 51. Къ сожалѣнію я не нашелъ въ Ташкентѣ Записокъ Имп. Рус. Техн. Общ. 1875 г. II, гдѣ, вѣроятно, имѣются еще свѣдѣнія по этому же предмету въ докладѣ «О полезныхъ ископаемыхъ въ краѣ».

тѣмъ болѣе, что окаменѣлости найдены въ оврагахъ, слѣдовательно, могли быть принесены сюда и изъ другихъ мѣстъ.

Мѣстность отъ к. Самгаръ на сѣверо-востокъ и до Бардымкульского ущелья представляетъ неширокую долину, верстъ отъ 6 до 10, съ паденіемъ къ рѣкѣ; весною она покрывается зеленью, которая остается здѣсь до Июня, а потомъ выгораетъ. Съ восточной стороны она ограничена грядою Акъ-Чапе верстъ на 35. Затѣмъ долина расширяется, въ ней появляются новые пласти, и дорога, ведущая въ к. Камышъ-Курганъ, пролегаетъ по продольной долинѣ въ Акъ-Чапе, иногда въ крестъ простиранію слагающихъ породъ, порою въ діагональномъ къ нимъ направленіи. Паденіе подошвы въ этой долинѣ уже измѣняется на противоположное,—на сѣверное,—и такъ какъ склоны гряды, ограничивающіе дорогу съ обѣихъ сторонъ, довольно высоки, то образуется узкій коридоръ,—проходъ,—который приобрѣтаетъ название Бардымкульского ущелья, тянущагося верстъ на 10, послѣ чего ущелье спова расширяется. Правая, южная сторона гряды продолжается далѣе Камышъ-Кургана, а лѣвая, сѣверная, начало которой мы видѣли въ вершинѣ Бардымкульского ущелья, постепенно понижается, мѣстами разрывается, являясь отдѣльными холмами и, не доходя версты 4 до Камышъ-Кургана, противъ кишлака Бахмальрабатъ, сливается съ окружающей мѣстностью,—словомъ, она имѣть тутъ тотъ же характеръ, который мы видѣли уже въ юго-западной части.

Переходя къ стратиграфіи изслѣдуемой мѣстности, прежде всего нельзя не обратить вниманія на значительный контрастъ въ дислокациіи горныхъ породъ гряды Акъ-Чапь, особенно если сравнивать ея крайнія части, т. е. юго-западную и сѣверо-восточную. Въ послѣдней сохраняется характеръ постоянства въ отношеніи паденія и простиранія, причемъ пласти являются почти поставленными на головы; складки отсутствуютъ и только въ одномъ мѣстѣ, именно въ Бардымкульскомъ ущельѣ, наблюдается явленіе сдвиговъ. Въ юго-западной части преобладаютъ анти и синклинальные складки, благодаря которымъ паденіе и простираніе, какъ увидимъ дальше, измѣнчиво и, кромѣ того, напластованіе значительно осложняется мѣстными изгибами (о которыхъ говорить г. Мушкетовъ на стр. 482), мѣшающими сначала разобраться въ этомъ лабиринтѣ.

Свои изслѣдованія я началъ, какъ уже сказано, съ юго-западной стороны гряды, противъ к. Самара, подвигаясь потомъ на сѣверо-востокъ къ Камышъ-Кургану, а потому, при описаніи, тоже буду держаться этого порядка.

Подходя къ грядѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ почвы, гдѣ лѣссы смыты водою, можно уже различить цвѣтныя полосы, образуемыя пластами; затѣмъ полосы становятся болѣе явственными въ приподнятой подошвѣ гряды, имѣя простираніе № 64° и, наконецъ, вступая въ оврагъ, на невысокихъ вначалѣ его склонахъ, ясно обнаруживается напластованіе породъ, слагающихъ гряду. Всѣ почти породы проникнуты гипсомъ, вслѣдствіи чего глины и сланцеватыя глины ни по твердости, ни по строенію не отвѣчаютъ своей природѣ (гораздо тверже).

Пластовъ чистаго гипса, за исключеніемъ двухъ нетолстыхъ, въ Бардым-

кульскомъ ущельѣ я нигдѣ не встрѣтилъ; отдѣльныя же небольшія пластины, какъ бы слитки, иногда прозрачныя, чаще ноздреватыя,—разбросаны въ предгоріи чутъ на каждомъ шагу.

Переходя гряду по оврагу съ *NW* на *SO*, т. е. въ крестъ простиранію, породы идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ: песчаникъ, перемежающіяся красная и зеленая сланцеватыя глины, известковистый песчаникъ, опять сланцеватая зеленая глина, желтый песчаникъ, песчаникъ зеленовато-окристый, съ содержаніемъ сѣрнаго колчедана, далѣе перемежающіяся желтые песчаники съ зелеными. Определеніе, сдѣланное на известковистомъ песчаникѣ, дало простираніе *N03h*, а паденіе *NW h 9* уг. 60° . Въ срединѣ этой части гряды хорошо наблюдается синклинальная складка, образованная перечисленными породами, причемъ въ изгибѣ песчаника, во многихъ мѣстахъ, виды воронкообразныя углубленія, по которымъ вода уходитъ въ глубину, а въ оврагѣ появляются и устья пещеръ, выводящія воду съ верхнихъ горизонтовъ гряды. По мѣрѣ слѣдованія на югъ, гряда понижается, и въ полуторѣ или двухъ верстахъ отъ начала она сливается съ долиною Сырь-Дарьи. Стокъ водъ по оврагу направляется въ различныя стороны: часть на *N*, часть на *S*. Въ одномъ изъ продольныхъ яровъ, впадающихъ въ описываемый съ лѣвой стороны, въ сланцеватой зеленой глине, смѣшанной съ гипсомъ и проникнутой известью и небольшими кристалликами кварца, встрѣчается много мелкихъ обломковъ раковинъ, но опредѣлить ихъ, по плохому сохраненію, я не могъ. На южной сторонѣ въ грядѣ появляются новыя осадочные породы, которыхъ не было на сѣверной и которая уже не входятъ въ составъ синклинальной складки.

Подвигаясь вдоль гряды на сѣверо-востокъ, встрѣчаемъ тѣ же осадочные породы, съ крутымъ паденіемъ и довольно частыми оврагами, идущими большою частью въ крестъ простиранію породъ и лучше всего обнаруживающими порядокъ напластованія ихъ, но, при самомъ тщательномъ обходѣ, въ обнаженіяхъ на разстояніи 8—10 верстъ, мною не было найдено признаковъ каменной соли. Не доходя верстъ двухъ до могилы (мазаръ), отстоящей верстахъ въ 10 отъ к. Самгарь, съ правой стороны дороги, ведущей въ Камыш-Курганъ, гряда повышается, овраги дѣлаются болѣе глубокими и развѣтвляющимися, въ выносахъ замѣчается больше осадковъ гипса и порою ложе, подошва какъ-бы покрыты бѣлою пеленою, а дислокациѣ породъ становятся настолько сложною, что напластованіе кажется вполнѣ безпорядочнымъ. При ближайшемъ изученіи этой части гряды оказывается, что пластины являются прежде всего изогнутыми въ видѣ наклонной складки, вершина которой смыта, но, кромѣ того, такъ какъ породы, составляющія ее, принадлежать, какъ увидимъ далѣе, къ легко вымывающимся водою, а также и гипсонасыщеннымъ, то дислокациѣ породъ въ первоначальной складкѣ претерпѣла въ значительной степени измѣненія, выразившіяся изгибами, волнистостью и зигзагами. Поэтому весьма вѣроятно предположить, что представляющаяся съ первого взгляда путаница въ напластованіи, въ разматриваемой части гряды, обязана, главнымъ образомъ, переходу прежде здѣсь бывшаго ангидрита въ

гипсъ, растворенію сѣрнокислыхъ солей (щелочей) и чисто механическому дѣйствію воды. При этихъ процессахъ происходило, съ одной стороны, увеличиваніе массы въ объемѣ, съ другой, образованіе пустотъ, а съ третьей, размываніе. Понятно, что при первомъ процессѣ, если онъ не былъ въ грандіозномъ размѣрѣ и не повлекъ за собою сдвиговъ, должно было послѣдовать мѣстное изогнутіе вышележащихъ пластовъ, въ видѣ волнъ или болѣе мелкихъ зигзаговъ, а при вторыхъ—осѣданіе ихъ. Такимъ образомъ, если соединить сказанное, т. е. наклонную антиклинальную складку, нарушенную въ своей первоначальной правильности мѣстными изгибами, иногда приподнимавшими массы, иногда опускавшими ихъ, то это и будетъ тотъ процессъ, который происходилъ въ дѣйствительности, а въ результатаѣ выразился полною беспорядочностью въ стратиграфіи пластовъ.

Основная дислокация, расположение породъ, нагляднѣе и яснѣе всего обнаруживается въ одномъ изъ глубокихъ овраговъ, идущемъ сначала въ крестъ простиранію породъ, а потомъ параллельно вершинѣ складки, образуя долину обнаженія.

Въ оврагѣ, въ которомъ вилюсь гипса наибольшій, примѣрио не доходя версты или полуторы до могилы (мазаръ), въ почвѣ породъ ощущается незначительный вкусъ соли, и это обстоятельство заставило обслѣдовать его съ особеною тщательностью. Дѣйствительно, поднимаясь вверхъ по оврагу до развѣтвленія его и далѣе слѣдя по лѣвому оврагу, можно замѣтить на склонѣ, съ правой стороны, небольшое обнаженіе каменной соли, сажени на двѣ по простиранію, а мощностью аршина два. Подобныхъ обнаженій на всемъ протяженіи оврага имѣется три. Склоны оврага круты, подошва узка, во многихъ мѣстахъ обрывиста и загромождена обломками породъ. Изслѣдованіе возможно только пѣшкомъ, и предположить въ настоящее время, что тамъ когда-то велась разработка каменной соли,—невозможно, а между тѣмъ дальниѣ поиски не оставили въ этомъ отношеніи никакого сомнѣнія.

Въ одномъ изъ обнаженій есть небольшое углубленіе, аршина полтора въ вышину и столько-же въ ширину, ведущее во внутрь горы (по горизонтальному направленію) и напоминающее теперь нору животнаго; прежде оно представляло устье штолни и было, конечно, шире и выше, по съ теченіемъ времени, оставаясь безъ крѣпленія, оно осѣло настолько, что мѣстами вышина его не болѣе 7 вершковъ и, прежде чѣмъ достичь до бывшаго рудника, приходится проползти, не приподнимаясь отъ почвы, на разстояніи 30 футовъ. Далѣе выработка становится выше и позволяетъ встать въ полроста, а еще дальше она пріобрѣтаетъ полную высоту мѣсторожденія, равную одной сажени и расширяется въ камеру. На прилагаемой Таблицѣ VI-й показанъ, между прочимъ разрѣзъ № 2, открывшій пластъ глауберовой соли, мощностью 9 футовъ. Разрѣзъ, перешедшій дальше въ штолину, пройденъ на 6 саженъ. По опредѣленію Г. Тейха, завѣдывающаго лабораторіей Ташкентскаго госпиталя, въ 100 частяхъ описываемой соли, содержится 97,85 частей сѣрнокислаго натра. Камера, которой и производилась разработка, имѣла размѣры

10 с. \times 9 с.=90 кв. саж., но такъ какъ во многихъ мѣстахъ кровля осѣла, то возможно предположить, что этотъ размѣръ въ дѣйствительности былъ еще больше. Изслѣдованіе ея въ настоящее время представляетъ до извѣстной степени опасность, въ виду того, что во многихъ мѣстахъ въ потолкѣ имѣются трещины, достигающія отъ 2 до 4 вершковъ, и можно ожидать обвала кровли. По сохранившимся знакамъ на стѣнахъ, нужно предположить, что работа велась большими кирками; гнѣздъ отъ шуровъ, которыя указывали-бы на примѣненіе въ работахъ порохъ,—пнгдѣ не замѣтно.

На почвѣ кой-гдѣ попадаются копыта и найденъ одинъ полуистлѣвшиій черепъ осла и чиракъ, который мною и переданъ въ Ташкентскій музей. Остатки частей животныхъ заставляютъ думать, что доставка добытой соли изъ рудника на поверхность, а также и дальнѣйшая транспортировка черезъ бугоръ велась выюкомъ на ослахъ.

Къ какому времени относится описываемая разработка каменной соли, съ достовѣрностью неизвѣстно, но такъ какъ никто обѣ этихъ работахъ ничего не знаетъ, то нужно допустить, что она относится къ очень отдаленному времени, быть можетъ ко времени китайцевъ, когда они владѣли Ферганою (въ I и VII столѣтіи). Въ Ташкентѣ я узналъ, что въ эту же пещеру лазилъ В. Ф. Ошанинъ.

Соль добывалась только на одной сторонѣ оврага; на другой—пласть опустился сбросомъ значительно ниже подошвы, благодаря, вѣроятно, образовавшейся пустотѣ въ нижнихъ частяхъ и, кромѣ того, эксплоатациѣ его не выгодна была-бы и потому, что паденіе соли на лѣвой сторонѣ противоположно правой, слѣдовательно, пришлось-бы работать внизъ по паденію, что удорожило-бы откатку материала, предполагая добывать его наклонною штолльною изъ оврага, разработавъ послѣдній и уединивъ устье штолны отъ стока водъ. Заложить же шахту ниже по паденію, чтобы получить извѣстное рабочее поле для эксплоатациї, тоже невозможно, такъ какъ бугоръ въ этой сторонѣ повышенъ, слѣдовательно, глубина шахты вышла-бы значительна.

Если же ко всему этому прибавить еще дорогую доставку добытаго продукта на долину и по менѣшей мѣрѣ 6 верстное разстояніе отъ прѣсной воды, то, конечно, обѣ эксплоатациї подобнаго мѣсторожденія нельзя и думать.

Прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему описанію и чтобы покончить съ каменною солью въ Самгарѣ, замѣчу еще, что простираючи бугра, вмѣщающаго только что описаный пластъ каменной соли, NO 54°, а пласта—NO 44°, паденіе NW 134, уг. 9°.

Оставляя часть Акъ-Чапе между мазарѣ (могилою) и вплоть до Бардымкульскаго ущелья безъ описанія, какъ аналогичную по составляющимъ породамъ и сложенію, такъ и потому, что она мною изучена менѣе, чѣмъ оконечности,—мѣста около к. Самгаръ и солесодержащіе пласти въ Бардымкульскомъ ущельѣ, я перейду прямо къ послѣднему.

Бардымкульское ущелье, тянущееся съ запада на востокъ, представляетъ,

какъ я уже говорилъ, продольную долину, начинающуюся на западѣ небольшими поднятиемъ гипсовъ, смѣшанныхъ съ глиною и пескомъ, въ которомъ и проложенъ арбяной путь. Гипсъ имѣеть простираніе NO 25° и, ограничивая дорогу съ лѣвой стороны, онъ здѣсь выше правой, но чѣмъ далѣе отъ дороги на югъ, тѣмъ правая сторона становится выше, поднимаясь какъ-бы двумя террасами, одна надъ другою, и заканчивается краснобурыми породами—песчаниками и глинистыми сланцами (сланцеватыми глинами), прикрытыми конгломератомъ.

Дорога спускается по гипсамъ въ долину, расширяясь все больше, благодаря отодвинувшимся гипсамъ на сѣверъ, а въ правой сторонѣ появляются небольшіе овраги и, наконецъ, въ полуверстѣ отъ вѣзда обнажается каменная соль, сначала отдѣльными выступами, а потомъ, дальше по ущелью, на склонѣ гряды,—цѣлыми непрерывными полосами, то приближающимися къ ущелью, то немного удаляясь отъ него, поражая проѣзжающаго своею массою.

Такое обнаженіе продолжается на разстояніи двухъ съ половиною верстъ, а затѣмъ непрерывность прекращается, но единичные выходы массивовъ повторяются еще три раза. Подошва ущелья, шириной отъ 8 до 30 саж., на всемъ протяженіи усеяна бѣлымъ налетомъ гипса; мѣстами по ней сочится солоновато-горькій ручеекъ воды. Въ общемъ это голая, безпріютная мѣстность, которую каждый стремится проѣхать ночью, чтобы не подвергаться жгучимъ лучамъ солнца и томительной жаждѣ.

Кромѣ обнаженій соли въ Бардымкульскомъ ущельѣ, ея выходы также есть еще и въ другой долинѣ, идущей почти параллельно ущелью, но не имѣющей сквозного прохода, болѣе дикой по характеру, извилистой и узкой и расположенной южнѣе. Пласти соли обнажаются въ ней по обоимъ склонамъ, но изслѣдователь толщину здѣсь проходящихъ пластовъ я не могъ, такъ какъ туда невозможно было доставлять воду рабочимъ; путь загроможденъ колоссальными обломками породъ и по долинѣ этой можно проходить только пѣшкомъ. Простираніе породъ здѣсь такое же, какъ и въ концѣ Бардымкульского ущелья—NO $3h$, а паденіе NW $9h$, угл. 55. (Уголъ паденія опредѣленъ по пластамъ песчаника).

Не буду здѣсь приводить послѣдовательности породъ въ ущельѣ (онѣ имѣются въ журнѣль), но указу только на то, на что указываетъ Г. Мушкетовъ¹⁾, что соль залегаетъ между пластами зеленоватой сланцевой глины, проникнутой гипсомъ, а по сторонамъ ея находятся сначала гипсы, имѣющіе простираніе NO 24° , паденіе NW 114° , уголъ 64° съ примѣсью зеленой глины, потомъ бурая глина съ гипсомъ, а еще далѣе на сѣверъ цѣлѣ породъ становится свѣтлѣе и всѣ онѣ прикрываются конгломератомъ. Подвигаясь же на югъ отъ пластовъ каменной соли, мы застаемъ красновато бурыя

¹⁾ Туркестанъ. Стр. 482.

породы, которыхъ нѣтъ на сѣверной сторонѣ и которыя я признаю за кровлю надъ солью; еще выше надъ ними слѣдуютъ породы болѣе свѣтлые, напоминающія цвѣтомъ сѣверную сторону и отличающіяся тѣмъ, что только здѣсь встрѣчено два пласта чистаго волокнистаго гипса, толщиною въ 2 фута. Въ сланцеватыхъ зеленыхъ глинахъ иногда встрѣчались гнѣзда, выполненные также волокнистымъ и изрѣдка шестоватымъ гипсомъ.

Приступая къ опредѣленію запасовъ каменной соли въ Бардымкульскомъ ущельѣ, прежде всего необходимо замѣтить, что мѣсторожденіе принадлежитъ, на сколько это выяснилось развѣдкою, къ круто-падающимъ пластовымъ, и болѣе правильное залеганіе, въ смыслѣ сохраненія постоянства кровли и почвы сопровождающихъ породъ и угла паденія, начинается съ пласта обозначенаго № 1, продолжаясь далѣе на югъ пластами №№ 2 и 3, какъ это видно на разрѣзѣ № III.

Относительно залежей, означенныхъ №№ 0, 0₁ и 0₂, расположенныхъ ближе къ дорогѣ ущелья, то ихъ, миѣ кажется, нельзя считать за самостоятельные пласти; они скорѣе принадлежатъ къ сдвигамъ, такъ какъ по своему углу паденія не подходятъ къ южнымъ, дѣйствительно не нарушеннымъ въ своемъ положеніи. Наибольшимъ протяженіемъ и громадностью выступа надъ дорогою изъ №№ 0, 0₁ и 0₂, выдѣляется и поражаетъ № 0, но, принимая во вниманіе, что онъ лежитъ на темнозеленой сланцеватой глине и частью подъ нимъ обнаруженъ напость и напластованіе его не согласуется съ почвою, нельзя въ немъ видѣть самостоятельного пласта, а нужно признать за сдвинутую часть одного изъ пластовъ, находящихся выше. Высчитывать запасъ соли въ №№ 0₁ и 0₂, какъ въ пластиахъ съ другимъ угломъ паденія, чѣмъ въ соленосныхъ, расположенныхъ въ кровлѣ и выклинивающихся, прекращающихся на близкомъ разстояніи отъ поверхности, тоже нельзя, а потому для запаса остаются только №№ 1, 2 и 3. Общая ихъ мощность (толщина) равна 6 саженямъ. Длину ихъ по простиранію можно принять въ 1000 сажень, т. е. въ двѣ версты, а по паденію — въ 33 сажени, считая только до горизонта подошвы ущелья и взявши среднюю высоту на этомъ протяженіи.

Длина по простиранію въ 1,000 саж. считается мною по плану отъ западной границы до скрещенія пластовъ №№ 1 и 2, такъ какъ далѣе на востокъ пласти перемѣняютъ не только сторону паденія, но и сопровождающія породы въ кровлѣ и подопивъ здѣсь являются уже не тѣ, что въ №№ 1 и 2, а потому принимать ихъ за продолженіе послѣднихъ, а слѣдовательно и высчитывать въ нихъ запасъ, было-бы неправильно.

Такимъ образомъ, данные для запаса каменной соли въ Бардымкульскомъ ущельѣ, въ рассматриваемой западной части, составляются изъ слѣдующихъ, безусловно не преувеличенныхъ, а, на оборотъ, сильно пониженныхъ цифръ. По простиранію 1000 саж., по паденію 33 сажени, общая мощность 6 саж. и кубическая сажень соли въ 1,200 п. Слѣдовательно, про-

изведеніе чисель: $1000 \times 33 \times 6 \times 1200 = 237.600,000$ пуд. и будетъ выражать запасъ соли.

Мною не приняты въ разсчетъ отдельные выходы соли, бугры, разбросанные почти на всемъ этомъ пространствѣ, какъ не представляющіе непрерывныхъ пластовъ, а потому трудно поддающіеся усчитыванію, что-же касается до ихъ происхожденія, то, вѣроятно, они представляютъ оторванныя части тѣхъ же пластовъ.

Обращаясь къ восточной части мѣсторожденія соли въ Бардымкульскомъ мѣсторожденіи, въ которой одно время работалъ г. Политовскій, а иногда и теперь Камышъ-Курганскіе сарты добываютъ по нѣсколько пудовъ для любителей, нельзя не замѣтить крайнюю неправильность и непостоянство здѣсь залегающей соли. На всемъ протяженіи въ разрѣзѣ № IV, гдѣ поставлена буква А, соль лежитъ гнѣздами на красно-буровой сланцеватой глини, прыкрываясь наносомъ, состоящимъ, главнымъ образомъ, изъ глины. Гнѣзда, не отличаючись значительностью размѣровъ, очень часто прорѣзываются воронкообразными углубленіями, по которымъ вода проникаетъ внизъ; соль, встречающаяся здѣсь, отличается большою чистотою, прозрачностью и величиною кристалловъ, что, кажется, и побудило Политовскаго на неудачное предпріятіе. Благодаря близости залеганія отъ поверхности и возможности добыванія кетменемъ (родъ лопаты), она дѣйствительно, при работѣ, не принимая во вниманіе всѣхъ прочихъ мѣстныхъ обстоятельствъ, о которыхъ я скажу ниже, должна обходиться дешево, но эксплоатировать ее въ солидныхъ размѣрахъ и строить на ней коммерческое предпріятіе, при отсутствіи правильнаго залеганія и при гнѣзовомъ ея характерѣ, могутъ только люди не свѣдущіе.

О пластахъ Б и С я тоже не буду говорить, а тѣмъ болѣе высчитывать запасъ, потому что условія залеганія ихъ остались для меня неясными, а также потому, что запасъ соли въ Бардымкульскомъ ущельѣ, который мною приведенъ, и находящійся на поверхности земли обеспечиваетъ солью Туркестанскій край на очень продолжительное время. Разъяснить неясности напластованія можно было бы при помощи еще одного или двухъ разрѣзовъ, проведенныхъ въ близи разрѣза № IV, но между рабочими стали появляться случаи заболѣванія холeroю съ смертельными исходами, и продолжать работу при такихъ условіяхъ я не считалъ себя въ правѣ.

Не имѣя специальнаго порученія изслѣдовывать соляные ключи въ Бахмаль-рабатѣ, но, проѣзжая каждый день мимо ихъ изъ Камышъ-Кургана въ Бардымкульское ущелье на работы, я нѣсколько ознакомился съ ними и пришелъ къ заключенію, что ни Бардымкульское ущелье, съ его богатыми и благонадежными залежами камениной соли, ни, тѣмъ болѣе, Самгаръ, не могутъ имѣть такого громаднаго значенія по добыванію соли для края, какъ соляные ключи въ Бахмаль-рабатѣ, а потому счелъ умѣстнымъ помѣстить ихъ краткое описание въ настоящемъ очеркѣ, тѣмъ болѣе, что свѣдѣній о нихъ въ литературѣ я нигдѣ не встрѣчалъ.

Начало Бардымкульскихъ соленосныхъ пластовъ лежить въ 8 верстахъ на юго-западъ отъ кишлака Камышъ-Кургана и въ 4 — 5 верстахъ отъ к. Бахмаль-рабатъ, въ которомъ имѣются ключи прѣсной воды и откуда она доставлялась бочками, на разстояніи 15 верстъ, въ Бардымкульское ущелье, во время моихъ тамъ развѣдокъ; этою-же водою пользуются также и рабочіе на соляныхъ ключахъ во время сбора соли.

Пласти каменной соли, заключающіеся между красными и зелеными глинями, сланцеватыми глинами, гипсами, проникнутыми глинами и пескомъ, наконецъ, известковымъ песчаникомъ,—все это вмѣстѣ слагаетъ увалъ, возвышающійся футовъ на 200—300 надъ поверхностью, при ширинѣ сажень въ 400, причемъ преобладающимъ цвѣтомъ породы является красновато-бурый, почему, вѣроятно, это мѣсто и посчитъ названіе у мѣстныхъ жителей «Кызыль-джаръ». Въ настоящее время увалъ сильно изборожденъ массою овраговъ, идущихъ по всѣмъ направленіямъ; на его поверхности, кромѣ этого, есть еще и продольные не широкія углубленія, образовавшіяся вслѣдствіе растворенія и упесенія водою частицъ или-же вывѣтреванія и размыва породы, слабо сопротивляющихся атмосфернымъ дѣятелямъ. Во многихъ мѣстахъ, а также и въ пластиахъ каменной соли, можно замѣтить, особенно въ оврагахъ, сильное разстройство въ напластованіи, происшедшее, быть можетъ, отъ оползней и сдвиговъ. Нѣсколько юго-восточнѣе, примѣрно въ полуверстѣ отъ увала, на лѣвой сторонѣ, уже на склонѣ долины, появляются въ почвѣ небольшіе соляные ключи ¹⁾), которые эксплоатируются жителями к. Камышъ-Кургана, почему и соль изъ тѣхъ мѣсть называется Камышъ-Курганской.

Образованіе соляныхъ ключей здѣсь объясняется близостью залежей каменной соли.

Изъ двухъ постояннѣо вытекающихъ ключей образуется ручеекъ солянаго разсола, отъ котораго небольшими канавами отводятъ воду въ стороны, гдѣ расположены ямы,—бассейны, искусственно вырытые въ землѣ. Бассейны наполняются разсоломъ, послѣ чего путь водѣ преграждается и она, подъ вліяніемъ лучей солнца, начинаетъ испаряться, а соль, бывшая въ растворѣ, осаждается на дно, откуда ее выбираютъ.

Первое наполненіе ямъ разсоломъ происходитъ обыкновенно въ маѣ, когда солнце уже начинаетъ сильно нагрѣваться; черезъ мѣсяцъ вся вода испаряется и садка соли оканчивается; впрочемъ, въ этотъ промежутокъ времени въ ямы добавляютъ разсола еще 4 раза, каждый разъ по $\frac{1}{4}$ аршина. Соль изъ бассейновъ выбираютъ кетменями, складываютъ ее тутъ-же, чтобы она просушилась, затѣмъ погружаютъ въ капы или прямо на арбы и увозятъ.

Въ продолженіи лѣта соль изъ бассейновъ добывается три раза, послѣд-

¹⁾ Анализъ разсола слѣдующій, въ 1000 чч.: угленатріевой соли 0,12, сѣрпокислой натріевой соли 18,82, известковой соли 0,97, магнезіальной 1,30, хлористаго натрія 254,4 ч.

ний въ августѣ; далѣе же наступающая прохлада, а иногда и перепадающіе дожди, пріостанавливаютъ садку соли до слѣдующей весны.

Определенныхъ поперечныхъ размѣровъ ямъ, ихъ глубины, расположение относительно странъ свѣта, преобладающаго направлениѣ вѣтра,—словомъ, чего-нибудь определенного, типичнаго для даннаго мѣста и при которыхъ испареніе воды было бы наибольшее, а садка соли скорѣйшая, мы тутъ не находимъ, несмотря на то, что соль здѣсь добывается съ незапамятныхъ временъ. Для примѣра приведу размѣры нѣкоторыхъ ямъ: $4 \times 8 = 32$ кв. саж.; $1 \times 3 = 3$ кв. саж.; $6 \times 3 = 18$ кв. саж.; $4 \times 2 = 8$ кв. саж.; $7 \times 2 = 14$ кв. саж. Встрѣчаются ямы, хотя и рѣдко, съ поперечными размѣрами гораздо большими; такъ нѣкоторыя имѣли 20 с. \times 7 с. = 140 , но такія по длинѣ обыкновенно раздѣляются вертикальными стѣнками изъ глины на нѣсколько менѣшихъ; что-же касается до глубины ямъ, то встрѣчаются съ наполненіемъ разсола въ 2 аршина, $1\frac{1}{2}$ и рѣдко 1 арш. Такое разнообразіе наблюдается и въ расположениѣ смежныхъ ямъ между собою, а также послѣднихъ относительно главнаго ручья. Впрочемъ, если существуетъ полный хаосъ въ устройствѣ городовъ, кишлаковъ и базаровъ, гдѣ потребность въ правильномъ расположениѣ должна чувствоваться сильнѣе уже по одному тому, что неудобство испытывается каждымъ и ежедневно, то, тѣмъ болѣе, конечно, нельзя ожидать сколько-нибудь сносной распланировки въ эксплоатациѣ соляныхъ источниковъ.

Такое беспорядочное расположеніе ямъ, изъ которыхъ получается соль, создаетъ не малое затрудненіе и по перевозкѣ ея до главной дороги, еще осложняющееся слѣдующимъ обстоятельствомъ. Въ водѣ ручья, кроме растворенныхъ солей, имѣются также и механически взвѣшенныя частицы песка, глины, ила, которыя, послѣ наполненія бассейновъ и прекращенія движенія воды, прежде всего и осаждаются на дно, а затѣмъ уже, при испареніи, садятся гипсъ и поваренная соль. Извлекая кетменями соль изъ ямъ, наконецъ на днѣ доходятъ до гипса, глины и другихъ частицъ, отъ которыхъ нужно освободить яму, чтобы сохранить извѣстный горизонтъ въ бассейнѣ, иначе, безъ чистки, яма, въ концѣ концовъ, заполнилась-бы вся грязью.

Нельзя сказать, чтобы необходимость очистки ямы отъ постороннихъ примѣсей не сознавалась всѣми хозяевами, но только немногіе изъ нихъ исправно чистятъ весною, большая-же часть продѣлываетъ эту убыточную обязанность одинъ разъ въ два и три года, такъ какъ задолжить три рабочихъ дня на очистку считается не экономичною мѣрою. Какъ-бы то ни было, но освобожденіе ямъ отъ грязи въ различное время практикуется, но за то никто и никогда извлеченнное изъ бассейна не вывозитъ за черту площади, на которой расположены всѣ ямы, а каждый хозяинъ складываетъ все это тутъ-же, вокругъ своей ямы, оставляя лишь одну сторону послѣдней свободною, чтобы потомъ было мѣсто для соли и подъѣзда, вслѣдствіе чего каждая яма ограждена въ вышину чуть-ли не такимъ-же заборомъ (дуваломъ), какимъ дома ограждены въ кишлакахъ. Понятно, что эти валы около ямъ, при непра-

вильномъ расположениі послѣднихъ, еще болѣе затрудняютъ подъѣздъ, а въ тоже время создаютъ искусственное затишье надъ разсоломъ, почему испареніе уменьшается и, кромѣ того, при вѣтрахъ отрывающіяся частицы отъ заборовъ попадаютъ въ ямы, отчего осаждающаяся соль загрязняется, а въ случаѣ дождей, которые, впрочемъ, здѣсь очень рѣдки, цѣлые потоки грязи должны неминуемо попадать въ ту-же соль.

Вообще нужно замѣтить, что для чистоты продукта, увеличенія производительности и для болѣе выгоднаго экономического пользованія въ настоящемъ, а особенно въ будущемъ, какъ въ интересахъ хозяевъ, такъ и всего населенія, потребляющаго соль, мѣсторожденіе слѣдовало-бы оградить отъ неумѣлаго и сомнительнаго владѣнія Камышъ-Курганцевъ, подчинивъ его правительственной охранѣ, иначе вся поверхность будетъ приведена въ такое состояніе, что для исправленія ея потребуются громадные расходы, хотя и въ настоящее время для приведенія работъ въ удовлетворительное положеніе они должны быть не малы.

Всѣ ямки, количество которыхъ доходитъ до 300—350, распредѣляются между 100 хозяевами, живущими въ к. Камышъ-Курганѣ; послѣдніе владѣютъ ими, будто-бы, на основаніи документовъ отъ прежнихъ кокандскихъ хановъ. Распредѣляются ямки между владѣльцами очень неравномѣрно: нѣ-которымъ принадлежитъ по 30, 20, 10 ямокъ, но есть и такие, которые владѣютъ одной, двумя. Определить количество здѣсь добываемой соли мнѣ не удалось, повѣрить же на слово солепромышленникамъ, какъ показалъ опытъ, тоже пельзя.

Для определенія количества необходимо было-бы, конечно, знать сумму площадей всѣхъ ямокъ и, затѣмъ, высоту осадка соли въ извѣстный промежутокъ времени на какой-нибудь единицѣ площади. Соледобыватели говорятъ, что соль осаждается въ бассейнахъ, въ продолженіи лѣтняго мѣсяца, на высоту 4 вершковъ, и всѣ жители кишлака согласны въ томъ, что они, Камышъ-Курганцы, продаютъ не менѣе 10,000 арбъ соли, не считая вывозимую верблюдами. Если признать за этою цифрою вѣроятіе, то, слѣдовательно, количество добываемой здѣсь соли равно не менѣе 300,000 п.; но принимая во внианіе районъ рынка, а также подсчеты, которые я произвелъ, основываясь на показаніяхъ самихъ же хозяевъ, количество эксплоатируемой соли въ Камышъ-Курганѣ должна быть около 500,000 пуд.

Самосадочная соль въ Ферганской области добывается въ к. Курганѣ и въ к. Ходжа-Ягапа, лежащемъ на Ю. Ю.-З. отъ первого, верстахъ въ 20, по въ которому я, къ сожалѣнію, не былъ. По словамъ Камышъ Курганцевъ, соль въ Ходжа-Яганѣ добывается точно при такихъ же условіяхъ, какъ и у нихъ, и въ такомъ же количествѣ. Послѣднему обстоятельству, мнѣ кажется, можно довѣриться, и тогда, исходя изъ этого, можно приблизительно определить добычу соли.

Эксплоатируемой солью въ двухъ кишлакахъ пользуется все населеніе Ферганской области, Самарканской до г. Джизака и Сыръ-Дарьинской, включи-

тельно съ Ташкентомъ. Населеніе на этой площади можно принять въ 1.200,000 человѣкъ и, считая на душу по 30 ф. соли, получимъ годовой расходъ на этомъ пространствѣ соли въ 900,000 пудовъ, которые и должны распредѣлиться въ добываніи между к. Камышъ-Курганомъ и Ходжа-Яганою, то есть по 450,000 п.

Съ другой стороны, предполагая, что количество ямокъ только 300 и каждая имѣеть только 6 квад. саж., а количество осаждающейся соли въ одинъ разъ равно 4 вершкамъ, получимъ годовую добычу не менѣе 500,000 п.

Вся почти соль, извлеченная изъ ямъ, продается на мѣстѣ прѣзжающими покупателями, по цѣнѣ 30—50 коп. за арбу¹⁾ и только немногие хозяева, наиболѣе предпріимчивые, сами развозятъ соль по городамъ, откуда обратно возвращаются съ товаромъ,—хлѣбомъ, напр. пшеницею изъ Ура-Тюбе. Съ разстояніемъ отъ мѣста добычи, соль, конечно, возрастаетъ въ цѣнѣ; такъ, въ 8 вер. отъ К.-Кургана, въ Чиль-Махрамѣ, арба продается уже по 1 р. 20—1 р. 80 к., въ Кокандѣ 2 р.—2 р. 60 к. и т. д. Владѣльцы постоянно слѣдятъ за цѣною въ ближайшихъ городахъ и какъ только узнаютъ, что цѣна тамъ поднялась, немедленно и дружно повышаютъ ее и у себя. Наконецъ, что касается дохода отъ продажи соли, то въ показаніяхъ владѣльцевъ я нашелъ столько противорѣчія, что не придаю ихъ словамъ никакого довѣрія и, только какъ курьезъ, приведу тѣ цифры, которыя мнѣ давали; напримѣръ: Мурза, обладатель 16 ямокъ, выручилъ за проданную соль 12 руб.; Мараджабъ-бай при 20 ямкахъ—50 р.; Аксакалъ изъ 6 ямокъ—40 р. Я считаю, что доходъ отъ соли въ К.-Курганѣ не менѣе 6,000 руб.

Разсмотрѣвъ мѣсторожденіе соли въ кишлакахъ Самгарѣ, Камышъ-Курганѣ и въ Бардымкульскомъ ущельѣ, нужно признать, что единственнымъ и чрезвычайно выгоднымъ является мѣсторожденіе Камышъ-Курганское. Въ настоящее время, не смотря на полное отсутствіе организаціи въ дѣлѣ, пудъ соли продается на мѣстѣ отъ 1 до 1,3 коп. Одного этого факта совершенно достаточно, чтобы не говорить о добычѣ каменной соли, которая, при всѣхъ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, не можетъ обойтись дешевле 4 и 5 коп. за пудъ, но, разумѣется, эта цѣна возможна только въ такомъ мѣстѣ, гдѣ горный промыселъ поставленъ на очень высокомъ уровнѣ, а совсѣмъ не въ Туркестанскомъ краѣ, гдѣ онъ въ зачаточномъ состояніи.

Разберу въ самомъ краткомъ видѣ при какихъ условіяхъ находятся всѣ три мѣсторожденія и изъ какихъ манипуляцій должны состоять работы по добычѣ соли, чтобы наглядно указать полную непригодность каменной соли въ Туркестанскомъ краѣ при наличности самосадочкой.

Для эксплоатациіи каменной соли потребуются инструменты, рабочіе, порохъ, мельницы для размола и топливо или вода для дѣйствія мельницы.

Мѣсторожденіе Самгарское находится въ 10 вер. отъ ближайшаго кишлака, въ 6 вер. отъ воды, работы должны вестись подземныя.

¹⁾ Арба вмѣщаєтъ отъ 25 до 40 пудовъ; принимаютъ въ среднемъ 30 пудовъ.

Бардымкуль въ 20 верстахъ отъ жилья, въ 16 отъ воды, работы открытыя.

Какъ для той, такъ и для другой, потребуются инструменты: кузнечные, кайлы, молота, буры, перфораторы и т. д., все приготавляемые изъ такихъ металловъ, какъ желѣзо, сталь, мѣдь, совершенно недобываемыхъ въ краѣ и потому дорогихъ, привозныхъ. Въ странѣ не существуетъ механическихъ мастерскихъ, въ которыхъ-бы происходила ремонтировка испорченныхъ частей или приготовление новыхъ, ни лабораторіи для приготовленія спеціального пороха, ни людей съ подходящими профессіями.

Для созданія мельницъ необходимы механизмы, топливо и вода, но послѣднихъ въ разбираемыхъ нами мѣстностяхъ нѣтъ.

Словомъ, отсутствуютъ всѣ тѣ элементы, изъ которыхъ слагается работа.

Конечно, при такихъ условіяхъ не можетъ быть и рѣчи о разработкѣ каменной соли въ настоящее время. Запасы ея должны быть оставлены для болѣе или менѣе далекаго будущаго, а для близкаго и настоящаго совер-шенно достаточно самосадочной Камышъ-Курганской и Ходжа-Яганской.

Чтобы не быть голословнымъ въ послѣднемъ отношеніи, я укажу на то, что, по крайней мѣрѣ, $\frac{1}{3}$ часть разсола изъ ручья не улавливается, а проходитъ дальше въ озеро Оксыконъ, которое, по химическому анализу, въ 1000 ч. воды содержитъ соли 161,50 ч., но, при увеличеніи спроса на соль, пропадающій разсоль возможно утилизировать.

Кромѣ того, на этой же площади, при рытьѣ ямокъ, обнажаютъ во многихъ мѣстахъ самостоятельные соляные ключи, которыми владѣльцы и пользуются, не проводя къ себѣ арыками разсола изъ общаго источника. Нѣтъ сомнѣнія, что если отдельные ключи расчистить, обнажить, то количество разсола еще увеличится. Наконецъ, общее геологическое строеніе мѣстностей и всѣ вмѣстѣ взятые ключи указываютъ съ достовѣрностью, что мы имѣемъ дѣло здѣсь съ большимъ подземнымъ запасомъ разсола, который только нужно вывести на свѣтъ, для чего было-бы необходимо буреніе. Если къ этому еще добавить, что разсоль съ глубины, какъ показываетъ практика, почти всегда болѣе богатъ солью, чѣмъ поверхностный, то мнѣ кажется, что можно совершенно спокойно смотрѣть на будущее и быть увѣреннымъ, что Туркестанскій край обеспечить еще на долго дешевою самоосадочною солью.

ХИМИЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГИЯ.

АНАЛИТИЧЕСКИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ РАБОТЫ ВЪ ЛАБОРАТОРИИ АРЕНДАТОРОВЪ ЗАПАДНАГО ОКРУГА ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

Горн. Инж. И. А. Антипова.

Въ началѣ 1892 года, т. е. вскорѣ послѣ взятія въ аренду Западнаго округа Царства Польскаго, арендаторы основали лабораторію въ Петербургѣ для вырѣшенія разныхъ научныхъ техническихъ вопросовъ, особенно относящихся до металлургіи цинка. Лабораторія обставлена всевозможными приборами и приспособленіями и результаты многихъ произведенныхъ въ ней работъ, я думаю, не безъинтересны для горнаго дѣла, а по этому я и позволяю привести ихъ въ печати.

A. Опыты электролиза цинка.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію этихъ опытовъ, произведенныхъ въ лабораторіи арендаторовъ, я считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ, вообще, по поводу электролиза цинка.

Несмотря на то, что попытки полученія цинка электролизомъ изъ приготовленныхъ растворовъ и даже прямо изъ рудъ начались лишь немногимъ позже таковыхъ же попытокъ для мѣди, въ этой области получены менѣе удовлетворительные результаты для первого металла и причиной тому служать до сихъ поръ слѣдующія обстоятельства:

1) Значительное сопротивленіе вообще употребляемыхъ въ настоящее время цинковыхъ растворовъ, какъ электролитовъ, требующихъ для разложенія затраты большаго количества энергіи, и плохая проводимость цинковыхъ рудъ. При работахъ же въ частности съ галмейами (въ Россіи—Царство Польское, въ Германіи—Верхняя Силезія) является весьма серьезное затрудненіе въ переводѣ въ растворъ кремнекислаго цинка (составляющаго иногда $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ часть всего количества цинка въ рудѣ), вслѣдствіе чего, при работахъ электролизомъ, является громадная потеря цинка, а поэтому всѣ расчеты, основанные

на опытѣ, приводятъ къ цѣнѣ цинка много высшей, чѣмъ при существующихъ способахъ полученія металлическаго цинка.

Имѣются, впрочемъ, указанія на то, что возможно вести электролитическую обработку цинковыхъ рудъ, и именно цинковой обманки, при затратѣ всего 1 лошадиной силы, или 23 кил. угля, на 8 кил. цинка¹⁾ или, напримѣръ, при употребленіи желѣзного анода по способу инженера де-Меритансъ, при которомъ на одну лошадь является выходъ 9—10 кил. въ часъ²⁾), между тѣмъ на заводахъ Силезіи и Бельгіи, при выплавкѣ, траты горючаго для восстановленія и топлива на 8 кил. цинка достигаетъ 40—56—64 кил. угля. Несмотря, однако, на такой повидимому блестящій результатъ, способъ, напримѣръ, Letrang'a, предложенный 9 лѣтъ назадъ, какъ выгодный даже для отваловъ, не привился и до сихъ поръ въ смыслѣ валовой работы извлечения цинка изъ цинковой обманки, и причиной этому, вѣроятно, служить какъ стоимость электролитическихъ растворовъ и содержанія ваннъ, такъ и особенно невыгодная форма полученія металла, какъ это увидимъ ниже.

2) Вслѣдствіе значительно меньшей рыночной стоимости цинка по сравненію съ мѣдью, оказываются невозможными тѣ затраты, которыя доступны, напримѣръ, при электролитическомъ добываніи послѣдняго металла; но есть надежда, что усиленія современныхъ электротехниковъ къ удешевленію получаемаго цинка увѣщаются успѣхомъ, но не въ смыслѣ, можетъ быть, прямого удешевленія электролиза, а въ видѣ возможности полученія при производствѣ ряда побочныхъ продуктовъ значительной стоимости, каковы, напримѣръ, при электролизѣ хлористыхъ солей—бертолетова соль, бѣльльная извѣсть и пр.

3) Цинкъ, получаемый электролизомъ изъ рудъ, въ большинствѣ случаевъ не безусловно чистъ, вслѣдствіе чего и продажная цѣна его не можетъ значительно повышаться. Въ настоящее время стараются, впрочемъ, очищать электролитические растворы, подводимые къ катодамъ, посредствомъ веществъ, осаждающихъ нечистоты, но это дѣлаетъ процессъ болѣе сложнымъ и дорогимъ.

4) Осажденіе цинка, какъ показали наши опыты, происходитъ равномѣрно и въ видѣ плотнаго отложенія лишь до извѣстной толщины, не превышающей 1,5 міл., а затѣмъ начинаютъ образовываться бородавки, т. е. отдѣльные скопленія большей толщины и, наконецъ, являются отложенія губчатаго цинка. Повидимому это не имѣть прямой связи съ поляризаціей и не зависить отъ поверхности катода.

Несмотря, однако, на цѣлый рядъ затрудненій при электролитическомъ получении цинка, весьма лестная перспектива избавиться отъ довольно несовершенныхъ способовъ выплавки цинка заставляетъ многіе изъ заводовъ

¹⁾) Berg und Hüttenmän. Zeitung. 1883 г. 287.

²⁾) Способъ не достаточно проверенъ.

Германії, Бельгії и Америки заниматься опытами электролитического получения цинка¹⁾). Не желая отставать отъ своихъ европейскихъ конкурентовъ на рынке, арендаторы тоже пожелали произвести въ этомъ отношеніи опыты, продолжавшіся 1½ года, къ описанію которыхъ я и перехожу.

Опыты были направлены главнымъ образомъ къ способамъ рафинирования цинка посредствомъ электролиза, для чего вначалѣ былъ выбранъ уксусно-кислый растворъ, получавшійся по способу Александра Уатта²⁾, насыщеніемъ кислоты металлическимъ цинкомъ, но ближайшіе результаты показали, что сопротивленіе этого раствора сравнительно велико и для уменьшенія его явилась необходимой прибавка нашатыря. Для отысканія удобной жидкости съ наименьшимъ сопротивленіемъ былъ произведенъ рядъ опытовъ, результаты которыхъ показаны въ помѣщенной ниже таблицѣ.

Разстояніе электродовъ.	25% растворъ изъ 1/2 уксусно-кислого цинка и 1/2 хлористаго аммонія.	I	II	III	IV	V
		25% растворъ изъ 3/4 уксусно-кислого цинка и 1/4 хлористаго аммонія.	25% растворъ изъ 3/5 сѣрно-кислого цинка и 2/5 хлористаго аммонія.	25% растворъ изъ 3/4 сѣрно-кислого цинка и 1/4 хлористаго аммонія.	25% растворъ изъ 3/4 сѣрно-кислого цинка и 1/4 хлористаго аммонія.	25% растворъ изъ 3/5 сѣрно-кислого цинка и 2/5 хлористаго аммонія.
0,5 сантиметровъ . . .	3,8 амп.	3 амп.	3,8 амп.	3,4 амп.	1,1 амп.	
1,0 » . . .	3,1 »	2,3 »	3,1 »	2,7 »	0,7 »	
2,0 » . . .	2,25 »	1,55 »	2,3 »	1,9 »	0,4 »	
3,0 » . . .	1,70 »	1,10 »	1,8 »	1,45 »	0,3 »	
4,0 » . . .	1,40 »	0,9 »	1,5 »	1,15 »	0,2 »	
5,0 » . . .	1,20 »	0,7 »	1,3 »	0,95 »	0,15 »	
6,0 » . . .	—	0,6 »	1,15 »	0,80 »	0,10 »	
7,0 » . . .	—	0,52 »	1,0 »	0,70 »	0,10 »	
8,0 » . . .	—	0,50 »	0,9 »	0,65 »	0,10 »	

¹⁾ Способы получения цинка электролизомъ описаны мною въ «Ізвѣстіяхъ Общества Горн. Инж.» 1893 годъ, № 3.

²⁾ Описание имѣется въ The Engineering and Mining Journ. 1892. April 23, p. 454.

Расстояніе электродовъ.	VI	VII	VIII	IX	X
	25% растворъ сѣрно-кислого цинка.	25% растворъ хлористаго цинка.	25% растворъ изъ 3/5 хлористаго цинка и 2/5 хло- ристаго аммонія.	25% растворъ изъ 3/5 хлористаго цинка, 100 ч. хло- ристаго аммонія и 20 ч. сѣрно-кис- лого цинка.	25% растворъ изъ 300 ч. хлористаго цинка, 100 ч. хло- ристаго аммонія и 20 ч. сѣрно-кис- лого аммонія.
0,5 сантиметровъ . . .	1,9 амп.	3,4 амп.	4,4 амп.	3,8 амп.	3,8 амп.
1,0 » . . .	1,3 »	2,6 »	3,5 »	3,1 »	3,2 »
2,0 » . . .	0,8 »	1,8 »	2,6 »	2,3 »	2,4 »
3,0 » . . .	0,6 »	1,1 »	2,1 »	1,8 »	1,9 »
4,0 » . . .	0,4 »	1,1 »	1,7 »	1,5 »	1,6 »
5,0 » . . .	0,35 »	0,9 »	1,45 »	1,25 »	1,35 »
6,0 » . . .	0,30 »	0,8 »	1,3 »	1,10 »	1,15 »
7,0 » . . .	0,25 »	0,7 »	1,15 »	1,0 »	1,10 »
8,0 » . . .	0,20 »	0,6 »	1,0 »	0,9 »	0,9 »

Прибавленіе сѣрно-кислого аммонія и цинка производилось, главнымъ образомъ, для осажденія на дно ваннъ сѣрно-кислого свинца, который образовался изъ свинца, заключавшагося въ заводскомъ цинкѣ¹); поэтому для дальнѣйшихъ работъ и была выбрана жидкость типа X. Опыты въ большемъ видѣ производились въ стеклянныхъ призматическихъ ваннахъ, высотою въ 3 сант. и при размѣрѣ сторонъ 30×24 сант., помѣщавшихся на особо устроенному столѣ съ приводами. Обыкновенно дѣйствовали 3 ванны совокупно; аноды приготавлялись изъ заводскаго цинка, а катоды изъ чистаго цинка съ гладкой поверхностью, причемъ для легкой съемки осѣвшихъ пластинъ цинка катоды графитизировались. Катоды употреблялись также и мѣдные пластины съ гладкой поверхностью и графитизированныя или же покрытыя амальгамой²). Въ каждой ваннѣ подвѣшивались 2 катода и 3 анода (поверхность ихъ 20×30 сант.) для вполнѣ равномѣрного осажденія. Токъ доставлялся динамо-машиной, а опыты производились при $10 - 100$ ³) амперахъ и 0,25—0,35 вольтахъ. Также принимались мѣры, чтобы растворъ въ ваннахъ постоянно сохранялъ одну и ту же концентрацію, что достигалось при посредствѣ непрерывной циркуляціи. Дѣлались также опыты съ по-

¹⁾ Анализъ заводскаго Бендинскаго цинка приведенъ ниже, въ отдѣль «Анализъ металловъ»

²⁾ Во избѣженіе поляризациіи.

³⁾ Опыты доказали возможность работы и при 2000 ампер.

догрѣваніемъ раствора, такимъ образомъ, чтобы въ ваннахъ сохранялась одна и также температура, и именно отъ 25 до 45° Ц.; для этого циркулирующая жидкость пропускалась чрезъ калориферы, подогрѣваемые пламенемъ газа. Съ другой стороны произведены и опыты охлажденія электролита до температуры ниже окружающей среды. Тѣмъ не менѣе, при всѣхъ этихъ опытахъ наблюдалось постоянно одно и тоже явленіе—плотное осажденіе сначала до толщины слоя въ 1—1¹/₂ міл., далѣе образованіе бородавокъ съ темными пятнами на поверхности катода и затѣмъ губчатый, легко отпадающій слой. Если-же и являлась возможность получить болѣе толстый слой, то лишь посредствомъ прекращенія тока, очисткой поверхности и снова введеніемъ этого катода въ ванну. При внимательномъ изученіи образцовъ электролитически полученной пластинки цинка въ 5 міл. толщиною, присланной изъ Гиссена въ Германіи проф. Генфнеромъ, который одновременно также занимался электролизомъ цинка, наблюдалось тоже наслоеніе и, слѣдовательно, неоднократное прерываніе тока. Необходимо при этомъ прибавить, что и при аналитическомъ осажденіи посредствомъ электролиза, особенно изъ жидкостей, содержащихъ амміакъ и его соли, наблюдается первѣко образованіе, во-первыхъ, неплотнаго отложенія, а, во-вторыхъ, темныхъ пятенъ послѣ образованія известной толщины плотнаго слоя; въ началѣ же отложенія поверхность платиновой чашки или конуса, служащихъ катодами, покрывается, въ первый моментъ, почти всегда, хотя и весьма плотно пристающимъ тонкимъ слоемъ, но окрашеннымъ въ болѣе темный цветъ, чѣмъ тѣтъ, который присущъ металлическому цинку. Всѣ эти явленія, которыя не всегда легко подмѣтить при аналитическомъ осажденіи малыхъ количествъ цинка, обращали на себя серьезное вниманіе при описываемыхъ выше опытахъ въ большомъ размѣрѣ, уже по той причинѣ, что осажденный цинкъ безъ переплавки не могъ имѣть никакого примѣненія; переплавка-же, напримѣръ, губкообразной массы, покрывающей катодъ, была бы сопряжена еще съ особыми устройствами, которыя предоставили бы возможность вести эту операцию при полномъ отсутствіи воздуха, такъ какъ частицы цинка въ этой губкообразной массѣ были настолько тонки, что даже при высушиваніи въ воздушной банѣ самовозгорались. Поэтому всѣ дальнѣйшіе опыты были направлены къ изученію причинъ этого неплотнаго отложенія и по возможности къ ихъ устраненію.

Такъ какъ опытъ показалъ, что поляризациѣ, чистота цинка и плотность тока не имѣютъ опредѣленнаго вліянія на свойства осажденія или, точнѣе, что и при всѣхъ благопріятныхъ, повидимому, условіяхъ происходитъ не плотное осажденіе, то пришлось обратиться къ изученію свойствъ осаждаемаго металла. Перистая, губчатая масса цинка, при работахъ съ растворами типа X, по тремъ анализамъ оказалась слѣдующаго состава: 1) $Zn = 99,81\%$, 2) $Zn = 99,804\%$, 3) $Zn = 99,881\%$; не имѣется слѣдовъ Fe , Pb и другихъ металлическихъ примѣсей, заключавшихся въ заводскомъ цинкѣ. Губчатый цинкъ не заключалъ влажности. Естественно поэтому казалось слишкомъ малымъ содержаніе металлическаго цинка. Между тѣмъ при накаливаніи

10 гр. пористаго цинка въ струѣ сухой CO_2 , по поглащениі послѣдней, удалось собрать надъ ртутью около 8 куб. сант. газа, оказавшагося смѣсью H и N , очевидно, слѣдовательно, что въ губчатой массѣ заключался или цинкамидъ въ смѣси съ металлическимъ цинкомъ¹⁾, или что эти газы были поглощены при электролизѣ металломъ; по Grove же цинкамидъ даетъ губчатую массу цвѣта графита. Тѣмъ не менѣе и при электролизѣ цинкъ-содержащихъ жидкостей, въ которыхъ отсутствуютъ амміакъ и его соли, наблюдаются нерѣдко тѣ же явленія при осажденіи, какія описаны выше. Въ этомъ случаѣ возможно было бы объяснить различный характеръ выдѣленнаго металла частичнымъ измѣненіемъ, подъ вліяніемъ тока, уже осажденнаго па катодѣ цинка, но, къ сожалѣнію, мнѣ не удалось пайти даже какія-либо па эти указанія, изслѣдуя удѣльные вѣса разныхъ осажденій, чemu главной причиной и была невозможность отдѣлить, напримѣръ, темныя отложенія отъ поверхности цинка. Независимо отъ этого, въ послѣднемъ случаѣ, при слабомъ режимѣ, наблюдалось отложеніе ZnO на катодѣ; такъ, въ двухъ случаяхъ опредѣлено кислорода: 0,0895% и 0,1034%, что несомнѣнно имѣеть вліяніе также па свойства отложенія. Такимъ образомъ, при осажденіи электролизомъ цинка, является крайне неудобной форма отложенія, и съ ней, какъ мнѣ известно, до сихъ поръ борются электротехники Западной Европы.

B. Анализы металловъ, рудъ, горныхъ породъ и разныхъ веществъ.

I. Металлы.

1) Бендинскій заводскій цинкъ:

Pb . . .	0,7276 %
Fe . . .	0,0195 »
SiO_2 . . .	0,0088 »
C	0,0048 »
Cd	0,0096 »
S	слѣды
Zn , по недостатку	99,2297 »

2) Электролитический цинкъ профессора Гепфнера:

Pb . . .	0,3722 %
Cu . . .	0,0877 »
Fe . . .	0,0308 »
Cd . . .	слѣды.

¹⁾ Это вещество найдено при электролизѣ амміачнаго раствора цинка Grove. Fremy. Encyclopédie chimique T. III, p. 115.

3) Американский цинкъ (Bertha):

<i>Pb</i>	слѣды
<i>Fe</i>	0,0080 %
<i>Cd</i>	слѣды
<i>Zn</i> , по недостатку	99,9920 »

4) Бельгийский цинкъ (extra-pur):

<i>Pb</i>	слѣды
<i>Fe</i>	0,0120 %
<i>Cd</i>	слѣды
<i>Zn</i> , по недостатку	99,9980 »

5) Бельгийский обыкновенный цинкъ:

<i>Pb</i>	1,5230
<i>Fe</i>	0,0210 »
<i>Cd</i>	слѣды
<i>Zn</i> , по недостатку	98,456 »

6) Мѣдь Сименса¹⁾.

При температурѣ воздуха 17,5° Ц. (и воды) и давленіи атмосферы 767 mm. удѣльный вѣсъ = 8,724.

На 100 частей мѣди:

<i>As</i>	0,03210 %
<i>Sb</i>	0,01080 »
<i>Fe</i>	слѣды
<i>Pb</i>	0,00900 »
<i>Ag</i>	0,00049 »
<i>Cu₂O</i>	0,51020 »
<i>Cu</i>	99,41120 »
	99,97379 %

7) Мѣдь Чили:

Удѣльный вѣсъ	8,823
<i>As</i>	0,01450 %
<i>Sb</i>	0,01820 »
<i>Fe</i>	0,00930 »
<i>Pb</i>	0,00130 »
<i>Cu₂O</i>	0,32140 »
<i>Cu</i>	99,73180 »
	100,09650 %

¹⁾ Всѣ образцы мѣди доставлены господиномъ Начальникомъ Колпинского завода.

8) Тарзисъ № 1-й:

Удѣльный вѣсъ . . .	8,812
<i>As</i> . . .	0,01210 %
<i>Sb</i> . . .	0,05210 »
<i>Fe</i> . . .	неопределено
<i>Pb</i> . . .	0,00880 %
<i>Ag</i> . . .	неопределено
<i>Cu₂O</i> . .	0,31830 %
<i>Cu</i> . . .	99,80950 »
	<hr/>
	100,10080 %

9) Мѣдь Демидова:

Удѣльный вѣсъ . . .	8,839
<i>As</i> . . .	0,00900 %
<i>Sb</i> . . .	0,02110 »
<i>Fe</i> . . .	0,00730 »
<i>Ag</i> . . .	слѣды
<i>Cu</i> . . .	99,94500 »
	<hr/>
	100,98240 %

10) Мѣдь марки М. Р. А.:

удѣльный вѣсъ . . .	8,917
металлической мѣди . . .	99,9123%

11) Мѣдь марки Г. С. С. В. С.

удѣльный вѣсъ . . .	8,706
металлической мѣди . . .	99,7123%

12) Тарзисъ № 2-й:

удѣльный вѣсъ . . .	8,798
металлической мѣди . . .	99,7312%

13) Мѣдь Wallaroo:

удѣльный вѣсъ . . .	8,875
<i>Fe</i> . . .	0,00850%
<i>Ag</i> . . .	слѣды
кислорода . . .	0,10230 »
<i>Cu</i> . . .	99,88920 »
	<hr/>
	100,01800 %

14) Свинецъ, выплавленный въ Киргизской степи.

Доставленъ господиномъ Виннеромъ для определенія золота и серебра.

Взято 26 навѣсокъ по 25 грам., а всего 650 грам. Каждая навѣска подвергалась куппеляціи въ муфель. Получено 26 корольковъ серебра, вѣсомъ 0,2275 грам., что дало содержаніе серебра въ %—0,035 (1 золотн. 30 долей).

20 корольковъ сплавлены вмѣстѣ и приготовленная корточка разварена въ азотной кислотѣ; получены остатокъ золота въсомъ 0,0028 грам. или, въ %, по отношенію къ свинцу, 0,00056, а къ серебру 1,65% (1 золоти. 56 долей золота въ фунтѣ серебра).

Чтобы выяснить ближайшія причины появленія свинца въ металлическомъ цинкѣ, произведены въ Бендинскомъ заводѣ отдѣльныя плавки разныхъ сортовъ рудъ, причемъ вмѣстѣ съ этимъ изучались строеніе и видъ излома металла при разныхъ способахъ охлажденія. При этомъ опредѣлено:

Цинкъ изъ руды «Георгъ»	содержалъ	<i>Pb.</i>	0,58%
» «Анна»	»	<i>Pb.</i>	1,38 »
» «Іосифъ»	»	<i>Pb.</i>	1,49 »
» «Уліссъ»	»	<i>Pb.</i>	1,08 »
» «Стартиновская промывальная»	содержалъ	<i>Pb.</i>	1,59 »
Верхній слой цинка изъ котелка ¹⁾		<i>Pb.</i>	0,98 »
2-й	»	<i>Pb.</i>	1,27 »
3-й	»	<i>Pb.</i>	0,97 »
Послѣдній	»	<i>Pb.</i>	1,12 »
Цинкъ изъ остатковъ ²⁾ , охлажденный медленно	<i>Pb.</i>	0,51%	
изломъ крупнозернистый.			
Цинкъ изъ остатковъ, охлажденный быстро;			
ломъ съ переходомъ въ крупнозернистый.			
Верхній слой изъ котелка медленно охлажден.	<i>Pb.</i>	1,12 »	
крупнозернистый.			
Верхній слой изъ котелка быстро охлажденный;			
почти крупнозернистый.			
Нижній слой изъ котелка медленно охлажден-			
ный	<i>Pb.</i>	1,19%	
крупнозернистый.			
Нижній слой изъ котелка быстро охлажденный			
мелко зернистый.			
Искусственный сплавъ цинка съ 3% <i>Pb.</i>			
крупнозернистый матовый.			

Съ цѣлью выдѣленія *Pb* изъ металлическаго цинка производились опыты рафинированія, посредствомъ фосфора, надъ образцами металла, содержащаго 1,29% *Pb* ³⁾.

¹⁾ Въ которомъ скапливается цинкъ изъ муфелей.

²⁾ При цинковомъ производствѣ. Обыкновенно богатые продукты.

³⁾ Фосфоръ вводился въ расплавленный металлъ, масса перемѣшивалась и по истечении некотораго времени снималась гарь. Опыты производились въ Колпинскомъ заводѣ.

1	опытъ раффионированный цинкъ.	0,8060% Pb.
2	»	0,9310 » »
3	»	0,9215 » »
4	»	0,825 » »
5	»	0,793 » »

Въ снятой гарі опредѣлено слѣдующее содержаніе Pb:

1	опытъ.	13,95%
2	»	18,45 »
3	»	—
4	»	—
5	»	17,13 »

Анализы мѣди производились, въ общемъ, по способу Гампе и особенное вниманіе обращалось на удѣльные вѣса по отношенію къ составу металла. Анализъ-же цинка отличался значительно отъ ранѣе предложенныхъ и описанныхъ, и поэтому я считаю не безъинтереснымъ привести его здѣсь подробно.

Анализъ металлическаго цинка.

Въ металлическомъ цинкѣ чаще всего встрѣчаются слѣдующія примѣси: мышьякъ, сурьма, олово, мѣдь, кадмій, свинецъ, желѣзо, сѣра, кремнеземъ и углеродъ. Болѣе рѣдкими являются: висмутъ, марганецъ и, еще болѣе рѣдкими, серебро (Силезія), индій (Фрейбергъ). Какъ постороннюю примѣсь нужно считать и кислородъ, заключающійся въ цинкѣ или въ видѣ свободного газа, или, что вѣроятнѣе, какъ составная часть окиси цинка, механически запутанной въ металлѣ¹⁾.

Для опредѣленія примѣсей по возможности изъ одной порціи цинка (кромѣ сѣры, углерода и кислорода), я избралъ слѣдующій способъ анализа, къ которому примѣняю по возможности болѣе электролизъ, какъ упрощающій и ускоряющій ходъ анализа, сообразно указаніямъ Classen'a въ его руководствѣ Quantitativen Analyse durch Electrolyse. Такъ какъ количество примѣсей обыкновенно ничтожно, то необходимо для анализа брать большія количества цинка, а именно, смотря по чистотѣ, отъ 25 до 100 грам. По Classen'у и друг., цинкъ для анализа растворяется въ кускахъ (или кускѣ) предварительно взвѣшанныхъ и затѣмъ, послѣ растворенія приблизительно необходимаго количества, куски (или кусокъ) вынимаются, очищаются и снова взвѣшиваются. Такимъ образомъ дѣлается известнымъ количество цинка, перешедшаго въ растворъ.


Я нахожу болѣе удобнымъ растворять опредѣленное количество, обыкновенно, 50 — 100 грам. цинка въ видѣ стружекъ, полученныхъ при сверленіи хорошимъ стальнымъ сверломъ, послѣ очистки поверхности бру-

¹⁾ Моя паслѣдованія: «Строеніе металлическаго цинка».


ковъ и плить. Этимъ достигается и болѣе точный средній анализъ извѣстнаго, напримѣръ, выхода цинка и болѣе легкій разсчетъ при дальнѣйшихъ вычисленіяхъ анализа. Раствореніе производится въ царской водкѣ для переведенія *As* въ мышьяковую и *Sb* въ сурмяную кислоты. На 50 грам. удобнѣе взять 130 куб. сант. азотной кислоты удѣльн. вѣс. 1,2, соляной 50 куб. сант. и смѣсь разбавить дистиллированной водой до 300—350 куб. сант., для избѣжанія весьма сильной реакціи.

По окончаніи растворенія металла, жидкость выпаривается до суха, обрабатывается крѣпкой соляной кислотой, снова выпаривается и остатокъ растворяется въ разведенной соляной кислотѣ при нагреваніи. Нерастворимый остатокъ, если таковой имѣется, собирается на маленькой фильтрѣ, высушивается и послѣ сжиганія фильтра и прокаливанія взвѣшивается; опредѣляется вѣсъ SiO_2 . Въ отфильтрованную жидкость, послѣ нагреванія, пропускается сѣроводородъ. Полученный осадокъ сѣрнистыхъ металловъ обрабатывается растворомъ Na_2S (I), при слабомъ нагреваніи; растворъ сульфосолей осаждается слабой соляной кислотой и жидкость выпаривается; остатокъ обрабатывается концентрированной HCl и $KClO_3$ и выпаривается на водянной банѣ. Остатокъ смывается дымящейся HCl въ колбу (500—600 к. сант.), прибавляется отъ 20 до 25 к. сант. хлористаго желѣза или лучше двойной соли $FeSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 5H_2O$ и столько дымящейся HCl , чтобы объемъ былъ равенъ 150—200 куб. сант. Въ растворѣ пропускаютъ быстро токъ хлористаго водорода и продолжаютъ этотъ токъ, судя по видимому насыщенію жидкости, по крайней мѣрѣ съ полъ-часа и дистиллируютъ жидкость до объема 50 куб. сант.; какъ приемникъ служить колба въ 1 литръ, наполненная 400—500 куб. сант. воды. Если колба хорошо охлаждается, то во второй приемникъ не переходить искрѣдь *As*, даже если его количество, разсчитанное на As_2O_3 , достигаетъ 0,5 грам. Въ дистиллятѣ, по охлажденію, *As* опредѣляется, послѣ предварительного насыщенія жидкости Na_2CO_3 , титрованіемъ растворомъ іода, или же *As* выдѣляется въ видѣ As_2S_3 и какъ таковой взвѣшивается на взвѣшенному фильтрѣ, или же, наконецъ, *As* опредѣляется по количеству *S*, содержащейся въ As_2S_3 . Солянокислый растворъ, содержащий *Sb*, *Sn* и находящійся въ колбѣ, выпаривается до суха, а остатокъ обрабатывается растворомъ Na_2S удѣльн. вѣс. 1,22, послѣ прибавленія такого количества концентрированного раствора чистаго $NaHO$, чтобы въ жидкости содержалось около 1 грам. $NaHO$. Еслибы раствореніе не произошло сразу, то этого достигаютъ посредствомъ нагреванія на небольшомъ пламени. Послѣ растворенія и охлажденія жидкость подвергается электролизу токомъ изъ какого-либо источника, развивающаго около 1,5—2 куб. сант. гремучаго газа въ минуту. Обыкновенно послѣ двухъ часовъ дѣйствія тока достигается полное осажденіе металлической *Sb* въ видѣ свѣтлаго блестящаго палета, покрывающаго платиновый конусъ. Вначалѣ дѣйствія тока, выдѣляющаяся *Sb* покрываетъ конусъ въ видѣ темныхъ пятенъ, которыхъ


скоро принимаютъ блестящій металлическій видъ. Вѣроятно, при этомъ электролизѣ происходитъ слѣдующая реакція (токъ сначала разлагаетъ воду):



на катодѣ образуется:



на анодѣ —



Конусъ съ осѣвшемъ *Sb* промывается водой, абсолютнымъ алкоголемъ, высушивается короткое время на водяной банѣ 80—90° Ц. и взвѣшивается. Такъ какъ *Sn* изъ раствора сѣриистаго цатрія не восстанавливается и, наоборотъ, сполна растворяется изъ раствора сѣриистаго аммонія, то для опредѣленія этого металла, съ жидкостью, послѣ отдѣленія *Sb*, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: въ нее прибавляютъ около 25 граммовъ чистаго желѣза, не содержащаго $(NH_4)_2SO_4$, и нагреваютъ осторожно въ чашкѣ, закрытой стекломъ, такъ чтобы не происходило выдѣленія H_2S ; потомъ подвергаютъ умѣренному кипѣнію въ продолженіи 15 минутъ. Полное образованіе $(NH_4)_2S$ легко узнается по желтому цвѣту жидкости. При долгомъ нагреваніи можетъ выдѣлиться сѣриисто-кислое *Sn* (сульфидъ олова), которое, однако, растворяется въ $(NH_4)_2S$. Послѣ охлажденія и растворенія посредствомъ воды образующагося Na_2SO_4 , жидкость подвергается электролизу при токѣ въ 9—10 куб. сант. газа въ минуту. *Sn* садится плотнымъ слоемъ съ блестящей серебряной поверхностью. При взвѣшиваніи поступаютъ такъ же, какъ и съ *Sb*.

Осадокъ сѣриистыхъ металловъ, оставшихся послѣ обработки Na_2S (I), растворяется въ азотной кислотѣ; растворъ выпаривается, а остатокъ растворяется въ разбавленной азотной кислотѣ, фильтруется и свинецъ осаждается или слабой сѣрной кислотой и жидкость выпаривается до суха (а свинецъ опредѣляется въ видѣ $PbSO_4$), или азотнокислый растворъ, содержащий избытокъ свободной кислоты, разбавляется до 100—120 куб. сант. и электризуется, причемъ какъ положительный электродъ употребляется платиновая чашечка, а какъ отрицательный—пластиника. Осѣвшая PbO_2 (при токѣ въ 3—4 элемента Мейдингера садится плотнымъ слоемъ) промывается водой, высушивается при 110° Ц. и взвѣшивается, какъ PbO_2 . Мѣдь на отрицательномъ электродѣ обмывается водой и алкоголемъ и высушивается при 120°. Оставшийся азотнокислый растворъ выпаривается до полнаго удаленія HNO_3 , остатокъ растворяется въ небольшомъ количествѣ воды и при прибавленіи однай только капли HCl . Въ растворъ прибавляютъ KCN и слабо нагреваютъ на водяной банѣ. Отфильтровываютъ двойную соль ціанистаго калія и висмута, промываютъ водой и растворяютъ въ соляной кислотѣ. Послѣ выпариванія на водяной банѣ и переведенія ціанистой соли въ двойную щавелевокислую (посредствомъ прибавленія избытка щавелевокислого аммонія), полученный

растворъ подвергаютъ электролизу, при токѣ не болѣе какъ въ 0,02 к. сент. гремучаго газа въ минуту. Какъ отрицательный электродъ служить платиновая чашка, діаметромъ почти равная стакану, въ которомъ происходитъ электролизъ, такъ какъ висмутъ не садится плотнымъ слоемъ. При электролизѣ, особенно вначалѣ, можетъ выдѣлиться на положительномъ электродѣ перекись висмута, но при дальнѣйшемъ дѣйствіи тока таковая перегоняется на отрицательный въ видѣ металла. Полученныя металлическія частицы смываются на взвѣшенній фильтрѣ, промываются водой и пѣсколько разъ абсолютнымъ алкоголемъ (чтобы смыть слѣды воды, иначе висмутъ легко окисляется), высушиваются на воздушной банѣ при 60° и взвѣшиваются какъ металлы.

Изъ раствора $Cd(CN)_2 + KCN$, который разбавляется до 100 куб. сант., Cd получается прямо электролизомъ (при 3 элементахъ Бунзена). Металль безъ прекращенія тока промывается водой, сливая сифономъ и доливая въ стаканъ воду, затѣмъ алкоголемъ и высушивается при $70-80^{\circ}$ Ц.

При очень небольшихъ количествахъ кадмія предпочтается его выдѣленіе изъ двойной щавелевокислой соли, причемъ отрицательнымъ полюсомъ служить платиновая чашечка, наполненная металлической ртутью. Такимъ образомъ Cd опредѣляется въ видѣ амальгамы, которая промывается, высушивается при 60° и взвѣшивается. Жидкость, по отдѣленіи осадка сѣрнистыхъ металловъ (I) и удаленіи избытка кислоты, насыщается амміакомъ и послѣ кипченія собираютъ осѣвшую окись желѣза на фильтрѣ. Изъ вѣса окиси опредѣляется количество Fe . При опредѣленіи In осадокъ окиси желѣза растворяютъ въ H_2SO_4 и In выдѣляютъ металлическимъ цинкомъ. In опредѣляется въ видѣ окиси, т. е. осажденiemъ изъ солянокислаго раствора амміакомъ. Для опредѣленія Ag и углерода берется навѣска въ 100 грам. цинка, которая растворяется въ соляной кислотѣ; остатокъ послѣ обработки въ царской водкѣ прокаливаютъ въ струѣ кислорода и опредѣляютъ образовавшуюся CO_2 въ кали-аппаратѣ. Освобожденный же остатокъ отъ углерода идетъ для опредѣленія серебра посредствомъ куппеляціи.

Для опредѣленія S я примѣняю приборъ и способъ, описанный Classen'омъ¹⁾, который основанъ на пропусканіи газа, образующагося при раствореніи цинка въ HCl , въ бромную воду при помощи струи CO_2 . Образующаяся H_2SO_4 опредѣляется обыкновеннымъ способомъ. Навѣска отъ 50 до 100 грам. Это опредѣленіе возможно соединить съ предыдущимъ, утилизируя полученный при раствореніи остатокъ.


Опредѣленіе кислорода въ металлическомъ цинкѣ, которое я началъ производить, по моему способу²⁾, съ 1893 г., основывается на прокаливаніи стружекъ металла совмѣстно съ металлическимъ желѣзомъ въ струѣ водорода и на опредѣленіи образовавшейся воды.

¹⁾ Handb點ch der analyt. Chem. S. 152.

²⁾ «Горн. Журн.» 1894 г. «Строеніе и примѣси металлическаго цинка».

Для электрохимическихъ определений, въ послѣднее время, я предпочитаю употреблять элементы Эдиссона, состоящіе изъ 2 хъ пластинокъ спрессованной окиси мѣди, изъ одной цинковой и изъ жидкости, представляющей растворъ $NaNO_3$. Эти элементы замѣчательны по своему постоянству тока: въ теченіе нѣсколькихъ недѣль вольтаметръ давалъ лишь слабыя колебанія тока. Каждый элементъ Эдиссона даетъ вначалѣ около 1,4 вольтъ и до 3-хъ амперъ, а послѣ заряденія, чрезъ мѣсяцъ, 1 вольтъ и 2,5 амперъ. На черт. 1-мъ представленъ

Фиг. 1.



такой элементъ: *a*—пластинка окиси мѣди, *b* — цинковыя пластинки; высота фарфорового сосуда — $10\frac{1}{4}$ ", диаметръ $6\frac{1}{2}$ ". Стоимость каждого элемента около 5 руб.

II. РУДЫ И ЗАВОДСКІЕ ПРОДУКТЫ.

1. Галмей съ рудника «Іосифъ» ¹⁾.

На 100 частей заключается въ рудѣ:

ZnO	33,21 %
CaO	11,86 "
MgO	6,86 "
Fe_2O_3	5,23 "
Al_2O_3	2,47 "
SiO_2	7,22 "
Pb	0,34 "
CdO	0,12 "
$H_2O + CO_2$	32,59 "
	99,64 %

¹⁾ Рудники Западнаго округа Царства Польскаго.

2. Галмей съ рудника «Георгъ».

ZnO	19,27 %
CaO	19,30 »
MgO	4,45 »
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	16,13 »
SiO_2	11,83 »
Pb	0,15 »
CdO	1,07 »
$H_2O + CO_2$	27,16 »
S	слѣды
	99,36 %

3. Галмей съ рудника «Уллисъ».

ZnO	26,89 %
CaO	12,29 »
MgO	2,46 »
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	16,06 »
SiO_2	16,34 »
Pb	1,20 »
CdO	2,97 »
$H_2O + CO_2$	18,21 »
S	1,02 »
$Na_2O + K_2O$	2,62 »
	100,06 %

4. Руда съ рудника «Анна».

a) Галмей.	b) Цинковая обманка.
ZnO	13,10 %
CaO	16,60 »
MgO	3,01 »
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	17,26 »
SiO_2	21,82 »
Pb	0,42 »
CdO	2,89 »
H_2O	3,61 »
CO_2	18,11 »
S	0,86 »
	99,99 %
	100,39

5. Свинцовая руда (свинцовый блескъ) съ рудника «Уллисъ».

SiO_2	1,50 %
$H_2O + CO_2$	7,91 »
S	13,86 »

Al_2O_3	1,57 %
Fe_2O_3	5,03 » (3,62 Fe)
Zn	11,53 »
Pb	50,78 »
CaO	6,03 »
MgO	2,54 »
	100,75 %

6. Бѣлая цинковая обманка (смѣсь углекислаго и сѣрнистаго цинка; плотная масса, слабо вскипающая отъ кислоты).

Удѣльн. вѣс. 3,87.

Zn	63,41 %
Fe_2O_3	0,11 »
S	28,15 » ($Zn S$ —85,15)
CO_2	5,92 »
CaO	0,13 »
MgO	0,21 »
SiO_2	слѣд.
	97,93 %

Для опредѣленія въ какой приблизительно пропорціи въ составѣ гал-мееевъ входять углекислый и кремнекислый цинкъ, 5 грам. руды № 1 («Іосифъ») съ содержаніемъ ZnO —33,21% обрабатывались уксусной кислотой и амміакомъ отдѣльно:

уксусная кислота растворила	25,51%	ZnO
амміакъ » » 	24,13	»

Предполагая, что кремнекислый цинкъ остался безъ измѣненія, въ рудѣ заключается:

$ZnCO_3$	39,36
$ZnSiO_3$	13,43

Среднее содержаніе рудъ, добываемыхъ въ 1893 году, выведенное изъ 300 анализовъ:

Богатый Іосифъ	30,08%	Zn .
Обыкновенный Іосифъ . . .	10,48	»
Георгъ	17,11	»
Улиссъ	11,70	»
Буковская промывальня . .	12,60	»
Старчновская	15,02	»
Олькушская	16,50	»
Анна	13,6	»

7. Анализъ остатковъ отъ плавки цинка (раймовка).

ZnO	1,02 %
CaO	28,29 »
MgO	9,55 »
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	23,58 »
SiO_2	32,74 »
PbO	2,71 »
S	0,33 »
CO_2	1,31 »
	99,53 %

8. Шлакъ отъ прежней плавки (свинцовой въ XVII—XVIII столѣтіяхъ).

SiO_2	37,70 %
Al_2O_3	13,19 »
FeO	28,18 » ($Fe = 22,20\%$)
CaO	8,20 »
MgO	2,62 »
ZnO	4,10 »
PbO	6,42 »
Ag	0,00033 %
	100,41033 %

Для исслѣдованія надъ точностью и удобствомъ разныхъ методовъ определенія цинка произведенъ рядъ аналитическихъ работъ надъ 1 граммомъ одной и той-же руды (Іосифъ).

При этомъ получено:

1) Электролизомъ, послѣ обработки руды разбавленной сѣрной кислотой, осажденія Fe_3O_3 , Al_2O_3 амміакомъ и прибавки избытка уксусной кислоты:

$$Zn \dots 18,23\%.$$

2) Электролизомъ при такой же обработкѣ, но съ осажденіемъ Fe_2O_3 , Al_2O_3 уксуснокислымъ натріемъ. Растворъ средній. Въ чашку, которая служить катодомъ, прибавлялось около 0,6 грам. ртути; вместо ртути возможно употреблять и HgO . Полученная амальгама сполоскивается водой и алкоголемъ, сушится осторожно и вывѣшивается. Предварительного отдѣленія отъ желѣза не требуется ¹⁾

$$Zn — 18,32.$$

3) Определеніе въ видѣ ZnS въ тигль Розе


$$Zn — 18,39, Zn — 18,36.$$

4) Въ видѣ окиси:


$$Zn — 18,41 \text{ и } 18,19.$$

¹⁾ Этотъ способъ описанъ въ Dingler's polyt. Jour. 1886 г. В. 259.


5) По способу Schaffner'a:



6) Въ видѣ фосфорно-амміачной соли:



7) Методомъ возстановленія ZnS хлористыми металлами ¹⁾, именно Fe_2Cl_6 которое въ соприкосновеніи съ ZnS даетъ $FeCl_2$, опредѣляемое марганцевокислымъ каліемъ (1 грам. Fe соотвѣтствуетъ 0,58 грам. ZnS)



Признанъ наиболѣе удобнымъ и скорымъ способъ Шафнера и опредѣленіе въ видѣ амальгамы; болѣе точнымъ—опредѣленіе въ видѣ ZnS .

8) Блеклыя руды изъ Зыряновскаго рудника на Алтаѣ, доставленныя Горн. Инжен. В. А. Кратомъ.

a) Свѣтлая разновидность:

S	26,83	%
Sb	12,46	"
As	8,72	"
Cu	48,60	"
Fe	0,86	"
Ag	0,62	"
SiO_2	0,83	"
	98,92	%

в) Темная разновидность:

S	23,52	%
Sb	21,35	"
As	слѣды	
Cu	44,57	"
Fe	8,24	"
Ag	0,17	"
SiO_2	1,20	"
	99,05	%

9) Образецъ минерала (Ломантитъ), доставленный съ Заводинскаго рудника.

Na_2O	6,30	%
Al_2O_3	30,11	"
SiO_2	39,52	"

¹⁾ Способъ Шварца.

<i>CaO</i>	11,08	%
<i>H₂O</i>	11,43	"
	98,44	%

10) Цинкенитъ съ Заводинскаго рудника.

<i>Pb</i>	34,31	%
<i>S</i>	21,08	"
<i>Sb</i>	40,12	"
<i>SiO₂</i>	1,30	"
<i>Fe</i>	1,83	"
	98,83	%

11) Примазки на роговикѣ—теллурристое серебро.

12) Металлическія примазки на кварцитѣ, слабожелтаго цвѣта съ побѣжалостью. По отдѣленіи отъ породы и изслѣдованіи оказались состоящими изъ:

<i>Ag</i>	78,323	%
<i>Cu</i>	21,128	"

13) Черный штуфъ. Заводинскій рудникъ. Дмитровскій гезенгъ.

<i>MnO</i>	16,13	%
<i>Mn₃O₄</i>	21,72	"
<i>Fe₂O₃</i>	43,11	"
<i>Al₂O₃</i>	4,82	"
<i>SiO₂</i>	11,65	"
<i>Ag</i>	0,028	"

14) Желѣзняки изъ Саратовской губерніи.

Образецъ, взятый вблизи дер. Побочный Уметь . . *Fe*—13,11 %

»	»	»	села Широкаго	<i>Fe</i> —11,38	»
»	»	»	» Красный Яръ . . .	<i>Fe</i> — 9,19	"
»	»	»	» Жирное	<i>Fe</i> —17,53	"
»	»	»	дер. Кароваевки . . .	<i>Fe</i> —14,15	"

III. КЛМЕННЫЕ УГЛИ.

1) «Игнатій»¹⁾ (крупный).

а) На 100 частей содержитъ:

Влажности	8,80	%
Кокса	67,27	"
Летучихъ веществъ	32,73	"
Золы	17,00	"
Сѣры	3,02	"

¹⁾ Название копей или пластовъ въ Добровскомъ бассейнѣ.

b) Элементарный составъ высушенаго угля при 100° Ц.

C	46,60 %
H	3,68 »
S	3,30 »
O+N	27,74 »
Золы	18,68 »
	100,00 %

2) «Парижъ» (мелкій).

a) На 100 частей содержитъ:

Влажности	10,60 %
Кокса	57,80 »
Летучихъ веществъ	42,20 »
Золы	3,70 »
Сѣры	1,34 »

b) Элементарный составъ:

C	60,09 %
H	5,10 »
S	1,51 »
O+N	28,83 »
Золы	4,11 »

3) «Мартимерь».

	a) Крупный.	b) Мелкий.
Влажности	7,50 %	8,10 %
Кокса	59,60 »	58,70 »
Лечучихъ веществъ . .	40,40 »	41,30 »
Золы	4,60 »	8,10 »
Сѣры	1,27 »	2,03 »

4) «Сатурнъ».

Влажности	6,10 %
Кокса	68,80 »
Лечучихъ веществъ . .	31,20 »
Золы	11,92 »
Сѣры	2,11 »

5) «Миловицы» (Орѣшникъ).

Влажности	7,40 %
Кокса	59,90 »
Лечучихъ веществъ . .	40,10 »
Золы	1,02 »
Сѣры	0,09 »

6) «Нивка».

Влажности	9,40 %
Кокса	62,50 »
Летучихъ веществъ	37,50 »
Золы	4,00 »
Сѣры	0,53 »

IV. Известняки, глины и минеральные воды.

1) Ревельский плотный известнякъ.

Нерастворимаго остатка	14,36 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	2,64 »
CaO	39,64 » ($CaCO_3$ —70,78 %)
MgO	3,12 »
$CO_2 + H_2O$	37,65 »
	<hr/>
	97,41 %

2) Тосненскій (бѣлая плита).

Нерастворимаго остатка	13,56 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	5,64 »
CaO	26,04 » ($CaCO_3$ —46,51 %)
MgO	14,25 »
$CO_2 + HO_2$	32,30 »
	<hr/>
	99,59 %

3) Петергофскій известнякъ.

Нерастворимаго остатка	6,14 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	7,44 »
CaO	28,60 » ($CaCO_3$ —51,07 %)
MgO	12,39 »
$CO_2 + H_2O$	43,50 »
	<hr/>
	96,07 %

4) Мраморовидный ревельский известнякъ.

Нерастворимаго остатка	0,16 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,31 »
CaO	55,12 » ($CaCO_3$ —98,45 %)
MgO	0,14 »
$CO_2 + H_2O$	43,20 »
	<hr/>
	98,92 %

5) Угловскій известнякъ (бѣлыи плотныи).

Нерастворимаго остатка	0,12 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,18 »

CaO	55,79 % ($CaCO_3$ — 99,62 %)
MgO	слѣды
$CO_2 + H_2O$	43,86 »
	99,95 %

6. Гатчинскій известнякъ (туфъ).

Нерастворимаго остатка	0,16 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,86 »
CaO	52,38 » ($CaCO_3$ — 93,53 %)
MgO	0,46 »
Органическ. вещества	$+ CO_2 + H_2O$
	45,42 »
	99,28 %

7. Волховской известнякъ (Дубовицкая плита).

Нерастворимаго остатка	10,11 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	5,21 »
CaO	32,35 »
MgO	4,50 »
CO_2	33,36 »
H_2O	9,11 »
	97,97 %

8. Волховской известнякъ (желтякъ въ дер. Побѣдищѣ).

Нерастворимаго остатка	1,40 %
CaO	41,12 »
MgO	2,94 »
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	3,88 »
CO_2	43,23 »
H_2O	8, 0 »
	98,87 %

9. Мергель Саратовской губерн. дер. Сокуръ.

SiO_2	53,03 %
CaO	19,82 »
MgO	0,70 »
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	11,60 »
CO_2	14,71 »
	99,96 %

10. Бѣлый мѣль близъ дерев. Гроденъ Саратовской губ.

SiO_2	2,61 %
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	1,22 »
CaO	55,21 »

MgO	слъды
CO_2	40,33%
	99,04 %

11. Мѣль (свѣтло-желтый) вблизи г. Вольска.

SiO_2	2,40 %
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	1,81 »
CaO	52,64 »
MgO	слъды
CO_2	42,04 »
	98,89 %

12. Мѣль (бѣлый) вблизи г. Вольска.

SiO_2	1,21 %
$Fe_2O_3 + Al_2O_3$	0,88 »
CaO	55,42 »
CO_2	42,13 »
	99,64 %

13. Глина изъ Домбровы.

a) Желтая.	b) Сѣрая.
Fe_2O_3	4,39 %
Al_2O_3	32,29 »
SiO_2	52,40 »
CaO	0,14 »
$Na_2O + K_2O$	0,26 »
Влажности	1,70 »
Химическ. соединен. H_2O	8,91 »
	100,12 %
	96,34 %

14. Фосфоритъ изъ Саратовской губерніи.

SiO_2	43,64 %
Fe_2O_3	2,31 »
Al_2O_3	6,52 »
CaO	20,53 »
$Na_2O + K_2O$	1,32 »
P_2O_5	9,09 »
CO_2	2,49 »
Cl	0,12 »
Fl	7,52 »
Вода . .	4,13 »
Органическ. веществъ	1,35 »
	99,02 %

15) Вода изъ колодца Бендинского завода.

Удѣльный вѣсъ 1,00097

Сухой остат. въ 1,000 к. сент. 1,52314

Взвѣшеннѣхъ частицъ	0,19169	»	Органическихъ	0,12379
			Неорганич.	Fe_2O_3 0,00810 SiO_2 0,01400 $MgO +$ $+ CaO$ 0,04580

Составныя части воды на 1000 куб. сент. (Фильтрованная вода).

Na_2O	0,0500	грм.
K_2O	0,00900	»
SO_3	0,62696	»
Cl	0,11115	»
CO_2 (связанной) . . .	0,00325	»
CO_2 (полусвязанной)	0,00325	»
CaO	0,38250	»
MgO	0,03300	»
FeO	0,00280	»
SiO_2	0,01250	»

Комбинація составныхъ частей:

$NaCl$	0,11007	грм.
KCl	0,01417	»
$CaCl_2$	0,05948	»
$CaCO_3$	0,07364	»
$CaSO_4$	0,77070	»
$MgSO_4$	0,14900	»
$FeSO_4$	0,00316	»
SiO_2	0,01250	»
CO_2	0,00325	»
		—
	1,30233	грм.

C. Опыты надъ извлечениемъ окиси цинка изъ рудъ посредствомъ воднаго амміака.

Въ 1883 году, въ «Горномъ Журналѣ», № 2-ой, появилась замѣтка о предложенномъ гг. Крафтомъ и Шипкаромъ извлечениіи металловъ изъ убогихъ мѣдныхъ и цинковыхъ рудъ посредствомъ воднаго амміака. Въ 1889 году, имѣя въ своемъ распоряженіи громадныя массы бѣдныхъ мѣдныхъ рудъ, я произвелъ рядъ опытовъ надъ упомянутой обработкой и результаты этихъ опытовъ, съ описаніемъ лабораторныхъ приборовъ, помѣстилъ въ своей статьѣ, въ «Горн. Журн.» за 1891 г. № 3-й. Такіе же опыты были произведены въ

лабораторії гг. арендаторовъ, но уже надъ цинковыми рудами, мало и вовсе не содержащими кремнекислого цинка, и такъ какъ при этомъ получены довольно интересные результаты, то я нахожу возможнымъ ихъ привести, не описывая прибора, сущность котораго, какъ сказано, уже приведена ранѣе въ «Горномъ Журналѣ».

Для опытовъ взято 2150 грм. руды съ рудника «Іосифъ», причемъ анализомъ опредѣлено въ ней содержаніе ZnO —38,51 % или 30,80 % Zn . Слѣдовательно, въ рудѣ заключалось 828 грм. ZnO или 662 грм. Zn , и эта руда помѣщена для извлѣченія въ сосудъ № 1-ый. Въ сосудѣ № 2-ой, въ который поступала амміачная жидкость, изъ № 1-го уже извлекшая ZnO , помѣщено 1010 грм. руды съ рудника «Георгъ» съ содержаніемъ 18,2 % ZnO или 14,5 % Zn , т. е. въ ней заключалось 183 грм. ZnO , или 146 грм. Zn .

Для переведенія въ растворъ 81 грм. ZnO , требуется 9 частей безводнаго амміака, а для 1011 грм. ZnO , заключающейся въ обоихъ сосудахъ, необходимо 112,3 грм. безводнаго NH_3 . Взято же для опытовъ 500 куб. сант. воднаго амміака, что соотвѣтствуетъ приблизительно 145 грм. амміака удѣльного вѣса 0,9. Амміачная жидкость, разбавленная до 2000 куб. сант., проходила весьма медленно (по каплямъ) въ первый сосудъ, изъ него во второй и вытекала въ большую трехгорлую стаклянку, въ которую кромѣ того были пропущены трубка предохранительная и проводящая водяной паръ. Все соединеніе сдѣлано было по возможности герметическое.

Расходъ пара опредѣлялся слѣдующимъ образомъ:

- 1) Періодъ нагрѣванія раствора до 100° П. и прогрѣваніе проводовъ около 100 грм. пара (куб. сант. воды).
- 2) Періодъ выдѣленія избытка амміака до начала выдѣленія окиси 30 грм. пара.
- 3) Періодъ выдѣленія ZnO около 120 грм. пара.

Выдѣлилось 29 грм. ZnO .


Слѣдовательно, для 35 грм. ZnO потребовалось 250 грм. пара, или на каждый граммъ окиси—7 грм. пара, включая и прогрѣвъ. При послѣднемъ же періодѣ на 1 грм. окиси выдѣлилось только 4 грм. пара.

Если принять во вниманіе, что въ процессѣ, постоянно идущемъ, прогрѣвъ не будетъ имѣть значеніе и что на выдѣленіе ZnO изъ амміачнаго раствора имѣть вліяніе давленіе пара (достигавшее въ моихъ опытахъ только нѣсколько болѣе 1-ой атмосферы), температура и возможность быстраго удалепія амміачныхъ паровъ изъ сосуда съ растворомъ, то понятно, что и расходъ пара будетъ зависѣть, главнымъ образомъ, отъ расположения и примѣненія аппаратовъ при производствѣ въ большомъ видѣ. Водяной паръ выдѣлялъ вмѣстѣ съ ZnO и амміакъ, поглощавшійся въ трехъ вульфовыхъ стаклянкахъ, наполненныхъ водой. При этомъ получено: 700 куб. сант. воднаго раствора амміака удѣльного вѣса 0,93, что соотвѣтствуетъ приблизительно 126 куб. сант. удѣльного вѣса 0,9, и амміачная жидкость (послѣ

обработки), содержащая еще 2,5 % ZnO , которая должна идти снова въ оборотъ. Очевидно, что потеря не должна превышать 5—6 %.

Выдѣленная окись, вслѣдствіе механической примѣси мелкой руды, содержала 93,13 % ZnO .

Фиг. 2.



Послѣ обработки руда содержала еще ZnO , а именно:

Руд. «Іосифъ»	6,3 % ZnO
» «Георгъ»	4,5 % »

Такое значительное содержаніе объяснялось величиной кусочковъ руды, доходившихъ въ моихъ опытахъ до 5—8 mm. и, дѣйствительно, отдельное опробованіе мелкой (менѣе 1 mm.) и крупной показало содержаніе:

«Іосифъ» мелкій . . .	2,2 % ZnO
» крупный. . .	10,4 »
«Георгъ» мелкій . . .	1,9 »
» крупный. . .	11,3 »

Изъ приведенного слѣдуетъ, что для полнаго извлеченія необходимо дробить руду въ зерна не болѣе 1 mm. и приводить (вращеніемъ, мѣшаніемъ) въ движеніе руду и растворъ. При соответственномъ измельченіи,

очевидно, потеря цинка не должна превышать въ общемъ 2 %, хотя, впрочемъ, при иѣкоторыхъ сортахъ руды, содержащихъ кремнекислый цинкъ, эта потеря можетъ возрастать и до 10 %. Г-нъ Войтасевичъ, химикъ въ Домбровѣ, предложилъ для описанного способа приборъ, въ которомъ предусмотрѣнъ весь ходъ процесса при возможно меньшей потерѣ¹⁾. Расположеніе частей прибора изображено на чертежѣ 2-мъ, гдѣ *A*—желѣзный котель съ мѣшалками *a* на горизонтальной оси *b*. Въ котель, чрезъ отверстіе *c*, герметически закрывающеся, вводится руда. Амміачный 10 % растворъ, введенный въ котель по трубкѣ *d* или насосомъ *d'*, по извлечениіи ZnO , поступаетъ чрезъ трубки *e* и *e'* въ котель *B*, имѣющій топку. Въ этотъ котель проводятъ паръ по трубкѣ *G* для выдѣленія ZnO ; выдѣляющіеся же пары амміака поступаютъ чрезъ трубку *i* и холодильники (змѣевики) въ сосудъ *C*, а несгустившіеся пары далѣе въ сосуды: *D*, *E* и *G*. Посредствомъ насоса *d'* необходимое количество амміачной жидкости вводится въ котель *A* для дальнѣйшей обработки. Газоотводные и трубки для жидкостей вездѣ снабжены кранами. Насколько хорошо этотъ аппаратъ будетъ удовлетворять своей цѣли, при значительной сложности соединенія и проводовъ, покажетъ опытъ, но изобрѣтатель полагаетъ, что въ этомъ приборѣ въ 12 час. возможно обработать 5400 пуд. руды и, при содержаніи ея въ 10 % $ZnCO_3$, извлечь 7 %, т. е. получить около 378 пуд. ZnO (съ 52% Zn), при затратѣ на это 115 руб. 50 коп. и доходѣ валовомъ 249 руб. 48 к., т. е. чистая прибыль равнялась бы 133 руб. 98 коп. Стоимость такого аппарата разсчитана въ 20,800 руб. Предполагается обработка только отваловъ или остатковъ отъ промывки рудъ съ содержаніемъ 5—6—7—8—10 % ZnO .

D. Опытная промывка руды.

Чтобы вырѣшить насколько цѣлесообразна простая обмывка галмееевъ, производящаяся на цинковыхъ рудникахъ въ Западномъ округѣ Царства Польскаго, произведена опытная промывка рудъ въ вертикальномъ цилиндрѣ, въ которомъ измельченная руда, посредствомъ удара воды снизу, раздѣляется по сортамъ, выходящимъ изъ краповъ, расположенныхъ на различныхъ сѣченіяхъ цилиндра. Для опыта взято 1500 грм. руды съ рудника Улиссъ и послѣ толченія порошокъ просыпанъ. Получено 800 грм. руды крупностью менѣе 1 мм. Для промывки взято 500 грм. при содержаніи Zn —15,4 %

Послѣ промывки получено:

1) Мути.	15	грм.
2) Сорта № 1.	52	"
3) " № 2.	83	"
4) " № 3.	74	"
5) Шлиха	273	"

¹⁾ На такое расположение прибора г-номъ Войтасевичемъ полученъ патентъ.

Анализомъ опредѣлено слѣдующее содержаніе *Zn* въ полученныхъ сортахъ:

1) Муть.	.	.	5,50%	<i>Zn</i> .
2) Сорта № 1	.	.	7,26	»
3) » № 2	.	.	9,68	»
4) » № 3	.	.	12,00	»
5) Шлихъ	.	.	19,10	»

Такъ какъ въ первоначальной рудѣ было около 77 грам. металла, а въ шлихѣ только 51,8 грам., то, если отбросить всѣ сорта при промывкѣ (какъ это и происходитъ при обмывкѣ руды), при этомъ теряется почти $\frac{1}{3}$ всего металла (а именно 25,13 грам.). Руда при этомъ сокращается на $\frac{1}{2}$, и обогащается на $\frac{1}{5}$.

Послѣ окончательной отмычки шлиха, получено 6,9 % свинцового блеска, почти совершенно чистаго, причемъ отмытый шлихъ содержалъ только 1,4 % свинцового блеска. Результаты промывки руды съ рудника «Іосифъ» сходны съ описанными, а именно:

Непромытая руда содержала . . . 22,3% *Zn*.

Полученный шлихъ 28,7 » »

Сокращеніе нѣсколько болѣе $\frac{1}{2}$, потеря около $\frac{1}{4}$ (5,8 %); свинцового блеска получено 9,18 %, а въ въ шлихѣ заключалось 2,3 %.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРИЯ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ ЮЖНОЙ РОССИИ И УРАЛЬСКИХЪ.

Горного инженера Коженкова.

Горные заводы южной Россіи, какъ по техническимъ средствамъ, такъ и по ежегодной своей производительности, въ сравненіи съ заводами Уральскими, являются предпріятіями грандіозными. Годовая производительность, напр., одного изъ главныхъ заводовъ юга Россіи по выдѣлкѣ металловъ далеко оставляетъ за собою производительность всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ заводовъ III Западно-Екатеринбургскаго округа. Но значеніе южно-русскихъ горныхъ заводовъ усугубляется еще тѣмъ важнымъ фактъмъ, что столь обширная коммерческія предпріятія развились въ томъ краѣ въ сравнительно короткій періодъ времени и на мѣстности, повидимому, мало удобной для такого развитія.

Къ тому-же, говоря о южныхъ заводахъ Россіи, нельзя не принять въ соображеніе и того весьма важнаго обстоятельства, что въ то время, когда производительность Уральскихъ горныхъ заводовъ остается на одномъ уровнѣ, или увеличивается только немного, дѣятельность южно-русскихъ горныхъ заводовъ ростетъ, можно сказать, не по днямъ, а по часамъ. Заводы Новороссійского Общества, Брянскій и Каменскій выдѣлываютъ нынѣ каждый отъ 3 до $3\frac{1}{2}$ миллионовъ пудовъ рельсовъ. Производительность, кажется, не малая! Между тѣмъ вновь строящейся Дружковскій заводъ—французской акціонерной компаніи—разсчитанъ на годовую выдѣлку 6 мил. пуд. рельсовъ.

И нужно думать, что на этомъ дѣло развитія на югѣ Россіи metallургическихъ производствъ не остановится: пройдетъ еще несолько лѣтъ и тамъ возникнутъ новые горные заводы, быть можетъ, съ еще болѣею годичною производительностію, чѣмъ нынѣ существующіе.

Экономическія условія для развитія горнозаводскаго дѣла на югѣ Рос-

сіи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ лучше, благопріятнѣе, чѣмъ на Уралѣ, въ другихъ—наоборотъ.

Къ обстоятельствамъ, благопріятствующимъ процвѣтанію южно-русскихъ горныхъ заводовъ, между прочимъ, относятся:

1. Обширныя залежи минерального топлива,—каменаго угля и антрацита,—хранящіяся въ нѣдрахъ нѣкоторыхъ южно-русскихъ областей, какъ напримѣръ въ земляхъ Войска Донского и губерній Екатеринославской и Харьковской, и случайное открытие, въ сравнительно недавнее время, довольно мощнаго и притомъ весьма высокаго по качеству желѣзной руды мѣсторожденія ея въ Криворожскомъ бассейнѣ той-же Екатеринославской губ.

2. Желѣзнодорожная сѣть, связывающая между собою не только отдѣльные заводы съ ихъ желѣзными рудниками и каменноугольными копями, но и съ остальной Россіей и западными европейскими государствами. Сѣть эта удовлетворяетъ вполнѣ потребностямъ возникающей въ краѣ горнозаводской промышленности: она даетъ заводамъ всѣ средства къ снабженію ихъ сырьими передѣльными материалами и къ сбыту изготавляемыхъ ими металловъ и издѣлій. Независимо сего, та-же желѣзнодорожная сѣть способствуетъ южнымъ заводамъ, въ случаѣ надобности, къ быстрому приобрѣтенію ими изъ заграницы всевозможнаго рода машинъ и механизмовъ и скорѣйшей установкѣ ихъ на мѣстѣ.

3. Обширный спросъ на чугунъ, желѣзо и сталь на рынкѣ.

4. Предоставленіе заводамъ этимъ настолько значительныхъ заказовъ отъ Министерства Путей Сообщенія на рельсы, мостовая сооруженія и рельсовыя принадлежности, что они обеспечиваютъ вполнѣ ихъ ежегодную производительность.

5. Субсидіи нашего правительства при возведеніи нѣкоторыхъ южно-русскихъ горныхъ заводовъ.

6. Покровительственный тарифъ, котораго держалось до сихъ поръ наше правительство по отношенію ко ввозу въ Россію металловъ, металлическихъ произведеній и минерального топлива изъ заграницы.

7. Географическое положеніе вышеупомянутыхъ заводовъ — нахожденіе ихъ въ мѣстахъ потребленія металловъ,—обстоятельство, способствующее къ освобожденію заводской администраціи не только отъ излишнихъ расходовъ по отправкѣ металловъ къ мѣстамъ сбыта ихъ, но и облегчающее ей возможность скорѣйшаго полученія за нихъ денегъ.

8. Отсутствіе на южно-русскихъ заводахъ долговъ, какъ правительственный, такъ и частныхъ.

9. Сосредоточеніе горнозаводскаго дѣла въ рукахъ не единоличныхъ или нѣсколькихъ владѣльцевъ, какъ на Уралѣ, но весьма крупныхъ, по денежнѣмъ средствамъ, акціонерныхъ обществъ или компаний, имѣющихъ болѣе, нежели отдѣльныя лица, возможности развить горнозаводскую промышленность и, въ случаѣ крайности, перенести сопряженные съ такимъ громаднымъ дѣломъ убытки.

10. Лучшія климатические условия на югѣ Россіи, чѣмъ на Уралѣ, дающія возможность южно-русскимъ горнозаводчикамъ производить разнаго рода постройки въ теченіи болѣе продолжительного времени въ году и избѣгать возведенія дорогостоящихъ капитальныхъ стѣнь заводскихъ зданій.

11. Сосредоточенность всѣхъ заводскихъ производствъ въ одномъ заводѣ, что и способствуетъ къ уменьшенію многихъ накладныхъ расходовъ на путь или на рубль стоимости выдѣланныхъ заводами издѣлій.

12. Современность постройки южно-русскихъ горныхъ заводовъ и сравнительно лучшее состояніе на нихъ техническихъ устройствъ.

Къ обстоятельствамъ, вліающимъ на дѣйствія южныхъ заводовъ неблагопріятно, надлежитъ отнести:

1. Сооруженіе однихъ изъ этихъ заводовъ на мѣстѣ нахожденія каменного угля, а другихъ—желѣзныхъ рудъ, такимъ образомъ, что въ одномъ случаѣ приходится привозить по желѣзнымъ дорогамъ изъ дальнихъ разстояній руду, а въ другомъ—каменный уголь.

2. За исключеніемъ Криворожскаго желѣзнодорожнаго мѣсторожденія, еще недостаточно изслѣдованаго, отсутствіе на югѣ Россіи другихъ благонадежныхъ такихъ мѣсторожденій.

3. Недостатокъ во многихъ заводахъ и рудникахъ рабочихъ рукъ, въ особенности въ урожайные года и страдную пору, и громадность денежныхъ средствъ, расходуемыхъ горнозаводчиками на устройство колоній для служащихъ и рабочихъ, равно и на сооруженіе для нихъ церквей и школъ.

4. Недостатокъ на югѣ Россіи хорошаго спекающагося каменного угля. Употребляемый въ металлургическихъ операціяхъ уголь не чистъ, заключаетъ въ своемъ составѣ нерѣдко до 3 % сѣры. Обстоятельство это понижаетъ достоинство выплавляемаго на заводахъ чугуна и выдѣливаемыхъ изъ него стали и желѣза, а, слѣдовательно, и ихъ стоимости.

5. Болѣе значительная стоимость чугуна на югѣ Россіи, нежели на Уралѣ.

6. Сравнительная дороговизна рабочихъ платья.

7. Отсутствіе на однихъ изъ южно-русскихъ заводовъ своихъ собственныхъ рудъ, у другихъ—каменного угля, а у третьихъ—того и другого вмѣстѣ.

Къ условіямъ, способствующимъ успешному дѣйствію Уральскихъ горныхъ заводовъ, надлежитъ отнести:

1) Почти повсемѣстное нахожденіе въ Уральской горной области различныхъ рудныхъ мѣсторожденій, преимущественно желѣзныхъ, не рѣдко чрезвычайно богатыхъ и весьма замѣчательныхъ по качеству, заключающейся въ нихъ руды.

2) Присутствіе во многихъ мѣстностяхъ названной области значительныхъ залежей торфа.

3) Нахожденіе на обоихъ склонахъ Уральского хребта каменного угля, пригоднаго для пѣкоторыхъ металлургическихъ операцій.

4) Обилие во многихъ мѣстностяхъ Уральского края лѣсовъ, стоимость коихъ, при употреблении въ топливо, по сравненію съ южно-русскимъ каменнымъ углемъ, обходится значительно дешевле.

5) Сравнительная дешевизна рабочихъ рукъ на Уралѣ.

6) Отсутствіе надобности для Урала въ устройствѣ на заводахъ и рудникахъ колоній для служащихъ и рабочихъ, а также и возвведенія для нуждъ этого населенія церквей и школъ.

7) Возможность пользованія на многихъ заводахъ даровою гидравлическою силою.

8) Возможность замѣны на нѣкоторыхъ Уральскихъ заводахъ части древесного топлива нефтяными остатками.

9) Дешевизна на Уральскихъ заводахъ чугуна и болѣе высокое его качество по сравненію съ чугуномъ, выплавляемымъ на южныхъ заводахъ.

Что же касается обстоятельствъ, неблагопріятствующихъ процвѣтанію означенныхъ заводовъ, то къ таковымъ относятся:

1) Современная изолированность всего Уральского края отъ остальной Россіи, следовательно Европы и Сибири. Хотя Уральскую горную область и пересекаютъ двѣ желѣзныя дороги — Уральская и Уфа-Златоустъ-Челяба, составляющая часть великаго Сибирскаго желѣзнодорожнаго пути, но для развитія горнозаводскаго дѣла они оказываются недостаточно полезными. Польза отъ нихъ является исключительно въ лѣтнее время — со вскрытиемъ рѣкъ — Камы, Волги и Сибирскихъ. Металлы и металлическія произведенія частныхъ горныхъ заводовъ Урала, доставленные по желѣзной дорогѣ въ Пермь или Тюмень, должны будуть или лежать въ этихъ городахъ на складахъ до открытія навигаціи, или перевозиться въ первомъ случаѣ на Казань, а во второмъ — по Сибири гужемъ. Что касается до желѣзнодорожной линіи Уфа-Златоустъ-Челяба, то она будетъ имѣть значеніе для многихъ Уральскихъ заводовъ по соединеніи ея съ Екатеринбургомъ, отъ которого она отстоитъ нынѣ въ 212 верстахъ по грунтовому пути. Линія эта важна будетъ въ томъ отношеніи, что она свяжетъ непрерывнымъ рельсовымъ путемъ большую часть Уральскихъ заводовъ съ Европейской Россіей и Европою. Въ настоящее время линія Уфа-Златоустъ-Челяба приноситъ значительную выгоду горнымъ заводамъ, находящимся вблизи ея, открывая имъ возможность къ быстрому сбыту ихъ произведеній.

2) Отсутствіе въ Уральской горной области такой желѣзнодорожной сѣти, которая, удовлетворяя всѣмъ потребностямъ края, связывала бы между собою не только отдельные заводы съ ихъ рудниками, но также съ Европейской Россіей и Сибирью и одновременно способствовала бы болѣе выгодной эксплоатациіи заводскихъ лѣсовъ.

3) Неудовлетворительность географическаго положенія Уральскихъ горныхъ заводовъ даже и по устройству объясненной желѣзнодорожной сѣти, по сравненію съ такимъ же положеніемъ южно-русскихъ горныхъ заводовъ. Нельзя не принять въ соображеніе того весьма важнаго факта, что Ураль-

скій край на востокѣ соприкасается границами своими съ одной стороны съ Сибирью, а съ другой—съ областями, входящими въ составъ Степного Генераль-Губернаторства. Сибирь въ настоящее время малонаселена, но съ проведениемъ чрезъ нее желѣзодорожной линіи, населеніе въ краѣ этомъ неминуемо увеличится, а съ тѣмъ вмѣстѣ явится и потребность къ сооруженію въ немъ своихъ чугуноплавильныхъ, желѣзо- и сталедѣлательныхъ заводовъ, къ чему въ Сибири имѣется едва-ли не больше средствъ, чѣмъ на югѣ Россіи или на Уралѣ, такъ какъ она отъ природы надѣлена довольно щедро различного рода рудами, каменнымъ углемъ, лѣсомъ и другими естественными богатствами. Къ устройству таковыхъ заводовъ въ Сибири, сколько намъ известно, начало уже положено.

Области же, входящіе нынѣ въ составъ Степного Генераль-Губернаторства, населены не только что слабо, но при томъ пародомъ кочевымъ, не имѣющимъ пока большой потребности въ горнозаводскихъ произведеніяхъ, а съ распространениемъ среди его образованія и измѣнениемъ образа его жизни, потребность въ таковыхъ произведеніяхъ для названного края можетъ быть съ большимъ удобствомъ удовлетворена горными заводами, которые, по всей вѣроятности, возникнутъ въ Западной Сибири.

4) Несовременность состоянія многихъ Уральскихъ горныхъ заводовъ и устарѣлость ихъ техническихъ устройствъ. Справедливо, что южные горные заводы въ техническомъ отношеніи представляютъ собою послѣднее слово науки, но вѣдь это объясняется недавнимъ ихъ возникновеніемъ, тогда какъ Уральские заводы въ большинствѣ случаевъ построены давно и ихъ техническія устройства отвѣчали вполнѣ требованіямъ того времени. Теперь же они, конечно, устарѣли, но такъ какъ еще могутъ служить, то они и не замѣняются, въ виду сопряженныхъ съ этимъ громадныхъ расходовъ, новыми, болѣе усовершенствованными, впредь до того момента, когда они становятся окончательно непригодны къ исполненію своего назначенія. Что же касается послѣднихъ построекъ на Уральскихъ горныхъ заводахъ, то нужно замѣтить, что и у насъ техника движется также впередъ и постройки эти отвѣчаютъ вполнѣ требованіямъ науки. Всѣ эти измѣненія вызовутъ несомнѣнно, въ будущемъ, большія денежныя затраты, которыя едва-ли ни окажутся непосильными для нѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ, коимъ принадлежать нынѣ многіе заводы на Уралѣ, и послѣдніе волею неволею сдѣлаются достояніемъ крупныхъ акціонерныхъ обществъ, подобно тому, какъ это имѣть мѣсто теперь на югѣ Россіи.

5) Обремененіе многихъ Уральскихъ горныхъ заводовъ значительными долгами правительственными и частными. Долги эти остались на заводахъ отъ прежнихъ владѣльцевъ ихъ во время бывшаго крѣпостного права, частію накопились вновь по причинѣ не вполнѣ благопріятныхъ условій ихъ современного существованія.

6) Отсутствіе правильности эксплоатаціи желѣзорудныхъ мѣсторожденій и недостаточность средствъ, ассигнуемыхъ заводо-управленіями для производ-



Урала лѣсу такъ много, что онъ гнѣстъ даже на кориѣ; въ другихъ не находить себѣ примѣненія лѣсной отбросъ—валежникъ, буреломникъ, пни, хвоя и проч. Съ проведенiemъ на Уралѣ желѣзнодорожной сѣти, такая неравномѣрность въ распределеніи лѣса сгладится: мѣстности, изобилующія лѣсомъ, будутъ удѣлять его нуждающимся. Теперь же увеличенію заводской производительности могутъ способствовать еще каменный уголь и торфъ.

Мѣсторожденія каменнаго угля известны на Уралѣ, какъ по западному, такъ и по восточному склонамъ этого хребта,—въ первомъ случаѣ—на Луньевской копи, а во второмъ — близъ Каменскаго завода и села Егоршинскаго.

Въ мѣсторожденіяхъ этихъ каменный уголь является въ достаточномъ количествѣ, но по качеству своему далеко уступаетъ находящемуся на югѣ Россіи; тѣмъ не менѣе, при нѣкоторыхъ металлургическихъ операціяхъ онъ еще можетъ найти примѣненіе въ первоначальномъ своемъ видѣ, или по изготовлѣніи изъ него брикетовъ.

Что же касается торфа, то онъ съ большимъ удобствомъ можетъ быть употребляемъ въ видѣ прессованныхъ кирпичей.

Изъ вышеизложенного и изъ сопоставленія условій, благопріятствующихъ и неблагопріятствующихъ развитію горнозаводской дѣятельности на Уралѣ, я нахожу, что Уральскіе горные заводы, обладая каменнымъ углемъ, торфомъ, дешевымъ чугуномъ и другими объясненными выше преимуществами, сравнительно съ заводами южными, не должны бояться конкуренціи съ ними по торговлѣ металлами. Но для улучшенія экономического положенія заводовъ Уральскаго края, необходимо принять нижеслѣдующія мѣры:

а) Соорудить въ Уральской горной области желѣзнодорожную сѣть, удовлетворяющую потребностямъ находящихся въ ней горныхъ заводовъ.

б) Исполненіе заказовъ по снабженію этой желѣзнодорожной сѣти рельсами, подвижнымъ составомъ, мостовыми сооруженіями и рельсовыми принадлежностями возложить на означенные горные заводы.

с) Съ проведенiemъ вышеупомянутой желѣзнодорожной сѣти выработать удобный для горнозаводчиковъ тарифъ для перевозки по ней необходимыхъ для дѣйствія заводовъ передѣльныхъ и лѣсныхъ матеріаловъ и выдѣланныхъ заводами издѣлій.

д) Привести въ лучшее состояніе желѣзные рудники по развѣдкѣ и разработкѣ оныхъ.

е) Улучшить состояніе грунтовыхъ дорогъ па Уралѣ.

ф) Облегчить заводамъ платежъ долговъ правительственныхъ и частныхъ предоставленіемъ имъ болѣе дешеваго и долгосрочнаго кредита.

г) Способствовать скорѣйшему переходу заводовъ Урала въ руки крупныхъ русскихъ акціонерныхъ обществъ или компаний, которая съ большею надеждою на успѣхъ въ состояніи поднять здѣсь горнозаводское дѣло.

Перечисливъ тѣ мѣры и средства, которыя я считаю необходимыми для дальнѣйшаго преуспѣянія Уральскихъ горныхъ заводовъ, заканчиваю мою замѣтку искреннимъ пожеланіемъ имъ въ будущемъ возможнаго успѣха.

1844 г. 35 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отъ Горнаго Ученаго Комитета:


1) О понижении ценъ слѣдующихъ изданій:

- | | |
|---|------------|
| 1) Горнозаводская механика, соч. профессора фонъ Гауэра, съ атласомъ изъ 47 таблицъ чертежей, вмѣсто 7 р. | 3 р. 50 к. |
| 2) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, съ атласомъ изъ 29 таблицъ чертежей, вмѣсто 7 р. | 1 » — » |
| 3) Графическая статистическая таблицы по горной промышленности Россіи, составленныя Кеппеномъ, вмѣсто 9 р. | 1 » — » |
| 4) Геогностическое описание Южной части Уральского Хребта, составленное Горными Инженерами Меглицкимъ и Антиповымъ, съ приложеніемъ картъ, вмѣсто 3 р. | 2 » — » |
| 5) Геологическая и топографическая карты 6 Уральскихъ окружовъ, каждая изъ 6 листовъ, вмѣсто 6 р. по | 2 » — » |
| 6) Пластовая Горнопромышленная карта Западной части Донецкаго Каменноугольного Кряжа, составленная въ 3-хъ верст. масштабѣ, на 12 листахъ, подъ руководствомъ академика Гельмерсена вмѣсто 6 р. | 2 » — » |
| 7) Исторія химіи, Савченкова, вмѣсто 2 р. | — » 50 » |
| 8) Памятныя книжки для Русскихъ Горныхъ людей за 1862 и 1863 гг. содержащія въ себѣ описание производительности горныхъ заводовъ, промысловъ, краткій очеркъ развитія желѣзного производства и др. свѣдѣнія, вмѣсто 2 р. по | — » 50 » |
| 9) Сборники статистическихъ свѣдѣній за 1882, 1883 и 1884 гг., вмѣсто 1 р. 50 к. | — » 50 » |

2) О вновь вышедшихъ изданіяхъ:

- | | |
|--|------------|
| 1) Code Minier Russe | 3 р. -- к. |
| 2) О горнохимическихъ пробахъ проф. Эггерца (за исключе-
ніемъ желѣза, желѣзн. рудъ и горюч. матер.). | — » 50 » |
| 3) Нарзанъ. | — » 15 » |
| 4) Отд. листы Пластовой карты Польскаго каменноуг. бассейна
и сборнаго листа; за каждый по | 1 » — » |


*




БРУНО БЕНДЕРЪ.

Въ С.-Петербургѣ, Максимилиан. пер., № 14.


ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССІИ ФАБРИКЪ



ОRENШТЕЙНЪ и КОППЕЛЬ
въ Берлинѣ





самой старинной и значительной фирмы въ Германіи.



ПО СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ переносныхъ и постоянныхъ путей, для земледѣльческой, лѣсной, горной и заводской эксплоатаций, ЛОКОМОТИВОВЪ ОПРОКИДНЫХЪ ВАГОНЕТОВЪ, РЕЛЬСОВЪ скатовъ-колесъ, колесныхъ приборовъ, стальныхъ тачекъ, инструментовъ, употребляемыхъ для земляныхъ работъ и желѣзнодорожныхъ путей **ДРЕЗИНЪ** и проч.






ПОСТАВКА УЗКОКОЛЕЙНЫХЪ ПОДЪѢЗДНЫХЪ ПУТЕЙ ВСѢХЪ ТИПОВЪ.



По желанію доставляю прейс-куранты и сметы

◆◆ БЕЗПЛАТНО. ◆◆



ТОВАРИЩЕСТВО

МОСКОВСКАГО

МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА

въ МОСКВѢ, у Рогожской заставы.

Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ПРОКАТ.

Телефонъ № 9.

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:

Мартеновскую сталь и сварочное желѣзо фасонное, сортовое и проволочное;

Проволочные гвозди; проволоку свѣтлую, обожженную и оцинкованную; болты, гайки, шайбы, заклепки, костили, шурупы и ТЕЛЕГРАФНЫЕ КРЮЧКИ;

СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖАМЪ И МОДЕЛЯМЪ.

Проволочные стальные канаты

для шахтъ, букировъ, передачи силы на разстояніе, пароходного и корабельного такелажа, воздушныхъ проволочно-канатныхъ передвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ другихъ цѣлей.

Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.

Проволочные канаты изготавливаются изъ высшаго качества стальной проволоки съ сопротивленіемъ разрыву отъ 70 до 175 килограммовъ на квадратный миллиметръ.

Каждая проволока предварительно испытывается на специальныхъ приборахъ.

Проволочные канаты испытываются соответствующимъ пробнымъ грузомъ на 100 тонномъ разрывномъ прессѣ и результаты испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода.

Заводъ основанъ

въ 1863 году.



36 золотыхъ и серебряныхъ медалей

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ ТОРГОВАГО ДОМА

„ГУСТАВЪ ЛИСТЬ“ въ Москвѣ.

ОТДѢЛЕНИЕ ВЪ Г. БАКУ.

Спеціальности завода:**ПАРОВЫЯ НАСОСЫ**

прямого дѣйствія безъ маховиковъ, по системамъ Вортингтонъ, Блэкъ,
Камеронъ и Англо-Американской.

Висячіе паровые шахтные насосы.

Насосы съ маховиками,
вертикальные, горизонтальные, высокаго давленія, низкаго давленія.

Насосы для нефтепроводовъ.

Насосы Летестю, центробѣжные, вращательные и др.
Для всевозможныхъ потребностей, промышленности и жел. дорогъ.

Паровые насосы «Компоундъ»
съ отсѣчкой пара или безъ оной въ малыхъ цилиндрахъ, а также съ
компенсаторами.

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ

Танги и «Компоундъ» до 300 силь.

Усовершенствованныя ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ,
ручная, конноприводная и паровая.

ШАХТНЫЯ ПАРОВЫЯ ПОДЪЕМНЫЯ МАШИНЫ,
ручные и **ПАРОВЫЯ ЛЕБЕДКИ.**

Прессы ручные и гидравлические
для всевозможныхъ цѣлей.

Ручные строгальные станки «Рютгерса»
для зарубки шпалъ и пр.

Господа Горные Инженеры приглашаются осматривать заводъ.

Иллюстрированные прейс-куранты по требованію высылаются бесплатно.

МАНОМЕТРЫ, ИНДИКАТОРЫ, ИНЖЕКТОРЫ, КРАНЫ, КЛАПАНЫ

и

РАЗЛИЧНАЯ АРМАТУРА.

КЕРОСИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
„ВУЛКАНЪ“,
работающие надежно и экономно обыкновен-
нымъ ламповымъ керосиномъ.

НАСОСЫ:
ПАРОВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РУЧНЫЕ
для горного дѣла
и для всевозможныхъ цѣлей.


ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ,
гидропульты и огнегасители.

ЧУГУНО-МѢДНО-ЛИТЕЙНЫЙ, МЕХАНИЧЕСКИЙ и
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОДЪ

производство и центральное депо

ФИРМЫ

ШЕФЕРЪ и БУДЕНБЕРГЪ.



ЛАНГЕНЗИПЕНЪ И К°.


Москва,
Мясницкая ул., № 64.

С.-Петербургъ,
Каменноостровский пр., № 44.

Рига,
Б. Королевская ул., 32.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ
КАТАЛОГИ

каждаго отдѣла завода—бесплатно.
ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ въ изящ. переплѣтѣ—1 руб.




СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДИНАМО-МАШИНЪ
и
ИЗМѢРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ.


«АККУМУЛЯТОРЫ ТЮДОРЪ»,
оригинальное производство,
ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ.

БЕЗОПАСНЫЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЯ ПЕРЕНОСНЫЯ
ЛАМПЫ
для рудниковъ, шахтъ и пр.

ПОЛНЫЯ УСТАНОВКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНИЯ
и
ПЕРЕДАЧИ СИЛЫ НА РАЗСТОЯНИЕ.



**БЕРЛИНСКІЙ
Инструментно-машиностроительный заводъ.
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
бывш. Л. СЕНТКЕРЪ.—Берлинъ Н. 65—Германія.**



**Инструментныя машины для обработки
металла и дерева,**

какъ-то: токарные, сверлильные, горизонтальные сверлильно-шарошечные, строгальные, шпунторѣзные, вертикально-горизонтальные шарошечные, дыре-пробивные, винторѣзные, точильные и пр. станки;—ленточная безконечная, круглая и рѣшетчатая пилы.

Спеціальныя машины

для производства разнообразныхъ арматуръ, орудій, амуницій, пушечныхъ зарядовъ, торпедо и пр.


Машины съ электрическимъ производствомъ.

ВСЕМИРНООБРАЗЦОВЫЕ ВЪСЫ

ФЕРБЭНКСЬ

имѣются въ наличии отъ письменныхъ
до вагонныхъ

специальные въсы для горной промышленности
болѣе 1.000,000 въсовъ ФЕРБЭНКСЬ въ употреблениі.



ПИШУЩІЯ МАШИНЫ



РЕМИНГТОНЪ

введены во всѣхъ Министерствахъ; въ Правительствъ, учрежден. одного Петербурга болѣе 700 машинъ Ремингтонъ въ употреблениі.



ПЕРЕНОСНЫЕ
керосиновые освѣти-
тельныя приборы



для горной промышленности, для ночныхъ работъ, для освѣщенія большихъ площадей и проч. Силою отъ 300 до 4000 свѣчей.



Цѣны отъ 50 руб.

Каталогъ каждой специальности высылается бесплатно.

Торговыи

Домъ *Ч. Блок*

С.-Петербургъ.
Одесса.
Екатеринбургъ.


МОСКВА.

Варшава.
Кокандъ.
Ростовъ н. д.

Locomotivfabrik Krauss & Comp.

Actien-Gesellschaft

Muenchen (Deutschland)



liefert

L o c o m o t i v e n

von jeder Leistung, mit Adhäsions- oder Zahnradbetrieb und für
jede Spurweite.

Vorteilhaftestes System von Tenderlocomotiven

(*System „Krauss“*)

für Hauptbahnen, Secundärbahnen, Trambahnen, Bauunternehmungen, Industriegeleise,
Bergwerkbetrieb, Feldbahnen etc.

Nähtere Auskunft erteilt auch unser Vertreter

O. SPENNEMANN, Tschernyscheff Per. Nr. 12—66. St. PETERSBURG.

Prospekte werden auf Verlangen zugesendet.

FRIED. KRUPP GRUSONWERK

Magdeburg-Buckau (Allemagne).

Machines pour la préparation des minéraux.

Concasseurs de pierres

d'une construction très solide. Mâchoires en fonte durcie.



Moulins à cylindres. Bocards.

Sabots et semelles de bocard en acier chromaté spécial, usure très mince.

Moulins à boulets

à alimentation et décharge continues, d'une construction perfectionnée, pour le broyage de minéraux à tout degré de finesse voulu.

Plus de 800 moulins vendus.



APPAREILS D'AMALGAMATION.

Amalgamateurs brevetés. Labyrinthe-Classeurs, Cribles hydrauliques à percussion.

Tables circulaires rotatives et Tables à toile et à secousse

d'une construction perfectionnée.

Tables à balais, Tables à secousse de Salzbourg etc.

Epurateur d'amalgame, appareils-chARGEURS — agitateurs. Four de distillation et de fusion de mercure. Cornues etc.

Installations complètes pour le traitement des minéraux.

Dispositions pour l'extraction de l'argent et du cuivre de leurs minerais d'après des procédés les plus récents.

Catalogues en langue française, allemande ou anglaise gratis sur demande.

ЕЛЬБЕРЦХАГЕНЪ И ГЛАССНЕРЪ

машиностроительная фабрика и сталелитейная мастерская

въ Остраву (Mähr. Ostrau, Oesterreich)

предлагаетъ свои услуги для изготавления различныхъ механическихъ рудничныхъ устройствъ, какъ-то: паровыхъ котловъ и машинъ; паровыхъ насосовъ, воротовъ паровыхъ и действующихъ сжатымъ воздухомъ; паровыхъ подъемныхъ устройствъ; подземныхъ водоподъемныхъ устройствъ; вентиляторовъ; приспособлений для обогащения угля (сист. Заусра-Мейера и Оберегтера); подпитниковъ сист. Штауса; насосныхъ ставовъ и всякихъ вообще необходимыхъ для рудниковъ машинъ и приборовъ. Специальность: стальные колеса для рудничныхъ вагоновъ и такія-же рамы для поездовъ.

(№ 18—10—7)

Машиностроительное Акционерное Общество бывш. Брейтфельдъ, Данекъ и К°.

въ Прагѣ (Prag-Karolinenthal, Böhmen, Oesterreich)

доставляетъ полное оборудование шахтъ и различныхъ горнозаводскія машины, какъ то: паровые котлы вслыхъ системъ и всякия издѣлія изъ листового желѣза. Подъемные машины лучшаго устройства. Надшахтные устройства, клѣти и подиантники. Различные желѣзныя сооруженія, соединительные и откидные мости. Водоподъемные машины, поверхностные и подземные, съ самодѣйствующими клапанами и съ клапанами сист. Ридлера. Насосы всякаго рода. Воздушные компрессоры съ уравнениемъ сист. Гарраса. Вороты и подъемы, дѣйствующіе паромъ, сжатымъ воздухомъ или электричествомъ. Перфораторы, алмазныя буровыя машины для глубокаго буренія. Полные устройства для канатной и цѣпной откатки съ приспособленіями сист. Штольца для самодѣйствующаго передвиженія на закругленіяхъ. Рудничные вентиляторы. Фильтры изъ волнистаго желѣза для очищенія поступающей въ пар. котлы воды. Паровые двигатели разныхъ системъ. Прокатныя машины. Воздуходувныя машины. Скороходящія паровые машины сист. Дѣрфель-Прѣль для электрическаго освѣщенія и передачи силы на разстояніе.

Специальность: устройство фабрикъ рудообогатительныхъ и для обогащенія каменного угля. Устройства для сортировки и разгрузки угля. Промывальные устройства. Круговые опрокидыватели сист. Карлика. Сортировочные грохоты съ винтообразными продольными и ручейными поперечными решетниками сист. Дистия, Зуски, Каропа, Брейтфельда и Данека. Грохотъ Брайера съ уравнительными эксцентриками. Рѣшета сист. Карлика и Коксе; Брейтфельда и Данека. Сортировочные барабаны. Отсадочные решеты. Безконечныя ленты. Всякаго рода дробильныя приспособленія. Составляются полные проекты новыхъ устройствъ и передѣлки существующихъ.

Представители въ Киевѣ: Гретеръ, Криванекъ и К°.

(№ 17—12—7).

Ф И Р М Ы

ЛОЗИНСКІЙ И СЫМОНОВИЧЪ

Въ г. Екатеринославлѣ.

Отдѣлениe Киевскаго Агентства «Перваго Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ Россіи».

Агентство Южно-Русскаго машиностроительного завода въ г. Киевѣ.

Инженеръ Жаба въ домѣ Верховцева.

Лозинскій и Сымоновичъ.

(№ 226—12—7).

Эрнестъ Васильевичъ Люнгенъ

ВЪ МОСКВѢ.

Мясницкая улица, домъ Ермаковыхъ.

Спeциальности:

МАШИНЫ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВЪ И ДЕРЕВА.

Машиностроительный заводъ «Ант. Фети Дефизъ и К°» въ Бельгии специально: фрезерные машины и станки для обработки металловъ новѣйшихъ типовъ.

Общества Машиностроительного завода «Вулканъ», въ Германіи. Станки для обработки металловъ и дерева.

Машиностроительный заводъ «Л. В. Брейеръ—Шумахеръ и К°», въ Германіи: горнозаводскія машины, гидравлическіе прессы, клепальная машины, аккумуляторы, гидравлическія и паровыя ножницы, паковочные машины, паровые и пневматические молоты, вентиляторы и станки для обработки металловъ.

Общество Машиностроительного завода «Каппель», въ Германіи, специально: Станки для обработки дерева новѣйшихъ конструкцій. Двигатели газовые, керосиновые и бензиновые.

Общество Машиностроительного завода «Прогрессъ», въ Бельгии, специально: Универсальные станки и фрезерныя машины.

Машиностроительный заводъ «С. Оппенгеймъ и К°», въ Германіи. Наждачныя машины новѣйшихъ конструкцій.

ШАРОДРОБИТЕЛИ (Kugelfallmühlen).

Машиностроительный заводъ «Герм. Ленертъ», въ Германіи. Изготавливаетъ специальные снаряды для измельченія цемента, кварца, шамота, стекла, красокъ и всякихъ горныхъ породъ.

СТАЛЬ, ПОДПИЛКИ, РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Сталедѣлательного завода «И. И. Сивилль и К°», въ Англіи и другихъ лучшихъ марокъ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Портландъ-Цементъ «Товарищ. Глухоозерского завода». Желѣзо фасонное, балки и тавры.

ТЕХНИЧЕСКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАВОДОВЪ,

какъ-то: арматура, ремни приводные, подъемные блоки, домкраты, вѣсы десятичные и сотенные пат. Инж. Кацъ, горны, канаты проволочные, наждачныя изделия, трубы жел. и проч.

ЧУГУНЪ кремнистый, зеркальный, марганцовый.

Прейсъ-Куранты, каталоги, сметы и чертежи высыпаются бесплатно по первому требованію.



ПУТИЛОВСКИЙ ЗАВОДЪ

С.-Петербургъ, за Нарвской заставой. Правленіе: Невскій, № 5.

Представители: В. К. Кеслеръ въ Москвѣ, Мясницкая, д. Обидиной, П. Столтерфотъ въ Ригѣ

СТАЛЬНЫЯ ДВУТАВРОВЫЯ СТРОИТЕЛЬНЫЯ БАЛКИ,

вагонные швеллера, корабельная, котельная, фасонная, сортовая, рессорная
и пружинная сталь, желѣзо разныхъ профилей,

ПЛОТНЫЯ СТАЛЬНЫЯ ОТЛИВКИ ИЗЪ ТИГЕЛЬНОЙ МАРТѢНОВСКОЙ СТАЛИ:

зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч.

ОТЛИВКИ ИЗЪ ЗАКАЛЕННАГО ЧУГУНА И ФОСФОРИСТОЙ БРОНЗЫ.

Крупныя и мелкія машинныя поковки, прямые и колѣнчатые валы.

Шаровозы, пассажирскіе и товарные вагоны и составныя ихъ части:

БАНДАЖИ, ВАГОННЫЯ КОЛЕСА, ОСИ, РЕССОРЫ, ПРУЖИНЫ И ПРОЧ.

Рельсы, крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпленія.

ПЕРЕНОСНЫЯ УЗКОКОЛЕЙНЫЯ ЖЕЛѢЗНЫЯ ДОРОГИ,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

чугунныя трубы, отлитыя по усовершенствованному способу безъ
ПРОДОЛЬНАГО ШВА,

мосты, стропила, резервуары, паровые котлы и проч.

ПЕЧИ ЧУГУННЫЯ БАТАРЕЙНЫЯ, ВЫГРЕБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

Котельныя и металлическія работы.

МОСТОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ ДЛЯ ДѢЙСТВІЯ ВЪ
РУЧНУЮ, ОТЪ ПРИВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЮ СИЛОЮ.

ПРЕДМЕТЫ АРТИЛЛЕРІЙСКАГО и ИНЖЕНЕРНАГО ДѢЛА.

Судостроеніе.

СОРТАМЕНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ВОСТРЕБОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО.

Заказы принимаются въ Правленіи, Невскій пр., № 5.

(№ 20а—12—7).

С Т Р А Х О ВА Н И Е
ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ
ВЪ СТРАХОВОМЪ ОБИЦЕСТВѢ

„Р О С С И Я“

Высочайше утвержденномъ въ 1881 году.

Основной и запасные капиталы 22.500,000 руб.

Общество «Россія» заключаетъ по умѣреннымъ преміямъ:

- 1) Страхованіе отдельныхъ лицъ отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ произойти съ застрахованнымъ лицомъ во время путешествій, поездокъ, прогулокъ; при несчастіяхъ въ домахъ, храмахъ, фабрикахъ, театрахъ, на охотѣ, на водѣ, на льду; при исполненіи служебныхъ обязанностей; вообще вездѣ—дома и внѣ дома,—съ условіемъ возврата Обществомъ всѣхъ внесенныхъ премій или безъ такового;
- 2) Коллективная страхованія служащихъ и рабочихъ на фабрикахъ, заводахъ, постройкахъ, рудникахъ и т. п. отъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ приключиться при исполненіи этими лицами служебныхъ обязанностей.


Къ 1-му января 1895 года въ Обществѣ «Россія» были застрахованы отъ несчастныхъ случаевъ по годичнымъ полисамъ 138,839 лицъ на капиталы въ 106,174,649 руб. на случай смерти и въ 134,713,879 руб. на случай инвалидности и на суточное вознагражденіе въ 32,607 руб. въ случаѣ временной утраты способности къ труду.

Дивидендъ страхователей въ 1894 г. составляетъ 15%.


Страхованія могутъ быть заключаемы въ Правленіи общества, въ С.-Петербургѣ (Большая Морская, собств. домъ, № 37) и Агентами Общества въ Городахъ Имперіи.

Страховые билеты по страхованию пассажировъ на желѣзныхъ дорогахъ и на пароходахъ выдаются также на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.

Фиг. 1.




Фиг. 5




Macumao's 1 $\frac{1}{2}$ 1:

ФИГ.




Фиг. 6
Разрез по АВ




Наружный видъ стѣнки противъ желоба

Фиг. 3




Разрыв по А

Фиг. 4.




Фиг. 9.



Фиг. 8.

Планъ поинтии ЕЕГН


Фиг. 10.




Разрыв по линии СД.


Для фиг. 7-10.

Масштабъ $\frac{1}{4}$ д за 1 футъ.






Фиг. 12.




Разрѣзъ по линии ABCD.



Фиг. 19.



Фиг. 20.




Масштабъ въ $\frac{1}{40}$ н.в или 25 м = 1 метру.





Для фиг. 13 и 14.
1 2 3 4 5 6 7 фу.

Фиг. 21.




Фиг. 22.


Фиг. 23.




Фиг. 16.
Разрѣзъ (планъ) по линии АВ.



Въ $\frac{1}{32}$ натуральной величины
Масштабъ $\frac{1}{16}$: 1' футу.




Фиг. 24.




Фиг. 25.
Разрѣзъ по линии ABCD

Форсунка для горна и печи въ $\frac{1}{2}$ натуральной величины.


Фиг. 17.
















Фиг. 18.




Фиг. 26.









Фиг. 1.




Фиг. 2.




Фиг. 3.



Фиг. 4.



РАЗВѢДКИ ВЪ САМГАРѢ.



РАЗВѢДКИ ВЪ БАРДЫМКУЛЬСКОМЪ УЩЕЛЬѢ.

