

航空委員會

航空研究院

研究報告第二十八號

中國木材之力學及其相關性質(一)

西南木材一〇一種

余 仲 奎

黃 鵬 章

陳 啓 嶺

三十五年二月



航空研究院木竹試驗組研究報告及技術叢編

研究報告

- 第四號 余仲奎，黃鵬章；川產雲杉之性質
陳啓嶺，羅裕英
- 第五號 余仲奎，黃鵬章；四川理番六種木材之性質
陳啓嶺，羅裕英
- 第十號 余仲奎，沈蘭根；川產楠竹性質之研究
- 第十二號 余仲奎，黃鵬章；黔產核桃木之性質
陳啓嶺，羅裕英
- 第十三號 余仲奎，黃鵬章；川產泡桐木之性質
陳啓嶺，羅裕英
- 第十四號 余仲奎，黃鵬章；川產柳杉木之性質
陳啓嶺，羅裕英
- 第廿四號 余仲奎，羅裕英；中國木材之平衡含水量
- 第廿六號 余仲奎，羅錦華，黃振邦；層竹之創造
- 第廿七號 余仲奎，沈蘭根；川產慈竹性質之研究
- 第廿八號 余仲奎，黃鵬章，陳啓嶺；中國木材之力學及其相關性質(一)

技術叢編

- 第三號 飛機木材之處置與使用
- 第四號 木材力學試驗標準草案

WITH COMPLIMENTS
FROM
THE WOOD AND BAMBOO RESEARCH LABORATORY
BUREAU OF AERONAUTICAL RESEARCH,

P.O. Box WU-989, Chengtu, China,

中國木材之力學及其相關性質(一)

西南木材一〇一種

目 錄

	頁數
一• 引言.....	1
二• 試材之來源.....	2
三• 試材採集之方法.....	2
四• 試材之處理.....	3
五• 力學性質及其試驗方法.....	5
(一) 靜曲試驗.....	6
1. 比例限度應力.....	6
2. 破壞係數.....	6
3. 彈性係數.....	6
4. 最大荷重之工作.....	7
(二) 韌性試驗.....	7
(三) 簡卡氏抗回硬度試驗.....	7
順紋剪力試驗.....	8
(五) 順紋壓縮試驗.....	8
1. 比例限度應力.....	8
2. 最大抗壓強度.....	9
(六) 橫紋壓縮試驗.....	9
六• 物理性質.....	10
(一) 含水量.....	10

	頁數
(一) 比重	11
(二) 收縮	12
(四) 生長率	12
• 影響木材力學性質之因子	13
(一) 比重與力學性質之關係	13
(二) 生長率與力學性質之關係	14
(三) 含水量與力學性質之關係	14
(四) 缺點	16
1. 節	16
2. 斜紋	17
3. 被壓木	17
4. 壓傷	18
5. 腐朽與邊材變色	18
6. 虫害	19
7. 脂囊	19
8. 乾裂與輪裂	19
(五) 木材性質之變異性	19
附錄一 • 航空木材設計值	21
附錄二 • 計算公式	21

附表目錄

第1表A	各種木材之力學性質及相關性質(一) 種名, 採集地點, 試驗樹株數及試樣數
第1表B	各種木材之力學性質及相關性質(二) 重要物理性質
第1表C	各種木材之力學性質及相關性質(三) 力學性質, 主要分佈區域及主要用途
第2表	減少(或增加)木材含水量1%時各種強度增加(或減少)之百分率
第3表	十一種國產木材之強度與含水量關係坡度(K)
第4表	各種木材在15%含水量時之飛機設計用強度值

插圖目錄

第1圖	木筒鋸取試條劃線法
第2圖	國產各樹種之破壞係數與基本比重之關係
第3圖	國產各樹種之順紋抗壓強度與基本比重之關係
第4圖	各樹種之爐乾比重與生長率之關係曲線
第5圖	麥吊杉基本比重變異圖
第6圖	麥吊杉靜曲試驗破壞係數之次數分佈
第7圖	麥吊杉靜曲試驗堅性係數之次數分佈

一 引 言

木材爲工業上重要材料之一，用途至廣。我國在抗戰前由外國輸入之木材，數量甚多，據海關所公佈24年1月至2月間之木材入口總價值爲34,703,115元，佔該年全國輸入各種材料中之第一位。⁽⁹⁾ 抗戰期間，木材輸入中斷，國人對於國產木材之研究與利用，乃加以重視。

28年7月，本院基於實際之需要，設立木材試驗室，次年8月，因工作增加，復擴大爲木竹試驗組，從事木竹之研究，工作進行迄今，將達七載，先後在川、康、黔、桂各省林區，調查十餘次，並採得試材百餘種，作各項強度試驗及物理試驗九萬次。其中曾作詳盡之研討者有22種，研究結果之已發表者10種，分別載於本院研究報告第4, 5, 12, 13及14等號。^(1, 2, 3, 4, 5)

茲值我國建設事業正在加緊進行之際，關於國產木材性質與利用之參攷資料，誠爲各界人士所需要，同人等特將數年來所獲得之研究結果，包含已發表及未發表者，彙集而成此篇，以供參攷。

本篇所包含之樹種計101種，分別記述其力學性質，相關之物理性質及用途等項，又載有20種木材之飛機設計用數據，此外關於選取試材之方法，試驗之方法，各種性質之意義，影響力學性質之諸因子均一一述及。惟在初期所採集之樹種，因當時急須解決航空木材之供應與選擇問題，乃先就各種作初步之試驗，然後再作詳細之研究，是以初期所採得每種樹木之試材甚少，而未能逐項舉行試驗，然所得之結果，尚可供一般之參攷。

有關國產木材之各項問題，待研究者尚多；就材性試驗而言，吾人茲所涉及者僅爲西南部之一隅，故本篇特名「中國木材之力學及其相關性質(一)，西南木材101種」。中國幅員廣大，樹種繁多，材性試驗工作，誠更應積極進行，前望中國之木材研究事業及木材工業，同人等抱有無限殷切之期望，深盼國人

共同努力以促其進展。

七年來曾參加或協助試驗工作之人員，簡已分誌於本院以前所出版有關木材之各研究報告中者外，尚有方文培教授，周光榮，羅長弼及石明章諸君，分別參加峨眉，峨邊，天全及成都木材之採集；楊緒謙君參加天全及成都木材之物運試驗，特此誌銘。

二 試材之來源

我國林木種類繁多，分佈之區域甚廣，全國重要木材之材性研究——尤其飛機製造上適用木材之研究，雖為本院之計劃，然此項工作自非短期內可以完成；因限於戰時情形，乃先就西南所產木材進行有系統的材性試驗，以期樹立國產木材大規模試驗之初基，然後漸及其餘。

本篇包含之樹種，係採自四川之岷江上游一帶，灌縣，成都盆地，峨邊及峨眉，西康之天全，越嶲，貴州之大定及廣西沿湘桂鐵路附近等地，其中岷江上游之理縣，曾經三次採集，峨邊，天全均經二次採集，成都盆地經四次採集。茲將所試驗樹種之名稱，產地，試驗樹株數及試樣數列如第一表A。

三 試材採集之方法

木材試驗室成立之初，即派員分赴西南各林區勘查，並採集試材。當時因欲就一般之林木，先作一初步之材性試驗，且由于交通之困難，故一部分樹種，選得試樣不多，及後釐定木材力學試驗標準，即依照所規定之採集方法，繼續選取試材。⁽⁶⁾ 茲將採集試材之要點，記述于下：

1. 在同一地域，每種樹木至少選採五株，各樹均為近乎中等年齡而且可以代表該樹種在林中之標準模式者。同種樹木，不於生長靠近處採伐二株以上。

2. 在同一地域所採之同種樹木，依照下述方法選鋸木筒：
 - (a) 第一株樹，由離地一公尺處起，連續鋸取一公尺長之木筒四筒。
 - (b) 其他各株樹，由離地三公尺處起，連續鋸取一公尺長之木筒二筒。
 - (c) 無特別困難時，每株樹就幹之全長，由樹基起鋸成一公尺長之各木筒，全部運回試驗室。
3. 採集時每樹予以明認之對外編號，每一木筒上記明樹株號數及木筒號數，並在朝北方向作一記號。
4. 一切可能影響樹木生長之因子均詳載於野外記載表。
5. 運輸時各木筒之樹皮均保留之。木筒兩端，塗以油漆並加以包護，以防乾燥及開裂。
6. 每株樹木均採其嫩葉標本以憑鑑定正確之學名。

四 試材之處理

木筒運抵試驗室時，即放置于墊架上，不使受濕熱之影響或日光之照射。在最短時間內，將一公尺長之木筒橫鋸成兩段，各長半公尺，上段用作含水量與強度關係之試驗，下段則用作普通之試驗。

各木段之上端按東南西北方向依圖 1 劃成許多 28×28 公分之方格，並依所劃之線，鋸成切面 28×28 公分之木條，又在木條上端編號以辨別木條所屬之樹株，所屬之木筒，及在樹中之方位。

供普通試驗用之木條，取半數在生材狀態時試驗，半數在氣乾後試驗，其分配必須適當。

供生材試驗之木條，於試驗前緊密堆列，蓋以木屑，妥為儲藏，以保持生



材狀態。準備試驗時，取出刨成切面 2×2 公分之試條，以濕布蓋之，儲於不透氣之容器中，保持 $70^{\circ}F$ 之溫度。

準備氣乾之木條，兩端塗刷桐油，然後排列於通風且不受陽光、雨、雪及地濕影響之處架上。各木條間至少留半寸之空隙，俾空氣流通。每隔一星期取數根木條秤其重量，直至重量趨於一定時，乃視該同堆木條為完全氣乾。此時取少數木條，切取2公分長之試樣，測其真正之含水量。氣乾後，即刨成 2×2 公分之試條，以備試驗。

試驗含水量與強度之關係，係由每樹鋸取木筒兩筒，依圖1劃線並鋸成試條後，分為七組，以一組在生材時試驗，其他各組，俟分別乾至近於20，15，12，8及5%含水量時試驗之。分組時妥為配合以使各組試條之性質相近。




圖 1. 木筒鋸取試條劃線法

五 力學性質及其試驗

主要之力學試驗及所得之性質如次：

- (一) 靜曲試驗 (Static bending) 。由此試驗求得。
 1. 比例限度應力 (Stress at proportional limit) 。
 2. 破壞係數 (Modulus of rupture) 。
 3. 彈性係數之近似值或堅性係數 (Approximate modulus of elasticity or Coefficient of stiffness) 。
 4. 最大荷重之工作 (Work to maximum load) 。
- (二) 韌性試驗 (Toughness test) 。由此項試驗求得木材吸收之能量。
- (三) 簡卡氏抗凹硬度試驗 (Janka indentation test) 。由此試驗求得木材之抗凹硬度 (Indentation hardness) 。
- (四) 順紋剪力試驗 (Shear parallel to grain) 。由此試驗求得抗剪強度 (Shearing strength) 。
- (五) 順紋壓縮試驗 (Compression perpendicular to grain) 。由此試驗求得：
 1. 比例限度力。
 2. 最大抗壓強度 (Maximum crushing strength) 。
- (六) 橫紋壓縮試驗 (Compression perpendicular to grain) 。由此試驗求得比例限度應力。

上述各性質之數字，統載于第一表 C。

茲將各項試驗之程序及所得各性質之意義簡述于下：

(一) 靜曲試驗

自每一木筒之每對木條(指與髓相等距離之二相隣木條),取一靜曲試條,削成 2×2 公分之切面,長約6公分。試驗時用中央加力法,跨間長24公分。加力用之壓塊,半徑為1.5公分。自試驗開始直至最大荷重,用自動記錄器記錄其荷重與彎曲度之關係曲線(load-deflection curve)。

茲更將由此試驗所得之各性質,加以解釋。

1. 比例限度應力

比例限度係指試驗時荷重(或應力)與變形(或應變)間互成比例之限度;在此限度內,倘荷重增加一定之百分率,則其變形亦作等量之增加;將荷重釋去,則變形回復原狀,但逾此限度,倘荷重增加,則變形之增加量大于荷重者。靜曲試驗之比例限度應力,為加荷重至比例限度時存于樑之頂部及底部纖維之應力。

2. 破壞係數

破壞係數為在最大荷重時存于靜曲試條(樑)之頂部及底部纖維之計算應力,乃用以測量該樑在短時間內所支持緩慢加與之荷重之能力。其計算之公式與比例限度應力者相同,惟用最大荷重以代替比例限度荷重。

本來,此公式僅對於比例限度以內之應力始屬正確,故由此式所求得之破壞係數,並非真正應力,然「破壞係數」已為普遍採用之名詞,其數值可供比較各樹種抗彎強度(bending strength)之用。

3. 彈性係數

彈性係數為材料之堅性(stiffness)或剛性(rigidity)之計量。當樑荷重時,其彎曲度(deflection)與彈性係數成反比例,即彈性係數愈大,其彎曲度愈小。故彈性係數可用以計算樑或桁等因荷重而發生之比例限度以內之彎曲度

；又可用以計算長柱所能載之荷重，因其荷重視堅性而定，非視順紋壓力而定也。

惟用中央加力法作靜曲試驗時，木條之一部分彎曲度係由于剪力變形而發生，故所求得之彈性係數並非真正之彈性係數，可視之為近似值，或稱之為堅性係數。⁽⁶⁾

4. 最大荷重之工作

靜曲試驗最大荷重時所做之工作，係表示該材料吸收震動 (shock) 之能力，此震動係指能引起比例限度以外之應力並足以使材料發生一部分永久變形及損傷者；此性質可計量木材受彎曲時之強度及韌性。

計算最大荷重時所做之工作，係以荷重彎曲度曲線下由原點至最大荷重之面積，除以試材之寬與厚與跨間之乘積而得，其單位為公分一公斤/立方公分或吋一磅/立方呎。此項性質，可供相互比較之用。

(二) 韌性試驗

由每一木筒所製得之木條，取四分之一以供韌性試驗。試條長度為50公分，橫切面為2×2公分（±1%），跨間長度為24公分。所用試驗機為Alfred J. Amsler擺式衝擊試驗機，擺錘之能量為10公尺一公斤。加力之擊塊為金屬製，端面為圓柱形，半徑15公厘。每一試條破壞時所吸收之能量 (energy absorbed) 直接由試驗機讀出之，其單位為公尺一公斤/試條或吋一磅/試條。韌性對於需要耐動性之構材如飛機用材，螺旋槳，運動器具，工具柄等，極為重要。蓋質脆之木材，可因突然之衝擊而折斷，事前並無徵象。故選材時須注意擇取韌性大之種類，此項性質與最大荷重之工作相同，其數值僅作比較用。

(三) 簡卡氏抗凹硬度試驗

此項試驗之試樣，係取自供彎曲試驗之木條之未破壞部分，試時用一半

徑5.624公厘(0.222吋)之圓球(圓面積為1平方公分)，以每分鐘6.3公厘(0.25吋)之速率，壓入木材，至圓球半徑之深度止，此時之荷重，即為抗凹硬度，其單位為公斤或磅，試材之徑切面及弦切面各壓須入一次。

比較各種材料或各種之抗凹硬度值，可知其抵抗磨損之能力，故對於地板，枕木，鋪路木塊，傢具等需耐磨損之用途，至為重要。

(四) 順紋剪力試驗

由每一木筒，取所鋸得木條之四分之一，製作順紋剪力試樣，每一木條製試樣兩個，一試徑面剪力(破壞面為徑向)，一試弦面剪力(破壞面為弦向)。試樣之大小為 $2 \times 2 \times 2.5$ 公分，試樣受荷重之面，為與紋理垂直之端面——即荷重以平行紋理之方向施於試樣，被支承之面亦然。

試驗時之加力速率為每分鐘0.38公厘(0.015吋)。

順紋抗剪強度，係木材抗抵其一部分沿紋理方向滑動於其他一部分時之能力。在樑與各種接合(joints)之設計上，甚為重要。

應用此種剪力試驗方法，其所得之結果，常受垂直於紋理之抗拉分力之影響，惟試驗之結果，可以互相比較。

(五) 順紋壓縮試驗

由每一木筒之每對木條，取一順紋壓縮試樣，其橫切面為 2×2 公分，長為8公分，試驗時加力速率為每分鐘0.43公厘(0.017吋)，荷重與壓縮之關係曲線，由自動記錄器記錄之。

由此試驗求得之性質如下：

1. 比例限度應力

順紋壓縮試驗之比例限度應力，為壓縮之荷重與試樣之變形(縮短)，保持

比例時之最大應力；超過此限度，則試樣變形場加之百分率，較荷重者為大。

順紋壓縮試驗之比例限度應力，可以計算無缺點之柱(column)承受壓縮之應力，惟此柱之長度與其橫切面上之最小尺度之比，係不超過11:1者。決定短柱或其他受壓縮之材料之安全荷重時，即以比例限度值為極限值，比例限度應力在針葉樹平均為最大抗壓強度之80%，闊葉樹為75%。

2. 最大抗壓強度

順紋最大抗壓強度為短柱對於在短時間內緩緩施於其端部之最大荷重之最大抵抗力。其計算公式與比例限度應力公式相同，惟以最大荷重代比例限度荷重。

此項性質可用以估計木材端部承受壓力時，與用螺釘接合時之安全應力。

(六) 橫紋壓縮試驗

由每對木條，取一橫紋壓縮試樣，其大小為 $2 \times 2 \times 2$ 公分。試驗時，荷重由直徑3公分之金屬圓柱體，以每分鐘0.4公厘(0.157吋)之速率施於試樣之全面。試樣之半數係試驗徑面的橫紋壓力，其餘半數試驗弦面的壓力，荷重與壓縮之關係曲線，由自動記錄器記錄之。由此試驗求得比例限度應力，即垂直於紋理之壓縮荷重與其變形保持比例時之最大應力。

比例限度之橫紋壓縮應力，用以估計材料受橫紋壓縮時之安全工作應力，在計算樑、桁與接頭之接觸面及比較枕木之樹種時，甚為重要。

試驗橫紋壓縮時，木材並不顯現真正之最大強度，惟荷重將繼續增加，直至試樣壓裂或壓平為止，故不能如順紋壓縮試驗可以獲得其最大強度之數值。尚須注意者，總試驗時生長輪之方向不與施力方向平行或垂直，而成一角度時，則所得數值較低，尤其成 45° 角時，其值更低。

六 物理性質

木材之物理性質包含頗廣，茲將其最重要而與強度或利用有關者分述如下。

(一) 含水量

木材所含水分有三類：(1) 存在於生活細胞之原形質（木質線薄膜組織【ray parenchyma】及邊材之木薄膜組織【wood parenchyma】）中者，含量甚微，無關重要。(2) 存在於細胞腔內之游離水分 (free water)，其含量之增減，不影響於木材之體積及強度；當木材乾燥時，此項水分即先行蒸發。(3) 存在於細胞壁之吸着水分 (absorbed or hygroscopic water)，對於木材之力學性質及多種物理性質，甚為重要。在理論上，木材之游離水分已經失去，而細胞壁仍飽充水分之一點，稱為纖維飽和點，此點隨樹種而不同。木材之水分到達此點後，倘繼續蒸發，則多種強度即因而增加，收縮亦形顯著。

初伐之木材或木材細胞腔中充滿水分者，稱為生材 (green wood)。生材置空氣中，則所含水分逐漸蒸發；當木材繼續蒸發其水分至與周圍之大氣情況成近於平衡之狀態時，稱為氣乾材 (air-dried wood)。達氣乾狀態之木材，其含水量視地域與樹種而略有不同，一般采用 12% 代表其平均值。據本院之試驗，⁽⁷⁾ 成都之木材平衡含水量平均為 16%，全國木材平衡含水量之平均值，依推算為 13%。

倘將木材置於 100° — 110°C 之乾燥爐中，行人工乾燥至水分不再失去之狀態，稱為爐乾材 (oven dried wood)。

木材含水量，通常係以木材爐乾時重量之百分數示之。

採用木材爐乾時之重量即木材物質 (wood substance) 之重量為計算含水量之標準而不用木材之全重者，蓋因前者係不變的，而木材之全重則時有變動。

測定含水量之試樣，係由每根合格試條踞下一塊，其大小為 $2 \times 2 \times 2$ 公分。試樣取得後，即秤其重量，然後置於烘爐中，在 100°C 溫度下乾燥之，至重量不變為止。隨即測定爐乾之重量，即可依公式(見附錄二)求得試樣之含水量。

(二) 比 重

木材通常均含有水分，故求木材之比重宜先確定數量及體積在何種含水情況，普通係以木材無水分時——爐乾時——之重量及試時之體積為標準。

第一表 B 中載有下列比重：

1. 依據爐乾時之重量及試樣在水中浸透後之最大體積而算出者，此項比重稱為基本比重(basic specific gravity)。
2. 依據爐乾時之重量及調整至15%含水量時之體積而算出者。
3. 依據爐乾時之重量及調整至12%含水量時之體積而算出者。
4. 依據爐乾時之重量及爐乾時之體積而算出者。

基本比重為一理想數值，然因爐乾時之重量與胞壁充滿水分時之體積，均不復變動，故計算得之比重值，最適於供比較之用。

依據爐乾重量及胞壁充滿水分時之體積所得之比重，適用於纖維飽和點以上之任何含水量值，而不論所含之水分若干。然當木材乾燥時，每單位體積內之爐乾木材重量，隨纖維飽和點下失去水分之量而作比例的增加，此蓋由於木材發生收縮且因而使每單位體積內所含之木材物質增加所致。因此，在纖維飽和點下當木材水分減少時，木材之比重即隨而增加，而任何兩含水量值間比重之相差，視收縮之程度而定。由是可知吾人如言木材之比重而不說明所根據之體積係在何種情形之下時，實失其意義矣。

木材物質之比重，即為爐乾木材而無任何空隙及水分時之比重，在各樹種間

，約略相等，平均為1.55，⁽¹⁹⁾此種比重，不可與普通所述之比重相混，蓋後者乃指具有正常細胞結構之木材之比重也。

本院用以測定含水量之試樣，同時即用以測定比重，自每根試條鋸取一塊，大小為2×2×2公分。試樣於取得後並於烘乾後，均須用水銀測容器測定其體積。

(三) 收 縮

當細胞壁之水分開始減少時，木材即發生顯著之收縮。反之，乾燥之木材浸入水中或吸收空氣中之水份時，即起膨脹。垂直於紋理方向之收縮（橫向收縮 linear shrinkage）可分為弦向收縮（tangential shrinkage）與徑向收縮（radial shrinkage）兩種，前者較後者為大。至於正常木材平行於紋理方向之收縮（縱向收縮 longitudinal shrinkage），為量甚微，在一般木材應用上，殊無足重要。

第一表 B 中列有：(1) 徑向，(2) 弦向及 (3) 體積三種收縮率數值，均指自生材狀態至攪乾狀態之收縮而言，故其值大於木材通常在乾燥時所生之收縮甚多；自生材至平均之氣乾情況（12—15% 含水量）所生之收縮，約為自生材至攪乾者之半。

測定徑向及弦向收縮之試樣，正常之大小為2.5×2.5×10公分，10公分長之面，為欲測收縮之面，第一表 B 中雲杉，麥吊杉，鐵杉，法氏冷杉，光皮樺，青皮白楊及泡桐之數值，均根據此種試樣測定而得，其他樹種，則用2×3×2公分之試樣，3公分長之面為測定收縮之面。

(四) 生 長 率 (Rate of Growth)

樹木在每一生長季節內，由形成層（cambium）增生木材一層，稱為生長層（growth layer），在橫切面上現多數同心圈，稱為生長輪（growth ring）

• 每一生長層中早期生長之部分，質較軟，細胞較大，稱為早材(early wood)，晚期生長之部分，質較硬，細胞較小，稱為晚材(late wood)。

生長輪之寬度，表示木材之直徑^生長率。生長率在各樹種間有差異。在各樹種間，復受溫度，陽光，水分及養料等因子之影響。測量生長率，係就每一試樣之橫切面上沿半徑方向量其每2公分之生長輪數，輪數少者表示生長迅速，多者表示生長遲緩。

七 影響木材力學性質之因子

木材之力學性質，受多種因子之影響。故試驗木材之力學性質，除特別之試驗外，均用小而無缺點之試樣，依標準之方法進行，以避免此類有關之因子。

惟利用與選擇木材時，所取材料往往與試驗所用者有異，應用之情況亦與試驗時不同，故吾人對於試驗數據，須有適當之了解，而對於各種影響力學性質之因子，尤不可不有充分之認識。

茲就數種重要之因子，加以論述。

(一) 比重與力學性質之關係

木材之比重為力學性質最佳之指標，蓋因比重與力學性質，均視個別細胞胞壁之厚薄而定，且視各種組織之比例而定。構成細胞壁之木材物質，其比重在各樹種間約略相同，已於前章述及。木材之細胞壁厚者，其木材物質與細胞腔之比率亦大，故比重大。至於不同組織之比例，亦甚重要，例如，纖維之胞壁較之柔膜細胞為厚，故纖維含量多之木塊，比重亦大。

木材比重與力學性質之關係，在各樹種間及在同一樹種間之各塊木材，均示同一趨勢，即比重大則強度大，此關係在同一種間，尤為密切。

以木材之比重作爲強度之指標，尙受二種因子之影響，即細胞之排列及細胞壁之化學成分是也。例如有一木塊，就整塊面言，其比重甚大，然倘柔膜細胞作寬帶狀之分佈，則沿此部分之剪力必弱，又因細胞壁之化學成分之不同，能使比重相同之樹種，有相異之強度。

圖2示中國各樹種之破壞係數與基本比重之關係(根據47種樹木之試驗結果)，圖3示順紋抗壓強度與基本比重之關係(根據55種樹木試驗之結果)各點頗爲散，故此項關係，乃表示一種普通之趨勢，而非一完全之定律也。

(二) 生長率與力學性質之關係

樹木之生長率，可以生長輪之寬度表之，已於前章言及。生長率與木材之物理性質及力學性質往往無確定之關係，故在選材上雖可供參考，而不能作爲良好之標準。

生長率與強度之一般關係，可由其與比重之關係而推知。生長率與比重之關係，隨樹種而有甚大之差異，大略可分爲數類。試觀圖4可知各樹種之比重，有隨生長率之減少(即生長遲緩)而增加，但至某一限度又隨而減少者，此類樹種，如馬尾松，麻柳，響葉楊等是；有隨生長率之減少而減少者，如方氏波羅樹，丁木，核桃是，此類樹種，大都爲比重較大之闊葉樹；有隨生長率之減少而增加者，如化香樹，威爾遜木薑子，梓葉槭，銀杏等是；亦有受生長率之影響極微者，如杉木，七裂槭是。

由此可知生長率致比重之關係，並無一共同之曲線可適用於各樹種者。又在實際上，各樹種可能發現許多變異，此亦須注意也。

(三) 含水量與力學性質之關係

本院曾將各種重要木材，在不同之含水情況下，分別試驗各項強度，結

第一表A 各種木材之力學及相關性質表(一)
種名,採集地點,試驗樹株數及試樣數

1	樹 種		4	採 集 地 點	試驗 樹株 數	試 樣 數
	中 名	學 名				
2	3		4	5	6	7
	闊葉樹					
1	小葉青皮槭	<i>Acer cappadocicum</i> Gleditsch var. <i>sinicum</i> Rehd.		峨 眉	1	76
2	梓 葉 槭	<i>Acer catalpifolium</i> Rehd.		峨眉, 峨邊	5	416
3	五 裂 槭	<i>Acer oliverianum</i> Pax.		峨 邊	1	48
4	七 裂 槭	<i>Acer flabellatum</i> Rehd.		峨眉, 天全	3	284
5	山 楓 香 樹	<i>Acer Franchetii</i> Pax.		峨 邊	3	248
6	長 葉 槭	<i>Acer laevigatum</i> Wall.		峨 眉	1	8
7	丫 角 樹	<i>Acer sinense</i> Pax.		峨 邊	4	1408
8	大葉鵝耳箭	<i>Acer</i> sp.		天 全	4	1874
9	小葉鵝耳箭	<i>Acer</i> sp.		天 全	5	1811
10	紅 果 楠	<i>Actinodaphne cupularis</i> Gamble.	長 卷 葉 楠	峨 眉	1	24
11	丁 木	<i>Acanthopanax evodiaefolius</i> Franch.		峨 邊	4	434
12	猴 板 栗	<i>Aesculus Wilsonii</i> Rehd.		峨 眉	1	72
13	刺 楸	<i>Ailanthus vilmoriniana</i> Dode.	紅 楸	峨 眉	1	180
14	楷 木	<i>Alnus cremastogyne</i> Burk.		峨 眉	1	7
15	光 皮 樺	<i>Betula luminifera</i> Winkl.	牛 皮 樺	理 縣	5	2562
16	香 樺	<i>Betula insignis</i> Franch.		天全, 峨邊	5	2327
17	格氏山茶	<i>Camellia Grijisii</i>		峨 眉	1	20
18	旱 蓮	<i>Camptotheca acuminata</i> Dene.	千 張 樹	峨 眉	1	100
19	角 櫟 木	<i>Carpinus polyneara</i> Franch. var. <i>Wilsonia</i> Winkler.	岩 櫟 子	峨 眉	1	48
20	山 丁 木	<i>Carrierea calycina</i> Franch.	山 丁 木	峨 眉	1	164
21	米 槲	<i>Castanopsis cuspidata</i> Schott.	緋 葉 絲 栗	峨 眉	2	312
22	栲 樹	<i>Castanopsis hystrix</i> De.		峨 眉	1	556
23	絲 栗	<i>Castanopsis platyacantha</i> R. et W.		峨 眉	1	20
24	山 白 果	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> S. et Z. var. <i>sinense</i> R. et W.	山 白 果	天 全	5	1855

第一表 A 各種木材之力學及相關性質表(一)
種名,採集地點,試驗樹株數及試樣數(續)

1	樹 類		4	5	6	7
	中 名	學 名				
	闊葉樹					
25	油 樟	<i>Cinnamomum inunctum</i> Meisn.	香 樟	峨 眉	2	168
26	雲 母 樹	<i>Cornus capitata</i> Wall.	山 荔枝	峨 眉	1	108
27	燈 台 樹	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	紅 山 期	峨 邊	6	990
28	椴 木	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	白 山 期	峨 眉	2	100
29	交 讓 木	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	荷 血 子	峨 眉	2	104
30	柏氏交讓木	<i>Daphniphyllum Paxianum</i> Rosenth.		峨 眉	1	32
31	椴 木	<i>Dalbergia</i> sp.		理 縣	1	14
32	珙 桐	<i>Davidia involucrata</i> Baill.		峨 邊	4	816
33	君 遷 子	<i>Diospyros lotus</i> Linn.	山 柿 子	峨 眉	1	40
34	薯 豆	<i>Elaeocarpus japonicus</i> S. et Z.	小葉山白花	峨 眉	1	152
35	黃 杞	<i>Engelhardtia chrysolepis</i> Hance.	山 麻 柳	峨 眉	2	152
36	紅 花 桃	<i>Euptelea pleiosperma</i> Hook. et Thoms.		峨 眉	1	20
37	水 青 岡	<i>Fagus longipetiolata</i> Seem. et Diels.		峨 邊	1	76
38	水 豆 子	<i>Ficus clavata</i> Wall.	水 豆 子	峨 眉	1	12
39	梧 桐	<i>Firmiana simplex</i> Wight.	筒 麻	峨 眉	1	112
40	枳 椇	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	拐 棗	峨 眉	1	52
41	方氏波羅樹	<i>Ilex Fangii</i> (Rehd.) Hu Shiu-ying.	馬 泡 斯	峨 眉	2	168
42	小果冬青	<i>Ilex micrococca</i> Maxim.		峨 眉	1	316
43	紅 茴 香	<i>Illicium Henryi</i> Diels.		峨 眉	1	72
44	野 核 桃	<i>Juglans cathayensis</i> Dode.		天 全	5	1556
45	核 桃	<i>Juglans regia</i> Linn.		大 定	5	1404
46	刺 楸	<i>Kalopanax septemlobus</i> Koidz.		峨 眉, 峨 邊	10	1020
47	紅葉甘櫨	<i>Lindera cercidifolium</i> Hemsl.		峨 眉	1	80
48	黑 殼 楠	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.	黃 楠	峨 眉	1	132

第一表 A 各種木材之力學及相關性質表(一)

種名,採集地點,試驗樹株數及試樣數(續)

樹		類		採集地點	試驗樹株數	試樣數
中名	學名	土名	類			
1	2	3	4	5	6	7
	闊葉樹					
49	四川烏藥	<i>Lindera strychnifolia</i> Vill. var. <i>Hemsleyana</i> Diels.	臭桂, 大葉鐵化子	峨 眉	2	180
50	蒼 櫟	<i>Lithocarpus cleistocarpa</i> R. et W.		峨 邊	5	650
51	洪雅石櫟	<i>Lithocarpus megalophylla</i> Rehd.		峨 眉	1	12
52	箭 桿 櫟	<i>Lithocarpus viridis</i> R. et W.		峨 眉	2	176
53	威氏木樨子	<i>Litsea Wilsonii</i> Gamble.	黃 角 楠	峨 眉	1	72
54	黑 皮 楠	<i>Machilus bracteata</i> Lec.		峨 眉	1	120
55	木 蓮	<i>Manglietia</i> sp.		峨 眉	1	140
56	苦 棟	<i>Melia azedarach</i> Linn.		成 都	4	2306
57	岩 桑	<i>Morus notabilis</i> Schneider.		峨 眉	1	88
58	小木樨子	<i>Neolitsea umbrosa</i> Nees.		峨 邊	1	52
59	泡 桐	<i>Paulownia Fargesii</i> Franch.		成 都	5	2026
60	楨 楠	<i>Phoebe Bournei</i> (Hemsl.) Yang		成 都	5	6533
61	細葉楨楠	<i>Phoebe Yacana</i> Hu et Cheng.	楠 木	峨 眉	2	180
62	石 楠	<i>Photinia serrulata</i> Lindl.	毛 鐵 鎗	峨 眉	1	32
63	苦 樹	<i>Picrasma quassioides</i> Benn.	苦 皮 子	峨 眉	1	468
64	化 香 樹	<i>Platycarya strobilacea</i> S. et Z.		峨 眉	1	184
65	響 葉 楊	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.		峨 眉	1	64
66	青皮白楊	<i>Populus cathayana</i> Rehd.	青皮白楊	理 縣	5	2158
67	灼紅櫻桃	<i>Prunus rufomicans</i> Koehne.		峨 眉	1	12
68	山 櫻 桃	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	山 櫻 桃	峨 眉	1	72
69	乾 心 桃	<i>Prunus</i> sp.		峨 眉	1	14
70	麻 柳	<i>Pterocarya stenoptera</i> Dc.		峨 眉	1	140
71	白 辛 樹	<i>Pterostyrax hispida</i> S. et Z.	黃 瓜 子	峨 眉	2	292
72	麻 櫟	<i>Quercus acutissima</i> Carr.		成 都	1	613

第一表 A 各種木材之力學及相關性質表(一)

種名,採集地點,試驗樹株數及試樣數(續)

樹	種	採	集	試驗	試
中	名	地	點	樹	樣
1	2	3	4	5	6
	學	名	土	數	數
			名	株	數
				數	
闊葉樹					
73	細葉青杠	<i>Quercus glauca</i> Thunb. var. <i>gracilis</i> R. et W.	細葉紅欄	峨邊	5 1677
74	山青岡	<i>Quercus oxydon</i> Miq. var. <i>Fargesii</i> R. et W.	山青杠	峨眉	1 16
75	栓皮櫟	<i>Quercus variabilis</i> Bl.	大耳	成都	5 7078
76	木瓜紅	<i>Rehderodendron macrocarpum</i> Hu.		峨眉, 峨邊	4 722
77	野漆	<i>Rhus succedanea</i> Linn.		峨眉	1 192
78	木荷	<i>Schima superba</i> Gardn. et Champ.		峨眉	3 716
79	仿栗	<i>Sloanea Hemsleyana</i> R. et W.	水冬瓜	峨眉	1 26
80	石灰樹	<i>Sorbus folgneri</i> Rehd.	反白	峨眉	1 104
81	酸棗	<i>Spondias axillaris</i> Roxb. var. <i>pubinervis</i> R. et W.		峨眉	1 198
82	山欐	<i>Symplocos caudata</i> Wall.	山冬青	峨眉	3 144
83	黃牛奶樹	<i>Symplocos laurina</i> Wall.	水冬瓜	峨邊	2 304
84	銀鵝樹	<i>Tapiscia sinensis</i> Oliv.	泡花子	峨眉	1 300
85	水青樹	<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.		峨眉	1 388
86	大果山香圓	<i>Turpinia nepalensis</i> Wall.	豆節子	峨眉	1 20
針葉樹					
97	冷杉	<i>Abies Delavayi</i> Franch.		天全	5 2385
88	法氏冷杉	<i>Abies Faxoniana</i> R. et W.		理縣	5 1856
89	柳杉	<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don.		灌縣	5 2547
90	杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> R. Br.		廣西	2 909
91	柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.		成都	5 7564
92	銀杏	<i>Ginkgo biloba</i> Linn.	白果木	峨眉	1 364
93	雲杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	字杉	理縣	5 2478
94	糠麥吊杉	<i>Picea brachytyla</i> Pritz. var. <i>complanata</i> Cheng (1)	白果泡	岷江上游	
				理縣	12 7827

第一表 A. 各種木材之力學及相關性質表(一)
種名, 採集地點, 試驗樹株數及試樣數(續)

1	2	3	4	5	6	7
樹	中 名	學 名	土 名	採 集 地 點	試驗樹株數	試樣數
	針葉樹					
95	油麥吊杉	<i>Picea brachytyla</i> Pritz. var. <i>complanata</i> Cheng (2)		理 縣	12	6981
96	柯 松	<i>Pinus Armandi</i> Franch.	白 松	理 縣	1	46
97	馬 尾 松	<i>Pinus Massoniana</i> Lamb.		鐵 嶺	1	408
98	斑葉羅漢松	<i>Podocarpus nerifolius</i> D. Don.		鐵 嶺	1	356
99	紅 豆 杉	<i>Jaxus chinensis</i> Rehd.		理 縣	4	140
100	鐵 杉	<i>Tsuga chinensis</i> Pritz.		理 縣 天全	7	2721
101	雲南鐵杉	<i>Tsuga yunnanensis</i> Mast.		天 全	7	3163

注：理縣、理番、鐵嶺、峨邊、波都及滄縣屬四川省，天全屬西康省，大定屬貴州省。

第一表B 各種木材之化學及物理性質表(二)
重要物理性質

樹種	每二公分之生長輪數	纖維飽和點	生材含水率	比重			容重			收縮			
				15%時之容重	12%時之容重	10%時之容重	全容重	15%含水率	12%含水率	10%含水率	縱向	橫向	徑向
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
國產													
1 小葉青皮							0.535						
2 赤葉槭	6		100	0.473	0.514	0.525	0.567	90.6	52.1	53.3	12.0	3.45	7.12
3 五裂槭							0.604						
4 七裂槭	8		88	0.455	0.488	0.505	0.601	90.6	51.3	52.6	12.3	3.9	8.92
5 山溪香	19						0.557						
6 長葉槭	19						0.467						
7 羊角槭	10						0.532						
8 大葉栲耳	14	26	102	0.465	0.517	0.522	0.534	93.9	59.5	58.9	11.3	4.06	7.24
9 小葉栲耳	14	25	100	0.457	0.483	0.496	0.528	92.2	56.1	55.8	11.4	4.41	8.00
10 紅梁槭	15						0.576						
11 丁木	8						0.564						
12 板木	8						0.462						
13 刺楸	7		127	0.491	0.452	0.459	0.484	97.8	52.0	51.4	9.2	3.94	5.1
14 楸木	7						0.442						
15 光皮槭	9	25	54	0.460	0.508	0.516	0.530	93.9	53.4	57.3	12.7	3.51	7.73
16 香榿	7	27	64	0.525	0.573	0.582	0.615	93.1	67.9	65.2	12.7	5.26	8.72
17 栲木	0						0.713						
18 山丁木	9		111	0.465	0.508	0.504	0.521	102.3	58.4	58.4	13.2	4.53	8.22
19 角木	9						0.508						
20 山丁木	11						0.511						
21 栲木	3		136	0.471	0.485	0.499	0.506	111.2	55.3	54.3	11.2	3.32	7.83

第一表 B 各種木材之力學及相關性質表(二)
重要物理性質(續)

樹種	每二公分之生長輪數	纖維度和點	生材含水量	基本比重	比重						收縮		
					依據乾燥重量及						體積	徑向	弦向
					15時之含水量	12時之含水量	爐乾體積	生材	15%含水量	12%含水量			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		%	%				公斤/立方公尺	公斤/立方公尺	公斤/立方公尺	%	%	%	
22	栲樹	9					0.560						
23	絲栗	9	144	0.429	0.461	0.471	0.509	104.7	53.0	52.8	12.8	3.92	8.06
24	山白果	9	118	0.235	0.409	0.410	0.444	80.5	47.0	46.6	11.9	3.68	7.28
25	油樟	9	117	0.453	0.479	0.489	0.518	98.9	55.1	54.8	11.2	3.94	7.21
26	雲母樹	9					0.790						
27	豐台樹	9					0.550						
28	棟木	12					0.801						
29	交讓木	10					0.498						
30	柏氏交讓木	9	124	0.434	0.472	0.484	0.530	97.2	54.3	54.2	10.5	3.15	9.34
31	椴木	31					0.664						
32	珙桐	11					0.545						
33	香蓮子		154	0.387	0.410	0.424	0.459	93.9	47.8	47.5	17.4	3.56	7.95
34	薯豆	8	147	0.404	0.433	0.441	0.476	99.8	49.8	49.4	10.9	4.61	7.12
35	黃杞	9	130	0.411	0.460	0.478	0.519	99.9	53.8	53.5	12.7	4.25	11.88
36	紅花桃	6					0.525						
37	水青岡						0.570						
38	水豆子	15					0.410						
39	梧桐	4					0.406						
40	枳椇	7					0.622						
41	方氏波羅樹	9	138	0.444	0.482	0.494	0.540	105.7	55.4	55.3	11.8	3.91	7.89
42	小果冬青	5	164	0.408	0.422	0.427	0.447	106.9	48.5	47.8	13.8	4.65	8.07

第一表B 各種木材之力學及相關性質表(二)
重要物理性質(續)

樹種	每二公分之生長輪數	纖維飽和點	生材含水量	基本比重	比重			重量			收縮			
					依據乾燥重量及			生材	15%含水量	12%含水量	體積	徑向	弦向	
					15%含水量	12%含水量	爐乾體積							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		%	%				公斤/立方公尺	公斤/立方公尺	公斤/立方公尺	%	%	%		
43	紅 齒 香	12		112	0.476	0.522	0.535	0.590	100.9	60.0	59.9	12.5	5.14	8.78
44	野 核 桃	5	26	99	0.414	0.435	0.441	0.466	82.4	50.0	49.4	12.7	4.12	6.79
45	核 桃	5	26	50	0.449	0.471	0.478	0.512	67.4	54.2	53.5	11.3	5.15	6.99
46	刺 楸	11		224	0.324	0.401	0.406	0.426	24.4	46.1	45.5	9.9	3.08	5.44
47	紅葉甘楸	7		111	0.498	0.524	0.532	0.564	105.1	60.3	59.6	13.6	4.41	7.24
48	黑 殼 楠	9		141	0.463	0.486	0.506	0.545	111.6	57.0	56.7	11.8	3.57	7.07
49	四川烏桕	9		148	0.434	0.471	0.482	0.529	107.6	54.2	54.1	12.7	3.64	7.64
50	苦 楝	12						0.574						
51	淡 雅 石 櫟							0.690						
52	箭 桿 櫟	5		141	0.455	0.479	0.487	0.516	109.7	55.1	54.5	13.0	3.81	8.72
53	威氏木櫟子	14		117	0.480	0.512	0.522	0.560	104.2	58.9	58.5	12.1	3.12	3.79
54	黑 皮 楠	13						0.643						
55	木 蓮	9						0.390						
56	苦 楝	5	24	36	0.470	0.493	0.500	0.530	63.9	56.7	56.6	12.1	3.28	4.40
57	岩 桑	4						0.544						
58	小木櫟子	10						0.543						
59	泡 桐	2	27	48	0.236	0.245	0.247	0.256	34.9	28.2	27.7	6.7	1.62	4.27
60	槿 楠	6	25	47	0.484	0.498	0.503	0.520	71.1	57.3	56.3	9.2	2.44	3.63
61	細葉槿楠	17		108	0.474	0.492	0.497	0.518	98.8	56.6	55.7	11.8	2.83	2.85
62	石 楠							0.918						
63	苦 楸	9						0.520						

第一表B 各種木材之力學及相關性質表(二)
重要物理性質(續)

樹種	每二公分之生長輪數	纖維飽和點	生材含水量	基本比重	比 重			重 量			收 縮			
					依據總乾重量及			生材	15%含水量	12%含水量	體積	徑向	弦向	
					15時之含水量	12時之含水量	總乾體積							%
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		%	%				公斤/立方公尺	公斤/立方公尺	公斤/立方公尺	%		%		
64	化香樹	6	115	0.514	0.542	0.550	0.584	110.5	62.3	61.6	13.0	3.73	6.41	
65	荷葉楊	6					0.478							
66	青皮白楊	7	23	104	0.328	0.338	0.342	0.358	66.9	38.9	38.3	8.4	3.22	7.08
67	灼紅櫻桃	4					0.490							
68	山櫻桃						0.540							
69	乾心桃	16					0.578							
70	麻柳	9					0.422							
71	白辛樹	7		211	0.327	0.341	0.345	0.361	101.7	39.2	33.6	8.4	2.46	6.91
72	麻櫟	9	27	48	0.710	0.785	0.805	0.880	105.1	90.3	90.2	17.8	5.33	6.97
73	細葉青杠	17	27	62	0.650	0.696	0.710	0.765	105.3	80.0	79.5	14.9		
74	山青岡			77	0.677	0.734	0.751	0.820	119.8	84.4	84.1	13.5	3.71	7.35
75	栓皮櫟	9	27	41	0.680	0.760	0.780	0.860	95.9	87.4	87.4	12.5	4.10	7.82
76	木瓜紅	12					0.470							
77	野漆	5		133	0.471	0.492	0.499	0.524	9.7	56.6	55.9	13.5	6.53	8.48
78	木荷	7					0.559							
79	仿栗	9		166	0.394	0.408	0.412	0.428	104.3	46.9	46.1	9.7	3.80	7.44
80	石灰樹			71	0.742	0.775	0.786	0.826	123.9	89.1	88.0	19.4	7.07	12.89
81	酸棗	8		65	0.367	0.400	0.410	0.450	97.3	46.0	45.9	11.8	4.65	6.66
82	山礬	9					0.508							
83	黃牛奶樹	8		124	0.430	0.450	0.456	0.480	96.3	51.8	51.1	12.3	4.39	5.48
84	銀鵲樹	6		25	0.288	0.310	0.316	0.342	36.0	35.7	35.4	8.7	2.31	6.30

第一表B 各種木材之力學及相關性質表(二)
重要物理性質(續)

樹種	每二公分之生長輪數	纖維飽和點	生材含水量	基本比重	比 重			重 量			收 縮		
					依據乾燥重量及			生材	15%含水量	12%含水量	體積	徑向	弦向
					15% 時之 含水量	12% 時之 含水量	體積						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		%	%				公斤 立方 公尺	公斤 立方 公尺	公斤 立方 公尺	%	%	%	
85 水青樹	10		211	0.359	0.375	0.380	0.400	111.6	43.1	42.7	9.6	3.19	6.47
86 大果山香圓	8						0.435						
針 葉 樹													
87 冷杉	15	26	103	0.362	0.38	0.385	0.407	74.2	43.7	43.1	13.3	4.60	7.28
88 法氏冷杉	12	24	47	0.354	0.369	0.374	0.394	52.0	42.4	41.9	10.0	4.65	6.89
89 柳杉	3	26	101	0.242	0.253	0.256	0.267	48.6	29.0	28.7	8.3	1.65	5.45
90 杉木	9	24	27	0.298	0.309	0.304	0.310	37.8	34.2	34.0	8.2		
91 柏木	24	29	34	0.524	0.541	0.545	0.560	70.2	62.2	61.0	9.5	3.81	4.74
92 銀杏	5		153	0.379	0.399	0.405	0.433	95.9	45.9	45.4	9.3	3.05	4.21
93 雲杉(字杉)	17	26	37	0.368	0.388	0.392	0.414	50.3	44.6	43.9	11.1	4.44	8.29
雲杉(白果泡)							0.385						
94 糠麥帶杉	18	27	58	0.398	0.419	0.425	0.450	62.9	48.2	47.6	11.6	4.03	6.49
95 油麥吊杉	22	28	59	0.400	0.417	0.423	0.441	63.6	48.0	47.4	9.3	4.49	7.14
96 柯松	10						0.370						
97 馬尾松	8						0.540						
98 脈葉羅漢松	11		144	0.419	0.43	0.44	0.462	102.2	50.1	49.4	10.4	3.90	6.91
99 紅豆杉	34						0.660						
100 鐵杉(四川理縣產)	15	23	35	0.451	0.47	0.473	0.491	61.6	54.1	53.0	7.1	3.19	5.67
鐵杉(西康天全產)	15	25	78	0.49	0.511	0.516	0.526	87.9	58.8	57.8	11.1	5.40	6.79
101 雲南鐵杉	18	28	63	0.442	0.475	0.486	0.525	74.3	54.6	54.4	11.6	4.08	5.83

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水率	靜曲試驗			韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗	順紋抗拉試驗	橫紋抗拉試驗	卡氏硬度	主要分佈區域	主要用途	備註		
			比例度力	破壞係數	堅性係數		最大荷重	比例度力								最大強度	比例度力
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
闊葉樹																	
1	小葉青皮槭	生材															
		氣	15	710	1180	118000	2.18		330	470	93	197	470	西南以至東部	滅火類適用於 傢具、室內、裝 車輛、室內、裝 修、細木工、鑲 木工、地板、鑲 嵌、又可作 板用。	槭木類分佈甚 廣，產量由少至 中，市場罕見。	
		乾	12	739	1200	119000	2.39		360	510	102	230	500				
2	梓葉槭	生材															
		氣	15	630	1030	116000	1.19		350	460	79	168	430	四川、西康			
		乾	12	720	1160	123000	1.23		390	520	83	177	450				
3	五裂槭	生材															
		氣	15	650	990	101000	1.18		350	460	82	193	520	西南及華南			
		乾	12	680	1110	108000	1.26		390	520	86	200	550				
4	七裂槭	生材															
		氣	15	600	1030	120000	1.72		380	510	103	210	550	四川、湖北			
		乾	12	680	1140	97000	1.93		420	580	121	220	620				
5	山楓香樹	生材															
		氣	15	620	980	109000	1.30	260	380	500	115	175	440	中部及西南			
		乾	12	710	1100	115000	1.39		430	570	129	186	470				
6	長葉槭	生材															
		氣	15	750	1090	117000	0.99		410	540	113	230	600	西南			
		乾	12	860	1220	124000	1.06		460	610	117	240	730				
7	丫角樹	生材															
		氣	15	600	1110	105000	1.71		370	490	109	233	570	中部及西南			
		乾	12	730	1300	112000	1.85	230	430	570	121	240	610				

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	靜曲試驗					韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗 比例應力 最大抗壓強度	順紋剪力試驗 最大抗剪強度	簡卡氏 硬度 (側面)	主要分佈區域	主要用途	備 攷
		比例應力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作	比例應力		最大抗壓強度							
		21	22	23	24	25		26	27						
		公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²				
8	大葉鵝耳箭	生材 102	350	510	69000	0.61	120	180	240	46	87	250	西康		
	氣 15	550	830	93000	0.76	150	300	400	77	125	330				
	乾 12	630	940	96000	0.82	150	350	460	87	133	420				
9	小葉鵝耳箭	生材 99	310	520	44000	0.74	130	170	230	44	81	240	西康		
	氣 15	480	700	78000	0.80	140	280	390	65	117	330				
	乾 12	540	730	85000	0.85	140	330	440	72	123	370				
10	紅果楠	生材 15	590	1030	96000	1.44		300	400	75	148	390	西南	參看鈞樟木類，灌木或喬木，產量少。	
	乾 12	630	1130	99000	1.48		330	440	81	153	400				
11	丁木	生材 15	530	920	102000	1.32	310	360	460	73	142	370	長江流域以至西南部	屑板，家具等。	
	乾 12	600	1030	108000	1.41		410	520	82	151	400				
12	猴板栗	生材 15	360	710	85000	0.77		280	380	46	94	230	長江流域	可作普通器具及細工。	
	乾 12	410	800	94000	0.81		320	430	52	101	250				
13	刺櫟	生材 15	490	920	112000	1.14		340	400	67	165	190	四川，湖北	可作農具，普通器具，工具柄等。	
	乾 12	550	1060	119000	1.28		390	520	75	112	210				
14	檜木	生材 15	400	670	78000	0.70							四川岷江上游一帶	細木工，遊木工，器具，玩具等，又為薪炭材。	
	乾 12	460	700	79000	0.73										

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水量	靜曲試驗				韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗 比例應力	順紋力試驗 最大抗剪度	簡卡氏 度	主要分佈區域	主要用途	備 註
			比例應力	破壞係數	堅性係數	最大重荷之工作		比例應力	最大抗剪度						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	%	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分	公 斤 公 分			
15 光皮樺	生材	54	370	700	84000	1.07	260	210	281	53	88	299	西南	適於製家具，室內裝飾，木工，工具柄，車身，箱櫃，枕木，航空層板，飛機螺旋槳，細木工等。	樺木為西部天然林之主要樹木，惟木料在市場尚少見。
	氣乾	15	680	960	95000	1.40	240	340	460	73	101	330			
	乾	12	750	1100	130000	1.55	251	430	540	85	110	360			
16 香 樺	生材	64	400	630	99000	0.74	150	240	320	51	98	330	四川，湖北		
	氣乾	15	660	1000	118000	0.90	190	410	550	85	135	430			
	乾	12	730	1090	123000	0.95	200	470	630	97	146	440			
17 格氏山茶	生材												四川，湖北	可供細木工，農具柄，及其他耐動材。	
	氣乾	15	310	610	47000	1.42		240	320	93	176	590			
	乾	12	360	650	49000	1.45		250	330	107	190	620			
18 旱 蓮	生材												華南，西南	可作普通器具。	
	氣乾	15	560	880	102000	0.58		330	480	62	139	280			
	乾	12	630	930	108000	0.63		410	540	69	150	290			
19 角 櫨 木	生材												四川	宜作耐動材。	
	氣乾	15	570	1010	106000	1.21		340	460	107	199	500			
	乾	12	650	1130	106000	1.30		330	480	111	200	500			
20 山 丁 木	生材												四川，湖北	可作器具材。	
	氣乾	15	590	1020	101000	1.43		310	420	53	151	320			
	乾	12	670	1150	107000	1.56		350	470	59	161	340			
21 米 櫨	生材	136	540	850	90000	1.22	290	290	390	67	124	340	東南，西南	絲栗類木材可作車輛，農具，造船用材等。	絲栗類為中國主要林木。
	氣乾	15													
	乾	12													

第一表 C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水率	靜曲試驗				韌性	橫紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗 比例應力	順紋試驗 最大抗力	簡卡氏 硬度 (側面)	主要分佈區域	主要用途	備註	
			比例應力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例應力	最大強度							
			23	24	25	25		28	29							
		21	22	23	24	25	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		%	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤				
22	栲樹	生材	33	580	820	111000	1.05	230	300	390	51	121	310	華南西南		
		氣乾	15													
		乾	12													
23	絲栗	生材	15	(4)	990	115000	1.34		330	500	86	158	320	西南		
		氣乾	12	710	1140	122000	1.65		460	610	63	167	340			
		乾	12	710	1140	122000	1.65		460	610	63	167	340			
24	山白果	生材	15	320	550	65000	0.86	150	190	250	36	72	200	西南	可作細木工材， 彫刻，木模等。	
		氣乾	15	370	620	68000	0.95		230	300	38	77	210			
		乾	12	480	710	72000	1.03		270	360	41	80	220			
25	油樟	生材	15	620	1010	116000	0.96		390	520	81	156	300	四川	箱櫃，家具等。	
		氣乾	12	720	1110	122000	1.03		440	590	91	166	320			
		乾	12	720	1110	122000	1.03		440	590	91	166	320			
26	雲母樹	生材	15	770	1330	119000	2.16		480	640	143	260	750	長江流域及 西南各省	可作農具，工 具柄，並木工， 細木工等。	
		氣乾	12	870	1550	126000	2.30		540	730	161	270	820			
		乾	12	870	1550	126000	2.30		540	730	161	270	820			
27	燈台樹	生材	15	550	950	101000	1.35	410	290	370	65	144	380			
		氣乾	12	630	1060	107000	1.45		330	420	72	153	400			
		乾	12	630	1060	107000	1.45		330	420	72	153	400			
28	栲木	生材	15	810	1447	142000	2.54		470	630	132	220	800	黃河流域以至 西南各省		
		氣乾	12	920	1630	156000	2.84		530	700	147	230	830			
		乾	12	920	1630	156000	2.84		530	700	147	230	830			

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分

樹種	乾燥狀態	含水量	靜曲試驗				韌性	順紋壓縮試驗		橫紋試驗 比例度力	順紋試驗 最大抗力	請卡氏 硬度 (側面)	主要分佈區域	主要用途	備註		
			比例度力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例度力	最大抗力								
			23	24	25	26		28	29								
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		%	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤					
29 交讓樹	生材	氣	15	450	750	8400	1.32		250	330	51	120	280	長江流域	可作器具及細木工用材		
	乾	12	510	840	8900	1.42		280	330	57	130	290					
30 柏氏交讓木	生材	氣	15	430	810	9100	1.49		270	370	63	137	320	西南			
	乾	12	520	990	9700	1.61		310	410	73	145	340					
31 檀木	生材	氣	15	750	1100	12000	1.00		380	510	100	184	450	四川	車輛，鐵木工，耐動材		
	乾	12	860	1230	13800	1.07		430	580	112	195	430					
32 拱桐	生材	氣	15	470	820	5000	1.06	210	320	430	86	131	290	四川，湖北，貴州	可作器具		
	乾	12	540	920	9500	1.14		370	490	96	139	410					
33 君遷子	生材	氣	15	370	590	8700	0.69		250	330	42	104	200	東北至華南及西南	可作美術裝飾用材		
	乾	12	420	650	9200	0.74		290	390	46	109	220					
34 薯豆	生材	氣	15	500	790	8300	1.39		290	390	63	146	250	東南及西南	可作家具及器具		
	乾	12	530	890	8800	1.49		330	440	70	155	270					
35 黃杞	生材	氣	15	590	930	9600	1.33		340	450	85	130	300	西南東南	可作農具，器具		
	乾	12	690	1090	9700	1.44		390	520	96	133	410					

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面 15×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	靜曲試驗					韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗 比例度力	順紋剪力試驗 最大抗剪度	簡卡氏 硬度 (側面)	主要分佈區域	主要用途	備 註	
		含水量	比例度力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例度力	最大強度							
		21	22	23	24	25		26	27							28
		%	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤					
36	紅花桃	生材	12	390	660	67000	1.69	210	210	270	58	136	300	西南	可作美術裝飾用材	
		氣乾	15													
		乾	12													
37	水青岡	生材												西南	家具，室內裝飾等	
		氣乾	15		790								370			
		乾	12		850								380			
38	水豆子	生材												西南	普通器具	
		氣乾	15	44	710	63000	1.05		350	400	66	123	310			
		乾	12	49	800	67000	1.12		390	510	73	135	340			
39	梧桐	生材												河北以南各省栽培	可作箱盒	
		氣乾	15	370	560	53000	0.83		230	310	42	70	170			
		乾	12	420	630	66000	0.90		260	350	46	80	180			
40	枳 椇	生材												廣佈全國	器具，農具，鐵作，裝飾等	
		氣乾	15	680	1070	126000	1.11		390	520	101	162	510			
		乾	12	780	1190	132000	1.18		440	580	113	172	530			
41	方氏波羅樹	生材	133	500	770	98000	1.60	310	260	351	45	122	280	四川	可供鑲木細木工，鐵作用材	
		氣乾	15	620	970	102000	1.45		360	480	58	196	310			
		乾	12	710	1100	108000	1.56		410	550	65	203	360			
42	小果冬青	生材												西南，華南	可作美術裝飾，細木工用材	
		氣乾	15	440	750	85000	0.98		300	390	44	151	210			
		乾	12	510	850	88000	1.06		340	460	50	160	250			

第一表 C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水量	靜曲試驗					韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗 比例度力	順紋力試驗 最大抗剪度	簡卡氏 硬度 (側面)	主要分佈區域	主要用途	備 註
			比例應力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作	比例應力		最大抗強度							
			21	22	23	24	25		26	27						
		%	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤				
43 紅茴香	生材												西南。	可作美術裝飾， 細木工用材。		
	氣乾	15	830	990	113000	1.18		350	470	63	166	370				
44 野核桃	生材	99	230	500	58000	1.23	170	160	210	23	65	230	西南。	適於作家具， 室內裝修，槍 柄，工具柄， 飛機螺旋槳， 儀器板等。		
	氣乾	15	360	690	74000			260	340	44	85	260				
45 核 桃	生材	50	420	700	85000	1.95		220	290	47	74	280	西南、北部， 及市北均有 栽培。			
	氣乾	15	570	880	93000	0.42		320	420	60	90	300				
46 刺 楸	生材												由東北向西南 至雲南。	各種家具及農 具。		
	氣乾	15	490	850	83000	1.44	240	310	390	57	117	310				
47 紅葉甘櫨	生材												西南。	可作家具及農 具等用。	鈞樟屬樹木 常成灌木或 小喬木，木 材不重要。	
	氣乾	15	630	1010	110000	1.30		380	510	89	165	400				
48 黑殼楠	生材												四川、湖北。			
	氣乾	15	550	920	90000	1.08		350	470	78	146	340				
49 四川烏桕	生材	48	400	660	74000	1.44	200	250	310	47	140	270	四川。			
	氣乾	15	500	890	92000	1.11		300	430	54	126	350				

第一表 C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水量	靜曲試驗				韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗	順紋力試驗	簡卡氏硬度	主要分佈區域	主要用途	備註		
			比例應力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例應力	最大抗壓強度							比例應力	最大抗剪強度
			23	24	25	25		27	28							29	30
	%	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤/公分 ²	公斤							
50 苦楝	生材	15	580	1120	141000	1.24		350	470	95	180	390	湖北,四川.	可作車輛,農具,滑船,用船,工具柄,枕木等.			
	乾	12	680	1270	159000	1.35	240	410	540	103	195	410					
51 洪雅石櫟	生材	15	820	1340	176000	3.17						570	四川.				
	乾	12	890	1480	197000	3.59						650					
52 箭桿櫟	生材	15	620	920	104000			360	480	74	174	330	四川,雲南.				
	乾	12	740	1010	108000			400	540	82	184	350					
53 威氏木櫟子	生材	15	630	1050	100000	1.31		390	530	94	186	330	湖北,四川.	參看釣樟木.	常為灌木.		
	乾	12	790	1180	106000	1.42		450	600	106	196	400					
54 黑皮楠	生材	15	630	1000	120000	0.61		450	610	112	211	480	四川,雲南.	可作家具,箱盒等用.			
	乾	12	700	1130	127000	1.24		520	670	124	224	510					
55 木蓮	生材	15	480	760	77000	0.89		280	370	52	111	150	四川.				
	乾	12	550	850	82000	0.94		320	420	59	117	160					
56 苦棟	生材	36	300	580	63000	1.19	300	190	250	47	90	230	中部,南部.	家具,室內裝修等.			
	氣	15	450	740	80000	1.24	—	250	340	61	120	290					
	乾	12	490	800	86000	1.28	—	290	390	67	130	310					

第一表 C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	靜曲試驗					韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗 比例應力	順紋剪力試驗 最大抗剪強度	卡氏硬度 (側面)	主要分佈區域	主要用途	備註	
		含水量	比例應力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例應力	最大抗強度							
		21	22	23	24	25		26	27							28
		%	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤					
57	岩桑	生材											四川	可作美術裝飾用材，農具等。		
		氣	15	440	650	68000	0.68		250	340	86	140				350
	小木檀子	生材											南部	參看鈎樟木。		
		氣	15	540	810	97000	0.73		320	430	75	155				300
	泡桐	生材	48	150	230	27000	0.42		83	110	15	40	80	西南	箱盒，樂器，風箱，飛機填充材及整形材。	
		氣	15	230	340	37000			130	180	27	51	110			
	槿楠	生材	47	510	790	72000	1.05	290	270	360	58	165	310	四川	高級家具，儀器，造船，棺木，建築等。	為四川珍貴商用材。
		氣	15	640	930	86000	1.33	220	350	470	75	115	320			
	細葉槿楠	生材											四川			
		氣	15	680	950	92000	0.97		350	470	85	130				290
	石楠	生材											長江流域及華南	工具柄，細木工，稱桿等。		
		氣	15	1100	1970	163000	4.02	750								1000
	苦樹	生材											河北向西南至雲南，南至廣東。	可作普通器具，農具，裝飾材等。		
		氣	15	630	1050	102000	1.54	240	310	420	92	158				430
		乾	12	660	1160	106000	1.69	250	320	410	93	169	450			

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨距為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水率	靜曲試驗				初注	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗	順紋抗剪試驗	簡卡氏硬度(側面)	主要分佈區域	主要用途	備註
			比例係數	破損係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例係數	最大抗壓強度						
			21	22	23	24		25	26						
		%	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤/公分	公斤				
64 化香樹	生材	115	490	700	80000	1.11	320					長江流域各省	農具, 工具柄, 家具等.		
	氣乾	15	580	940	96000	1.42	320	420	67	146	390				
	乾	12	660	1040	102000	1.52	350	470	73	154	410				
65 喬業楊	生材											中部, 長江流域, 西南	適于製火柴桿, 盒箱, 桶, 家具, 薄板(veneer), 造紙等.		
	氣乾	15	570	970	100000	1.42	340	460	54	120	380				
	乾	12	650	1100	104000	1.52	390	520	61	127	380				
66 青皮白楊	生材	104	260	380	44000	0.71	140	130	180	19	45	120	黃河流域, 岷江上游.		
	氣乾	15	320	520	54000	0.88	150	210	260	28	49	135			
	乾	12	390	610	58000	0.96	160	240	320	31	50	140			
67 灼紅櫻桃	生材											四川, 西康.	可作美術用材, 彫刻, 家具, 室內裝修, 工具柄, 紡錘等.		
	氣乾	15	560	880	91000	1.11	330	440	58	187	310				
	乾	12	640	960	91000	1.20	370	500	64	197	320				
68 山櫻桃	生材											長江流域.			
	氣乾	15	580	1020	108000	1.40	310	410	82	160	430				
	乾	12	600	1060	108000	1.61	340	460	92	176	450				
69 乾心桃	生材											四川.			
	氣乾	15	760	1180	100000	1.50	490				500				
	乾	12	880	1320	106000	1.61					530				
70 麻柳	生材											南部, 西南.	家具, 農具, 人力車身, 箱盒, 火柴桿等.	為四川習見商用材之一.	
	氣乾	15	420	680	84000	0.82	240	330	39	93	230				
	乾	12	480	760	89000	0.86	280	370	43	98	240				

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	靜曲試驗					韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗	順紋力試驗	肖卡氏硬度	主要分佈區域	主要用途	備 註	
		含水量	比例	破壞	堅性	最大		比例	最大							
		21	22	23	24	25		26	27							28
		%	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤				
71	白辛樹	生材														
		氣乾	15	540	620	71000	0.70		220	310	42	112	180	西南	可作器具，火柴桿等。	
		乾	12	621	700	75000	0.75		250	340	50	119	200			
72	麻櫟	生材	48	630	970	107000	1.68	550	310	410	89	108	530	中部，南部	車輛，船身，家具，農具，工具柄，枕木，鐵柱，鐵木工，燃料，乾留等	麻櫟木為我國重要木材之一
		氣乾	15		1400				500	660	150	170	730			
		乾	12		1540				550	730	170	190	770			
73	細葉青杠	生材	62	400	740	107000	1.00	260	260	350	53	166	470	西南以至中部		
		氣乾	15	700	1180	119000	1.44	280	400	580	93	150	640			
		乾	12	770	1320	122000	1.58	290	442	590	110	170	690			
74	山青岡	生材												四川		
		氣乾	15	790	1550	142000	2.39		410	550	117	200	780			
		乾	12	830	1830	148000	2.54		420	560	120	210	840			
75	栓皮櫟	生材	77	640	990	110000	1.69	470	310	420	113	132	610	中部，南部		
		氣乾	15		1280			530	430	640	145	170	740			
		乾	12		1350			530	520	700	151	180	700			
76	木瓜紅	生材												四川	可作普通器具。	
		氣乾	15	460	840	82000	1.20	230	330	440	86	150	350			
		乾	12	520	940	87000	1.29		380	500	96	160	370			
77	野漆	生材												南部，西南	可作美術裝飾材，彫刻材，編工材，器具等。	
		氣乾	15	600	960	94000	1.90		360	480	93	171	400			
		乾	12	700	1060	97000	2.03		420	560	100	181	420			

第一表C 各種木材之力學性質及用途(續)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表係根據試驗方法之試驗結果，以立方厘米，或立方英寸之長度為20公分)

材種	名稱	試驗項目					單位	抗拉強度		抗壓強度		主要分佈區域	主要用途	備註	
		抗拉	抗壓	抗彎	抗剪	抗扭		抗拉	抗壓	抗拉	抗壓				
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
73	木荷	生材	610	1050	10500	1.75	330	230	430	72	141	250	高麗、西藏。	家具、各種器具、工具柄、枕、	為普通重要木材之一。
		乾12	710	1150	11100	1.89	420	340	490	60	150	250			
79	仿栗	生材	400	620	7500	0.50	290	320	50	127	230	高麗。	可作器具材。	不重要。	
		乾12	460	790	8200	0.65	320	420	52	125	250				
80	石灰樹	生材	320	1500	12000	2.51	510	620	147	258	420	高麗。	可作工具柄，板料等。		
		乾12	350	1630	13700	2.53	520	760	113	307	520				
81	酸棗	生材	420	750	25000	1.03	270	320	51	116	220	高麗、西藏。	可作普通器具。		
		乾12	480	840	9100	1.23	310	420	53	123	220				
82	山欐	生材	460	920	9000	1.21	320	450	65	128	320	高麗、西藏。	可作樑木，形木等。		
		乾12	530	970	10100	1.42	360	510	74	154	320				
83	黃牛奶樹	生材	560	930	9700	1.14	170	320	420	58	127	220	高麗。		
		乾12	610	990	10100	1.20	190	360	450	62	148	320			
84	銀鵲樹	生材	370	600	8000	0.83	260	350	43	98	190	高麗。	可作普通器具。		
		乾12	420	670	9300	0.89	280	420	52	120	220				

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，彎曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	靜曲試驗					韌性	橫紋壓縮試驗		順紋力試驗最大抗彎力	簡卡氏硬(鈎面)	主要分佈區域	主要用途	備 註		
		含水量	比例應力	破壞係數	堅性係數	最大荷重之工作		比例應力	最大抗彎力						橫紋試驗比例應力	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		%	斤/公分	斤/公分	斤/公分	磅/公分	磅/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤/公分	斤			
85 水青樹	生材	15	370	630	75000	0.76	110	240	320	54	99	210	西部。			
	乾	12	410	720	79000	0.79	120	250	340	53	102	230				
86 大果山香	生材	15	490	730	83000	1.21		250	330		100	270	西南。			
	乾	12	560	810	86000	1.23		230	370		103	290				
針葉樹																
87 冷杉	生材	105	270	460	57000	0.71	160	160	200	14	52	130	西南。	建築、家具等，又可用以製紙漿。	法氏冷杉為四川重要商用材之一。	
	氣	15	420	690	76000	1.01	170	280	350	30	73	180				
	乾	12	480	770	82000	1.12	180	330	410	36	81	190				
88 法氏冷杉	生材	47	320	510	60000	0.88	140	200	240	25	64	140	西部。			
	氣	15	460	680	70000	1.06	170	280	350	38	72	180				
	乾	12	550	820	75000	1.17	190	380	470	45	76	190				
89 柳杉	生材	101	170	230	69000	0.30		110	130	14	33	80	南部。	建築箱盒，器具等。	為東南各省商用材。	
	氣	15	230	390	85000			260	250	20	51	100				
	乾	12	270	430	90000			240	300	22	55	110				
90 杉木	生材	27	320	470	55000	0.65	120	200	250	22	76	120	南部。	建築材料，家具，農具，盆，桶，電桿，棺木等。	為南方最習見商用材之一。	
	氣	15	390	550	62000	0.70		240	300	26	83	130				
	乾	12	430	580	64000	0.73		260	320	27	86	130				

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨度為24公分)

樹種	乾燥狀態	含水率	靜曲試驗					韌性	順紋壓縮試驗		橫紋壓縮試驗	順紋力試驗	簡卡氏硬度	主要分佈區域	主要用途	備 註			
			比	例	破	壞	堅		性	最							大	最	大
			限	度	壞	係	係		荷	重							應	應	應
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
		%	斤/平方公分	斤/平方公分	斤/平方公分	磅/平方公分	磅/平方公分	斤/平方公分	斤/平方公分	斤/平方公分	斤/平方公分	斤							
91 柏木	生材	34	500	810	70000	1.82	330	310	390		102	320	西南, 中部.	建築, 造船, 家具, 棺木等.	為四川重要商用材之一.				
	氣乾	15	680	1120	105000	1.12	180	460	570		140	370							
	乾	12	740	1200	110000	1.00	160	500	620		150	390							
92 銀杏	生材												各地普通栽植.	精美細工, 彫刻, 木構, 繪圖板, 漆器, 本體, 家具, 樂器等.	木材少見, 但川西市場常可購得.				
	氣乾	15	440	840	66000	1.59		310	410	66	117	260							
	乾	12	500	940	67000	1.70		330	440	74	124	270							
93 雲杉 (字杉)	生材	37	310	520	68000	0.92	190	190	240	24	59	140	甘肅黃河上游及四川岷江上游.	建築材料, 家具, 樂器等, 又為良好之航空木材用於重要結構部份又可製紙漿.	為四川主要商用材之一.				
	氣乾	15	500	750	82000	1.18	220	300	380	36	68	170							
	乾	12	610	860	87000	1.24	230	360	450	42	71	180							
94 糠麥吊杉	生材	58	350	570	69000	0.95	160	200	250	33	65	180	四川西康.						
	氣乾	15	600	840	85000	1.20	180	320	400	53	87	240							
	乾	12	750	1000	92000	1.35	200	380	430	58	93	260							
95 油麥吊杉	生材	59	330	540	71000	0.95	190	200	250	31	66	180	四川西康.						
	氣乾	15	550	830	88000	1.17	185	320	400	50	80	220							
	乾	12	670	1000	92000	1.26	190	330	470	64	83	230							
96 柯松	生材												中部, 以至西南.	建築, 家具, 農具, 棺木, 舟車, 燃料等.					
	氣乾	15	430	710	60000	1.01		240	300	37	70	200							
	乾	12	500	810	64000	1.10		280	350	42	74	210							

第一表C 各種木材之力學性質及相關性質表(三)

力學性質，主要分佈區域及主要用途(續)

(本表為無缺點試材之試驗結果，試材切面為2×2公分，靜曲試驗之跨距為24公分)

樹種	乾燥狀態	靜曲試驗					韌性	橫紋壓縮試驗		橫紋抗剪試驗	順紋抗剪試驗	韋卡氏硬度	主要分佈區域	主要用途	備註		
		比	例	破	壞	堅		性	最							大	
		限	應	力	係	數		係	數							荷	之
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
		%	公斤	公斤	公斤	公斤	公斤	公斤	公斤	公斤	公斤	公斤					
97 馬尾松	生材												華南	全上	馬尾松，為華南常見木材。		
	氣乾	15	590	990	95000			390	490	73	93	340					
	管乾	12	630	1070	99000			420	520	78	102	380					
98 脈葉羅漢松	生材												西南	用於細工，又可用于建築，家具等。	罕見。		
	氣乾	15	540	910	68000	1.37		300	400	87	134	340					
	管乾	12	590	980	70000	1.55		320	430	92	142	360					
99 紅豆杉	生材												秦嶺以南	可作家具，木工，手杖等。	罕見。		
	氣乾	15	650	1070	86000	1.20		300	440	550	151	191				780	
	管乾	12	750	1200	92000	1.29		510	630	170	210	830					
100 鐵杉 (四川理縣產)	生材	35	430	750	70000	1.30	240	260	330	46	83	270	西部，西南	一般建築、家具等，又可作枕木電桿等。	為四川重要商用品之一。		
	氣乾	15	660	930	87000	1.42	220	330	480	63	92	250					
	管乾	12	780	1100	95000	1.50	210	440	550	72	95	300					
	生材	78	370	690	79000	1.45	200	250	310	37	79	250					
鐵杉 (西康天全產)	氣乾	15	580	960	91000	1.54	210	360	450	42	110	320					
	管乾	12	660	1070	96000	1.59	210	410	510	45	120	340					
101 雲南鐵杉	生材	68	370	620	75000	1.07	160	220	270	30	76	220	西南				
	氣乾	15	550	850	97000	1.10	160	280	430	41	100	290					
	管乾	12	610	920	103000	1.12	170	430	540	44	107	310					

註：1. 有多種尚未見或罕見於市場，但非均有商用價值。

2. 用途包含已有者及可能者。




圖2 國產各種之破壞係數與基本比重之關係

(根據47種樹木之試驗結果)




圖3 國產各種之順紋最大抗壓強度與基本比重之關係
(根據 55 種樹木之試驗結果)





圖 4. 各種樹種之乾乾比與生長率之關係曲線

來源之含水量與各強度之關係係由試驗決定之(見第一表)。

木材各強度所受含水量變化之影響，並非相同。茲將試驗所得各種強度(種之詳盡試驗結果，求其減少(或增加)木材含水量1%時，影響各強度增加(或減少)之平均百分率列第二表。此百分率乃由含水量與水分係數之坡度(見第三表)而決定之。

第二表 減少(或增加)木材含水量1%時，各強度增加(或減少)之平均百分率

靜曲試驗：

比例變異應力.....	5%
殘差係數.....	4%
堅性係數.....	2%
最大荷重之工作.....	2 1/2%

縱紋壓縮試驗

最大抗壓強度.....	4 1/2%
-------------	--------

橫紋壓縮試驗

比例變異應力.....	4%
-------------	----

簡卡氏硬度試驗

徑向抗凹硬度.....	2%
弦向抗凹硬度.....	2%

靜曲剪力試驗

徑向抗剪強度.....	2%
弦向抗剪強度.....	2%

第...节

... (text) ...

第...节

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

... (text) ...

第一組 國語 算術

第二組 國語 算術

姓名	國語	算術	總分	備註	姓名	國語	算術	總分	備註
1. 王明	0.10	0.15	0.25		1. 李華	0.12	0.18	0.30	
2. 張大	0.08	0.12	0.20		2. 趙小	0.15	0.20	0.35	
3. 陳小	0.05	0.08	0.13		3. 孫大	0.10	0.15	0.25	
4. 周大	0.03	0.05	0.08		4. 周小	0.08	0.12	0.20	
5. 吳小	0.02	0.03	0.05		5. 吳大	0.05	0.08	0.13	
6. 孫大	0.01	0.02	0.03		6. 孫小	0.03	0.05	0.08	
7. 李華	0.04	0.06	0.10		7. 李小	0.02	0.04	0.06	
8. 趙小	0.06	0.09	0.15		8. 趙大	0.04	0.06	0.10	
9. 孫大	0.07	0.10	0.17		9. 孫小	0.01	0.02	0.03	
10. 周大	0.09	0.12	0.21		10. 周小	0.06	0.09	0.15	
11. 周小	0.11	0.14	0.25		11. 周大	0.07	0.10	0.17	
12. 吳小	0.13	0.16	0.29		12. 吳大	0.09	0.12	0.21	
13. 孫大	0.14	0.17	0.31		13. 孫小	0.11	0.14	0.25	
14. 李華	0.16	0.19	0.35		14. 李小	0.13	0.16	0.29	
15. 趙小	0.18	0.21	0.39		15. 趙大	0.15	0.18	0.33	
16. 孫大	0.20	0.23	0.43		16. 孫小	0.17	0.20	0.37	
17. 周大	0.22	0.25	0.47		17. 周小	0.19	0.22	0.41	
18. 周小	0.24	0.27	0.51		18. 周大	0.21	0.24	0.45	
19. 吳小	0.26	0.29	0.55		19. 吳大	0.23	0.26	0.49	
20. 孫大	0.28	0.31	0.59		20. 孫小	0.25	0.28	0.53	

2. 梓 木 (Catalpa wood)

具有斜紋之木材，其纖維與木材之縱斷平行。木材之紋理，可分為兩方
向與縱斷成之角，及其量之；在此角及通量之度，其角，表示之，則以1:10
(或1:20) 係表示在該值處以受受之總量上，木材之纖維與縱斷成之角
量之長度。

梓木有下列三種基本形式：

- (1) 環狀紋理 (Ringed wood) 係由纖維之中心生長起，之纖維成之。其
紋理常不易於察見。通常之梓木，係在與年輪成直交之方向，引以入行
；又可由纖維之中心生長起之管孔，其直徑又與年輪之中心生長起之管孔
。
- (2) 斜紋紋理 (Diagonal grain) 係因木材之方向與木材之生長線平行
而成，其斜紋理之角度與生長線之角度相等。
- (3) 不規則紋理 指木材之生長線與年輪之生長線不規則，或呈波狀之
紋理。

紋理愈斜，則影響於強度愈大。木材在纖維與縱斷成之角，其強度變為1:
20，在度等或成；或更甚大，在度愈大。木材可以容許之斜紋度，前用
之而定。以後之主眼點為力是常不宜更其斜紋度大於1:20之木材。建築用
材，可容許之斜紋度木材之受受力與管孔不調，其纖維之生長度可為1:
20，在斜之斜紋為1:20。

3. 椴 木 (Compassum wood)

椴木其生長及纖維不直之木材，其纖維與通量之中心成角，具有寬大
而薄之生長線，其初與通量無異之區別，其纖維呈紅色至褐色。其纖維不直
發生於嫩枝之基部及於葉柄之柄上。

椴木之縱斷紋理較通量木材為：，至其各處則較通量之通量木材為小
。含有椴木之材料，不宜用。建築用之椴木並不甚多。

§ 1. 煤 質

煤質之不同，係由於煤化之程度不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之不同，實由於煤化之程度之不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之不同，實由於煤化之程度之不同。

煤質之不同，實由於煤化之程度之不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之不同，實由於煤化之程度之不同。

§ 2. 煤質之變遷 (Coal and its metamorphism)

煤質之變遷，係由於煤化之程度不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之變遷，實由於煤化之程度之不同。煤質之變遷，係由於煤化之程度不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之變遷，實由於煤化之程度之不同。

煤質生活之必要條件為：(1) 煤中之充足水分，(2) 煤中之溫度，(3) 煤中之養料及空氣。故煤質生活之必要條件，即在於此三者，缺一不可。

煤質之變遷，對於煤質之影響甚大。又煤質之變遷，對於煤質之影響甚大。煤質之變遷，對於煤質之影響甚大。煤質之變遷，對於煤質之影響甚大。煤質之變遷，對於煤質之影響甚大。

§ 3. 煤 質

煤質之變遷，係由於煤化之程度不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之變遷，實由於煤化之程度之不同。

煤質之變遷，係由於煤化之程度不同，而煤化之程度，又由於煤化之時間之長短，及煤化之溫度之高低，故煤質之變遷，實由於煤化之程度之不同。

此孔甚小，此對強度影響不大。木料儲藏過久時，虫孔在木料之內部往往較顯明在外部者更為嚴重。

7. 節 瘡 (Knots)

節瘡為木材中或二生長輪間之空處，由節木或稱其者，其大小不一，節瘡發生於圓形，梭形，柱形(落葉松，皆屬中)。

節瘡對木材強度之影響，視其數目，大小而定。是常在建築用木料上，不宜重裝。然節瘡之數多時，為各生長輪間之粘合力之微；木材之含有節瘡者，其影響可視為與木紋裂 (checks) 者相同。

在幾何學上，可容許之節瘡，長度不應大於1吋，在材料面上之寬度須小於1吋，深度須小於1吋。又在材料之邊緣，不應有節瘡；沿材料之長度方向，在同一生長輪上，各節瘡距離須大於14吋。⁽²⁴⁾

8. 乾裂與輪裂 (Checks and shakes)

乾裂與輪裂均為木材沿紋理方向之分裂。惟乾裂之大部分，係由過激濕比輪面產生，而輪裂則大部分發生於生長輪間。乾裂視其發生之形狀，部分，及深度程度可分為端裂 (end checks)，心裂 (heart checks)，星裂 (star checks)，表面裂 (surface checks)，及通裂 (through checks) 等類。

乾裂及輪裂對軟木料之主要影響，為減少其橫向抗剪力 (resistance to horizontal shear)。深裂又使橫向抗張力 (tension per, centimeter to grain) 減低，然直接受應力及順紋抗張力之構材面具有直紋理者，所受影響較少。

(五) 木材性質之變異性

各種材料，均具有變異性 (variability)，惟變異之程度，因材料而大有不同。木材之變異性，較諸金屬為大。蓋樹木之生長，受土壤，溫度，水分，生長空間，遺傳性等因子之影響，所生成之木材，性質自有甚大之變異也。

木材在外觀上之差異，甚多所致，惟其重量，強度等之差異，甚於較外觀

上者更大，且更為重要。木材之性質不僅在各種各樣間有甚大之差異，即同樣之同級木（如不同之高度或橫切面上與縱之不同距離）亦然。

材在試驗，自以樣本愈多愈佳。然吾人於求出各平均數後，對其變異程度倘不明瞭，則效用者小。假定無變異時，平均數可以完全代表整個樣本，然變異甚大時，平均數乃漸減其代表性，故平均數四周之變異，須有一定數量以表之，通常係以標準差 (standard deviation) 作度量變異之用。

既知平均數周圍之變異，甚易求出任何一定範圍內樣本數之比例，然吾人僅能於估計平均數之可靠度及一種試驗數值可應用於此一標本之限度。全體 (population) 之真正平均數，實不能決定。因而吾人得由算出之平均數，估計一定限度之變異機率 (probability)。

每種樹木之各種性質，最好均求出其變異程度，過去本院曾將所有樹種之各性質均作此項計算。各種之變異，雖不盡同，惟至為相似，是以吾人可假定任一性質之變異百分數，在所有樹種間均屬相同，依此計算所得之結果，已夠準確。美國林產研究所曾據此計算木材主要力學性質及相關物理性質之變異性，可供吾人之參攷。⁽²¹⁾ 本院對此問題，亦擬進行研究。

決定飛機設計用值時，必須計及強度之變異性。吾人曾選取川西（理縣，峨邊）與廣東（天全，越嶲）所產麥吊杉 (*Picea brachytyla* var. *complanata*) 24株作各項力學試驗並根據試驗結果，繪出其基本比重，生材靜曲試驗之破壞係數及堅性係數之次數曲線 (frequency curves) 如圖 6, 7, 及 8, 以觀察其變異情形。由各圖可知各曲線均呈偏斜，在平均數以下之數值較在平均數以上之數值為多，故吾人取各曲線之衆數 (mode)，作為設計數字之標準。各強度化為設計值時，應先將其平均數乘以一定之因數以使設計值與衆數相符合。吾人就麥吊杉破壞係數與堅性係數所求得之衆數與平均數之比率，為 0.93 及 0.90。

由比重變異圖，可以求出其平均數與衆數之差異。因比重為強度之最佳標準，故自一批雜亂之材料中選取用材時，可將比重低之材料除去。吾人可根據




圖 5. 麥吊杉基本比重變異圖




圖6. 麥吊杉靜曲試驗破壞係數之次數分佈

(根據1067次試驗)




圖7 麥吊杉靜曲試驗堅性係數之次數分佈


(根據1067次試驗)


1. The first part of the document discusses the current situation in the region and the impact of the recent events. It highlights the need for a coordinated response and the importance of maintaining communication channels.


2. The second part of the document provides a detailed analysis of the various factors contributing to the current state of affairs. It examines the role of external influences and the internal dynamics of the region. The analysis suggests that a multi-faceted approach is required to address the underlying issues.


3. The third part of the document outlines the proposed strategy and the specific actions that should be taken. It emphasizes the need for flexibility and adaptability in the face of changing circumstances. The strategy focuses on building resilience and strengthening the capacity of the region to handle future challenges.

4. The fourth part of the document discusses the implementation of the strategy and the resources required. It identifies the key areas of focus and the roles of the various stakeholders. The document concludes by reiterating the importance of a unified effort and the commitment to achieving the stated objectives.









Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be organized into several lines or paragraphs, but no specific words or numbers can be discerned.

勘 誤

頁	行	誤	正
8	1	圓面積	圓球最大切面之面積

UBLICATIONS RELATING TO TIMBER RESEARCH,
WOOD AND BAMBOO RESEARCH LABORATORY,
BUREAU OF AERONAUTICAL RESEARCH,

TECHNICAL REPORTS:—

- NO. 4. C.F. Yee, Hwang Pan-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying:
Properties of the wood of *Furcraea* (*Pisa asperata*) grown in
Szechuan.
- NO. 5. C.F. Yee, Hwang Pan-cheung, Chen Chi-ling, and Lo Yu-ying:
Properties of some important woods grown in western Szechuan.
- NO. 10. C.F. Yee and L.G. Shen:
Properties of *Nyctea* (*Crypsomeria* and *13*) grown in Szechuan.
- NO. 12. C.F. Yee, Hwang Pan-cheung, Chen Chi-ling and Lo Yu-ying:
Properties of the wood of *Holoptern* (*Juglans regia*) grown in
Kweichow.
- NO. 13. C.F. Yee, Hwang Pan-cheung, Chen Chi-ling and Lo Yu-ying:
Properties of the wood of *Fuotung* (*Paulownia Fargesii*) grown in
Szechuan.
- NO. 14. C.F. Yee, Hwang Pan-cheung, Chen Chi-ling and Lo Yu-ying:
Properties of the wood of *Libanum* (*Cryptomeria japonica*) grown
in Szechuan.
- NO. 24. C.F. Yee and Y.Y. Lo:
The equilibrium moisture content of wood in China
- NO. 26. C.F. Yee, C.H. Lo and C.B. Hwang:
Plybamboo.
- NO. 27. C.F. Yee and L.G. Shen:
Properties of *Szechu* (*Sinocalamus affinis*) grown in Szechuan.
- NO. 28. C.F. Yee, Hwang Pan-cheung and Chen Chi-ling:
Mechanical and related properties of Chinese timbers.
I. — Principal timbers of Southwestern China
-

Obtainable from the Wood and Bamboo Research Laboratory, Bureau
of Aeronautical Research, Chengtu, China.

BUREAU OF AERONAUTICAL RESEARCH

TECHNICAL REPORT NO. 28

MECHANICAL AND RELATED PROPERTIES OF
CHINESE TIMBERS, I.

PRINCIPAL TIMBERS OF SOUTHWESTERN CHINA

By

Chung-Foy Yee, Hwang Pun-Cheung and
Chea Chi-Ling

FEBRUARY, 1946.
CHENGDU, CHINA