

2000
12
182
183

校學範師北臺

中華文庫

初中第一集

塑 膠 漫 說

福森編

省北師院圖書館



000000534446

書

中華書局印行

.6
0
83

學院圖書館

師北臺



000000534446

910429

塑膠淺說目次

頁次

第一章 總論	1—7
第一節 什麼叫做塑膠	1
第二節 塑膠的一般用途和它的好處	2
第三節 製造塑膠的原料	4
第二章 橡膠	8—16
第一節 從橡膠樹乳液提取橡膠	8
第二節 橡膠的性質	9
第三節 橡膠的填充料和著色料	9
第四節 橡膠的硫化法	10
第五節 各種橡膠物品的製法	12
第六節 硬橡膠	14
第七節 人造橡膠	14
第三章 纖維素塑膠	17—30
第一節 纖維素	17
第二節 硝酸纖維素	17
第三節 賽璐珞	19
第四節 人造絲和賽璐玢	23

國立臺北教育大學圖書館典藏

由國家圖書館數位化

第五節 醋酸纖維素.....	25
第六節 乙基纖維素.....	28
第四章 热堅性人造樹脂.....	31—43
第一節 人造樹脂的分類.....	31
第二節 酚醛樹脂.....	31
第三節 脲醛樹脂.....	35
第四節 三聚氰胺甲醛樹脂.....	39
第五節 酚糠醛樹脂.....	41
第六節 多元醇酸樹脂.....	42
第五章 热柔性人造樹脂.....	44—53
第一節 乙烯類樹脂.....	44
第二節 丙烯樹脂.....	47
第三節 二元酸胺樹脂.....	49
第四節 苯乙烯樹脂.....	51
第六章 蛋白質塑膠.....	54—55
第一節 酪素塑膠.....	54
第二節 黃豆塑膠.....	54

登記號數	2452	(二)
分類標數	2000·12	
言號	183	1
民國	36年6月19日	存

塑膠淺說

第一章 總論

第一節 什麼叫做塑膠

我們吃的方糕、廣東月餅、花生酥等面上都有字，那是製作時把粉料放進木製有字的凹模型裏用力壓成的。模型若是圓的，做成的糕餅等亦是圓的。模型若是方的，做成的糕餅等亦是方的。現在我們常見的橡膠、賽璐珞、電木和玻璃等製品有許多亦是照樣用模型來做成的，不過它們的做法比較做糕餅等要麻煩些。這類製品做好以後，在尋常溫度時是永遠不會改樣子的。凡是用模型能使它黏合成爲一樣固態物品，在尋常溫度永遠不改變形狀的物質，就叫做塑膠，所以橡膠、賽璐珞、電木和玻璃等質料都是塑膠。但塑膠亦不一定用模型把它做成物品；有的可抽成細絲，就可代替蠶絲的用途；如把它做成薄頁，就可代替紙的用途，反比紙來得堅固；如把它塗在各

種器物面上，既可做保護層，又可增加美觀。除此以外，還可以代替膠水，作黏合劑之用。

塑膠這個名詞，在從前多指無機物質而言，例如燒石膏可用模型把它做成器物，所以燒石膏就是一種塑膠，但現在這名詞專用以指有機性的物質了。塑膠亦叫受範體，英文名字爲 Plastics，所以亦有譯音爲“百賴斯替”的。若完全由人工合成的有機物所製成的，又叫人造樹脂，因它們的性質頗像天然樹脂。

上面所說的玻璃，是指現代新出的玻璃雨衣、玻璃皮包、玻璃木梳等的質料而言。玻璃這名詞在從前專指硬脆易碎如窗玻璃等而言，那是用砂、石灰石和石鹹等做的，完全屬無機性物質。自從玻璃吊帶、玻璃木梳等發明後，因爲它們透明如玻璃，於是就把玻璃這名詞分送給它們，這是不應該的，因它們屬有機性物質，所含成分和普通窗玻璃是完全不同的。現在甚至同類不透明的物質亦稱做玻璃，那更不合理了。

第二節 塑膠的一般用途和它的好處

橡膠是塑膠的一種。假使沒有橡膠，則汽車、三

輪車等就沒有橡皮輪，那末車行時坐車的人必覺得震動難受，就同在鄉間坐獨輪車一樣。車上裝橡皮輪，不但可使坐車的人舒服，且街道亦不易損壞，車子本身亦不致震壞。除此以外，日常用品中需要橡膠做的很多，例如熱水袋、套鞋、長筒靴、鞋底、橡皮管、擦字橡皮等，都是橡膠做成的。

除橡膠外，塑膠的種類甚多，如賽璐珞、電木、玻璃等，現在各種物品都可用它們來做，甚至製造汽車及建造房屋亦都有它們的用途。它們因製造方法的不同和所用原料的不同，各有某種優良的性質。有的堅硬似鋼，可代替金屬的用途，而不生鏽的性質却勝於金屬。（美國在大戰時期，金屬多用以製造軍用器械等，於是發明了許多種塑膠，以代替金屬，製造普通用具。）有的柔軟而有彈性，可代替橡皮及獸皮的用途；做成薄頁，可代替布或紙的用途。（美國在大戰時，橡膠的來源斷絕，就發明了可代替橡膠的塑膠。）有的完全透明，可代替普通玻璃的用途，而不易破碎的性質却勝於普通玻璃。有的可抽成細絲，以代替蠶絲的用途。有的可製爲膠水，以供黏合木板之

用；或塗於金屬或木器上，以代油漆的用途。它們不導電，所以亦可做電的絕緣體，如電燈的開關等。總之，塑膠的用處不勝枚舉，而將來塑膠事業之更為發達，必定在意料之中。

第三節 製造塑膠的原料

製造塑膠的基本原料，多為天然的植物質，或工業上所餘的廢物，所以製造塑膠至少有一部分可算是廢物利用。例如製造賽璐珞、人造絲等，是用含有大量纖維素的木、棉等做原料，木可用木廠裏餘下的木屑、碎木等，棉可用紗廠裏餘下的廢棉等。木屑又可做電木等的填充料。填充料可使製成的物件耐熱抗壓，又可減輕成本。糖廠裏餘下的甘蔗渣，棉油廠裏餘下的棉子殼，雜食店裏拋棄的核桃殼等，都可做填充料。這樣看來，竹頭木屑，對於製造塑膠都是有用處的。

美國桂格麥片(Quaker oats)工廠以燕麥製麥片，所餘麩皮甚多，該公司就利用之以提取糠醛(furfural)。製罐頭玉蜀黍的工廠所餘的玉蜀黍梗甚多，亦可由其

中提取糠醛。糠醛是製造塑膠的原料；此物在美國戰時亦用以製人造橡膠。

豆油廠餘下的豆餅，其中含有蛋白質，亦是製塑膠的原料。此種塑膠，多供製鈕扣及電燈開關等用。牛奶裏的酪素(casein)亦含蛋白質，亦可製塑膠，供做鈕扣等用。

有許多塑膠是由最普遍最廉的天然物質爲起點，經過幾次的化學變化而製成的，例如空氣、水、煤、石油、食鹽、石灰石、硫黃等，都是製塑膠的初步原料。由煤的乾餾可得焦煤和煤焦油；令水蒸汽與灼熱的焦煤發生作用可得水煤氣（即氫氣和一氧化碳的混合物）；再令水煤氣所含的氫氣與一氧化碳化合即得甲醇。氫氣用水電解所得的或用食鹽溶液電解所得的亦可。使甲醇爲空氣所氧化即成甲醛(formaldehyde)。把煤焦油蒸餾可得苯(benzene)及酚(phenol)，苯經化學處理亦可成酚。甲醛與酚是製造電木的主要化學原料。由煤焦油又可製得各種染料，以供各種塑膠著色之用。


令氫氣與由空氣中所得的氮氣化合，可得氨，由

煤氣廠的副產物亦可得氨；將焦煤燃燒於空氣中，或將石灰石加熱，均可得二氧化碳。令氨和二氧化碳化合，即成脲，亦稱尿素(urea)。石灰石加熱，除二氧化碳外，還有石灰生成；將石灰和焦煤加熱於電爐中，得碳化鈣（俗稱電石）；碳化鈣與水接觸，即生出乙炔；使乙炔與氫氣化合，可得乙烯，或使石油分裂亦得乙烯；令乙烯與由食鹽溶液電解所得的氯氣相作用，乃成氯乙烯(vinyl chloride)。碳化鈣和空氣中的氮氣，經高熱，可得氰氨基化鈣；由氰氨基化鈣可製成三聚氰胺(melamine)。煤焦油經蒸餾又可得萘(naphthalene)；萘經氧化即成苯二甲酐(phthalic anhydride)。脲、氯乙烯、三聚氰胺、苯二甲酐都是製造塑膠的主要化學原料。

硫黃和焦煤同熱，可製得二硫化碳；食鹽溶液電解，除得氫氣和氯氣外，還有氫氧化鈉。二硫化碳與氫氧化鈉都是製造人造絲的主要化學藥品。硫黃又和氯氣化合成氯化硫；硫黃及氯化硫都是製造硬橡膠不可少的物質。

爲醒目起見，把上述的各種化學變化的步驟再排

列如下表，希望讀者細細考察。



第二章 橡膠

第一節 從橡膠樹乳液提取橡膠

橡膠是由熱帶產橡膠樹的乳液內取得的。把橡膠樹皮割開，就有色白似乳的乳液流出。它除含橡膠外，還含有樹脂、蛋白質和水分等。


乳液取得後，應即刻使橡膠凝結提出，并使它乾燥以防腐敗。舊法使橡膠凝結，是用一木棍蘸取乳液少許，在木材火焰或燃燒棕櫚果殼的火焰上燻之，一面燻一面轉動；看木棍上橡膠已凝結，乃再蘸再燻。照這樣繼續工作，至木棍上積聚的橡膠成爲直徑有一尺多長的球形爲止。按燃燒木材或棕櫚果殼時，燻烟內含有醋酸、木餾油等的蒸氣，醋酸能使橡膠凝結加速，木餾油能防橡膠腐敗。新法使橡膠凝結，就加稀醋酸於乳液內，少時，橡膠即凝結而出。

這樣凝結的橡膠，蛋白質和樹脂等仍舊在內，如不除去，以後還是要腐敗的，故橡膠凝結後須把它洗滌、乾燥，再用燻烟燻之。洗滌方法，是把它切碎，放進洗滌機裏，以鹼溶液沖洗。洗完後，用轆轤把它

壓成片狀（俗稱橡皮），乃掛在空氣流通的地方，使它充分乾燥，或放在真空裏使它乾燥。如要長久保存它，可再以燻烟燻之，以阻止其腐敗。

第二節 橡膠的性質

純粹橡膠是一種甲基丁二烯 (isoprene)



的聚合體，本為透明無色，尋常多為黃色，經過烟燻的常為褐色。橡膠有彈性，於溫熱時能變軟而黏，冷到攝氏 0° 以下往往失去彈性而轉堅硬。在空氣內能漸漸變脆弱而成為樹脂。如在日光中和遇潮濕空氣，更易受損傷。所以保存橡膠，應貯藏在冷暗乾燥的地方。橡膠能溶解於石腦油、二硫化碳、三氯甲烷或苯中，而成為膠體溶液。

第三節 橡膠的填充料和著色料

橡膠中常要混加各種填充料，使它堅實，并增加抵抗磨擦的力量。如烟墨、氧化鋅、白陶土、碳酸

鈣、氧化鐵、硫化銻等，都可作橡膠的填充料。汽車的橡皮輪內多用烟墨。

有色的填充料可兼作著色料，例如加烟墨成黑色，加氧化鋅、白陶土、碳酸鈣等成白色，加氧化鐵、硫化銻成赤色。又使橡膠成白色亦可加鉛白，黃色加鉻黃，綠色加鉻綠，藍色加普魯士藍或羣青。

第四節 橡膠的硫化法

硫化法就是於橡膠內加硫黃或氯化硫，使它增加彈性，并且受熱不易變軟，受冷不易變硬，在空氣中亦不會轉為脆弱，於是橡膠性質大加改良，可做成耐用的橡皮器具。

使橡膠硫化，無論在製成器物之前或在製成器物之後舉行都可，亦有與製造工作同時舉行的。硫化法甚多，大略如下：

(一)蒸氣法——用硫黃3—15%與填充料、著色料等一同加入橡膠內，以用水蒸氣加熱的混和機混和均勻。混和後，把它壓平，成為板狀，乃置入密閉的罐內，以大壓力通入高溫度的水蒸氣，使它發生硫化。

作用，或先製成器物再置入密閉罐內以行硫化亦可。

(二)壓力法——把混有硫黃的橡膠放在成形模型內，如爲板狀，則置在框內，送進一種硫化壓機的二鐵板間，鐵板中空，可通入水蒸氣加熱，把二鐵板壓緊，於是橡膠就漸漸硫化。

(三)熱空氣法——這個方法用於防水布的製造。先把混有硫黃的橡膠溶於適宜的溶劑裏，再把這溶液塗在布上，使它由輶轄間經過，并以熱空氣加熱，於是橡膠硫化，溶劑揮發而壓平於布上。

(四)冷浸法——即用氯化硫的方法。橡膠內可不必先加硫黃；氯化硫須先溶解於二硫化碳內。這個方法專用於薄層物品如橡皮手套、奶嘴、防水布等的製造。製造橡皮手套、奶嘴等時，先把橡膠溶解於溶劑中；再把模型浸入這溶液內，使橡膠均勻附著在模型上；取出，待溶劑揮發，乃浸於氯化硫的溶液中，橡膠就可硫化。

以冷浸法製防水布，大抵先把橡膠浸於石腦油，使它成爲膠狀，再壓成薄片狀，舖在布上；把布放在以水蒸氣加熱的板上壓之，於是石腦油揮發，橡膠就

固著於布面。然後再使它由氯化硫溶液內經過，更經過加熱板，橡膠就硫化而防水布製成。

第五節 各種橡膠物品的製法

橡膠製品種類很多，製法亦多不相同，除上述防水布、橡皮手套、奶嘴等外，再略舉數例如下：

(一)橡皮管——把厚薄適宜的橡皮切成適宜的條形，捲於一鐵管外面，再用布裹緊，以蒸氣法使它硫化，即成。近時的機製橡皮管法，是把橡皮放在一製管機內，保持一定的溫度，使機械轉動，橡皮就由一中間有棒的圓口中推出而成管形，然後再使它硫化。

(二)實心品——例如鞋底、實心球等。它們的製法，是先把橡膠塑成物品的形狀，放進模型內壓緊，并封密，然後以蒸氣法硫化，即成。

(三)空心品——例如橡皮球。它的製法是先把橡皮切成大小適宜的片狀；取其數片，沿邊以橡膠溶液使它們黏合在一起。在未完全黏合之前，裝入少許碳酸銨，并於一片的內面黏一小塊不含硫黃的橡皮。既完全黏合之後，乃放入由兩個半圓形所合成的鐵模型

內；把模型加熱，則碳酸銨分解，發生氣體物質（二氧化碳和氮），使球膨脹成正圓形，同時橡膠發生硫化作用。再把球取出，用空心針刺進不含硫黃的橡皮塊中，即由空心針打入空氣，再把針拔出，令針孔封閉，橡皮球乃成。

熱水袋、氣墊、空氣枕等，製法與此相同而比較簡單，即把橡皮切成一定形狀，取其二片或數片以橡膠溶液黏合，再行硫化即成。

(四)橡皮鞋——用厚薄適宜的橡皮切成鞋面，與鞋底同貼在鞋模型上，四面以橡膠溶液粘合，然後以熱空氣法使它硫化。硫化時間為 8—10 小時，溫度須緩緩升高。

(五)橡皮圈——即繞紮紙捲或小包件等用的橡皮圈，須具有優良的彈性。製此種橡皮時，和填充料等混合及壓平的工作須極迅速；壓成薄板後，即捲緊，使它冷卻；冷後再展開，再緩緩加熱，壓平，用橡膠溶液黏合，使它成為筒狀，乃進行硫化工作，以切斷機橫切成圈。

(六)包裹橡皮的電線——銅和硫易化合成爲黑色

硫化銅，故銅製電線須先鍍錫，方能包裹橡皮。包裹時，先把橡皮切成長條狀，然後用特種機械把它緊包在銅線外面，橡皮外面更用布條繞緊，再加熱使它硫化。硫化以後，還要塗油漆等以保護之。

(七)橡膠海綿——橡膠內混入碳酸銨，壓成一定塊狀，用蒸氣法使它硫化，因受熱生出二氧化碳及氮的氣體，橡膠就膨鬆多孔如海綿。

第六節 硬橡膠

硬橡膠色黑堅硬，很像牛角。現時製造自來水筆桿、電的絕緣體及裝飾品等用得很多。製造的方法和軟橡膠不同，混有多量的硫黃(30—40%)，硫化的溫度為攝氏 150° — 165° ，時間為 8—12 小時。

用這種硬橡膠製器物時，可用鋸、鑿等工具使它成形，再經磨擦使它表面光亮。在沸水中能漸漸軟化，冷後仍轉堅硬，故有可塑性。

第七節 人造橡膠


橡膠在軍事方面用得很多，做汽車輪、腳踏車輪

等更不能缺少它。在大戰的時候，各國都恐怕天然橡膠來源斷絕，所以都努力研究製造能代替橡膠用途的物質，結果發明了許多種橡膠代用品，俗稱人造橡膠。但他們的成分和天然橡膠是完全不同的。



圖1 人造橡膠製的汽車輪


現時用得最多的一種人造橡膠，西名 Buna S，它是用苯乙烯(styrene) $C_6H_5\cdot CH:CH_2$ 和丁二烯(butadiene) $CH_2:CH\cdot CH:CH_2$ 製成。苯乙烯可由苯和乙烯製得，丁二烯可由石油分裂而得。使苯乙烯和丁二烯於適宜的溫度及壓力下發生作用，并加肥皂水使它們乳化，就可製得一種乳液；再注入凝結器裏，加入硫酸或乳酸，人造橡膠就凝結而出。這種橡膠亦能行硫化作用，不受汽油和他種油類的侵蝕，且不易磨損，這是勝於天然橡膠的地方。它的結構式如下：



第三章 纖維素塑膠

第一節 纖維素


纖維素是各種植物纖維的主成分。棉、麻、木、竹等幾全為纖維素所組成。它的分子式是 $(C_6H_{10}O_5)_n$, n 指一種倍數，至今尙未能確定。 $C_6H_{10}O_5$ 是它分子內聚合的單位，結構如下：



第二節 硝酸纖維素

硝酸纖維素是製造賽璐珞、噴漆、棉膠、火棉等的原料。它的造法大抵用棉花或木紙漿先以漂白粉漂白，再和濃硝酸與濃硫酸（用硫酸可促進纖維素和硝

酸的化學變化)的混合物攪拌，使它進行硝化作用，溫度為攝氏 24° — 32° ，於是纖維素就漸漸變成硝酸纖維素。硝酸纖維素的成分沒有一定，如要製造火棉(即鎗砲用的火藥)，硝化時間宜多；製造其他的原料，硝化時間宜少。硝化時間少所得的結構式大抵如下。硝化工作完後，須用鹼液及水洗淨，并使它乾燥。



噴漆，現時汽車上用得最多。造法大略是用硝化時間少的硝酸纖維素和樹脂溶解於石腦油、丙酮、醋酸丁酯、酒精等溶劑內，加甲苯、二甲苯等把它稀釋，再加彈性劑苯二甲酸乙酯(ethyl phthalate)等及適宜顏料，研和均勻，即成。用樹脂的緣故，可使噴

漆塗在器物上發生光亮，且有黏著性。用溶劑是令硝酸纖維素和樹脂溶解開來，且塗於器物上之後，溶劑揮發，可成爲堅固均勻的薄層。用稀釋劑甲苯、二甲苯等，可以減小噴漆的稠黏性，噴塗時來得方便，又可減輕成本。用彈性劑可使噴塗的漆層有彈性，溶劑揮發後不會發生綱紋。

棉膠 (Collodion) 為透明膠狀溶液，是用硝酸纖維素溶解於酒精與乙醚混合物中而成。把它塗在器物面上，則酒精與乙醚揮發，而餘留硝酸纖維素的薄膜一層。醫術上保護創傷亦用之，又可以封閉瓶口等。

第三節 賽璐珞

賽璐珞 (Celluloid) 可用以製作各種器物，如肥皂盒、香烟盒、烟嘴、髮梳、鈕扣、自來水筆梗、陽傘柄、小刀柄、眼鏡框、圖畫尺、照像軟片、臺球及各種玩具等；可加入各種顏色，并作成各種花紋，如仿作象牙、琥珀、玳瑁、翡翠等花紋是。賽璐珞是美國人 Hyatt 於 1869 年發明的，起初僅供作象牙的代用品，故初稱假象牙。

製造賽璐珞所用的原料，是純粹硝酸纖維素、精製樟腦、酒精、脲、染料及顏料等。硝酸纖維素能溶解於樟腦的酒精溶液內，而與樟腦結合，成爲有彈性的膠凝體，生出可塑性。酒精僅作爲溶劑，在製造賽璐珞時蒸發散去。脲用作安定劑，使硝酸纖維素不易分解，并可使賽璐珞透明。染料取能溶於酒精中的，製造有色透明的賽璐珞時用之；如製有色不透明的賽璐珞，則多用無機顏料，白色的可用鋅白。

製造時，先把硝酸纖維素、樟腦和酒精混和，放在密閉的容器內，經過二、三日，則全體成爲凝塊狀；乃取出切碎，送進一種調和機內調和之，以水蒸氣加熱，使硝酸纖維素完全膠化，混合均勻。安定劑和著色料就可於此時加入，一同和勻，再送進輾壓機的輶轄間把它輾壓；輶轄中有水蒸氣通入助熱，於是各種原料混合可更均勻；同時酒精蒸發散去，乃得固態賽璐珞。然後把它放進一種水壓機內，以高壓力壓搾之，以除去內部所含氣泡，并使表面平滑。再取出，用切斷機切成厚薄適宜的板狀，或他種形狀。

賽璐珞有呈各色雲狀花紋，或斑點花紋的，那是

將各色的賽璐珞相疊，或切碎相混，照上法輾壓及壓搾之而成。


賽璐珞不含染料或顏料時，爲透明無色，或作淡黃色，性硬而韌；受熱至攝氏 90° 就軟化，變爲可塑的物質，冷後仍轉堅硬。在空氣中能燃燒，故加熱時不可直接用火。賽璐珞易溶解於丙酮、醋酸戊酯等溶劑內，故接合賽璐珞物件，就可用此等溶劑。

賽璐珞器物的製作方法沒有一定，因物件種類而

異，例如製肥皂盒、香烟盒等盒類，大抵須用一種銅製的衝壓模型（圖2）。這

圖2 衝壓模型

種模型分凸凹二部分，用時取適宜厚薄及大小的片狀賽璐珞平放在凹型上，把凸型蓋上，放進沸水內使賽璐珞軟化，然後用一種衝壓機緊壓之，則凸出部分入於凹進部分



內，賽璐珞夾在中間，遂壓成盒形。壓好後，再以冷水使它冷卻。

製作實體物件，如陽傘柄、鈕扣等，大抵用一種壓榨模型。這種模型亦有兩部分，但都是凹型。用時把賽璐珞先放在沸水內使它軟化，把模型放在一種水蒸氣加熱板上，熱至攝氏 80° — 90° ，然後把已軟化的賽璐珞放進模型凹進的地方，二型相合，用壓榨機緊壓之，賽璐珞就依模型形狀而成爲一種物件。壓好後，用冷水使它冷卻。

製作玩具類中空的物件，是用一種吹漲模型藉水蒸氣之力吹成的。這種模型亦有兩部分，亦都是凹型，不過旁邊另有一條路可插入通水蒸氣的管子。用時先把模型放在水蒸氣加熱板上加熱，取大小形狀適宜的賽璐珞二片放在模型凹進的地方，二型相合，把通水蒸氣的管口插在二片賽璐珞的中間，先通水蒸氣使賽璐珞軟化，再緊壓模型，一方面增加水蒸氣的壓力，於是二片賽璐珞四周被壓黏合，而中間吹得互相離開，遂依模型的形狀而成爲一種中空的物件。然後停止水蒸氣的吹入，再打入濃縮的空氣，用冷水使模

型冷却。冷却後乃放出空氣，把吹好的物件取出。

製作照像軟片的方法，與上述各法不同，是先把濾清的樟腦酒精溶液加於戊醇和甲醇內，再把硝酸纖維素和脲少許溶解在內，成爲一種濃厚溶液。把這溶液塗在光滑的平面上，令溶劑揮發，就留下無色透明的軟片，可用以代替玻璃。製作電影用的細長軟片，是把這種溶液依一定速率注於正在緩緩旋轉的大鐵輪




圖3 製造電影軟片(*a*是轉輪。溶液由*f*藉*n*的調節以一定速率流於輪面。*g*爲密閉的蓋，由*E*送進熱氣，蒸發的溶劑經*l*入於收回裝置。硬化的軟片由*c*拖出，復經1、2、3、4旋轉的乾燥輪，最後捲繞於*d*)。

面上。輪的面上鍍銀，異常平滑，直徑長18呎以上。加熱於輪，經過一轉，所塗溶液就硬化，結果可作成極長的軟片。然後取下，再切成一定的長短和闊狹(圖3)。從這種長軟

片發明以後，我們方始有活動電影看，因爲活動電影非用長軟片照像不能成功。

第四節 人造絲和賽璐玢

人造絲可代替天然蠶絲的用途，而價值低廉，多用纖維素製成。製絲的方法和蠶吐絲原理一樣，即先把纖維素作成溶液，再使它由細孔內吐出於一種凝固劑中；隨吐隨凝，遂成爲固態絲狀。今把最通用的粘液絲 (viscose silk) 製造法述其大略如下：

黏液絲爲英國化學家 Cross 及 Bevan 於 1892 年所發明。造法是把纖維素（多用漂白的木材紙漿）弄碎，浸於氫氧化鈉溶液內，於攝氏 $15^{\circ}-20^{\circ}$ 溫度下混合均勻，經數小時後，先得纖維素鈉 $[C_6H_9O_4(ONa)]_n$ 。取出撕碎，靜置二、三日，再移入能旋轉的橫置鐵筒中，注加二硫化碳，把筒旋轉，使它們混和，溫度不可高於攝氏 30° ，經數小時乃成黃酸纖維素鈉 $[C_6H_9O_4(O-\overset{S}{C}-SNa)]_n$ 。取出再置入氫氧化鈉溶液內攪拌，即可溶解成爲黏液。

抽絲方法如圖 4 所示。A 為凝固劑，即硫酸、硫酸




圖4 使黏液變成絲的酸槽


鈉、硫酸鋅、葡萄糖等的混合溶液，溫度為攝氏 45° ，令黏液由B管推入，經漏絲器C推出，漏絲器面上有細孔甚多，黏液由細孔推出時，一遇凝固劑即成為固態絲狀如D，（因硫酸把氫氧化鈉中和，黏液仍變還為固態纖維素，所以人造絲的成分就是纖維素，和蠶絲完全不同。）可把它拖出而繞於E輪。凝固劑內所以用硫酸鈉和硫酸鋅，可以增加絲的光澤；用葡萄糖可以防止纖維素為硫酸所侵蝕，又可以阻止硫酸鹽類結晶。

照這樣抽絲的方法，若使黏液經由很闊的細縫推入凝固劑中，就變為薄紙形而出，這叫做賽璐玢(Cellophane)，俗稱玻璃紙，亦可用染料使它著色。市上多用以包裹貨物和糖果等，以增加美觀。

第五節 醋酸纖維素

醋酸纖維素可以做各種物件的材料，無論軟的硬的器物及人造絲等，都可用它來做，又可塗在各種物體的面上以代油漆的用途。模塑時成形很快，作電影軟片沒有燃燒的危險，這都是勝於賽璐珞的地方。

醋酸纖維素的造法，大抵用淨製棉花和無水醋酸（亦叫冰形醋酸）及醋酐（亦稱乙酐）混和，加硫酸或二氧化硫為催化劑，再加微熱，使它們發生化學作用，經數小時，先變膠狀，再成溶液；或加入二氯甲烷，使它成為溶液。然後加水，乃成為白色沉澱析出，這就是醋酸纖維素。取出，用水洗淨，再使它乾燥。結構式如下：



用醋酸纖維素做各種物品，要先加入膠化劑，如三醋酯（triacetin）、酒石酸丁酯等；還要加入磷酸苯酯，使它將來有耐火的性質；把它們在一起研和，成為粉狀，以備模塑。如製造人造絲、照像軟片，或塗於他物面上，須再加溶劑如丙酮等，成為溶液，再行

應用。要著色還可加入各色的染料。

用醋酸纖維素做各種器物，模塑方法不一，例如可用壓榨模型（圖5）或注射模型（圖6）。

用醋酸
纖維素做人
造絲的方
法，和前述
人造絲略有
不同，可不
用酸槽，祇
要把醋酸纖
維素的溶液
緩緩從細孔
由上向下擠
出，使熱空
氣緩緩由下
流向上方，
則溶劑揮發，醋酸纖維素就可成爲絲狀。




圖5 壓榨模型




圖6 注射模型

用醋酸纖維素做照像軟片或電影軟片的方法，和

前述賽璐珞軟片相同。如把醋酸纖維素的溶液塗在書籍的面上，乾後就留有一耐久防濕的保護層，因為它透明，所以書面上的字畫是仍可看得見的。如塗在布上，乾後可以防水；塗在金屬面上可以防鏽；亦可塗於瓶口以防漏氣。

用酪酸代醋酸的一部分，可製成酪醋酸纖維素。用這種塑膠做成的物件，堅韌性和抗濕性都很強，容易著色，面上容易清潔，模塑時壓力可減小。

第六節 乙基纖維素

乙基纖維素，美國商名 Ethocel，可以模塑各種器物，亦可做成薄頁，或塗在他物面上，或做他物的黏著劑以代替膠水的用



圖7 用酪醋酸纖維素做的號筒

途。它的造法，大抵用木或棉纖維素和氫氧化鈉溶液先做成纖維素鈉，洗淨，弄乾，再和氯乙烷（由乙烯和氯氣製成）在高壓鍋內加熱至 $80^{\circ}-150^{\circ}$ ，用氧化鐵等作催化劑，即可得乙基纖維素。然後加水，使它沉澱，洗淨，再弄乾。膠化劑多用天然樹脂、蜜蠟或酯類等。溶劑可用甲苯與酒精的混合物。可著美麗的顏色。乙基纖維素結構如下：





圖8 用帶狀乙基纖維素依
n 螺旋式繞成的盛物圓筒

用這種塑膠做成的器物，透明柔軟，亦可做成堅硬的。韌性甚強，遇到極冷亦不變脆，不易燃燒，

有防濕性，毫無毒性，做盛食物的袋很是相宜。做成的器具質地很輕，攜帶便利（圖9）。對於電、熱的阻力很大，故又宜用以包裹電線。



圖9 軍隊裏用的乙基纖維素水瓶

第四章 热堅性人造樹脂

第一節 人造樹脂的分類

上面已經說過，人造樹脂就是完全用由人工合成的有機物所製成的各種塑膠。它們可分成二大類，就是熱堅類和熱柔類。

(一) 热堅性人造樹脂材料遇熱能變柔軟，乘軟時可用熱及壓力模塑各種器物。當模塑時，乃發生化學變化，同時轉密緻堅硬，而塑成的器物以後遇熱不再柔軟或熔化。本章內下面各節所講的都是這類樹脂。

用這類樹脂模塑器物時，常加入填充料，使它具有某項良好性質。填充料以價廉為主，例如木屑，核桃殼或棉子殼的粉末，烟墨，石棉，陶土等。

(二) 热柔性人造樹脂遇熱就變柔軟，乘熱軟時可以壓力模塑各種器物，成形後必須待冷，方轉堅硬。如再受熱，則又柔軟或熔化。前述的賽璐珞和醋酸纖維素就有這種性質。


第二節 酚醛樹脂

酚醛樹脂就是製造電木和電玉的材料，它是人造樹脂的一種。原料用酚（即石炭酸）和甲醛，所以叫做酚醛樹脂；爲 Baekeland 於 1909 年所發明，故西名 bakelite。初發明時多供製造電絕緣體之用，其中以木屑爲填充料，所以又叫做電木。其透明或半透明似玉的叫電玉。

所用原料酚 (C_6H_5OH) 多由煤焦油提得；甲醛 ($H\cdot CHO$) 由甲醇 (CH_3OH) 氧化而得。甲醇即木精，可由木材乾餾或由水煤氣製成。由酚和甲醛變爲酚醛樹脂，是一種縮合作用，即使幾個簡單分子合成複雜的分子。

製造酚醛樹脂，通常可分爲三期。起初用酚與甲醛溶液放進蒸煮器內，再加氨水少許作加速劑，熱到攝氏 40° — 80° 使它發生作用，乃得一油狀物質。傾出冷卻，則凝爲有脆性的固體，這叫做初期樹脂，能溶解於酒精、丙酮、甘油、強鹼液內，熱到 170° 能熔化而不分解，可供製造電木膠等。把初期樹脂研爲粉末，於大壓力及 114° — 140° 溫度下熱數小時之久，乃成爲中期樹脂，不易溶解於上述幾種溶劑中，熱時柔

軟，冷時堅硬。再把中期樹脂研細，用更大的壓力及 180° — 200° 的溫度加熱，乃先行熔化，後即成為末期樹脂，不能溶解於各種溶劑中，并能抵抗沸水、酸、鹼等的侵蝕，不會燃燒，遇熱不變柔軟。如把研細的中期樹脂加入填充料和顏料，並加萘、二甲苯等為軟化劑，放進鋼製的模型裏加熱壓之，即可做成電木器物。酚醛樹脂結構如下：



做透明的電玉器物，大抵用酚和甲醛溶液蒸煮，并加少許氫氧化鉀為加速劑，等待發生劇烈作用時，再加入甲醇或酒精使作用緩慢，乃灌入模型內，送進乾燥箱，經長時間的烘烤，溫度慢慢升高，烘到乾硬取出，就成電玉。做器物時，就把電玉材料藉機械之力及人工割琢成形，再把它磨光。



圖10 用電木做的各種物件

做電木膠就用

初期樹脂溶於丙酮、酒精等溶劑中，再加苯、二甲苯、松節油等調勻。如把它塗在多層的布或紙的中間，加以壓力，烘乾後，黏著非常牢固，不易揭開，可以代替木板甚至金屬的用處。




圖11 這間房屋的板壁就是用電木膠和紙的疊層做成的

第三節 脲醛樹脂

這種樹脂亦是熱堅性人造樹脂，是由脲(尿素)和甲醛作用而成。我們常看見的很漂亮的鈕扣及桌上和廚房裏用的碗、碟等，有許多就是這種樹脂做成的。

這兩種原料前面都已提過，現在再比較的詳細些把它們敘述一下。

脲($\text{NH}_2\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}_2$)的製取，在工業上普通有兩種方法，一是 Krase 發明的，一是 Bosch-Meiser 發明的。Krase 的法子是將液態氨和液態二氧化碳在高壓的器具中混合而成。Bosch-Meiser 的法子是將氮氣和





圖12 用脲醛樹脂做成的錶盒子


二氣化碳氣混在高溫高壓的器具中，再加少許水蒸氣，使溫度維持在 140° ，亦可製成。它們的作用如下方程式所示：





脲是白色晶體，能溶解於水內，普通人類每天排

洩的尿中約含有 28—30 公分，是由於蛋白質的代謝作用而成的。

甲醛 ($\text{H}\cdot\text{CHO}$) 的製法，在工業上是把甲醇 (CH_3OH) 的蒸氣和空氣混合，使它們通過受熱的銀或銅而成。銀或銅作催化劑，溫度約為 250° 。這個變化的方程式如下：



脲醛樹脂是用脲和甲醛溶液以氫氧化鈉作催化劑在適宜的溫度下（不超過 50° ）縮合而成。其作用的初步產物是羥甲脲 (monomethylol urea) 及對稱二羥二甲脲 (dimethylol urea)：



這時全體是水溶液。乃再加蟻酸及淨製撕碎的纖維素，加熱，就成脲醛樹脂。所加的纖維素作為填充料；亦可加入顏料，把它著色。這種樹脂結構如下：





圖13 用脲醛樹脂做的各種物件



用這種樹脂模塑的物件有透明的，亦有各種顏色的，質地輕而堅韌，不易磨損，如電燈罩、傘柄、鈕扣、無線電外殼、飾品盒子等等，都可用這種樹脂來製作。又因為它無臭無味，故可以做廚房用的碗、碟等。在裝飾方面又可以代替顏色玻璃的用途。商名 Plaskon。


上面說的初步產物，如使它和丁醇相作用，所生成之物質能溶解於許多種溶劑中，這種溶液可以代替瓷漆的用途。

第四節 三聚氰胺甲醛樹脂


這種樹脂雖已有百年的歷史，但至 1939 年始大量生產於美國。在化學上講，這種樹脂和前述的脲醛樹脂是屬於一類。

三聚氰胺(melamine)的大略製法，可用氰胍(cy-


ano-guanidine)NH₂·C(NH)·NH·CN 和氨基的無水酒精溶液在高壓鍋中同熱而成。三聚氰胺的結構如下：




氰胍在工業上可由氰氨基化鈣和沸水或熱稀硫酸作用而得：



氰氨基化鈣則用氮氣通過受熱的碳化鈣而成：




三聚氰胺甲醛樹脂的製法，大抵用三聚氰胺和甲醛溶液放在鎳鍋中徐徐加熱而成。若和以淨製纖維素，就可製成模塑材料。這種樹脂的結構如下：



這種樹脂製品的好處，能抗熱，抗濕，并抗磨擦，遇到沸水、酸、鹼，都無變化，毫無毒性，故作醫院、廚房及餐桌上的用具，很是相宜；亦可染著各種顏色，故可作室內各種裝飾品，如鐘的外殼等。商名 Resimene。

第五節 酚糠醛樹脂

糠醛(furfural)前面已經說過，它是從玉米黍莖、麥麩皮等提出的可以製造塑膠的物質。提取方法的大略，是把這些無用的廢物放在水裏，加入硫酸，一同煮沸，就有糠醛產生於水中。




和甲醛是同類的物質，所以亦能和酚或脲合成樹脂。因為它的分子量很大，更易成樹脂。

用糠醛做的樹脂最通用的就是酚糠醛樹脂。它的造法，大抵把糠醛和酚混合，加鹽酸作催化劑，一同

加熱即成。這個作用甚為劇烈，所得樹脂多為黃褐色至黑色，不透明，亦可加入填充料。它的性質宜於用注射模型製作器物，亦可用以膠合木板、布、紙等。這種樹脂商名 Durite，結構如下：



圖14 酚撲酸樹脂做成的各種物件



第六節 多元醇酸樹脂

多元醇酸樹脂(alkyd resin)大都代替油漆的用途，它對於金屬的附着力很強，且所得的漆層非常堅固，不易被指甲括去。我們常見的冰箱上所塗的漆，光澤

好，質地好，且塗時容易乾燥，這種漆內就是加有多元醇酸樹脂的。

製造這種樹脂，是用多元酸和多元醇縮合而成。普通的有機酸都含有羧基 ($-COOH$)；凡含有兩個或兩個以上羧基的酸就叫多元酸。普通的醇都含有羥基 ($-OH$)；凡含有兩個或兩個以上羥基的醇就叫多元醇。製造這種樹脂常用的多元酸是苯二甲酸 (phthalic acid) $C_6H_4(COOH)_2$ ；常用的多元醇是甘油 $C_3H_8(OH)_3$ 。甘油可由化學合成法或發酵法製得，但最普通的來源還是製皂的副產品。苯二甲酸可用萘 $C_{10}H_8$ 氧化而成。萘就是做樟腦丸的原料，它是從煤焦油蒸餾而得。

製造多元醇酸樹脂，即用苯二甲酐 $C_6H_4^{CO}_{CO}>O$ (即去水的苯二甲酸) 與甘油混合，再加入油類、脂肪酸或他種調整劑，以適宜的溫度同熱而成。所得樹脂的性質和成分如何，視所用的油類或他種調整劑的性質和成分而定。所以要用調整劑的緣故，就是要使所得的樹脂於將來做漆的時候得有優良的性質。


第五章 热柔性人造樹脂

第一節 乙烯類樹脂


這類樹脂很多，把比較普通的幾種記在下面：

(一)氯乙烯樹脂(商名 Geon, 又名 Vinylite)

氯乙烯(vinyl chloride) $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$ 是一種氣態物質，可用乙炔和氯化氫作用而成：




再用紫外光線或過氧化苯甲醯(benzoyl peroxide)作催化劑，可使它聚合成氯乙烯樹脂。這種樹脂透明，堅韌，能抵抗酸、鹼、沸水等侵蝕，電阻力亦很大，可以做雨衣、吊帶、皮包，又可包裹電線，亦可塗於金屬面上防鏽，用途很多。結構如下：



(二)醋酸乙烯樹脂(商名 Gelva, 亦名 Vinylite)

醋酸乙烯(vinyl acetate) $\text{CH}_3\text{COOCH} = \text{CH}_2$ 是一種液態物質，由乙炔和醋酸藉催化劑的幫助，在

40°—50° 時作用而成：



用紫外光線或過氧化物亦可使它聚合，成爲醋酸乙烯樹脂，結構式如下。這種樹脂能溶解於多種

溶劑內，它的黏性很大，可作黏著劑，用以膠合玻




圖15 用賽綸做的內用鞋底，異常牢固。

璃、瓷器、木材、金屬、布、紙等。如把兩層玻璃緊壓黏合，可做安全玻璃。





圖16 這個椅子的坐墊和靠背都是用賽綸織的


(三) 醋酸氯乙烯樹脂(商名 Tygon, 亦名 Vinylite)

這種樹脂就是用氯乙烯和醋酸乙烯二物質互相聚合而成。大略的製法，是把它們同溶於丙酮內，用紫外光線或過氧化物作催化劑，使它們發生作用，再加水，醋酸氯乙烯樹脂即可沉澱。取出使它乾燥，再加入膠化劑（多用酯類）和染料。這種樹脂可做雨衣、吊帶、窗簾等。如把它塗在布上做雨衣，更為牢固。結構如下：




(四) 二氯乙烯樹脂


二氯乙烯 (vinylidene chloride) $\text{CH}_2=\text{CCl}_2$ 為無色液體。它的製法是先用乙烯和氯氣以活性炭、鎂或鐵催化，使它們成為 1,1,2-三氯乙烷：



再和消石灰作用，乃成二氯乙烯：



二氯乙烯以過氧化物催化，就可聚合成二氯乙烯樹脂。如加少許氯乙烯在一起聚合，更好。結構如下：



這種樹脂商名賽綸(Saran)，是最近發明可作紡織用的樹脂。把它做成絲，可以織衣料，亦可做繩；可以做管子以代橡皮管；又可模塑成各種器物。它的性質能抵抗酸、鹼的侵蝕，不易磨損，不能燃燒，透明，可以著色。


第二節 內烯樹脂

這種樹脂是近年來發明的，在工業上最大的用途就是做玻璃的代用品。它比普通玻璃還要透明，且質地甚輕，富於韌性，不易破碎，所以飛機、汽車和鐘錶上用這種玻璃很是相宜。


這種樹脂多用甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate)CH₃=C—COOCH₃聚合而成。這個物質的造法，




大抵用丙酮和氰化氫作用，先成爲 2-氰異丙醇
(acetone cyanohydrin)：



再和甲醇及硫酸作用，即成：



甲基丙烯酸甲酯藉光、熱或過氧化物的催化作用，就可聚合成樹脂，其結構如下：



用這種樹脂做的玻璃，對於光線的折射率很大，故除用於飛機、汽車外，還可以做光學上用的各種透鏡。商店市招用它做字，可特別光亮顯明，字好像是凸出的。此外還可做日常用品，如髮梳、烟盒、傘柄

等。這種玻璃，商名 Plexiglas，亦名 Lucite。

第三節 二元酸胺樹脂


現在通行的玻璃絲襪的原料，商名耐綸 (Nylon)，那就是一種二元酸胺樹脂。二元酸的意思前面已經說過。二元胺是含有二個氨基 ($-NH_2$) 的物質。製造耐綸用的二元酸是己二酸，亦叫肥酸 (adipic acid) $HOOC\cdot(CH_2)_4\cdotCOOH$ ，用的二元胺是己二胺 (hexamethylene-diamine) $NH_2\cdot(CH_2)_6\cdotNH_2$ ，每分子內都含有六個碳原子。

這兩種物質都可由酚製成。酚是由苯做成；苯的來源是煤；由此可見玻璃絲襪開始的原料就是煤。



圖17 用耐綸絲編的極堅固的繩

酚 C_6H_5OH 藉催化劑的力量可與氫化合，成爲環己醇（cyclo-hexanol） $C_6H_{11}OH$ ，再經氧化，就成己二酸。令己二酸在大壓力下藉氧化鋁的催化作用和氮化合，可製成己二胺。把己二酸和己二胺同溶於水中，蒸發到乾，再放進高壓器內加熱到 200° ，使它熔化，經長時間的處理，乃成爲耐綸，其結構如下：



製造耐綸絲，是乘熔化的時候，用壓力使它由極細的小孔不斷的吐出，遇冷凝固，就成絲狀。這種製絲的法子，和蠶吐絲的情形頗爲相像。


耐綸絲非常堅韌，除機外亦可做他種織品，軍用的降落傘亦可用它來做，還可做牙刷和他種刷子，用途很多。

耐綸是美國 Du Pont 公司發明的，自 1928 年開始研究，至 1937 年二月，該公司實驗室裏製得第一雙耐綸絲襪，到 1938 年十月，共經十年的研究，始正式宣佈耐綸的成功。


第四節 芬乙烯樹脂

這種樹脂是由芬乙烯(styrene) $C_6H_5\cdot CH=CH_2$ 聚合而成。在美國至1937年始大量製造。市場上有很好看的鐘殼子、化粧品盒子、髮梳、鈕扣、裝飾品，和無線電裏週率記號板等，有許多是用這種樹脂做成的，商名 Styron，又名 Lustron。

芬乙烯的製法很多，有一種方法是用苯和乙烯於大壓力下加熱，藉三氯化鋁的催化作用，先化合成爲乙基苯 $C_6H_5\cdot C_2H_5$ ：



再於鎳管中以高熱水蒸氣使乙基苯分解，就可得芬乙烯：



芬乙烯可藉光、熱及過氧化物的催化作用，在大壓力





圖18 這個小鐘的外殼是用芬乙烯樹脂做的

下聚合成樹脂，其結構式如下：



這種樹脂除上述用途外，還有許多用處。

因它極能抵抗酸、鹼、鹽類溶液及沸水的侵蝕；所以可做盛化學藥品及蓄電池的器具，墨水瓶，和餐用的碗、碟等。因它對於光線的折射率很大，故可以用以做




圖19 這許多化裝品盒子都是用苯乙稀樹脂做的



圖20 用苯乙稀樹脂做的鑽石

透鏡、假鑽石及各種裝飾設備。因它的膨脹率極小，遇冷毫不改變形狀和大小，故可做冰箱裏面各部分的材料。

它的共鳴性和金屬相似，故可做音樂器具如風琴管等。它能溶解於苯、甲苯等之中，這種溶液可代替油漆的用途。




圖21 用苯乙烯樹脂做的蓄電池外殼

第六章 蛋白質塑膠

第一節 酪素塑膠

酪素 (casein) 是牛奶裏含的蛋白質。把它提出來，亦可製造塑膠。這個製塑膠的方法，是德國在1900年裏發明的。製造時，大抵先於牛奶裏加醋酸或乳酸或犢胃浸膏，奶裏的酪素即可凝固。把它濾出，洗淨，用滾筒壓去水分，使它轉硬，再磨成粉狀，然後移入混和機，加膠化劑及顏料等，混和均勻，再用模型作成棒狀，或管狀，或壓成板狀，乃浸於5%甲醛溶液內，經過長久時間，或加熱，則蛋白質內所含的各種氨基酸和甲醛發生縮合作用，而成為堅硬的塑膠。

這種塑膠不會燃燒，不透明，宜用工具割琢，使它成形，可做鈕扣、鉤子等小物件。

第二節 黃豆塑膠

黃豆的成分裏蛋白質佔40%。油廠裏用黃豆提油餘下來的豆餅很多，蛋白質仍包含在內，就可拿來製

造塑膠。這種塑膠的造法，和酪素塑膠差不多，亦是令甲醛和豆餅裏的蛋白質發生縮合作用，而成為堅硬的塑膠；亦可加入顏料使它著色，還可加入木屑等為填充料。

這種塑膠的性質亦和酪素塑膠相同，可以做鉚扣、電燈開關等，亦可作成黏著劑，用以膠合木板等。

6
查

臺灣省立臺北師範學校圖書室

總 號	分 類 號		
2452	2000	12	183

民國三十七年二月發行
民國三十七年二月初版

初中第一集 塑膠淺說(全一冊)

◎ 定價國幣一元六角
(郵遞匯費另加)

編者 恽福森

中華書局股份有限公司代表
李虞杰

上海澳門路八九號
中華書局永寧印刷廠

發行人 印刷者 發行處
各埠中華書局



08
54
V.
省立台北

(136 標學)